

Study of Some local Gypsum Mechanical Properties Containing Palm leaves or Rice husk Fibers

دراسة بعض الخواص الميكانيكية للجص المحلي الحاوي على ألياف سعف النخيل أو قشور الرز

جاسم عطيه علوان
مدرس / المعهد التقني- بابل

الخلاصة :

يهدف البحث دراسة تأثير اضافة الياف سعف النخيل أو قشور الرز على مقاومة الضغط ،الشد ومعايير الكسر لمونة الجص الاعتيادي المحلي. أضيفت هذه الالياف لمونة بنسبة (0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,5.5) % من وزن الجص وبطول(5),(15),(25),(35) و(45) ملم وبقطر (1.25) ملم لسعف النخيل وبطول (5) ملم وبعرض(1.25) ملم لقشور الرز لمعرفة تأثيرهما على خصائص المونة المذكورة اعلاه. تطلب العمل (340) نموذج للفحص ، (16) نموذج لمونة الجص المرجعية لإيجاد قوامها القياسي ، زمن التمساك، مقاومة الضغط،الشد ومعايير الكسر.

أما بقية النماذج وهي(324) فكانت لنماذج مونة الجص المقواة بنوعي الالياف المذكورة اعلاه وفحوصات الضغط ، الشد ومعايير

الكسر وبعد(108) نموذج لكل فحص من هذه الفحوص وذلك لمعرفة تأثير هذه الالياف على خواص المونة الحاوية عليها عند مقارنتها مع خواص مونة الجص المرجعية .

أظهرت النتائج ان افضل نسبة لإضافة الياف سعف النخيل لمونة الجص هي (4.5) % من وزن الجص وطول الالياف(35) ملم حيث ازدادت مقاومة الضغط بنسبة(27.64) %، الشد بنسبة(47.93) % ومعايير الكسر بنسبة(23.27) % اكثر من المقاومة المرجعية ، وان افضل نسبة لإضافة ألياف قشور الرز لمونة هي(3.5) % من وزن الجص حيث ازدادت مقاومة الضغط بنسبة (25) %،الشد بنسبة (38.84) % ومعايير الكسر بنسبة(16.81) % اكثر من المقاومة المرجعية.ان

الاضافة لهذه الالياف بهذه النسب والاطوال ادت الى تحسين بعض الخواص الميكانيكية لمونة الجص الاعتيادي.

الكلمات الرئيسية : مونة الجص الاعتيادي ، الياف السعف وقشور الرز، مقاومة الضغط ، الشد ومعايير الكسر.

Abstract:

The research aims to study the addition effect of Palm leaves or Rice husk Fibers on the compressive, tensile and flexural strength of local ordinary Gypsum mortar. These fibers were added to Gypsum mortar with ratios of (0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,5.5)% from Gypsum weight with (5,15,25,35,45) mm length and (1.25) mm diameter for date leaves,(5) mm length with (1.25)mm width for rice husks to know their effects on the above mentioned mortar properties. (340) test samples were required,(16)samples for reference Gypsum mortar to find its standard consistency, hardening time, compressive, tensile and flexural strength. The rest (324) samples are for the samples of strengthened Gypsum mortar with the mentioned two fibers types for compressive, tensile and flexural strength tests with (108) samples for each test of these tests to know the effect of these fibers on the mortar properties containing them by comparing with Gypsum reference mortar properties. Results showed that the best addition ratio of Palm leaves fibers for Gypsum mortar is (4.5) % of Gypsum weight with(35)mm fibers length for increasing compressive strength by (27.64) %, tensile by (47.93) % and flexural strength by(23.27) % more than its reference strength while the best addition ratio of Rice husk fibers to Gypsum mortar is (3.5) % of Gypsum weight for increasing compressive strength by (25) %, tensile by(38.84) % and flexural strength by(16.81) % more than its reference strength. The addition of these fibers with these ratios and lengths were improved some of the ordinary Gypsum mortar mechanical properties.

المقدمة:

الجص فهو الجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) الفاقد لجزئه ونصف من مائه عند حرقه بدرجة (170) °م ليصبح كبريتات الكالسيوم $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ مع بعض الشوائب وحسب نقاوة خاماته ، والجص من المواد الرابطة غير المقاومة للرطوبة والذي تستخد把他 كمادة رابطة للوحدات البنائية في الحدaran وكمادة انهاء للحدaran والسقوف . [1] , [2] ان اهم المنتجات الجبسية هي الجص الاعتيادي (الميكانيكي) وهو الاكثر استعمالا في بناء الجدران وفي بياض الطبقة الاولى للجدران، الجص الفني وينتاج بالأفران الدواره وبحرارة ثابتة ويطحن بنعومة اكثـر، البورق(مسحوق باريس) وهو نقى ويستخدم في بياض الطبقة الاخيره للجدران والسقوف وفي النقوش والديكور وفي بياض سقوف العـدادي الثانـوية وفي صناعة الاصباغ غير الدهنية وهناك انواع اخـرى كالجص اللامـائي، سمنت كـين(جـص لـامـائي) والجـص الـلامـائي. يميل لون الجـص النقـى الى الـابـيض

أو اللون الاحمر الفاتح عند احتوائه على بعض الشوائب والى الزرقة الخفيفة عند عدم اكتمال تبلوره. استخدم الجص في تصنيع الالواح العازلة للحرارة بإضافة مواد كالفلين اليه وفي الالواح العازلة للصوت بإضافة نشرة الخشب أو ألياف النخيل. [2] استخدم الجبس بنسبة (3-4)% في صناعة السمنت، انتاج حامض الكبريتيك ، سدام الامونيا الكبريتني وتجبيس الكسور...الخ. استخدم القصب وجريدة النخيل قديما لقوية الواح الجص المستخدمة في الاقواس وفي الشرف الداخلية، وان اغلب مونة البناء في العصر العباسي كمباني مدينة سامراء، جدران المباني والمعابد البabilية وقصر الاخير كان من مونة الجص. [3],[4],[5] تعتبر دراسة شركة دوكسيباد في عام 1958م من اوائل الدراسات لمعرفة مشاكل الجص وانتاجه في العراق واوضحت الدراسة موقع توفر المواد الاولية للجص ونقاوه واساليب انتاجه واعتماد نوعية المنتج على نوعية المواد الاولية في المقالع وان معالجة سرعة تماسك مونة الجص بزيادة نسبة الماء تقلل من مقاومة الجص للضغط واوصلت باستخدام المضافات الطبيعية. [6]

اجريت دراسة اخرى اوضحت توفر تربات خامات المواد الجبسية في العراق وصلابتها بمقدار (1.5-2) بمقاييس موه وانها توفر بشكل جبس اولى في الموصل وكركوك ونقاوته حوالي (90)% ويتوفر في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشمالية من العراق بنقاوة اقل لاحتواه على بعض شوائب الطين، الكوارتز والكلسait، اما الجبس الثانوي فنقاوته بنسبة (50-70)% لوجود شوائب الرمل والطين ويتوفر في جنوب العراق . تم تخمين كمية الخامات العالية الجودة بحوالي(1814) مليون طن وان(86)% منها يتتوفر في منطقة عكبه قرب هيت ، كما يتم الحصول على الجص منتج ثانوي في معمل سعاد السوبر فوسفات في منطقة القائم. اوضحت الدراسة ايضا ان استخدام مضادات الكيمياء المؤخرة كإضافة اسيتات الكالسيوم الى البورق وبنسبة(0.5)% من وزنه زادت وقت تمسكه من(5) دقائق الى(20) دقيقة الا ان قوة التحمل قلت بنسبة (34)% اقل من القوة الاصلية وعند اضافة سلفونات الكيل بزنزين الصوديوم بنفس النسبة للبورق فحصل نفس التأثير في زمن التمسك الا ان قوة التحمل قلت بنسبة (35.5)% . وخلصت الدراسة الى ضرورة استخدام افضل مضادات الالياف الطبيعية والعضوية كالالياف نبات السايسيل (Sisal) ذو الالياف العالية الكفاءة او الالياف الجوت في تسليح الواح الجص والذي ادت الى زيادة العزل الحراري، قلة الوزن ، زيادة المسامية وقللت من سرعة التصلب، وان اضافة الصمغ العربي بنسبة (0.3)% الى مونة الجص زادت قوة الانضغاط بمقدار (7)% وقللت كمية الماء الى(8)% كما ان السيطرة على درجة الحرارة عند حرق الجبس بدرجة (150) م° لمدة ساعتين ادت الى تأخير زمن التمسك الى(20) دقيقة بدلا من (5) دقائق للبورق وبدون التأثير على مقاومته للضغط ونسبة اضافة الماء اليه . [3]

ووضحت دراسة اخرى ان زيادة اضافة الالياف الزجاجية للجص ادت الى قلة مقاومته لضغط لزيادة مسامية الجص وتضاعفت قيمة معامل الكسر بإضافة هذه الالياف بنسبة (3%) حجمياً بسبب مقاومة الشد العالية للالياف. [4]

بينت دراسة اخري ان تحسن الخواص الميكانيكية لمونه الجص بإضافة الياف قصب البردي بطول (40) ملم وبنسبة (3)% من وزن الجص وتحسنت كذلك بإضافة الياف قشور جوز الهند بطول (30) ملم وبنسبة (4).% [7]

تبين في احد البحوث قلة مقاومة الجص والبورق للضغط عند تعرضهما لدرجات الحرارة العالية (اكثر من 500 °م) وكذلك عند تبريدهما المفاجئ بدلا من التعرض للهواء . [8]

ثبت بدراسة اخرى أن إضافة الياف النخيل الى مونة الجص بنسبة(8%) "جميا" ادت الى زيادة معاير الكسر بنسبة(53%) أكثر من المعاير المرجعي وان إضافة رماد قشور الرز المنعم بنسبة(12%) وزنيا" زاد المعاير بنسبة (30%) أكثر من المرجعي.[9] تبين بدراسة اخرى ان الخواص الفيزيائية للجص الفني تحستن بإضافة الجير الهيدروليكي المطفاً بنسبة(15%) اذ زاد زمن التنسك بمقدار من (42 - 57) دقيقة بدلا من (4) دقائق بينما قلت مقاومة الانضغاط من (16.2) الى (7.5) نيوتن / ملم.² [10]

اجريت الكثير من البحوث لتحسين خواص قشور الرز وسعف النخيل وزيادة استخدامها منها ما يلى:

أ- تم تحسين الخواص الميكانيكية لفشور الرز بغيرها بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بنسبة (8%) لمدة (24) ساعة وتجفيفها لصناعة الواح الخشب المركبة بعد معالجتها بالبخار واستخدام صمغ الفيتول فور ما يهاب لربط المواد.[11] و [12].

ب- تحسنت الخواص الفيزيائية والكميائية لسعف النخيل بمعالجتها بمزيج من (NaOH) و (Na2S) وثبت بالبحث ان الياف اوراق سعف النخيل جيدة ومناسبة للاستخدام في صناعة الورق. [13] و [14]

أهمية البحث

تعتبر مادة الجص من المواد الانشائية الرئيسية في اعمال البناء والانهاء والتى تستخدم بشكل واسع وذلك لكونها متوفرة محليا وبأسعار اقتصادية. أن تطور استخدام الجص في الالوح الجاهزة او العازلة للحرارة او لأغراض الديكور الداخلى وفي كثير من دول العالم ادت الى التفكير في تطوير المضافات غير الضارة والتى ستساهم بشكل فعال في تحسين خواص الجص ومتانته

مجلة جامعة كربلاء العلمية – المجلد الثاني عشر- العدد الثالث/ علمي / 2014

وبالتالي اطالة عمره لأنه سيكون أكثر مقاومة لجهود احمال البناء وتغيير الحرارة وبذلك ستزيد مساحة استخدامه في المجالات المختلفة.

الجانب العلمي:

أولاً": وصف المواد المستخدمة في البحث:

- 1- الجص الاعتيادي: مادة الجص المحلي المتوفّر في الأسواق المحلية والذي تم فحصه حسب م. ق.ع رقم (27) لسنة (1984). اما عجينة او مونة الجص فهي مزيج الجص مع الماء بنسبة القوام القياسي .
- 2- الماء: هو الماء الصالح للشرب والذي يتم الحصول عليه من ماء الإسالة .
- 3- سعف النخيل: وهي اوراق جريد النخيل المحلية الجافة وسطح اوراقها متوسط النعومة وهذه الاوراق صلبة وقد تم تشيريحاً بحيث أصبحت بشكل الياقوت بقطر حوالي (1.25) ملم وتقطعها لكي تكون بطول (5),(15),(25),(35),(45) ملم . تتكون سعف النخيل من السيلولوز نوع [14] ، لجين و السيليلوز.
- 4- قشور الرز: القشور الناتجة بشكل عرضي في معامل تشيري الشلب (Rice Hulling) للحصول على الرز وهذه القشور خشنة الملمس وبطول حوالي (5) ملم وقد تم تشيريحاً بعرض حوالي (1.25) ملم . تتكون قشور الرز من الياقوت نباتية مكونة من : السيليلوز، النصف سيليلوز (Hemicellulose) ، لجين و سيليکا. [11]

ثانياً": الفحوصات الفيزيائية المرجعية لمونة الجص:

تم اجراء الفحوصات المختبرية الفيزيائية المدرجة أدناه بموجب م. ق.ع رقم (27) لسنة 1988 .

1- النعومة :

تم غربلة كمية من الجص بالغربال رقم (16) ثم وزن المتبقي عليه وكانت بنسبة (5.1%) من وزن النموذج وهي تمثل درجة النعومة للجص.

2- تحديد القوام القياسي للجص:

- أ- تم الفحص باستخدام عدة نسب وزنيه من الماء الى الجص (4) نماذج بقطر(35) ملم وارتفاع (51) ملم من عجينة الجص وعمل واعتماد النموذج ذو نسبة الماء الى الجص الذي اعطى الانشار القياسي والتي يختفي فيها الماء عند اضافة الجص اليه .
- ب- أن نسبة القوام القياسي التي تم الحصول عليها هي (39.0) %. [15]

3- تعين وقت التماسك للجص:

- أ- تم (3) قوالب لجهاز فايكت بمونة الجص ذو القوام القياسي حيث ان وقت التماسك وهو الفترة من بدء إضافة الجص إلى مليء الماء ولحين عدم تمكن ابرة جهاز فايكت من النفاذ لأسفل القالب. [15]
- ب- لقد بلغ وقت التماسك (11.0) دقيقة. الجدول رقم (1) أدناه يبيّن نتائج الفحوصات المذكورة اعلاه.

جدول رقم(1) : نتائج الفحوصات الفيزيائية المرجعية لمونة الجص الاعتيادي

نوع الفحص	الوحدة	قيمة الفحص	متطلبات الموصفات رقم 28 لسنة 1988	المطابقة للمواصفات
درجة النعومة	% وزنا	5.10	لاتزيد عن 8.0 % وزنا	مطابق
نسبة الماء/الجص (القوام القياسي)	% وزنا	39.0	حسب نوع ونقاوة الجص	غير محدد
زمن التماسك	دقيقة	11.0	لا يقل عن 8.0 ولا يزيد عن 25.0	مطابق

ثالثاً": الفحوصات الميكانيكية المرجعية لمونة الجص:

تم اجراء فحوصات مقاومتي الضغط والشد لمونة الجص حسب المواصفات العراقية رقم (27) لسنة (1988) وتم فحص معاير الكسر حسب المواصفات العراقية رقم لسنة (27) لسنة (1988) والمواصفة العالمية (ISO 3051,1974E).

1- فحص مقاومة الضغط للمونة:

- 1- تم استخدام (3) قوالب بأبعاد(50×50×50) ملم وملئها بعجينة الجص ذو القوام القياسي وتم بعد ذلك أخذ النماذج المتصلبة ووضعت في جو رطوبته ودرجة حرارته ملائمتين ثم تبریدتها بدرجة حرارة الغرفة لتكون النماذج جاهزة للفحص.
- 2- فحصت النماذج بمعدل ضغط (1-3) كغم/سم² بالثانية . الجدول رقم (2) أدناه يبيّن معدل نتائج الفحص لعمر (7) أيام. [15]

2 - فحص مقاومة الشد للمونة:

تم استخدام قوالب الفحص الخاصة بالشد (بريكت) بعدد(3) وتم تهيئتها ثم ملئها بعجينة الجص ذو القوام القياسي وبنفس خطوات العمل المشار إليها في فقرة الضغط السابقة. تم فحص هذه العينات باستخدام جهاز فحص الشد وايجاد معدل مقاومة الشد لهذه

النماذج لعمر (7) أيام . الجدول رقم (2) أدناه يبين معدل نتائج الفحص .

3 - فحص معاير الكسر لموننة (flexural strength)

تم اجراء الفحص بعمل (3) نماذج موشرية بأبعاد (40×40×160) ملم وحسب المعايير العراقية رقم (27) لسنة (1988) وبنفس عجينة الجص ذو القوام القياسي وفحصها بعمر (7) أيام اذ تم تسلیط حمل الضغط على جميع النماذج عند النقطة الوسطية للنموذج المسند بمساند مدورة نصف قطر التدوير(5) ملم وحساب معاير الكسر وكما في المعايير المذكورة آنفاً وكما يلي:

$$f = 3PL / 2bd^2$$

حيث ان :

P = معاير الكسر نيوتن/ ملم²
 b و d = عرض وارتفاع النموذج على التوالي (ملم)
 L = الفضاء بين مراكز مساند النموذج وهو (100) ملم
 وحسب المعايير العراقية المذكورة اعلاه والمواصفة العالمية (ISO 3051,1974E) ورسمها التوضيحي. تم ادراج نتائج
 معدل الفحوصات المذكورة اعلاه في الجدول رقم (2) أدناه. [16], [17]

جدول رقم (2): نتائج الفحوصات الميكانيكية المرجعية لموننة الجص

نوع الفحص	الوحدة	معدل قيمة الفحص	متطلبات المعايير العراقية رقم 28 لسنة 1988
مقاومة الضغط لعمر (7) أيام	نيوتون/ملم ² (MPa)	3.40	لائق عن (3.0)
مقاومة الشد لعمر (7) أيام	نيوتون / ملم (MPa)	1.21	غير محدد
معايير الكسر لعمر أيام (7)	نيوتون/ملم ² (MPa)	2.32	غير محدد
* قوة الصلادة (صدمة الكرة الساقطة)	ملم	-	-

* لم يذكر هذا الفحص في المعايير العراقية المذكورة اعلاه للجص الاعتيادي بل هو من متطلبات انواع الجص الاخرى كالبورق والجص الفني شريطة استخدام هذه المواد الجبسية في السطوح المعرضة للاحتكاك أو الصدمات، لذا لا يمكن اجراء هذا الفحص لموننة الجص الاعتيادي المرجعية أو الممزوجة بالياف السعف او قشور الرز لاحقاً لعدم وجود توصيف لفحصها.

رابعاً": الفحوصات الكيميائية للجص:

تم اجراء هذه الفحوصات المختلفة وتبين انها مطابقة لمتطلبات المعايير العراقية رقم(28) لسنة 1988 وكما مبين في الجدول رقم(3) أدناه.

جدول رقم (3): نتائج الفحوصات الكيميائية لنموذج الجص الاعتيادي

الخاصية	%	النتيجة	متطلبات المعايير العراقية رقم 28 لسنة 1988
% SO3	40.23	لاقل عن 35 %	
% CaO	29.67	لاقل عن 23.45 %	
% (MgO+NaO)	0.12	لاتزيد عن 0.25 %	
% الماء المتحد	4.81	لاتزيد عن 9 %	
% الفقدان بالحرق(230) م	5.10	لاتزيد عن 9 %	

خامساً": فحوصات موننة الجص المقواة بالياف:

ان الياف سعف النخيل او قشور الرز هما من الالياف النباتية وليس من المواد الانشائية لذا لا يوجد توصيف لفحص خواصها الهندسية كمقاومة الضغط والشد ... الخ في المعايير العراقية او غيرها ولكن من خلال الفحوصات الذي اجريت لموننة الجص الممزوجة بهذه الالياف تبين لنا تأثيرها على خواص الموننة كالضغط والشد ومعايير الكسر وهو تقدير واضح لخواص هذه الالياف. لقد تم الاهتمام ببعض الامور كتهيئة هذه الالياف وغمرها بالماء وملاحظة امتصاصها وطريقة اضافتها لموننة وكما مبين ادناه.

أ) تهيئة الالياف والنسبة الباعية :

تم تشيرج سعف النخيل وقشور الرز الجافة والنظيفة بحيث يكون قطر الياف السعف بحدود (1.25) ملم وثم تقطيعها بحيث تكون

بطول (5), (15), (25), (35) و(45) ملم اي ستكون نسبتها الباعية (نسبة طول الاليف الى قطرها) هي: (36,28,20,12,4) % اما الالاف قشور الرز فبعرض (1.25) ملم وبطولها الطبيعي بحدود (5.0) ملم اي بنسبة باعية واحدة هي 4 %. **ب) تجفيف الاليف :**

يمتاز نسيج الاليف النباتية الجافة بان لها قابليات متفاوتة على امتصاص الماء وذلك حسب التركيب النسيجي للألياف المختلفة فإذا كانت الاليف جافة تماماً ورخوة فإنها ستمتص جزء من ماء مونة الجص مما يؤدي الى ضعفها لعدم تمكناها من اكمال التفاعلات

الكيميائية التي ستكتسبها القوة الالازمة وبذلك ستكون المونة (Brittle) وما يسبب حدوث بعض الشقوق بالمونة. لقد تم غمر الاليف بالماء لمدة (3) ساعات ثم تجفيفه بفرن مهوى لمدة (24) ساعة وتم تكرار ذلك (3) مرات لمعرفة امتصاصها للماء او حصول

اي فقدان لوزنها عند الغسل بالماء والغمر والتجفيف او اي تغيير في طول الاليف بحيث تكون جاهزة للمزج بالمونة وبدون أي تغير حجمي للألياف. لم يتم الحصول على قيمة لامتصاص الألياف للماء او تغيير في طولها عدى بعض الفقدان في وزن قشور

الرز بنسبة قليلة هي (0.08 %) خلال دورات الغسل والتجفيف. ان اليف السعف صلب وظهر انها امتصاصها للماء بنسبة ضئيلة جداً ولا تستحق الذكر ولا تتسبب تغيير الحجمي وكذلك قشور الرز وهذا ما يتجنب مونة الجص التشققات عند الجفاف. [21][22]

ت) نسب اضافة الاليف الى مونة الجص :

تم اختيار نسب اضافة الاليف بحيث تكون (0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5) % من وزن الجص لألياف سعف النخيل وقشور الرز وهي نسب تجريبية لمعرفة تأثيرها على خواص مونة الجص.

ث) طريقة اضافة الياf السعف لمونة الجص:

نظراً لكون الاليف النباتية ليس لها تأثير كالتأكل الكيميائي الذي تسببه بعض انواع الاليف الزجاجية عند مسکها او وصولها لليل

لذا قتم مزج هذه الاليف يدوياً بشكل جيد وباستخدام الملاج المناسب للأطوال (5),(15),(25) ملم من اليف السعف ثم تملي قوالب

المونة وان عدد النماذج (18) نموذج لكل طول لمختلف نسب الاضافة المذكورة اعلاه لذا فأن عدد نماذج هذه الاطوال الثلاثة هو (54) نموذج ونسبة هي (60%) من عدد النماذج لكل فحص من فحوصات الضغط، الشد ومعايير الكسر والبالغ (90) نموذج

لكل فحص اما باقي الاليف الاكثر طولاً وهي الطول (35) و(45) ملم فتم رشها وترتيبها بحيث تمزج بتجانس في المونة وتكون متوازية وأن عدد نماذجهما يبلغ (36) نموذج لكل فحص ونسبةهما (40%) من عدد النماذج البالغ (90) نموذج لكل فحص من فحوصات الثلاثة المذكورة اعلاه وكما مبينة تفاصيله في الفقرة (ج) والجدول رقم (4) ادناء . [18],[4]

ج) الفحوصات الميكانيكية لمونة الجص المقواة بألياف سعف النخيل او الياf قشور الرز:

تم اجراء هذه الفحوصات حسب نسب اضافة هذه الاليف المذكورة اعلاه الى مونة الجص وحسب الاطوال المحددة آنفاً وكمما في خطوات العمل لفحوصات مونة الجص المرجعية اعلاه وحسب المواصفات العراقية رقم (27) لسنة 1988 والمواصفة العالمية (ISO 3051,1974E) والذي اعتمد في فحوصها، وهذه الفحوص هي كما مبين ادناء :

1- فحص مقاومة الضغط :

تم عمل (3) نماذج ببعد (50×50×50) ملم لمونة الجص المقواة بنوعي الاليف لكل طول ولكل نسب الاضافة المذكورة اعلاه اي عمل (18) نموذج لكل نسبة لمختلف الاطوال لألياف السعف وبذلك يكون مجموع النماذج (90) نموذج لمختلف النسب والاطوال الخمسة لمونة المقواة بألياف السعف و(18) نموذج لمونة المقواة بألياف قشور الرز لمختلف النسب وبطول واحد. فحصت النماذج بعمر (7) أيام وكانت النتائج كما مبين في الجدول رقم (4) و(5) ادناء.

2- فحص مقاومة الشد :

تم عمل (3) نماذج للشد بقوالب الفحص الخاصة (بريك) لمونة الجص المقواة بنوعي الاليف وكما في فحص الضغط اي عمل (90) نموذج ايضاً لفحص الشد لمونة المقواة بألياف السعف و(18) نموذج لمونة المقواة بألياف قشور الرز. فحصت النماذج بعمر (7) وكانت النتائج كما مبين في الجدول رقم (4) و(5) ادناء.

3- فحص معابر الكسر :

تم عمل (3) نماذج ببعد (40×40×160) ملم لمونة الجص المقواة بنوعي الاليف اي عمل (90) نموذج لهذا الفحص لمختلف النسب والاطوال لمونة المقواة بألياف السعف و(18) نموذج لمونة المقواة بألياف قشور الرز. فحصت النماذج بعمر (7) أيام وكانت النتائج كما مبين في الجدول رقم (4) و(5) ادناء.

جدول رقم(4) : نتائج فحوصات نماذج مقاومة الضغط، الشد ومعايير الكسر لمونة الجص المقواة بالياف سعف النخيل

نسبة الاضافة %	معدل مقاومة الضغط (MPa) وحسب الاطوال ونسبة الاضافة										معدل مقاومة الشد (MPa) وحسب الاطوال ونسبة الاضافة										معدل مقاومة الضغط (MPa) وحسب الاطوال ونسبة الاضافة									
	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)	معدل معاير الكسر (MPa)				
45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	45ملم	35ملم	25ملم	15ملم	5ملم	
2.33	2.46	2.32	2.20	2.13	1.29	1.44	1.35	1.28	1.22	3.21	3.40	3.36	3.33	3.29	0.5															
2.24	2.60	2.47	2.33	2.21	1.31	1.61	1.49	1.37	1.30	3.23	3.68	3.56	3.50	3.35	1.5															
2.26	2.73	2.50	2.47	2.34	1.32	1.67	1.53	1.42	1.36	3.30	3.85	3.71	3.61	3.41	2.5															
2.31	2.77	2.61	2.50	2.40	1.35	1.71	1.57	1.46	1.39	3.36	3.98	3.77	3.67	3.47	3.5															
2.34	<u>2.86</u>	2.70	2.53	2.45	1.39	<u>1.79</u>	1.63	1.51	1.44	3.39	<u>4.34</u>	4.01	3.72	3.59	4.5															
1.86	2.38	2.30	2.27	1.96	1.15	1.41	1.48	1.43	1.32	3.18	3.67	3.54	3.48	3.36	5.5															

جدول رقم(5) : نتائج فحوصات نماذج مقاومة الضغط، الشد ومعايير الكسر لمونة الجص المقواة بالياف قشور الرز

نسبة الاضافة %	معدل مقاومة الضغط (MPa)	معدل مقاومة الشد (MPa)	نسبة الاضافة %
2.33	1.40	3.15	0.5
2.49	1.51	3.44	1.5
2.60	1.55	3.87	2.5
<u>2.71</u>	<u>1.67</u>	<u>4.25</u>	3.5
2.22	1.36	3.12	4.5
<u>1.75</u>	<u>1.10</u>	<u>2.82</u>	5.5

سادساً) مناقشة النتائج :

فحوصات مونة الجص المقواة بالياف:

أ- قابلية المونة التشغيلية المقواة بالياف عند خلط المزيج :

كانت مونة الجص المرجعية المستعملة ذو قوام قياسي وقابلية (Workability) ملائمة واستمرت كذلك في نسب الاضافة تشغيل المختلفة عدا نسبة اضافة ألياف سعف النخيل بنسبة (5.5)% من وزن الجص ولطول (4.5) ملم اذ تأثرت قابلية المونة التشغيلية بسبب زيادة كثافة الالياف فيها واحتاج مرج وتجانس هذه الالياف مع المونة الى جهد اكثر وبشكل سريع لتجنب اي تماسك ممك ان يحصل بمونة الجص المقواة. اما عند اضافة قشور الرز بهذه النسبة فلوحظ تأثير القابلية التشغيلية ولكنها كان بشكل اقل.

ب) مقاومة مونة الجص المقواة بالياف سعف النخيل :

أظهرت النتائج في الجدول رقم (4) وكذلك الاشكال رقم (1 - 3) ما يلي:

1- مقاومة الضغط :

قلت مقاومة الضغط في بداية اضافة هذه الالياف الى مونة الجص عن مقاومتها المرجعية البالغة (3.4)نيوتون/ ملم2 ثم بدأت تزداد مع زيادة نسبة الاضافة حتى بلغت اعلى مقاومة للضغط (4.34) نيوتن/ ملم2 بنسبة الاضافة 4.5% وطول الالياف(35) ملم ونسبة الباقي (62.76.4%) لغير (7) أيام اي بزيادة مقدارها (44) اكتر من مقاومة المونة المرجعية. لقد قلت مقاومة المونة بزيادة نسبة الاضافة الى (5.5)% لجميع الاطوال وقلت ايضا لجميع نسب الاضافة لأكثر الالياف طولا اي (45) ملم حيث بلغت أقل مقاومة للضغط بنسبة الاضافة (5.5)% لهذا الطول(45) ملم القيمة (3.18) نيوتن/ ملم2 اي اقل من مقاومة المونة المرجعية بنسبة مقدارها (6.47)% ان قلة ضغط المونة كان في نسب الاضافة الاقل والاكثر من (4.5)% وفي اطوال النسبة الباقي الاقل والاكثر من (28)% بسبب التأثير السلبي لهذه الالياف على تماسك جزيئات الجص ولكن بزيادة نسبة الاضافة الى (4.5)% وطول الالياف البالغ (35) ملم كان تأثيرهما في مقاومة الضغط وزيادتهما للتماسك ايجابيا اكتر من تأثيرها السلبي مما زاد من مقاومة الضغط.

2- مقاومة الشد :

ازدادت مقاومة الشد منذ بداية الاضافة عن مقاومتها المرجعية البالغة (1.21) نيوتن/ ملم2 واستمرت بالزيادة مع زيادة نسبة إضافة الالياف الى مونة الجص حتى بلغت اعلى مقاومة للشد للمونة المرجعية بنسبة (4.5%). لقد قلت مقاومة الشد بزيادة نسبة الاضافة الى (5.5)% لجميع الاطوال وقلت كذلك لجميع نسب الاضافة للألياف بطول(45) ملم حتى وصلت بنسبة الاضافة (65.5)% لهذا الطول (45) ملم القيمة (1.15) نيوتن/ ملم2 وهي اقل قيمة لمقاومة الشد اي اقل من مقاومة المونة المرجعية لغير (7) أيام بنسبة (4.95%).

ان زيادة مقاومة الشد بنسبة الاضافة (4.5)% وطول الالياف (35) ملم اي النسبة الباقي (28)% لكونهما يشكلان الحالة المثلثى من حيث تماسك الالياف مع جزيئات الجص وتداخلهما لمقاومة جهد الشد اكتر من باقي نسب الاضافة والنسبة الباقي الاخرى.

3- معاير الكسر (مقاومة الانشاء):

قل معاير الكسر في مونة الجص في بداية الاضافة بنسبة الاضافة (0.5%) للاليف القصيرة (5) ملم و(15) ملم وكذلك بنسبة الاضافة (1.5%) للاليف بطول(5) ملم بنسبة 8.18%، (5.17%) و(4.74%) وعلى التوالي اقل من معاير المونة المرجعية البالغ (2.32) نيوتن/ملم 2 ثم بدءاً بالزيادة مع زيادة نسبة الاضافة وزيادة طول الاليف في المونة حتى بلغت بنسبة الاضافة وهي (4.5%) وطول الاليف (35) ملم اعلى قيمة وهي (2.86) نيوتن/ملم 2 اي ازيد اكثراً من معاير الكسر في المونة المرجعية بنسبة (23.27%). لقد بدء معاير يقل بزيادة نسبة الاضافة وزيادة طول الاليف حيث قل في جميع نسب الاضافة للألياف بطول (45) ملم وكذلك بنسبة الاضافة (5.5%) لجميع الأطوال وبلغت بنسبة الاضافة (5.5%) لهذه للألياف بطول (45) ملم اقل من معاير الكسر للمونة بعمر (7) أيام وهو (1.86) نيوتن/ملم 2 اي اقل من معاير الكسر بالمونة المرجعية بنسبة (19.82%). ان ميزة جودة التماسك بين هذه الاليف والجص بنسبة الاضافة (4.5%) وطول الاليف (35) ملم اي النسبة الاباعية (28%) والتي جعلتها تصل الى افضل حالة لمقاومة الضغط والشد هي ذاتها التي جعلتها تقاوم جهد الكسر ايضاً اكثراً باقي النسب الاكثر والاقل منها.

ت- مقاومة مونة الجص المقواة بـألياف قشور الرز:

أظهرت النتائج في الجدول رقم (5) وكذلك الاشكال رقم (4 - 6) ما يلي:

1- مقاومة الضغط :

قلت مقاومة ضغط المونة منذ بدء الاضافة عن مقاومتها المرجعية البالغة (3.4) نيوتن/ملم 2 اذ بلغت بنسبة الاضافة (0.5%) القيمة (3.15) نيوتن/ملم 2 اي اقل من مقاومة المونة المرجعية بنسبة (7.35%) ثم بدأت المقاومة بالازدياد مع زيادة نسبة اضافة الاليف اذ بلغت بنسبة الاضافة (3.5%) القيمة (4.25) نيوتن/ملم 2 لعمر (7) أيام اي بزيادة مقدارها (25%) اكثراً من مقاومة المونة المرجعية ثم بدءت هذه المقاومة تقل بزيادة نسبة الاضافة اذ بلغت بنسبة الاضافة (5.5%) اقل قيمة لمقاومة الضغط بالمونة المرجعية بنسبة (5.5%) اقل من نسبة الإضافة البالغة (3.5%). ان نسبة الإضافة (17.05%) تمثل افضل حالة تداخل وتماسك بين جزيئات الجص والاليف القشور لذا فإن تأثيرها الايجابي كان واضحاً في زيادة مقاومة الضغط اكثراً من اي نسبة اضافة اقل او اكثراً منها ولم يظهر للنسبة الاباعية المتماثلة للفشور تأثير في مقاومة الضغط.

2- مقاومة الشد :

كانت مقاومة الشد منذ بداية الاضافة اكثراً من مقاومة المرجعية البالغة (1.21) نيوتن/ملم 2 واستمرت بالزيادة مع زيادة نسبة إضافة الاليف الى مونة الجص حتى بلغت اعلى مقاومة للشد بنسبة الاضافة (3.5%) القيمة (1.67) نيوتن/ملم 2 لعمر (7) أيام للمونة اي بزيادة مقدارها (38.01%) اكثراً من الشد للمونة المرجعية ثم بدءت هذه المقاومة تقل بزيادة نسبة الاضافة حتى وصلت بنسبة الاضافة (5.5%) اقل قيمة لمقاومة الشد اذ بلغت القيمة (1.1) نيوتن/ملم 2 اي اقل من مقاومة المونة المرجعية لعمر (7) أيام بنسبة (9.0%) وهي المقاومة الوحيدة التي اقل من المرجعية بسبب اضافة هذه الاليف بهذه النسبة لمونة الجص. ويتبين من ذلك ان الاليف القشور بنسبة الاضافة (3.5%) تمكنت من التداخل بين جزيئات الجص لتعطي افضل حالة تماسك بينهما واعطت وبالتالي افضل مقاومة لجهد الشد واكثراً من باقي نسب الاضافة.

3- معاير الكسر (مقاومة الانشاء) :

ازداد معاير الكسر منذ بدء اضافة الاليف للمونة وبلغ اعلى قيمة له بنسبة الاضافة (3.5%) وهي (2.71) نيوتن/ملم 2 لعمر (7) أيام اي زاد بنسبة (16.81%) اكثراً من معاير الكسر في المونة المرجعية البالغ (2.32) نيوتن/ملم 2 ثم يقل مع زيادة نسبة الاضافة حتى بلغت بنسبة الاضافة (5.5%) القيمة (1.75) نيوتن/ملم 2 اي اقل من معاير المونة المرجعية بنسبة (24.56%). لذا يتضح ان نسبة الإضافة (3.5%) لألياف هذه الفشور تمثل الحالة المثلث للتماسك مع جزيئات الجص ومقاومة الاجهادات ومنها جهد الكسر.

سابعاً : الاستنتاجات والتوصيات

لقد اظهرت النتائج التأثير الايجابي الواضح والفعال لإضافة الاليف النباتية الى مونة الجص وكمايلي:

- 1- أن تأثير هذه الاليف النباتية تناولت حسب نوعها وطولها ونسبة اضافتها لمونة الجص وأنها ليست من المضادات الكيميائية التي تتفاعل مع الجص وتستهلك جزء من ماء تفاعله او تعجل من تفاعله وقد تم غمر هذه الاليف بالماء وتجفيفها وتبين بالفحص ان اتصاصها للماء يكاد يكون معدوماً لذا فإن تأثيرها الايجابي في مقاومة الضغط، الشد ومعايير الكسر كان واضحاً.
- 2- أن تحسن خواص مونة الجص عند اضافة الاليف سعف النخيل بنسبة الإضافة (4.5%) من وزن الجص ولطول(35) ملم اي بالنسبة الاباعية (28%) وليس في النسب الاقل او الاكثر منها لحصول افضل حالة لقوة الربط الداخلي بين جزيئات المونة وهذه الاليف والتي تمتاز اسطحها بخشونة ملائمة للتماسك مع جزيئات الجص وكذلك جودة هذه الاليف بحيث قاوماً بتماسكهما الاجهادات المختلفة وبقابلية تشغيلية ملائمة للمونة وهذا ما حصل أيضاً في الاليف قشور الرز بنسبة الاضافة الافضل وهي (3.5%).
- 3- هنالك تأثير واضح للنسبة الاباعية لألياف السعف على خواص المونة حيث ان افضل تحسن لخواص المونة المقواة بـألياف السعف كان في نسبتها الاباعية (28%) في حين كانت النسبة الاباعية لألياف قشور الرز هي (4%) وان الفروقات في نسب التحسن لخواص

المونة المقواة بنوعي الألياف لا تعكس الفرق بين النسبتين الباقيتين فالعوامل المؤثرة في الخواص هي نوع الألياف، طولها ، قوة التلاصق بين الألياف والجص واتقان مزجها بالمونة.

4- بالإضافة إلى تحسن خواص مونة الألياف عند إضافة الجص عند اضافة الجص أو قشور الرز إليها فإنه من المتوقع أنها ستؤدي إلى زيادة العزل الصوتي والحراري للجدار أو الأسقف عند استخدام المونة المقواة في انهائاتها مما سيقلل من استهلاك طاقة التكييف.

5- تتوارد قشور الرز أمام معامل تقطير الشلب (المجاري) بشكل نفاثات لا يوجد استخدام مجدي لها لذا فإن استخدامها في مونة الجص سيحل مشكلة التلوث البيئي (Solid refusals) لهذا النوع من النفايات الصلبة (Environment Pollution).


6- تفضل المضافات النباتية على المضافات الكيميائية والتي غالباً ما تقيد في زيادة وقت تمسك الجص إلى أكثر من ضعفين إلا أنها تؤدي إلى تقليل قوة تحمله إلى أكثر من ثلث لذًا نوصي باستخدام المضافات النباتية لتحسين خواص مونة الجص.

ثامناً: المصادر:


- 1- المواصفة القياسية العراقية رقم (28) لسنة (1988). "الجص للأغراض البناءية", الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة IQS28/1988,UDC: 691.55.66.91 (النوعية)
- 2 - الدهان، عدنان عزيز وسرمد فخري وباسل هاني 1991."إنشاء المبني والبناء المصنوع". مطبعة جامعة الموصل.
- 3- Gitan, A.Tanega and Khairia Al-Ramadhani, 1983. "Development of Gypsum Plaster products for use in Buildings".Building research center.
- 4- Raouf Z.A., Abood ,R.H., Metti , N.A. and Naji, B.T. 1986."Structural Qualities of Glass Fiber Reinforced Gypsum joists". Forth Scientific Conferenced, Scientific research Council,vol.4,part1, pp.174-189.
- 5- تقارير المركز القومي للمختبرات الانشائية 1986 . "البناء البابلي وفحوصات مونة المستخدمة في بناء قصر الاخيضر".
- 6 - تقرير مؤسسة دوكسياد (Doxiad- QBE) 1958."مسح مشاكل الجص وانتاج الجص بالعراق". مركز بحوث البناء، بغداد، ص 1 - 58 .
- 7- البغدادي, عالية عبد الرزاق 2010."مجلة التقني",تحسين خواص مونة الجص باستخدام المضافات النباتية, مجلد(23) العدد(1).
- 8 - محمد , شامل محمد 2010. "مجلة جامعة بابل, Residual Compressive Strength of Iraqi Gypsum subjected to elevated temperature exposure"
- 9- النعيمي , يعرب هاني ابراهيم 2002. اطروحة ماجستير , "الألواح الجصية المسلحة بالألياف السليلوزية". - جامعة بغداد.
- 10- الجباري, صبحي والحمداني, فراس فيصل 1989. "تحسين الخواص الفيزيائية للجص الفني باستعمال المواد المضافة", وقائع بحوث المؤتمر العلمي الخامس, مجلس البحث العلمي, المجلد الرابع, الجزء (1), ص 102 - 118 .
- 11- Ndazi,Bwire S. Nyahumwa,Christian and Tesha,Joseph 2007."Chemical and Thermal Stability of Rice Husks against Alkali Treatment". University of Dar esalaam,Tanzania.www.Yahoo.com.
- 12-Ndazi,B.S,Karlson S.,Tesha,J.V.and Nyahumwa c.w 2007."Chemical and physical modifications of Rice Husks for use as composite panels". www.Yahoo.com.
- 13 -El-Morsy,M.M.S.,Riad,B.Y.,Mohamed,M.A.S.1980."Pulp and paper from Egyptian date palm Leaves". www.Yahoo.com.
- 14 - Khiari R.,Mhenni M.F.,Belgacem M.N.,Mauret E.2010."Chemical Composition and pulping of date palm rachis and posidonia oceanica- Comparison with other wood. www.Yahoo.com.
- 15- النعيمي, سردم فخري 2000." مواد الإنشاء". جامعة الموصل/ دار الكتب للطباعة.
- 16- المواصفة القياسية العراقية رقم (27) لسنة (1988)." الفحوصات الفيزيائية للجص للأغراض البناءية", الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. (IQS 27/1988)
- 17- International Standards ISO 3051-1974," Gypsum Plasters- Determination of mechanical Properties"First Edition-1974-07-01,Ref.No.ISO 3051.1974(E)
- 18- رؤوف, زين العابدين محمد والعبيدي, هديل خالد وفوزي, ندى مهدي 2012.مجلة الهندسة- جامعة بغداد", تحسين خواص الجص باستخدام المضافات", المجلد (18) العدد(1).
- 19 -Premalal,Hattotuwa G.B.,Ismail,H.,Baharin A.2002."Comparsion of Mechanical Properties of Rice Husks powder filled polypropylene composites with talc". www.Yahoo.com.
- 20-عبد القادر, نضال2005."اطروحة ماجستير", الخواص الديناميكية والحرارية للخرسانة خفيفة الوزن المصنوعة من قشور الرز وركام القصب, هندسة البناء والإنشاءات, الجامعة التكنولوجية.
- 21 -Raouf Z.A 1986 "Structural Qualities of Reed-Reinforced Concrete", Use of Vegetable Plants and Their Fibers as Building Materials Joint Proceeding Symposium. Baghdad,C.89-96.
- 22-Samarai M.A. and AL – Taey M.J.," Some Chemical Data and Operational Tests for Iraqi Reed And Reed Products" Use of Vegetable Plants and Their Fibers as Building Materials Joint Proceeding Symposium. Baghdad. Iraq,C.10,1986.
- 23- ASTM Designation C473-73,1989,"Physical Testing of Gypsum Plaster and Gypsum

- Concrete", Annual Book of ASTM Standard, Philadelphia, Vol.04-02.
- 24- Deely, B2006," Gypsum Concrete Floor Underpayments are stronger than ever", IA/Architectural Record, www.usg.com.
- 25- العبيدي, لمى سعدي 2004. اطروحة ماجستير, تحسين خواص الجص باستخدام المواد المضافة, الجامعة التكنولوجية.
- 26- القيسى, وليد عبد الرزاق 2004. مجلة الهندسة والتكنولوجيا, "تأثير بعض المضافات الكيميائية على زمن التجمد للجص الفني العراقي", المجلد 23 العدد 1.
- 27- فريح, قيس جواد, القيسى, وليد عبد الرزاق, والعبيدي , لمى سعدي 2005. مجلة الهندسة والتكنولوجيا , "تحسين زمن التجمد للجص الفني العراقي باستخدام مضافات طبيعية", المجلد 24, العدد 9.


واسعا": الأشكال البيانية والصور:




الشكل رقم (1): العلاقة بين نسبة اضافة الياف سعف النخيل وطولها مع معدل مقاومة الضغط لمونة الجص المقواة بها




الشكل رقم(2):العلاقة بين نسبة اضافة الياف سعف النخيل وطولها مع معدل مقاومة الشد لمونة الجص المقواة بها




الشكل رقم (3): العلاقة بين نسبة اضافة الياف سعف النخيل وطولها مع معدل معاير الكسر لمونة الجص المقواة بها.



الشكل رقم (4): العلاقة بين نسبة اضافة الياف قشور الرز ومعدل مقاومة الضغط لمونة الجص المقواة بها.



الشكل رقم (5): العلاقة بين نسبة اضافة الياف قشور الرز ومعدل مقاومة الشد لمونة الجص المقواة بها.



الشكل رقم (6): العلاقة بين نسبة اضافة الياف قشور الرز ومعدل معاير الكسر لمونة الجص المقواة بها.

لوحة رقم (1) صور لنماذج وبعض اجهزة الفحص



صوره رقم (1): نموذج من الياف السعف قبل التسريح والقطع صوره رقم (2) : نموذج من قشور الرز قبل تشيريها



صوره رقم(4):النموذج في جهاز فحص الضغط

صوره رقم(3): النموذج في جهاز فحص الشد



صورة رقم(5): بعض نماذج مونة الجص للضغط والشد ومعاير الكسر