

Study of Optical Properties for Polystyrene Composite Material

دراسة الخصائص البصرية لمادة البولي ستايرين المترافق

م.م. وسن كامل حسن
جامعة كربلاء / كلية العلوم

الخلاصة :

تتم في هذه الدراسة ادخال ملئيات سيراميكية لها القابلية على التفاعل مع بوليمر بولي ستايرين(PS) بطريقة الخلط فاضيفت المادة المالة (كاولينKao) بعد غسلها بالماء المقطر وتتجفيفها وحرقها بدرجة 100 ° م° ومن ثم تحفيزها بمادة بولي فاينيل الكحول(PVA) وتتجفيفها ومن ثم تهجينها باضافة مركب الامونيوم الرباعي(Thac) لتكوين (طين مهجن) قادر على التفاعل مع البولي ستايرين المذاب في التلوين(Toul) ومن ثم اضافة مادة رابطة methyl methyl amine ومادة مانع التالكسد bis dimethyl benzyl di phenyl amine للخليط وتم دراسة الخصائص البصرية لهذا المترافق كالمتصاصية والنفاذية ومعامل الامتصاص ، وحسبت فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر وغير المباشر المسموح والممنوع وتضمنت الحسابات البصرية ايضا حساب الثوابt البصرية كمعامل الخمود ومعامل الانكسار وكذلك تم حساب الجزء الحقيقي والخيالي لثابت العزل الكهربائي.

Abstract:

The present study suggests the introduction of ceramic fillers capable to react with polystyrene polymer (PS) through mixing .Thus filler material (kaolinite Kao) after washing by distill water and drying and toasting to powder with temperature degree (100°C) and surfactant process of bentonite have been done on them by using poly vinyl alcohol(PVA) and hybrid by adding quaternary ammonium compound (Thac) to construct (hybrid clay) capable to react with dissolved polystyrene in toluene(Toul) have been added also binder material Tris(hydroxyl methyl) methyl amine and anti-oxidant material(bis dimethyl benzyl) di phenyl amine and study of optical properties to this composite such as absorbance and transmittance and absorbance coefficient ,a calculation were carried out for measuring forbidden energy gap for direct and indirect allowed and forbidden ,also calculation of the optical constant carried out such as extinct coefficient refractive index , and real imaginary part of dielectric constant.

1- المقدمة :

تعد المواد المتراكبة ذات الاساس البوليمرى واحدة من اكثرب المواد المتراكبة شيوعا اذ استخدمت في تطبيقات كثيرة لما تمتاز به من خفة الوزن والمثانة العالية والتي قادت الى الحصول على مواد مثالية كلفتها قليلة واستهلاكها للطاقة قليل ولذلك فقد اكتسبت الراتنجات المسلحة شهرة واسعة مكنتها من الدخول في الصناعة⁽¹⁾.
والمادة المتراكبة هي مزيج لمادتين احدهما تسمى بطور التدعيم (Reinforcement Phase) والتي تكون بشكل رقائق او الياf او صفات مطمورة في مادة اخرى تسمى المادة الاساس (Matrix)⁽²⁾ وعملية الدمج تتيح الفرصة للحصول على مادة جديدة ذات خصائص هندسية وفيزياوية تختلف عن خصائص المادة الداخلة في تركيبها⁽³⁾.
يعد البولي ستايرين من البوليمرات الزجاجية Polymer Glass المهمة صناعيا كما وبعد من البلاستيك المطروعة للحرارة (Thermoplasting) اذ تبلغ درجة انتقاله الزجاجي C° 80 ويقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحامض والقواعد وينذوب في العديد من المذيبات غير القطبية وله الكثير من الاستخدامات للأغراض المنزلية ولذلك اجريت دراسات عديدة لتحسين الموصفات (Modifications) التطبيقية كالتحسينات الفيزيائية (Physical Modification) بإجراء عملية خلط للبوليمر مع مواد اخرى قابلة للامتزاز لتكوين معقد (بوليمر- طين) باضافة بوليمر مذاب في مذيب معين الى طين جاف او معلق طيني يمتاز الطور العضوي الى سطح الجسم اللاعضوي وان المللitas الطينية غير العضوية هي بصورة عامة مواد الفة للماء (Hydrophilic) وهذه الخاصية تعيق انتشاره في الوسط العضوي وتؤدي الى سرعة ترايشه ولمعالجة هذه المشكلة فهناك ضرورة لعمل سطوح غير الفة للماء (Hydrophobic) والفة للعضويات (Organic Philic) تسبق عملية الخلط ومقدار التفاعل بين الطين والبوليمر يعتمد على درجة نشتها داخل وسط البوليمر وحجم حبيبات الطين وشكلها وخصائص سطح الحبيبات⁽⁴⁾.

2- الجانب النظري :

ينتج طيف الامتصاص من ظاهرة الفقدان في الطاقة الناتجة من التفاعل الحاصل بين الضوء والشحنات التي تحويها المادة، اذ انه عندما تسقط حزمة ضوئية شدتها I_0 على غشاء فالشعاع النافذ تكون شدته I حسب قانون لامبرت⁽⁵⁾:

$$I = I_0 \exp(-\alpha t) \quad (1)$$

α : معامل الامتصاص (cm⁻¹) Absorption coefficient (cm⁻¹) ويعرف بأنه نسبة النقصان في فيض طاقة الاشعاع او الشدة بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط.

t : سمك الغشاء الرقيق (cm)

ويمكن كتابة العلاقة (1) بالصيغة الآتية⁽⁵⁾:

$$\ln I / I_0 = -\alpha t$$

$$\alpha t = 2.303 \log I_0 / I \quad (2)$$

وبما ان المقدار ($\ln I_0 / I$) تمثل الامتصاصية (Absorption) للمادة فيمكن كتابة المعادلة (3) بالصورة الآتية⁽⁵⁾:

$$\alpha = 2.303 A / t \quad (3)$$

يعتمد معامل الامتصاص على خصائص شبه الموصل من حيث فجوة الطاقة البصرية ونوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث بين حزم طاقته وتحسب طاقة الفوتون الساقط ($h\nu$) من العلاقة الآتية⁽⁵⁾:

$$h\nu (\text{eV}) = 1240 / \lambda \quad (4)$$

حيث λ : الطول الموجي (nm).

ان السمة المميزة المشتركة في مخطط الامتصاص لجميع المواد شبه الموصلة هي الزيادة السريعة الحاصلة في الامتصاص عندما تصيب طاقة الاشعاع الممتص مساوية تقريبا الى حافات الامتصاص الاساسية للمادة Fundamental absorption

(edge) وان دراسة موقع الحافة الاساسية وتركيبها يعطي معلومات عن فجوة الطاقة وعن خصائص قمة حزم الطاقة^(6,7).

ففي حالة كون الانتقال بين اعلى نقطة من حزمة التكافؤ واوطاً نقطة في حزمة التوصيل ولنفس قيمة متوجه الموجة فان هذا النوع من الانتقال يدعى بالانتقال المباشر المسموح اما عندما يكون الانتقال من المناطق المجاورة لمنطقة الانتقال المباشر المسموح مع بقاء شرط عدم تغير قيمة متوجه الموجة فان هذا النوع من الانتقالات يدعى بالانتقالات المباشرة الممنوعة⁽⁵⁾.

$$(\alpha h\nu) = \beta (h\nu - E_g)^r \quad (5)$$

حيث α : معامل الامتصاص .

$h\nu$: طاقة الفوتون الساقط .

E_g : فجوة الطاقة البصرية .

r : معامل اسي يعتمد على نوع الانتقال .

β : ثابت النسب .

وان قيمة (r) تساوي (1/2) لالانتقالات المباشرة المسموحة و(3/2) لالانتقالات المباشرة الممنوعة .
ويعبر عن النسبة بين الإشعاع المنعكس والإشعاع الساقط عند الحد الفاصل بين وسطين بالمعادلة⁽⁵⁾:

$$R + A + T = 1 \quad (6)$$

حيث R : الانعكاسية

A : الامتصاصية

T : الفانية

يعتبر معامل الخmod للجزء الخالي من معامل الانكسار المعد الذي يمثل الاحلال الاسي للموجة داخل المادة والذي يعبر عنه بالمعادلة الآتية⁽⁵⁾:

$$K = \alpha \lambda / 4\pi \quad (7)$$

ويمكن التعبير عن معامل الانكسار n_0 بالمعادلة الآتية⁽⁵⁾:

$$n_0 = \{(1+R / 1-R)^2 - (K^2 + 1)\}^{1/2} + (1+R) / (1-R) \quad (8)$$

تحدث عملية فقدان الطاقة في المادة بسبب التفاعل بين الضوء وشحنات الوسط وما ينتج عنه من استقطاب لشحنات الوسط

ويوصف هذا الاستقطاب عادة بثبات العزل الكهربائي المعد للوسط .

$$\epsilon_i = 2n_0 K_0 \quad (10)$$

3- الجزء العملي :-

المواد المستعملة في هذه الدراسة قسمت الى :

المادة الأساسية Matrix Material


ان المادة الأساس المستعملة في هذه الدراسة هي بوليمر البولي ستايرين (polystyrene) وهو من البوليمرات الزجاجية المطاوئة للحرارة ذو درجة انتقال زجاجي (C° 80) وهو يقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحوارمض والقواعد وينزب في العديد من المذيبات . علما ان المذيب المستعمل هو التلوين (Toluene) بنسب معينة وبدرجة حرارة C° (70-80) والجدول (1) يوضح الخصائص النموذجية للبولي ستايرين⁽⁸⁾.

الجدول (1) خصائص البولي ستايرين	
١٠٠	درجة الانتقال الزجاجي T_g
٢٤٠	درجة الانصهار البلوري T_m
١٠٥	قوة الشد كغم / م 2m
٢.٥-١.٠	الاستطالة %
١.٠٤-١.٠٩	الكتافة غم / سم 3cm^3
١.٦٠-١.٥٩	معامل الانكسار
٢.٦٥-٢.٤	ثابت العزل الكهربائي
اصغرار	تأثير ضوء الشمس
يهاجم من قبل الحوامض ولا يتآثر بالقواعد	تأثير الحوامض القوية والقواعد القوية

(2) المادة المالة Filler Material تم اختيار مواد محلية عراقية (كاوولين دويخلة) كمادة مالة لتشكيل المترافق والجدول (2) يوضح التحليل الكيميائي لهذه المادة والشكل (1) يبين تحليل حيود الشعاع السيني لمادة الكاوولين ^(٩)

جدول (2) يبين التحليل الكيميائي للمادة المالة			
نوع الاوكسيد Oxides	النسبة المئوية %	نوع الاوكسيد Oxides	النسبة المئوية %
SiO_2	52.35	MgO	1.11
Al_2O_3	34.02	SO_3	1.45
FeO_3	1.31	Na_2O	-
TiO_3	0.12	K_2O	-
CaO	1.2	L.O.I.	12.54

. L.O.I: المواد التي تنفذ بالحرق .



شكل (1) يبين تحليل حيود الاشعة السينية لمادة الكاوولين

(3) المادة العضوية غير الأيونية Organic Material non-ionic

هي مادة بولي فاينيل الكحول (P.V.A) وهي من البوليمرات الخطية غير المشحونة الذائبة في الماء وتكون معقدات مع المعادن الطينية لامتلاكها عدد هائل من المجاميع القطبية (المجاميع الفعالة) على امتداد سلسلتها التي تدخل في التفاعل مع سطح المعدن الطيني لتكوين طين معدل modified clay بعملية امتزاز المواد الطينية⁽¹⁰⁾.

(4) مركب الامونيوم الرباعي Quarternary ammonium compound

هو حامض ذو سلسلة طويلة لانتاج طين مهجن عضويًا بوساطة التبادل الكاتيوني (hybrid clay) والامتزاز ويتكون من مجموعة من الهيدروكاربونات الاروماتية او الاليفاتية الخطية او المترفرعة والتي تمتلك من (30-8) ذرة كARBON . وان المادة الخام لصنع المركب هو النفط الخام ويشمل زيوت خضر منوعة مثل زيت الحنطة, جوز الهند, الخروع وانواع متعددة من الزيوت الثقيلة والخفيفة ومن الضروري امتلاك المركب على الاقل (10) ذرات كARBON والمادة المستعملة هي Tetra hyxyl ammonium chloride).

(5) المضافات Additives : تتضمن المضافات كل من المواد التالية :-

مادة محفز لسطح البوليمر Poly oxy glycols
مادة مانع التأكسد bis dimethyl benzyl di phenyl amine

مادة رابطة Tris(hydroxyl methyl) methyl amine
ودراسة تأثير كل مادة على حدة على المتراكب العضوي المهجن .

(6) تهيئة الخليط :-

1- تحضير الأطيان : اختيرت نماذج الأطيان الجيدة بالاعتماد على خصائصها العامة من حيث خفة وزنها وخلوها من الشوائب واخضعت لفحص X-Ray ومن ثم غسلها بالماء المقطر واجريت عملية التجفيف والطحن والنخل بمدى حجم حبيبي ($D < 100\mu\text{m}$) بعدها حضرت ثلاثة مجامي تم تحميصها الى ثلاثة درجات حرارية ($200^\circ\text{C}, 400^\circ\text{C}, 600^\circ\text{C}$) في فرن كهربائي ولمدة ساعتين .

2- تحضير محلول P.V.A : يحضر محلول باضافة (%) 1wt نسبة وزنية الى (100ml) من الماء المقطر باستعمال خلاط مغناطيسي (Magnetic stirrer) بسرعة (350 rpm) وبدرجة حرارة (60°C) لمدة (15min) ويضاف له البنتونايت المحمص مع استمرار المزج ليكون رائقا ذو لزوجة عالية . بعد ذلك يجفف ويطحن وتمرر عبر منخل بحجم حبيبي ($D < 100\mu\text{m}$) وتبع الطريقة للمجاميع الأخرى وتسمى هذه الطريقة بالطين المعالج (Modified clay)⁽⁹⁾ .

3- تحضير مركب الامونيوم الرباعي : تم اجراء المعاملة الكيميائية بذابة (10gm) من هذه المادة في (60ml) من كحول (Isopropanol) برجة حرارة 90°C في خلاط مغناطيسي لحين ترسبها وتجمعها بصورة متتالية ثم يرشح وبعدها يخلط مع العينات المحضرية مسبقا كل على انفراد بدرجة (70°C) لمدة (45min) ويرشح الراسب ويجفف بدرجة (65°C) في فرن ومن ثم ينتقى بحجم حبيبي ($D < 100\mu\text{m}$) بعد طحنه وفقا لبراءة الاختراع الامريكية⁽¹¹⁾ وتسمى هذه الطريقة بالطين المهجن .

4- تحضير متراكب بولي ستايرين-كاولين : ان العينات المعاملة حراريا والمحفزة بمادة (P.V.A) والمجهنة باضافة الملح الرباعي اضيفت الى مادة البولي ستايرين المذابة في التولوين بدرجة حرارة ($70-80^\circ\text{C}$) بعدها تم اضافة مادة محفزة لسطح البوليمر ومادة مانع التأكسد ومادة رابطة منفردة ومجتمعة للخليط وبعدها صبت في اطباق زجاجية وتركت في حاوية تفريغ لحين الجفاف لتكوين عينات اختبار الخواص البصرية للمادة المتراكبة .

4- النتائج والمناقشة :-

(1) اطیاف الامتصاصية والنفاذية :

يوضح الشكلين (3,2) تغير اطیاف الامتصاصية والنفاذية للمتراكب البوليمرى بدرجة حرارة الغرفة مع الطول الموجي . حيث يتبيّن من الشكل (2) حصول امتصاصية عالية مستقرة عند الاطوال الموجية الفصيرة والتي تكون بحدود (350-650 nm) في حين تقل الامتصاصية عند الاطوال الموجية الكبيرة والتي تكون بحدود (650nm) . اما الشكل (3) يبيّن ان النفاذية تقل بزيادة الطول الموجي وتكون اوسط قيمة لها عند الطول الموجي بحدود (1025-1100nm) أما أعلى نفاذية فقد بلغت (0.18) عند الطول الموجي 200nm ان هذا التغيير يمكن ان يعزى الى عدم الاستمراريه للحدود الحبيبية واختلال انتظامها وبشكل عام لوحظ ذلك في المواد البليورية أي ان نقصانها يشير الى التبلور الضعيف .

(2) معامل الامتصاص البصري $\alpha(\text{cm}^{-1})$:

تم حساب معامل الامتصاص للنموذج المحضر بدالة طيف الامتصاصية باستخدام العلاقة (3) وأظهرت النتائج المستحصلة من هذه العلاقة وكما موضح بالشكل (4) حصول زيادة سريعة في قيم معامل الامتصاص التي تتوافق بين ($62.4-64.6\text{cm}^{-1}$) ضمن الطاقة الفوتونية ($1.1-1.9\text{eV}$) ومن ثم ثبوتها . وتدل القيم العالية لمعامل الامتصاص على ان احتمالية الانقال الالكتروني تكون كبيرة وتصنف ضمن الانقلالات الالكترونية المباشرة كما يلاحظ ان حافة الامتصاص كانت حادة وهذا يدل على ان النماذج المحضرة بهذه الطريقة هي ذات تركيب احادي التبلور⁽¹²⁾ . كما ان عملية تحسين المتراكب الكيميائي بالمضافات تعطي الوقت الكافي للذرات لترتيب نفسها بالاتجاه الصحيح مما يؤدي الى زيادة كبر حجم الحبيبات وبالتالي تحسن الترتيب البلوري .

(3) فجوة الطاقة البصرية (Eg(eV)) :

تم حساب فجوة الطاقة البصرية (E_g) للانتقال المباشر المسموح والممنوع وفق العلاقة (5) المذكورة سابقاً عند القيم $r=2/3, r=2, r=1/3, r=1/2$ على التوالي وذلك من خلال رسم العلاقة بين $r^{(ahv)}$ وطاقة الفوتون (hv) اذ تمثل E_g نقطة انحدار الخط المستقيم المرسوم بصورة مماسة لمنحنى الامتصاص مع محور طاقة الفوتون ليعطي فجوة الطاقة المحظورة وتوضح الاشكال (9,10,11,12) على التوالي قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح والممنوع للمتراكم البوليمرى .

يعزى نقصان فجوة الطاقة البصرية المحظورة الى تكوين مستويات موضعية قريبة من حرمة التوصيل ساهمت بزيادة عدد الالكترونات التي تصل الى حرمة التوصيل وعندما جربت قيم (r) على النتائج المستحصلة كانت افضل القيم عندما قيمة $r=1/2$ مما يدل على ان الانتقال المباشر مسموح ورسمت العلاقة لتعيين فجوة الطاقة . وقد تم حساب فجوة الطاقة المحظورة للانتقال غير المباشر المسموح للمتراكم عند قيمة $r=2$ مما يدل على ان الانتقال هو انتقال غير مباشر مسموح .

ورسمت العلاقة بين $a(E)^{1/2}$ كدالة لطاقة الفوتون وعن طريق المماسات لأفضل الخطوط المستقيمة الموجودة في المنحنى فتمكننا من الحصول على فجوة الطاقة البصرية المحظورة لهذا الانتقال تساوي 0.5eV ⁽¹³⁾.

(4) معامل الخمود (K) :

تم حساب معامل الخمود باستخدام المعادلة (7) ويوضح الشكل (5) تغير معامل الخمود مع الطول الموجي حيث يلاحظ تزايد قيم معامل الخمود مع الطول الموجي حيث ان المعامل يكون اقل ما يمكن عند الاطوال الموجية القصيرة ومن ثم يأخذ بالزيادة وبشكل اسي مع زيادة الطول الموجي وسبب ذلك يعود الى حصول انتقالات الكترونية مباشرة وذلك لاعتماد معامل الخمود على معامل الامتصاص حسب العلاقة (7).

(5) معامل الانكسار (N) :

تم حساب معامل الانكسار استناداً للمعادلة (8) ويبين الشكل (6) تغير معامل الانكسار مع الطول الموجي ويلاحظ من الشكل ان معامل الانكسار يتزايد بشكل تدريجي كلما ازداد الطول الموجي حيث كلما كانت كثافة الثنائياتقطبية في المادة اكبر كلما زادت قيمة معامل الانكسار نتيجة زيادة استقطاب البوليمر ففي الذرات ذات العدد الذري الافضل تكون كثافة الالكترونات كبيرة ومن ثم فانه معامل انكسارها اكبر الناتجة من زيادة الكثافة الالكترونية . وكلما يزداد معامل الانكسار تقل فجوة الطاقة المحظورة .

(6) ثابت العزل الكهربائي المعد (E) :


تم حساب ثابت العزل الكهربائي المعد بجزئيه الحقيقي والخيالي للمتراكم باستخدام العلاقة (9,10) على التوالي اذ تم رسم علاقه بيانيه بين الطول الموجي وثابت العزل الكهربائي .

يبين الشكل (7) قيم ثابت العزل الحقيقي كدالة للطول الموجي للمتراكم ويتبيين ان قيم ثابت الجزء الحقيقي لثابت العزل تزداد مع الطول الموجي . ويلاحظ تشابه طبيعة منحنى الجزء الحقيقي لثابت العزل مع الطول الموجي مع منحنى معامل الانكسار مع الطول الموجي وهذا يتفق مع العلاقة (9) حيث يكون تأثير معامل الخمود قليلاً مقارنة بتاثير معامل الانكسار وكذلك لاعتماد ثابت العزل على معامل الانكسار .


ويتمثل الشكل (8) قيم ثابت العزل الخيالي كدالة للطول الموجي للمتراكم قيد الدراسة ونلاحظ زيادة اكثر وضوحاً من الشكل عند نفس الطول الموجي ومن هذا يتبيين ان زيادة قيمة ثابت العزل يؤدي الى زيادة قابلية المادة على الاستقطاب ^(14,15).

5- الاستنتاجات :


اتضح من الدراسة الحالية ان قيم الامتصاصية تكون عالية ومستقرة عند الاطوال الموجية الطويلة اما النهاية فلواحظ بانها تقل بزيادة الطول الموجي . كذلك يتبيين حصول تزايد في قيم معامل الامتصاص بصورة سريعة مما يدل على حصول انتقالات مباشرة ضمن هذا المدى من الطاقات ومن خلال دراسة فجوة الطاقة البصرية للمتراكم البوليمرى بظروف التحضير المبينة كانت افضل النتائج للانتقالات الالكترونية المباشرة المسموحة والممنوعة وكذلك فان معامل الخمود يرتبط بثابت العزل الخيالي كما لوحظ ارتباط معامل الانكسار بثابت العزل الكهربائي للجزء الحقيقي عند نفس الطول الموجي وهذا يتفق مع العلاقة (9) ومن ذلك نستنتج بان زيادة قيمة ثابت العزل الحقيقي للمادة يؤدي الى زيادة قابلية المادة على الاستقطاب . تكمن اهمية هذا البحث في استخدام المادة تحت الدراسة في تطبيقات عده اهمها في صناعة الاجزاء الخارجيه للطائرات .




شكل (3) النفاذية دالة لطول الموجة




شكل (2) الامتصاصية دالة لطول الموجة




شكل(5) تغير معامل الخمود دالة لطول الموجي




شكل(4) معامل الامتصاص دالة لطاقة الفوتون




شكل(7) قيم ثابت العزل الحقيقي دالة للطول الموجي




شكل(6) العلاقة بين معامل الانكسار والطول الموجي




شكل(9) العلاقة بين الانتقال الالكتروني وطاقة الفوتون




شكل(8) قيم ثابت العزل الخيالي دالة للطول الموجي



شكل(11) العلاقة بين الانتقال الالكتروني وطاقة الفوتون



شكل(10) العلاقة بين الانتقال الالكتروني وطاقة الفوتون



المصادر :-

- ال ادم ,كوركيس عبد , حسين علي , "تكنولوجيا وكيمايا البوليمرات " , جامعة البصرة / كلية العلوم (1983) .
- R.J.Craw ford , "Plastic Engineering",2nd Ed.,Pergamon Press , N.Y, pp. 33-40,(1987) .
- Flinn .Torgan . " Engineering Materials and Their Applications",3rd Ed., printed in U.S.A. ,pp.50-55,(1986) .
- Felisbert, Corona E , "J.of material science" 33, 14,pp.512-530, (1998) .
- D. Shen, G.Han,D.Pi-Ya ,Q.Duan-lin and K.Son , "J.Zhenjiang Univ Sci.", 5, 2, pp. 212-217 ,(2004) .
- R.J.Nassbaumer ,W.R.Caseri ,P.Smith and T.Tervoort , "Macromol.Mat.and Eng."288,44,(2003) .
- M.K.Abyaneh ,R.Pasricha ,S.W.Gosvi and S.K.Kulkarni , " Nano technol ",17,4129,(2006) .
- ال ادم ,كوركيس عبد , البيرياردي , ذنون محمد عزيز,"كيمايا الجزيئات الكبيرة المحدث " , جامعة الموصل, كلية العلوم,ص (1989) .
- U.S. Patent 4,017,452,"Polymer modified hydrophilic in organic fillers for Thermo plastic polymeric materials", (1977) .
- B.K.G.Thing , "Formation and Properties of clay-polymer complexes",Elsevier Scientific publishing company ,Amesterdam ,oxford,N.Y.,(1977) .
- U.S. Patent 6,380,295,"Clay organic chemical compositions useful as additives to polymer plastic", (2002) .
- N.F. Habubi ,K.A. Misjal and A.F. Atwan,"The effect of fast neutron on the optical band gab of cobalt oxide thin film",J.of college of Education ,No.6,P.41,(2000) .
- S.Srivastava and J.K.Basu "Phys.Rev.Lett ",98,165701,(2007) .
- S.Srivastava ,M.Hardas and J.K.Basu " Bull. Mater.Sci. "31,3,pp. 213-217,(2008) .
- P.G.Etchegoin ,E.C.Le Ru and M.Mayer " J.Chem.Phys. " 25, pp. 64-70 ,(2006) .