

صلاحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لشرفات نهر الزاب الأسفل – التون كوبري – محافظة كركوك / لأعمال الخرسانة

رعد جلال فتحي

قسم الجغرافية التطبيقية، كلية الآداب، جامعة كركوك، كركوك، العراق.

Dr.raadjalal@yahoo.com

الملخص

تضمن هذا البحث صلاحية استخدام الركام الطبيعي لشرفات نهر الزاب الأسفل ضمن ناحية التون كوبري/ في محافظة كركوك لأعمال الخرسانة. بينت نتائج الفحوصات الهندسية والمختبرية للركام الطبيعي والعائدة لترسبات العصر الرباعي مدى صلاحيتها للاستخدام في أعمال الخرسانة واستثمارها لإنشاء مقالع مناسبة وذلك لمطابقتها للمواصفات العراقية والعالمية القياسية، إذ بالإمكان استخدام الركام الخشن والشامل ذو المقاس الأقصى 40 mm للركام الطبيعي مباشرة بعد عملية الغسل والغرلة لأعمال الخرسانة وذلك بعد إجراء زيادة نسبة الركام الناعم إلى الركام الخشن أثناء عملية خلطة الخرسانة، أما بالنسبة للركام الناعم أظهر تطابقاً " التدرج الحبيبي لمتطلبات حدود التدرج المتوسط والناعم مع المواصفات البريطانية القياسية والزيادة الملحوظة في حجم المنخل 0.3 mm يعزو إلى عمليات الغسل الذي يتعرض له الركام الطبيعي نظراً لمواقع النماذج في محاذاتها لنهر الزاب الأسفل.

الكلمات الدالة: الجيومورفولوجي، الركام، الزاب الأسفل.

DOI: <http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.1.11>



The Ability to Using the Natural Aggregates of quaternary Deposits for the Lower Zab River Terraces at Alton Cobri - Kirkuk Governorate / Concrete Works.

Raad Jalal Fathi

Applied Geography Department, College of Literature, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq.

Dr.raadjalal@yahoo.com

Abstract

This research included the ability to using the natural aggregates of quaternary deposits for the Lower Zab River terraces at Alton Cobri-Kirkuk Governorate / Concrete Works. The results of the engineering and laboratory tests of the natural aggregates and the return, which are geologically belonging to Quaternary deposits sediments showed that they are suitable for use in concrete work and investment for the establishment of suitable quarries in order to conform to the Iraqi and international standards. The rough and comprehensive aggregates with a maximum size of 40 mm can be used for natural aggregation immediately after washing and screening of concrete after increasing the ratio of fine aggregates to rough aggregates during the concrete mix process. As for aggregates The back of a more general gradation of the requirements of the limits of the gradient medium and soft global British standard specification and the marked increase in the size of 0.3 mm sieve match attribute to washing the exposed natural aggregates due to sites and models aligned to the River Zab down operations. works after increasing the ratio of fine aggregates to rough aggregates during the concrete mix process.

Keyword: Geomorphology, aggregate, Zab River.

DOI: <http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.1.11>

1. المقدمة:

تقع ناحية التون كوبري إداريا ضمن محافظة كركوك والذي يبعد حوالي 40 km عن مركز المحافظة، تحدد منطقة البحث بين دائرتي عرض ("35°48'16" – 35°45'29") شمالا و خطي طول ("44°07'27" – 44°13'27") شرقا كما موضح في الشكل 1 وتقدر مساحتها حوالي 27000 m²، ويمر من خلالها نهر الزاب الأسفل أحد روافد نهر دجلة.

لقد تم قياس صلاحية استخدام الركام الطبيعي لنماذج مختارة من المدرجات النهرية لنهر الزاب الأسفل وكما موضح في الشكل 1 في منطقة البحث وذلك لغرض استثمارها كمقالع مناسبة لأعمال الخرسانة ومدى ملائمتها ومطابقتها مع المواصفات العراقية والعالمية (البريطانية والأمريكية).



الشكل 1: خارطة موقعية موضحة عليها مواقع وأرقام نماذج منطقة البحث مأخوذة من (Google earth).

2. جيولوجية منطقة البحث:

طباقيا تتكشف في منطقة البحث أربعة تكاوين جيولوجية من الأقدم إلى الأحدث متمثلة بتكاوين انجانة (المايوسين الأعلى) و المقدادية (البلايوسين الأسفل) و باي حسن (البلايوسين الأعلى) مع ترسبات العصر الرباعي (البلايستوسين- الهولوسين) [1]، تشمل ترسبات العصر الرباعي الترسبات المتماسكة وشبه المتماسكة المتكونة من الحصى والرمل والغرين

والطين بشكل متداخل أو متعاقب بنسب متفاوتة تختلف بين منطقة وأخرى والتي تغطي تكوين باي حسن متمثلة بمناطق


المدرجات النهرية مكونة غطاء مستمرا"، تعد هذه الترسبات ذو أهمية اقتصادية فهي مصدر الحصى والرمل [2] الشكل 2.

تركيبيا تقع منطقة البحث ضمن نطاق الطيات الواطئة (folded zone Low) وضمن منطقة الرصيف غير المستقر [3].

ويتواجد ضمن منطقة الدراسة عدد من الطيات المتوازية غير المتناظرة ذات محاور تمتد باتجاه شمال غرب - جنوب شرق،

تبين التراكيب الجيولوجية لحوض التون كوبري أنها طية مقعرة عريضة محاطة بطيبتين محدبتين وهما كانيدوملان وخال خالان

[2] الشكل 2.



الشكل 2: يبين الخارطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة محورة عن sweco,1982.

3. الفحوصات المختبرية والهندسية للركام:

3.1 المقدمة :

يعرف الركام الطبيعي على أنه مجموعة من الحبيبات الرسوبية المتكونة من تعرية وتجوية الصخور المصدرية والمتكونة

في بيئاتها الرسوبية المختلفة (ترسبات الشرفات النهرية، ترسبات السهول الفيضية، ترسبات المنحدرات وترسبات الوديان

المملوءة) أو الناتجة من تكسير الصخور المختلفة [4]. يعد الركام المواد الأولية الأساسية لأعمال الخرسانة بحالتها الطبيعية واستخدامها مع المواد الرابطة الإسمنتية [5]. حيث يشكل الركام الجزء الأكبر من الخرسانة حوالي (70 - 75%) من حجم الخرسانة [6].

3.2 النمذجة:

أجريت عملية النمذجة لستة مواقع وضمن ترسبات الشرفات النهرية لمجرى نهر الزاب الأسفل، تم طريقة أخذ النماذج اعتمادا على المواصفة الأمريكية القياسية للنمذجة [7]، أما الحد الأدنى لوزن عينة النماذج للركام الخابط اعتمدت على المواصفة القياسية العراقية م ق ع [8]، مواقع وأرقام النماذج وإحداثياتها مبين في الجدول 1.

الجدول 1: يبين مواقع النمذجة لنماذج منطقة البحث.

خط الطول	خط العرض	أرقام النماذج
44°10'10"E	35°47'17"N	1
44°10'01"E	35°47'13"N	2
44°10'21"E	35°47'19"N	3
44°10'33"E	35°47'25"N	4
44°15'33"E	35°47'35"N	5
44°10'27"E	35°47'41"N	6

لمعرفة صلاحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لشرفات نهر الزاب الأسفل دراسة خصائص الفحوص المختبرية والهندسية المهمة ما يأتي [9 ، 10]:

1- التدرج الحبيبي (Gradation)

2- الشكل والنسيج السطحي (Shape and Surface texture)

3- الثبات (مقاومة الظروف الجوية) (Durability (Resistance to weathering)

4- الصلابة (مقاومة التآكل) (Hardness (Resistance to wear)

5- المواد الضارة (Deleterious substance)

4. النتائج:

4.1 التدرج الحبيبي (Gradation):

التدرج الحبيبي له أهمية بالغة في الخرسانة وذلك يقلل الكثير من المشاكل الهندسية ويزيد متانة وسلوك الخرسانة المنتجة، كما يؤثر على نسبة المواد الإسمنتية المستخدمة في الخرسانة [11]. كما ان التدرج الحبيبي يلعب دورا مهما في تحديد نسبة الماء الى الاسمنت في خلطة الخرسانة [12،13]. لدراسة التدرج الحبيبي للركام أجريت عملية التحليل المنخلي حسب [14]. أظهرت نتائج التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث في الجدول 2.

الجدول 2: يبين التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث.

3			2			1			رقم النموذج
59100			57800			57000			الوزن الكلي
56900			55100			54900			وزن النموذج المتبقي بعد الغسل على منخل 0.075
العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	حجم المنخل (mm)
100	-	-	100	-	-	100	-	-	75
98	2	1182	97	3	1734	100	-	-	50.8
87	13	7683	85	15	8670	86	14	7980	37.5
76	25	14184	74	26	15028	74	26	14820	25
65	35	20685	63	37	21386	62	38	21660	19
55	45	26595	53	47	27166	52	48	27360	12.5
50	50	29550	48	52	30056	48	52	29640	9.51
31	69	40779	30	70	40460	29	71	40470	4.75
25	75	44325	24	76	43928	23	77	43890	2.36
21	79	46689	21	79	45662	20	80	45600	2.0
18	82	48462	18	82	47396	17	83	47310	1.19
16	84	49644	16	84	48552	15	85	48450	0.95
14	86	52226	13	87	50286	12	88	50160	0.42
10	90	53190	9	91	52598	8	92	52440	0.3
9	91	53781	8	92	53176	7	93	53010	0.177
7	93	54963	6	94	54332	5	95	54150	0.149
4	96	56736	5	95	54910	4	96	54720	0.075

تابع الجدول 2

6			5			4			رقم النموذج
59400			59000			58000			الوزن الكلي
55300			56400			55790			وزن النموذج المتبقي بعد الغسل على منخل 0.075
العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	العابرة %	المتبقي %	الوزن المتبقي التراكمي (kgm)	حجم المنخل (mm)
100	-	-	100	-	-	100	-	-	75
96	4	2376	96	4	2368	96	4	2320	50.8
87	13	7722	85	15	8880	87	13	7540	37.5
81	19	11286	74	26	15392	79	21	12180	25
64	36	21384	63	37	21904	62	38	22040	19
55	45	26730	54	46	27232	51	49	28420	12.5
46	54	32076	49	51	30192	45	55	31900	9.51
31	69	40986	30	70	41440	28	72	41760	4.75
24	76	45144	23	77	45584	23	77	44660	2.36
21	79	46926	21	79	46768	20	80	46400	2.0
18	82	48708	18	82	48544	18	82	47560	1.19
17	83	49302	16	84	49728	16	84	48720	0.95
14	86	51084	13	87	51504	13	87	50460	0.42
10	90	53460	9	91	53872	9	91	52780	0.3
9	91	54054	8	92	54464	7	93	53940	0.177
7	93	55242	6	94	55648	5	95	55100	0.149
4	94	55024	5	95	56240	4	96	55680	0.075

4.2 شكل الحبيبات:

يعرف شكل الحبيبات بالمقياس النسبي لمدى احتواء الحبيبات على الزوايا والحواف الحادة فيها [6]، الزوايا والحواف الحادة تؤثر على تلاحم وترباط الركام مع مادة الاسمنت مما يؤدي إلى تقليل التشويه والضغط الناتج على السطح الخارجي للحبيبات وبذلك يؤدي إلى إنتاج خرسانة قوية [12]، إن شكل الحبيبات له علاقة مع خاصية التكور ودرجة الاستدارة، إذ أن الشكل الكروي والمكعبي والقرصي لحبيبات الركام تشير إلى خاصية التكور أما درجة الاستدارة تشير إلى وجود الحواف حادة الزاوية [13]، تؤثر تواجد الأشكال المسطحة ذات الاستطالة على زيادة نسبة الفجوات والفراغات ضمن الخرسانة مما يؤدي لحاجة إلى زيادة كمية الماء المطلوب لعمل الخرسانة مما يؤثر سلباً على مقاومة الخرسانة [15]، أجريت معامل التسطح والاستطالة حسب المواصفات [14 ، 16]، أظهرت نتائج معامل التسطح والاستطالة في الجدول 3.

الجدول 3: يبين معامل التسطح والاستطالة لنماذج منطقة البحث.

أرقام النماذج						نوع الفحص
6	5	4	3	2	1	
27.3	28	23.6	20.7	21.8	19.6	معامل التسطح
11.2	9.2	8.9	9.8	8.8	9	معامل الاستطالة

4.3 الثبات (مقاومة الظروف الجوية):

الثبات هو مدى قابلية الركام لمقاومة التغيرات الحجمية الناتجة من تغيير الظروف الفيزيائية وتعرضها لدورات من الرطوبة والحرارة. وإذا حصل التمدد فيه نتيجة لتلك الظروف عندئذ يوصف الركام بعدم الثبات مما يؤدي إلى تشقق الخرسانة [12]. تم إجراء فحص الثبات بالطريقة الكيميائية حسب م ق ع [17] والمواصفة القياسية الأمريكية [18]، أقصى حد المسموح للفقدان في الركام الخشن هو 18%، أما بالنسبة للركام الناعم فيكون 15%. أظهرت نتائج الثبات لنماذج منطقة البحث في الجدول 4 وكانت ضمن الحد المسموح للفقدان في الركام الخشن والناعم لكلتا المواصفتين القياسية العراقية والعالمية الأمريكية.

الجدول 4: يبين نتائج الثبات لنماذج منطقة البحث.

أرقام النماذج						النسبة المئوية للفقدان
6	5	4	3	2	1	
0.7	0.6	0.88	1.0	1.4	1.2	الركام الخشن
3.2	3.2	2.6	2.8	2.6	2.8	الركام الناعم

4.4 الصلابة (مقاومة التآكل):

الصلابة هو قياس مدى مقاومة السطح الخارجي لحبيبات الركام الطبيعي للتآكل والاحتكاك، وبعد ذلك مؤشرا نوعيا لمصادر الركام المختلفة والمتشابهة في التركيب الكيميائي [19]. إن الفحص المستخدم لإيجاد الصلابة هو فحص التآكل ويتم استخدام جهاز سحج لوس أنجلس بموجب م ق ع [20] وأقصى حد مسموح للفقدان بالوزن للأعمال الخرسانة هي 35% [20]. وضح الجدول 5 نتائج مقدار فقدان الوزن للنماذج، حيث كانت ضمن الحد المسموح لها حسب المواصفة العراقية.

الجدول 5: يبين نتائج فقدان الوزن لنماذج منطقة البحث.

6	5	4	3	2	1	أرقام النماذج
15.2	16.8	15.6	15.8	16.6	17.3	النسبة المئوية للفقدان بالوزن

4.5 المواد الضارة:

تشمل المواد الضارة كل المواد الضعيفة التي تؤثر على السلوك الهندسي للركام والتي بدورها تؤثر على خواص المواد الداخلة في تركيب الخرسانة وتشمل المواد الضارة كل من:

4.5.1 محتوى الكبريتات:

يعد تحديد محتوى الكبريتات عاملا مهما في إنتاج الخرسانة لأن الزيادة الملحوظة عن النسبة المحددة لمحتوى الكبريتات يؤدي الى حدوث تمدد في الخرسانة المنتجة [13]. 95% من الكبريتات الموجودة في الركام الطبيعي هي كبريتات الكالسيوم المائي (Gypsum)، أما المتبقي فهي كبريتات الصوديوم أو المغنسيوم بالإضافة إلى وجود نسبة ضئيلة من كبريتات البوتاسيوم

[21]. يتم تعيين محتوى الكبريتات لنماذج الركام الطبيعي بموجب الفحص رقم (5) حسب المواصفة القياسية البريطانية [22]، الحد الأعلى لمحتوى الكبريتات في الركام الخشن هي 1%، بينما محتواه في الركام الناعم كحد أقصى هي 0.5-1%. أظهرت نتائج تحديد نسب محتوى الكبريتات لنماذج للركام الخشن والناعم لمنطقة البحث في **الجدول 6**، وكانت نسبة محتوى الكبريتات لها ضمن الحد المسموح تواجدها وفق المواصفة البريطانية.

4.5.2 المواد العضوية:

ان تواجد المواد العضوية ضمن الركام الناعم تؤثر على إضعاف المزيج المستخدم في إنتاج الخرسانة. أجريت فحص المواد العضوية لنماذج منطقة البحث حسب المواصفة القياسية البريطانية [22] والتي يجب إن يكون الركام الناعم المستخدم في أعمال الخرسانة خالية من المواد العضوية. وتبين من خلال فحص جميع النماذج لمنطقة البحث ظهرت أنها خالية من المواد العضوية وبذلك كانت النتائج مطابقة للمواصفة القياسية.

4.5.3 الأملاح الذائبة:

إن الأملاح الذائبة هي النسبة المئوية لجميع الأملاح التي لها قابلية الذوبان في الماء إلى وزن الركام الطبيعي. أجريت فحص الأملاح الذائبة بموجب المواصفة القياسية الأمريكية [23] أظهرت نتائج تحديد نسب الأملاح الذائبة لنماذج الحصى الطبيعي لنهر الزاب الأسفل في **الجدول 6**.

4.5.4 المواد القابلة للتفتت:

تمثل المواد القابلة للتفتت الكتل الطينية والمواد الهشة المتبقية بعد عملية الغسل على منخل حجم 0.075 mm عند إجراء فحص التدرج الحبيبي. أجريت فحص نماذج الركام بموجب [24]، وحسب هذه المواصفة أن نسبة المواد المفتتة فيها يجب أن لا تزيد عن 1% في أعمال الخرسانة. ظهرت نتائج المواد القابلة للتفتت لنماذج منطقة البحث في **الجدول 6**. إنها كانت ضمن الحد المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية العراقية.

الجدول 6: يبين النسب المئوية لمحتوى الكبريتات والأملاح الذائبة والمواد القابلة للتفتت لنماذج منطقة البحث.

أرقام النماذج						نوع الفحص	
6	5	4	3	2	1	الركام الخشن	محتوى الكبريتات
0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06		
0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	الأملاح الذائبة %	
0.62	0.64	0.58	0.62	0.6	0.58	المواد القابلة للتفتت	
0.38	0.36	0.40	0.34	0.38	0.36		

5. تحليل وتقييم النتائج:

لغرض معرفة ملائمة صلاحية استخدام الحصى الطبيعي للتدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث لأعمال الخرسانة يتوجب مقارنة نتائج الفحوصات الهندسية مع نتائج الفحوصات الهندسية والمختبرية القياسية العراقية [14] والعالمية (البريطانية) المعتمدة [23] لأعمال الخرسانة، حيث صنفنا الركام الطبيعي اعتماداً على المقاس الحبيبي إلى ثلاث أصناف وهي الركام الخشن والناعم والشامل.

5.1 الركام الخشن:

صنفت كل من المواصفة العراقية القياسية الركام الخشن **الجدول 7B** والمواصفة القياسية البريطانية **الجدول 7C** اعتماداً على المقاس الاسمي لها إلى 3 أصناف، الصنف الأول المقاس الاسمي الأقصى له يتراوح بين (5 - 40) mm، الصنف الثاني يتراوح بين (5 - 20) mm، والصنف الثالث يتراوح بين (5 - 14) mm. تم انتقاء الحجم المطلوبة من نتائج التدرج الحبيبي الواردة في **الجدول 2** وحسب مقاسها الاسمي والحصول على التدرج الحبيبي للركام الخشن لنماذج منطقة البحث **الجدول 7A**. وتم مقارنتها مع متطلبات التدرج الحبيبي لكل من المواصفة القياسية العراقية والمواصفة البريطانية المعتمدة للركام الخشن، وأظهرت النتائج تطابقها مع متطلبات التدرج الحبيبي للمقاس الاسمي (5 - 40) mm ل كل من م ق ع [14] والمواصفة القياسية البريطانية للركام الخشن باستثناء حجم الحبيبات العابرة ل 37.5 mm، ولعدم مطابقتها وملائمتها لحدود التدرج الأخرى للمقاسات الأقصى لكلتا المواصفتين.

الجدول 7A: يبين نتائج التدرج الحبيبي للركام الخشن لنماذج منطقة البحث.

النسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل						حجم المناخل mm
نموذج رقم 6	نموذج رقم 5	نموذج رقم 4	نموذج رقم 3	نموذج رقم 2	نموذج رقم 1	
100	100	100	100	100	100	75
94	94	95	96	96	100	63
81	79	82	81	79	80	37.5
48	47	47	50	63	47	20
35	34	32	35	47	33	14
22	27	24	28	26	27	10
0	0	0	0	0	0	4.75

الجدول 7B: يوضح متطلبات التدرج الحبيبي وفق م ق ع 45/ 1984 للركام الخشن لأعمال الخرسانة.

النسبة المئوية للمواد العابرة من المناخل			حجم المناخل (mm)
المقاس الاسمي للركام المدرج (mm)			
(14 - 5)	(20 - 5)	(40 - 5)	
-	-	100	75
-	-	-	63
-	100	100 - 95	37.5
100	100 - 95	70 - 35	20
100 - 90	-	-	14
85 - 50	60 - 30	40 - 10	10
10 - 0	10 - 0	5 - 0	4.75

الجدول 7C: متطلبات التدرج الحبيبي للركام الخشن حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 882- 1992).

النسبة المئوية العابرة			حجم المناخل (mm)
المقاس الاسمي للركام المدرج (mm)			
(5 - 14)	(5 - 20)	(5 - 40)	
-	-	100	50
-	100	100 - 90	37.5
100	100 - 90	70 - 35	20
100 - 90	80 - 40	55 - 25	14
85 - 50	60 - 30	40 - 10	10
10 - 0	10 - 0	5 - 0	4.75

6. الركام الناعم:

صنفت م ق ع [14] الركام الناعم إلى (4) مناطق تدرج **الجدول 8B**، أما المواصفة البريطانية [23] فقد صنفت الركام الناعم إلى (3) مناطق تدرج **الجدول 8C**، أظهرت نتائج التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث للركام الناعم **الجدول 8A** ومقارنتها مع متطلبات التدرج الحبيبي للركام الناعم لأعمال الخرسانة لكل من المواصفات القياسية العراقية والبريطانية المعتمدة تبين منها مطابقتها وملائمتها لمتطلبات التدرج الحبيبي للمواصفة البريطانية لحدود التدرج المتوسط والناعم باستثناء حجم المنخل 0.3 لحدود مناطق التدرج المتوسط، وعدم مطابقتها للمواصفة العراقية للركام الناعم.

الجدول 8A: يبين نتائج التدرج الحبيبي للركام الناعم لنماذج منطقة البحث.

أرقام النماذج						حجم المناخل (mm)
6	5	4	3	2	1	
100	100	100	100	100	100	10
85	81	83	81	82	81	4.75
78	74	78	75	76	75	2.36
72	69	70	68	70	69	1.18
68	64	66	62	65	64	0.6
64	60	64	60	61	60	0.3
62	57	60	57	58	57	0.15

الجدول 8B: يوضح متطلبات التدرج الحبيبي للركام الناعم وفق م ق ع 45 / 1984 لأعمال الخرسانة.

النسبة المئوية العابرة من المناخل				حجم المناخل (mm)
منطقة تدرج رقم 4	منطقة تدرج رقم 3	منطقة تدرج رقم 2	منطقة تدرج رقم 1	
100	100	100	100	10
100 – 95	100 – 90	100 – 90	100 – 90	4.75
100 – 95	100 – 85	100 – 75	95 – 60	2.36
100 – 90	100 – 75	90 – 55	70 – 30	1.18
100 – 80	79 – 60	59 – 35	34 – 15	0.6
50 – 15	40 – 12	30 – 8	20 – 5	0.3
10 – 0	10 – 0	10 – 0	10 – 0	0.15

الجدول 8C: متطلبات التدرج الركام الناعم وفق المواصفة البريطانية (BS 882-1992) لأعمال الخرسانة.

النسبة المئوية العابرة			الحدود الكلية	حجم المناخل (mm)
حدود مناطق التدرج				
F ناعم	M متوسط	C خشن		
-	-	-	100	10
-	-	-	100 – 89	4.75
100 – 80	100 – 65	100 – 60	100 – 60	2.36
100 – 70	100 – 54	90 – 30	100 – 30	1.18
100 – 55	80 – 25	54 – 15	100 – 15	0.6
70 – 5	48 – 5	40 – 5	70 – 5	0.3
-	-	-	15 -5	0.15

7. الركام الشامل:

أظهرت نتائج فحص التدرج الحبيبي لنماذج منطقة البحث للركام الشامل كما في الجدول 9A مطابقتها مع متطلبات التدرج الحبيبي للركام الشامل لكل من م ق ع [14] الجدول 9B والمواصفة البريطانية المعتمدة [23] للركام الشامل، وتبين النتائج مطابقتها وملائمتها مع المواصفة القياسية العراقية للركام الشامل للمقاس الاسمي 40mm باستثناء حجم الحبيبات 37.5mm، وعدم تطابقها مع حدود التدرج الاخرى للركام الشامل.

الجدول 9A: يبين نتائج التدرج الحبيبي للركام الشامل لنماذج منطقة البحث.

أرقام النماذج						حجم المناخل (mm)
6	5	4	3	2	1	
100	100	100	100	100	100	75
96	96	96	98	97	100	50
87	85	87	87	85	86	37.5
64	63	62	65	63	62	20
55	54	51	55	53	52	14
46	49	45	50	48	48	10
31	30	28	31	30	29	4.74
24	23	23	25	24	23	2.36
18	18	18	18	18	17	1.18
14	13	13	14	13	12	0.6
10	9	9	10	9	8	0.3
7	6	5	7	6	5	0.15

الجدول 9B: يوضح متطلبات التدرج الحبيبي للركام الشامل وفق م ق ع 45 / 1984 لأعمال الخرسانة.

النسبة المئوية العابرة		حجم المناخل (mm)
المقاس الاسمي (mm) 20	المقاس الاسمي (mm) 40	
-	100	75
100	100 – 95	37.5
100 – 95	80 – 45	20
55 – 35	50 – 25	4.75
35 – 10	30 – 8	0.6
6 – 0	6 – 0	0.15

الجدول 9C: يبين حدود التدرج الركام الشامل وفق المواصفة البريطانية (BS 882-1992).

النسبة المئوية العابرة				حجم المناخل (mm)
5 (mm)	15 (mm)	20 (mm)	40 (mm)	
-	-	-	100	50
-	-	100	100 – 95	37.5
-	-	100 – 95	80 – 45	20
-	100	-	-	14
100	100 – 95	-	-	10
100 – 70	65 – 30	55 – 35	50 – 25	5
100 – 25	50 – 20	-	-	2.36
45 – 15	40 – 15	-	-	1.18
25 – 5	30 – 10	35 – 10	30 – 8	0.6
20 – 3	15 – 5	-	-	0.3
15 – 0	8 – 0	8 – 0	8 – 0	0.15

8. الاستنتاجات:

يمكن استخدام الركام الخشن والركام الشامل للحصى الطبيعي للمدرجات النهرية لنهر الزاب الأسفل في ناحية التون كوبري بعد عملية الغسل والغرلة مباشرة في أعمال الخرسانة وذلك لمطابقتها للمواصفة العراقية والعالمية القياسية للركام الخشن ذو المقاس الاسمي mm(40-5) والشامل ذو المقاس الاسمي mm(40) باستثناء حجم mm 37.5 حيث ظهرت اقل من الحد المسموح لها للمواصفتين وهذا يدل على أن الركام الطبيعي يحتوي على كمية خشنة أكثر من الكمية المعتادة فيجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسبة الركام الخشن إلى الركام الناعم وذلك بزيادة الركام الناعم إلى الركام الخشن. أما بالنسبة للركام الناعم فقد أظهر تطابقا لمتطلبات حدود التدرج المتوسط والناعم للمواصفة البريطانية العالمية القياسية والزيادة الملحوظة في حجم المنخل mm 0.3 يعزو إلى عمليات الغسل الذي يتعرض له الركام الطبيعي نظرا لمواقع النماذج ولمحاذاتها لنهر الزاب الاسفل. نتائج بقية الفحوصات الهندسية والمختبرية مطابقة للمواصفات القياسية العراقية و العالمية.

9. التوصيات:

صلاحية استخدام الركام الطبيعي لترسبات العصر الرباعي لنهر الزاب الاسفل واستثمارها لإنشاء مقالع مناسبة لأعمال الخرسانة وذلك لملائمتها ومطابقتها مع المواصفات العراقية والعالمية القياسية.

References

- [1] SWECO, "*Lesser Zab Re-Regulation Project, Feasibility Report* ", State Organization for Dams, Ministry of Irrigation, Iraq, (1982).
- [2] عبد الوهاب أحمد علي، "بعض الخواص الجيوتكنيكية لترب وسط حوض التون كوبري وعلاقتها باستثمار المياه الجوفية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم، جامعة بغداد، 185 (2006).
- [3] T. Buday and S. Z. Jassim, "*The regional geology of Iraq VII; Tectonism , Magmatism and Metamorphism*", D.G, Geological Survey and Mineral Investigation, Baghdad-Iraq, (1987).
- [4] G. H. Mchnally, "*Soil and Rock Construction Materials; First published*", E and FN Spon, an imprint of Routledge, New Fetter Lane, London EC4P, 401, (1998) .
- [5] S. H Kim, "*Determination of Aggregate physical properties and Its Effect on Cross-Anisotropic Behavior of Unbound Aggregate Material* "; PhD Thesis, Civil Engineering ,Texas A and M University, (2004).
- [6] A. M. Neville and J. J. Brooks, "*Concrete Technology*", 2nd Edition, England, (2010).
- [7] "*American Society for Testing and Material (ASTM)* " D75-3; Standard Practice for Sampling Aggregates, 4 , 1(2004).

[8] "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، المواصفة القياسية العراقية 29 و 30. التحليل المنخلي للركام الخشن والناعم، 5 (1984).

[9] H. N. Atkine , " *Highway materials soils and concrete*", rectum publishing company ,Inc. Apventice. Hall company Reston, Virginia , 180, (1980).

[10] M. A. Kamal, M. A. Sulehri and D. A. B. Hughes, "*Engineering characteristic of road aggregates from northern Pakistan and the development of a toughness index*"; Geotechnical and Geological Engineering 24, 819(2006).

[11] F. Suchorski, A. David and M. Morter, "*Aggregate For Concrete*", Developed by ACI American Concrete Institute Committee E-701, Material for Concrete Construction, August (2007).

[12] M. R. Smith and L. Collis, "*Aggregate sand, gravel and crushed rock aggregate for construction purpose*", 3rd Ed., geological society Engineering Geology Special Publication No.17,London, (2001).

[13] F. G. Bell, "*Engineering Geology*", 2nd Ed., Butterworth-Heinemann of Amsterdam, 30, (2007).

[14] "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، المواصفة القياسية العراقية 45، ركام المصادر الطبيعية المستخدمة في الخرسانة الإسفلتية والإسمنتية (1984).

[15] S. S. Jamkar and C. B. K. Rao, "*Index of Aggregate Particle Shape and Texture of coarse aggregate as a parameter for concrete mix proportioning*", Cement and Concrete Research 34, 2021(2004).

- [16] BS 812-105.2; Method for determination of particles shape. Flakiness & Elongation index of coarse aggregate. ,(1990).
- [17] "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" ، المواصفة القياسية العراقية 44 ، قياس الثبات (1984).
- [18] American Society for Testing and Material (ASTM) C88-05; "*Standard Specification for Materials of Test of soundness of aggregate by use of sodium sulphate and magnesium sulphate*"; 4 ,1(2004).
- [19] American Society for Testing and Material (ASTM)C 131-96); "*Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in Los Angeles Machine* " , 4, 1 (2004).
- [20] "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" ، المواصفة القياسية العراقية 41 ، قياس مقدار التآكل الميكانيكي (لوس أنجلس) (1984).
- [21] A. M. Neville, "*Properties of concrete*" ,3rd Ed., London, 201, (1981).
- [22] BS 1377 ; Method of determination of organic Matter. (1990).
- [23] American Society for Testing and Material (ASTM) (Earth Manual, E8)," *Standard Specification for Materials of Test of Soluble solids salt of aggregate*" , 4, 1 (2004).
- [24] "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" ،الدليل الاستشاري المرجعي رقم 500 طرق تعيين المواد الضارة (2010).
- [25] BS 882; Specification for Aggregats from Natural sources for concrete.(1992).