

A study of essential components of three types of Bituminous Materials in Mishraq sulfur Mine

Hala.S.J¹, Thair.A.H², Motea.O.A^{3*}

^{1,2}Department of Chemistry, Collage of education for girl, University of Mosul, Mosul, Iraq

³Mishraq sulfur state company, Mosul, Iraq

E-mail: hala.saad@uomosul.edu.iq, Thaer.abd@uomosul.edu.iq, alojmaniojmani@gmail.com

(Received February 11, 2020; Accepted May 14, 2020; Available online September 01, 2020)

DOI: [10.33899/edusj.2020.126679.1050](https://doi.org/10.33899/edusj.2020.126679.1050), © 2020, College of Education for Pure Science, University of Mosul.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract:

The chemical constituentisof three types of bituminous materials found in different conditions in Mishraq sulfur Minewas studied. The FTIR spectroscopy showed reduce in the length of hydrocarbon chains from the intensity of paraffinic bands in bitumenous materials of Frasch sulfur Mine (BM) compare with natural bituminous materials (NB) and Bituminous materials which extracted in-depth about 200 m without exposing to Frasch process condition (BB). The percentage of asphaltene in (MB) which increases dramatically is found 63.64% compared with (BB) and (NB) which 37.37% and 14.28% respectively and a similar decrease in percentage petrolene (maltene) . A percentage of n-hexane fraction by silica gel chromatography of petrolene (MB) is 18.49% compared with (BB and N.B) are 25.06 % and 47.05 % respectively while the cyclohexane fractions of petrolene MB are four-time of N.B and three-time of B.B .

From all results, we conclude that a reaction has occurred between sulfur and bitumenous materials especially hydrocarbon chains of Aromatics and naphthenic rings in sulfur well during Frasch process which leads to an increase in asphaltene percentage and decrease of petrolene.

Keywords: Frasch ؛ Petrolene ؛ Asphaltene ؛ Silica gel gel

دراسة المكونات الرئيسية لثلاثة انواع من المواد القيرية في منجم كبريت المشراق

هاله سعد جاسم^{1*}، ثائر عبد هلو²، مطيع عبيد عبدالله³

^{1,2}قسم الكيمياء، كلية التربية للبنات، جامعة الموصل، الموصل، العراق

³الشركة العامة لكبريت المشراق، الموصل، العراق

الخلاصة

يتناول هذا البحث دراسة التركيب الكيميائي لثلاث أنواع من المواد القيرية المتواجدة في منجم كبريت المشراق المأخوذة في ظروف مختلفة BB والمتواجدة على عمق 200 م، NB الطبيعية وMB المستخرج بطريقة فراش. أوضحت مطيافية FTIR انخفاض في طول السلاسل الهيدروكربونية من خلال شدة الحزم العائدة للنظام البارافيني للمواد القيرية المتواجدة في الكبريت

المنجمي (MB) مقارنة بالمواد القيرية التي تخرج طبيعياً (NB) و (BB)، ولوحظ زيادة مطرودة في نسبة الاسفلتين (MB) بلغت 63.64% اذا ما قورنت بنفس النوع ل (N.B,B.B) والتي كانت 37.27% و 14.28% على التوالي ونقصان مماثل في نسبة البترولين ولوحظ انخفاض في نسبة الجزء المفصول بواسطة الهكسان خلال عمود السليكا لبترولين MB وبلغت 18.49% مقارنة بنفس نوع ل (NB،BB) والتي تثبت 25.06% و 47.05% على التوالي في حين ان هناك زيادة في نسبة الجزء المفصول بواسطة الهكسان الحلقي للبترولين MB تزداد ثلاثة وأربعة أضعاف نفس النوع ل (NB،BB) على التوالي ومن خلال هذه النتائج وربطها بنتائج مطيافية FTIR نستدل أن الكبريت يتفاعل مع التعويضات الهيدروكربونية على الحلقات الاروماتية والنفتينية في أبار الكبريت خلال أستخراج الكبريت بطريقة الفراش مما يؤدي الى زيادة في نسبة الاسفلتين وانخفاض في نسبة البترولين .

الكلمات المفتاحية : فراش ؛ البترولين؛ الاسفلتين ؛ هلام السليكا

1- المقدمة: introduction

يعد منجم كبريت المشراق مصدر أساسي للكبريت الرسوبي والذي يقع في العراق على بعد 350km شمال بغداد في منطقة ذات طبيعة نفطية ، يستخرج الكبريت المنجمي بطريقة فراش المعروفة (Frasch process) ويحتوي على ما يقارب 1% مواد قيرية والتي تحد من الاستعمالات الرئيسية للكبريت في انتاج حامض الكبريتيك المركز وخفض قيمته في الأسواق العالمية والتاثير على لون الكبريت الأصفر [1] .

أزيلت المواد القيرية المرافقة للكبريت المنجمي في حقل المشراق بطرائق كيميائية حرارية. وأولى الباحثين موضوع المادة القيرية في المشراق بشكل خاص والمواد القيرية بشكل عام أهمية في أبحاثهم من أجل التوصل الى الطرق الملائمة لأزاله المادة القيرية والفوائد الصناعية للمواد القيرية.

يتسم تركيب المادة القيرية بالتعقيد ويختلف من نوع لأخر و درست الصيغة التركيبية للمواد القيرية بأنواعها المختلفة بطرائق متعددة، وتؤكد جميع الطرائق على ضرورة تجزئة المواد القيرية إلى أجزاء أبسط اعتماداً متغيرات عديدة كالمجاميع الوظيفية وذوبانية مكوناتها لغرض تسهيل دراسة وتشخيص مكوناتها المختلفة ومن المكونات الرئيسية للمواد النفطية الثقيلة الاسفلتين والبترولين [2] .

قام Ali و Al-Ghannam [3] باستخلاص المواد القيرية من كبريت فراش في المشراق بواسطة البنزين ثم فصل الاسفلتين عن البترولين بالترسيب بواسطة البناتان الطبيعي وكانت نسبة الأسفلتين (80%) والبترولين (20%) وتمتاز الشائبة القيرية بانعدام المواد الخفيفة الطيارة فيه ، وتبين من خلال الدراسة الميكروسكوبية وحيود الأشعة السينية أن الشائبة القيرية تنتشر عشوائياً وبكميات مختلفة في الصخور الكبريتية.

وتمكنت Al- A'araj [4] من إعطاء صورة لمعدل الصيغة الكيميائية لجزيئة المادة القيرية في كبريت المشراق ، بطرائق طيفية و تحليلية مختلفة و ربط نتائجها بحسابات معتمدة منشورة.

واستخدم Odisho و Al-Jburi [5] تقنية كروموتوغرافيا العمود لهلام السليكا من تجزئة المادة القيرية إلى مركبات بارافينية وأروماتية و مواد ثقيلة وأستنتجا أن التحلل البايولوجي والغسل المائي أثناء هجرة النفط الخام إلى حقل المشراق يؤدي إلى مواد نفطية ثقيلة.

و درس Al-Jburi [6] المواد القيرية الطبيعية قبل الاستخراج بطريقة فراش و ثم فصل الاسفلتين عن البترولين بالترسيب بواسطة بواسطة الهبتان الإعتيادي وكانت نسبة الأسفلتين (20%) والبترولين (80%) ومن ثم أستخدام تقنية عمود الكروموتوغرافيا هلام السليكا تجزئة البترولين إلى مكوناته الرئيسية .

إما فيما يخص التقنيات الخاصة بالفصل فقد فصل وشخص Mohsen وجماعته [7] المكونات الأساسية لعينات من النفط الخام لحقل الراشدية بطريقة مماثلة لهذة الدراسة .

وقامت كل من Nagalakshmi و Sivasakthi [8] بترسيب الاسفلتين من النفط الهندي الثقيل الواقع بالجزء الغربي بوساطة الهكسان العتيادي ووجدتا ان نسبته ما بين 15-17% ومن ثم فصل المالتين بوساطة اطيان الى جزئين وفصلتا جزء الزيوت بوساطة هلام السليكا الى برفينات ومركبات عطرية مختلفة باستخدام مذيبات مختلفة الاستقطابية.

درس Jairo وجماعته [9] الاسفلتين من خمسة أنواع من النفوط الخام مخففة بالتلوين باستخدام الهبتان الاعتيادي لغرض دراسة حركية ترسيبه.

في هذا البحث تم دراسة تركيب ثلاثة أنواع من المواد القيرية،المواد القيرية الطبيعية والتي تخرج طبيعاً على سطح الأرض (NB) والمواد القيرية داخل أبار استخراج الكبريت على عمق (200)متر والتي لم تتعرض الى ظروف عملية فراش (BB) والمواد القيرية المستخلصة من الكبريت المنجمي المستخرج بطريقة فراش (MB) بغية تمكين المهتمين في صناعة الكبريت من معرفة التغيرات التي تحصل على هذه المواد لاقتراح الطرائق الملائمة لازالتها.

2- الجزء العملي

تم الحصول على نماذج من المادة القيرية الطبيعية NB والصخور الكيريتية والكبريت المنجمي من حقل كبريت المشراق.

2-1-إستخلاص المادة القيرية من اللباب الصخري الكبريتي[10]:

Extraction of Bituminous Materials from Sulfuric Borehole

يكسر اللباب الصخري الكبريتي ويفتت إلى اصغر حجم ممكن بعد ذلك تغمر في التولوين تبقى في تماس معه لمدة ثلاث ساعات مع التحريك بين فترة وأخرى، يلي ذلك ترشيح المحلول ثم تقطير المذيب للحصول على. للحصول على المادة القيرية BB وتمثل هذه المادة القيرية قبل الاستخراج بطريقة فراشويتم قياس طيف الأشعة تحت الحمراء له بأستخدام جهاز طيف الأشعة تحت الحمراء FTIR spectrophotometer (نوع FTIR 2003 Bruker (Germany) FT-IR Tenser 27).

2-2- استخلاص المادة القيرية من كبريت فراش[11]:

Extraction of Bituminous Materials from Mine sulfur

يوزن في بيكر 50 غم من الكبريت الخام ويضاف اليه 50 مل من محلول 20% هيدروكسيد الصوديوم، ثم يسخن المزيج على حمام مائي بدرجة حرارة 80-90 °م ولمدة ساعتين مع التحريك المستمر، ثم يرشح من خلال جفنة ترشيح نوع G4 ويغسل الراسب عدة مرات بالماء الساخن ويجفف في فرن درجة حرارته 80 °م ولمدة ساعة، يعامل الراسب عدة مرات بوساطة 40:1 (غم /مل) يربط رباعي كلوريد الكربون حتى يصبح الراشح عديم اللون يقطر وتجفف المادة القيرية بدرجة حرارة 105 °م ولمدة 24 ساعة ويتم قياس FTIR لها وتمثل المادة القيرية المستخلصة من الكبريت المنجمي والمتعرضة لظروف فراش MB.

2-3- ترسيب الاسفلتين: Precipitation of Asphaltene

يوضع في دورق 5غم من المادة القيرية موزونه بدقة و200 مل من الهكسان الاعتيادي بنسبة 40:1 (غم /مل) يربط المكثف العاكس ويصعد لمدة ساعتين، يترك المحلول يبرد الى درجة حرارة الغرفة ، ويرشح ويغسل الراسب بكميات قليلة من الهكسان الاعتيادي الى ان تصبح القطرات مائية اللون ، يجفف الراسب والذي يمثل الاسفلتين بدرجة 105 °م ولمدة 24 ساعة ثم يزن وتحسب النسبة المئوية بعد ذلك يقطر الراشح تقطيرا بسيطا للحصول على البترولين ، ويجفف بدرجة 105م ولمدة 24 ساعة ثم يوزن وتحسب نسبته المئوية .

3-2- تفاعل المادة القيرية الطبيعية مع الكبريت النقي :

يؤخذ 99 غم من الكبريت ويوضع في بيكر سعة 500 مل ويضاف اليه 1 غم من المادة القيرية الطبيعية NB ثم يوضع على هيتز ويسخن بدرجة 150 م° ولمدة ساعة كاملة مع التحريك المستمر ثم تبرد ويطحن وتستخلص المادة القيرية كما في (2-2) وترسب الاسفلتين كما في (3-2).


4-2- تجزئة البترولين بواسطة هلام السليكا لأنواع الثلاثة:

يوضع في عمود زجاجي (2.2*100) سم خليطا من 50 غم من هلام السليكا (60-120) مش ومنشطة بدرجة 250 م° ولمدة ثلاث ساعات 30 مل من الهبتان الاعتيادي ولضمان تجانس العمود يطرق بلطف بوساطة قطعة مطاطية يذاب 2 غم من البترولين في 5 مل من الهكسان الاعتيادي ويضاف الى العمود بشكل تدريجي وبذلك تكون نسبة البترولين الى هلام السليكا 1:25 (وزن/وزن) ثم يتم غسل العمود أولا بالهكسان الاعتيادي وبسرعة انسياب 15-20 قطرة /دقيقة ثم سايكلو هكسان ثم التولوين وأخيرا الايثانول ويمكن التعرف على انتهاء المادة المزلة بوساطة المذيب بثبات معامل الانكسار وأختفاء اللون من المذيب ثميقطر المذيب ثم يجفف كل جزء على حدة بدرجة 105 م° ولمدة 24 ساعة ثم يوزن وتحسب النسبة المئوية لكل جزء.

3. - النتائج والمناقشة : Result and discussion

يشكل وجود المواد القيرية في الكبريت المنجمي المشكلة الرئيسة في الحد من الاستخدامات الأساسية للكبريت سيما في انتاج حامض الكبريتيك المركز إذ يستخدم ما يقارب 80% من الإنتاج العالمي للكبريت فضلا عن خفض قيمة الكبريت في الأسواق العالمية مع تغير اهم ميزة للكبريت وهو لونه من الأصفر الى قهوائي، في هذا البحث تم دراسة ثلاثة أنواع من المواد القيرية في منجم المشراق وتشمل المادة القيرية الطبيعية الموجودة في سطح الأرض والمادة القيرية المستخرجة من باطن الأرض على عمق 200 متر غير المتعرضة لظروف فراش والمستخرجة بوساطة التولوين والمادة القيرية المستخرجة من كبريت فراش المنجمي بغية معرفة طبيعة مكوناتها والتغيرات التي طرأت عليها في مراحلها المختلفة سيما نسبة الاسفلتين والتي تمكن العاملين في صناعة الكبريت اقتراح الطريقة الملائمة في تنقية الكبريت.

أوضحت مطيافية الأشعة تحت الحمراء FTIR لأنواع الثلاثة الحزم التي تعود للمركبات البارافينية الاروماتية والذرات الهجينية اذا نلاحظ أمتصاصات المركبات البارافينية الأساسية من خلال الحزمتين $2917-2853\text{cm}^{-1}$ والتي تعود الى مط الاصرة C-H لمجموعة المثل CH_3 في حين تعود الحزمتان $1449-1370\text{cm}^{-1}$ فتعود الى انحاء الاصرة C-H لمجموعة المثل كما تعود الحزمة $1449-1370\text{cm}^{-1}$ الى انحاء الاصرة CH_2 أما المركبات الاروماتية فهناك حزمة ضعيفة عند 3040cm^{-1} تعود لمط الاصرة الاروماتي وتعود الحزمة 1585cm^{-1} للاواصر C=C الاروماتية متعددة الحلقة في حين تعود الحزمة $870, 761\text{cm}^{-1}$ لتعود لانحاء C-H الاروماتية كما نلاحظ وجود الذرات الهجينية من خلال الحزمة 1025cm^{-1} والتي تعود الى الاصرة S-O والحزمة 1730cm^{-1} تعود لمط الاصرة C=O الأسترية او الثايو أسترية ومن خلال أطياف FTIR الثلاثة نلاحظ أختلافات في شدة الحزم العائدة للمركبات البارافينية إذا قلت شدتها بشكل واضح في المادة القيرية للكبريت المنجمي دلالة على حصول تفاعل للسلاسل البرافينية مع الكبريت وبدرجة حرارة تقارب 155C° وتحولها الى مركبات نفثينية واروماتية وهذا مادعمته النتائج الأخرى المتعلقة بهذا البحث وكما في الشكل (1).



الشكل (1) المادة القيرية a . الطبيعية NB . b. للصحور الكبريتية BB c. لكبريت فراش المشراق MB.

1-3- ترسيب الاسفلتين :

تم ترسيب الاسفلتين وفصله عن البترولين (الجزء الذائب في البرافينات المستقيمة) بوساطة الهكسان وعند درجة الغليان والجدول رقم (1) يوضح نتائج الاسفلتين والبترولين

جدول (1) النسبة المئوية للأسفلتين والبترولين لأنواع الثلاثة في منجم المشراق

Sample	Asphaltene %	Petrolene %
N.B	14.28	85.72
B.B	37.27	62.73
M.B	63.64	36.36

نلاحظ من جدول(1) زيادة مطردة في كمية الاسفلتين وانخفاض مماثل في كمية البترولين ودلالة على حدوث تغيرات في تركيب المواد القيرية نتيجة للظروف المحيطة بكل نوع وحدثت تفاعلات مختلفة .

اذا ان المادة القيرية الطبيعية والتي تخرج تلقائيا من باطن الأرض تعاني من ظروف الاكسدة , والتعرية خلال رحلتها في باطن الأرض اما المادة القيرية والتي تستخرج من باطن الأرض وعلى عمق 240-280 م ونتيجة لظروف الجيولوجية المحيطة وكونها في بيئة غنية بالكبريت والمركبات الكبريتية ودرجة الحرارة تقارب 80°C فتحصل تفاعلات فيما بينهما وبين الكبريت والمركبات الكبريتية تؤدي الى زيادة في نسبة الاسفلتين والتي تشكل تقريبا ثلاثة اضعاف المادة القيرية الطبيعية (N.B) أما المادة القيرية المستخلصة من الكبريت المنجمي فانها تعاني ظروف اقصى من سابقتها نتيجة لظروف الاستخراج لطريقة فراش والتي تتمثل بدرجة حرارة


تقارب 155 C° وضغط 4 ضغط جوي أدت الى زيادة في كمية الاسفلتين نتيجة تفاعلات الكبريت مع مكونات المادة القيرية ذات الوزن الجزيئي الأقل من الاسفلتين وهي الزيوت والراتنجات لينتج الاسفلتين ويمكن تمثيل هذا التحول بما يلي :

Oils → Resins → Asphaltenes

ولغرض دعم النتائج وتفسيرها تم إجراء تجربة محاكاة لظروف فراش للمادة القيرية الطبيعية عن طريق تفاعلها مع الكبريت النقي ولمدة ساعة ، ان المكونات الرئيسية للمواد القيرية التي من المتوقع أن تتفاعل الكبريت فنجد أن البارافينات تزداد سرعة كبريتها بأزيد الوزن الجزيئي وتتكبرت البارافينات المتفرعة الحلقية بسرعة أكبر من البارافينات المستقيمة أما تفاعلات الهيدروكربونات غير المشبعة فتتسم بالتعقيد ويؤدي تفاعل الراتنجات مع الكبريت الى فقدانها الهيدروجين عن طريق تفاعل إزالة هيدروجينية مما يعمل على تحويل بعض الأجزاء المشبعة الى أجزاء أروماتية مع ظهور بعض الكبريتيدات المعقدة ، تلا ذلك فصل المادة القيرية وتجزئتها الى أسفلتين وبترولين وبلغت نسبة الاسفلتين 40.63% والبترولين 59.37% يفسر احد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الاسفلتين.

تم دراسة جزء الاسفلتين للأصناف الثلاثة بواسطة مطيافية FTIR أذ ظهرت حزمة متوسطة الشدة 1590 cm^{-1} والتي تعود الى المركبات الأروماتية ووجد ان تشتت الحزمتين 2921 و 2859 cm^{-1} والتي تعود الى المركبات البارافينية قد انخفضت بشكل واضح في الاسفلتين المفصول من المادة القيرية (MB) وهذا يدعم تفسيرنا الى نقصان في الصفة البارافينية للمادة القيرية نتيجة تفاعلات الازالة الهيدروجينية وتكوين حلقات والتكاثف التي تسود نتيجة لظروف المختلفة التي تحيط بكل نوع .

اما البترولين (مالتين) المفصول من الأجزاء الثلاثة فقد ظهرت حزمة بارزة عند 1735 cm^{-1} والتي تعود الى الاسترات والثايو استرات وكانت تتسم بالقوة والحدة لبترولين BB مقارنة ببترولين (NB,MB) اما البارافينات فوجد نفس التدرج في الانخفاض من الطبيعية مروراً بالبترولين الصخور الكبريتية وأنتهاء الكبريت المنجمو كما في الشكل (2).



الشكل (2) بترولين a . الطبيعية NB . b . للصخور الكبريتية BB . c . لكبريت فراش المشراق MB.

2-3 الفصل الكروماتوغرافي لبترولين الأنواع الثلاثة :


ولغرض الحصول على نتائج أكثر تفصيلا لتفسير التغيرات التي حصلت في نسبة الاسفلتين والبترولين فقد تم استخدام الفصل الكروماتوغرافي باستخدام مادة هلام السليكا silica gel وبأستخدام أربعة مذيبات مختلفة القطبية. والجدول رقم -2- يبين النتائج التي حصلنا عليها

جدول (2)


النسب المئوية الوزنية للأجزاء الرئيسية المفصولة من البترولين بأستخدام عمود هلام السليكا

Solvent used	Expected Isolated Materials	Wt% N.B	Wt% B.B	Wt% M.B
n-Haxane	Paraffinic	47.85	25.06	12.49
cyclohexane	Naphthenic-Aromatic	14.42	35.59	47.36
Toluene	Aromatic	29.66	33.52	36.18
Ethanol	Polar Aromatic	2.21	3.21	3.80
Residue	*	5.86	2.62	0.17


ومن جدول (2) نلاحظ ان الجزء المفصول بواسطة الهكسان وللأنواع الثلاثة حدث انخفاض فيه لبترولين (MB) مقارنة ببترولين (NB، BB) ولوحظ من خلال أطياف FTIR للأنواع الثلاثة سيادة الصفة البرافينية في هذا الجزء إلا إن شدة الحزم العائدة للمركبات البرافينية لبترولين (MB) كانت اقل مما هو عليه في ببترولين (NB،BB) وكما في الشكل (3)، ومن هذه المعطيات يمكننا الاستدلال على تفاعل الكبريت والتعويضات الجانبية للمركبات الاروماتية والنفتينية المختلفة وقاد الى حدوث ارتفاع في الجزء المفصول بواسطة الهكسان الحلقي في ببترولين MB أكبر من ثلاثة أضعاف الجزء المفصول لبترولين NB واما الجزء المفصول لبترولين BB فيشكل ضعف الجزء المفصول لبترولين NB. ولوحظ من أطياف FTIR سيادة الصفة البرافينية -الاروماتية ومن هذه المعطيات نستدل على حدوث تفاعلات تكوين الحلقات والازالة الهيدروجينية نتيجة تفاعل البرافينات مع الكبريت وألوكسجين لملائمة ظروف التفاعل من درجة حرارة وضغط في بئر فراش وهذا يتفق مع ماتوصل اليه Ali و [3] Al-Ghannam ؛ [6] Al- Jburi.



A




B



C


الشكل (3) جزء الهكسان الاعتيادي لبترولين المادة القيرية a . الطبيعية NB .b. للصخور الكبريتية BB . c. لكبريت فراش المشراق MB.

ما الأجزاء المفصولة بواسطة التولوين نلاحظ زيادة في الجزء MB مقارنة بالأجزاء الأخرى نتيجة لتفاعلات الازالة الهيدروجينية وتكوين الحلقات التي تحدث للمركبات البرافينية وجزء من النفثينية ولوحظ من أطياف FTIR انخفاض في حزمة المركبات البارافينية في جزء MB، وكما في الشكل (4) ، كما نلاحظ زيادة طفيفة في نسبة الجزء المفصول بالايثانول ل MB مقارنة بالانواع الأخرى نتيجة تكون مركبات غير متجانسة مستقطبة ونعتقد ان غالبيتها تكون في جزء الاسفلتين.



الشكل (4) جزء التولوين لبترولين للمادة القيرية a . الطبيعية b .NB .للسخور الكبريتية BB . c . لكبريت فراش المشراق MB.

من مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها نلاحظ أن الجزء المفصول بواسطة الهكسان الاعتيادي للأنواع الثلاثة حدثت فيها انخفاض في هذا الجزء تسود فيه الصفة البارافينية في MB مقارنة بكل من BB و NB نتيجة لما ذكرناه سابقا ، في حين حدثت زيادة في نسبة النفثينات الاروماتية المفصلة بواسطة الهكسان الحلقي نتيجة لتفاعلات تكوين الحلقات والازالة الهيدروجينية بين الجزء البرافيني والكبريت والاكسجين والمركبات الكبريتية في حالة تكوين النموذج (B.B) ومع الكبريت بصورة رئيسة في حالة تكوين النموذج (M.B)،ويمكن أجمال العلاقة مابين الأنواع الثلاثة كما يلي :



4 الاستنتاجات Conclusion :

من خلال دراسة الأنواع الثلاثة للمواد القيرية المتواجدة في منجم كبريت المشراق نلاحظ زيادة كبيرة في نسبة الاسفلتين وانخفاض واضح في البترولين للمواد القيرية المتواجدة في الكبريت المنجمي (MB) مقارنة بالأنواع الأخرى دلالة تفاعل الكبريت والتعويضات الجانبية على الحلقات الاروماتية والنفثينية تسبب في هذه التغيرات .

:Acknowledgement شكر وتقدير

يتقدم الباحثين بالشكر والتقدير الى جامعة الموصل / كلية التربية للبنات / قسم الكيمياء والشركة العامة لكبريت المشراق لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاكمال البحث .

:References المصادر

- 1- Al-sawaf F.D.S Economic Geology, 72,608-618 (1977).
- 2- Oliner C.M, Eric Y.sh., Ahmad .H, Alan G. M. , Asphaltenes Heavy Oils and petroleum springer science Business(2007).
- 3- Ali, L.H. and Al-Ghannam, K.A. "Bituminous Impurity in the Elemental sulfur from Mishraq Deposit" Fuel, 58, pp. 883-887(1979).
- 4- Al- A'araj, W.M.. "Developments of Methods for Determination of Bituminous Impurity in Raw Mishraq sulfur and studies on its chemical structure" M.sc. thesis, University of Mosul(1988).(In Arabic)
- 5- Odisho , K.Y. and Al-Jburi, A.I. "Geochemistry of bitumen from sulfur-bearing, Mishraq mine, northern Iraq" 1st Conf. Geoch. Alesc, E94pt, pp. 618-629(1989).
- 6- Al-Jburi, M.U. (1999). "A study of Sulfur Waste obtained from Raw sulfur Purification by Thermal Method" M.sc. thesis University of Mosul(1999).(In Arabic)
- 7- Mohsin O. Mohammed, Ibrahim H. Farhan , Tariq Abdul-Jaled . Kirkuk university JournalScientific Studies, V12,Isswe2/March (2017).
- 8- T. Nagalakshmi, A. Sivasakthi, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-2, December 2019
- 9- Jairo A.Duran,Flarain F. Schoegg , William Y.ClaudioV.B.F,H. Sott. Energy and Fuels,(2019).

10- Motea U.A., "A study of The Refinery of Raw Sulfur and its products and their use in chemicals Industry" university Mosul Ph.D. thesis(2011). (In Arabic).

11- Al-Jburi, M.O. “ A guide of quality control in Mishraq sulfur state company “ 2004