

تأثير المياه الجوفية على الاسمنت المستخدم في البناء

أسيل مدار الله محمد

جامعة الانبار - كلية الهندسة - قسم هندسة السدود والموارد المائية

E-mail : aseelrawan@yahoo.com

الكلمات المفتاحية : الاسمنت البورتلاندي ، المياه الجوفية ، مونة سمنت : رمل ، مونة سمنت - رمل - بوليمر ، بوليمر

تاریخ الاستلام: تاريخ القبول:

المُسْتَخْلِص :

يتضمن هذا البحث دراسة تأثير المياه الجوفية على الاسمونت البورتلاندي المستخدم في صناعة الخرسانة التي تدخل كجزء أساسي في الإنشاءات عن طريق عمل نماذج لمونة سمنت-بوليمر بنسب مزج (سمنت-رمel-بوليمر) (1 : 3 : 0.05) و (1 : 0.07) و (1 : 0.10) ونماذج مونة سمنت عادية (سمنت : رمل) (1 : 3) ودراسة مقاومة الانضغاط والانتصاف والمواجات فوق الصوتية حيث أظهرت النتائج المستحصلة زيادة مقاومة الانضغاط وسرعة الموجات فوق الصوتية ونقصان الانتصاف للمونة الحاوية على البوليمر مع زيادة نسبة البوليمر المضاف للخلطة مقارنة بالمونة العادية بأعمار (7 و 14 و 28) يوم.

EFFECT OF GROUNDWATER ON CEMENT USED IN CONSTRUCTION

Aseel M. Mohammed

University Of Anbar – College Of Engineering-Dep. Of Dams and Water Resources

E-mail : aseelrawan@yahoo.com

Keywords : Portland cement , Groundwater , Cement -Sand mortar ,Cement-Sand-Polymer mortar, Polymer.

Received:27/8/2011

Accepted:8/12/2011

Abstract:

This research includes study of the effect of groundwater on Portland cement used in making of concrete which is enter as major part in structures by making samples of cement- polymer mortar with mix proportions (cement : sand : polymer) (1: 3:0.05) , (1 : 3 : 0.07) and (1: 3 : 0.1) and normal cement mortar (cement : sand) (1:3). By studying the compressive strength , absorption and ultra-sound velocity. The results refer to increasing of compressive strength and ultra-sound velocity and decreasing in absorption with increasing of polymer ratio with respect to normal cement mortar at ages 7 , 14 ,28 day.

الخارجية وبموجب (Mehta, Z.G, 1993) يحتوي ماء البحر على معدل 2700 غم /لتر من SO_4^{2-} لكن محتوى الكبريتات في المياه الجوفية متغير تبعاً لنوعية التربة.

ميكانيكية هجوم الكبريتات:


يحدث هجوم الكبريتات عندما تتعرض الخرسانة للمياه الجوفية أو الترب الحاوية على كبريتات الكالسيوم، كبريتات الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم. كل هذه الأنواع من الكبريتات تتفاعل مع C₃A (الومينات الكالسيوم المائية) لتكوين الاترنجات $C_3A \cdot 3CaSO_4 \cdot 31H_2O$ () التي تؤدي إلى تمدد وتشقق الخرسانة. بالإضافة إلى ذلك فأن كبريتات الصوديوم تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم في عجينة الأسمنت لتكوين الجبس الذي يؤدي إلى تحطيم الخرسانة أو يتفاعل مع أحادي الكبريتات لتكوين الاترنجات كما

المقدمة:

تحتوي المياه الجوفية على الكبريتات التي تحدث هجوماً بالغ الأهمية يسمى بهجوم الكبريتات والذي يعد من مشاكل التناكل الأساسية والذي يحدث بتفاعل الأسمنت الداخل في تركيب الخرسانة، المونة والبنيات المعرضة لليئة تحتوي على المياه الجوفية الحاوية بدورها على الكبريتات (Amin M.M., 1990, S.B.Jamalul din, F.C.Pa and K.K Chuen تستطيع الكبريتات الدخول إلى الخرسانة بصورة سائلة من البيئة الخارجية ومن مكونات الخرسانة نفسها كالأسمنت مثلما فتتفاعل مع مرکبات الأسمنت لتكونين مرکبات أكبر من حجم المرکبات الأصلية تؤدي بدورها إلى حدوث اجهادات أكبر من مقاومة الخرسانة المصممة وبالتالي إلى تسقّفها (Aimin Xu,Ahmad 1998, Shayan and Pud Baburamani). مياه البحر والمياه الجوفية تعتبر مصادر أساسية للكبريتات

الكبريتات تتفاعل مع C3A لذلك فان الاسمنت المقاوم للكبريتات بمحتوى C3A قليل يقلل من خطر هجوم الكبريتات (R.Doug Hooton and Michael D.A Thomas 2002).

موضح في (الشكل- 1) أدناه. تعتبر كبريتات المغسيوم الأكثر خطورة على الخرسانة فبالإضافة إلى مهاجمة الألومينات فإنها تهاجم تركيبة C-S-H سيليكات الكالسيوم المتميزة لتكوين الجبس والسليكا المائية وهذا




شكل-1: صورة ميكروسكوبية لهجوم الكبريتات في الخرسانة . الاترنجات المحيطة أزاحت جزء من سيليكات الكالسيوم المتميزة في عجينة الاسمنت بينما تمثل المساحات الخامقة من العجينة متزرعة أو متآكلة (R.Doug Hooton and Michael D.A Thomas 2002).


يؤدي إلى نقصان ملحوظ في المقاومة وبما إن
مراجعة البحث والدراسات السابقة

أكثـر عـادـيـة مـن نـاحـيـة انـخـفـاـضـ المـقاـوـمـةـ . فـي عـامـ 2007 درـسـ 1990ـ Amin M.Mـ (ـ M.M Aminـ 1990ـ Amin M.Mـ)ـ Tـأـثـيرـ تـرـاكـيزـ مـخـتـلـفـةـ لـمـحـالـيلـ الـكـبـرـيـتـاتـ (ـ 1%ـ ،ـ 3%ـ ،ـ 5%ـ)ـ بـدرـجـةـ حـرـارـةـ غـرـفـةـ وـعـنـدـ فـحـصـ مـقاـوـمـةـ الـانـضـغـاطـ لـلـمـوـنـةـ تـبـيـنـ أـنـهـ بـعـدـ التـعـرـضـ الطـوـلـيـ لـمـحـلـولـ ضـعـيفـ بـتـرـاكـيزـ 1%ـ SـO~4~ بـقـاءـ مـنـ تـعـرـضـ نـمـاذـجـ الـمـوـنـةـ لـتـرـاكـيزـ أـكـبـرـ بـفـتـرـةـ زـمـنـيـةـ أـقـلـ كـمـاـ مـوـضـحـ أـدـنـاهـ

في عام 1995 درـسـ Al-Amoudiـ O.S.Bـ (ـ تـأـثـيرـ الـكـبـرـيـتـاتـ الـمـوـجـودـةـ فـيـ الـمـيـاهـ الـجـوـفـيـةـ عـلـىـ مـوـنـةـ سـمـنـتـ مـضـافـ لـهـ مـادـةـ silica-fumeـ (ـ بنـسـبـ 10ـ وـ 20ـ %ـ وـ نـسـبـ مـاءـ /ـ اـسـمـنـتـ 0.35ـ)ـ مـغـمـورـةـ بـمـاءـ يـحـويـ عـلـىـ 2.1ـ %ـ SـO~4~ لـمـدـدـ 360ـ يـوـمـ .ـ أـشـارـتـ النـتـائـجـ إـلـىـ أـنـهـ بـتـسـلـاوـيـ التـرـاكـيزـ بـيـنـ كـبـرـيـتـاتـ الـمـغـسـيـوـمـ وـ الـصـوـدـيـوـمـ فـانـ كـبـرـيـتـاتـ الـمـغـسـيـوـمـ أـقـلـ عـادـيـةـ مـنـ كـبـرـيـتـاتـ الصـوـدـيـوـمـ مـنـ نـاحـيـةـ التـمـدـ وـلـكـنـهاـ



الشكل- 2: مقاومة الانضغاط النسبية (%) بعد التعرض لمحلول MgSO4 بتركيز 1، 3 و 5 % لمدة 3، 14 و 28 يوم .



الشكل-3: سطح الملاط مع تربسات املاح $MgSO_4$ بعد التعرض ب 30,000A ملخ / لتر و (B) 50,000 ملخ / لتر لمدة 28 يوم

2- الركام الناعم (الرمل):

تم استخدام ركام ناعم من مقلع النباعي وتم إيجاد تدرجه حسب المواصفة القياسية العراقية م. ق. ع 1984/45 وكما مبين في (الجدول-3) أدناه.

جدول - 3: التحليل المنخلي للركام الناعم (الرمل)

محددات المواصفة العراقية رقم 45 / 1984	نسبة الماء	درجة المنخل (مم)
100-90	100	4.75
100-85	91.6	2.36
100-75	80.1	1.18
100-60	70.8	0.6
40-12	24	0.3
10-0	7.6	0.15

نسبة الامتصاص : %2.13

الوزن النوعي : 2.6

محتوى الكبريتات : % 0.192

3 - بوليمر ستايروين بيوتا دين (S.B.R).

محلول بوليمر يمتلك العديد من المحسن مثل التلاصق الجيد ، المقاومة الكيميائية الجيدة من ناحية أخرى يمتلك بعض المحددات في العمل فوقت العمل به يكون قصير ويختبر إذا تعرض إلى درجة حرارة عالية اللون : أبيض.

الوزن النوعي : 1.01

الرقم الهيدروجيني PH: 5.5

4- الماء

الماء المستخدم في المزج هو ماء الصنبور في حان كان ماء المعالجة مختلف فقد تم استخدام ماء جوفي تم الحصول عليه من مدينة الفلوجة وكما مبين في (الجدول-4).

المواد المستخدمة وطرق الفحص:

1 - الاسمنت:

استعمل الاسمنت المقاوم للأملالج تربة السبع لبناني المنشأ المبين خواصه الفيزيائية والكيميائية في الجدولين (1) (2) أدناه.

جدول -1: الخواص الفيزيائية للأسمنت اللبناني (ترابة السبع)

محددات المواصفة / العراقية رقم 5 / 1984	نتائج الفحص	الخواص الفيزيائية	t
$45 \leq$	52	وقت التماسك الابتدائي (دقيقة)	1
$10 \geq$	1	وقت التماسك النهائي (ساعة)	2
$15 \leq$	34.1	تحمل الضغط MPa بعمر 3 يوم	3
$23 \leq$	29.4	تحمل الضغط MPa بعمر 7 يوم	4

جدول-2: الخواص الكيميائية للأسمنت اللبناني (ترابة السبع)

محددات المواصفة / العراقية رقم 5 / 1984	نتائج الفحص	الخواص الكيميائية	t
-	61.34	CAO%	1
-	21.15	SiO2%	2
-	4.38	Al2O3%	3
-	5.12	Fe2O3%	4
-0.66) (1.02	0.88	عامل الإشباع الجيري	5
%5 ≥	2.33	MgO%	6
%2.5 ≥	2.22	So3%	7
%4 ≥	0.81	الفقدان بالحرق (%)	8
%1.5 ≥	1.07	المواد غير القابلة للذوبان (%)	9
%3.5 ≥	1.85	C3A%	10

الفحوصات:**1- فحص مقاومة الانضغاط:**

تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط استناداً إلى (B.S.12 Part 2) 1971 باستخدام مكعبات (5*5*5) سم.

2- فحص الموجات فوق الصوتية:

تم استخدام جهاز البانديت لقياس سرعة الموجات فوق الصوتية تردد جهاز البانديت المستخدم مساوي إلى 54 كيلو هرتز وحساسيته لزمن القياس متساوية إلى 0.1 مايكرو ثانية واستخدم بموجب (ASTM-C-597) 1983، التي أوصت باستخدام تردد (54) كيلو هرتز لإعطاء قراءات أكثر دقة.

سرعة الموجات فوق الصوتية تم احتسابها من المعادلة التالية :

$$V=L/T$$

حيث:-

V : سرعة الموجات فوق الصوتية (كم/ثانية)

L : طول الموجة (مم)

T : زمن اختراق الموجة (مايكرو ثانية)

3- فحص الامتصاص:

تم إجراء فحص الامتصاص في المختبر وقد تم احتسابه حسب المعادلة التالية:

نسبة الامتصاص = (الوزن الرطب - الوزن الجاف) / الوزن الجاف * 100

مناقشة النتائج مع الاستنتاجات:**1- مقاومة الانضغاط:**

يوضح (الجدول 6) وكل من (الإشكال 4 و 5) أن مقاومة الانضغاط تزداد بتقدّم العمر وتعزى هذه الزيادة إلى اكتمال عمليات الاماهة بنسبة (80-85)% في عمر 28 يوم وان نواتج عملية الاماهة وجسيمات الجل تملأ الفراغات تدريجياً وهذا يؤدي إلى زيادة مقاومة الانضغاط. وعند زيادة نسبة (البوليمر/الأسمنت) تؤدي إلى الزيادة في مقاومة الانضغاط هذه الزيادة تعزى إلى استخدام البوليمر (S.B.R) الذي يمكن أن يكون غشاء رقيق يملأ الفراغات الموجودة في المونة هذا الغشاء يمكن أن يزيد قوة الترابط بسبب الخواص الجيدة لهذا النوع من البوليمر حيث إن هذا البوليمر يملأ الفراغات الموجودة في المزيج وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الكثافة وبالتالي تحسين مقاومة الانضغاط والقليل من تأثير المياه الجوفية.

جدول-4: التركيب الكيميائي للماء الجوفي وماء الحنفية

الماء الجوفي	ماء الحنفية	الخصائص
8.34	7.3	PH
4.98	0.52	الموصلية الكهربائية DS.m-1
0.048	0.003	الصوديوم %
0.003	0.002	اليوتاسيوم %
0.037	0.010	الكلاسيوم %
0.045	0.008	المغسيوم %
0.059	0.008	الكلوريد %
0.010	0.001	البيكاربونات %
0.301	0.0131	الكبريتات %

عملية خلط ورص المونة:

تم خلط الاسمنت والرمل خلطاً ميكانيكياً لمدة دقيقة واحدة بعدها تمت إضافة البوليمر وخلطت لمدة دقيقتين بعد ذلك أضيف الماء ببطء حتى الحصول على القوام القياسي المطلوب.

القوالب المستخدمة:

تم استخدام قوالب حديدية بأبعاد (5*5*5) سم لإجراء فحوصات مقاومة الانضغاط والموجات فوق الصوتية والامتصاص.

الإنصاج وأسلوب المعالجة:

بعد إكمال عملية صب النماذج ثم تركها في جو المختبر لمدة 24 ساعة ثم فتح القوالب الحديدية وإخراج النماذج وتقطيعها بالماء الجوفي لمدة (28 ، 14 ، 7) يوم وثم إجراء الفحوصات.


الخلطات المستعملة:

جدول - 5: خلطات المونة الإسمنتية المستخدم


نسبة آلة الماء : الأسمنت (%)	سمنت : رمل : بوليمر	اسم الخلطة
0.42	0 : 3 : 1	A
0.39	0.05 : 3 : 1	B
0.39	0.07 : 3 : 1	C
0.39	0.10 : 3 : 1	D

جدول -6: معدل مقاومة الانضغاط لنماذج المونة المستعملة

الاسم الخطة	نسبة بوليمر الخلط سمنت:رملي	مقاييس الانضغاط عمر 7 يوم (MPa)	مقاييس الانضغاط عمر 14 يوم (MPa)	مقاييس الانضغاط عمر 28 يوم (MPa)
A	0 : 3 : 1	4	5.78	7
B	0.05 : 3 : 1	11.46	12.12	13.49
C	0.07 : 3 : 1	11.8	13.2	16
D	0.10 : 3 : 1	12.2	13.94	18.2



الشكل-4: العلاقة بين العمر ومقاومة الانضغاط




الشكل-5: العلاقة بين نسبة البوليمر ومقاومة الانضغاط

نظراً لتطور عمليات الاماهة بتقدم العمر وتزداد أيضاً بازدياد نسبة (البوليمر/الاسمنت) كون غشاء البوليمر يشغل الفراغات الموجودة في المزجة فيقل الزمن الذي تستغرقه الموجة في اختراق المزجة فتزداد سرعة الموجات فوق الصوتية.


2- سرعة الموجات فوق الصوتية:
يبين (الجدول 7) و(الأشكال 6 و7) نتائج فحص سرعة الموجات فوق الصوتية لكافة الخلطات المستخدمة في هذا الفحص حيث تبين هذه النتائج إن سرعة الموجات فوق الصوتية تزداد بازدياد العمر

جدول -7: معدل سرعة الموجات فوق الصوتية للنماذج المستخدمة

اسم الخلطة	سمنت:رمel:بوليمر	سرعة الموجات فوق الصوتية (Km/sec) عمر 7 يوم	سرعة الموجات فوق الصوتية (Km/sec) عمر 14 يوم	سرعة الموجات فوق الصوتية (Km/sec) عمر 28 يوم
A	0 : 3 : 1	2.4	3.1	3.24
B	0.05 : 3 : 1	3.4	3.45	3.6
C	0.07 : 3 : 1	3.45	3.6	3.8
D	0.10 : 3 : 1	3.47	3.7	4



الشكل -6: العلاقة بين العمر وسرعة الموجات فوق الصوتية




الشكل -7: العلاقة بين نسبة (البوليمر/الاسمنت) وسرعة الموجات فوق الصوتية

للخلطات البوليمرية اقل منها في الخلطة العادي وان هذه النسبة تقل بزيادة نسبة البوليمر/الاسمنت والسبب في ذلك يعود إلى إن غشاء بوليمر (S.B.R) يملا الفراغات الموجودة في المونة مما يقلل التفافية للماء فتقل نسبة الامتصاص وتتحسن خواص المونة.

3- نسبة الامتصاص تم إجراء فحص الامتصاص المزجات الأربع في عمر 28 يوم وقد تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول رقم (8) و(الشكل 8) أدناه ومن خلال ملاحظة النتائج أعلاه يتضح بان نسبة الامتصاص

جدول -8: نتائج فحص الامتصاص لجميع المزجات بعمر 28 يوم

نسبة الامتصاص %	نوع الخلطة	ت
10.76	مونة عادية نسبة (البوليمر/الاسمنت)=%0	1
9.77	مونة نسبة (البوليمر/الاسمنت)=%5	2
9	مونة نسبة (البوليمر/الاسمنت)=%7	3
8.78	مونة نسبة (البوليمر/الاسمنت)=%10	4



الشكل -8: العلاقة بين نسبة البوليمر/الاسمنت ونسبة الامتصاص

-3 الأساس الملمس للترية الحاوية على كبريتات المياه الجوفية يجب أن يكون متين وغير نفاذ . استخدام بوليمر S.B.R للتحسين من مقاومة الخلطة الخرسانية للمياه الجوفية.

REFERENCE:

- Aimin Xu,Ahmad Shayan and Pud Baburamani ,1998." Test methods for sulfate resistance of concrete and mechanism of sulfate attack " , National Interest service program NIS.
- Al-Amoudi , O.S.B.,1995 " Durability of reinforced concrete in Aggressive sabkha Environments " , ACI Technical paper,vol.92,No.3.
- ASTM 1983-C-597.
- B.S. 1971.12 Part 2.
- R.Doug Hooton and Michael D.A Thomas,2002." The Use of Limestone in Portland Cement : Effect on Thaumasite Form of Sulfate Attack " , Portland Cement Association.
- Mehta, Z.G.,1993." Deterioration of concrete structures in Arabian Gulf", Concrete International.
- M.M Amin , S.B.Jamaluldin,F.CPa and K.K Chuen ,1990. " Effects of Mortars " , School of Materials Engineering , University Malaysia Perlis,Malaysia.

الاستنتاجات:

- يمكن تلخيص بعض الاستنتاجات من هذا البحث وهي :
- مقاومة انضغاط مونة البوليمر / الاسمنت 10 % أعلى منها لنسبة بوليمر / اسمنت = (10.7) % والمونة العادية أي أنها تمتلك مقاومة أعلى من باقي الخلطات للمياه الجوفية وهذه المقاومة تزداد بازدياد نسبة البوليمر/الاسمنت.
 - سرعة الموجات فوق الصوتية تتحوّل من مقاومة الانضغاط وبنفس الطريقة المذكورة في النقطة رقم 1 أعلاه أي أنها تزداد بزيادة نسبة البوليمر/الاسمنت.
 - البوليمر (S.B.R) ذو تأثير كبير على النفاinia حيث يقل حجم الفراغات في الخلطة فيحسن من مقاومتها للمياه الجوفية.

الوصيات:

- تقليل مستوى المياه الجوفية الزائد عن طريق التصريف بالضخ أو بالسوق أو نظام نقاط البئر.
- استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات في الأماكن التي يوجد فيها تماس مع المياه الجوفية لفترة نسبة المركب C3A فيه كونه قابل للتفاعل مع الكبريتات.