

إنتاج معدن السيلكون من الرمل العراقي

جهاد عبد طيس*

جاسم حمادي حسن**

استلام البحث 1، تشرين الاول، 2012

قبول النشر 18، اذار، 2013

الخلاصة:

يتضمن العمل انتاج معدن السيلكون بنقاوة 99% من مواد اولية عراقية متوافرة بكميات كبيرة وهي الرمل العراقي والفحم النباتي باستعمال منظومه فرن القوس الكهربائي الذي تم تصنيعه محليا ايضا وكذلك تم استعمال اقطاب الكرافيت من مخلفات الاقطاب المستهلكة لمصانع صهر الحديد، الطاقة التصميمية كانت بنحو 800 غم / 6 ساعات تشغيل حيث يدخل خام المعدن المنتج في صناعات عديدة منها الزيوت السيلكونية والراتنجات والصناعات الالكترونية وإنتاج الخلايا الشمسية. ان مواصفات المواد الاولية والنواتج والظروف التشغيلية والمعدات والاجهزة المستعملة تم وصفها في هذا البحث .

الكلمات المفتاحية: معدن السيلكون ، فرن الاقوس الكهربائي، مخلفات الاقطاب المستهلكة، انتاج الخلايا الشمسية.

المقدمة:

الحبيبية للكوار تزايدت المستعمل في عملية الانتاج وكذلك يجب ان تكون هذه المواد باقل نسبة رطوبة لان الرطوبة العالية تقلل من القيمة الحرارية لها [7] . كثير من الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة وروسيا تقدمت كثيرا في صناعة السيلكون وسبائكها المختلفة وبطرائق متقدمة وبمواصفات عالية لا يمكن الوصول اليها او تطبيقها في العراق لعدم توافر الخبرة والمعدات والاجهزة والاهم انها متكررة جدا لتبقى دول العالم الثالث مستوردة لها لكن مبدأ تحضير المعدن هو اختزال اوكسيد السيلكون بوساطة عوامل مختزلة ثم ينقى الخام بطرائق حرارية وذلك بمفاعلة السيلكون الخام مع الكلور وتكوين مركبات متطايرة يمكن فصلها وإعادة صلبها بمنظومات خاصة [8-12]. في هذا العمل تم استعمال الرمال العراقية المتوافرة في الصحراء الغربية بكميات كبيرة وكذلك استعمال الفحم النباتي المتوافر ايضا عراقيا ومخلفات فحم الكوك المتوافرة في محطات القطارات بوصفها مواد اولية للتفاعل بعد تنظيفها اما منظومة فرن القوس الكهربائي فتم تصنيعها محليا وتحتاج الى اقطاب من الكرافيت المضغوط غير المتوافر محليا اذ تم استعمال مخلفات اقطاب صهر الحديد التي تطرح بوصفها فضلات وتحويلها بما يلانم حجم الفرن وسوف يتم وصف جميع العمليات الكيميائية والمعدات المستعملة لاحقا .

تشكل الصناعات التعدينية القاعدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني. وتعد الصناعة الوطنية متأخرة بشكل كبير في العراق على الرغم من توافر الخامات لمختلف المعادن مثل خامات الكاؤولين والبوكسايت التي تعد مصدرا لعنصر الألمنيوم وماء البحر ومصدرا لعنصر المغنيسيوم وحجر الكلس لعنصر الكالسيوم والصخور الحمراء لمعدن الحديد وغيرها من العناصر ومن أهم الخامات المتوافرة بكميات هائلة في منطقة الصحراء الغربية العراقية خام الكوارتزايت (الرمل العراقي) ويوجد بنقاوة عالية وبمواصفات فيزيائية ملائمة جدا لإنتاج معدن السيلكون الذي يستورد من الخارج مع مركباته المختلفة والتي تدخل في صناعة الزيوت والراتنجات والمطاط السيلكوني والزجاج [1-2] فضلا عن الصناعات الالكترونية بصوره عامة [3]. إن مبدأ إنتاج معدن السيلكون هو اختزال اوكسيد السيلكون بالفحم الحجري أو الكوك في فرن القوس الكهربائي وبدرجة حرارة أكثر من 1500°C [4-5] . ان نقاوة معدن السيلكون تعتمد بشكل اساسي على عدة عوامل منها وجود الشوائب المرافقة لخام الكوارتزايت مثل الزرنيخ، والكبريت، والفسفور التي تؤدي الى انبعاث غازات سامة عند التحضير وتلوث المنتج النهائي اما وجود شوائب مثل الالومينا بنسب عالية فتؤدي الى تكوين طبقة لزجة من الخبث تعمل على تلوث الخام فضلا عن استهلاك طاقة اضافية [6] . لذلك يجب اختيار المواد الاولية بشكل جيد من حيث النقاوة ونسبة المادة الفعالة للفحم والحجوم الحبيبية اذ يجب ان تكون الحجوم الحبيبية للفحم اقل من الحجوم

*جامعة الانبار /كلية التربية /قسم الكيمياء

**جامعة الانبار /كلية الصيدلة /قسم العلوم الطبية الساندة

المواد وطرائق العمل:

تهيئة المواد الأولية:

أولاً: حجر الكوارتز ايت ، يتم تكسيره بوساطة كسارة خاصة اذ يتم تحويلها الى حبيبات باحجام من (20-70) mm ثم تتخل بوساطة منخل هزاز لتصنيف الحبيبات ، الحجم الكبيرة تعاد للتكسير والصغيرة تجمع بوصفها ناتجا عرضي اما المناسبة فتؤخذ لعمليات الغسل من الاتربة والشوائب بالماء ثم تجفف لتكون جاهزة للاستعمال (جدول1).

ثانياً: الفحم النباتي يجب ان يكون بحجم حبيبية اقل من (50mm) وتم اختيار الحجم المطلوبة عن طريق المنخل الهزاز اذ يقوم الفحم باختزال اوكسيد السيلكون والحديد الى معانها .فحم الكوك يكون بحجم (5-20 mm) (جدول2).

فرن القوس الكهربائي:

تم استعمال فرن القوس الكهربائي الذي تم تصنيعه محلياً لانتاج (1kg) بالوجبة وهو مكون من الأجزاء الاتية :

مجهز قدرة رئيس ، محولة كهربائية سعة (5.5 MVA) ، محدد التيار (مسيطر كهربائي) ، مسيطر كهربائي لحماية المحولة ،جسم الفرن دائري الشكل بقطر (1م) من الكربون استئيل مبطن بطابوق السيلكا أو الالوميني وملحقاته (ماسكات الأقطاب مع منظومة تبريد الأقطاب مع أقطاب كرافيتية عدد(2) وبقطر (70mm) تم جلبها من مخلفات منشأة نصر لصهر الحديد .الفرن من النوع المفتوح، منظومة هيدورليكية لحركة الأقطاب الكرافيتية ،منظومات متكاملة لسحب الغازات وصب المنتج في بواقد متحركة وعربات تغذية المواد الأولية (شكل 1 يبين شكل المنظومة).

موازنة المواد

يستعمل الحجر الرملي (SiO_2) والفحم بوصفها مواد اولية لإنتاج السيلكون بحسب المعادلة:



$$(60) \quad (12 \times 2) \quad (28) \quad (28 \times 2)$$

تحسب كميات الحجر الرملي والفحم اللازم لإنتاج (1k) من خام السيلكون بافتراض ان كفاءة التفاعل 100%.

$$2.14 \text{ kg} = 1 \times \frac{60}{100} = 0.6 \text{ kg}$$

$$0.85 \text{ kg} = 1 \times \frac{12 \times 2}{28} = 0.857 \text{ kg}$$

عندما تكون كفاءة التفاعل 65% ونسبة الكربون في الفحم المستعم 70% بالنسبة الفحم النباتي ، 85% بالنسبة لفحم الكوك يكون:

$$\text{كمية الحجر الرملي} = 2.14 \times \frac{100}{65} = 3.2 \text{ kg}$$

$$\text{كمية الفحم النباتي} = 0.85 \times \frac{100}{70} = 1.86 \text{ kg}$$

$$\text{كمية فحم الكوك} = 0.85 \times \frac{100}{85} = 1.53 \text{ kg}$$

$$85 \quad 65$$

طريقة التشغيل

بعد تهيئة المواد الأولية يتم وزن (3.30kg) من الحجر الرملي الكوارتزيت وبحجم حبيبي (20-70mm) ، (1.53kg) من فحم الكوك بحجم حبيبي (5-20mm) ، (1.86 kg) من الفحم النباتي بحجم حبيبي (50-5mm) ثم تخلط هذه المواد جيداً لغرض التجانس والمحسوبة لانتاج 1كغم من خام السيلكون .

توضع كمية قليلة من فحم الكوك في قعر الفرن وانزال اقطاب الكرافيت عليها لغرض الحصول على القوس الكهربائي وبعدها يضاف الخليط تدريجياً ثم يمرر التيار وذلك بزيادة الفولتية تدريجياً الى حين بدأ القوس الكهربائي وبعد الوصول الى الدرجة الحرارية المناسبة (1700م يحدث اختزال لاوكسيد السيلكون الى سيلكون واول اوكسيد الكربون ثم يبدأ منصهر السيلكون بالخروج من فتحة اسفل الفرن ويجمع ويصب مباشرة في قوالب خاصة ثم يبرد وبعدها ينظف من الشوائب المرافقة له من الخبث يدويا، اما اول اوكسيد الكربون فيتم التخلص منه عن طريق ساحبات للهواء بشكل فعال من اعلى المنظومة .

النتائج والمناقشة:

اجريت العديد من التجارب المختبرية لمعرفة افضل الظروف التشغيلية وتم اختيار عدد من النماذج كما مبين في جدول (3). يتضح بان نقاوة معدن السيلكون تزداد بزيادة درجة حرارة فرن القوس الكهربائي وزمن التشغيل وذلك عن طريق زيادة الفولتية المجهزه للفرن وهذا يعني ان افضل فولتية هي معدل 65 فولت وتيار بنحو 1700 امبير مع ثبوت الكميات للمواد الداخلة ونتائج التحليل في جدول رقم (4) تبين بان المنتج بنقاوة عالية وشوائب قليلة جدا مقارنة بلمنتج العالمي للخام [13-14] كما مبين في جدول (5) الذي يبين نسبة الشوائب لخام السيلكون المنتج في المعامل الروسية تزداد الكفاءة الانتاجية ايضا بزيادة درجة حرارة

جدول 2 نسب الشوائب المرافقة للفحم المستعمل

الشوائب	الفحم النباتي %	فحم الكوك %
الكاربون	78	80
الرماد	3.0	14
الرطوبة	5	5
المواد المتطايرة	14	-
الفسفور	0.05	0.05
الكبريت	0.8	0.8

جدول 3 الظروف التشغيلية والنتائج المستحصلة

رقم التجربة	كمية Si Kg	الكفاءة %	الفولتية V	التيار امبير	الوقت hr	النقاوة %
1	0.700	70	30-40	1200	5.0	88
2	0.850	85	30-50	1400	5.4	90.02
3	0.650	65	40-55	1430	6.1	91
4	0.750	75	30-45	1210	5.15	88.5
5	0.900	90	40-60	1600	7.10	92
6	0.95	95	50-70	1650	7.0	96
7	0.94	94	50-70	1650	7.5	97
8	0.90	90	60-70	1700	6.0	99.06

جدول 4 نسب الشوائب لنموذج معدن السيلكون المنتج

العنصر	Si	Fe	Al	Ca
النسبة %	99 %	0.27 %	0.29 %	0.40 %

التفاعل وزمن التشغيل لكن يجب اضافة زيادة 10% من الفحم النباتي للفرن عند زيادة الفولتية عن 60 فولت بسبب احتراق قسم من الكاربون وتحوله الى غازات اول وثاني اوكسيد الكاربون ولذلك تم انتاج خام السيلكون ولاول مرة في العراق من خاماته الوطنية المتروكة وباستعمال الفحم النباتي المتوافر ايضا في العراق والصالح للاستعمالات الالكترونية والطبية علما بان هذا المنتج له تطبيقات صناعية عديدة خاصة في صناعة الزيوت السيلكونية والراتنجات [15-16] ، تم استعمال جهاز (ICP) مطياف الانبعاث الذري في البلازما المقترنة بالحث لقياس نسب الشوائب في المواد الاولية والنتيجة من التفاعلات وتمت التحاليل في مختبرات شركة الزحف الكبير العراقية.

جدول 1 نسب الشوائب الموجودة في الحجر الرملي العراقي


المكونات	النسبة % المواصفة العراقية	النسبة % المواصفة الروسية
SiO ₂	98 <	97.6 <
Fe ₂ O ₃	0.82 >	0.98 >
Al ₂ O ₃	0.6 >	0.8 >
CaO	0.6 >	0.6 >
P ₂ O ₅	0.01 >	0.02 >

جدول 5 نسب الشوائب في خام السيلكون المنتج عالميا

العنصر	Fe	AL	Ca	Mn	Cr	P	S	B	As	C
النسبة %	0.35-1.5	0.2-0.5	0.03-0.07	0.2	0.1	0.02	0.01	0.005	0.005	0.005

سبيكة كالسيوم سليسايد في هذه الظروف الحرارية مقارنة بالمنتج العالمي [16].

ان سبب ارتفاع نسبة الكالسيوم في المنتج المشار اليه في جدول (4) هو ارتفاع نسبة اوكسيد الكالسيوم في الرمل الخام وفي الوقت نفسه تكون



شكل 1 منظومة القوس الكهربائي

- المصادر:
- 8- U.S.A Patent No 4576637, 1979. process for preparation silicon and ferrous alloys.
 - 9- U.S.A Patent No 4155753, 2001. Process for production silicon containing ferrous alloy.
 - 10- Laurel M. Sheppard, 1998. Annual Minerals review: silicon U.S Geological survey.:3, (55),PP236.
 - 11- Laurel M. Sheppard, 2000. Mineral commodity summaries: silicon U.S Geological survey.:10, (86),PP1200.
 - 12-Laurel M. Sheppard, 2000. mineral industry surveys, U.S Silicon Geological survey, 3, (16),PP720.
 - 13-Hani Aziz, Khairia Salman Hassan 2011, Journal of Engineering,:17,4
 - 14-Zeyad D.Khadhim 2011,Journal of Engineering ,:17,(6).
 - 15-Fadhil A.Chyad, Ibrahim R Agoal, Mahdi M. 2012. Mechanical and Material Engineering,:12, (2) ,
 - 16-Jehad A.Taies ,Hussen .Inayah , Najat.J.Alabedi 2009,Journal of college of education Almustinsyria unversity,No:1.
 - 1- Cotton F. A. and Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry 3rd, Ed. WILEY, P350 1979, New York.
 - 2- Alan G. Sharpe ,Inorganic Chemistry, p-286.1981, Longman London and New York.
 - 3- Macky K. M. and R. A. Mackay, Introduction to modern Inorganic chemistry ,3rd edition, p-285, 1981. Longman London.
 - 4- Fergusson, J. E. Inorganic chemistry and the earth chemical resources, p-400 1981, Longman London and New York.
 - 5- Jehad A. Taies, Production of CaC₂ from Iraqi sand 2002 Iraqi patent - 3080.
 - 6- Saadi B. M., modern Inorganic chemistry, part-2, p-178. 1988.Baghdad university- Iraq.
 - 7- Thomas S. Jones, 2000. U.S. Geological survey minerals Yearbook , p-69, New York.

Production of Silicon Metal From Iraqi Sand

*Jehad. Abed Taies **

*Jasim H. Hassen ***

*University of Anbar / College of Education

**University of Anbar / College of Pharmacy

Abstract:

In this work, production of silicon metal at high purity of 99% by using Iraqi-starting materials (Iraqi sand and plant coal) was reported, electric arc-furnaces assembly was manufactured inside, the graphite electrodes were made from graphite scrap, this system is operate to produce about 800 gm /6hr of silicon metal to meet the need for manufacturing silicon oils, resins, solar cells, and electronic parts. The procedure, equipments and analysis data were described as well.