

تحضير راتنجات اليوريا بلاست وراتنجات الالكاييد وأستخدامهما في تحضير أصباغ جديدة مع بعض مركبات الازو المحضرة

محمد رفعت أحمد*

نون محمد عزيز بيربادي*

صادق عبد الحسين كريم**

تاريخ قبول النشر 2009/ 1/ 31

الخلاصة:

تم تحضير راتنج اليوريا فورمالدهايد بأستخدام وسط قاعدي وبمنتوج 95%، اما بقية الراتنجات اليوريا بلاست فتم تحضيرها في الوسط الحامضي وبمنتوج عالي. راتنجات الالكاييد تم تحضيرها بالبلمرية التكاثفية من خلال مفاعلة أنههريديات السكسنيك والماليك والفتاليك مع كلايكلول الاثيلين أو كليسيرول. تم اختيار بعض راتنجات الالكاييد وبعض صبغات الازو المحضرة وخلطت بنسب معينة وأستعملت كطلاء للأخشاب وتم مقارنتها مع الاخشاب المطلوبة بصبغات الازو فقط، حيث أظهر الطلاء الممزوج بالالكاييد ثباتاً لونياً ومقاومة أفضل من تلك الصبغات المستعملة بمفردها. تم تحضير طلاء للأخشاب من خلال مزج راتنجات اليوريا بلاست وراتنجات الالكاييد مع صبغة الازو المحضرة وبنسب معينة حيث أظهر مقاومة وثباتاً حرارياً أكبر من الطلاء السابق. تم تشخيص الراتنجات بأطياف U.V و I.R والتحليل الحرارية TG و DTG وقد دلت النتائج على صحة التراكيب المقترحة.

الكلمات المفتاحية: راتنج اليوريا الفورمالدهايد، راتنجات الالكاييد، راتنجات يوريا بلاست، راتنج بولي (سكسنت الكليسرين)، راتنج اليوريا اسيتالديهايد ، راتنج بولي (سكسنت الاثيلين)

المقدمة:

المجاميع الفعالة الموجودة في سلسلة الراتنج سيؤدي الى زيادة الصفات الميكانيكية [8]. ان الالكاييدات تتفاعل او تقترب مع مواد اخرى ومنها راتنجات اليوريا بلاست حيث يؤدي ذلك الى تحسين مقاومة الراتنج اتجاه الماء والقواعد ويعطي صلابة افضل better hardness ومتانة toughness ومقاومة القشط abrasion resistance ان هذا النوع من الالكاييد يستخدم في تقسية الاصباغ وخاصة المستخدمة في احواض السباحة والاصباغ المرورية. كذلك تستخدم في زخرفة المعادن وفي تحسين مرونة ومتانة اللصاق وفي صقل المواد والثلجات والمجففات ولها قوة الالتصاق جيدة للمعدن ومقاومة للظروف الجوية وتستخدم كذلك في طلاء المعادن والخشب والبلاستيك والورق والمطاط والجلود والمنسوجات [11,9]. تحتوي أصباغ الازو على مجموعة الازو الجسرية (-N=N-) والتي توجد بصيغتي cis و trans [12]. فقد استعملت في مجالات مختلفة في الطب والعلوم والتكنولوجيا معطية نتائج لها أهمية كبيرة في الحياة [14,13]. ان استعمالها كاصباغ يعتمد على التركيب الكيميائي للاصباغ وطريقة التطبيق حيث تستعمل بصورة عامة في عمليات صباغة القطن [15] والصوف والحريير الطبيعي والجلود والمطاط والبلاستيك والاوراق وفي الطباعة والورنيش (الاطلية) وحبر الطباعة وفي

تفاعل اليوريا مع الفورمالدهايد بشكل مشابه على الاقل في مراحلها الاولى للفينول. وليس كالاميدات الاخرى ذلك لان اليوريا قاعدية وان مجموعة الكربونيل غير كافية لمعادلة تأثير مجموعتي الامين. حيث تتكون مركبات المثلول يوريا الاحادية والثنائية في المراحل الاولى من التفاعل، حيث هنالك فرضيتان رئيسيتان حول ميكانيكية التفاعل حيث تشير "الفرضية الاولى" الى تكوين كاربوكاتايون كمادة وسطية ثم يتبع ذلك تكوين جسور المثيلين بين جزيئات مثلول يوريا اما "الفرضية الثانية" فتتضمن على تكوين مركب حلقي هو ثلاثي مثيلين ثلاثي امين بواسطة البلمرية الثلاثية لمركب وسطي هو قاعدة شيف Schiff base [1]. لقد زاد انتاج هذا الراتنج في السنوات الاخيرة وذلك لاستخداماته الواسعة على هيئة مواد لاصقة ومواد عازلة وفي الصناعات الكهربائية حيث يتميز بان له صلابة عالية واللوان شفافة [3,2]، كما أستعمل كملائات Fillers للبولي اثيلين عالي الكثافة [4]. ان الراتنجات الامينية (ومنها راتنجات اليوريا بلاست) نادراً ما تستخدم لوحدها في تطبيقات الطلاء لكونها هشة لذلك فانها تخلط مع راتنجات الالكاييد [5]. تصنف البوليمرات المتشابهة عادة تحت اسم عام هو راتنجات الالكاييد [7,6]. حيث لوحظ انه كلما ازداد الوزن الجزيئي للالكاييد من خلال تفاعل

* قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة بغداد / بغداد - العراق

** قسم الكيمياء - كلية العلوم للبنات - جامعة بابل / بابل - العراق

الراتنج ويجفف في فرن تجفيف بدرجة حرارة 50°C ، وبنسبة منتج وصلت 93%. أتبع نفس الطريقة المذكورة لتحضير بقية راتنجات اليوريا بلاست. جدول رقم (1) يبين النتائج المستحصلة لراتنجات اليوريا بلاست.

ثانياً: تحضير راتنجات الالكاييد

Preparation of Alkyde resin

1- تحضير راتنج بولي (سكسنتات الاثيلين)

:Preparation of Poly ethylenesuccinate

في دورق مخروطي سعة (50ml) تم مزج (3gm)(0.03mol) من أنهيدريد السكسنيك مع (1.86gm)(0.03mol) من كلايكلول الاثيلين. سخن المزيج تدريجياً الى ان وصلت الدرجة الحرارية الى (220°C) مع الرج، ثم أخذ كمية قليلة معلومة الوزن من المزيج وتم ايجاد العدد الحامضي *acid number له. كررت العملية بعد فترة (15 دقيقة) واختبرت دوبانية الراتنج في المذيبات ففي البداية في الايثانول كان النموذج ذائباً ثم اصبح في المراحل الأخيرة ذائباً بالاسيتون وليس في الايثانول وعندها سُكب الراتنج الناتج الساخن في إناء من الألمنيوم وترك ليتصلب، حيث استغرقت عملية التسخين (45 دقيقة). وبنفس الطريقة تم تحضير راتنج بولي (مالبيئات الاثيلين)، تفاصيل النتائج المستحصلة من تفاعل الأنهيدريد مع الاثيلين كلايكلول مدونة في جدول (2).

حجم KOH النازل من السحاحة

× عياريته × الوزن المكافئ
للقاعدة

= العدد الحامضي

وزن الراتنج المأخوذ

العقاقير وغيرها [16]. وأن الطلائعات البوليمرية مكونات اساسية للمواد الملونة Pigment، وللمادة البوليمرية وهي المادة الرابطة Binder، كذلك المذيب، وهنا كجزء غير اساسي في تكوين الاصباغ حيث يمكن الاستغناء عنه احياناً او جزئياً ويدعى بالمضافات Additives [17].

المواد وطرائق العمل [20,18]:

أولاً: تحضير راتنجات اليوريا بلاست

Preparation of Ureaplast resins

1-تحضير راتنج اليوريافورمالدهايد resin

:Preparation of Urea Formaldehyde

في دورق دائري القعر سعة (50ml) ومجهز بمكثف عاكس ومحرك مغناطيسي وضع (2.28ml) (0.082mol) من الفورمالدهايد ثم اضيف اليه (2-3) قطرة من محلول الامونيا المركزة، ثم اضيف الي المزيج (2.5gm) (0.041mol) من اليوريا، حُرك المزيج الى ان ذابت مادة اليوريا ثم صعد تصعيداً تدريجياً في درجة حرارة (100°C) لمدة نصف ساعة وبرد المزيج الى درجة حرارة الغرفة وذلك بغمر الدورق في ماء متلج، قيسست حامضية (PH) المحلول فكانت بحدود (6.5-7) ويمكن السيطرة على الحامضية باضافة حامض الستريك Citric acid او باضافة كاربونات الصوديوم للمحافظة على PH (6.5-7) رشح المزيج وجفف ونقي الراسب وذلك باذابة الراتنج في مذيب DMF ويرشح ثم يضاف الى الراشح الماء فيترسب الراتنج ويجفف الراسب المتكون في فرن التجفيف بدرجة حرارة اقل من 50°C ، بنسبة منتج وصلت 95% وقيست للراتنج درجة التلين.

النتائج المستحصلة مدونة في الجدول رقم (1).

2- تحضير راتنج يوريا اسيتالدهايد

Preparation of Urea Acetaldehyde

:resin

في دورق دائري القعر سعة (50ml) ومجهز بمكثف عاكس ومحرك مغناطيسي وضع (4.6ml) (0.082mol) من الاسيتالدهايد ثم اضيف اليه (3-5) قطرة من حامض الهيدروكلوريك المركز، ثم اضيف الي المزيج (2.5gm) (0.041mol) من اليوريا، حُرك المزيج الى ان ذابت مادة اليوريا ثم صعد المزيج تصعيداً تدريجياً الى درجة حرارة (100°C) لمدة ساعة واحدة وبرد المزيج الى درجة حرارة الغرفة وذلك بغمر الدورق في ماء متلج، قيسست حامضية (pH) المحلول فكانت بحدود (6.5-7) رشح المزيج وجفف، ونقي وذلك باذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح و اضيف الى الراشح ماء مقطر ليتسب

من (X الى XV) في حالة عدم ذوبانية الراتنجات في المذيبات استعيض عنها بمذيب DMF. حيث كانت الطلاءات ذات لون وثبوتية وانتشار افضل بكثير من الصبغة وحدها او مقترنة مع راتنج الالكايد. كذلك لوحظ ان لها استقرار حراري جيد وذلك بوضعها في فرن تجفيف تصل حرارته الى 100°C لفترة من الزمن.

النتائج والمناقشة

حضرت سته من راتنجات اليوريا مع الأدهايدات عن طريق البلمرة التكاثفية من خلال تفاعل اليوريا مع الفورمالدهايد Formaldehyde الاسيتالديهايد Acetaldehyde، كروتونالدهايد Crotonaldehyde، بنزالدهايد Benzaldehyde، سلسلدهايد Salicyldehyde، والسيسنمالدهايد Cinnamaldehyde.

فقد حضر راتنج اليوريا فورمالدهايد بالطريقة المعروفة وبأستخدام وسط قاعدي من هيدروكسيد الامونيوم (NH₄OH) حيث يؤدي الى تكوين مشتقات المثيلول اولاً والتي تتكاثف مع بعضها فيما بعد لتعطي راتنج اليوريا فورمالدهايد مما تجدر الاشارة اليه ان مشتقات المثيلول تتكثف بسرعة تحت الظروف الحامضية [22].

حيث نقي الراتنج المتكون بالأذابة في مذيب ثنائي مثيل فورمايد (DMF) ورشح ثم أضيف الى الراشح ماء مقطر فترسب الراتنج وجفف.

اما بقية الأدهايدات فقد اجريت بلمرتها في الوسط الحامضي مستخدمين حامض الهيدروكلوريك المركز، حيث اضيف الحامض الى الأدهايد ليؤدي الى تكوين مركب وسطي فعال يتفاعل مع اليوريا، ليكون مشتقات المثيلول التي تتكثف لتعطي راتنج اليوريا اسيتالدهايد.

مما تجدر الاشارة اليه ان الادهايدات الحاوية على α -هيدروجين مثل الاستلدهايد تعاني من تكاثف الالدول Aldol Condensation (تفاعل جانبي) في الوسط القاعدي او الحامضي المخفف [23] ولهذا تم استخدام وسط حامضي مركز وبفس الطريقة تم تحضير بقية الراتنجات اليوريا بلاست.


اما راتنجات الالكايد فتم تحضير خمس منها عن طريق البلمرة التكاثفية وذلك من خلال مفاعلة كلايكل الاثيلين والكليسيروول مع انهديريد الفثاليك، انهديريد السكسنيك وانهديريد المالك. حيث تتفاعل الانهديرات مع كلايكل الاثيلين مكونة بولي استرات تنمو في اتجاهين

الكليسيرين) وراتنج بولي (فثاليت الكليسيرين) تفاصيل النتائج مدونة في جدول (2).


ثالثاً تحضير الطلاءات

أخذت صبغات الازو الجاهزة وكانت كالآتي:


1-4-hydroxyphenyl-azo-4-methyl benzene



2- 2-4 dihydroxy phenyl-azo-benzene



3-2-hydroxy-5-methylphenyl-azo-benzene



عمليات الطلاء

- 1- اخذت الصبغات السابقة الذكر على انفراد بوزن (0.25mg) واذيبت في الايثانول ثم طلي بها قطع من الخشب وتركت لتجف لكي تستخدم للمقارنة.
- 2- اخذت الصبغات اعلاه على انفراد وتم مزجها مع نسب معينة من راتنجات الالكايد المحضرة وبأستعمال الايثانول كمذيب، والنسبة الوزنية من راتنجات الالكايد الى الصبغة كانت كما يلي:- (1 : 0.5)، (1:1)، (1 : 1.5)، (2 : 1)، (1 : 2.5) حيث استخدمت في طلاء قطع من الخشب، حيث لوحظ ان ازدياد نسبة الالكايد سيؤدي الى زيادة اللون والثبات اتجاه الماء.
- 3- تحضير طلاء للأخشاب.

تم تحضير طلاء للأخشاب يتشابه فيما بعد بمساعدة الحامض بتحويل الطريقة الموصوفة في [21] وكالآتي:

أخذت صبغة الأزو (0.2mg) وخلطت معها راتنج الالكايد (0.1mg) وراتنج اليوريا (0.25mg) المحضرين وتم اذابتهما بالمذيبات الاتية اسيتون (0.15mg)، زابلين (0.1mg)، ايزو-بيوتانول (0.13mg) ويضاف الى المزيج (0.2mg) من حامض الهيدروكلوريك كعامل مساعد قبل الطلاء مباشرة حيث استخدمت صبغات الأزو الثلاث (1، 2، 3) المذكور سابقاً مع راتنجات اليوريا المحضرة من (I الى VI) وراتنجات الالكايد

بروميدي البوتاسيوم (KBr) وذلك باستخدام جهاز P4EUNICAM بمدى يتراوح (200-4000 cm^{-1}) وحسب الجدول المرفق.

تم قياس اللزوجة بانواعها المختلفة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية للبوليمرات المحضرة ويتم ذلك بإذابة المادة البوليمرية في مذيب مناسب وبتركييز معلومة ثم قياس زمن انسياب المحاليل البوليمرية خلال مقياس اللزوجة. في هذه الدراسة تم اختيار مقياس اللزوجة من نوع ubbelohde وباستخدام N-مثيل- α -بايروليدون (NMP) للراتجات المحضرة حيث تم قياس اللزوجة النسبية relative viscosity باستخدام العلاقة التالية

$$\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$$

t_0 : هو زمن نزول المذيب في حين t هو زمن نزول المادة مع المذيب

أولاً: ثم حولت الى الانواع الاخرى من اللزوجة. جدير بالذكر ان اللزوجة النسبية عديمة الوحدات ومنها نحصل على اللزوجة النوعية Specific viscosity

$$\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$$

اما اللزوجة المختزلة Reduced viscosity او ما يعرف بالعدد اللزوي viscosity number

$$\mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{c}$$

حيث c هو التركيز بالغرام في ملتر او بالغرام في ديسيلتر (g/dl)


اما وحدة اللزوجة المختزلة فهي مقلوب وحدة التركيز وهي (dl/g). بعدها رسمت العلاقة البيانية بين التركيز واللزوجة المختزلة. يمدد الخط المستقيم الى ان يقطع امتداده محور اللزوجة المختزلة عند نقطة معينة وهو عند التركيز صفر وتسمى اللزوجة عنها باللزوجة الجوهرية Intrinsic viscosity حيث يكون قانون اللزوجة الجوهرية (الحقيقية) كالآتي:

$$[\mu] = KM^a$$

حيث K و a ثابتان يعتمدان على درجة الحرارة ونوعية المذيب

M هي الوزن الجزيئي للبوليمر.

في هذه الدراسة استخدم جهاز التحليل الحراري من نوع Seiko Instruments Inc. في التحليل الحراري الوزني (TG) والتحليل الحراري الوزني التفاضلي (DTG) لثلاث من راتجات اليوريا وهي راتنج اليوريا استلدهايد (II)، وراتنج اليوريا كروتون الدهايد (III)، وراتنج يوريا بنز الدهايد (IV) حيث كان راتنج يوريا كروتون الدهايد هو أثبت حرارياً في حين راتنج يوريا بنز الدهايد هو اقل حرارياً. ومن خلال هذه المنحنيات تم تعيين



وهكذا تتفاعل مجاميع الكربوكسيل والهيدروكسيل الطرفية لتكوين بوليمرات ذات اوزان جزيئية عالية. وبنفس الطريقة يتفاعل أنهريد المالك مع كلايكل الاثيلين، اما في حالة أستعمال الكليسيرول فسوف يؤدي الى بوليمر ينمو في ثلاث اتجاهات.

تم قياس اطيف الاشعة فوق البنفسجية لراتجات اليوريا وراتجات الالكايد مستخدمين جهاز من نوع UV-160 Shimadzu UV-visible recording spectrophotometer مذيبي N-مثيل- α -بايروليدون (NMP) حيث اظهرت راتجات اليوريا حزم امتصاص نتيجة انتقالات ($\pi-\pi^*$) التابعة لمجموعة الكربونيل في راتنج اليوريا والتي تقترب من امتصاصات الاصرة المزوجة في راتنج يوريا الكروتون الدهايد ومع حلقة الفينيل في راتنج يوريا بنز الدهايد وكذلك راتنج يوريا سلسلدهايد وكذلك مع مجموعة الفينيل والاصرة المزوجة معاً في راتنج يوريا سينام الدهايد. كما تظهر حزم امتصاص نتيجة انتقالات ($n-\pi^*$) التي تعود الى مجموعة الكربونيل بسبب وجود المزدوج الالكتروني على اوكسجين مجموعة الكربونيل والتي تقترب من امتصاص ($n-\pi^*$) التابع لمجموعة الاميد بسبب وجود المزدوج الالكتروني على النتروجين الذي يقترب من مجموعة الكربونيل.

لقد اظهرت راتجات الالكايد حزم امتصاص نتيجة انتقالات ($\pi-\pi^*$) لمجموعة الاستر والتي تقترب من امتصاص الاصرة المزوجة لراتجات المالك الالكايدية وكذلك مع الاصرة المزوجة لحلقة الفينيل مع راتجات الفثاليك الالكايدية. كما اظهرت حزم امتصاص نتيجة انتقالات ($n-\pi^*$) التي تعود الى مجموعة الكربونيل بسبب وجود المزدوج الالكتروني على اوكسجين مجموعة الكربونيل وتتطابق مع حزمة امتصاص مجموعة الكربوكسيل نتيجة وجود المزدوج الالكتروني على الاوكسجين.

أطيف الاشعة تحت الحمراء تم فحصها لراتجات اليوريا المحضرة على هيئة اقراص مع






وجدت الطلاءات الجديدة الناتجة ذات اللون وثبوتية افضل مما لو كانت الصبغة لوحدها. كما تم تحضير صبغة ثابتة بالحرارة لطلاء الاخشاب من راتنج اليوريا وراتنج الالكاييد والصبغات، حيث تم اخذ وزن معين من راتنج الالكاييد وراتنج اليوريا والصبغة وتم اذابتها في المذيبات المستعملة (الاسيتون، النايلين والايروبوتانول) ثم طليت قطع الاخشاب وتركت لتجف حيث كانت الطلاءات لها ثبات حراري وذات اللون زاهية افضل مما لو استخدمت الصبغة وحدها او مع راتنج الالكاييد في حالة عدم ذوبانية راتنج اليوريا في المذيبات المستعملة اعلاه يستعاض عنها بمذيب DMF. وان سبب عدم ذوبانية راتنج اليوريا يعزى الى وجود التشابك بين سلاسلها.

مقدار الفقدان في الوزن مع درجة الحرارة لهذه الراتجات عند معدل تسخين $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$. حيث لوحظ ان الراتجات لها ثبات حراري متوسط وذلك بسبب كونها ذات تشابك عرضي قليل لان في حالة كونها ذات تشابك عرضي كبير سيؤدي الى عدم ذوبانها في المذيبات المعروفة وبالتالي لا يمكن استخدامها في تحضير الطلاءات. في تجارب الطلاء تم اذابة كمية من الصبغة في مذيب مناسب مثل الأيثانول واستخدم المحلول في طلاء قطع من الخشب بها وتركت لتجف في الهواء للاستخدام للمقارنة في الطلاءات حيث كانت الصبغة الحمراء اكثر ثباتاً ووضوحاً. ثم مزجت الأصباغ مع نسبة معينة من راتنج الالكاييد وذلك بنسبة (1: 2-2.5) وزناً من الالكاييد الى الصبغة وطلبت قطع الاخشاب بها وجفت.

جدول (1) يوضح اسماء وتراكيب راتنج اليوريا المحضرة ودرجات تلينها ومذيب التنقية ونسبة المنتج وزمن التصعيد

الرمز	اسم التركيب	التركيب الكيميائي	مذيب التنقية	نسبة المنتج %	درجة التلين S.P. $^{\circ}\text{C}$	زمن التصعيد (min)
I	Urea-Formaldehyde resin	$\text{HO}-(\text{H}_2\text{C}-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}_2)_n-\text{OH}$	تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج.	95	$105-100^{\circ}\text{C}$	30
II	Urea-acetaldehyde resin	$\text{HO}-(\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{CH}_3))_n-\text{OH}$	تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج.	93	$128-139^{\circ}\text{C}$	60
III	Urea-Crotonaldehyde resin	$\text{HO}-(\text{CH}(\text{CH}_2=\text{CH})-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{CH}_2=\text{CH}))_n-\text{OH}$		86	$46-53^{\circ}\text{C}$	60
IV	Urea-Benzaldehyde resin	$\text{HO}-(\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5))_n-\text{OH}$	تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج.	94.5	$185-192^{\circ}\text{C}$	15
V	Urea-salicyldehyde resin	$\text{HO}-(\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}))_n-\text{OH}$	تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج.	82.5	$90-95^{\circ}\text{C}$	60
VI	Urea-Cinnamaldhyde resin	$\text{HO}-(\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH})-\text{N}(\text{H})-\text{C}(\text{H})-\text{N}(\text{H})-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}))_n-\text{OH}$	تم اذابة الراتنج في مذيب DMF ثم رشح واذيف الى الراشح ماء مقطر ليترسب الراتنج.	85	$122-127^{\circ}\text{C}$	60

جدول (2) يوضح اسماء وتراكيب ونسبة المنتج والعدد الحامضي وزمن التسخين لراتجات الالكاييد.

الرمز	اسم التركيب	التركيب الكيميائي	نسبة المنتج %	العدد الحامضي	زمن التسخين (min)
X	Poly (ethylene succinate)		70	90	45
XI	Poly (ethylene maleate)		72	160	90
XII	Poly (glycerin succinate)		69	90	150
XIII	Poly (glycerin maleate)		73	120	90
XIV	Poly (glycerin phthalate)		75	125	120

جدول (3) يبين اهم امتصاصات الاشعة فوق البنفسجية لراتجات اليوريا

الرمز	$\pi-\pi^*$ (nm) انتقالات	$n-\pi^*$ (nm) انتقالات
I	342	355
II	342	374
III	337	370
IV	343	409
V	342	370
VI	342	367

جدول (4) يبين اهم امتصاصات الاشعة تحت الحمراء لراتجات اليوريا

الرمز	V_{N-H} cm^{-1}	V_{O-H} cm^{-1}	V_{C-H} cm^{-1}	$V_{C=O}$ cm^{-1}	Others cm^{-1}
I	3435	3330	2950	1665	-
II	3390	3270	2920	1650	V_{CH_3} 2960 cm^{-1}
III	3400	3160	2920	1665	V_{C-H} 2960 cm^{-1} , V_{CH_3} 2960 cm^{-1} , $V_{C=C}$ 1630 cm^{-1}
IV	3460	3310	Asy. 2960 sy. 2945	1640	V_{C-H} 3035 cm^{-1} , V_{C-H} 3020 cm^{-1} , $V_{C=C}$ 1600 cm^{-1} Ar, Asy. Ar, Asy. ring
V	3460	3330	2920	1700	V_{O-H} 3200 cm^{-1} , V_{C-H} 3060 cm^{-1} , $V_{C=C}$ 1650 cm^{-1} ring Ar, Asy. ring
VI	3390	3330	2920	1665	V_{C-H} 3060 cm^{-1} and 3040, V_{C-H} 3015 cm^{-1} , $V_{C=C}$ 1620 cm^{-1} ring Ar, Asy. ring

جدول (5) يبين اللزوجة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية لراتنجات اليوريا

الرمز	المذيب	$t_{0\ min}$	t_{\min}	$\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$	$\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$	$(dl/g) \mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{C}$	$\mu_{int} (dl/g)$	الملاحظات
I	-	-	-	-	-	-	-	S.SI.
II	NMP	2.22	2.33	1.049549	0.049549	0.90991	0.499	
III	NMP	2.22	2.36	1.063063	0.063063	1.261262	0.87	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	S.SI.
V	NMP	2.22	2.42	1.09009	0.09009	1.80180	1.38	
VI	NMP	2.22	2.29	1.0315315	0.0315315	0.636303	0.275	

جدول (9) يبين اللزوجة النسبية والنوعية والمختزلة والحقيقية لراتنجات الاكاييد

الرمز	المذيب	$t_{0\ min}$	t_{\min}	$\mu_{rel} = \frac{t}{t_0}$	$\mu_{sp} = \mu_{rel} - 1$	$(dl/g) \mu_{red} = \frac{\mu_{sp}}{C}$	$\mu_{int} (dl/g)$	الملاحظات
X	-	-	-	-	-	-	-	S.SI.
XI	NM P	2.15	2.33	1.083720 9	0.0837209	1.6744744	1.23	
XII	NM P	2.19	2.34	1.068493 2	0.0684932	1.369863	0.98	-
XII I	-	-	-	-	-	-	-	S.SI.
XIV	NM P	2.15	2.32	1.079069 8	0.0790698	1.5813954	1.155	

جدول (10) يبين اسماء وتراكيب ودرجات الانصهار لصبغات الازو المستخدمة

اسم الصبغة	تركيبها	m.p °C	لونها
4-hydroxyphenyl		144- 146	اصفر
2,4-dihydroxyphenyl		143- 146	احمر غامق
2-hydroxy-5-methyl phenyl-		109- 111	برتقالي محمر

جدول (6) يبين التحليل الحراري لبعض راتنجات اليوريا

الرمز	درجة التفكك الاولى	نسبة فقدان الوزن	درجة التفكك الثانية	نسبة فقدان الوزن	درجة التفكك الثالثة	نسبة فقدان الوزن
II	250.8°C	22.5%	343.6°C	51.2%	527.2°C	82%
III	260.9°C	17%	418.2°C	54.8%	547.6°C	87.7%
IV	234°C	55.1%				

جدول (7) يبين اهم امتصاصات الاشعة فوق البنفسجية لراتنجات الاكاييد


الرمز	انتقالات (nm) $\pi-\pi^*$	انتقالات (nm) $n-\pi^*$
X	277	315
XI	253	300
XII	230	277
XIII	299	366
XIV	253	290

جدول (8) يبين اهم امتصاصات الاشعة تحت الحمراء لراتنجات الاكاييد


الرمز	$V_{O-H} cm^{-1}$ COOH & OH الطرفية	$V_{C-H} cm^{-1}$ Str. nujol	$V_{C=O} cm^{-1}$ ester	$V_{C-H} cm^{-1}$ ben .nunjol	$V_{C=O} cm^{-1}$ ester	$V_{C-C-O} cm^{-1}$ ester	Others cm^{-1}
X	3430	2980-2950	1750	1445-1380	1290-1155	1040	-
XI	3440	2950-2830	1750	1460-1370	1295-1155	1030	$V_{C=C}$ 1635
XII	3480	2950-2830	1720	1450-1365	1265-1150	1025	-
XIII	3450	3000-2820	1750	1460-1375	1290-1155	1030	$V_{C=C}$ 1595-1575
XIV	3380	2980-2860	1750	1465-1385	1305-1110	1035	$V_{C=C}$ 1635 Ring

المصادر:


- 1- Lenz, R. W. 1967. Organic Chemistry of Synthetic High Polymers, John Willey and Sonc, ed. 2.
- 2- رمضان، عمر موسى ؛ الغنام، خالد احمد؛ ذنون أحمد عبد الكريم. 1991. الكيمياء الصناعية والتلوث الصناعي، مطبعة جامعة الموصل .
- 3- Ebewele, R.O.; River. B.; and Myers, G.E. 1994. J. of Appl. Poly. Sci. 52: 689-700.
- 4- Blizakov, E.D; White, C.C ; and Shaw, M.T. 2000. J. of Poly. Sci. 77: 3220-3227.
- 5- Kirk, R.E; and Othmer, D. F. 1952. Encyclopedia of Chemical Technology, 1, 2, 6 and 12, John Willy and Sonc Inc.
- 6- Robert A.S; and Soucek, M.D. 1998. Progress in Organic Coating, 33: 36.
- 7- طاهر، عبد الفتاح محمود. 2000. أساسيات علم وتقنية البلمرات ، مطبعة دار المريخ، السعودية.
- 8- Lee, S.I; Lee, Y.S; Nahm, K.S; Hahn, Y.B.;s and Ko, S.B. 2000 Bull. Korean Chem. Soc. 21:1145-1148.
- 9- D alelio, G. F.1962. Encylopedia of Polymer Science and Technology, John Willey and Sons Inc.ed. 1.
- 10- Patton, T.G. 1962. Alkyde Resins Technology, Weily Interscience, ed.1.
- 11- Turner, G.P.A. 1982. Introduction yo Paint Chemistry and Principle of Paint Technology. 54: 53.
- 12- Freeman, J.P. 1963. J. Org. Chem. 28: 2508.
- 13- Stephen, W.I. 1977. Analyst. 102: 793.
- 14- Yoshimura, K.; Toshimitsu, Y ; Ohashi, S. 1980 Talanta. 27:693.
- 15- Lynn, E.V. 1941. Organic Chemistry with Applicaions to Pharmacy and Medicine, USA.



شكل (1) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا الإسيتلدهايد



شكل (2) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا كروتون الدهايد



شكل (3) المخطط الحراري الوزني لراتنج يوريا بنزالدهايد

- Polymer Chemistry, Willey and Sons, Inc.
- 21- بيرياتي، ذنون محمد عزيز. 1990. كيمياء اللواصق والاصباغ والاطليقة البوليمرية، مطبعة بغداد.
- 22- عبد الكريم، قيس؛ اللامي، كاظم. 1984. كيمياء البلمرة، مطبعة جامعة البصرة.
- 23- endtandt, W.W.W. 1947. Thermal Method of Analysis, Willey and Sons, Inc.
- 16- Noetting, E. 1922 Chime. Industrie. 8:758.
- 17- Layman P.L. 1985 "Paints and Coating, The Global Challenge", Chem. and Eng. New. 30: 27.
- 18- بيرياتي، ذنون محمد عزيز. 1985. كيمياء الجزيئات الكبيرة العملي، مطبعة جامعة الموصل.
- 19- Dalelio, G. F. 1965. Experimental Plastics and Synthetic Resins, John Willey and Sons, Inc ed. 1.
- 20- Sorenson, W.R; and Campbell, T.w. 1968. Preparative Methods of

Synthesis of several Urea plast Resins using Different Aldehydes Preparation of some Alkyde Resins and Empolymnt of the prepared Resins as Additives for AZO Dyes

*Thunun Mohammad Pyriadi**

*Mohammad Raffat Ahamad**

*Sadiq Abdul- Hussain Karim***

*University of Baghdad / college of science/chemistry Dep.

** University of Babbale /college of science for women /chemistry Dep.

Key wards: Urea Formaldehyde resin , Ureaplast resins, poly(Glycerinsuccinate) ,Urea Acetaldehyde resin , Poly ethylenesuccinate resin

Abstract:

Urea formaldehyde resin was prepared by using basic media by yield 95%. The Remaining of ureaplasts resin were prepared in acetic acid media by high yield. Alkyde resins were prepared by condensation polymerization by react Succinic, Maleic, Phthalic anhydrides with Ethylene glycol or Glycerol. Select samples of the prepared alkyde resins were mixed with Azo dyes in special ratio. The mixtures were used as coatings for wood, and compaised with pure dyes. The Coating that some alkyde resins showed better adhesion from using dyes alone. Preparation of wood coating by mixing ureaplast resins and alkyde resins with Azo dyes in special ratios. The coating showed better adhesion, brighter colors and better resistance to heat from Preceding coat.