

تقانة الابرّة كطريقة مثلى لتصميم طلاء مضاد للانعكاس امثل ضمن منطقة الاطوال الموجية تحت الحمراء (3-5) مايكرو متر

الاء نزار عبد الغفار* هيفاء غازي رشيد** حركات محسن رومي*

استلام البحث 20، كانون الاول، 2012
قبول النشر 11، اذار، 2014

الخلاصة:

في هذا البحث تم التغلب على صعوبات تصميم طلاءات مضادة للانعكاس (ARCs) متعددة الطبقات والتوصل الى تصاميم مثلى ضمن النافذة (3-5) مايكرو متر باعتماد تقانة الابرّة، حيث تعد الابرّة احدى الطرق المثلى الحديثة والمتطورة المعتمدة في التصميم. اشارت النتائج الى ان التصاميم المقترحة فعالة جدا في بناء تصاميم معقدة لمرشح الطلاء المضاد للانعكاس (ARC) يصعب التوصل اليها بطرق التصاميم الاخرى. اوضحت الدراسة عن اختيار امثل للدالة المميزة فضلا عن ذلك عرضت النتائج امكانية تصميم هذا النوع من المرشحات بعدد قليل من طبقات الطلاء وكذلك اسمائها قليلة مقارنة مع طرق التصاميم الاخرى مما يجنبنا الكثير من مشاكل التصنيع والتطبيق العملي. مشكلة اختيار المواد تم التغلب عليها في هذا البحث حيث تمت التصاميم بمواد متوافرة وقليلة الكلفة.

الكلمات المفتاحية: الطلاء المضاد للانعكاس، طلاء متعدد الطبقات، الطرق التوليفية في التصميم. طريقة الابرّة المثلى في التصميم

المقدمة:

الى نماذج رياضية معقدة أستند الاهتمام الى الطرائق العددية ذات خوارزميات تخصصية وتطورية والتي تقدم امكانيه لتصميم مرشحات متعددة الطبقات بخصائص تخصصية معقدة أكثر بكثير من امكانيه تصميم هذه الخصائص بالطرائق الاخرى [6]. تعد تقانة الابرّة احدى تلك الخوارزميات الحديثة، التخصصية والذكية. ان من مميزات تحقق الامثلية هي الدالة المميزة التي تحدد متطلبات التصميم [7]، نظراً لأهمية تطبيقات الطلاء المضاد للانعكاس في المنظومات الكهرو بصرية ضمن النافذة البصرية (3-5µm) فقد تم في هذا البحث التوصل الى تصميم طلاء مضاد للانعكاس امثل ذو طبقة مفردة وطبقتين ومتعدد الطبقات باعتماد المصفوفة المميزة المعدلة وتقانة الابرّة كطريقة مثلى في التصميم لمادة الأساس الجرمانيوم .

المواد وطرائق العمل:

الجزء النظري

المصفوفة المميزة المعدلة

أن الطلاءات البصرية متعددة الطبقات تراكيب تداخلية يعتمد أساس عمل طلاءات الاغشية الرقيقة على مبدأ التداخل البناء (Constructive Interference) والأتلاف (Destructive Interference) بين الاشعة الضوئية الخارجة من طبقات الطلاء الرقيقة بعد أن تعاني انعكاسات

تعد تقنية الطلاء البصري (Optical Coating) للاغشية الرقيقة (Thin Film) ذات اهمية متزايدة في عالمنا اليوم لما لها من تطبيقات واسعة في البصريات الحديثة والعديد من فروع العلم والتكنولوجيا حيث يمكننا التحكم والتغيير في توزيع شدة الطيف الكهرومغناطيسي وعلى مديات واسعة او محددة من الاطوال الموجية [1]. ان الطلاءات المضادة للانعكاس (ARCs) تكون مرغوبة في الانظمة البصرية عريضة الحزمة (Wide band Optical Systems) مثل كاميرات المسح الجوي (Aerial Survey Cameras) والمجسات (Star Sensors) التي تستخدم في تحسس وضعية الاقمار الصناعية والنجوم [2] وفي الخلايا الشمسية (Solar Cells) [3] والكواشف (Detectors) بالاضافة الى التطبيقات التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا ضمن النافذة (3-5µm) كأنظمة التصوير الحراري (Thermal Imges Systems) ومدى واسع من مقاييس الاشعة تحت الحمراء (Infrared Radiometers) [4]. ان نوع الطلاء (ARC) المستخدم في اي تطبيق عملي يستند على عدة عوامل تتضمن مادة الأساس، مدى الطول الموجي المتضمن، مادة الغشاء، اضافة الى نوع الاداء والكلفة [5].

نتيجة لزيادة متطلبات الاداء البصري لتصاميم الطلاء المضاد للانعكاس مع تزايد التعقيدات في المنظومات البصرية والتي تحتاج

*كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد

**كلية التربية /جامعة المستنصرية

أن المعادلة (1) تقدم وصفاً دقيقاً لمنظومة الاغشية الرقيقة والارضية الاساس ، حيث B, C يمثلان سعات المجال الكهربائي والمغناطيسي للضوء المنتشر خلال الوسط عند تردد معين وأن $d_r, n_r, \delta_r, n_{sub}$ تمثل السمك الفيزيائي ومعامل الانكسار وسمك الطور والسمحية البصرية للركيزة على التوالي فإن انعكاسية المنظومة (R) تكون :

$$R = \left(\frac{n_0 B - C}{n_0 B + C} \right) \left(\frac{n_0 B - C}{n_0 B + C} \right)^* \dots (2)$$

أن نفاذية المنظومة (T) هي نسبة الشدة الخارجة (Output intensity) من الاغشية الرقيقة والشدة الداخلة (Input intensity) [1] :

$$T = \frac{4n_0 \operatorname{Re}(n_s)}{(n_0 B + C)(n_0 B + C)^*} \dots (3)$$

$\operatorname{Re}(n_s)$ يمثل الجزء الحقيقي لمعامل انكسار الارضية الأساس ، وبالتعبير عن سمك الطور لكل طبقة في المعادلة (1) بدلالة الدالة الاسية العقدية ، أي :

$$\sin \delta_r = \frac{e^{i\delta_r} - e^{-i\delta_r}}{2i} \dots (4)$$

$$\cos \delta_r = \frac{e^{i\delta_r} + e^{-i\delta_r}}{2} \dots (5)$$

فإن المعادلة (1) تعرف عندئذ بالمصفوفة المميزة المعدلة

تقنية الابرّة بطريقة مثلى

يمكن أن نصف مسائل تحقق الامثلية على أنها البحث عن أعلامات بناء (construction parameters) النظام والتي تقود الى أفضل تحقق للمواصفات البصرية المطلوبة (Desired Optical Specification) [10] والتي تعتبر من التحديات الصعبة في بناء المرشحات البصرية المتعدد للطبقات بسبب أبعاد الفضاء للحلول المحتملة كبيرة ومعقدة [11]. إن تقنيات تحقيق الامثلية تتضمن طرائق تهذيب (Refinement methods) وطرائق توليف (Synthesis Methods) [12].


إن طرائق التهذيب لاتولد تصميمها الابتدائي حيث تواجه طرائق التهذيب مشاكل بسبب هذه المعضلة ، وللتغلب على هذه المعضلة ظهرت طرائق التوليف التي تولد تصميمها الابتدائي ذاتياً [2] وتعد طريقة الابرّة احدى طرائق التوليف الذكية.

أن جوهر العملية يكمن في إيجاد الحد الأدنى للدالة المميزة وصولاً الى تحقق الأمثلية في

داخلية متكررة على السطوح الداخلية (Interfaces) لهذه الطبقات [8].

الشكل (1) يوضح تركيب طبقي (Layered Structure) من الاغشية الرقيقة المرسبة على أرضية أساس . حيث كل طبقة بمعامل أنكسار يختلف عن الطبقة المجاورة . وأن السمك البصري (Optical Thickness) للطبقات

يكون من مرتبة ربع موجة الضوء الساقط ، بحيث أن الموجات المنعكسة والنافذة من طبقات الطلاء الرقيقة تتداخل مع بعضها البعض وتكون عادة متشاكهة .



شكل (1) يوضح نظام متعدد الطبقات [6]

حيث : $d_1, d_2, \dots, d_m$ تمثل سمك طبقات الطلاء n_s, n_i معامل أنكسار وسط السقوط وأرضية الأساس (Substrate) على التوالي، $n_1, n_2, \dots, n_m$ معامل أنكسار طبقات الطلاء θ_i, θ_M زاوية السقوط والانكسار عند طبقة الغشاء الرقيق m على التوالي .

وظفت نظرية المصفوفة المميزة المعدلة في بصريات الاغشية الرقيقة لتصبح طريقة تصميم تحليلية عامة وشاملة لجميع أنواع المرشحات [9] ، بموجب هذه النظرية يمكن تمثيل كل طبقة رياضياً بمصفوفة مربعة نوع 2×2 تصف خواص تلك الطبقة ، الفكرة الاساسية وراء هذه الطريقة مجارة (Matching) المجال الكهربائي E والمغناطيسي H للضوء الساقط على الحدود الفاصلة بين الطلاءات البصرية المتعددة الطبقات [1].

$$\begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix} = \left\{ \prod_{r=1}^m \begin{bmatrix} \cos \delta_r & i n_r \sin \delta_r \\ i n_r \sin \delta_r & \cos \delta_r \end{bmatrix} \right\} \begin{pmatrix} 1 \\ n_s \end{pmatrix} \dots (1)$$

، $i = \sqrt{-1}$ حيث δ تمثل سمك الطور (phase thickness) والذي يعطى بالكمية :

$$\delta_r = 2\pi n_r d / \lambda$$

$$MF = \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{Q_i^T - Q_i}{\delta Q_i} \right\}^k \right]^{\frac{1}{k}} \dots (4)$$

when $k = 1, 2, 4, \text{ or } 16$

$$1 \leq i \leq m$$

حيث :

Q_i^T : قيم الانعكاسية أو النفاذية (الهدف) Q_i :

قيم الانعكاسية او النفاذية المحسوبة، δQ_i : حساسية التصميم (Tolerance) لأخطاء التصنيع الصغيرة وهو مقلوب الوزن (Weight) للنقاط m ويعتمد اختياره على خبرة المصمم.

من الجدير بالذكر أن تقنية الابرّة تتعامل مع كل أنواع المواد ولا تتطلب تصاميم بداية متقنة (Eleborate) فمن الممكن أن يكون أعتباطي كأن يكون طبقة واحدة، فضلاً عن أن قاعدتها التحليلية غير محددة بأنجاز أهداف عملية معينة أو استثنائية في الوصول الى التقييم الامثل للاداء البصري [13].

النتائج والمناقشة:

في الدراسة الحالية تم تصميم مرشح ARC وتحري (Search) الخصائص البصرية لأداء بصري أمثل ضمن منطقة الاشعة تحت الحمراء المتوسطة المحددة بالنطاق الطيفي $(3-5\mu\text{m})$ وعند طول موجة تصميم $(\lambda_0 = 4\mu\text{m})$ باعتماد توليفية الابرّة بطريقة مثلى باستخدام مادة الجرمانيوم كمادة أساس ($n_s=4.025$) [16] وفقاً للخصائص البصرية والميكانيكية والكيميائية التي تتسجم مع خصائص الركيزة تم اعتماد مواد الطلاء الموضحة في الجداول (1).

جدول (1) بيانات مجاميع مواد طلاء مرشح ARC بأعتماد ركيزة الجرمانيوم [17].


Configurations	Material	Refractive Index(n)
Single Layer	ZrO_2	2.05
Two Layers	SiO	1.6
	CdTe	6.2
Three Layers	SiO	6.1
	CdTe	6.2
	Si	42.3

أن أنعكاسية سطح جرمانيوم مفرد الغير مطلي (Bar Germanium Substrate) وضمن حدود الطيف $(3-5\mu\text{m})$ ولسطح واحد 36% بسبب معامل أنكساره العالي

الأداء البصري وذلك من خلال تقديم حلول مرضية للمشاكل التي تواجهها التصاميم المتعددة الطبقات ، فمن وجهة نظر فيزيائية الطلاءات المضادة للانعكاس تركيب تداخلي يتحدد أداءه البصري بتأثيرات التداخل للامواج المنعكسة المتعددة بين مختلف حدود الطبقات ويكون أغلب المعلمات الفيزيائية المهمة هي الاطوار والسعات لتلك الامواج وهذه بدورها معتمدة على معامل الانكسار الطبقة وسمكها [13] لذا فان الاختيار الدقيق في السمك ومعامل الانكسار كأعلومة تحقق أمثلية بالغة الأهمية في تحقيق الأنجاز المطلوب فضلاً عن اختيار تسلسل الترسيب التراكمي للطبقات ، عدد تلك الطبقات ، انتقاء المواد العازلة والسمك البصري لها سيؤدي الى تحقيق الاستجابة الطيفية والانعكاسية المطلوبة. الفكرة الاساسية لتوليفية الابرّة تستند أجراءاتها على أقحام طبقة أو عدة طبقات متتالية رقيقة بسمك بصري قريب من الصفر داخل تركيب متعدد الطبقات ، عملياً (Practically) هذا الاقحام يكافئ التغيير في معامل الانكسار الجانبي (Refractive Index Profile) للمجموعة والسمك البصري [14].

فأذا أقحمت الطبقة الجديدة في الموضع الصحيح فإن تأثيرات تداخلية جديدة تترتب مع هذه الطبقات تحسن التماثل بين الخواص الفعلية للطيف (Actual Spec Characteristics) والخواص المطلوب (Targets Design) (Characteristics) الوصول اليها [13]. أن تقنية الابرّة تعمل على ضغط التصميم فتختزل الطبقات التي دون السمك المضغوط الى الصفر، أما اذا الفاصلة المضغوطة صفر فإن التصميم لن يضغط أبداً، من هنا يتضح الامكانية الرائعة لهذه التوليفية في اختزال فضاء أعلومات البناء الى ابعاد اقل مما كان عليه مما يساعد المصمم على انجاز افضل النتائج ولتصاميم معقدة في زمن قياسي قصير [15].


تعتبر الدالة المميزة واحدة من العناصر المهمة التي تستند عليها الطرق العددية في تصميم طلاءات متعددة الطبقات [10] والتي تمثل المقياس العددي للتطابق بين خواص الطيف الفعلية والمرغوب في الوصول اليها، فهي دالة لاعلومات بناء التصميم والتي تتحكم في مراحل تقدم التصميم حيث تمثل أداء النظام في أي وقت [11] ، وتم اعتماد المعادلة (4) كدالة مميزة لهذا النظام [10].



شكل (3) أنعكاسية مثلى عند طول موجة التصميم ($\lambda_0 = 4 \mu\text{m}$)

أشارت نتائج تصاميم الطبقة المفردة الى إمكانية التوصل الى بناء مرشح بصري مضاد للانعكاس يخدم جزءاً من التطبيقات فضلاً عن تقييد المصمم في تحقق الامثلية ولمدى واسع من الطيف المختار لذلك دعت الحاجة الى إضافة طبقة أخرى ووفقاً لمواد الطلاء الموضحة في جدول (1) ثنائي الطبقة. أن سلوك الانعكاسية كدالة للطول الموجي لطلاء مضاد للانعكاس ثنائي الطبقة ومن خلال نماذج تصاميم ثنائي الطبقة قد أشارت الى:

1- أن سمك الطبقة الاولى ذات تأثير واضح وكبير في التحكم والتوصل الى أنعكاسية مثلى في تصاميم ARC فأى تغيير بسيط في سمك الطبقة الاولى يحدث تغيير ملحوظ في موقع الانعكاسية المثلى كما في الشكل (4).




شكل (4) تأثير سمك الطبقة الأولى على الاداء البصري

2- ظهور أنعكاسية تقترب من الصفر تزامناً باتجاه الاطوال الموجية الاقصر محددة ما بين ($3.6 - 3 \mu\text{m}$) من الطيف المختار عندما يكون سمك الطبقة الاولى يتراوح ما بين ($320 - 400 \text{ nm}$) وسمك الطبقة الثانية محدد ما بين ($200 - 230 \text{ nm}$) شكل (5).

[17]. بأعتماد توليفية الابرّة كطريقة مثلى تم تقليل أنعكاسية سطح الجرمانيوم الى قيم مثلى تقترب من الصفر ووفقاً للنتائج ادناه .
أن اجراءات تحقق الامثلية بدأت بتصميم وتحري الخصائص البصرية لطبقة مفردة فكانت أغلب النتائج تشير الى إمكانية الحصول على أنعكاسية مثلى وعند طول موجي واحد بتغيير سمك الطبقة المفردة دون اللجوء الى تغيير المواد وهذا يعطي فرصة للمصمم في التغلب على صعوبة الحصول على مواد طلاء مناسبة والتي تحقق الهدف

1- أن التصميم الامثل بأعتماد توليفية الابرّة يعطي مدى واسع من الانعكاسية الواطئة وعند طول موجي محدد وكما هو متوقع يتناوب موقعها على طول مدى الطيف المختار حيث أن موقع الانعكاسية الدنيا لسطح مطلي يعتمد على السمك البصري للطلاء، فمن مراقبة نتائج التصاميم لوحظ عندما يكون سمك الطبقة المفردة يتراوح ما بين ($370 - 470 \text{ nm}$) تزداد الانعكاسية المثلى باتجاه منطقة الاطوال الموجية الاقصر ومع زيادة السمك تبدأ الانعكاسية الواطئة تزداد باتجاه منطقة الاطوال الموجية الاطول من الطيف المختار كما موضح في شكل (2).




شكل (2) تناوب موقع الانعكاسية المثلى على طول الطيف المختار بتغيير سمك الطبقة المفردة لركيزة الجرمانيوم .

2- تم الحصول على أنعكاسية صفرية عند طول موجة التصميم عندما يكون سمك الطبقة المفردة دون 500 nm وبذلك صمم هذا النوع من الطلاء وبسمك متميز كما في الشكل (3).


أمكانية تفتقر إليها الطرائق الأخرى وهي أقحام طبقات مغايرة أو مشابهة لمعامل أنكسار نقطة الأقحام وفي مواضع مختلفة من التركيب .
بأعتماد مواد الطلاء الموضحة في الجدول (1) ثلاثي الطبقة ووفقاً لإجراءات تحقق الامثلية لتوليفية الأبرة فإن أغلب النتائج المستحصلة من تصميم مرشح ARC ثلاثي الطبقة ومن خلال رؤية تأثير أسماك الطبقات على السلوك البصري قد أشارت الى :

1- أوضحت تقانة الأبرة أسلوب الحصول على أفضل النتائج في بناء مرشح ARC بأعتماد تراكييب دورية (Alternating Configuration) تتناوب فيها مواد الطلاء عالية ومنخفضة في معامل الانكسار (Highest and Lowest Refractive Indices) والتي تبدي أنحدار حاد في معاملات أنكسارها حيث لوحظ أن الاداء البصري يعطي نتائج مثلى يغطي جميع أجزاء الطيف المختار تقريباً وبذلك تم الحصول على طلاء مضاد للانعكاس واسع النطاق يعطي انعكاسية صفرية لمدى واسع من الطيف المختار بثلاث طبقات فقط وبمادتين مختارة فقط كما موضح في الشكل (7) وبذلك تمكنا من التغلب على مشاكل تصنيعة كبيرة.




شكل (7) انعكاسية مثلى بأعتماد ترتيب متناوب لمواد طلاء عالية ومنخفضة في معامل الانكسار

2- بناء أعلى ماتقدم لاحظنا إمكانية أنجاز نتائج مثلى ولمدى واسع من الطيف المختار وبأسماك فيزيائية مثلى أقل مما أعتمدت لبناء تصاميم الطلاء المضاد للانعكاس بالطرائق الأخرى والتي قدمت من قبل (M.H. Asghar et al.) لمرشح ARC ثلاثي الطبقة حيث تم أنجاز انعكاسية مثلى تغطي أغلب أجزاء الطيف المختار ذات تسطح واضح في الاداء البصري والتي يوضحها شكل (8)



شكل (5) انعكاسية مثلى عند منطقة الأطوال الموجية القصيرة من الطيف المختار

3- تم الحصول على الانعكاسية مثلى وبالتحديد عند طول موجة التصميم λ_0 عندما يتراوح سمك الأولى مابين (410 - 435 nm) وسمك الطبقة الثانية محدد مابين (260 - 275 nm). مقارنة بنتائج الانعكاسية التي قدمت من قبل (M.H. Asghar et al.) لمرشح ARC ثنائي الطبقة فإن الاسماك التي أعتمدت في الدراسة الحالية كانت أقل ونتائج أفضل حيث تمكنا من أنجاز انعكاسية مثلى صفيرية ذات تسطح (Flatting) كما مبين في المنحني وبنفس عدد الطبقات وعند طول موجة التصميم وكما موضح في شكل (6).



شكل (6) مقارنة في الاداء البصري عند طول موجة التصميم ($\lambda_0=4\mu\text{m}$) بين النتائج التي قدمت من قبل (M.H. Asghar et al.) لمرشح ARC ثنائي الطبقة والنتائج الدراسة الحالية (--- نتائج المقدمة من قبل M.H. Asghar et al., — نتائج الدراسة الحالية)

لزيادة احتمالية الحصول على طلاء ذي انعكاسية مثلى وبمدى عريض يغطي أغلب أجزاء الطيف المختار فإن الضرورة تتطلب زيادة في عدد الطبقات . لقد تم التوصل الى بناء مرشح ARC ثلاثي الطبقة ذو أداء بصري أمثل بأعتماد توليفية الأبرة أفضل مما قدمت في الطرائق الكلاسيكية حيث تمتلك تقانة النيدل


يساعد المصمم على انجاز افضل النتائج ولتصاميم معقدة في زمن قياسي قصير.

6- هناك نقطة لابد من الإشارة إليها، غالباً ماتتبع طرائق التوليف قبل طرائق التهذيب لتحقيق الامثلية في الاداء البصري، لكن بأعتماد توليفية الابرّة كطريقة مثلى واختيار دالة مميزة بسيطة اظهرت عدم الحاجة الى طريقة تهذيبية معتمدة.

7- الدالة المميزة متعددة النطرف (muliextremal)، ونتيجة لأجراءات تحقق الأمثلية والذي يماثل الحد الأدنى الكروي للدالة المميزة (The global minimum of the merit function) الذي يحتفظ ببقائه (exist) بين العديد من الحدود الدنيا الموضعية (Local minimum) التي اعدادها تتزايد بسرعة عند زيادة عدد الطبقات، فأن البحث في الحد الأدنى الكروي اكثر تعقيدا ومطول جدا ولذلك فأن توليفية الابرّة تعتبر من التقنيات التي تعمل على تخفيض هذه الحدود الى حد كبير اليا وبثقة عالية مما يساعد المصمم في تسهيل آلية البحث في الحد الأدنى الموضعي والتي هي مستحسنة اكثر في البحث من الحد الأدنى الكروي لضمان دقة عالية في تحقق الامثلية.

المصادر:

1. Macleod. H. A. 2001, *Thin-film optical filters*, 3rd edition, W.T., Institute of physics publishing, Welford.
2. Jinn-Moon Yang and Cheng-Yan Kao. 2001. *An Evolutionary Algorithm for the Synthesis of Multilayer Coatings at Oblique Light Incidence*, J. Light Wave Tech., 19 (4):559-569.
3. Lesnic. D, Wakefield. G, Sleeman. B. D, and Ockendon. J. R., 2010. *Determination of the index of refraction of antireflection coatings*, Maths. in Industry Case Stu. J., 2: 155-173.
4. Rogalski A., and chrzanowski. k. 2002. *Infrared Techniques and Devices Opto-Electronics Review*, 10(2): 111-136.
5. Arabshahi. H, and Asmari. M. 2010. *Optimum designing of thin film filter layers of SiO₂ and SnTe based on optical particle swarm optimizer*, Int. J. Phys. Sci, 5 (01): 57-61.



شكل (8) مقارنة الأداء البصري بين النتائج التي قدمت من قبل M.H. Asghar et al. (لمرشح ARC ثلاثي الطبقة والنتائج الدراسة الحالية (---) نتائج المقدمة من قبل M.H. Asghar et al (—) ، نتائج الدراسة الحالية)

الاستنتاجات:-

- 1- ان استخدام تقانة الابرّة أدت الى تصميم مرشح الطلاء المضاد للانعكاس المتميز الاداء ويشمل مدى واسع من الطيف المختار (3-5 μm) ضمن الدراسة الحالية دون اللجوء الى زيادة الطبقات او تغيير المواد وهذا يتعدى التوصيل اليه في الطرائق الاخرى ويعد قفزة في تصنيع هذا النوع من المرشحات حيث عند تصميم الطلاء المتعدد الطبقات تمكنا بثلاث طبقات ومادتين فقط تم حصول على طلاء مضاد معاكس وانعكاسية صفرية تغطي معظم أجزاء الطيف المختار.
- 2- عند تصميم طلاء مضاد للانعكاس من طبقتين تم التغلب على المشاكل التصميمية بالطرائق التقليدية التي واجهت الباحثين في تصميم هذا نوع من الطلاء وبهذا العدد من الطبقات
- 3- ان الاداء البصري الامثل في بناء مرشحات ARC متأثر جداً وحساس لأي تغيير في سمك الطبقات وترتيبها وخصوصاً سمك الطبقة الاولى والذي يلعب دور مهم وحيوي في بناء هذا النوع من المرشحات وصولاً لاداء امثل، لكن في حالات استثنائية وعند حدود معينة في سمك هذه الطبقة يتراوح ما بين (10-75 nm) قد تؤدي الى عكس الظاهرة لتعطي نتائج معبرة عن ظواهر بصرية اخرى.
- 4- لانتوقف اجراءات تحقق الامثلية بطريقة الابرّة عند حد معين كما في الطرائق التوليفية الاخرى فقد يمكن تحقيق تحسينات اضافية ولأبعد ما يمكن في الاداء البصري بتحليل بنيوي (Analysis Structura) للطبقات الناشئة وكذلك عمل تعديلات المناسبة في الانظمة البصرية المتطورة.
- 5- أمكانية هذه التوليفية في اختزال الفضاء أعلومات البناء الى ابعاد اقل مما كان عليه مما

- method for optical thin film design*, Optical Society of America, Optics Express, 17 (19):1692-1626.
13. Tikhonravov .A.V., Trubetskov .M.K. and DeBell .G.W.1996 . *Application of the needle optimization technique to the design of optical coatings*, Appl. Opt.,35(28): 5493–5508.
 14. James D.Rancourt.1994. *Optical Thin Films IV: New Developments*, SPIE, 2262 :25-27
 15. Furman .S. and A. V. Tikhonravov.1992. *Basics of Optics of Multilayer Systems*, Gifsur-Yvette Cedex. Editions Frontieres, France
 16. Paul W.Kruse ,Laurence D.Meglauchlin ,Richmond B.Mequistan.1961.*Elements Infrared Technology :Generation ,Transmission ,and Detection*,John Wiley & Sons ,INC.,New York .London.
 17. Asghar .M.H., Khan1. M.B. and Naseem .S. 2003. *Modeling high performance multilayer antireflection coatings for visible and infrared (3.5mm) substrates*, Semiconductor Phys, Quantum Elec. & Optoelectronics. 6(4): 508-513.
 - 6- Jinn-Moon Yang and Cheng-Yan Kao. 2001. *Efficient evolutionary algorithm for the thin-film synthesis of inhomogeneous optical coatings*, Appl.Op, 40(19): 3256-3267.
 7. Ptro Kosoboutsky, Maryana Karkulovska ,and Alla Morgulis .2010 .*The principle of multilayer plane-parallelstructure antireflection*, Op. Applicant, vol. XL(4):759-765.
 8. Ziad. T. Dahan , Alaa Nazar ,and Rashid.Gh.H., 2009 . *Designs of Polarization insensitive narrow Band pass filter*, Optical Society of India, J.opt., 38 (1): 48-65.
 9. Rashid.Gh. H., 1996. *Design and optimization of thin-film optical filters with applications in the visible and infrared regions*, Ph.D. Thesis Al- Mustansiryiah University .
 10. Dobrowolski. J. A.1997. *Numerical methods for optical thin films*, Opt. and Phot. News, 8(6):24-33.
 11. Tikhonravov J.R , Tikhonravov .A. V ,and. Trubetskov .M. K,1993. *Second-Order Optimization Methods in the Synthesis Of Multilayer Coatings*, Com. Maths. Phys., 33 (10):1339-1352.
 12. Lei Li Qiong-Hua Wang, Da-Hai Li and Hua-Rong Peng . 2009. *Jump*

Needle Technique as Optimal Method for Optimal Design antireflection in IR (3.5 μm) region

*Alaa Nazar Abed Al-Gaffer **

*Hayfa Ghazi Rashid***

*Harakat Mohsin Roomy**

*Physics Department, College of Science for Women, Baghdad University, Baghdad, Iraq

**Physics Department, College of Education, Al-Mustansiriyah University, Baghdad, Iraq

Abstract:

In this paper have been overcome the difficulties regarding designing multi-layers anti-reflection coatings (ARCs) and achievement optimal designing for IR (3-5 μm) region by adopting needle technique as optimal method . Here intend to investigate solutions for many practical problems. This work appears designed (ARC) that have good performance with reduction the number of layers, which can enable one to controlling the errors effect of the thickness layers on the final product.

Results shows that choosing optimal **Merit Function** Besides, most of results referred to the suggested designs which are very effective, in building the anti-reflection coating filters and gives big potential to reach complex optical coating match the optimization characteristics of the optical performance with less number of materials with less thickness.

Results shows that the construction of multilayer antireflection coating using in this approach can be designed with most complicated performance, and it is difficult designing in other approach .Also this work appears needle method able to control of problem material coating selection