

تحضير خلات السليلوز باستخدام بدائل محلية متوفرة بواسطة المعالجات الكيماوية وعملية الاستلة

حميد علي حسين و ناصر عبد الحسن ناصر
جامعة الكوفة/ كلية العلوم

(NJC)

(تاريخ القبول ١٠ / ١١ / ٢٠٠٨)

(تاريخ الاستلام ٣ / ٨ / ٢٠٠٨)

الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير خلات السليلوز من بديل محلي متوفر هو جريد النخيل (Fronde midrib) عن طريق المعالجة الكيماوية باستخدام محلول قاعدي NaOH بتركيز 3% لتقليل نسبة البنتوزان والهكسوزان والهيميسليلوز وبالتالي رفع نسبة السليلوز ، ثم تلتها عملية استلة Acetylation باستخدام مزيج من (حامض الخليك اللامائي وحامض الخليك الثلجي مع حامض معدني H₂SO₄ كعامل مساعد) المادة المحضرة شخّصت باستخدام تقنية FT-IR وكذلك فحوصات درجة الانصهار والأذابة وحرق المادة المحضرة.

Abstract

Cellulose acetate has been prepared by using (frond midrib) as local substitutes via chemical treatment by 3% conc . NaOH solution ,to reduce percentages of pentosans , hexosans and hemicellulose , by extension this will increase cellulose percentage . After that acetylation done by using mixture of(acetic anhydride , glacial acetic acid , conc H₂SO₄ as Catalyst) . Prepared material characterized by FT-IR melting point , solubility and combustion of produced material.

وبوجود حامض معدني كعامل مساعد ويكون

السليلوز المستخدم في تصنيع المادة بشكل لب الخشب wood pulp او زغب القطن Linter cotton⁽¹⁾ وقد عالجت احدي براءات الاختراع⁽³⁾ مسألة الخمول الموجود في السليلوز وذلك بتعريض لب الخشب المضغوط الى تيار من الهواء الساخن بحيث تكون درجة الحرارة للهواء المجفف الخارج بين (٨٠ - ٩٥)م° وهذا المدى يضمن عدم تأثر السليلوز كيميائيا وكذلك يساعد في خفض الرطوبة الى المدى المناسب والذي يتراوح بين (٤- ١٥%) وزنا .

المقدمة

خلات السليلوز مادة بوليمرية بشكل خيوط او قطع تذوب جيدا في كل من الاسيتون، مثيل اثيل كيتون ، الكلوروفورم ولا تذوب في الماء او الكحول ، وتعتبر احد مشتقات السليلوز المهمة التي تدخل في صناعات مختلفة مثل صناعة الخيوط والالياف والافلام الشفافة وكما مادة اساسية للصناعات البلاستيكية المختلفة⁽¹⁾ كما امكن استخدامها في تصنيع اغشية بوليمرية انتقائية⁽²⁾ وتمثل خلات السليلوز احد استرات السليلوز الناتجة من عملية الاستلة Acetylation وذلك بتاثير حامض الخليك اللامائي وحامض الخليك الثلجي على السليلوز

الحقيقي)) هي (٣٣,٥%) وهذه النسبة اعلى عما موجود في ساق العتق والكرنب . ولم نجد بين الادبيات المتوفرة ما يشير الى تحضير خلاات السليلوز باستخدام سليلوز مصدره جزء من اجزاء نخلة التمر

الجزء العملي

١- الأجهزة المستخدمة

- مطياف فورير للأشعة تحت الحمراء ، نوع FTIR Spectrophotometer 8400S , Shimadzu , Japan .
- جهاز قياس درجة الانصهار، نوع Melting point apparatus IA 9300, Electrothermal , UK .
- مجفف كهربائي ، Oven U40 , memmer t, Germany
- ميزان حساس Sensitive balance , Sartorius BL 210 S , Germany .

٢- تهيئة المادة الأولية:

اخذت المادة الأولية ((جريد النخيل)) بتهيئتها الطبيعية الجافة وبعد تنظيفها تم تقطيعها الى اجزاء صغيرة حتى تتعرض المادة باجموعها الى العملية القادمة (المعالجة الكيماوية) والحصول على أفضل النتائج .

٣-المعالجة الكيماوية للمادة الأولية

وضع (9.0) غم من المادة الأولية المهيئة على شكل اجزاء صغيرة في دورق دائري سعة (٥٠٠)ملتر واضيف اليها (١٥٠) ملتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز ٣% ، ومن ثم سخن المزيج عند (١١٠)م° باستخدام التصعيد (Reflex) لمدة (٣) ساعات ، بعدها تم فصل المادة الصلبة بالترشيح واجراء عملية الغسل بالماء المقطر لمرات عديدة للتخلص من المادة القلوية واخيرا تم تجفيفها بمجفف كهربائي عند (٧٠)م° لمدة ساعة ونصف .

٤- تحضير مادة خلاات السليلوز (١)

استطاع (Amir) واخرون^(٤) تحضير خلاات السليلوز ثم استخدامها في تشكيل بوليمر جديد مع متعدد الاثيلين ودرست خواص البوليمر الجديد وظهر بأنه يتمتع بمواصفات جيدة ، كما تمكن (Lifeng)^(٥) واخرون من تحضير خلاات السليلوز باستخدام عامل مساعد صلب محمول على اوكسيد الزركونيوم (SO_4^{2-}/ ZrO_2) وبدون استخدام مذيب ودرسوا خواص الخلاات المتكونة بواسطة FT-IR ، H.NMR ، وتم تحقيق درجة عالية من التعويض بمجموعة الاستيل .

ان الهدف من هذا البحث هو تحضير خلاات السليلوز باستخدام مادة اولية هي جريد النخيل ((Fronid midrib)) والذي يمثل جزء من اجزاء نخلة التمر . حيث تعتبر الاعداد الهائلة للنخيل مشجعا على استخدام اجزاء منها كمادة اولية اساسية لمختلف الصناعات وعلى سبيل المثال تبلغ اعداد الجريد المقطوعة سنويا بحدود (٢١٠ مليون)^(٦) .

ان الاطلاع على الادبيات المتيسرة حول المكونات الكيماوية لاجزاء النخلة تمهيدا لاستخدامها كمواد اولية يبين قلة هذه الادبيات وانها لا تتناسب واهمية هذه الشجرة المباركة .

ان اول اشارة لتحضير عجينة اللب من اجزاء النخلة (الاوراق) ذكرت من قبل الباحث (Numan)^(٧) وذلك في عام (١٩٣٥) ، كما اشار (Ezzat)^(٨) الى انه من السهل تقنيا تحضير اللب Pulp المستخدم للصناعات المختلفة مثل صناعة الورق وذلك باستخدام (اوراق النخيل) كمادة اولية .

كما درس (Bukhaev)^(٩) جريد النخيل دراسة معمقة من ناحية المكونات الكيماوية وبين انه يحتوي على نسبة جيدة من السليلوز الكلي Holocellulose تبلغ (٥٥,٦%) وبين كذلك ان نسبة الالفا - سليلوز ((السليلوز

(C – H) الاليفاتية . طيف الأشعة تحت الحمراء للمادة المحضرة ((خلات السليلوز)).
يبين الشكل (٢) طيف الأشعة تحت الحمراء لخلات السليلوز . ان من اهم القمم المميزة لتكون خلات السليلوز والتي اشارت اليها العديد من المصادر^(١١,١٠,٤) هي القمة عند (١٧٥٠) سم^{-١} ، اذ يلاحظ من الشكل (٢) وجود هذه القمة والعائدة الى مط كاربونيل (C=O) مجموعة الخلات . كما ان القمة عند (١٢٤٠) سم^{-١} تعود الى مط أصرة (O-C) العائدة الى مجموعة الخلات أي (O-CO-CH₃) اما القمة العريضة بحدود (٣٤٠٠) سم^{-١} فإنها تعود الى مط مجموعة (OH-) مما يشير الى عدم حصول استئلة مجاميع ال(OH) الثلاثة في وحدة الكلوكوز الموجودة في تركيب خلات السليلوز ، أي حصول الاستئلة لمجموعة أو لمجموعتين فقط من اصل ثلاثة مجاميع والنوع المتكون في هذه الحالة هو النوع المطلوب صناعيا والمسمى ((الخلات الثنائية)) وبالامكان مقارنة هذه القمم المميزة في طيف خلات السليلوز المحضرة مع القمم الموجودة في الشكل (٣) والذي يمثل طيف الأشعة تحت الحمراء القياسي لخلات السليلوز ، مما يبين ويؤكد تكون المادة المحضرة موضوع البحث .


اضيف (٣,٥) غم من المادة التي تمت معالجتها كيميائيا الى وسيط تفاعل الاستئلة والمكون من (١٠) ملتر من حامض الخليك اللامائي مع (١٦,٥) ملتر من حامض الخليك الثلجي و(١) ملتر من حامض الكبريتيك المركز كعامل مساعد وتم رج المزيج بشكل مستمر مع تثبيت درجة حرارة التفاعل عند (٧)م° وذلك باستخدام حمام ثلجي ولمدة (٥) ساعات ، بعدها رشحت المادة الناتجة وغسلت بالماء المقطر الدافئ (40)م° لعدة مرات ومن ثم جففت المادة عند (70)م° لمدة ساعة ونصف .


النتائج والمناقشة

طيف الأشعة تحت الحمراء للسليلوز يبين الشكل (١) طيف فورير للأشعة تحت الحمراء للسليلوز النقي (تم تجهيزه من شركة Merck بنقاوة 98%) .


ان من اهم القمم المميزة في هذا الطيف هي القمة عند (3350)سم^{-١} التي تعود الى مط (stretching) مجموعة (OH-) الموجودة في وحدة الكلوكوز المكونة لجزئية السليلوز ، والقمة الاخرى عند (2900) سم^{-١} العائدة الى مط أصرة

شكل (١) طيف فوريير للأشعة تحت الحمراء للسييلولوز النقي





شكل (٢) طيف فوريير للاشعة تحت الحمراء للمادة المحضرة (خلات السيليوز)



شكل (٣) طيف فورير للأشعة تحت الحمراء لخلات السيليلوز النقية

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية للمادة المحضرة واللون والمظهر الخارجي والذوبانية في مذيبات مختلفة .

يبين الجدول (١) بعض الخصائص الفيزيائية لخلات السليلوز المحضرة ، مثل درجة الانصهار

جدول رقم (١) : بعض الخصائص الفيزيائية للمادة المحضرة

الذوبانية ((بعد ٢٤ ساعة))					المظهر الخارجي	اللون	درجة الانصهار °م	الخاصية
مثيل	الايثانول	الكلوروفورم	الماء المقطر	الاسيتون				
اثيل كيتون					قطع ابرية الشكل	قهوائي مسمر	٢٤٠	النتيجة
تذوب	لاتذوب	تذوب	لاتذوب	تذوب				

المرغوب والمستخدم صناعيا)) ، بسبب امتلاكه ثبات كيميائي عالي .
٣. ان المواد الاولية التي استخدمت لتحضير خلات السليلوز لا تختلف بنسبها عن المواد الاولية والمستخدمه لتحضير هذه المادة على المستوى الصناعي والمطبقة عالميا.

References

1. N. Shreve ., *Chemical process industries* . 1977 , 4th Ed . , Mc. Graw Hill .
2. S.K. Hoon , J.K. Yong ., *J. Chem Mater.* 2001 , **13** , 1720 .
3. U.S patent 5114535. *Process for the production of cellulose acetate from wood pulp* . 1992.
4. A. Al-Ahmed , et al . *J. Synthetic Metals* . 2004 , **149** , 29 .
5. Y. Lifeng , et al . *J. polymer Research* 2006 , **13** (5) , 375 .
6. Central statistical organization , Republic of Iraq 1981 Dept of Agricultural statistics , Ministry of planning .
7. Sh. Numan , Unpublished Report . 1935 , Forest Product Lab , Wisconsin , USA .

اذ كانت المادة المحضره على شكل قطع ابرية الشكل ذات لون قهوائي مسمر ولم تكن من النوع الذي يكون لونه ابيض اذ ان هذا الاخير يتم الحصول عليه من القطن ، اما فيما يخص الذوبانية ، فلم تذوب المادة المحضرة بعد (٢٤) ساعة في كل من الماء المقطر والايثانول وكانت ذائبة في كل من الاسيتون ، الكلوروفورم ، مثيل اثيل كيتون .

اخيرا تم حرق كمية قليلة من المادة واتضح انها تحترق بصعوبة نوعا ما وهو ما يبينه المصادر العلمية (١) .

الاستنتاجات

١. يتبين من خلال النتائج انه بالامكان تحضير خلات السليلوز من سليلوز جريد النخيل كمادة اولية حيث ان هذه المادة متوفرة بكميات كبيرة في بلدنا مما يشجع على استخدامها للحصول على مادة اولية اساسية تدخل في كثير من الصناعات .
٢. بينت نتائج البحث ان الخلات المتكونة هي من النوع الثنائي ((وهو النوع

8. S. Ezzat . *J . Cellulose Chemistry and Technology* , 1974, **8**,627 .
9. V. Bukhaev , F.S.Zaki. *J. Date palm* ,1983, **2(1)** , 129 .
10. K. Nakamoto . *Infrared spectra of inorganic and coordination compounds* , 1970, 2nd edition , John wiley and Sons , inc , P:224 .
- ١١ . اج .دادلي ، أ.فلمنك ، *الطرق الطيفية في الكيمياء العضوية* ١٩٨٦ . ترجمة د. جورج يوناتان ، ط١ ، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة ، ص٩٢ .
12. M.P Stevens . *Polymer Chemistry – An introduction* . 1999, 3rd ed Oxford University , Oxford .