

وفي عمليات التلوث البيئي لتحديد الشكل الهندسي والمعدن الطيني الذي يمتلك مساحة سطحية نوعية تؤهله أن يستخدم في تلك المجالات وغيرها .

تأثير شكل وحجم المعادن الطينية الصفائحية في المساحة السطحية النوعية

للاستخدام في المجالات المتنوعة

عباس صبر سروان الوطيفي
كلية الزراعة - جامعة بابل

١- المستخلص:

تم خلال هذه الدراسة تحديد الشكل الهندسي الذي يمتلك أعلى مساحة سطحية نوعية لاستخدامه في الموقع الهندسي الملائم والمعمد أساساً على المساحة السطحية النوعية التي تتأثر بطبيعة ذلك الشكل الهندسي ، وكذلك معرفة أهمية المعادن الطينية التي تأتي من مساحتها السطحية النوعية العالية نتيجة لشكلها الصفائحي وحجم حبيباتها الدقيق في المجالات المختلفة كالصناعية التي تكمن في تصنيع عوازل حرارية تتوقف كفاءتها في العزل الحراري على مساحة الاتصال المتأثرة بالتدرج الحبيبي ونوع المواد الرابطة في مكونات المنتج الحراري وفي المجالات الزراعية يمكن تحديد نوع المعدن الطيني الذي يمتلك مساحة سطحية نوعية تؤهله أن يحصل من الخواص الفيزيائية والكيميائية وكذلك الإحيائية ليوفر العناصر الغذائية لنمو النبات ونشاط الأحياء المجهرية من خلال زيادة السعة التبادلية الكاتيونية ومقدار احتفاظ التربة بالماء وللدانة وغيرها . أما في عمليات التلوث البيئي كالتسموم والمبيدات بالإمكان تحديد فعاليتها حسب المساحة السطحية النوعية التي تمتلكها من جهة وتوظيف المعدن الطيني للحد من ظواهر تلوثها البيئي من جهة أخرى للحفاظ على الاتزان الضروري للنمو والمعيشة المثالية .

لقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى مساحة سطحية نوعية يمتلكها الشكل الهندسي الذي يكون بموازي للمستطيلات عند مقارنته مع الشكل الكروي والمكعبي . وكذلك فإن المساحة السطحية النوعية تتأثر بأطوال ذلك الشكل الهندسي ، فأنها تنخفض عند زيادة نسبة العرض من الطول (L/W) وكذلك عند زيادة نسبة الارتفاع أو السمك من الطول (L/h) . علماً إن متوازي المستطيلات يعبر عن الشكل الصفائحي للمعادن الطينية التي أتسمت بمساحة سطحية نوعية عالية نتيجة لشكلها وكذلك لحجمها الحبيبي الدقيق الذي يزيد من مساحتها السطحية النوعية لكونها تتناسب عكسياً مع حجم تلك الحبيبات . وبهذا يمكن أن تعد هذه الدراسة دليلاً لرشادي للكثير من العاملين في المجالات الهندسية والزراعية والصناعية

٢- المقدمة:

إن المعادن الطينية الصفائحية عبارة عن سيليكات الألمنيوم المائية ذات الحجم الحبيبي الأقل من $(2,000 \mu m)$ (ملم) والناجمة من تقطت الصخور الرسوبية بمختلف أنواعها وأصلها بتأثير عوامل التجوية والتعرية المختلفة، ومن أهم هذه المعادن هي: الكاولينوليت والالاييت والمونتموريللونيت والبننتونيت وغيرها من المعادن الأخرى كالبيدلايت والغيرميكولايت التي تختلف فيما بينها بعدد ونوع الوحدات البنائية لها وكذلك بنوع ونسب الأيونات الداخلة فيها مع وجود الماء بنسبة تقدر حوالي (15%) ، إذ إن هذه النسبة المائية إما أن تكون على هيئة طبقات مفردة ومستقلة في الوحدات البنائية لتصنف على أساسها هذه المعادن بأنها مائية، ولقد تكون بشكل جزيئات مائية منتشرة بين تلك الوحدات البنائية فيطلق عليها في هذه الحالة بالمعادن اللامائية . بالإضافة إلى الخواص الفيزيائية الأخرى كالضوئية والتماسكية والأنظمة البلورية مع الاختلاف في بعض الخواص الكيميائية $(21,1)$.

ولكون المعادن الطينية الصفائحية تملك مساحة سطحية نوعية ($Specific Surface Area$) عالية نتيجة لشكلها الصفائحي وحجم حبيباتها الدقيق مما تجعل تلك المعادن ذات أهمية بالغة في الكثير من المجالات الهندسية والزراعية والحيوية، وكذلك الصناعية التي منها العوازل الحرارية ($Thermal Insulators$) التي أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الطاقة الحرارية والكهربائية نتيجة العجز المتزايد فيهما بسبب التطور الصناعي وكبر وتوسع حجم المنشآت الهندسية والزراعية المختلفة (3) ، وغيرها من الصناعات الأخرى المعتمدة في كفاءة تصنيعها على فعالية المساحة السطحية النوعية للمعادن الطينية التي تعد صفة فيزيائية ثابتة ($Static Properties$) لا تتغير بمرور الزمن، إذ إن هناك ظواهر عديدة إلى جانب عمليات التصنيع ترتبط بالمساحة السطحية النوعية منها امتساك وتحرير العناصر الغذائية وبعض الملونات للبيئية بالإضافة إلى الصفات الميكانيكية مثل اللدانة والتلاصق والصلابة لتعكس قابلية المادة على التشكيل ومقاومة الانضغاط وغيرها (4) .

وبذلك يمكن أن تعرف المساحة السطحية النوعية لأي مادة صلبة على أنها المساحة الكلية (As) لوحدة كتلة من الدقائق الصلبة (Ms) فيرمز لها (am) أو لوحدة حجم من

مع الأخذ بنظر الاعتبار المساحة السطحية النوعية على أساس وحدة الحجم (av) للشكل الاسطواني بارتفاع (h) وليكن (0.5 ملم) وللحجم نفسه في الأشكال الهندسية السابقة وفق المعادلات الحسابية الآتية:

$$Vs = \pi r^2 h$$

$$As = [(2 r^2 \pi) + (h d \pi)]$$

٢.٤ دراسة تأثير تغير نسب (w, h) من (L) في المساحة السطحية

السطحية النوعية لـ شكل متوازي المستطيلات: تؤخذ قيم معينة لنسب العرض من الطول (L/w) ولنتكن ($0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) مع ثبات (h) بقيمة معينة ولنتكن (0.5) وكذلك تؤخذ قيم لنسب الارتفاع من الطول (L/h) ولنتكن ($0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) مع ثبات (w) بنفس القيمة (0.5) أيضا لمتوازي المستطيلات الذي يملك الحجم نفسه في الأشكال الهندسية السابقة وذلك لأجل دراسة صلاحية استخدامه في جميع المواقع الهندسية والصناعية المختلفة.

٣.٤ - دراسة تأثير الحجم في المساحة السطحية النوعية:

يؤخذ أحد الأشكال الهندسية المبينة مسبقا وليكن المكعب الذي كان بحجم (1 ملم³) ويتم تقسيمه إلى مكعبات أصغر بضاع طولها ($0.1, 0.01, 0.001$ ملم) لمعرفة تأثير الحجم في المساحة السطحية النوعية لوحدة حجم (av) (7).

٤.٤ - دراسة أهمية المعادن الطينية في تصنيع عوازل حرارية:

تم تصنيع عوازل حرارية لنسب معينة من المعادن الطينية وبترجات حجمية للصخور المرافقة لها وكما مبينة في الجدول (١) مع إضافة نسبة من الزيوت المستهلكة (١٠%) وماء التشكيل بنسبة (٩%) لجعلها متماسكة على الرغم من استخدام نسبة عالية من المادة غير اللدنة (البورسلينايت) والتي يصعب تشكيلها بطريقة الكبس شبة الجاف وبضغط (250 كغ/سم²) وبقوالب مختلفة الأشكال والأحجام (٣).

جدول (١) بين النسب المئوية والتدرجات الحجمية

المواد المستخدمة	البورسلينايت (%)	التدرجات الحجمية لمعادن البورسلينايت (%)	البورسلينايت (%)	البورسلينايت (%)
		(1-0.5)	(2-1)	(3-2)
A_1	20	80	50	30
A_2	20	80	30	50
A_3	20	80	20	50

تلك الدقائق (Vs) غير مز لها (av) وكذلك يمكن أن تعرف على أنها المساحة الكلية (As) لوحدة حجم كلي (Vt) من تلك المادة الصلبة غير مز لها (ab) وعلى النحو الآتي (٥):

$$a_g = As/Ms \text{ (mm}^2/\text{gram)}; a_v = As/Vs \text{ (mm}^2/\text{mm}^3); a_b = As/Vt \text{ (mm}^2/\text{mm}^3)$$

٤.٤.١ دراسة تأثير الشكل في المساحة السطحية النوعية:

تعد هذه الدراسة دليل إرشادي للكثير من العاملين في المجالات الهندسية والصناعية لتحديد الأشكال الهندسية الملائمة واختيارها في مواقع الاستخدام حسب مساحتها السطحية النوعية، وفي تصنيع عوازل حرارية تعتمد كفاءتها على التدرج الحبيبي الذي يؤثر في المساحة السطحية النوعية مما يعمل على تحسين الكثير من خواص المنتج الحراري. وفي المجالات الزراعية بالإمكان تحديد نوع المعدن الطيني الذي يمتلك مساحة سطحية نوعية تؤهله أن يحسن من خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والإحيائية من خلال زيادة مساحتها التبادلية الكاتيونية (CEC) ومقدار احتفاظها بالماء والعناصر الغذائية، وكذلك بالإمكان توظيف ذلك المعدن الطيني في مجالات التلوث البيئي المتنوعة.

٤ - طرق العمل:

٤.١ دراسة تأثير الشكل في المساحة السطحية النوعية: لتحديد الشكل الهندسي الذي يمتلك مساحة سطحية نوعية تؤهله أن يستخدم في المجالات الهندسية والصناعية ولبيان أهمية المعادن الطينية من خلال مساحتها السطحية النوعية بفعل شكلها للصفائح في المجالات الصناعية والزراعية وكذلك في عمليات التلوث البيئي أخذت أشكال هندسية بحجم متساوي وليكن (1 ملم³) وبمساحة سطحية نوعية على أساس وحدة الحجم (av) منها الكروي والمكعب وكذلك متوازي المستطيلات الذي يعبر عن الشكل الصفائحي للمعادن الطينية وبالصيغ الرياضية الآتية (٦).



$$Vs = 4/3 \pi r^3$$

$$As = 4 \pi r^2$$



$$Vs = L^3$$

$$As = 6L^2$$



$$Vs = Lwh$$

$$As = 2[(Lw) + (Lh) + (wh)]$$

فإن المعادن الطينية تعد إحدى العوامل الرئيسية المحددة للسلوك الفيزيائي والكيميائي للتربة المختلفة في عمليات الرص والانتظام وغيرها التي تزداد بوجود تلك المعادن لقدرتها على تشكيل أغلفة مائية حول حبيباتها تعزى إلى الشد السطحي الناتج من المساحة السطحية النوعية العالية مما يساعد على سهولة انزلاق الحبيبات فوق بعضها وينفس الوقت يجعلها ملتصقة الواحدة بالأخرى فيمنحها صفة اللدانة التي تستجيب للضغوط المسلطة عليها (٩) . ومن الناحية الأيدولوجية التي تهتم بالتربة كسبنة لنمو النبات فإن المعادن الطينية تعد خزين دائم بإمداد التربة بالعناصر الغذائية لنمو النبات ونشاط الأحياء المجهرية لكونها تعمل على تثبيت أكثر العناصر الضرورية المعدنية والمادة العضوية وكذلك قدرتها على الاحتفاظ بالماء والتبادل الأيوني وغيرها من الخواص الأخرى التي تعزى إلى السعة التبادلية الكاتيونية (CEC) المعتمدة أساساً على المساحة السطحية النوعية لتلك المعادن بالإضافة إلى كثافة الشحنات السالبة (١٠)

أما من الناحية الصناعية فإن المعادن الطينية كالمونتموريلونيت أو البنتونيت تعد مواد أولية أو ثانوية للعديد من الصناعات السيراميكية منها المرشحات المائية (Filtrations) وتنقية السوائل الغذائية وقصر الألوان وكذلك تستخدم في حفر الآبار النفطية وأعمال الهندسة المدنية لكونها تملك صفتي الانكماش والانتفاخ لقدرتها العالية في امتصاص الماء والمواد الدهنية والهيدروكربونية (١١)

٢٠٥١- تأثير تغير نسب (w, h) من (L) في المساحة السطحية النوعية:

يبين الجدول (٢) أن المساحة السطحية النوعية تتأثر بارتفاع أو انخفاض (w, h) من (L) في الشكل متوازي المستطيلات وينفس الحجم، وربما قد تقترب الأشكال الناتجة من هذه القيم إلى الأشكال الهندسية التي تمتلك مساحة سطحية نوعية منخفضة كالمكعب في حالة زيادة أطوال قيم (w, h) من (L)، وعندما تنقص أطوالها ترتفع المساحة السطحية النوعية لكون الأشكال الناتجة تقترب من شكل متوازي المستطيلات الذي يمتلك أعلى مساحة سطحية نوعية كما بينتها نتائج تأثير الشكل في المساحة السطحية النوعية سابقاً.

جدول (٢) يبين تأثير تغير نسب (w, h) من (L) في المساحة السطحية النوعية mm^2/mm^3 (L/w) المساحة السطحية النوعية mm^2/mm^3 كما وأن نتائج المخططين (٢، ١) تشير إلى أن كلما زادت قيم (w) من (L) وكذلك قيم (h) من (L) تنخفض المساحة السطحية النوعية، وربما قد يقترب الشكل الهندسي الناتج من هذه

بعدما جففت العينات وحرقت بأفران كهربائية في درجة حرارة (١١٠٠م) التي تم اختيارها على أساس أعلى درجة حرارية تسمح للمواد بأن تكون عندها عوازل حرارية بمواصفات فنية غير قابلة للاحتراق لمدة (٥ ساعات) وبزمن إنصاجي (٢ ساعة) وبعد الإطفاء تركت العينات المنتجة بالفرن لمدة (٢٤ ساعة) لكي تبرد ويكون هنالك الوقت الكافي لتطور الأطوار.

١- ٥- النتائج والمناقشة:

١٠٥١- تأثير الشكل في المساحة السطحية النوعية: من خلال ملاحظة النتائج أدناه:

1.1.5 الشكل الكروي:

$$Vs = 4/3 \pi r^3 \rightarrow 1 = 4/3 \times 3.14 \times r^3 \rightarrow r^3 = 0.23828 \rightarrow r \approx 0.62 \text{ mm}$$

$$As = 4\pi r^2 \rightarrow As = 4 \times 3.14 \times (0.62)^2 = 4.83 \text{ mm}^2$$

$$\therefore a_s = As/Vs = 4.83/1 = 4.83 \text{ mm}^2/\text{mm}^3$$

2.1.5 الشكل المكعب:

$$Vs = L^3 \rightarrow 1 = L^3 \rightarrow L = (1)^{1/3} = 1 \text{ mm}$$

$$As = 6L^2 \rightarrow As = 6(1)^2 \rightarrow As = 6 \text{ mm}^2$$

$$\therefore a_s = As/Vs = 6/1 = 6 \text{ mm}^2/\text{mm}^3$$

3.1.5 الشكل الأسطواني:

$$Vs = \pi r^2 h \rightarrow 1 = r^2 \times 3.14 \times 0.5 \rightarrow r = 0.798 \text{ mm}$$

$$As = [(2\pi r^2) + (h \pi d)] = [(2(0.798)^2 \times 3.14) + (0.5 \times 1.596 \times 3.14)] = 6.50 \text{ mm}^2$$

$$\therefore a_s = As/Vs = 6.50/1 = 6.50 \text{ mm}^2/\text{mm}^3$$

4.1.5 الشكل متوازي المستطيلات:

$$Vs = Lwh \rightarrow 1 = L(0.5L)(0.1L) \rightarrow L^3 = 1/0.05 = 20 \rightarrow L = 2.71 \text{ mm}$$

$$As = 2[(Lw) + (Lh) + (wh)] = 2[L(0.5L) + L(0.1L) + 0.5L(0.1L)]$$


$$As = 2[0.5L^2 + 0.1L^2 + 0.05L^2] = 9.54 \text{ mm}^2$$

$$\therefore a_s = As/Vs = 9.54 \text{ mm}^2/\text{mm}^3$$

أن المساحة السطحية النوعية لشكل متوازي المستطيلات هي أعلى منها للشكل الأسطواني والمكعب وكذلك الشكل الكروي على التتابع مما يستنتج من ذلك أن المعادن الطينية تمتلك مساحة سطحية نوعية عالية ناتجة من شكلها الصفائحي الذي يأتي من ارتباط الوحدات البنائية للسليكا ذات شكل رباعي الأوجه على هيئة صفائحية تدعى بالتتراهدرا (Tetrahedra) مع الوحدات البنائية المتمثلة بطبقة الجبسيت (Al-Sheet) أو طبقة البروسيت (Mg-Sheet) ذات شكل ثماني الأوجه تدعى بالاوكتاهدرا (Octahedra) مما يجعل المعادن الطينية تحظى بالاهتمام لما لها أهمية سيولوجية وأيدولوجية (٨) وكذلك صناعية (٣).

فمن الناحية البيولوجية التي تهتم بالتربة كجسم طبيعي ذات أهمية كبيرة للمزارع ومهندسي الطرق والأنشاءات

من خلال ملاحظة النتائج الآتية :



مخطط رقم (1) بين تأثير (w) من (L) في السطحية النوعية
مخطط رقم (2) بين تأثير (h) من (L) في السطحية النوعية

أن المساحة السطحية النوعية قد أصبحت (٦٠ ملم²/ملم³) في حالة تقسيم المكعب إلى مكعبات أصغر بضلع طوله (٠.١ ملم) وفي حالة تقسيمه إلى مكعبات أصغر بضلع طوله (٠.٠١ ملم) تصبح المساحة السطحية النوعية (٦٠٠ ملم²/ملم³) وهذا يعني إن كلما صغر الحجم ازدادت المساحة السطحية النوعية لذلك الشكل الهندسي. وكما هو الحال فإن المعادن الطينية تملك مساحة سطحية نوعية عالية تعزى إلى حجم دقائقها الناعم والصغير مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في الكثير من المجالات لكونه يعمل على تحسين الخواص الفيزيائية كاللدانة التي تأتي من وجود الأغشية للمائية عند نقطة الاتصال فتولد شد سطحي يعمل على ربط الحبيبات فيما بينها فتزداد قوة التماسك وقابليتها على التشكيل، أما في الخواص الكيميائية فإنه يعمل على زيادة كثافة الشحنات السالبة والسعة القابلية الكاثيونية أثناء عمليات الطحن والتنعيم (١٤، ١٣).

٣.٥ - أهمية المعادن الطينية في تصنيع عوازل حرارية:

من خلال ملاحظة النتائج في الجدول (٤) أن هناك تأثير واضح لعمليات الطحن والتدرجات الحجمية الحبيبية في عملية التجانس التي تحسن من بعض الخواص الفيزيائية على حساب الخواص الأخرى في المنتج الحراري من خلال تغلغل الحبيبات الناعمة في الفراغات المتواجدة بين الحبيبات الخشنة والمتوسطة فيصبح الترابط قوي لزيادة مساحة الاتصال بين تلك المكونات (١٥). وهذا ما تبين في العينة (٢A) التي كانت فيها نسبة نسبة الجزء الخشن والمتوسط (٥٠%) بينما نسبة الجزء الناعم كانت (٥٠%) مما أدى بأن تصبح قيمتي الكثافة والمقاومة الانضغاطية عاليتين، على العكس لمكونات المسامية التي انخفضت قيمتها لكونها تتأثر بعملية التجانس. كذلك انقلص الطولي قد ازداد بفعل زيادة مساحة الاتصال بين مكونات العينة الواحدة والتي تسرع من التفاعلات الكيميائية أثناء الحرق. أما في نتائج العينتين (A1، A2) بات من الواضح تأثير عملية التجانس التي لن تكمن فيهما نتيجة لوجود نسبة

القيم إلى الشكل المكعب والذي يمتلك مساحة سطحية نوعية أقل من الشكل متوازي المستطيلات كما بينتها نتائج تأثير الشكل في المساحة السطحية النوعية والمشار إليها سابقاً.

المساحة السطحية النوعية mm ² /mm ³	(h/L)	المساحة السطحية النوعية mm ² /mm ³	(w/L)
7	0.25	7.39	0.2
6.24	0.5	6.35	0.4
9.54	0.1	6.21	0.6
7.40	0.2	6.19	0.8

مخطط رقم (١) يبين تأثير (w) من (L) في المساحة
مخطط رقم (٢) يبين تأثير (h) من (L) في
السطحية النوعية

المساحة السطحية النوعية

ومن خلال ملاحظة نتائج المخططين إن قيمة معامل الارتباط (٠.٧٣٣٢) بين المساحة السطحية النوعية ونسبة الارتفاع من الطول (L/h) أعلى من قيمة معامل الارتباط (٠.٧٠٦٥) بين المساحة السطحية النوعية ونسبة العرض من الطول (L/w)، وهذا يعني إن المساحة السطحية النوعية تتأثر بنسبة الارتفاع من الطول أكثر مما هو عليه من نسبة العرض من الطول وذلك لكون نسبة (h/L) لتجعل الشكل الهندسي الناتج مميل وبصورة أكثر من نسبة (L/w) إلى الشكل المكعب في حالة زيادتها فتعمل على خفض المساحة السطحية النوعية، بينما في حالة نقصان هذه النسبة يميل الشكل الناتج إلى شكل متوازي المستطيلات فتزداد المساحة السطحية النوعية.

وعليه تؤخذ هذه التأثيرات أو المتغيرات بنظر الاعتبار عندما يراد تصميم أشكال هندسية في مواقع الاستخدام حينما تتطلب مساحة سطحية نوعية عالية كما في المرشحات المائية (Filtration) وغيرها من الصناعات الأخرى المعتمدة أساساً على المساحة السطحية النوعية بضمنها المعادن الطينية والمواد الصلبة التي تستخدم في تلك الصناعات وكذلك في عمليات امتزاز وفصل المحاليل الغروية وترسيبها والتي تحتاج إلى مادة صلبة تملك مساحة سطحية نوعية عالية تعمل على زيادة كثافة الشحنات الكهربائية وأمتزازها فيحصل تنافر بين الشحنات المتشابهة والموجودة على سطوح هذه المواد المنتشرة وبذلك فإن هذه الجسيمات تتناثر وتبقى متباعدة ومنتشرة في المحلول (١٢).

الحجم في المساحة السطحية النوعية:

أ- العربية:

١- نباتات: خالد محمود، ١٩٨٠، أسس المعادن الطينية، جامعة بغداد، وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي

٢- إسماعيل: حسن أحمد، الشيمي: حسن محمود، ١٩٩٥، المنخل في الجيولوجيا العامة، قسم علوم الأراضي والمياه، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية

٣- الوظيفي: عباس صبير بيروان، ٢٠٠٥، صلاحية الأطنان العراقية والصخور المرتبطة لها للاستخدام في تصنيع عوازل حرارية وحراريات عازلة، كلية الزراعة، جامعة بغداد

٤- هلال: دانيال، ترجمة: دوشرامجي، جمال شريف، ١٩٩٠، المنخل إلى فيزياء التربة، جامعة بغداد، وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي

٥- الخطيب: السيد أحمد، ٢٠٠٦، أساسيات علم الأراضي، قسم علوم الأراضي والمياه، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية

٦- تقنية مدنية، خولص وأختبارات التربة (٢٠٤ مدن)، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية السعودية

٧- الزبيدي: أحمد حيدر، الراوي: أحمد عبد الهادي، الدوري: نظمية، ١٩٨٦، كيمياء التربة، كلية الزراعة، جامعة بغداد

٨- محمد، سوزان نوري دوس، ١٩٩٩، أطنان البنتونيت والأطنان الحماوية على المونتموريللونيت في العراق واستخداماتها الصناعية، تقرير (٢٥٥٩)، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، بغداد

٩- حسن: عبد علي مهدي، ١٩٨٧، الكيمياء الفيزيائية لمنتجات الأغذية، كلية الزراعة، جامعة بغداد

١٠- عواد: كاظم مشحوت، ١٩٨٦، مبادئ كيمياء التربة، جامعة البصرة، وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي

١١- النعيمي: طه عبد الله، ٢٠٠٠، تصنيع عوازل حرارية وحراريات عازلة للحرارة من مركبات جيسية وأطنان كلووليتية عراقية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم، جامعة بغداد

ب- الأجنبية:

5- Decagon, 2005, surface area, www.decagon.com, Wp4 AN40ss-10.

6-CRC standard mathematic tables, 1987.

7- Gaylon, S., cambell, 2002,

عالية من الجزء الخشن والمتوسط (٥٠،٧٠%) ونسبة منخفضة من الجزء الناعم (٢٠،٣٠%) على التتابع، وهذا ما أدى إلى ارتفاع المسامية التي تعمل على تشتت الأجهادات الحاصلة في ظروف التسخين والتبريد مما تحسن من مقاومة الصدمة الحرارية. في حين الإيصالية الحرارية قد انخفضت بسبب وجود الهواء في تلك المسامات والذي يقلل من جريان الحرارة في ذلك المنتج الحراري (١٦).

جدول (٣) يبين الفحوص التقييمية للعينات المنتجة والمحروقة بدرجة حرارة ١١٠٠ م

العينات	المسامية %	الكثافة الظاهرية سم/سم ³	السطح الطولي %	المسامية الانسدادية سم ² /سم ²	مقاومة الصدمة الحرارية دورة	الامتصاصية الحرارية
A ₁	53.864	1.180	0.625	36.438	25-22	0.636
A ₂	55.072	1.170	0.504	33.635	23-20	-
A ₃	53.650	1.222	0.628	42.043	24-21	0.663

EDIDELÉDDI D D

يمكن إجمال الاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال هذه الدراسة بما يأتي:-

١- يعد دليل إرشادي للكثير من العاملين في المجالات الهندسية والزراعية والصناعية من تحديد الأشكال الهندسية الملائمة والمعادن الطينية بالاعتماد على المساحة السطحية للنوعية.

٢- إن متوازي المستطيلات يمتلك مساحة سطحية نوعية أعلى من باقي الأشكال الهندسية الأخرى مما أدى بالمعادن الطينية الصفاتية إن تصبح مهمة في مختلف المجالات

٣- توظف المعدن الطيني الذي يمتلك مساحة سطحية تؤهله للحد من تلك الملوثات البيئية والحفاظ على الاتزان الضروري للنمو والمعيشية المثالية.

٧- التوصيات:

١- دراسة تأثير عمليات الطحن والتعيم في زيادة السعة التبادلية الكاتيونية المعتمدة أساساً على المساحة السطحية النوعية

٢- دراسة المساحة السطحية النوعية بواسطة طرق تقديرها لبعض المعادن الطينية لمعرفة قيمها الحقيقية في تلك المعادن وأثرها في عمليات التلوث البيئي.

المصادر:

measuring specific surface of soil with the WP4, BLT Research team Inc.

14- Hodson, M.E., 2001, mineral dissolution -size Important, dep. Soil science, un. White knights, Po-Box 233, Reading, RG66DW, V.K., M.C. hodson@reading.ac.u

15- Worrall, W.E., 1975, clay and cramic Raw materials, Applied Science published Ltd, London.