

دراسة تأثير الايون المركزي لمعقدات الدياين على الزحزحة الطيفية لحزمة امتصاص التشعب

أشواق عبدالحسين جبر* **افراح عبدالحسين جبر**** **مروج علي عبود***
الهام هاني ناصر* **احمد عبد الزهرة***

استلام البحث 3، كانون الثاني، 2011
 قبول النشر 7، حزيران ، 2011

الخلاصة:

حضرت معقدات الدياين للبيكالن الدياين بتنزيل وايون مركزي لعناصر Ni,Pd,Pt ثم شخصت المعقدات المحضرة بمطياف FTIR ومطياف uv-Vis-NIR حيث أظهرت حزمة امتصاص بشدة عالية والتي تعود إلى الانقال الالكتروني ($\pi \rightarrow \pi^*$) للمجموعة الكروموفورية والتي تمثل حزمة امتصاص تشبع حيث ظهرت عند المنطقة الطيفية المرئية والقريبة من الحمراء . عند مقارنة الزحزحة الطيفية لحزمة امتصاص التشعب للمعقدات وجد أنها تتجه نحو الأطوال الموجية الأقصر مع زيادة العدد الذري للإيون المركزي . ونظراً لاملاك الصبغات المحضرة حزم امتصاص تشبع عند المنطقة القريبة من (1060nm) والتي تمثل حزمة انبعاث الليزر Glass Nd⁺²:Nd⁺²:YAG و Nd⁺²:YAG ضمنت الصبغات داخل تجويف منظومة ليزر $M^{3*}10^{-3}$ وتم الحصول على نبضة ليزرية بأمد قصير مقارنة بالتشغيل الحر وبذلك عملت هذه الصبغات كمفتاح عامل نوعية لليزرات القريبة من الحمراء .

الكلمات المفتاحية: saturable absorber,passive Q-switch NIR lasers,dithine complexes

المقدمة:

الأشعة الساقطة عليها وخصوصاً عند المستويات الطافية الرئينة الى حد اشباع هذه المستويات. عند الوصول الى حد الاشباع فانها تعمل على امرار اشعة الليزر تحدث حالة القصر ولهذا الانخفاض المفاجئ للامتصاص له تأثير في توليد نبضة عملاقة او سلسلة من النبضات العملاقة. طبقت هذه العملية لرفع المستوى الاقصى لقدرة البصرية من منطقة الكيلو واط الى منطقة الميكواط [3].

نظرأً للخصائص الطيفية لمعقدات الدياين التي تتميز بها عن بقية المعقدات حيث تمتلك حزم امتصاص في المنطقة القريبة من تحت الحمراء $\pi \rightarrow \pi^*$ والتي تعود الى الانقلالات الالكترونية لالواصر C=S و C=C للمجموعة الكروموفورية لمعقدات الدياين مثل معقدات ثنائية ثايني ثاينيل بتنزيل المعاوضة وثلاثي ثاينوبنزيل المعاوضة وغيرها من معقدات الدياين [1] . فالخواص الطيفية لبعض معقدات الدياين ملائمة جداً لاستخدامها لمجموعة اصباغ ماصة مشبعة تعمل كمفتاح عامل نوعية لاطوال موجية مختلفة تخدم انواع متعددة لليزرات القريبة من الحمراء ولأهمية النبضة الليزرية العلاقة ذات القدرة العالية والتي تم الحصول عليها من خلال تقنية تحويل مفتاح عامل النوعية سلبياً حيث تدخل المواد الماصة المشبعة في تحضيرها، لذا أنصب جهود الباحثين في تحضير صبغات الدياين ذات صفة الامتصاص حد التشبع[2].

تتميز الماصة المشبعة بخاصية امتصاص غير خطى يتناقض مع زيادة شدة الضوء الساقط عليها والذي يؤدي إلى إشباع المستوى المتهيج لها والوصول إلى حالة القصر (Bleaching)

حيث أعتمدت عملية التشغيل المفتوحي على صفة القصر (bleaching) للاصباغ الماصة المشبعة،

تعمل الصبغات الماصة المشبعة على امتصاص




* وزارة العلوم والتكنولوجيا.

** جامعة بغداد - كلية العلوم - قسم الفيزياء

وبتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين بشكل رغوة فوق محلولبني اللون. بعد تبريد المزيج انفصلت مادة لزجة بنية اللون، فصلت المادة اللزجة عن المزيج وغسلت بالماء المقطر عدة مرات. بعد اعادة البلورة نحصل على بلورات خضراء اللون مائلة الى اللون البنبي. رشحت وجفت في فرن التجفيف عند درجة حرارة (60°C) ولمدة (45min) ، اضيف (10ml) محلول قاعدي لهيدروكسيد الصوديوم وبعقارية (6N) مع مذيب عضوي الى البلورات السابقة وبنفسن المزيج لمدة (20min) وعند درجة حرارة (70°C) انفصلت طبقتين احداهما عضوية تحتوي على المعقد واخرى مائية فصلت الطبقة العضوية عن المائية وجفت في فرن التجفيف ولمدة زمنية تتراوح (1-1.5) ساعة وكان الناتج عبارة عن بلورات (BDM-) (A) خضراء اللون، تعاد البلورة لنحصل على بلورات ذات نقاوة عالية المخطط (1) يوضح خطوات التحضير [6,5].

اللون او بيضاء اللون مائلة الى اللون الاصفر تمثل مادة 4-داي ميثيل أمينو بنزوين تم تحضير معقدات BDM-I كما مبين في المخطط (1) اعتماداً على طريقة التحضير الآتية [4] .

يضاف (0.003mol) من خماسي كبريتيد الفسفور الى محلول مكون من (0.1mol) بنزوين مذاب في (10ml) دايوكسان في دورق دائري سعة (250) مل. ركب مكثف تصعيد ملائم على الدورق وسخن المزيج بخلاط مغناطيسي مجهر بمسخن كهربائي واستمر التسخين لحين تحول لون المزيج الى اللون الاحمر اوقف التفاعل ثم برد المزيج في حمام ثلجي لمدة (15min) انفصلت مادة لزجة ذات لون احمر وفصل المحلول عن المادة اللزجة ثم غسلت المادة اللزجة بالماء المقطر عدة مرات. أضيف الى المادة اللزجة ملح الايون المركزي للمعقد وبكمية (3gm) مذاب في (5ml) من الماء المقطر ثم اضيف (4ml) حامض الهيدروكلوريك المركز وسخن المزيج على حمام مائي مع التحريك لمدة تتراوح بين (40-30) دقيقة.



Bis(dimethyl amino dithio benzyl) M
مخطط (1) يمثل خطوات تحضير المعقدات [2]

اجريت الفحوصات Spectro Photometer UV الطيفية في المنطقة المرئية والقريبة من تحت الحمراء وقد اظهرت عدد من المعتقدات حزمة امتصاص التسبيح في المنطقة القريبة من تحت الحمراء وتمثل الانقال الالكتروني ($\pi \rightarrow \pi^*$) للمجموعة الكروموفوربية الخاصة بالمعتقدات المحضرة وكما موضحة في الجدول (2) التالي لوحظ ان بزيادة العدد الذري للايون المركزي نحصل ازاحة نحو الاطوال الموجية الاقل.

والجدول (2) يعطي أعلى قمم الامتصاص للمعتقدات عند المنطقة القريبة من الحمراء.

جدول (2) يمثل قمم الامتصاص للصبغات (BDNi-I, BDPd-I, BDPt-I) عند المنطقة القريبة من الحمراء

R' , R	$\lambda_{\text{max}} \text{ BDNi-I}$ (nm)	$\lambda_{\text{max}} \text{ BDPd-I}$ (nm)	$\lambda_{\text{max}} \text{ BDPt-I}$ (nm)
$R' = H$, $R = N(CH_3)_2$	1056	1048	966

نتائج التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء لهذه المعتقدات وكما مبين في الجدول (3).

والأشكال (2), (3), (4) تمثل طيف الامتصاص للمعتقدات عند المنطقة FTIR

جدول (3) حزم الامتصاص لمعقد BDM-I

المجموعة المهترزة	حزمة الامتصاص 1- (cm ⁻¹)
حزمة الاهتزاز المطي (C-H) الاروماتية	3000
حزمة الاهتزاز المطي (C-H) الایقاعية	2900
حزمة الاهتزاز المطي (C=C) الاروماتية	1592-1600
حزمة الاهتزاز المطي (C=C) الكيلوبتية	1472
حزمة الانحناء (C-H) الاروماتية	1210, 1175
حزمة الاهتزاز المطي للأصارة (C-S)	810
حزمة الاهتزاز المطي للأصارة (S-M)	320-360
حزم انحناء (S-M)	220 – 250


تشخيص الليكندات المحضرة والمعقدات بطيف الأشعة تحت الحمراء
شخصت المواد المحضرة باستخدام جهاز Perkin Elmer FT-IR Spectrophotometer model 1720X

طيف الاشعة تحت الحمراء للمركب 4 - ثانوي مثيل أمينو بنزوين

اظهرت القياسات الطيفية للأشعة تحت الحمراء للمركب 4-ثانوي مثيل امينو بنزوين حزم الامتصاص الموضحة في الجدول (1). الشكل (1) يوضح طيف الامتصاص للأشعة تحت الحمراء.

جدول (1) اهم حزم الامتصاص للمركب 4-ثانوي مثيل امينو بنزوين


المجموعة المهترزة	حزمة الامتصاص (cm ⁻¹)
حزمة الاهتزاز المطي (O-H)	3410
حزمة اهتزاز مط (C-H) الاروماتية	3030
حزمة اهتزاز مط (C – H) الایقاعية	2850 , 2790
حزمة اهتزاز مط (C=O) لمجموعة الكينون	1680
حزمة اهتزاز مط (C=C) لحلقة البنزين	1610 , 1585
حزمة اهتزاز مط (C – C) الایقاعية	1405
حزمة انحناء (C-H) لحلقة البنزين	1303
انحناء مطي N-ph	1050
حزمة انحناء C-H حلقة بنزين ثنائية التعويض	802
حزمة انحناء C-H حلقة بنزين احادية التعويض	715




شكل (1) يوضح طيف الامتصاص للأشعة تحت الحمراء لمركب 4 - ثانوي مثيل امينو بنزوين.

تشخيص المعقد Bis (4-dimethyl amino dithio benzil) (BDM-I)


شخصت معقد BDM-I بدراسة اطيف الاشعة تحت الحمراء (FT-IR) واطيف الاشعة فوق البنفسجية والمرئية والقريبة من تحت الحمراء Shimadzu UV-Visible Recording 160



شكل (2) يوضح طيف الامتصاص للاشعة تحت الحمراء لمركب BDNi-I



شكل (3) يوضح طيف الامتصاص للاشعة تحت الحمراء لمركب BD Pt-I




شكل (4) يوضح طيف الامتصاص للاشعة تحت الحمراء لمركب BDPd-I

الموجي (nm 1060) ضمنت هذه الصبغات الثلاثة المذابة في مذيبات عضوية بشكل سائل داخل خلية داخل التجويف الليزري حيث تزداد عملية الضخ العكسي للوسط الليزري مما يؤدي إلى توليد نبضات ليزرية بأمد نبضة ليزرية ذات امد قصير جداً بوحدة النانو ثانية (38,44,50 nano sec) على التوالي وقدرة عالية نسبة إلى امد النبضة .35μsec free running الليزرية بالتشغيل الحر

(3) تضمين الصبغات داخل التجويف الليزري [8,7] نظراً لامتلاك الصبغات (BDNi-I , BDPd-I , BDPt-I) حزم امتصاص تشع布 عند المناطق التالية


التوالي القريبة من الطول الموجي الليزر (966 nm , 1048 nm) على Nd⁺²:Glass و Nd⁺²:YAG كما موضح بالجدول (4)




شكل (5) التالي يوضح منظومة ليزر النيوديميوم - ياك

مقارنة بالتشغيل الحر ذات امد النبضة 35 μsec كما بالشكل(6) وبذلك يكون المبدأ قد تحقق مفتاح عامل النوعية.


وقد سجلت النبضة الليزرية باستخدام الصبغات (BDNi-I , BDPd-I , BDPt-I) المذابة في الدايوكسان نبضات ذات امد قصير جداً بوحدة nanosecond كما بالأشكل (7,8,9)




شكل (6) نبضة التشغيل الحر للليزر نيديميوم - ياك



شكل (7) نبضة التشغيل المفتاحي السلبي باستخدام صبغة BDNi-I مذابتًا بالدايوكسان.



شكل (9) نبضة التشغيل المفتاحي السلبي
باستخدام صبغة BDPT-I مذاباً بالدايوكسان.



شكل (8) نبضة التشغيل المفتاحي السلبي
باستخدام صبغة BDpd-I مذاباً بالدايوكسان.

أن أمد النبضة باستخدام الصبغتان هو أكثر منها باستخدام الصبغة BDNi-I مذابة في نفس المحلول وفي نفس التركيز لصبغات السابقة^[9]

كما موضح في الجدول (4) لوحظ ان قدرة النبضة في التشغيل الحر أقل بكثير من قدرة النبضات الناتجة عن تضمين الصبغات وبذلك تحقق مبدأ مقاوم اعمال النوعية لهذه الصبغات، ويلاحظ أيضاً

جدول (4) يمثل قيم طاقة وأمد وقدرة النبضة في حالة المسار الحر وتتضمن الصبغات

Free Running			BDNi-I			BDPd-I			BDPT-I			Conc. 2×10^{-3} (M)
E (mJ)	τ (μsec)	P=E/τ (mJ/μsec)	E (mJ)	τ (nsec)	P=E/τ (mJ/nsec)	E (mJ)	τ (nsec)	P=E/τ (mJ/μsec)	E (mJ)	τ (nsec)	P=E/τ (mJ/μsec)	
125	37	3.378	59	38	1552.6	48.8	44	1090	51.3	50	1026	Dioxan

الأيون العدد الذري المركزي من حيث قوة منح الكثافة الإلكترونية حيث لوحظ تأثير الأيون المركزي لمعقدات ذات ليكنتات ذات قوة منح كثافة الكترونية ثابتة، حضرت معقدات باستخدام ايونات نفس المجموعة هي Pt^{+2} , Pd^{+2} , Ni^{+2} لنفس الليكنتات، حدث زحرحة طيفية نحو الأطوال الموجية الأقصر عند الانتقال عمودياً ضمن الزمرة ويمكن تقسير ذلك باعتبار أيون Pt^{+2} أثقل من Pd^{+2} وهذا أثقل من Ni^{+2} وبذلك تكون الطاقة الازمة لرفع معد BDPT-I إلى المستويات المتهيجية أكبر فتظهر حزمة الأمتصاص عند الطول الموجي الأقصر أما معد BDNi-I فيظهر عند الطول الموجي الأطول.

المناقشة:

نظرأً لامتلاك الصبغات (BDNi-I , BDPd-I , BDPT-I) حزم امتصاص شيع قريبة من (1056 nm) عند الاطوال الموجية ، (1060 nm) على التوالي ضمنت داخل التجويف الليزري لليزر Nd⁺²:YAG الباعث للطول الموجي (1060 nm). ومقارنة قدرة وأمد النبضة عند التشغيل الحر مع قدرة وأمد النبضات الناتجة عن تضمين الصبغات عند تضمين الصبغات كما موضح في الجدول (4) لوحظ ان قدرة النبضة في التشغيل الحر أقل بكثير من قدرة النبضات الناتجة عن تضمين الصبغات وبذلك تحقق مبدأ مقاوم اعمال النوعية لهذه الصبغات، ويلاحظ أيضاً أن أمد النبضة باستخدام الصبغة BDNi-I مذابة في نفس المذيب BDPd-I ، BDPT-I هو أكثر منها باستخدام الصبغة BDNi-I مذابة في نفس المذيب وفي نفس التركيز^[9].

درس أهم العوامل المؤثرة على الزحرحة الطيفية ومنها:

نظراً لأهمية النبضات الليزيرية ذات القدرة العالية في المجالات العلمية لازالت هذه العملية في طريقها الى التطور ونخص هنا طريقة

- 4., Kiev.Davidenko] N. A. Ishchenko, A. A.. 2002. "Metal 1,2-Dithiolene and Related Complexes". *Theor. Exp. Chem.*N. 38, pp 88-92.
- 5.Strohrieg] P. I. Grasuleviciu. J. Vs, 2002. "1,2-Dithiolene Ligands and Related Selenium and Tellurium Compounds".. *Adv. Mater.* N.14, pp1439-1442
- 6.Studzinsky, S., Syromyatnikov. V., Ishchenko. A., . Derevyanko, Ya. N., Vertsimakha. A. 2005"Metal Complexes Derived from cis-1,2-Dicyano-1,2-Ethylenedithiolate and Bis(trifluoromethyl)-1,2-Dithiete"".. *Nonlinear Opt., Quant. Opt.*V. 33,pp 151-157.
- 7.Bezrodnyi. V2009 "Highly efficient passive Q switches for a neodymium laser based on thiopyrylotricarbocyanine dyes" *Quantum Electron.*N. 39 pp,79-83
8. Fenenko. L. I, Ishchenko. A. A., Verbitsky,A, Vertsimakha B. Ya. I. 2005"Syntheses, and Crystal Structures of Indium Complexes" – *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*v. 42, pp157-164.
- 9.Bezrodnyi. V. I., Ishchenk. A. A. 2002. "Structure and Spectral, Luminescent Properties of Polymethine Dyes". *Opt. Laser Technol.* N.34, pp7-14

مفتاح عامل النوعية السليبي ذو عملية تشغيل غير مقدرة تتضمن استخدام مواد ماصة مشبعة. تم تطوير العمل في هذا المجال والاعتماد على طريقة تحضير سلسلة من معقدات الاليثين تعمل كمفتاح عامل نوعية للليزرات الحالة الصلبة في متن هذا البحث لكونها معقدات ذات حزم امتصاص رنينية قريبة من الاطوال الموجية المنبعثة من هذه الليزرات. كذلك يمكن اعتماد هذه الطريقة لتحضير صبغات ماصة مشبعة عند اطوال موجية محددة اعتماداً على نوع الايون المركزي والمجاميع الموضعة على حلقة البنزين لليكائد. ولموائمة موقع حزم الامتصاص الرنينية مع الاطوال الموجية للليزرات اعتماداً على اختيار المذيب المناسب وبتراكيز محددة.

المصادر:

- 1.Ishchenko. A. A. 1998. "Progress in Inorganic Chemistry, Dithiolene Chemistry: Synthesis, Properties, and Applications" *Theor. Exp. Chem.*N. 34,pp 191-195
- 2.Kulinich] A. V., Derevyanko N. . Ishchenko. A., A. A 2007. "Reaction of Piphenylacetylene with Ni Sulfides". *J. Photochem. Photobiol.*, A,V. 188,pp 207-212. Ishchenko.] A. A1994." Structure and Spectral, Luminescent Properties of Polymethine Dyes" (in Russian), Naukova Dumka

Study The effect of central ion to the dithene complexes on spectral shifting of saturable absorber band

*Ashwaq .A.jabor** *Afrah.A.jaber*** *Morooj.A.Abood**
*Ahmed A.Ali ** *Elham.H.Nassir**

*Ministry of Science and Technology

**Department of physics , University of Baghdad

Abstract:

In this work dithine complexes prepared from dithiol benzil ligand and central ion to the Ni,Pd,Pt, element the ligand and complexes have been investigated using FTIR spectrophotometer and uv-vis-NIR spectral reigns show higher intensity represents the $\pi-\pi^*$ transition in the chromopher cycle .These absorption which appear in visible and near IR spectral regions ,According to the complexes of one group ,the spectral shifting due to the change of central ion has been found to be related to atomic number of central ion .This shifting is increased while decreasing the central ion atom number These complexes have been implemented in Nd^{+2} :YAG cavity because each posses resonant absorption band near Nd^{+2} :YAG, Nd^{+2} :Glass emitting at (1060nm). pulse duration measured to complexes dissolved in dioxin ($2 \times 10^{-3} M$) is very short compared with free running pulse duration ,therefore the complexes work as Q-switch to the NIR lasers.