

## العوامل المؤثرة على العناصر البصرية الهولوكرافية

عدنان صالح محمد\*  
خولة جميل طاهر\*\*استلام البحث 3، كانون الثاني، 2011  
قبول النشر 20، ايار، 2011

## الخلاصة:

تم في هذا البحث تصنيع عناصر بصرية هولوكرافية وهما محرز الحيود بسمك  $40\mu\text{m}$  والمرآة بسمك  $90\mu\text{m}$  باستخدام دايكرومات الجلاتين وتم استخدام ليزر نديميوم-ياك مضاعف التردد بطول موجي  $532\text{nm}$  وقدره  $(80\text{mWatt})$ . وتم دراسته اثر كلا من سمك الفلم وتركيز الدايكرومات على انعكاسية المرآة وتأثير زاوية اعاده البناء على عرض الحزمة وكفاءة الحيود وكذلك تأثير تصلب الجلاتين على كفاءة المحرز.

الكلمات المفتاحية: هولوكرام، عناصر بصرية، محرز

## المقدمة:

العناصر البصرية النافذة:- وهي التي تتكون من ترسيب طبقه رقيقه من مواد حساسه للضوء موضوعه على سطح منقذ للضوء وعند تسليط ضوء الليزر على هذا النوع من العنصر سوف ينفذ الضوء من خلاله اي يكون صورته ثلاثيه الأبعاد خلفه[5]..

العناصر البصرية العاكسه:- وهي التي تتكون من ترسيب عدد من الطبقات على الشريحة الزجاجيه وتفصل بين طبقه وأخرى فتره زمنييه او هنالك طريقه اخرى وهي ترسيب طبقه رقيقه على سطح عاكس للضوء . وعند تسليط ضوء الليزر على هذا النوع من العنصر سوف يكون صورته ثلاثيه الأبعاد منعكسه من سطح الهولوكرام[6].

## تطبيقات العناصر البصرية الهولوكرافية

احدى التطبيقات الناجحه للعناصر البصرية الهولوكرافية هو العوارض الرأسية للطائره النفاثة ذات الأداء العالي حيث يستخدم العنصر كموحّد حيث تسقط صورته الأدوات في الملائهيايه على طول الخط العمودي لرؤيه الطيارويكون العنصر خفيف بحيث يمكن تهيئته على الفضاء المحدد بالأضافة الى ذلك يمكن صنع الموحد الهولوكرافي بأعكاسيه عاليه على حزمه ضيقه من الأطوال الموجيه وتستخدم العناصر البصرية الهولوكرافية في الوقت الحاضر بصوره واسعه مع صمامات الليزر لتصحيح التباعد والأستكمتازم للحزمه بسبب اختلاف الأطوال الموجيه عند التسجيل والقراءه وهناك تطبيق مهم اخر هو توليد حزم بمظهر جانبي للسعه وهذه الحزمه لها خاصيه عدم تغير المظهر الجانبي للشده عند انتشارها والتطبيق الأخير على رؤوس البصريه لمشغلات الأقراص المدمجه حيث يعطي العنصر البصري ثلاث بقع متمركزه

ان اكثر التطبيقات المرئيه للهولوكرام في البصريات هي صناعه العناصر البصريه وهذه العناصر يمكن ان تعمل كعدسه مرآه محرز، فلتر ومجزء شعاع وان هذه العناصر البصريه تبنى على اساس الحيود بواسطه تداخل شعاعين من ضوء الليزر احدهما شعاع المرجع يضيء الفلم الحساس والشعاع الثاني ينعكس عن الجسم (او صورته) ويسمى بشعاع الجسم وبذلك وتسجل اهداب تداخل[1]. فعندما تتلاقى قمتين فإن النتيجة تكبير الشعاع وهذا يسمى بالتداخل البناء ولكن اذا تلاقى قمت شعاع مع قعر الشعاع الأخر فأنتهما يفنيا بعضهما البعض ويسمى بالتداخل الهدام. ويظهر نتيجة تداخل الموجات قمم وقعر بسبب اختلاف الموجات في الطور وبعد تحميص الهولوكرام فإن الاجزاء التي استقبلت كميه كبيره من الضوء تظهر سوداء في حين ان الاجزاء التي استقبلت كميات اقل من الضوء تظهر بيضاء وهذه المناطق السوداء والبيضاء هي اهداب التداخل[2].. وهذه العناصر البصريه تمتلك مميزات تفوق العناصر التقليديه من حيث تكلفه قليله، سهوله تصنيعها، صغر حجمها، تغطي طيف ذو عرض حزمه ضيق جداً، بالأمكان دمج عدد من العناصر على الفلم الواحد، كفاءه عاليه بسمك قليل، بالأمكان جعلها نافذه او عاكسه بحسب عمليه التصنيع، تمتلك عتبه تلف عاليه [3].. وتعتمد هذه العناصر على عدد من المعلمات منها المواد المستخدمه لتصنيع الفلم، نسبة الشعاع، زمن التعريض، الشكل الهندسي لعمليه التسجيل والمؤثر الفعلي هو سيطره على مدى توزيع الموجه او كفيته التسجيل [4].

## انواع العناصر البصرية الهولوكرافية

هنالك نوعين من العناصر البصرية الهولوكرافية وهما :-

\* جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات/ قسم الفيزياء  
\*\* جامعة كربلاء/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء

الأساس ويمتلك حساسية عالية لكن من عيوب هذه المواد تكون حساسه لدرجه الحرار هوتكون نفاذيتها 40% من الصعب التعامل معها وكذلك طبقه الأساس تختفي في اول خطوه من عمليه الاضهار لذلك وجب اضافه مصلب قبل الأضهار [10]..

#### IV. صب دايكرومات الجلوتين على الزجاج او البلاستيك (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>

تعتبر دايكرومات الجلوتين من افضل المواد المثاليه لتصنيع العناصر البصريه الهولوكرافيه حيث تمتلك العديد من المميزات منها تضمين معامل انعكاس عالي , انحلاليه عاليه , كثافه بصريه عاليه , امتصاصيه قليله , عنصر بصري كبير الحجم بتكلفه قليله , بالامكان تعديل الفلم من خلال اضافه ماده او مزج ماده اخرى , بالامكان ان تعطي اهداب تداخل من دون عمليه الاضهار , لها القابليه على اعاده عمليه الاضهار للحصول على معامل الانعكاس المطلوب وكفاءه حيود عاليه . ومن عيوب هذه ماده هي تتأثر بالرطوبه فتحتاج هذه الافلام الى فريزر للتخزين وبذلك لايمكن المتاجره بها وكذلك تكون حساسه للأطوال الموجيه الأقل من 520 nm وبالامكان توسيع الطيف بأضافه صبغه مناسبه [11]...

#### المواد وطرائق العمل:

تم تصنيع فلم حساس بتركيز 5% جلاتين مع 6% دايكرومات الأمونيوم وتم اضافه 2% اوكسيد الحديد Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> مع اضافه 2% من الألكترولونات الواهبه حيث تم اولاً اذابه الجلوتين في الماء المقطر بدرجه حراره 40°C ثم يسكب على الشريحه الزجاجيه بشكل تدريجي ويترك ليتصلب. تم تحضير ماده الحساسه المتكونه من 6% دايكرومات الأمونيوم و 2% من اوكسيد الحديد والذي يعمل على زياده الحساسيه و 2% من الألكترولونات الواهب dimethyl foramide والذي يقلل من تفاعل الضلام ويتم تحضير هذا المحلول الحساس في ظلام تام بعد ذلك توضع الشريحه المتصلبه في ماده الحساسه لمدته 5 دقائق ثم تترك لتجف.

قبل البدء بعملية التعريض لليزر تم وضع الفلم الحساس في محلول مصلب وهو خلاص الكروم cr(AC<sub>3</sub>) لمدته 10 دقائق بعد ذلك يترك دقيقتين بوضع شاقولي ثم نبدء بعملية التعريض ان الغرض من هذه الخطوه هي زياده كفاءه الفلم وحساسيته.

#### تصنيع محرز الحيود

تم تصنيع محرز الحيود باستخدام الطريقه اللامحوريه كما موضح في الشكل (1)

على سطح القرص تستخدم المركزيه لتركيز الحزمه وقراءه المعلومات والبقعتين الخارجيتين تعطيان اشارة خطأ التعقب [7]..

#### مواد التسجيل

للحصول على عناصر بصريه هولوكرافيه ذات خاصيه عاليه وجب تقديم فلم بخصائص جيده ويتم ذلك من خلال اختيار مواد هولوكرافيه تمتلك مقدار عال من الانحلاليه , حساسيتها عاليه , استجابتها للطيف مناسبه , استطارتها منخفضة , امتصاصيه قليله , تعطي ثباتيه , وبالامكان ان تعمل كعنصر نافذ او عاكس حسب الطلب . وفي العاده تصنع العناصر البصريه الهولوكرافيه من مواد ذات سمك هذا بسبب ان الهولوكرام السميك يستطيع ان يعطي كفاءه تقارب 100%. وعند مرور العنصر البصري بالعمليات الكيمياءيه سوف يحدث تغير في معامل الانعكاس يؤدي الى حدوث تشوه تسجيل الاهداب وعدم تجانس في تداخل الاهداب [8]. وان ظاهره التشويه هذه هي ذاتيه من طبقه الأساس للفلم بسبب ان طبقه الأساس سواء كانت جلاتين او اي بوليمر اخر هي بطبيعتها مرنة. وهناك العديد من المواد المستخدمه لصناعه العناصر البصريه الهولوكرافيه منها:-

#### I. بولي فانيل كحول (poly vinyl alcohols) PVA


ان المحلول المائي لهذه البوليمرات يظهر اختلاف في اللزوجه حسب اللون المستخدم وان اضافه المواد الحساسه الى (PVA) يعطي فلم ذو سطح املس ومن مميزات هذا الفلم هو انه يبقى حساس لعدده ايام , من السهوله ازالة من الزجاج , يجفف الهولوكرام بعد الأنماء في الفرن عند 80°C لمدته ساعه اما عيوب هذا الفلم انه يعطي كفاءه منخفضة , بقاء ماده البوليمريه لينه من الصعب تصليبيها فلذلك تكون غير ثابتة وتفاعل الضلام في هذه الأفلام تكون عالي.

#### II. بولي اكرل اسد (poly acrylic acid) PAA

هذه المواد متوفره تجارياً بهيئه محلول مائي ينسجم مع عمليه تغطيه الفلم بعد جفاف الفلم يصبح سطح الفلم متموج جداً وبالامكان تحسينه عن طريق اضافه مصلب له اي يحتاج الى عامل مساعد لكي يتصلب الفلم ولذلك فهو يحتاج الى وقت طويل لكي يجف ويبنى السطح [9]..

#### III. مزج بولي فانيل كحول مع بولي اكرل اسد مع اضافه دايكرومات:-


يتميز هذا الفلم بأنه مرن بسهوله ازاله طبقه من



شكل (1) يبين الطريقة الامحورية للتسجيل

**تصنيع المرآة الهولوكرافية**  
تم تعريض الفلم الحساس ذو سمك  $60\mu\text{m}$  الى شعاع الليزر باستخدام الطريقة المحورية الموضحة في شكل (2) وجعل المرآة المستوية تميل بزوايه صغيره قدرها  $4^0$  بعد ذلك تم أخذ سمك  $90\mu\text{m}, 40\mu\text{m}$  بعد ذلك اخذت تراكيز مختلفه لدايكرومات الأمونيوم عند ثبوت سمك الفلم للقيمه  $60\mu\text{m}$

حيث تم فصل شعاع الليزر الى جزئين متساويين ثم امرارها خلال عدسه لامه الغرض منها هو توسيع حزمه الليزر ثم تسجيل اهداب تداخل موجتين مستويتين على سطح الفلم الحساس الذي سمكه  $60\mu\text{m}$  وكانت زاويه التداخل  $35^0$  وتم استخدام ليزر نديميوم ياك مضاعف التردد بقدره  $80\text{mWatt}$  وكانت المسافه بين الليزر والفلم الحساس  $90\text{cm}$  وزمن التعريض  $15\text{ sec}$



شكل (2) يبين الطريقة المحورية للتسجيل

ونسب التدرج المستخدمه هي  $25\%$  ,  $50\%$  ,  $100\%$ .


#### النتائج والناقشه :

ان عمليه وضع الجلاتين في دايكرومات الأمونيوم وترك الفلم في الظلام يؤدي الى حدوث تفاعل ثانوي بينهما قبل امتصاص ضوء التعريض

#### عملية الأظهار


تبدء عمليه الأظهار بعد عمليه التعريض مباشراً ويتم وضع الفلم الحساس في ماء بدرجه حراره  $40^0\text{C}$  لمدته عشر دقائق ثم يغسل في ماء جاري لمدته خمس دقائق وبدرجه حراره الغرفه بعد ذلك تبدأ عمليه التجفيف باستخدام كحول الأيزوبروبانول لكن يراعى التدرج لمنع تشوه الطبقة وانكماشها

عند ترك الطبقة اكثر من تسع ساعات سوف تقل امتصاصيه الجلاتين للدايكرومات وتظهر بعض التشققات على سطح الجلاتين وبذلك تقل كفاءة الفلم . وتم دراسته تأثير زاويه اعاده البناء للمحزز على كفاءته حيث وجد ان افضل زاويه هي  $35^{\circ}$  وكان مقدار الكفاءة عندها 95% كما موضح في الشكل (4)



شكل (4) يبين تأثير زاويه اعاده البناء على كفاءة العنصر

وان افضل زاويه للحصول على اقل عرض نبضه هي  $40^{\circ}$  حيث تم الحصول على عرض نبضه 15 nm كما مبين في الشكل (5).




شكل (5) يوضح تأثير زاويه اعاده البناء على عرض النبضه

وبعد تم الحصول على مرآه هولوكرافيه بسمك  $90\mu\text{m}$  عاكسه للطول الموجي  $560\text{ nm}$  بكفاءة انعكاس 80% وتم اخذ اسماك مختلفه وهما  $40\mu\text{m}$ ,  $60\mu\text{m}$  ودراسة اثر سمك المرآه على النفاذيه كما موضح في الشكل (6)

يتضمن تكسر جزيئات الجلاتين وايون الأوكسجين المرتبط في مركز ايون الكروم وبذلك يتحول ايون الكروم السداسي الى خماسي . وان عمليه التصلب والانتفاخ والتجفيف تعتبر الجزء الأكثر أهميه في عمليه تصنيع العناصر البصريه النافذه والعاكسه ونجاحها فهناك تصلب ابتدائي للجلاتين فقط ويوجد لدينا نوع اخر من التصلب وهو تصلب الجلاتين مع الدايكرومات قبل التعريض وان هذا التصلب يتم بأضافه خلاص الكروم للفلم الحساس قبل التعريض بربع ساعه تقريباً فقام هذا المحلول على زياده حساسيه الفلم وتصلبه وكذلك عمل على تقليل الانتفاخ الذي يحدث لطبقة الجلاتين اثناء تعرضه للماء وللمحلول المائي . وبذلك تجنبنا حدوث الفجوه الصغيره التي تظهر بعد عمليه الأظهار عاده وهناك فائده اخرى للمصلب وهي ان اضافته العامل المساعد وهو خلاص الكروم الى داكرومات الجلاتين يعمل على ارتفاع قيمه PH للفلم بسبب اندماج مجموعه الهيدروكسيل في مركب الكروم وسوف يقود الى تحول سريع لأيون الكروم الخماسي الى ثلاثي فعند تعرض الفلم الى شعاع الليزر بالأمكان مباشراً البدء بعمليه الأظهار . وبهذه العمليه تم الحصول على محزز حيود هولوكرافي بعدد خطوط  $1129\text{ Line/mm}$  , حيث تم حساب المسافه بين مراتب الحيود من خلال العلاقه :

ايضاً 50% وان افضل فتره زمنيه لتصلب الجلاتين هي سبع ساعات كما موضح في الشكل (3)



شكل (3) يوضح تصلب الجلاتين بكفاءة الحيود

ومن ملاحظه الشكل نجد انه عند استخدام الجلاتين اللين ووضعها في الماده الحساسه يؤدي الى تكون فراغات (فجوه) صغيره جداً تتكون خلال العمليه وفي بعض الأحيان تنتهدم بسهولة خلال اجراء عمليه الأظهار . وكذلك نلاحظ سهوله تخلل الدايكرومات داخل سطح الجلاتين وهذا يؤثر على لزوجه الطبقة وانتفاخها خلال عمليه الأظهار اما


أهداب التداخل اي عدم انتظام الأهداب وهذا يقلل من كفاءه العنصر البصري

#### الاستنتاج:

تبين من خلال نتائج البحث بالأماكن الحصول على عناصر بصريه هولوكرافيه بكفاءه حيوذ عاليه عند ترك الجلاتين يتصلب بشكل جيد وأخذ تركيز مناسب للدايكرومات وبذلك نتجنب انتفاخ الطبقة وتم استخدام الطريقه اللامحوريه للحصول للحصول على محرز حيوذ بكفاءه 95% وسمك  $60\mu\text{m}$  فكانت المسافه بين أهداب التداخل  $0.885\mu\text{m}$  وعدد خطوط المحرز 1129 line/mm وتبين ان زاويه اعاده البناء تؤثر على كفاءه الحيوذ وعرض الحزمه وبأستخدام الطريقه المحوريه تم الحصول على مرآه هولوكرافيه عاكسه للطول الموجي  $560\text{ nm}$  وكان سمك المرآه  $90\mu\text{m}$  وانعكاسيتها 80% وتم دراسته اثر سمك الفلم وتركيز الدايكرومات على انعكاسيه المرآه ووجد ان افضل سمك للحصول على مرآه ذات نقاوه طيفيه عاليه هي  $90\mu\text{m}$  وافضل تركيز للدايكرومات هو 6%

#### المصادر:


1. C.G.Stojanoff, 2004 "Effects of the film manufacturing procedur and development process on the holographic properties of HOE in DCG," SPIE, 5290:278-295.
2. R.S.Chang, 1995 "Fuzzy analysis of the liner equivalent for fabricating a holographic optical element in photoresist", Jpn.J. Appl. Phys. .34:1554-1561.
3. W.S. Colburn, 1998. "Volume phase holographic grating and their potential for astronomical application", SPIE 3355:866-876.
4. C.Moser, 2008. "Fabrication and applications of volume holographic optical filter in glass", J.Phys.D.Appl.Phys .. 41(224003):3722- 3727.
5. H.Sasai and M.Hatakeyama, 2006. "Multilayer laminar-type diffraction grating achieving high diffraction efficiencies ", Appl.Opt. 45:6741-6745.
6. I.Pascal, and A.Fimia, 1992. "Model for analyzing the effects of processing on recording material in



شكل (6) تأثير سمك المرآه على النفاذيه

ومن ملاحظه الشكل نجد انه بزياده سمك المرآه تقل عرض النبضه. وبذلك فأن افضل سمك للحصول على مرآه ذات نقاوه طيفيه عاليه هو  $90\mu\text{m}$  للطول الموجي  $560\text{ nm}$  وتم زياده سمك الفلم عن طريق تدفق الجلاتين على السلايد وليس عن طريق زياده تركيز الجلاتين وهذا لان تقليل تركيز الجلاتين يؤدي الى تقليل في سمك طبقة الاساس ولكن في نفس الوقت خصائص المرونه او اللزوجه للجلاتين تقل وكذلك قابليه تحسس الفلم ايضاً تقل . اما زياده تركيز الجلاتين اكثر من 7% يؤدي الى حدوث تشققات في الفلم

وتم دراسته اثر زياده تركيز دايكرومات الأمونيوم على انعكاسيه المرآه ووجد ان انعكاسيه المرآه تزداد بزياده تركيز الدايكرومات كما موضح في الشكل (7)



شكل (7) يوضح علاقه الأنعكاسيه بتركيز الدايكرومات

من ملاحظه الشكل وجد ان افضل انعكاسيه تم الحصول عليها عند زياده تركيز الدايكرومات الى 6% ان زياده تركيز الدايكرومات يؤدي الى زياده كفاءه جميع العناصر البصريه لكن في نفس الوقت زياده قيمه الحامضيه للفلم الحساس حيث تكون قيمتها (4.5-5) وهي مقبوله نوعاً ما لكن عند زياده التركيز اكثر من 6% يؤدي الى انتفاخ طبقة الجلاتين حيث يتأثر الانتفاخ بالحامضيه والقاعديه للمحلول كذلك يؤدي الى زياده التجمع اي تتبلور الدايكرومات وبالتالي يظهر اعوجاج وتحذب في

9. P.M.Liu, 2001 "Study of a holographic grating based on dye doped polymer ball type polymer dispersed liquid crystal films", Jpn.J.Appl.Phys. 40:6868-6871
10. A.B.Samui,2008. "Holographic recording medium", Recent patents on materials science,1 (1):74-94
11. Yu. N. Vygovskii, 1998. "Photoinduced phase transitions in hologram recording in layers of dichromated gelatin", Laser Physics, 8(4)901-915.
- thich holograms", J.Opt.Soc .Am.A. 9(7):1214-1219.
7. A.Belendez, 1991. "Reflection holographic optical elements in silver halide sensitized gelatin", SPIE,1574:72-83.
8. J.M. Kim, 2001"Holographic optical elements recorded in silver halide sensitized gelatin emulsions. Part 1 .Transmission holographic optical element:, Appl. Opt., 40(5) :622-632.

## The parameters effect on the holographic optical elements

*Adnan S. Muhammed \**

*Kawla jameel\*\**

\*Baghdad University /college of science for women

\*\*Karbala university/college of science

### Abstract:

In this work we fabrication holographic optical element diffraction grating thickness  $40\mu\text{m}$  and mirror  $90\mu\text{m}$  by using dichromated gelatin, to perform that we have to use the Nd:YAG laser doubling frequency of wavelength (532)nm and its powers of (80)mWatt. we have studied the thickness and concentration dichromat effect in mirror reflection, effect of angle of reconstruction beam in band width and diffraction efficiency, study effect gelatin hardener of the diffraction efficiency.