

التوصيلية الكهربائية في مركبات Fe-Mn-Al المغناطيسية

أ.م.د. صبري جاسم محمد أ. عايد نجم سالم

قسم الفيزياء/كلية التربية

جامعة تكريت

أ.م.د. كاظم احمد محمد

قسم الفيزياء/كلية التربية

جامعة الموصل

الخلاصة

تم في هذا البحث قياس خاصية التوصيلية الكهربائية كدالة لدرجة الحرارة لعينات من سبيكة الحديد- المنغنيز - ألنيوم ($Fe_{0.70-x}Mn_xAl_{0.30}$) والتي يدخل فيها عنصر الكوبالت كمادة مضافة للتراكيز المخففة المساوية إلى (0.02, 0.04, 0.06, 0.08) في مدى درجات الحرارة $300^\circ K$ إلى $500^\circ K$ بينت القياسات الكهربائية زيادة في التوصيلية الكهربائية مع زيادة درجة الحرارة للعينات $Fe_{0.50}Mn_{0.20}Al_{0.30}$ و $Fe_{0.66}Mn_{0.04}Al_{0.30}$ بسبب زيادة التحركية بازدياد درجة الحرارة وفق نموذج التنشط بالانتشيط الحراري وقد أظهرت نقصان في التوصيلية الكهربائية للعينة $Fe_{0.64}Mn_{0.06}Al_{0.30}$ بسبب نقصان في التحركية , اما العينة $Fe_{0.62}Mn_{0.08}Al_{0.30}$ فان التوصيلية تزداد بشكل بطيء مع درجة الحرارة واما العينة $Fe_{0.60}Mn_{0.10}Al_{0.30}$ اظهرت زيادة بطيئة في التوصيلية مع درجة الحرارة في المدى ($T < 345^\circ K$) وعند المدى ($T > 345^\circ K$) يلاحظ تناقص التوصيلية مما يدل على وجود الانحلال حيث ان مستوي فيرمي يقع ضمن حزمة التوصيل . بينت نتائج القياسات أن الإلكترونات هي الحاملات الأكثرية للشحنة الكهربائية في هذه العينات .

المقدمة

ان التوصيلية الكهربائية في اشباه الموصلات تعتمد على عدد حاملات الشحنة المتحركة الإلكترونات او الفجوات او كليهما وعلى التغير في التوزيع المتوازن المثار بواسطة المجال الكهربائي المسلط .

عند إضافة ذرات شائبة إلى شبه الموصل , وعند الافتراض بان تركيز الذرات الشائبة المضافة تكون اصغر مقارنة بكثافة ذرات المضيف شبه الموصل . فان هذا العدد القليل من الذرات الشائبة تكون متباعدة بعضها عن بعض لذلك لا يكون هناك تفاعل بين الإلكترونات المانحة . ففي المواد نوع n (أو p) نفترض أن الشوائب تدخل مستويات طاقة مانحة (أو قابلة) غير متفاعلة منفصلة . هذه الأنواع من أشباه الموصلات تسمى بأشباه الموصلات غير المنحلة (Nondegenerate) . أما إذا ازداد تركيز الشوائب , فان المسافات بين ذرات الشوائب تقل

وتتفاعل الإلكترونات المانحة (القابلة) مع بعضها وان طاقة المانحات (القابات) المنفصلة المنفردة سوف تنتشر (diffuse) إلى حزم للطاقة

يمكن حساب توصيلية أشباه الموصلات من خلال معرفة تغير طاقة التنشيط للإلكترونات مع درجة الحرارة . عند زيادة درجة حرارة شبه الموصل فان بعض الإلكترونات يمكن أن تتحرر من الأواصر بسبب التغير الحراري لان طاقتها ستصبح اكبر من طاقة تنشيط شبه موصل الذاتي لذلك فان عدد الإلكترونات التي تتحرك بحرية وبتأثير المجال الكهربائي ستزداد وبالتالي فان توصيلية شبه الموصل ستزداد مع درجة الحرارة . أما شبه الموصل المشوب فان إلكترونات الشوائب تكون أول من يفلت من الأواصر لان طاقة تنشيط إلكترونات ذرات الشوائب اقل من طاقة تنشيط إلكترونات الذرات لشبه الموصل وهذا يؤدي إلى تأين ذرات الشوائب أولاً . وعند زيادة درجة الحرارة اكثر فان التوصيلية الذاتية ستكون المسيطرة لان إلكترونات حزمة التكافؤ ستأخذ كمية من الطاقة الحرارية تمكنها من عبور فجوة الطاقة وتكون مراكز الشوائب قد استنفذت أي إنها لا تستطيع أن تزود حزمة التوصيل بالإلكترونات(1).

عند زيادة إضافية لتركيز المانحات (القابات) فان حزم مستويات المانحات تتوسع وربما تتداخل (overlap) مع اسفل حزمة التوصيل (قمة حزمة التكافؤ) . هذا التداخل يحدث عندما يصبح تركيز المانحات (القابات) قابل للمقاومة مع الكثافة الفعالة للحالات . عندما يفوق تركيز الإلكترونات (الفجوات) في حزمة التوصيل (التكافؤ) . هذا النوع من أشباه الموصلات يسمى أشباه الموصلات المنحلة نوع $p-n$ تكون المستويات بين E_f , E_c مملوءة في الأغلب بالإلكترونات في الشبة الموصل n -type المنحلة , وهكذا فان تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل سيكون كبيراً جداً . كما تكون مستويات الطاقة بين E_v, E_f في الأغلب فارغة في شبه الموصل n -type المنحلة . وهكذا فان تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ سيكون كبيراً جداً (2) . أن التوصيلية الكهربائية σ لهذه المواد تزداد أسياً مع درجة الحرارة حسب العلاقة التالية (3) .

$$\sigma = f(T) \exp(-E_g/k_B T)$$

حيث E_f مستوي طاقة فيرمي و E_v حزمه التكافؤ و E_c حزمة التوصيل

بينت نتائج دراسات طيف حيود الأشعة السينية و النيوترونات في درجة حرارة الغرفة للسبائك المتكونة من عنصري الحديد Fe و الألمنيوم Al , أن هناك نظامين للترتيب الطويل المدى مرتكزا على التراكيب النقية $FeAl$, Fe_3Al (4) (5) . أظهرت نتائج هذه الدراسات أن هذه التراكيب البلورية للسبائك Fe-Al هو نوع متمركز الجسم (B.C.C) . قام (Plascak) (6) بدراسة الخواص التركيبية و المغناطيسية لسبائك Fe-Mn-Al في طور

bcc غير المرتبة بواسطة طيف موزباور و الأشعة السينية فاثبت أن ذرات Al تحدث زيادة خطية تقريبية لمعامل الشبكة سببها الحجم الذري الكبير لذرات Al , واثبت أن كل السبائك الغنية بالحديد تكون فير ومغناطيسية . قام (Sanchez) (7) بدراسة عملية للتصرفات المغناطيسية لسبائك الفولاذ المتجمدة غير المرتبة ل Fe-Mn-Al في طور fcc عند درجة حرارة الغرفة , وأثبت أن الفولاذ المتجمد المؤلف من سبائك متوازنة ثلاثية تكون عمليا في الحالة الفيرومغناطيسية لكل أطوار التركيب (fcc) المدروسة . قام (Marco) (8) بدراسة الخواص المغناطيسية لسلسلة سبيكة $Fe_{0.7}Mn_{0.3}Al_{0.3}$ ($0.40 < x < 0.58$) بواسطة قياسات مطياف موزبار و التأثيرية المغناطيسية المتناوبة . ولاحظ تواجد الطور البارامغناطيسي و الطور الفيرومغناطيسي وأن التركيز العالي ل Fe يعطي قيمة عالية لدرجة حرارة كوري T_c . قام (Tabares) (9) بدراسة السبيكة غير المنتظم $Fe_{0.45}Mn_{0.25}Al_{0.30}$ بواسطة قياسات مطياف موباوز و المغناطيسية, ولاحظ أن السبيكة تكون ذات نظام زجاجي برمي (spin glass) عند $T=60^{\circ}K$. قام (Okpalugo) (10) بدراسة معمقة للمغناطيسية و التركيب باستعمال حيود النيوترونات و الأشعة السينية و المغناطيسية وتقنية استقطار نيوترونات الزاوية الصغيرة للسبائك $FeAl_{1-x}TM_x$ ($TM=Mn, Co$) وبينت نتائج هذه الدراسة أن التأثيرية المغناطيسية تزداد بزيادة تراكيز العناصر الانتقالية المعوضة حتى ظهور المغناطيسية الذاتية (Guo) (11) بينت قياسات المغناطيسية و الحرارة النوعية أن السبيكة $Fe_{2V}Al$ تكون شبه معدن غير مغناطيسي مع فجوة طاقة ضعيفة عند مستوى فيرمي وان التركيب البلوري للسبيكة Fe_3Al هو من نوع fcc . كذلك قام كلا من (Sanckezu) (12) و (Huo) (13) بدراسة المقومة الكهربائية و القدرة الكهروحرارية للمركب الثلاثي $CeTMGe$ ($TM: Ni, Pd, Pt$) والمركب $CePdSn$ كدالة لدرجة الحرارة وقد وجد بان قيمة موجبة ل $S(T)$ لهذه المركبات في درجات الحرارة الواطئة . قام (الجبوري) (14) بدراسة القدرة الكهروحرارية فوجد بأنها تزداد بزيادة درجة الحرارة للسبيكة $Fe_{0.7-x}Co_xAl_{0.3}$ بينما تقل مع زيادة درجة الحرارة لكل من السبيكة $Fe_{0.7-x}Al_{0.3}$ و السبيكة $Fe_{0.7-x}Cr_xAl_{0.3}$.

التقنية التجريبية

تبدأ عملية تحضير عينات السبيكة الثلاثية $Fe_{0.70-x}Mn_xAl_{0.3}$ بوزن العناصر الداخلة في تركيب كل سبيكة وحسب نسبة الأوزان الذرية المئوية الداخلة فيها . ثم تصهر المكونات المذكورة سوية في مسبك (furnace) باستخدام القوس الكهربائي في جو خامل من غاز الاركون لتفادي تأكسد المواد . يكون شكل السبيكة الناتجة بيضوية الشكل تقريبا يتم

تقطيعها للحصول على قرص دائري ذو وجهين مستويين وذلك من أجل الحصول على تماس جيد بين وجهي العينة وقطبي خلية القياس . تم تحديد نوع حاملات الشحنة باستخدام طريقة المجس الحراري (Hot Probe Method) أساس عملها هو ظاهرة التأثير الكهروحراري، ومن أجل معرفة نوع حاملات الشحنة لعينة ما تسخن الكاوية وتلامس نهايتها المدببة من جهة والرأس المدبب للعينة من جهة أخرى . يتم تحديد اتجاه انحراف مؤشر الكلفانوميتر مسبقا وذلك باستخدام عينة مرجعية (النحاس مثلا) لغرض التأكد من دقة تحديد اتجاه انحراف مؤشر الكلفانوميتر لنوعية حاملات الشحنة . تم إجراء قياسات التوصيلية الكهربائية في مدى درجات الحرارة من 300°K إلى 500°K عن طريق ربط مسخن حراري (Heater) على حامل العينة . ولغرض قياس درجة الحرارة يتم تثبيت زوج من المزدوجات الحرارية (Thermocouples) من نوع نحاس - كونستانتان (Cu-Constantan) في كل من القرص العلوي والسفلي لقيم درجة حرارة طرفي العينة ويمكن معرفة درجة الحرارة من خلال القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المزدوجات الحرارية والمقاسة باستخدام مايكرو فولتميتر نوع (Keithley 177DMM) . فإذا كانت V_1 و V_2 القوة الدافعة الكهربائية للمزدوجين الحراريين الواقعين على جهتي العينة و التي تقابل درجتي الحرارة T_1 و T_2 على التوالي فيكون متوسط درجة حرارة T ، العينة مساوية إلى $[T=(T_1+T_2)/2]$. ويتم تسليط فولتية ثابتة عبر العينة بواسطة مجهز القدرة المستمرة (DC power supply) نوع (Hewlett Packard) ومن ثم قراءة قيم التيار الكهربائي I ، المار خلال العينة، بواسطة أميتر ،نوع (Fluka) ذو دقة (10^{-9} amp) ، أما التغير في فرق الجهد عبر طرفي العينة فأنها قيست باستخدام الجهاز نفسه المستخدم في قياس الفولتية بعد إزالة تأثير القوة الدافعة الكهربائية المضافة إلى الفولتية V والمطروحة منها بواسطة قياس الفولتية في الحالتين ، الحالة الأمامية والحالة العكسية بواسطة مفتاح عاكس ، ومن ثم اخذ معدل الفولتية للحالتين كليهما (14) . يتم قياس سمك العينة باستخدام المايكروميتر . كذلك يتم تحديد المساحة السطحية لوجه العينة . ومن قيم التيار و الفولتية يتم تحديد المقاومة الكهربائية . أما قيم التوصيلية الكهربائية σ فيتم إيجادها من مقلوب المقاومة الكهربائية ρ . من أهم العوامل المؤثرة في دقة القياسات التجريبية هو نوعية التماس الميكانيكي بين قرصي حامل العينة ووجهي العينة الذي يمكن الاستدلال على حالته من ملاحظة قراءة الاوميتر أثناء عملية وضع العينة في مكانها المناسب لأجراء القياسات الكهربائية . يوضح الشكل (1) الدائرة الكهربائية المستخدمة في قياس التيار وفروق الجهد الكهربائي . إن تفاصيل التقنية التجريبية مشروحة بالتفصيل في المصدر (15) .

النتائج والمناقشة

تمت دراسة التوصيلية الكهربائية مع درجة الحرارة T في مدى درجات الحرارة من 300°K إلى 500°K لعينات $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.3}$ (حيث $x = 0.2, 0.1, 0.04, 0.06, 0.08$) • يتضح من الشكل (2) أن التوصيلية الكهربائية. للعينات $\text{Fe}_{0.66}\text{Mn}_{0.04}\text{Al}_{0.30}$ و $\text{Fe}_{0.50}\text{Mn}_{0.20}\text{Al}_{0.30}$ أظهرتا زيادة في التوصيلية الكهربائية مع زيادة درجة الحرارة بسبب زيادة في التحركية بازدياد درجة الحرارة وفق نموذج التنشط بالتنشيط الحراري حيث أن التوصيلية الكهربائية تتناسب طردياً مع حاصل ضرب تركيز حاملات الشحنة والتحريكية لذلك فإن زيادة التوصيلية مع درجة الحرارة تكون ناتجة إما عن زيادة تركيز حاملات الشحنة بسبب زيادة في العيوب الذي يولد مستويات طاقة داخل فجوة الطاقة حيث إن هذه المستويات تقترب من حزمة التكافؤ أو حزمة التوصيل، هذه الزيادة غالباً ما ترجع إلى وجود مستويات داخلية (flaw state) متمثلة بمراكز القنص ومراكز الالتئام (16) • وفي العينة $\text{Fe}_{0.64}\text{Mn}_{0.06}\text{Al}_{0.30}$ نلاحظ نقصاناً في التوصيلية الكهربائية تعزى إلى نقصان في التحركية، لأن العينة المطعمة في هذه الحالة لا تلعب دور المانع فقط بل تؤثر أيضاً على التركيب البلوري • أن توصيلية العينة $\text{Fe}_{0.62}\text{Mn}_{0.08}\text{Al}_{0.30}$ تزداد بشكل بطيء مع درجة الحرارة، لأن عدد حاملات الشحنة الناتجة عن التآين معظم الذرات المانحة تبقى ثابتة وتنفوق عدد حاملات الشحنة الناتجة عن التآين الذاتي أو الانتقالات الإلكترونية عبر فجوة الطاقة (Omar) • العينة $\text{Fe}_{0.60}\text{Mn}_{0.10}\text{Al}_{0.30}$ تظهر زيادة بطيئة في التوصيلية مع درجة الحرارة في المدى ($T < 345^\circ \text{K}$ وعند المدى ($T > 345^\circ \text{K}$) يلاحظ تناقص التوصيلية مما يدل على وجود الانحلال حيث أن مستوى فيرمي تقع ضمن حزمة التوصيل (Li) (17) •

الجدول (1) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية عند درجات الحرارة $305^\circ \text{K}, 390^\circ \text{K}$ (440°K , $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.3}$) • يتضح من الجدول أن التوصيلية الكهربائية للعينات $\text{Fe}_{0.64}\text{Mn}_{0.06}\text{Al}_{0.30}$ و $\text{Fe}_{0.60}\text{Mn}_{0.10}\text{Al}_{0.30}$ تقل بازدياد درجة الحرارة بسبب زيادة المقاومة الكهربائية لها أي أن سلوكها هو سلوك معادن (روي) (18) • أما فيما يخص نوعية حاملات الشحنة فقد تم استنتاج نوعية حاملات لهذه العينات بأنها سالبة أي شبة موصل نوع n • وهذا ما توصل إليه (الجبوري) (14) أيضاً حيث أن إشارة معامل القدرة الكهربائية كانت سالبة وهذا دليل على أن حاملات الشحنة الأغلبية هي الإلكترونات •

يوضح الشكل (3) علاقة تغير $\ln \sigma$ مع $1000/T$ لعينات السلسلة $x\text{MnAl}_{0.3}$ $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.3}$ نلاحظ أن العينة $\text{Fe}_{0.66}\text{Mn}_{0.04}\text{Al}_{0.30}$ تمتلك طاقتي تنشيط، الأولى (0.04 eV) عند المدى ($305^\circ \text{K} - 402^\circ \text{K}$) والثانية (0.09 eV) ضمن المدى (402°K)

(K-483° K) • أما العينة $Fe_{0.62}Mn_{0.08}Al_{0.30}$ تمتلك طاقتي تنشيط الأولى (0.005 eV) ضمن المدى (307° K - 390° K) والثانية (0.16 eV) عند (390° K - 480° K) • أما العينة $Fe_{0.50}Mn_{0.20}Al_{0.30}$ فأنها تمتلك طاقتي تنشيط (0.004 eV) • أن العينات التي لها طاقتي تنشيط تكون توصيليتها على مرحلتين : الأولى تكون بطريقة القفز بين المستويات المقيدة في الفجوة يعني أن الانتقال بين حزمي التكافؤ والتوصيل غير ممكنة في المرحلة الأولى ، ولكن يمكن ذلك في درجات حرارة أعلى ، وأن التوصيلية في المرحلة الثانية يكون على أساس انتقال حاملات الشحنة من حافة التحركية (mobility edge) إلى مستويات غير مقيدة أو ممتدة خلال الفجوة (شهاب) (19) •

الشكل (4) يوضح تغير التوصيلية الكهربائية لعينات $Fe_{0.70-x}Mn_xAl_{0.3}$ بتغير تركيز Mn حيث أن التوصيلية الكهربائية تزداد بشكل ملحوظ بزيادة نسبة Mn عند درجات الحرارة 305° K و 390° K و 440° K • أن زيادة التوصيلية الكهربائية ناتجة عن الزيادة في تركيز حاملات الشحنة بسبب وجود مستويات مانحة في فجوة الطاقة •

أظهرت العينتان $Fe_{0.66}Mn_{0.04}Al_{0.30}$ و $Fe_{0.50}Mn_{0.20}Al_{0.30}$ زيادة في التوصيلية الكهربائية مع زيادة الدرجات الحرارية بسبب زيادة التحركية بازدياد درجة الحرارة وفق نموذج التنطيط بالتنشيط الحراري ، هذه الزيادة غالباً ما ترجع إلى وجود مستويات داخلية (flaw state) متمثلة بمراكز القنص ومراكز الالتئام (20) وفي العينة $Fe_{0.64}Mn_{0.06}Al_{0.30}$ نلاحظ نقصان في التوصيلية الكهربائية يعزى إلى نقصان في التحركية ، لأن العينة المطعمة في هذه الحالة لا تلعب دور المانح فقط بل تؤثر أيضاً على التركيب البلوري فتقلل من حجم الحبيبات و نتيجة لذلك تزداد عمليات التشتت للإلكترونات مع حدود الحبيبات • تتفق هذه النتائج مع نتائج التأثيرات الكهروحرارية لنفس العينات التي توصل إليها (13) في تحقيق العلاقة العكسية بين معامل سيباك والتوصيلية الكهربائية حيث لاحظ نقصان في معامل سيباك بازدياد درجة الحرارة لجميع العينات •

الجدول(1): يوضح قيم التوصيلية الكهربائية عند درجات الحرارة 305° K و 390° K و 440°K للسبائك Fe_{0.70} - xMnxAl_{0.3}

الصيغة الكيميائية	σ (ohm-cm)-1		
	305°K	390° K	440°K
Fe _{0.66} Mn _{0.04} Al _{0.30}	0.8	3.45	4
Fe _{0.64} Mn _{0.06} Al _{0.30}	9.6	8.25	7.8
Fe _{0.62} Mn _{0.08} Al _{0.30}	13.8	14.2	15.1
Fe _{0.60} Mn _{0.10} Al _{0.30}	22.15	21.9	21.6
Fe _{0.50} Mn _{0.20} Al _{0.30}	23.1	23.7	24.5

المصادر

- 1-Sze,S.M., John wiley and Sons, INC., USA 1969.
- 2- Nemen ,D.A. . Richard D.Tiwin Inc.(USA) 1992.
- 3-Omar.A , Adeson Wesely, world student series edition (USA),1975.
- 4-Epperson J.E., and Spruiell,J.E. , J. Phys. Chem. Solid, Vol. 30 1721-1732.1969
- 5- Moison A.M , J.Magn. Mater. Vol.54-57,1091-1092,1978.
- 6- Plascak, J. A.,Alcazar G.A. and Galvao E., PRC. World ScientificPublishing. 1990.
- 7-Sanchez A.J. , Alcazar G.A., Bohorquez A., Hyperfine Interaction,183-188, 1997.
- 8- Marco J.F., Zamora L.E. Alcazar G.A.,BohorquezA.and Gonzalez J.M , J.Appl. Phys.Vol.82, 6165- 6169,1997.
- 9- Tabares J.A., Zamora L.E., Alcazar G.A, Bohorquez A., J. Magn. Mater. Vol.137, 339-342.1994.
- 10- Okpalugo D.E .and Booth J.G.,J. Phys. F: Metal.Phys. Vol.15 p .681 and p. 2025. 1985
- 11- Guo G.Y.,Botton G.A. and Nishino Y., ,Vol 10, L119 L126., 1998
- 12- Sanchez J., Huo D., Kato T .,Kuwai T. Isikawa Y . and Mori

- K ., Physica B. Vol .281 &282 pp.98-100 ,2000.
 13- Huo D. and Dexon et .al , J. Phys.Soc. Jap. 68 ,3377-3382,1999 .
 14- الجبوري - , عبدالله محمود, أطروحة ماجستير -جامعة تكريت .2001.
 15 - الرحمن ,روزة برهان الدين ,أطروحة ماجستير -جامعة تكريت (2001)
 16 - زي .اس .ام . نبائط اشبة الموصلات فيزيائية وتقنية .ترجمة د . فهد غالب حياتي و د .حسين علي احمد ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,جامعة الموصل 1990,
 17- جليل .موفق ,رسالة ماجستير -قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة صلاح الدين 1990 .
 18-روي ا .كولك لايسر . شيراديهل .باجل . المواد والنبائط للمهندسين الكهربائيين والفيزيائيين ,ترجمة باسيلي رفعت رزق ,مطبعة دار الحكمة ,جامعة البصرة .(1992) .
 19- شهاب .عليه عبد الحسين,اطروحة ماجستير -كلية العلوم-جامعة بغداد, (1985)
 20-Omar M.S,AmeenI M.M., Murad I.M., Hanna M .H., Zanco Vol.1,55-65.,(1988).

THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE COMPOUNDS MAGNETIC Fe-Mn-Al


Kaehm Ahmad Mohammed Sabrie Jaseem Mohammed
 Universty of Mosel Universty of Tikrit College of
 Education College of Education

Rosure Borhan Alden
 Universty of Karkyk \ College of Science


The electrical conductivity as a function of temperature for the polycrystallin magnetic Iron-Manganese-Aluminum, $Fe_{0.7-x}Mn_xAl_{0.03}$, alloys for the manganese concentration ($X= 0.20, 0.10, 0.04, 0.06, 0.08$) in the temperature range $300^{\circ}K$ to $500^{\circ} K$.

These results shows that the electrical conductivity increases as temperature rises for all alloys except those of $Fe_{0.64}Mn_{0.06}Al_{0.30}$ and $Fe_{0.60}Mn_{0.10}Al_{0.30}$ where it decreases as temperature rises exhibiting a metal properties .


The electron are the majority charge carriers in these alloys .



الشكل (1) الدائرة الكهربائية المستخدمة في قياس التوصيلية الكهربائية
(σ) مع درجة الحرارة (T) لعينات $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.30}$



الشكل (3) علاقة ($\text{Ln } \sigma$) مع ($1000/T$) لعينات $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.30}$



الشكل (٤) علاقة التوصيلية الكهربائية (σ) لعينات $\text{Fe}_{0.70-x}\text{Mn}_x\text{Al}_{0.30}$ مع تركيز Mn