

إمكانية استخدام خام البورسلينايت والكاؤولينايت الأبيض في تصنيع حراريات عازلة

البريطانية (BS, 1902, part B, 1976) كالمسامية والكثافة الظاهرية والمقاومة الانضغاطية.

أما الفحوص الحرارية فان مقاومة الصدمة الحرارية في نتائجها قد اجتازت حدود المواصفة القياسية الألمانية (DIN, 51068 part2, 1867) بينما أظهرت نتائج متغيرات إعادة الحرق ضمن الحدود المسموح بها (2%) وأقل من ذلك ، أما التوصيل الحراري لهذه العينات المنتجة كان واطناً وبذلك تعد من الحراريات ذات الكفاءة الجيدة في العزل الحراري.

كما بينت نتائج التحليل المعدني (XRD) أن العينات المنتجة تتكون بصورة رئيسة من الكرسنوبلايت والمولايت فضلاً على طوري التريديمايت والكيينايت. نتيجة لذلك يمكن استخدامها كحراريات عازلة في عزل وتبطين المنشآت الهندسية والزراعية وكذلك الحيوية ذات الأهمية العالية والتي يمكن حمايتها من الحريق.

المقدمة Introduction

تحتل المعادن الطينية والصخور المرافقة لها والموجودة في الصحراء الغربية بالاهتمام لما لها أهمية جيولوجية وصناعية، فمن الناحية الجيولوجية تعد أدلة جيدة عن ظروف المناخ القديم والوضع التكتوني والعوامل الترسيبية والتحوارية التي أثرت على الصخور الأم (parent material) ومن الناحية الصناعية تعد مواد أولية أو ثانوية للعديد من الصناعات كصناعة الورق والأدوية ومبيدات الحشرات والصناعات السيراميكية التي من ضمنها الحراريات العازلة التي أصبحت

الباحثون

م.م. عباس صبر سروان الوظيفي
كلية الزراعة/جامعة بابل

م.م. حيدر رؤوف سعيد الطاهر
كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل

أ.د. سلمان خلف عيسى
كلية الزراعة/جامعة بغداد

المستخلص

تم خلال البحث تصنيع حراريات عازلة من مواد أولية عراقية على شكل خلطات من خام البورسلينايت بتردد حبيبي (1-2، 0.5-1، 0.25-0.5 ملم) وبنسب وزنية (20، 30، 50%) والكاؤولينايت الأبيض بنسبة (20%) مع إضافة ماء التشكيل بنسبة (9%) والزيوت المستهلكة بنسبة (10%) ليتم تشكيلها بقوالب متعددة الأشكال والأحجام وبكبس مقداره (250 كغم / سم. ٢) جففت العينات وحرقت بدرجة حرارة (1200م) في أفران كهربائية لمدة (6 ساعة) وبزمن انضاجي (2 ساعة). أجريت لها الفحوصات الفيزيائية التي كانت نتائج بعضها مقاربة للمواصفة القياسية

فنية واقتصادية التي تكون اغلب موادها ذات استيرادية عالية الكلفة

المواد وطرائق العمل Materials and Methods

تم تصنيع المنتج الحراري بسلسلة من العمليات المختبرية تبدأ بجلب المواد الأولية الخام من الصحراء الغربية وتحليلها كيميائياً كما في الجدول (١) وتكسيدها وطحنها إلى الأحجام المطلوبة ، الكاؤولينايت (٠,٠٧٥ ملم) وخام البورسلينايت بترجات حبيبية (١ - ٠,٢ - ٠,٢٥ ملم) وينسب وزنية موضحة في الجدول (٢) ، مع إضافة الزيوت المستهلكة بنسبة (١٠%) وماء التشكيل بنسبة (٩%) من وزن المواد الصلبة ليتم تماسكها بسبب النسبة العالية من مادة البورسلينايت (الغير لدنة) مما يؤدي إلى صعوبة تشكيلها بطريقة الكبس شبه الجاف Semi-dry Pressing بعدها تم تشكيل العينات بضغط مقداره (٢٥٠ كغم / سم^٢) وبقالب ذات أشكال وأحجام مختلفة لغرض إجراء الفحوصات الفيزيائية.

تم تجفيف العينات المشكلة بطريقة الكبس شبه الجاف هوائياً وكذلك في أفران حرارية بدرجة حرارة (١١٠م) ولمدة (٢٤ ساعة) ، بعدها حرقت بدرجة حرارة (١٢٠٠م) في أفران كهربائية لمدة (٦ ساعة) وبزمن إنضاجي (٢ ساعة).

جدول (١)

التحليل الكيميائي للمواد المستخدمة في البحث

Raw Materials	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	Na ₂ O%	K ₂ O%	MgO%	CaO%	SO ₂ %	L.O.I%
Porcelaine	68.1	2.9	1	-	-	-	6.75	6.4	-	13.2
White Kaolinite	50	32	1.25	0.1	0.7	0.35	1.1	1.4	0.25	11.13

جدول (٢)

النسب الوزنية والترجات الحجمية للمواد المستخدمة في البحث

رمز العينات	الكاؤولينايت الأبيض %	البورسلينايت %	الترجات الحجمية الحبيبية للبورسلينايت (%)	(1.2)	(0.5 - 1)	(- 0.25)mm
A1	20	80	50	20	30	
A2	20	80	30	50	20	
A3	20	80	20	30	50	

ضرورة ملحة للحفاظ على الطاقة الحرارية والكهربائية نتيجة العجز المتزايد فيهما بسبب التطور الصناعي وكبر وتوسع حجم المنشآت الزراعية والهندسية كحقول الدواجن والثروة الحيوانية ومعامل الإنتاج الهندسي والزراعي التي تحتاج إلى أجهزة كهربائية للتبريد والتدفئة.

إن خام البورسلينايت يتكون من ظروف بحرية رسوبية ومن تجمع كميات كبيرة من الكائنات الحية الغنية بالسليكا التي يؤدي تفسخها إلى إحلال السليكا محل المعادن الكربوناتيّة ، إذ يستخدم كمادة ترشيح في عمليات الكبريت والسوائل الغذائية وكذلك صقل المعادن وفي صناعة العوازل الحرارية (٥).

أما طين دويخلة الكاؤوليني (الأبيض) لتكوين الكعرة الذي يعد المعدن الرئيسي للصخور الطينية الرسوبية في الصحراء الغربية ويدخل في كثير من الصناعات منها السمنت والأصباغ والزيوت وكذلك الصناعات السيراميكية.

ونتيجة لما يتمتع به القطر من احتياطات كبيرة للمواد الأولية وبالأخص هاذين المعدنين ، تؤهله أن يكون رائداً في العديد من الصناعات ومنها الحرارية العازلة (Insulating Refractorres).

مشكلة البحث Research Problem

لإيجاد بدائل تنافسية بمواصفات فنية واقتصادية من موارد طبيعية متوفرة في القطر بكميات هائلة في تصنيع حراريات عازلة.

أهداف البحث Research Aims

إنتاج حراريات عازلة من مواد قابلة للحرق تعمل على حفظ الأبنية والمنشآت الهندسية والحيوية والزراعية المختلفة تكمن في استغلال الموارد الطبيعية والمتوفرة في القطر بكميات هائلة لإيجاد بدائل تنافسية بمواصفات

Result and Discussion النتائج والمناقشة

يبين الجدول (٣) الفحوصات الفيزيائية للعينات المنتجة والمحروقة بدرجة حرارة ١٢٠٠ م (O بان المسامية والكثافة الظاهرية ذات نتائج مقاربة للمواصفة القياسية البريطانية (١) والتي حددت بان تكون المسامية أكثر من (٥٠%) والكثافة الظاهرية (١ - ١,٢ غم / سم. ٣)

وقد تعزى الأسباب ربما إلى خام البورسلينايت الذي يمتاز بمسامية قد تصل حوالي (٥٠%) عندما يكون بهيئته الطبيعية (٢)، وقلة المادة الرابطة التي عند زيادتها تعمل على زيادة المساحة السطحية وبذلك تزيد من سرعة التفاعلات ومساحة اتصال الحبيبات مع بعضها لمكونات العينة الواحدة (٣).

إذ يتبين إن هنالك علاقة عكسية بين المسامية والكثافة الظاهرية نتيجة لحدوث عملية التلبد (Sintering) التي تعمل على اختزال قسماً من هذه المسامات فتتحول إلى النوع المغلق، وبالتالي تزيد من الكثافة الظاهرية وقلة المسامية (٤)، (٥)، وكذلك إلى حدوث عملية التزجج (Vitrification) التي تكون مسؤولة عن زيادة الكثافة الكلية وقلة المسامية (٦)، (٧).

أما امتصاصية الماء فترتبط بعلاقة طردية مع المسامية، إذ أن المسامية تزداد بزيادة نسبة المادة غير اللدنة مما يساعد ذلك على زيادة قابلية العينات المنتجة في امتصاصية الماء، وبذلك فإن امتصاصية الماء تزداد بازدياد المسامية وتقل

بانخفاضها (٨).

بينما كانت نتائج التقصص الطولي اقل من حدود التقصصات التي ذكرها (9) (Grim) للحراريات مثل الكاؤولينايت (٢ - ١٧%)، والتي تحصل كنتيجة طبيعية في التحولات الطورية للمواد المستخدمة أثناء عملية الحرق، فعند تحول الكاؤولينايت إلى ميتا كاؤولينايت في درجة حرارة (٥٠٠ م i O بعدها تبدأ تقصصات سريعة نتيجة لحدوث عملية التزجج، وقد يستمر حدوث التقصصات إلى أن تكتمل عملية التلبد (٩)، (١٠).

ويتضح من خلال الجدول (٣) أن قيم الوزن النوعي للعينات المنتجة تتأثر بالتدرج الحبيبي لخام البورسلينايت وكذلك بوجود المادة الرابطة التي قد تزيد من المسامية السطحية فتعمل على تسريع التفاعلات بين مكونات العينة الواحدة وكذلك وجود الأكاسيد الصاهرة (Fluxes) التي تعمل على تكوين منتجات حرارية ذات أوزان نوعية واطئة، كل ذلك يخفض من قيم الوزن النوعي (١١).

لقد كانت المقاومة الانضغاطية المبينة نتائجها في الجدول مقارنة إلى المواصفة القياسية البريطانية المذكورة والتي حددت بان تكون المقاومة الانضغاطية بين (٣٠ - ٤٠ سم ٢) وأكثر من ذلك مع الحفاظ على الصلادة، وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود طور الكينايت الذي يعمل على إعاقة التشققات الحاصلة بين مكونات

العينة الواحدة وكما مادة رابطة قوية وكذلك إلى وجود طوري المولايت والكرستوبلايت اللذان يعملان على تسريع صلابة المنتج الحراري مما يمنحاه قوة ومتانة عاليتين (١٢) ، (١٣) والمبينة في نتائج التحليل المعدي (XRD) للعينات المنتجة في الشكل (١٠).

وفيما يخص الفحوصات الحرارية فقد أظهرت نتائج مقارنة الصدمة الحرارية للعينات المنتجة والمحروقة بدرجة حرارة (١٢٠٠م O) أعلى من الحد المسموح بها في المواصفة القياسية الألمانية (١٤) (أكثر من ١٥ دورة) ، ربما تعود الأسباب إلى وجود الأطوار المتحققة ذات التمدد الحراري الواطئ والتي بينتها نتائج التحليل المعدي (XRD) ذات التمدد الحراري الواطئ والتي تعد اطوار رابطة قوية تعمل على اعاقاة التشققات الحاصلة في مكونات العينة المنتجة حرارياً (١٥).


كذلك فان نتائج متغيرات إعادة الحرق كانت ضمن الحدود المسموح بها (٢%) والتي ذكرها i (16) (Chester) وقد يعزى السبب إلى وجود الأطوار المذكورة التي تمنح المنتج الحراري متانة عالية ضد تأثيرات إعادة الحرق (١٧) ولاسيما وجود طور المولايت في مكونات الجسم السيراميكي الذي يعزز إمكانية استخدامه في المباني المتعرضة إلى حرارة عالية نتيجة لتمدده الحراري الواطئ ومتانته العالية ضد المؤثرات الخارجية.

بينما كانت نتائج التوصيل الحراري واطئة واكل من الحدود (١,٠٠٨ - ١,٧٢٨ واط /م.م) التي ذكرها i (16) (Chester) وقد يعود ذلك إلى المسامية العالية التي امتازت بها العينات المنتجة نتيجة للتدرج الحبيبي الملائم لخام البورسلينايت والنسبة العالية للمادة غير اللدنة (١٦) ، (١٧) وكذلك الأطوار المتحققة التي تكون رديئة التوصيل الحراري.

جدول (٣)

الفحوص الفيزيائية للعينات المنتجة

رمز العينة	التوصيل الحراري w/m.c°	إعادة متغيرات %	مقاومة لصدمة لحرارية (دورة)	المقاومة الانضغاطية كغم/سم ^٢	الوزن النوعي %	تقلص طولي %	لتصاقية الماء %	الكثافة الظاهرية كغم/سم ^٣	المسامية %
A1	٠,٦٧٠	-١,٠٧٤	<٢٥	٧٠,٠٧٣	٢,٥٥٠	٢,٣١٦	٢٣,٥٥٠	١,٣٦٠	٤٤,١٠٠
A2	٠,٥٣٠	-٠,٥٢١	١١ - ٢٣	٣٩,٢٤٠	٢,٤٣٦	٤,١٨٧	٢٨,١١٦	١,٣٠١	٤٧,٨٢٨
A3	٠,٦٠٩	-٠,٥٠٨	١٦ - ٢٠	٣٦,٤٢٨	٢,٤٣٢	٢,٥٠٠	٢٤,٥٠٦	١,٢٨٢	٤٨,٩٨٠



الشكل (1)
نتائج التحليل المعدني (XRD)

Abstract

This research, insulating refractories that manufacturing from Iraqi raw materials (Porcelainite raw) of (1 - 2 , 0.5 - 1 , less than 0.25mm grain size distribution) and (20 , 30 and 50% by weight) and (white kaolinite) of (20%) by weight also formation water of 9% and exhausted oil 10% by weight were added together into these mixtures, to prepare with multi forms and sizes blocks. The samples were dried and fired with (1200 c) in electric furnaces for along time (6h) and soaking time (2h).

The productive samples were evaluated through physical tests that some results were nearly to the British standard specification (BS, 1902, part B, 1976)

Such as porosity, bulk density and compressive strength either, thermal tests of thermal shock resistance passed DIN, 51068 part 2, 1967 limits white results of re-firing changes were within over weight limits of (2%).

Results of thermal conductivity were very low, so that these were one of insulating refractories which reflect a good efficiency in thermal insulation.

Also the XRD showed that productive samples consist of cristoballite and mullite phases, as well as tridymite and kyanite phases.

Resultant of that, they can be using as a insulating refractories padding and insulating of engineering, agricultural and a living structures to protect them from firing.

الاستنتاجات Conclusions

١- بالامكان استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في القطر بكميات هائلة لإيجاد بائل تنافسية بمواصفات فنية واقتصادية لتصنيع حراريات عازلة تستخدم في تبطين وحفظ الأبنية ذات الأهمية العالية من الحريق وكذلك كبطانات ثانوية للأفران الحرارية

٢- إن استخدام الزيوت المستهلكة وإضافة نسبة قليلة من الماء أدى إلى التشكيل الجيد لهذه العينات وبقوالب مختلفة الأشكال والأحجام على الرغم من استخدام نسبة عالية من المادة غير اللدنة وقلة نسبة المادة الرابطة

٣- إن تعدد التدرج الحبيبي لخام البورسلينايت والنسبة الوزنية للمواد المستخدمة في البحث أدت إلى تحسين الخواص العامة للمنتوج الحراري

٤- بالامكان استخدام الطابوق المصنوع من هذه الخلطات لإغراض التبطين نتيجة لمقاومته للصدمة الحرارية والثبات العالي ضد متغيرات إعادة الحرق مما يجعله ذا أبعاد حجمية ثابتة

٥- بالامكان استخدام المنتج الحراري لأغراض التبطين والعزل وذلك نظراً لانخفاض توصليه الحراري الواطئ

التوصيات Recommendations

١- إمكانية إضافة بعض المواد العضوية بدلاً من الزيوت المستهلكة ودراسة تأثيرها على الخواص العامة للمنتوج الحراري

٢- بالامكان إجراء تغطية لمسامية هذه العينات من زجاج السيراميك بهدف استخدامها لغرض التسطيط والعزل معاً

٣- بالامكان استخدام العينات المنتجة كمادة ترشيح (Filtrate Materials). نتيجة للمسامية العالية.

11. Vanicheva, I.L. and Schmidt, S.P., 1966, Phase Analysis of high alumina refractories, Refractories, Vol. 60, No. 7, p.236 - 238.
12. Daniel, M. Dabbs; Van Yao and Aksay, A., 1999, Nanocomposite mullite/mullite powders by spray pyrolysis, Nanoparticle of journal Res.1, p. 127-130.
- 13.. Micheal, Potter, 1999, Kyanite and related materials, Mines, U.S. Bureau.
- 14.. DIN, 51068, part2, 1967, Determination of thermal shock resistance test procedures and evaluation.
- 15.. O'Driscoll Mike, 1999, Sillimanite minerals, Industrial Minerals, No. 379.
- 16.. Chester, H. J., 1973, Refractories production and properties, London.
17. Litovsky, E.Ya. and Micheal, S., 1992, Gas pressure and temperature dependence of thermal conductivity of porous ceramic materials part 19, J. Am. Ceram. Soc., p. 25 - 39.
18. Kingery, W.D., 1963, Introduction to ceramics, John Wiley and sons Inc., New York.

References المصادر

1. BS, 1902, part B, 1976, Method of testing refractories materials.
- ٢ عبد الحسين ، علي ؛ محمد ، احمد جاسم ؛ عبد الواحد ، خالد ؛ نجم ، وفاء عبد الله ، ١٩٩٥ ، رفع الاحتياطي لخام البورسيلينايت في منطقة الطريفوي إلى الصنف أ (B) تقدير رقم ٢٣١٣ ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، بغداد.
3. Budnikov, P.P., 1964, The Technology of Ceramic and Refractories, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, p. 647.
4. Pivinskii, I.Y.E., 1995, Effect of Silica sol of different routes on the properties of law cement castable, Refractories, 63, p.229.
5. Singer, F. and Singer, S.S., 1963, Industrial Ceramic, Chemical publishing company, New York.
- 6.. Studart, A.R.; Zhong, W. and Pandolifelli, V.C., 1999, Effect of Silica sol of different routes on the properties of law cement castables, Soc. Bull. 65, Am Ceramic.
- 7..Serry, M. A.; Naga, S.M. and Kabesh, A.M., 1985, Firing characteristics of Sinai Kaoline, Interceram, No.5, p. 59 - 61.
- 8.. Warrir, K.G.; Mukundan, P.; Pillai, P.K. and Damodran, A.D., 1989, Particle size of quartz and verification of porcelain bodies, Interceramics, Vol. 38, No.5, p. 19 - 21 .
- 9.. Grim, R.E., 1962, Applied clay , Mineralogy McGraw - Hill book Co. Inc., New York.
- 10.O. Sikolids, C.A.; Kafritsas, A. and Alexiads, C.A., 1989, Kaolin of Lesbos and their Suitability for the ceramic industry, Interceramic, Vol. 38, No. 1, p. 11 - 14 .