



ازداد بعد التشعيع وذلك بسبب نقصان فجوة الطاقة البصرية، وكذلك بسبب ترصاف الذرات الذي بدوره يقلل المسافات البلورية.




الشكل (٤): تغير معامل الأمتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) قبل التشعيع .



الشكل (٥): تغير معامل الأمتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) بعد التشعيع.

٣- الأنعكاسية (R):

من ملاحظة الشكل (6) والشكل (7) لتغير الأنعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) قبل وبعد التشعيع، نلاحظ ان الأنعكاسية قلت بشكل طفيف بعد التشعيع وذلك لان التشعيع اثر على سطوح الأغشية فأصبحت خشنة غيرصقيلة .



الشكل (٦): تغير الأنعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) قبل التشعيع.

حيث t: يمثل سمك الغشاء

اما الأنعكاسية (R) فقد تم حسابها من المعادلة الآتية [7] :

$$R+A+T=1$$

وهذه المعادلة من الممكن كتابتها بالصيغة الآتية:


$$R=1-A-T$$

النتائج والمناقشة:


بعد تشعيع غشاء كبريتيد الكادميوم (CdS) الرقيق ذو السمك (3000 \AA) بليزر الهيليوم- نيون (He-Ne Laser) ومن خلال الأشكال الخاصة بالثوابت البصرية تم ملاحظة ان بعض هذه الثوابت (ازداد) والبعض الآخر (قل) وكما يأتي:

١- فجوة الطاقة البصرية (Eg): (Forbidden Energy Gap)

من ملاحظة الشكل (٢) والشكل (٣) لتغير فجوة الطاقة البصرية الممنوعة كدالة لطاقة الفوتون للانتقال المباشر المسموح لغشاء كبريتيد الكادميوم (CdS) قبل وبعد التشعيع نلاحظ انها قلت بالتشعيع وذلك لانه سبب في زيادة العيوب البلورية مما يؤدي ذلك الى زيادة المستويات الموضعية بين حزمتي التكافؤ والتوصيل وبالتالي فإن هذا يؤدي الى نقصان في قيمة فجوة الطاقة البصرية (Eg).



الشكل (٢): تغير فجوة الطاقة البصرية الممنوعة كدالة لطاقة الفوتون للانتقال المباشر المسموح لغشاء (CdS) قبل التشعيع.



الشكل (٣): تغير فجوة الطاقة البصرية الممنوعة كدالة لطاقة الفوتون للانتقال المباشر المسموح لغشاء (CdS) بعد التشعيع

٢- معامل الأمتصاص (alpha):

من ملاحظة الشكل (4) والشكل (5) لتغير معامل الأمتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) قبل وبعد التشعيع، نلاحظ ان معامل الأمتصاص

٧. رعد سعيد عبد الراوي "دراسة بعض الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لاغشية الانتيمون والزرنيخ والتلوريوم المرسبة بوضع مائل" اطروحة دكتوراه، الجامعة التكنولوجية، (2001).
8. K.Yatsui, XD kang, physics of plasma, Vol.1, No.5, P42. May (1994).
9. D.M.Zhou,S.Q.Wang,and H.M.Chen, "Brazilian Journal of physics",Vol.34,No.2b,(2005).
- 10.A.E.Rakhshani,and A.S.AL-Azab, " CdS thin films"Jornal Colloid Interface Sci.Chemical Process Engineering Research Institute(Jule 2005).

11.K.Dobson,I.Visoly -Fischer,G.Hodes,and D.Cahen,Sol.Energy Matter.Sol.Cells(May 2005).

12.P.A.Radi,A.G.Brito-Madurro,J.M.Madurro,and N.O.Dantas"Characterization and Properties of CdO Nanocrystals In Coporated in Polyacry Lamide"Brazilian Jornal of Physics,vol.36,No.2A, (June 2006).

13.Shikha Tiwari and Sanjay Tiwari "Electrical and Optical Properties of CdS nanocrystalline semiconducters"Cryst.Res.Technol.41,No.1, (2006).

14.A.V.Feitosa, M.A.R. Miranda ,J.M.Sasaki,and M.A.Araujo-Silva,"Anew Route for preparing. CdS thin films by Chemical Bath Deposition Using. ED.TA as Ligand" March 2003.


15.B.K.Cupta & O.P.Agnihotn,"Journal of Applied phys,V.18.No.2,Feb(1979).

16.www.micos.wg

17.علي احمد يوسف، "دراسة الخواص البصرية والكهربائية لكبريتيد الكادميوم المشوب بالفضة، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، (٢٠٠١).

18.F.Abeles, "Optical Properties of Solids", (North - Holand) Publishing Com., (1972).

19.A.K.Abass, "Solar Energy Materials", Vol.10, (1988).



الشكل (٧): تغير الأنعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) بعد التشعيع.

الاستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث الحالي تبين ان التشعيع بواسطة ليزر الهيليوم-نيون (He-Ne Laser) على غشاء كبريتيد الكادميوم (CdS) الرقيق ادى الى نقصان في قيمة فجوة الطاقة البصرية (Eg) وزيادة في معامل الأمتصاص (α)، ونقصان طفيف في الأنعكاسية (R).

المصادر:

١. بان يوسف حنا، "الصفات الضوئية لاغشية ZnO, CdO ولمزيجهما بنسب حجمية مختلفة"، رسالة ماجستير الجامعة المستنصرية (١٩٩١).
2. O. S. Heavens, "Thin film physics", Methum & Colted (1970).
3. S.k.J.Al-Ani,M.N.Makadsi,I.k.Al-Shakarchi, "Journal of Materials Science", Vol.28,(1993).
4. R.A.Smith, "Semiconductors" Cambridge University,Press 2nd ed.(1987).
5. A.F.AL-Ameen "Optical prosperities of (CdS) and (PbS) Thin Films and their mixtures" M.Sc.Thesis University of Baghdad (1996).
6. K.Segger, "Semiconductors Physics", 2nd ed, New York, (1980).

Study of the Optical Properties for (CdS) Radiated by (He-Ne Laser)

Adnan Raad Ahmed

Department of Physics, College of Education, University of Tikrit, Tikrit, Iraq

Abstract :

In the present paper the effect of continous was studied (He-Ne Laser) for (30 minute) that have power bigger than (1 mw) Length wave (680.8) on the (CdS) thin film,was calculated optical properties (Forbidden Energy Gap, Absorption Cofficient, Reflectance),they study revealed that the (Forbidden Energy Gap) decreased, (Absorption Cofficient) increased, and (Reflectance) showed little decreased.