

دراسة الثوابت البصرية لبولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) المشوب بالمثل

البرتقال ($C_{14}H_{14}N_3O_6^-$) ونسبتي 2% و 4%

جاسم حافظ محمد

قسم الفيزياء ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية

الخلاصة

درس تأثير التشويب بمثل البرتقال ($C_{14}H_{14}N_3O_6^-$) في الثوابت البصرية معامل الانكسار (n)، معامل الخمود (K_0)، الجزء الحقيقي والخيالي لثابت العزل الكهربائي (ϵ_r و ϵ_i) للبولي مثيل ميثاكريلات (PMMA)، ونسبتي (2%) و (4%). وبسمك مقداره ($145 \mu m$) تمت هذه الدراسة من خلال تسجيل طيفي الامتصاصية والنفاذية في مدى الطيف (900-190) nm، النتائج اظهرت ان جميع الخصائص التي تمت دراستها تزداد بزيادة نسبة التشويب ماعدا النفاذية التي تقل بزيادة التشويب.

المقدمة

البوليمرات عبارة عن مركبات كيميائية عملاقة مكونة من عدد كبير من المجاميع الذرية المرتبطة مع بعضها بأواصر كيميائية مكونة سلاسل طويلة . وتدعى عناصر هذه السلاسل بالوحدات المتكررة *Repeating units* وهي تكافئ المونومير *Monomer* الذي يمثل الوحدة الاساسية لبناء البوليمر [1، 2] .

يمكن تقسيم البوليمرات القطبية على مجموعتين تبعا لسلوكها العازل [3] . الاولى تظهر سلوكا عازلا في منطقة الترددات الواطئة [$10^1 - 10^6$] هيرتز، اما المجموعة الاخرى فتظهر عزلا في منطقة الترددات العالية [$10^6 - 10^{12}$] هيرتز . ويصنف البولي مثيل ميثاكريلات ضمن المجموعة الثانية ويرمز له باختصار PMMA وله تسميات عديدة منها الزجاج العضوي (Organic Glass) او البرسبكس (Perspex) [3,1]. يعد بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) من المواد المهمة صناعياً لتمييزه بالمتانة والشفافية مما يجعله بديلاً ملائماً للزجاج في الاستعمالات المنزلية ويستعمل في الطلاء وكذلك يستعمل في صناعة الالياف البصرية ويسمى *Plastic Optical Fibres (POF)* بسبب قلة تكاليفه وخفة وزنه جعله بديلاً من *Glass Optical Fibres (GOF)* [1, 2, 4, 5] الرمز الكيميائي لـ PMMA يوضح في الشكل (1) [6,1]. وهو عديم اللون يحضر بالبلورة الكيميائية باستعمال بيروكسيد البنزويل كبادئ او باستخدام الاشعاع كما يحضر بالبلورة العالقة والمستحلبة والمحاليل ذو قوام صلب في درجة حرارة الغرفة، وذو خصائص ضوئية جيدة ومقاومة عالية لعوامل الطقس ويتسم بالثبات تجاه الحوامض والقواعد لكنه ذو مقاومة ضئيلة للخدش ويعد احد البوليمرات الحساسة

للضوء والاشعة المؤينة، اذ يتحلل بالنتشيع ان من اهم الخصائص الفيزيائية للبوليمر PMMA مبينة في الجدول رقم (1) [1].

يمتاز PMMA بكونه من البوليمرات المتأثرة بالحرارة (لدنة حرارياً) ففي درجة حرارة الغرفة يكون مادة صلبة وصافية قابل للتقطيع والبرادة، وبارتفاع درجة الحرارة يصبح أكثر ليونة وبالوصول إلى درجة الحرارة ($T_g=105^\circ\text{C}$) التي تمثل درجة حرارة الانتقال الزجاجي لـ PMMA تبدأ خصائص المرونة وقابلية المد والتشكيل بالظهور مما يوفر إمكانية تشكيله بالحرارة إلى أشكال معقدة ومختلفة. كما يمتاز PMMA بالشفافية العالية، إذ تبلغ نفاذية الضوء العملية خلاله (92%) مقارنة بالقيمة النظرية التي تبلغ (92.3 %) عند الأطوال الموجية (360 nm – 100 nm) عند سمك (2.54 cm) ويكون شفاف بالنسبة إلى الضوء المرئي ليوفر بديلاً من الزجاج. فعلى الصعيد الكيميائي يعد PMMA مادة مقاومة للحوامض والمواد الكيميائية القلوية المخففة لكنه ينوب في المذيبات العضوية مثل البنزين، والتولوين، والكلوروفورم. تعد قابلية الذوبان والانصهار والكثافة الواطئة والمرونة المطاطية من الخصائص الجذابة لاستعمال بعض البوليمرات في مجالات عديدة فيمكن استخدامها في كل من الخلايا الشمسية والخلايا الكيميائية الضوئية (Photo Chemical Cell) والمفاتيح الضوئية (Optical Switching) وعناصر الذاكرة والبطاريات الشمسية وأجهزة التحسس، مثل تحسس الرطوبة والغازات وأجهزة التسجيل الضوئي كما يمتاز PMMA بالشفافية العالية ويكون شفاف بالنسبة إلى ضوء المرئي ليوفر بديلاً من الزجاج يستعمل ألواح شفافة واقية في الطائرات، المصانع، البيوت الزجاجية والمختبرات في التقنيات البصرية المعقدة مثل العدسات والمواشير لسهولة تصنيعه وتشكيله فضلاً عن رخص ثمنه. ومؤخراً أستعمل في حقل الكواشف الذكية ويهدف هذا البحث إلى دراسة اثرتشويب في الخواص البصرية للغشاء البوليمر [7,8].

الجزء العملي

لتحضير مادة البولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) استخدمت طريقة الصب وذلك لعدم احتياجها إلى تقنيات متقدمة وأجهزة معقدة، ويمكن بواسطتها تحضير نماذج ذي مساحة كبيرة نسبياً وذي سمك متساو تقريباً.

حضرت النماذج على شكل أفلام مكونة من خليط من البوليمرالنقي المجهز من شركة *General Dentaurem* (الالمانية وملح ثاني كلوريد الحديد المجهز من شركة *General Purpose reagent BDH-Limited Poole England*) وبنقاوة (99.99%) عن طريق إذابة 0.1gram من PMMA في 5 ml الكلورفورم ثم صب الخليط في أحواض زجاجية للحصول على أغشية بوليمرية نقية (pure) ومن ثم نحصل على أغشية بوليمرية مشوبة وبنسب تشويب 2% و4% من مادة مثيل البرتقال ($\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}_3\text{O}_5$) [9] ثم صب الخليط في أحواض زجاجية للحصول على أغشية بوليمرية مشوبة. قيس سمك النماذج المحضرة باستخدام جهاز *Electronic Digital Micrometer* ذي المدى 0-1 mm/0.001 (0.001mm/0.0001). سجل طيفي النفاذية والامتصاصية باستخدام مطياف

من نوع (UV-160A UV-VIS Recording Spectrophotometer) المصنع من شركة shiamizda اليابانية ولمدى من الأطوال الموجية يتراوح بين nm (200-900) وقد سجلت جميع القياسات في درجة حرارة الغرفة.

النتائج والمناقشة

الامتصاصية (A) Absorption :

حسبت الامتصاصية من الجهاز المطياف مباشرة ونلاحظ من الشكل رقم (2) علاقة الامتصاصية مع الطول الموجي ونحصل على أعلى قيمة الامتصاصية لـ PMMA المشوب بنسبة شائبة 4% وثم يليه بنسبة شائبة 2% وأخيراً النقي والا ان تلك الزيادة تختلف من منطقة الى أخرى بالنسبة الى الأطياف الموجية في منطقة طيف للأشعة فوق البنفسجية (UV) تكون الامتصاصية أعلى ما يمكن نسبة الى منطقة الأشعة المرئية (VIS) ومنطقة طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) أي تزداد الامتصاصية بزيادة نسبة التشويب .

النفاذية (T) Transmission :

حسبت النفاذية من الجهاز المطياف مباشرة ونلاحظ من الشكل رقم (3) علاقة النفاذية مع الطول الموجي ونلاحظ أقل قيمة للنفاذية في منطقة طيف للأشعة فوق البنفسجية (UV) وتبدأ الزيادة عند الطول الموجي 300nm تقريباً ونلاحظ النفاذية تقل بزيادة نسبة التشويب أي البوليمر النقي له نفاذية أعلى من البوليمر المشوب بنسبة شائبة 2% و يليه أخيراً البوليمر المشوب بنسبة شائبة 4% ومنه نلاحظ منحنى النفاذية بعكس منحنى الامتصاصية .

الانعكاسية (R) Reflection :

حسبت الانعكاسية من طيف الامتصاصية والنفاذية بموجب قانون حفظ الطاقة حسب العلاقة الآتية [10]

$$R + T + A = 1 \quad \text{------(1)}$$

يمثل الشكل (4) منحنى الانعكاسية دالة للطول الموجي للبوليمر النقي والمشوب بنسبتي 2% و 4%، ونلاحظ من الشكل بان الانعكاسية من الطول الموجي 190 nm الى 240 nm أي في منطقة طيف للأشعة فوق البنفسجية (UV) تقل الانعكاسية بزيادة نسبة التشويب وبعدها تزداد الانعكاسية بزيادة نسبة التشويب في منطقة طيف الأشعة المرئية (VIS) ، ومنطقة طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) أي من الطول الموجي 290nm تتزايد بزيادة الطول الموجي مع

ملاحظة ان الانعكاسية للبوليمر المشوب بنسبة شائبة 4% تكون قيمتها 0.650 اعلى من البوليمر المشوب بنسبة شائبة 2% التي تصل الى القيمة 0.644 اما البوليمر النقي تكون قيمة الانعكاسية له 0.433

معامل الامتصاص (α) Absorption Coefficient :

يعرف معامل الامتصاص بانه نسبة النقصان في شدة الاشعاع بالنسبة الى وحدة المساحة باتجاه انتشار موجة الوسط . [10]

حسب معامل الامتصاص (α) من طيف الامتصاصية باستخدام العلاقة الآتية . [11,13]

$$\alpha = 2.302 \frac{A}{t} \dots\dots\dots (2)$$

اذ t: سمك البوليمر

يبين الشكل (5) علاقة معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون، اذ نلاحظ تغيير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون للبوليمر يكون معامل الامتصاص في البداية قليل عند طاقات الفوتون القليلة، اذ تبدأ من 1.4eV الى 4.9 eV ومن ثم يزداد معامل الامتصاص عند طاقة الفوتون من 4.9 eV الى 6.4 eV و الشكل العام للمنحنى يلاحظ زيادة معامل الامتصاص بزيادة نسبة التشويب للبوليمر

معامل الخمود Extinction Coefficient(k_o):

يعد معامل الخمود كمية الطاقة الممتصة من الغشاء الرقيق أي يمثل الجزء الخيالي لمعامل الانكسار المعقد وحسب معامل الخمود من العلاقة الآتية. [12,13]:

$$k_o = \frac{\alpha \lambda}{4 \pi} \dots\dots\dots (3)$$

اذ λ الطول الموجي

نلاحظ من الشكل رقم (6) سلوك معامل الخمود مع طاقة الفوتون مشابه لسلوك معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون و ذلك لارتباط معامل الخمود مع معامل الامتصاص ويتناسب طرديا حسب العلاقة اعلاه ولكن اقل قيمة منه اي يقل معامل الخمود عند الطاقات الفوتون القليلة ويزداد عند طاقات الكبيرة وبصورة عامة يزداد معامل الخمود بزيادة نسبة التشويب .

معامل الانكسار (n_o) Refractive Index :

تم حساب معامل الانكسار من العلاقة الاتية [3، 10]

$$n = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k_0^2 + 1) \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \quad (4)$$

اذ k_0 : معامل الخمود .

يبين الشكل (7) علاقة معامل الانكسار مع طاقة الفوتون ومن الشكل نلاحظ أعلى قيمة لمعامل الانكسار تسجل عند طاقة الفوتون 4.6 eV للبوليمر المشوب بنسبة شائبة 4% وتكون قيمة معامل الانكسار 6 اما للبوليمر المشوب بنسبة شائبة 2% وتكون قيمة معامل الانكسار اقل ويليه النقي. ونلاحظ معامل الانكسار يزداد بزيادة نسبة التشويب .

حساب ثابت العزل الكهربائي (ϵ) Dielectric Constant :

اذ ϵ ثابت العزل المعقد الذي يمكن ايجاده من المعادلة الاتية [3، 10] .

$$\epsilon = \epsilon_r - i\epsilon_i \quad (5)$$

$$\epsilon_r = n^2 - k_0^2 \quad (6)$$

اذ

ϵ_r الجزء الحقيقي من ثابت العزل ϵ_i الجزء الخيالي من ثابت العزل

$$\epsilon_i = 2nk_0 \quad (7)$$

حسب ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي (ϵ_r) والخيالي (ϵ_i) من خلال المعادلتين 6 و 7

يمثل الشكل (8) العلاقة بين الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون ويوضح هذا المنحني التشابه بينه وبين منحني معامل الانكسار وذلك بسبب العلاقة الرابطة بينهما حسب المعادلة رقم (6) التي تصل اعلى قيمة للجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي عند طاقة الفوتون 4.4 eV بالنسبة للبوليمر المشوب بنسبة شائبة 4% وبعبءا نقل قيمة

قيمة الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي عند طاقة الفوتون 5.1 eV بالنسبة الى البوليمر المشوب بنسبة شائبة 2% واخيراً للبوليمر النقي عند طاقة الفوتون 4.7 eV .

يمثل الشكل (9) العلاقة بين الجزء الخيالي مع طاقة الفوتون ويوضح هذا المنحني التشابه بينه وبين منحني الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون بالنسبة الى تسجيل اعلى قيم للطاقة الفوتون ولكن دائماً قيمة الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي اعلى من قيمة الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي .

الشكل العام للمنحني الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون و الجزء الخيالي مع طاقة الفوتون نلاحظ زيادة الجزء الحقيقي و الجزء الخيالي بزيادة نسبة التشويب للبوليمر .

الاستنتاجات

- 1- نلاحظ قيم الامتصاصية والانعكاسية دالة للطول الموجي تزداد بزيادة نسبة التشويب 2% و 4%
- 2- النفاذية دالة للطول الموجي تقل بزيادة نسبة التشويب .
- 3- ان تشويب البولي ميثاكريلات PMMA بمادة مثيل البرتقال ($\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}^-$) ونسبتي تشويب مقدارها 2% و 4% ادى الى زيادة في قيم الثوابت البصرية دالة لطاقة الفوتون الساقط بزيادة نسبة التشويب مثل k_0 ، n ، ϵ_r ، ϵ_i .

المصادر

- 1 - عبد الحسين ، علي محسن (2000) "دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لتوليفات شمعية بوليمرية وتأثير أشعة كاما على تلك الخصائص التركيبية " . أطروحة ماجستير الجامعة المستنصرية كلية التربية
- 2 هاشم ، عقيل يوسف (1988) " الخصائص الانتقالية لبعض البوليمرات التوصيل الكهربائي في بولي حامض الأكرليك " . أطروحة ماجستير جامعة البصرة كلية التربية.
- 3- David, A. Katz (1998), " POLYMERS" J. Chem. Educ., 50: 434
- 4- Boxel, A. D.(2005). Bragg Gratings in Hotosensitive Graded Index Polymer Optical Fibres Katholieke Universiteit Euvén
- 5 - Mervyn ,K. (2007). "INTRINSIC, SINGLE-MODE POLYMER OPTICAL FIBER SENSORS FOR ARGESTRAIN APPLICATIONS"North Carolina State University in for the Degree of Doctor of Philosophy
- 6- Neher, D.(2009)." Physical and Engineering Properties of Polymers" Short-Script of the Lecture partII ,PP 1 - 18
- 7- Ahmad A.H., Awatif A.M. and Zeid Abdul-Majied "Dopping Effect On Optical Constants of Polymethylmethacrylate (PMMA) " Eng & Technology, Vol.25, No.4,PP 558-568 (2007).
- 8-Marvin B. K. (2007). "Photo chromic Polymers for the Optical Homodyne Detection of Ultrasonic Surface Displacements"Stanford University, Stanford, CA 94305-5080, USA

9-Fatimah , I. Shukla, P.R. and Kooli,F.(2009). "Combined Photocatalytic and Methyl Orange Dye using Iron Exchange Titanium Pilared Montmorillonite" Journal of Applied Sciences 2:(20) 3715-3722

10- محمد، هناء إبراهيم ، النعيمي، ابتسام محي و هنو و داد (2007) . " تأثير درجة الحرارة التلدين والسبك في الخواص البصرية الاغشية (Fe O) الرقيقة المحظرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري " مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية


11-Saliha, I. ;Muhsian, Z.; Yasfmin, C.;Yasemin, C.and Mujdat, C. (2006).” Optical characterization of the CdZn(S_{1-x} Se_x)₂ Thin films Deposited by Spray Pyrolysis Method” Optica Applicata, Vol.XXXVI, No.1, PP.29-37 ,

12-Gumus.C, Ozkendir.O, Kavak. H,Ufktepe.Y,(2006). “Structural and Optical Properties of Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method” Journal of optoelectronics and Advanced Materials,8 : (1) 299

13- Ahmed, R. M. (2004). Optical Study on Poly (methyl methacrylate) / Poly (vinyl acetate) Blends” Physics department, Faculty of Science, Zagazig University , Egypt, M.Sc. March,


جدول (1): يبين الخصائص الفيزيائية للبوليمر PMMA

البوليمر	الوحدة المتكررة	درجة الانتقال الزجاج	درجة الانصهار البلورية	الكثافة ρ (g/cm ³)	الوزن الجزيئي M w t gm/mol	معامل الانكسار n
PMMA	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} - \\ \\ \text{COOCH}_3 \end{array}$	105	208	1.19	3x10 ⁶	1.48




Fig


شكل (1): الرمز الكيميائي لـ PMMA [6،1]




شكل (2): تغير الامتصاصية كدالة للطول الموجي




شكل (3): تغير النفاذية كدالة للطول الموجي




الشكل (4): تغير الانعكاسية كدالة للطول الموجي




شكل (5): تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون




الشكل (6): تغير معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون



الشكل (7): تغير معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون



شكل (8): تغير ثابت العزل الحقيقي كدالة لطاقة الفوتون



شكل (9): تغير ثابت العزل الخيالي كدالة لطاقة الفوتون

Study of optical constants of (PMMA)doped with ($C_{14}H_{14}N_3O_6S^-$)

J.H.Mohmmad

Department of Physics, College of Education, University of Al-Mustansiriyah

Abstract

The Dopping effect by methyl orange ($C_{14}H_{14}N_3O_6S^-$) on optical constants [Refractive index (n), extinction coefficient(K_0), real and imaginary parts of dielectric constant(ϵ_r & ϵ_i)] of poly methyl methacrylat (PMMA) that additive to this polymer with both percentages 2% and 4% at thickness(145) μ m have been studied. This study has been done by recording the absorption and transmission spectra in the wavelength range (200-900)nm . The results showed that all optical parameters are increased by increasing dopping rate except the transmission was decreased.

