

استثمار مستحلب اوكسيد المغنيسيوم في معالجة التلوث الناتج من محطات الطاقة الكهروحرارية

معاذ عبدالله الحجار

كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، الموصل، جمهورية العراق

الملخص:

(Molten sludge) إلى رماد متطاير (Fly ash) يسهل ازالته من المنظومات هذا وان المحطات بسعة 750 ميكا واط تقذف إلى الجو من الوقود الغازي ما زنته خمسة أطنان من اكاسيد النتروجين في الساعة الواحدة فضلا عن اكاسيد الكبريت والكربون وعليه فمن خلال الاديبيات العلمية المتوفرة واجراء التجارب المختبرية فقد تم فك سر المعرفة للمستحلب المستورد وهيئة عينات مختبرية محلية ومقارنتها مع المستورد وحسب المواصفات القياسية وما موضح بالبحث .

ان خواص اوكسيد المغنيسيوم الصناعي يختلف جذريا عن الطبيعي والذي يعرف بـ (المغنيسيا) حيث ان درجة الحرارة ووقت كلسنة هيدروكسيد المغنيسيوم تلعب دورا مهما في خواص المنتج [6][7]. يدخل اوكسيد المغنيسيوم بصورة عامة في صناعة الحرايات والاسمدة والبواقي وفي صناعة المطاط والمواد الصيدلانية وكمادة أولية في تركيز حامض النتريك، يعتبر MgO مادة أساسية (Base) في صناعة المستحلبات وعليه فيحتاج إلى وسط حامل (Barrier) ليبقى معلقا لفترات طويلة ليسهل حقنه مع الوقود الثقيل

تطبيقات المستحلبات :

أ . يقلل من التآكل الذي يحدثه حامض الكبريتيك في المراجل البخارية .
ب. يستخدم في معالجة الانسدادات الناتجة من تحرر الفناديوم من المداخل .
ج . معالجة انبعاث السخام الحامضي (Acid Smut) .

محاسن المستحلبات :

- 1- تحويل ترسبات الفناديوم من حالة لزجة (Sticky) إلى حالة المسحوق الجاف .
- 2- الحفاظ على المبادلات الحرارية .
- 3- يعمل على تثبيت الضغط في المنظومات وبالتالي ينظم الاحتراق .
- 4- معادلة ترسيب حامض الكبريتيك .
- 5- يعمل على تنظيم الدالة الحامضية pH بصورة تدريجية للرماد المتطاير .
- 6- يعطي عمر أطول للمكائن والمعدات .
- 7- يقلل من كلف الصيانة .
- 8- يقلل من السخام وانبعاث الدقائق .

طريقة استعمال المستحلبات [8] :

يرسل إلى خط الحقن المؤدي إلى البرنر من خلال مضخة أو مباشرة إلى غرفة الاحتراق، علما بأن كمية الحقن بمقدار لتر واحد من المستحلب لكل 2000 إلى 6000 لتر من زيت الوقود الثقيل .

أدت الحاجة إلى ايجاد بدائل في استخدام المستحلبات في محطات توليد الطاقة الكهربائية لماله دور في معالجة التلوث الهوائي حيث يدخل المستحلب (الحاوي على 62 % من اوكسيد المغنيسيوم) مع الوقود الثقيل (Heavy crude oil) بنسبة 1 : 4000 وان محطات توليد الكهرباء بالطريقة الحرارية في القطر تستورد كميات هائلة من هذا المستحلب سنويا على شكل (Suspension oil type) وان هذا المستحلب يعمل على عدم تكثف النفايات بعد الحرق في المداخل حيث بوجود مستحلب المغنيسيوم تتحول هذه النفايات من مادة وحية منصهرة

المقدمة:

ان علم المستحلبات من العلوم الحديثة التي طبقت في محطات الطاقة الكهربائية لمعالجة تلوث الهواء من أكاسيد الكبريت ، النتروجين ، أول أكسيد الكربون وغيرهم ، لذا دعت الحاجة إلى استخدام هذه التقنية ، والمبدأ يعتمد على اضافة اوكسيد المغنيسيوم أو الكالسيوم كمستحلب للوقود الثقيل (Fuel oil) أو الى الزيت الخام (crude oil) أثناء عملية الاحتراق وبنسبة ثابتة .

أسهمت استعمال المداخل العالية في محطات الطاقة الكهربائية إلى خفض تراكيز الدقائق التي تنفثها هذه المحطات إلى الجو بنحو (87%) هذا فضلا عن التلوث الحراري التي عندما تأخذ الحرارة الناجمة من الاشعة الصناعية المختلفة طريقها إلى المسطحات المائية فتؤدي إلى رفع الحرارة من جراء احتراق الوقود [1]. ان التخلص من النفايات الصلبة تتم بواسطة الطمر الصحي ثم التغطية بالتراب وهناك طريقة الحرق للاستفادة من الطاقة الناتجة [2].

ان العملية الصناعية لازالة أكاسيد الكبريت تتم من تفاعل غاز SO₂ (والناتج من حرق الوقود النفطي الثقيل أو من حرق الفحم الحجري) مع نواتج كلسنة الدولومايت MgCO₃ وتنتج من ذلك أملاح ثابتة للمغنيسيوم والكبريت غير ضارة للبيئة ، تزال وتملأ بها المنخفضات الأرضية عادة (Land fill) وتزاح محتويات الفرن جميعها بعد هذه المرحلة إلى مفاعل الغسل بالماء (scrubber) حيث يتم رش المزيج بالماء وفي هذا المحيط المائي يتفاعل ما تبقى من غاز SO₂ مع MgO غير المتفاعل وتتكون كميات تزاح جميعها إلى المركد settling tank [3]. اما ازالة أكاسيد النتروجين NO_x التي تنتج من وحدات توليد الطاقة الكهربائية تتم بواسطة اوكسيد المغنيسيوم حيث يتكون نترات المغنيسيوم الذي يسحب إلى المركد ثم إلى وحدة التفتيح إلى NO₂ و MgO، اما لو استخدم الكالسيوم بدلا من المغنيسيوم فعملية التفتيح الحراري أصعب [4]. من خلال ما تقدم نلاحظ بأن المغنيسيوم يدخل في صناعة المستحلبات والذي يستخلص من ماء البحر و تتضمن العملية ترسيبه على شكل هيدروكسيد المغنيسيوم من اضافة النورة Slik of lime [5].

المواد وطرائق العمل:**الأجهزة والمعدات :**

طيف الامتصاص الذري نوع shimadzu type 140A

جهاز قياس اللزوجة نوع Harius .

فرن حرق نوع Carbolite .

جهاز الطرد المركزي .

المواد الكيميائية :

أوكسيد المغنيسيوم ،حامض الستياريك ،هيدروكسيد البوتاسيوم ومشتقات

نפטية متنوعة (دهن سيارات البنزين، راتنج الكيدي، كيروسين و كازاويل) .

ومن اجل الوصول إلى ما هية المستحلب فلا بد من استخلاص الطبقة

العضوية منه وفصلها عن المخلفات المتبقية بشكل مواد صلبة solid

content وتمت هذه العملية وكالاتي :

1- استخدام جهاز الطرد المركزي **centerralfuge**: تم أخذ كمية معينة

من المستحلب المستورد وإضافة كمية معلومة من المذيب (الكيروسين)

ووضعه في جهاز الطرد المركزي عند سرعة دورة 2000 بالدقيقة ولمدة


خمس دقائق ، بعد ذلك تم فصل الراسب وغسله بالكحول ومن ثم

التجفيف في مجفف عند حرارة 100 °م لغرض وزنه ، ونفس الحالة طبقت

على نموذج محضر مختبريا من (صوينة حامض الستياريك 108 غم في

وسط قاعدي 0.253 غم بغية الحصول على 3 غم من ستيارات الصوديوم

وفق المعادلة التالية، ومن ثم إضافة 100 غم من مادة MgO:



أما مسألة التعليق فقد تمت من إضافة 60 غم من ستيارات المغنيسيوم مع

40 غم من المشتق النفطي مع الاستمرار بالتحريك لمدة نصف ساعة وعند

حرارة 120 °م وتخفيفه بالكيروسين للحصول على الكثافة المطلوبة . حيث

عومل النموذج المحضر بنفس ظروف المستورد .

2- طريقة الحرق Ashing Method :**النتائج والمناقشة:**

في بادئ الأمر تم دراسة الخواص الفيزيائية لأوكسيد المغنيسيوم والذي

يدخل في صناعة المستحلبات وكما موضح في الجدول (1).

جدول رقم (1): الخواص الفيزيائية لأوكسيد المغنيسيوم

الخاصية	القيمة
اللون	أبيض
معامل الانكسار	1.736 برك
الكثافة	3.58 غم / سم ³
درجة الانصهار	2800°م
ذوبانية الماء	0.00062 غم / 100 مل ماء

هذا فضلا عن بعض السلوك الفيزيائي للمادة وكما أشير في الجدول (2).

جدول رقم (2): العلاقة بين الحرارة والكثافة النوعية لأوكسيد المغنيسيوم

الحرارة °م :	1200	1000	850	710	600
الكثافة النوعية:	3.48	3.39	3.22	3.04	2.94

حيث نلاحظ بأن هنالك علاقة طردية مابين الحرارة والكثافة النوعية .وقد تم

دراسة الصفات العالمية للمستحلبات والموضحة في الجدول (3).

تم أخذ عينة معلومة من المستحلب المستورد والمحلي وحرقه عند حرارة

500 °م ولمدة 45 دقيقة ومن ثم تم وزن الرماد ومعاملته بحامض

الهيدروكلوريك 6 عياري واكمال الحجم المطلوب واجراء قياس تركيز

أوكسيد المغنيسيوم بطريقتي الامتصاص الذري والتسحيح مع-EDTA

Na₂

3- تأثير المذيب Solvent effect :

تم دراسة تأثير أنواع مختلفة من المذيبات مثل (كيروسين ، أسيتون ،

الإيثانول) لأستخلاص المادة العضوية ومن ثم استخدام الطرد المركزي

وكانت النتائج مطابقة بين المستورد والمختبري .

4- طريقة التقطير البسيط Simple Distillation Method :

من تتابع عملية التقطير الاعتيادي لحجم معين وتتابع حجم المتقطر ودرجة

الحرارة ، فقد لوحظ بأن التقطير يبدأ من 132 °م وينتهي في 320 °م

والحصول على مخلفات صلبة وأرسلت نتائج الفحص إلى مصفى الدورة

للتعرف على ماهيته وكان يشكل نسبة 80 % كيروسين و 20 % كازاويل

5- دراسة تأثير الوسط الحامل:

تم اختيار عدد من الأوساط لغرض تعليق المادة بحيث ينسجم مع

المواصفات المطلوبة ومن ملاحظة المعطيات للمستورد فقد تم استخدام

كيروسين : كازاويل / الهيدروكليك / دهن سيارات البنزين / دهن الديزل /

زيت توربينات / راتنج الكيدي Alkyde resin ، وفي كل مرة نلاحظ

خاصية التعليق والركود بعد 24 ساعة وبدرجة حرارة الغرفة ، وقد اختير

دهن سيارات البنزين الأفضل للحصول على تجانس المادة المصلية مع

الوسط لكونه رخيص الثمن وانه ذا قوام مقبول وممتزج تماما ، علما بأن

مادة التشنيت Dispersion agent هي حامض الستياريك .

جدول رقم (3): الصفات الأساسية العامة للمستحلبات [9]

المظهر	أبيض ، محلول لزج القوام
معدل الكثافة (ASTM D70)	1.6-1.7 كغم / لتر
درجة الانتقاد (ASTM D93)	أكثر من 70°م
محتوى أوكسيد المغنيسيوم	1 كغم / لتر ما يعادل 62 %
الحجم الحبيبي	2.5 مايكرون
اللزوجة عند 20 °م	أقل من 1000 سنتي ستوك
نقطة الانسكاب	10°م-
ثباتية العالق	أكثر من 12 شهر
التعبئة	براميل فولاذية

حيث نلاحظ من الجدول بأن المستحلب نوعا ما خفيف معتمدا على

اللزوجة وذات محتوى عالي من مادة اوكسيد المغنيسيوم وبأستقراريته العاليه

من حيث الخزن . وكذلك نستعرض الخواص الفيزيائية لزيت الوقود العراقي

والمبينة في جدول (4) .

جدول رقم (4): التحليل والكيميائي لزيت الوقود المختبري

نلاحظ من الجدول أعلاه بأن هنالك محدودية أكثر عند التعامل مع الزيوت المستخدمة في الاحتراق في توليد الطاقة الكهربائية .
ومن أجل التطبيق العملي للمستحلبات المحضرة مختبرياً فقد تم مقارنتها مع المستحلبات المستوردة من خلال الطرق الكيمياوية والفيزياوية آنفة الذكر وبالتحديد إيجاد نسبة اوكسيد المغنيسيوم والتي تمثل المادة الصلبة وكما موضحة في جدول (5).

الخاصية	القيمة	
	سابقاً (Old)	الحالي (Today)
الكثافة النوعية عند 15 °م	1,00	0,97
محتوى الأسفلت %	3,50	3,60
محتوى الترسبات %	0,17	0,23
محتوى الرماد ppm	240	170
محتوى الفناديوم ppm	87	82
محتوى النيكل ppm	24	25
محتوى الصوديوم ppm	12	10
محتوى الكبريت %	0,3	4,7
محتوى الماء %	قليل	قليل
اللزوجة 120 °م	30	25

جدول رقم (5): أوجه المقارنة بالمادة الصلبة في المستحلب المستورد والمختبري

ت	اسم الطريقة	المستورد		المحلي	
		نسبة المادة الصلبة (%)	الكثافة (غم/سم ³)	نسبة المادة الصلبة (%)	الكثافة (غم/سم ³)
1	الطرد المركزي	58.7	1.01* (للمستحلب)	58.6	1.02 (للمستحلب)
2	الحرق	57.6	---	58.0	---
3	الاستخلاص المذيبي:	58.7	---	57.9	---
	كبروسين			52.4	---
	اسيتون			47.3	---
4	التقطير الاعتيادي	---	0.83 للمقتر	---	0.81 للمقتر

الفحص المختبري :

إلى حجم معلوم بالماء المقطر ومن ثم اجري الفحص المختبري وكما مبين في الجدول رقم (6).
2- تم اخذ 10 غم من الوقود الثقيل مع اضافة كمية معلومة من المستحلب (المحضر من دهن السيارات كمعلق مع اوكسيد المغنيسيوم) ونسبة 1000 : 1 (بالاعتماد على المسلك الصناعي) وملاحظة طبيعة المخلفات بعد الحرق عند نفس درجة الحرارة والوقت وقد تبين الحصول على رماد أبيض بشكل سخام smut يمكن ازالته بسهولة مع خفة وزنه والعملية أعيدت على مزيج الكيروسين والكازويل و على راتنج الاكيد والنتائج موضحة في الجدول (6) .

بعد اختيار المستحلب المناسب وفق المواصفات المبينة في الجدول (3) فقد تم اجراء التجارب التالية :

1- أخذ 5غم من الوقود الثقيل وحرقه بدرجة حرارة 600 °م لمدة نصف ساعة ولووظ ظهور دخان أسود وكثيف جراء العملية وبعد ذلك تم الحصول على مخلفات كثلية سوداء اللون لزجة القوام حيث كانت من الصعب ازلتها وقد جمع السخام المتصاعد بواسطة زجاجة ساعة، ومن بعدها تم معاملة المخلفات والسخام كل على حده بواسطة الهضم الحامضي acidic leaching لمدة ساعة وقد تم ترشيح النموذج وتخفيفه

جدول رقم (6): دراسة تأثير المستحلبات على نتائج التحليل للمخلفات النفطية والمتطايرة

الرماد المتطاير من حرق الوقود	مخلفات حرق الوقود الثقيل مع المستحلب	الوقود الثقيل بدون اضافة	الخواص الفيزياوية
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------

المكونات	المستحلبات	المستورد	كبروسين : كازأويل	راتنج الكيدي	دهن سيارات	بدون مستحلب	بوجود دهن سيارات البنزين	المستورد
pH(1% dist.water)	7.4	8.1	8.3	7.8	7.9	1.3	2.9	2-4
Uns soluble in HCl	43	65	46	22	46	81	94	5-100
Fe ₂ O ₃ %	0.01	0.3	0.4	0.2	0.4	0.04	0.1	0.1-10
Na ₂ O %	0.04	0.7	0.4	1.0	0.3	0.7	0.4	0.2-8
NiO %	0.02	0.1	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.1-15
K ₂ O %	0.3	0.03	0.08	0.04	0.2	0.04	0.08	0.1-0.3
CaO %	0.1	1.3	1.1	2.1	1.4	0.7	0.7	0.1-1
MgO %	0.2	4.5	7.0	5.1	4.1	0.25	0.1	0.1-0.4
V ₂ O ₅ ppm	180	0.35	0.4	0.38	0.28	0.98	0.1	0.1-1
% نسبة الرماد المتخلف طبيعته	7.4 رماد أسود ذو كتل لزجة	1.0 رماد أبيض	0.9 رماد أبيض	1.2 رماد أبيض	1.0 رماد أبيض			

الاستنتاجات:

- مما تقدم نلاحظ بأن أكسيد المغنيسيوم يلعب دوراً مهماً في صناعة المستحلبات مما له من خصائص كيميائية وخاصة مع أكاسيد الفناديوم التي لها القابلية على الالتصاق والترسب على أسطح المداخل ، فضلاً عن المعالجة الحامضية للدخان المتصاعد ، وأنه ذا جدوى اقتصادية من حيث سهولة الحصول عليه (وخاصة من ماء البحر) وبكلف واطئة .
- ومن التجارب المختبرية وصفت عملية المستحلبات بأنها متكونة من مادة فعالة أساسية والمتمثلة بأوكسيد المغنيسيوم وبحجم حبيبي ناعم جداً لا يتجاوز عن خمسة مايكرون معلقة في وسط حامل عضوي ذو شد سطحي عالي .
- تم اختيار دهن سيارات البنزين مقارنة مع راتنج الالكيدي المحضر من فول الصويا لرخص ثمنه .
- وأثناء التجارب المختبرية ومتابعة حرق الوقود الثقيل مع المستحلب المختار لوحظ بأن المخلفات المتبقية ذات صفة قاعدية لوجود أكاسيد المغنيسيوم ، فضلاً عن كمية الرماد المتبقي بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% مقارنة مع الوقود الثقيل لوحده وهذه صفة مميزة لعملية صيانة المكائن . ولو تابعنا خاصية الرماد المتطاير Fly ash لوجدناه ذا صفة حامضية بحدود 3 لوجود المغنيسيوم مع الفناديوم بشكل معقد ، ويعدم وجود ذلك لظهرت الحامضية أكثر جراء انبعاث أكاسيد الكبريت .
- ان احراق الوقود بحرارة عالية جداً (أكثر من 600°م) يؤدي إلى الحصول على مخلفات قليلة وبمساعدة المستحلبات .
- ان طبيعة الرماد المتبقي ذا مسحوق جاف يمكن ازالته بسهولة وان بغياب المستحلب سنحصل على ترسبات لزجة قوية .
- المستحلبات مواد أمينة يمكن التعامل معها بسهولة وإذا ما سقطت على العين يمكن غسلها بالماء .
- يمكن اختيار عدة أوساط عضوية للتعليق آخذين بنظر الاعتبار الكلف الاقتصادية وكفاءة التعليق وكيفية حقنه والتعامل معه . من ملاحظة تحليل الشوائب في الرماد المتطاير يتبين بأنها قليلة التركيز وهذه اشارة بأن المستحلبات تستخدم لمعالجة التلوثات الهوائية .
- مخلفات حرق الوقود ذات طبيعة حامضية عالية وبوجود المستحلبات تعمل على خفضها .
- كمية المخلفات للوقود الثقيل عالية جداً .

5. M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemistry, 5th ed., (1981), McGraw-Hill International Book Company. P. 344
 6. Probst and Hicks, Synthetic Fuels, (1982), McGraw-Hill Chemical Eng. Series. p. 41
 7. K. Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Vol. 12,(1966), p. 724.
 8. Gulf Construction –Online Edition – Al Hilal Publishing & Marketing Power Generation Vol. XXXVI, No. 9 (2005).
 9. S. A. Saint, Gamlen Industries for France Chemical Specialities and Biotechnology, (1986).
1. ع. موسى، خ. الغنام و أ. عبد الكريم، الكيمياء الصناعية والتلوث الصناعي، (1991) مطبعة جامعة الموصل، ص 496 .
 2. ترجمة م. شاكر، ن. سعيد و ن. سالم، الكيمياء الفيزيائية العملية، (1986)، مطبعة جامعة الموصل، ص 417 .
 3. ل. ح. علي، التلوث الصناعي، (1987)، مطبعة جامعة الموصل، ص 150 .
 4. ل. ح. علي، أسس وتطبيقات في الكيمياء الصناعية، (1990)، مطبعة جامعة الموصل، ص 176

Investment of magnesium oxid as emulsifier for air pollution treatment in electrothermal power station

Moath Abdollah Al-Hajjar

Basic scientific branch, College of Agriculture&Forestry, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract:

The emulsifier are used for air pollution which trace injected with heavy crude oil the major component are magnesium oxide which have been ability for removal of sulphur oxide,

carbon oxide and nitrogen oxide through the formation of fly ash the later are not sticky on wall inside chimney and equipment easily removal by washing.