

تحضير كاربون منشط من خلال التطعيم بالبولى ستايرين والمعالجة الكيميائية

قيدار سالم جرجيس الحيايلى

قسم الكيمياء، كلية التربية، جامعة الموصل، الموصل، جمهورية العراق

المخلص:

المواصفات للنماذج التي تم تحضيرها ودراستها وخاصة تلك التي لها علاقة بالامتزاز (امتزاز صبغة المثلين الزرقاء والبيود من محاليلهما المائية) وعند مقارنتها بالنماذج التجارية والنماذج غير المعاملة اتضح افضليتها، اما المتغيرات الاخرى كمحتوى الرطوبة والكثافة فكانت ضمن الحدود المسموح بها للكاربون المنشط.

الكلمات الدالة: اسفلت، كاربون منشط، بولى ستايرين، هيدروكسيد الصوديوم، تنشيط كيميائي

المقدمة:

حضر الباحث Henning (١١) وجماعته الكاربون المنشط من الفحم الحجري باستخدام المواد القيرية وقطران الفحم بوصفه مادة رابطة اثناء عملية التحضير واستعمل الهواء لاجراء عمليات الاكسدة الجزئية للمواد الاولية عند درجات حرارة اقل من ٥٠٠ م° ومن ثم التنشيط حراريا عند ١١٠٠-١٢٠٠ م°.

حضر الباحثان Yamaguchi and Sato (٢٠) الكاربون المنشط من اضافة بعض القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم الى مادة اللكتين او مشتقاتها ومن ثم معالجة المزيج حراريا عند ٣٠٠-٩٠٠ م°.

حضر الباحث Evans وجماعته (١٠) كاربون منشط ذا مساحة سطحية كبيرة من خلال معاملة المخلفات النباتية او البولييمرات مع زيادة من هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم عند ٥٥٠ م°.

وتمكن رمضان ورجب (١٥) من تحضير الكاربون المنشط من المخلفات القيرية عن طريق البلمرة التكاثفية وباستخدام كبريتيد الصوديوم ثم اتمام الكرنية للمادة المتكاثفة حراريا وتنشيطها بخاريا، وظهرت الدراسة تكون بعض نماذج الكاربون ذات الطبيعة الحبيبية والصفات الامتزازية الجيدة.

وحضر حمدون (١) الكاربون المنشط من مخلفات التقطير الفراغي لنفط القيارة باستخدام المعالجة الكيميائية بوساطة (NaOH, Li₂O, NaCO₃، KOH, CH₃COONa, Na₃PO₄) وعند 550 ± 25 م°.

وقام عويد (٥) بتحضير كاربون منشط من نفط القيارة الخام عن طريق اجراء عملية اكسدة هوائية ثم اجراء عملية تكاثف باستخدام احمض لويس مختلفة ومن ثم الكرنية باستخدام هيدروكسيد الصوديوم عند 550 ± 25 م° ولفترات زمنية مختلفة.

وحضر الغنام وجماعته (٦) الكاربون المنشط من مواد قيرية باستخدام البولي اثيلين عالي الكثافة كمادة مضافة الى المادة القيرية عن طريق الاكسدة التكاثفية بوساطة تيار من الهواء عند ٣٥٠ م° لمدة ٣ ساعات، ثم كرنية النماذج باستخدام زيادة من هيدروكسيد الصوديوم عند 550 ± 25 م° لمدة ٣ ساعات.

وتمكن حمدون وجماعته (٢) من تحضير كاربون منشط من المواد القيرية باستخدام زيادة من هيدروكسيد الصوديوم ثم درسوا تأثير اشعة كاما على فعالية الكاربون المنشط المحضر ومقارنته مع النموذج التجاري.

يهدف البحث الى دراسة تاثير التغيرات التركيبية في الكاربون المنشط المنتج من الاسفلت المؤكسد وغير المؤكسد باستخدام نسب متفاوتة من البولى ستايرين في وسط قاعدي. حيث اتضح ان وجود البولى ستايرين في خلطة المواد الاولية اذا ما قورنت بالنماذج غير المعاملة اثر تاثيرا ايجابيا وخاصة عندما كانت نسبته ٣% وفي كلتا الحالتين ومن خلال قياس

يعرف الكاربون المنشط بانه مادة مسامية تعاني اثناء تكونها خلافا في تركيبها البلوري ونقصا في هيدروجينها ويؤدي هذا الخلل الى ظهور مسامات غير مستقرة من ناحية محتواها من الطاقة او الفعالية وتوجد هذه المسامات في الغالب على السطوح الخارجية لحبيبات الكاربون المنشط وفي احيان اخرى تكون داخلية (١٠)، ان ما يميز هذه المسامات هو تباين حجمها اذ تتدرج من مسامات كبيرة الحجم الى مسامات صغيرة تقارب حجمها الحجوم الجزئية للمواد الممتزة ومن ثم تكون قدرتها على الامتزاز عالية لذلك ثبت ان الكاربون المنشط له قدرة امتزازية اعلى من بقية المواد المسامية العضوية واللاعضوية (١٤) وتعتمد نوعية الكاربون المنشط المنتج على نوع المادة الاولية المستخدمة في الانتاج اضافة الى الظروف التي تجري فيها عمليات الكرنية والتنشيط، وبصورة عامة يحضر الكاربون المنشط من مواد اولية ذات محتوى كاربوني عال مثل الخشب والفحم الحجري وقشور جوز الهند والمواد الاسفلتية ومواد مختلفة اخرى (١٦).

ويصنف الكاربون المنشط بحسب طريقة استعماله الى صنفين اساسيين احدهما الكاربون المنشط الحبيبي المستخدم لامتزاز الغازات والابخرة السامة مثل الفوسجين والخردل، والآخر الذي يكون على شكل مسحوق الفحم ويستخدم عادة في قصر الالوان وازالتها للدهون والكليسيرين والسوائل العضوية والسكر فضلا عن استخدامه في الصناعات الصيدلانية والطبية (١٧،٤).

وعند مراجعة الادبيات يمكننا ملاحظة عدة طرائق لتحضير الكاربون المنشط بالاعتماد على مواد اولية وظروف عملية مختلفة وكما مبين ادناه: حضر الباحث Yamaguchi (١٩) الكاربون المنشط من الاسفلتين باستخدام هيدروكسيد الصوديوم ونسبة (٢:١) (اسفلتين : هيدروكسيد الصوديوم) عند ٥٥٠ م° وكان الكاربون المنشط الناتج ذا صفات امتزازية عالية.

حضر الباحثان O'Grady and Wennerberj (١٣) الكاربون المنشط من معاملة الفحم البترولي مع زيادة من هيدروكسيد البوتاسيوم عند ٤٠٠-٥٠٠ م°، وكان الكاربون المنشط الناتج ذا مساحة سطحية كبيرة تصل الى ٢٥٠٠ م^٢/غم.

الجزء العملي:**١. أكسدة المادة الاسفلتية:**

تم أكسدة المادة الاسفلتية عن طريق اخذ وزن معلوم منها في دورق دائري ويسخن عند ٣٥٠ م° مع امرار تيار من الهواء لمدة ١٨ ساعة.

٢. تحضير الكاربون المنشط:

يخلط ٢٠ غم من المادة الاسفلتية (المؤكسدة او غير المؤكسدة) مع نسب مختلفة من البولي ستايرين (١:٢٠)، (٢:٢٠)، (٣:٢٠)، (٤:٢٠) (اسفلت : بولي ستايرين) وزنا ويضاف ٤٠ غم من هيدروكسيد الصوديوم الى المزيج وتخلط المكونات ميكانيكيا ويسخن الخليط عند 550 ± 25 م° لمدة ٣ ساعات، وبعد الانتهاء من عملية التسخين يبرد الخليط الى درجة حرارة الغرفة.

٣. تنقية الكاربون المنشط:

يتم تنقية نماذج الكاربون المنشط المحضرة بوساطة الغسل بالماء المقطر لحين تعادل ماء الغسيل ثم تتم عملية ازالة الهيدروكسيد وايونات المعادن ان وجدت بوساطة التصعيد الحراري مع محلول ١٠% HCl ولمدة ساعتين يلي ذلك عملية غسل النموذج المنتج بالماء المقطر ولحين تعادل ماء الغسيل ثم يجفف في فرن عند ١٢٠ م° لمدة ٢٤ ساعة.

٤. تحديد مواصفات الكاربون المنشط المحضر:**أ. قياس الكثافة: Measurement the Bulk Density**

توضع كمية معينة من الكاربون المنشط في قنينة حجمية بحيث يشغل الكاربون حجما معيناً منها مع ملاحظة جعل دقائق الكاربون بمستوى واحد عند حد العلامة بالضرب الخفيف على جوانب قنينة الكثافة ثم يوزن الكاربون الموجود داخلها باستخدام ميزان حساس وتحسب الكثافة باستخدام العلاقة الآتية(٧):

$$\text{الكثافة (غم/سم}^3\text{)} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$

ب. حساب نسبة الرطوبة Determination of Humidity Content

تتضمن هذه الطريقة ترطيب (١) غم من الكاربون المنشط مع كمية من الماء ثم يرشح النموذج ويوزن ثم يوضع في فرن عند ١٥٠ م° لمدة ٤ ساعات ويترك ليبرد، ثم يوزن ومن فرق الاوزان يتم حساب النسبة المئوية للماء الممتز الذي يمثل محتوى الرطوبة(١٢).

ج. قياس محتوى الرماد Measurement of Ash Content

يوزن (١) غم من النموذج المحضر ويوضع في جفنة خزفية ثم توضع الجفنة في فرن كهربائي عند ١٠٠٠ م° لمدة ٣ ساعات، ثم تترك لتبرد وتوزن ومن فرق الاوزان يتم حساب النسبة المئوية للرماد في كل نموذج(٣).

٥. تقييم الفعالية الامتزازية لنماذج الكاربون المنشط المحضرة:**أ. امتزاز اليود من محلوله المائي:**

يوزن (١) غرام من الكاربون المنشط ويوضع في دورق مخروطي سعة ٢٥٠ مل ويضاف اليه ١٠ مل من محلول ٣٠% حامض الهيدروكلوريك ثم تسخن محتويات الدورق لمدة نصف ساعة، ثم يترك ليبرد الى درجة حرارة الغرفة. يضاف اليه بعد ذلك ١٠٠ مل من ٠,١ عياري من محلول اليود ويرج الخليط لمدة نصف ساعة ثم يرشح ويهمل ٢٠ مل من بداية عملية الترشيح ويجمع ٥٠ مل لمعايرته مع محلول ٠,١ عياري ثايوسلفات الصوديوم ويستخدم النشا كدليل وبذلك تحسب كمية اليود الممتز ومنه الرقم اليودي(٨).

ب. امتزاز صبغة المثلين الزرقاء من محلولها المائي:

يوزن ٠,١ غم من الكاربون المنشط ويضاف اليه ١٠٠ مل من محلول صبغة المثلين الزرقاء بتركيز 20 ppm ويرج المزيج جيدا وفي حالة اختفاء لون الصبغة تضاف كمية اخرى منها الى ان يتم الوصول الى حالة الاشباع أي حالة زيادة من تركيز الصبغة، بعد ذلك يتم قياس الامتصاصية باستخدام جهاز مطياف الاشعة فوق البنفسجية والمرئية عند طول موجي مقداره ($\lambda_{max} = 665 \text{ nm}$) بعد ذلك يتم حساب تركيز الصبغة المزالة من محلولها المائي وذلك بالاستعانة بالمنحنى القياسي المعد لهذا الغرض(١٨).

النتائج والمناقشة:

تهدف الدراسة الحالية الى مقارنة الصفات المفضلة عند تحضير الكاربون المنشط والتي لها علاقة مباشرة بحجم المسامات وقابلية الامتزاز مثل امتزاز اليود وصبغة المثلين الزرقاء، وقد جرى تحويل في الصيغة التركيبية للكاربون المنشط المحضر من اسفلت بييجي الطبيعي والمؤكسد بوساطة البولي ستايرين كمادة مضافة، وقد اتضح من خلال معاملة المواد الاولية بوساطة البولي ستايرين في وسط قاعدي ان تحسنا كبيرا قد طرأ على المواصفات وان نسبة (٣%) كانت هي النسبة المثلى للمادة المضافة حيث ان قلتها او زيادتها في الحالتين المؤكسدة وغير المؤكسدة ادى الى خلل في المواصفات وكما موضح في الجدولين (١) و (٢) أدناه:

الجدول (١): خواص الكاربون المنشط المحضر باستخدام نسب مختلفة من البولي ستايرين مع المادة الاسفلتية غير المؤكسدة

Sample	Polystyrene	Density	Humidity	Ash	Iodine number	Methylene blue
--------	-------------	---------	----------	-----	---------------	----------------

	ratio (%)	(g/cm ³)	(%)	(%)	(mg/g)	(mg/g)
S*	0	0.432	3.62	3.1	501.37	49
1	1	0.393	5.23	1.5	515.33	91.3
2	2	0.374	6.48	1.1	596.12	103.3
3	3	0.361	7.04	0.8	612.43	168.1
4	4	0.315	10.16	1.8	532.07	74.5
B.D.H		0.345	0.80	3.20	908	90

S* بدون إضافة البولي ستايرين

الجدول (٢): خواص الكاربون المنشط المحضر باستخدام نسب مختلفة من البولي ستايرين مع المادة الاسفلتية المؤكسدة

Sample	Polystyrene ratio (%)	Density (g/cm ³)	Humidity (%)	Ash (%)	Iodine number (mg/g)	Methylene blue (mg/g)
S*	0	0.271	3.334	2.38	473.44	62.42
1	1	0.296	2.321	0.61	624.24	116.25
2	2	0.375	1.585	0.57	710.80	131.6
3	3	0.383	3.036	0.46	822.50	200.5
4	4	0.429	3.378	1.52	585.14	126.75
B.D.H		0.345	0.80	3.20	908	90


S* مؤكسد بدون اضافة البولي ستايرين

عدد البود فاقترت من الضعف وهذا يعني ان اضافة البولي ستايرين يؤدي الى ظهور بعض التراكيب التي قد تؤدي الى تحول المسامات الصغيرة الى كبيرة والوسطية (الميزو) الى الصغيرة وهكذا، وهذا ما دلت عليه قيم الامتزاز.


وعند مقارنة مواصفات الاسفلت المؤكسد والمضاف اليه الستايرين بنسبة (٣%) مع النموذج التجاري (B.D.H) كان افضل منه بكثير وكذلك افضل من النموذج المحضر باستخدام الاسفلت غير المؤكسد وبنفس نسبة الستايرين المضافة، وعند النظر الى كمية الرماد المتبقية فكانت مقبولة من الناحية الانتاجية اذا ما قورنت بنموذج شركة B.D.H ، اما قياس الكثافة فكان ضمن المديات المقبولة لكثافة الفحم المنشط والمحضرة مسبقاً.

اما عند مقارنة محتوى الرطوبة وقابلية امتزاز الماء من نماذج مجففة للنوعين من المواد التي حضر منها الكاربون المنشط اتضح ان محتوى الرطوبة اعلى من النموذج غير المعامل مما يدل على ان وجود الستايرين في الصيغة التركيبية قد يؤدي الى حجب جزيئات الماء، ويمكن ملاحظة الاشكال المرفقة (١-٥) لملاحظة التغيير الحاصل في قيم الرقم اليودي وصيغة المثيلين الزرقاء ومحتوى الرماد وقيم الكثافة والرطوبة لكل من الاسفلت المؤكسد وغير المؤكسد.


ويتضح من الجدول (١) المتضمن الصفات التي تم قياسها للاسفلت غير المؤكسد والمكربن بواسطة هيدروكسيد الصوديوم والمنشط بواسطة حامض الهيدروكلوريك عند مقارنة النماذج ١ و ٢ و ٣ و ٤ كان هنالك زيادة تدريجية في امتزاز البود وصيغة المثيلين الزرقاء وبلغت هذه الزيادة ذروتها في النموذج رقم (٣) أي عند استخدام نسبة (٣%) من المادة المضافة ولكن عند زيادة نسبة المادة المضافة الى (٤%) لوحظ حصول تدهور في الصفات الامتزازية حيث ان نسبة البود الممتازة كانت مقاربة للاصل واقل من النماذج ١ و ٢ و ٣، اما امتزاز صبغة المثيلين الزرقاء فكانت ضعف الاصل واقل من بقية النماذج، وهذا يعني ان زيادة نسبة البولي ستايرين عن (٣%) قد يؤثر سلباً على حجم المسامات ونوعها وطبيعتها الامتزازية. وعند مقارنة النماذج المحضرة بواسطة اضافة البولي ستايرين الى الاسفلت المؤكسد اتضح ان الفحم المنشط الناتج في حالة (٣%) من المادة المضافة افضل من نموذج شركة B.D.H التجارية من ناحية امتزاز صبغة المثيلين الزرقاء وما يقارب من ثلثي امتزاز البود، اما عند تغيير مجاميع السطح الموجودة في المادة الاسفلتية الام وادخال مجاميع الهيدروكسيل والكاربوكسيل اليها بواسطة عملية الاكسدة الهوائية^(١٣) واستخدام نسب مختلفة من البولي ستايرين كمادة مضافة حصل تحسن عالي جدا في امتزاز صبغة المثيلين الزرقاء وصل الى اكثر من ثلاث اضعاف عند استخدام نسبة (٣%) من المادة المضافة مقارنة بالاصل، اما




الشكل (٤): العلاقة بين نسبة البولي ستايرين المضافة والكثافة للكربون المنشط




الشكل (١): العلاقة بين نسبة البولي ستايرين المضافة والرقم اليودي للكربون المنشط



الشكل (٥): العلاقة بين نسبة البولي ستايرين المضافة والرطوبة للكربون المنشط



الشكل (٢): العلاقة بين نسبة البولي ستايرين المضافة وصبغة الميثيلين الزرقاء للكربون المنشط



الشكل (٣): العلاقة بين نسبة البولي ستايرين المضافة والرماد للكربون المنشط

المصادر:

11. Henning K.V., Doguartz W. and Knoblanck K. (1987). "Mechanical properties of pitch coal extradiies during the carbonization process". Fuel, Vol. 66, No. 1, p. 1516.
12. ISO, 5.62, (1981). "Determination of volatile matter content of hard coal and coke". The full text can be obtained from ISO Central Secretarial Cose Postable 5G, CH-1211: Geneva 20 or from any ISO Member.
13. O'Grady T.M. and Wennerberg A.N. (1984). "High-Surface Area Active Carbon". ACS Symposium Series 303, Publ. ACS, Washington DC, USA, pp. 302-309.
14. Othmer K. (1974). "Encyclopedia of Chemistry Technique". John Wiley and Sons, Inc., 1st ed., New York, Vol. 2, pp. 121-210.
15. Ramadhan O.M. and Rigib M.A. (2000). "Activated carbon by modified carbonized". J. Sci. and Edu., Vol. 46, pp. 110-221.
16. Saleem F.F. (1978). "Activated carbon preparation from heavy crude oil". M.Sc. Thesis, University of Mosul.
17. Saleem F.F. (1997). "Production of activated carbon from local raw materials / Effect of structural modifications on physical and mechanical properties". Ph.D. Thesis, University of Mosul.
18. Test Method for Activated Carbon", Rosterban Int., Engineering GMBM, W. Germany, Devtschos Arzneibuch, 6th Ed.
19. Yamaguchi T. (1980). "Preparation of activated carbon and light oil from petroleum asphaltenes. An attempt for the utilization of heavy oils". J. Fuel, Vol. 59, No. 6, pp. 444-448.
20. Yamaguchi T. and Sato Y. (1993). "Preparation of activated carbon from thiolignine with alkali". Nippon Kagoku Kaishi, Iss. 3, pp. 271-277.
1. حمدون ع.أ. (٢٠٠٢). "تحضير الكاربون المنشط من المخلفات النفطية الثقيلة بالمعالجة الكيميائية". اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل.
٢. حمدون ع.أ.، عويد خ.أ. والدبوني ص.ع. (٢٠٠٥). "تحضير كاربون منشط بالمعالجة الكيميائية ودراسة تأثير اشعة كاما عليه". مجلة التربية والعلم، مقبول للنشر.
٣. داود أ.ج. (١٩٩٠). "تحويل المخلفات المطاطية الى كاربون منشط بمفاعلتها مع عنصر الكبريت واجراء بعض الدراسات على الكاربون المحضر". رسالة ماجستير، جامعة الموصل.
٤. الدبوني ع.ع. (١٩٩١). "مقدمة في البتروكيمياويات". ط١، جامعة الموصل، ص٣٠٧-٣٢٢.
٥. عويد خ.أ. (٢٠٠٣). "دراسة تأثير التحويرات التركيبية على انتاج الكاربون المنشط من المخلفات النفطية الثقيلة بالمعالجة الكيميائية". اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل.
٦. الغنام خ.أ.، رمضان ع.م. وحمدون ع.أ. (٢٠٠٤). "انتاج الكاربون المنشط بوساطة المعالجة الكيميائية والمضافات". مجلة التربية والعلم، ١٦ (٣).
7. ASTM, D2854-70, "Standard Test Method for Apparent Density of Activated Carbon".
8. AWWA Standards for Granular Activated Carbon, B604-74, Sec. 7, (1974). Approved by J. The American Water Works Association Board of Directors on Jan. 28.
9. Evans M.J.B., Halliop E. and McDonald J.A.F. (1999). "The production of chemically activated carbon". J. Carbon, Vol. 37, No. 2, pp. 269-274.
10. Green Wood N. and Earnshae A. (1986). "Chemistry of Elements", McGraw-Hill, New York, USA, pp. 296-304.

Activated Carbon Preparation via Grafting with Polystyrene and Chemical Fusion

Q.S. Al-Hyali

Department of Chemistry, College of Education, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract:

This research work was aimed to study the effect of adding polystyrene to both oxidized and non-oxidized asphalt in the preparation of activated carbon. The results reveal that addition of polystyrene (3%) improves the properties of the carbon obtained especially that of adsorption (methylene blue and iodine from their

aqueous solution). The modified samples in both oxidized and non-oxidized asphalt are preferred to those untreated. However, physical properties of the treated samples are almost comparable to that of the commercial samples. Other variable such as density, Ash content . . . etc. are comparable to that of the commercial samples.