

تحضير معدن الكورديرايت من مواد اولية محلية

قاسم محمد العبيدي* مجاهد محمد نجم**

*الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك

**الجامعة التكنولوجية – قسم العلوم التطبيقية – فرع علوم المواد

*E-mail: glass 19612002@yahoo.com

** E-mail: Uot_vicepresident @yahoo.com

الكلمات المفتاحية : اطيان الكاؤولين ، قشور الرز ، كورديرايت ، مولايت ، معدنات.

تأريخ القبول: 2013 / 5 / 15

تأريخ الاستلام : 2012 / 11 / 9

المستخلص:

استخدم في الدراسة الحالية مواد اولية محلية فقط وهي : اطيان الكاؤولينايت (دوخلة) ، و الرمل السيلكي (ارضمة)، والطين الفلنتي، والبورسيلينايت واستخدمت مواد محلية اخرى مضافات السليكا النقية (نتاج عرضي من العمليات التصنيعية للفوسفات/القائم)، وسليكا غير متبلورة (رماد قشور الرز) و ($Mg(OH)_2$; $MgCO_3$) حيث تم سحق وطحن المواد الاولية اعلاه الى احجام اصغر من 45 مايكرون. باستثناء جزء من الطين الكاؤوليني والرمل السيلكي فانهما طحنا الى حجمين حبيبيين هما 45 و 20 مايكرون . تم تهيئة 50 خلطة تتكون من نسب مختلفة من المواد الاولية اعلاه، وتم تشكيل 250 عينة قرصية الشكل بطريقة الكبس شبه الجاف (رطوبة 8%) وباستخدام ضغط تشكيل مقداره 1000 كغم/سم² 98 MPa، جففت ثم حرقت بدرجات حرارة 1100 و 1200 و 1300 م على وفق برنامج حرق 50 م/ساعة، وبزمن انصاجي قدره ساعتين. بينت فحوصات الاشعة السينية الحادثة للعينات اختلافا في تركيبها المعدني مع اختلاف درجات حرارة الحرق والتركيب الكيميائي للخلطات، وظهرت عينات الخلطة التي تتكون من 70 % كاؤولين و 5% سليكا نقية و 25% $MgCO_3$ والمحروقة بدرجة حرارة 1300م بانها تتكون كليا من الكورديرايت.

PREPARATION OF CORDIERITE MINERAL FROM LOCAL RAW MATERIAL

Qasim mohammad Al-Obedi*

Mojahad .M.Najem**

*The state Company for Glass & Ceramic

**University of Technology – Dept : of production Engineering and metallurgy

*E-mail: glass 19612002@yahoo.com

** E-mail: Uot_vicepresident @yahoo.com

Keywords: Kaolinitic Clayston , Rice husk , Cordierite , Mullite , Mineralizers.

Received: 9 / 11 / 2012

accepted: 15 / 5 / 2013


Abstract:

This study deals with the assessment of local raw materials were collected from Iraqi Western Desert : Duekhla Kaolinitic clayston , Urdhuma silica sand , flint clay, karst bauxite and porcelnite . Another local materials were used (pure silica , silica from rice husk ash , $MgCO_3$, $Mg(OH)_2$). The raw material were crushed and ground to less than 45 μ . except the kaolin and silica sand were ground to less than 45 and 20 μ . Chemical and mineralogical analyses were carried out on the raw materials . Fifty mixture , were prepared from the above raw materials by mixing proportions having bulk composition near to that of stoichiometric cordierite . 250 discoidal test tiles were formed by semi-dry pressing of 98 MPa (1000 kg/cm²) and 8% moisture content and then fired at 1100 , 1200 and 1300 C° with 50 C° temperature rise per hour and soaking time tow hours . XRD of the test tiles showed that cordierite was formed at 1200 C° and its crystallization increaser at higher temperatures , tiles which fired at 1300C° containing 70% kaolin 5% pure silica and 25% $MgCO_3$ consist mainly of cordierite , so this mixture is recommended in this study .

المقدمة:


يمتاز معدن الكورديرايت باستعمالات صناعية واسعة ، لما يتمتع به من خواص ، مثل مقاومة عالية للصدمة الحرارية (High thermal shock resistance)، و معامل تمدد حراري واطئ (Low thermal expansion)، واستقرارية حرارية وكيميائية عاليتين مما أدى الى استعماله في تطبيقات متعددة مثل: العوازل الكهربائية والحرارية، والطلاء المتعدد الطبقات للمعادن، وتصنيع المتسعات وتصنيع الجزء الخزفي من شمعات القدح، اما 1993, Grosjean فقد لخص اهم استعمالاته كالآتي: المنتجات الحرارية (Refractory products) مثل: ادوات الافران (Kiln furnitures) والمشاعل الغازية (Gas Burners) و السيراميك الالكتروني (Electro-ceramic) مثل المقاومات (Resistors) واقيات اللهب (Flame guards) لكونه يمتاز بمعامل تمدد حراري واطئ، ومقاومة عالية لصدمة الحرارية، فضلا عن استخدامات في تزجيج البلاطات اذ يعطيها صفات كيميائية وميكانيكية جيدة مما يمنحها زيادة في

مقاومة للقسط (Enhanceabrasion) ومقاومة للحوامض. معدن الكورديرايت $2\text{MgO} \cdot 0.2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3.5\text{SiO}_2$ يعود الى نظام (MgO-SiO₂-Al₂O₃) ويتكون من سليكات المغنيسيوم والالمنيوم ($\text{MgO}=13.8\%$ و $\text{Al}_2\text{O}_3=34.8\%$ و $\text{SiO}_2=51.4\%$) (شكل-1)، وصلادته 7-7.5، ووزنه النوعي 3.2. يوجد معدن الكورديرايت بثلاث هياكل مختلفة، ففي درجات الحرارة الواطئة يتبلور بهيئة (β-Cordierite) او الكورديرايت الواطئ الحرارة ذو نظام بلوري قائم (Orthorhombic)، وعند ارتفاع درجة الحرارة يتحول الى نظام سدادي (Hexagonal) يسمى بالكورديرايت العالي الحرارة او (Cordierite - α) كذلك يسمى (Indialite)، وهناك طور اخر مستقر يسمى (μ-Cordierite) يتبلور اما من الصهير ، او يحضر من مواد ناعمة (Naga، 1991)، يكون معدن الكورديرايت مستقرا الى درجة حرارة (1460م) وعندها يبدأ بالانصهار بصورة غير منسجمة (Incongruently) مكونا معدن المولايت والزجاج (Grosjean، 1993).



شكل -1: نظام سليكا - الومينا - مغنيسيا يوضح موقع معدن الكورديرايت (Chester, 1973)

(SiO₂/Al₂O₃) المستخدمة في الخلطة مع ثبات نسبة MgO وعلى مقدار درجة حرارة الحرق. (Novakovic, 1994) وفسرت ميكانيكية تشكيل الكورديرايت نظريا بالمعادلة الآتية:



استطاع الباحثون تحضير معدن الكورديرايت من دراسة خمسة عينات تتكون من نسب مختلفة من التالك والطين والالومينا والبنطونايت وضمن نظام (MgO-Al₂O₃-SiO₂)، حيث حرقت نماذج بدرجات حرارة ما بين (1200-1320 م) وبزمن نضوج مقداره ساعة واحدة وجد ان 50-90% من معدن الكورديرايت يتكون في درجة حرارة ما بين 1280-1300م، وان مقدار المسامية للعينات تقل مع زيادة درجة حرارة الحرق، وان قوة العزل الكهربائي للعينات تعتمد على نسبة

طريقة الـ (Sol –Gel):

يحضر معدن الكورديرايت بهذه الطريقة وذلك باستعمال املاح فلزية مثل (Aluminums- butoxid, Silicon eihoxid, Magnesium acetate) (Barnier 1986) وبواسطة عملية الحماة (dehydrating) لتلك الاملاح باستخدام الكحول تتحول الى جل (gel) الذي يزال منه الماء ، ليتبلور معدن الكورديرايت في درجة حرارة (900 الى 1000 م°) (Imer: 1990, Ismail, 1990) وتعمل هذه الطريقة على خفض درجة حرارة التفاعل ولكنها مكلفة قياسا بالطرائق الاخرى (Nakahara, 1999).

الفحص المختبري:

فحوصات المواد الاولية:

اجري فحص التدرج الحجمي للحصول المطحون لكل من: (اطيان كاؤولين دويخلة / الرمل السليكي (ارضة) و البوكسايت و البورسلينايت) باستخدام طريقة الغربلة (Sieving)، اذ مرر المسحوق المطحون جميعه لكل مادة اولية على حدة من غربال فتحاته ذات الحجم (45 مايكرون). ومرر المسحوق المطحون بطريقة العصف جميعه لمادتي الرمل السليكي واطيان الكاؤولين من غربال قياس (200 فتحة) أي اقل من (20 مايكرون). تم تحليل نماذج من المواد الاولية و المعدني المستخدمة في الدراسة كيميائيا (باستثناء السليكا النقية) (ناتج عرضي من العمليات التصنيعية للفوسفات / القائم لتحديد النسب المئوية للاكاسيد الرئيسية باستعمال الطريقة الوزنية والتسحيح في هيئة المسح الجيولوجي العراقية، وفي الوقت نفسه تم تحليل تلك المواد في الشركة العامة لصناعات الزجاج والسيراميك وبطريقة التحليل نفسها وتم مقارنة النتائج لمعرفة مدى صحة التحاليل الكيميائية . ويوضح (الجدول-1) نتائج التحليل الكيميائي للمواد الاولية المستخدمة في الدراسة الحالية .

كما ويهدف يهدف البحث الى انتاج معدن الكورديرايت النقي مختبريا من مواد اولية محلية ويجاد الظروف المثلى لتحضيره وبتقنيات اقتصادية ومعرفة امكانية تحسين اجسام الكورديرايت باضافة ممعدنات (Mineralizers) وفق نسب معينة، وتأثير فترة الطحن على معدل وشدة تبلور الكورديرايت.

طرائق تحضير الكورديرايت:

طريقة الحرق لمرة واحدة:

هي من اسهل طرائق التحضير، حيث تخلص الاكاسيد الثلاثة الاساسية المكونة لمعدن الكورديرايت (SiO₂, MgO, Al₂O₃) التي تكون اما بشكل اكاسيد بسيطة او كاربونات او هيدروكسيدات التي قد توجد في مادة اولية واحدة مثل الكلورايت او الباليغورسكايت (Palygorskite). او في مادتين اوليتين (كاؤولين + تالك) (Singer and Singer, 1970). ان استعمال اكاسيد السليكا والمغنيسيا والالمنيوم تحتاج الى عملية تنشيط (Activation) لضمان تفاعلها بعضها مع بعض وتكوين معدن الكورديرايت (1999 Atanasovska, Ni0kolic).

طريقة الحرق لمرتين:


تستخدم هذه الطريقة لانتاج الكورديرايت غير المسامي الكثيف (Dense). يتم تحضير سيراميك زجاجي من الكورديرايت، بخلط المواد الاولية اللازمة سواء كانت اكاسيد حرة او معقدة، ثم تصهر بدرجة حرارة عالية وتبرد فجأة (Quenched) بامرار تيار ماء بارد فيتحول الصهير الى زجاج. يسحق الزجاج الناتج الى احجام ناعمة جدا ويوضع في فرن بدرجة حرارة (850 م°) ليتبلور الكورديرايت بدرجة حرارة ما بين (900-1000 م°) (Dupon, 1990).

جدول -1: نتائج التحليل الكيميائي للمواد الاولية المستخدمة في الدراسة

Sample type	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ 3%	MgO %	CaO %	Na ₂ O %	K ₂ O %	P ₂ O ₅ %	L.O.I %
Kaolin	49.46	33.40	1.15	0.53	0.37	0.41	0.48	-	12.24
Flint clay	43.86	38.01	0.54	0.04	0.60	0.18	0.10	-	13.9
Silica sand	98.35	0.03	0.14	0.23	0.32	0.42	0.06	0.09	0.37
Bauxite	21.00	58.08	1.15	0.75	0.80	-	-	-	13.76
Porcelanite	67.36	2.55	1.05	5.4	5.46	0.73	0.14	1.1	10.54
Pure silica (Qaim)	96.4	-	-	-	-	-	-	-	3.4
Mgco ₃	-	-	-	43.5	-	-	-	-	56.5
Mg(oH) ₂	-	-	-	68.1	-	-	-	-	31.9
*amorphous silica	87.89	0.39	0.14	0.34	1.40	1.10	3.80	-	1.98

هيئة المسح الجيولوجي العراقية باستخدام جهاز (XRD) من نوع (Philips PM, 8203) . وتوضح اشكال مخططات الاشعة السينية الحادة (بشكل-2) المعادن الاساسية المكونة لنماذج المواد الاولية المستخدمة في الدراسة .

لغرض معرفة التركيب المعدني للمواد الاولية تم دراستها باستخدام طريقة الفحص بالاشعة السينية الحادة (X-ray diffraction) اذ تم تحليل بعض منها في جامعة بغداد قسم علوم الارض بواسطة جهاز (XRD) من نوع (Philips PW .1130) والبعض الاخر في



شكل (2) مخططات الأشعة السينية للمواد الأولية المستخدمة في الدراسة الحالية

شكل-2:مخططات الاشعة السينية للمواد المستخدمة في الدراسة الحالية

ساعة لغرض اتمام مجانسة الرطوبة. تم تشكيل 150 عينة وبواقع 4 عينة لكل خلطة، على شكل اقراص اسطوانية الشكل بقطر 4 سم وارتفاع 0.5 سم وبطريقة الكبس شبه الجاف (Semi-dry pressing)، باستخدام مكبس هيدروليكي احادي المحورين من نوع (HERZOG) وبضغط 1000 كغم/سم² (98 MPa)، ولتميز العينات من بعضها من حيث نسبة المواد الاولية ودرجة حرارة الحرق، تم ترفيمها بعد عملية الكبس. تم تجفيف العينات بدرجة حرارة 105°م ولمدة 24 ساعة للتخلص من الماء المضاف بصورة بطيئة، ولكي لا تحدث التشققات نتيجة هروب الابخرة و الغازات بصورة سريعة خلال عملية الحرق، وكذلك لاعطاء قوة للعينات المكبوسة مما يسهل عملية نقلها (النعيمي، 1996). بعد اكمال عملية الحرق للعينات الخاصة بخلطات تحضير معدن الكورديرايت، تم اجراء فحص الاشعة السينية الحادثة لعينة واحدة من كل خلطة من الخلطات الـ (37) المحروقة بدرجات حرارة (100 و 1200 و 1300°م) بينت نتائج الفحص تغييرا في تركيبها المعدني مع اختلاف درجات الحرق والتركيب الكيميائي للخلطات. ولعدم حصولنا على عينات ذات تركيب معدني يتكون من 90% او اكثر من معدن الكورديرايت من الخلطات السابقة.

استخدمت الطريقة الميكانيكية لتهنية 10 خلطات جديدة (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) وكما في (الجدول-3)، تتكون وبصورة اساسية من الطين

تحضير معدن الكورديرايت:

اعتمادا على النسب المئوية لمكونات معدن الكورديرايت (51.4% Al_2O_3 , 34.8% MgO , 13.8%) $SiO_2 = (3MgO.2Al_2O_3.5SiO_2)$ تم تهيئة 37 خلطة بنسب وزنية مختلفة من مادة اولية او اكثر من المواد (اطيان الكاؤولين البيضاء (دويخلة)، والطين الفلنتي، والرمل السيلكي، البوكسيت، وبورسيلينايت وسيلكا نقية (قائم) وسيلكا ناتجة من حرق قشور الرز) بعد اضافة مادة هيدروكسيد المغنيسيوم $Mg(OH)_2$ كمصدر للـ MgO بوصفها مادة مصهرة، ومادة فلوريد الليثيوم (LiF) بوصفها مادة معدنة (Mineralizer) ولجميع الخلطات، اذ كان تركيب الخلطة الكيميائي مقارب الى تركيب الكيميائي لمعدن الكورديرايت (جدول-2). استخدمت كل من اطيان الكاؤولين و الرمل السيلكي بحجمين حبيبيين هما 45 و 20 مايكرون، اما بقيت المواد الاولية فاستخدمت بحجم 45 مايكرون، بعد اتمام عملية الوزن لمكونات كل خلطة من المواد الاولية المطحونة سابقا، تم خلطها بصورة جيدة، ثم طحنت كل خلطة على حدة بواسطة طاحونة الكرات البورسيلينية ولمدة 5 ساعات. اضيف لكل خلطة مادة فلوريد الليثيوم (LiF) بنسبة 2% ورطبت كل خلطة على حدة باضافة الماء اليها بنسبة 8% واعيد الطحن مرة اخرى ولمدة 5 ساعات. تم مجانسة كل خلطة بامرار الحاصل المطحون لها من خلال غربال ذي فتحات قياس 2 ملم ثم غربال 1ملم وحفظت في اكياس نايلون بصورة محكمة لمدة 24

جدول 2: النسب المئوية للمواد الأولية في الخلطات المستخدمة في الدراسة لتحضير معدن الكورديرايت

Sample no.	Kaolin (45) μ %	Kaolin (20) μ %	Flint clay %	Bauxite %	Silica and (45) μ %	Silica sand (20) μ %	Pure silica (akashat) %	Porcelanite %	Ash Of Rise Husk	Mg(oH)2	LIF
1	84									16	2
2		84								16	2
3		80			4					16	2
4		79				5				16	2
5		80					4			16	2
6		78						6		16	2
7		79							5	16	2
8	76	-		4	4					16	2
9	76	-		4		4				16	2
10	76	-		4			4			16	2
11	75	-		4				5		16	2
12	76	-		4					4	16	2
13	69	-		4	6					16	2
14	69	-		9		6				16	2
15	69	-		9			6			16	2
16	68	-		9				8		16	2
17	69	-		9					6	16	2
18	63			8	12					17	2
19	62			8			13			17	2
20	63			8				12		17	2
21	60			8				17		15	2
22	62			8					13	17	2
23	51			18	15					16	2
24	50			17		17				16	2
25	50			18			16			16	2
26	49			17				21		16	2
27	50			17					17	16	2
28	10		66		8					16	2
29	10		66			8				16	2
30	10		66				8			16	2
31	10		64					12		14	2
32	10		65						9	16	2
33	10			44	29					17	2
34	10			43		31				16	2
35	10			44			29			17	2
36	10			39				39		12	2
37	10			43					31	16	2

نفس فرن وبرنامج حرق العينات الخلطات السابقة نفسها، وزمن انصاجي قدره ساعتين. ولمعرفة تأثير الحجم الحبيبي ونوع المادة الممعدنة في تبلور معدن الكورديرايت تم تهيئة (3) خلطات هي: (d3،d2،d1) كما في (الجدول-4) حيث تم اضافة 2% من (NaF) و (LiF) بوصفهما معدنين للخلطتين (d2،d1) على التوالي اما الخلطة (d3) فتم اضافة مزيج من (LiF- NaF) اليها كمعدنين للخلطة، وباتباع اسلوب العمل المختبري نفسه في الدراسة، تم تشكيل (6) عينات وبواقع (2) عينة لكل خلطة من الخلطات (d3،d2،d1)، جففت وحرقت بدرجة حرارة (1300م) تم اجراء فحص الاشعة السينية الحادثة (XRD) للعينات الثلاثة .

الكاؤوليني ذي حجم الحبيبي الناعم اقل من (20 مايكرون) مع اضافة نسب قليلة من المواد الاولية الاخرى واستخدمت مادة كاربونات المغنيسيوم (MgCO₃) بدلا من هيدروكسيد المغنيسيوم (Mg(OH)₂) ولكل الخلطات اذ ان نسبة (MgO) كانت اما اقل او اكثر مما هي في التركيب الكيميائي لمعدن الكورديرايت ، واضيفت مادة فلوريد الليثيوم (LiF) لاغلب الخلطات كمادة ممعدنة وكما في (الجدول-3)، وزمن طحن مقداره (10) ساعات. وضغط تشكيل مقداره (1000كغم/سم²) ورطوبة مقدارها (8%)، تم تشكيل (30) عينة وبواقع (3) عينة لكل خلطة، على شكل اقراص اسطوانية الشكل بقطر 4 سم وارتفاع 0.5سم. جففت ثم حرقت بدرجة حرارة (1300م) فقط، وباستخدام

جدول 3: النسب المئوية للمواد الاولية لخلطات تحضير الكورديرايت

Sample no.	Kaolin (20)μ %	Bauxite %	Silica sand(20)μ %	Silica sand(45)μ %	Pure silica (qaim)%	Porcelanite %	Ash Of Rise Husk%	MgCo ₃ %	LIF %
a.	70	-	-	5	-	-	-	25	-
b.	70	-	-	10	-	-	-	20	-
c.	70	-	-	-	-	-	-	30	-
d.	70	-	-	-	5	-	-	25	-
e.	70	-	-	-	10	-	-	20	-
f.	70	-	10	-	-	-	-	20	-
g.	80	-	-	-	-	-	-	20	2
h.	70	10	-	-	-	-	-	20	2
i.	74	-	4	-	-	-	-	22	2
j.	57	-	-	-	-	16	-	20	2

جدول 4: تأثير الحجم الحبيبي للمواد الاولية ونوع المعدن في تحضير معدن الكورديرايت.

Sample no.	Kaolin (20)μ %	Pure silica (qaim)%	MgCo ₃ %	NaF%	LIF%	LIF+NaF%
d1	70	5	25	2	-	-
d2	70	5	25	-	2	-
d3	70	5	25	-	-	1+1

حرارة الحرق للعينات الى (1200م) نلاحظ تغير التركيب المعدني اذ يتكون معدن الكورديرايت، مما يدل على بدء تفاعل مركبات الخلطات مع بعضها، حيث تفاعلت المغنيسيا مع الالومينا والسليكا الناتجة من تحطم معادن الكاؤولينايت والبوبهيمات لتكون طور الكورديرايت من نوع (Cordierite - α)، وهذا يتوافق مع ما ذكره كل من (Nakahara, 1999, Atanasovak 1999) بان معدن الكورديرايت يبدأ بالتكون في درجة حرارة (1200م)، وتختلف نسبة معدن الكورديرايت باختلاف التركيب الكيميائي لها حيث تزداد نسبته كل ما اقترب تركيب الكيميائي للعينة من تركيب معدن الكورديرايت. و يلاحظ ان العينات التي تتكون بصورة اساسية من الطين الكاؤوليني او الطين الفلنتي مع المضافات الاخرى ، بانها تحتوي على نسب اعلى من معدن الكورديرايت من الخلطات الحاوية على البوكسايت و المضاف اليه الرمل السليكي و السليكا النقية ، اما الخلطات رقم (36 ، 37) الحاوية على البوكسايت والبورسيلينايت او البوكسايت وقشور الرز المحروقة، فانها انصهرت عند هذه الدرجة


النتائج والمناقشة:

التحليل المعدني لخلطات معدن الكورديرايت :


بينت نتائج فحص الاشعة السينية الحادثة (XRD) لعينات الخلطات الى (37) والمحروقة بدرجات حرارة (1100 ، 1200 ، 1300م) تغييرا في تركيبها المعدني مع اختلاف درجات حرارة الحرق والتركيب الكيميائي للخلطات ، اذ يلاحظ في الاشكال (3،4،5،6،7،8)، ان عينات الخلطات التي تتكون من الكاؤولين او الطين الفلنتي بصورة اساسية والمحروقة بدرجة حرارة (1100م) تتكون بصورة رئيسة من معدن المولايت ومعدن الكوارتز (Quartz) الناتجة من تحول معدن الكاؤولين وهذا التوافق مع ما ذكره (Nakahara et al, 1999, Temuujinel 2000) بان معدن المولايت يتكون من تحطم الكاؤولينايت ويظهر في العينات المحروقة بدرجة حرارة 1100م و يظهر معدن الفورستيرايت الصناعي (Mg₂SiO₄) الذي يتبلور من تفاعل السليكا الحرة مع المغنيسيا الناتجة من تحطم هيدروكسيد المغنيسيوم (Mg(OH)₂). مع زيادة درجة

(1-32) ويعزى ذلك للمحتوى العالي من الألومينا في الخلطات. اما عينات الخلطات (j, I, h, g, f, e, d, c, b, a) التي استخدمت فيها الطين الكاؤوليني الناعم وحرقت بدرجة حرارة 1300م فقط. بينت نتائج فحوصات الأشعة السينية للعينات شكل (9 و 10) انها تتكون من معدن الكورديرايت جيد التبلور فضلا عن تبلور معدن المولايت ونسب قليلة من معدن الكريستوبلايت في بعض العينات. اما عينات الخلطة (d) تتكون بصورة كلية من الكورديرايت العالي نقاوة (High Cordierite)، ويلاحظ مما سبق اختلاف اطوار الكورديرايت المتبلور مع اختلاف درجات حرارة الحرق والمادة الممعدنة المضافة وهذا يتوافق مع ما ذكرته (Naga، 1994) ان العلاقة بين مدى تبلور الكورديرايت وزيادة درجة الحرارة لا يكون سهلا في الحالات جميعها ويختلف باختلاف المادة الممعدنة المضافة. ويعزى هذا الى استخدام حجوم حبيبية ناعمة للمواد الاولية مما يزيد من كمية التبلور معدن الكورديرايت، فضلا عن استخدام نسب من (MgO) اقل مما هو في التركيب الكيميائي القياسي للكورديرايت والذي يؤدي الى عدم ظهور طور الفورستيرايت مما اتاح الفرصة لتفاعل كل الـ (MgO) الناتجة من تحلل كاربونات المغنيسيوم (MgCO₃) مع مكونات الخلطة الاخرى وتكوين معدن الكورديرايت. اما وجود نسب من معدن المولايت و الكريستوبلايت فيعود الى بقاء فائض من معدن المولايت الناتج من تحطم الكاؤولينايت او لعدم اكتمال التفاعل. وبينت نتائج الفحوصات لعينات الخلطات (d₁، d₂، d₃) قياسا للخلطة (d) كما في الشكل (11)، بانها تتكون من نسب اقل من معدن الكورديرايت مما هو في الخلطة (d) وهذا يعود الى ان مادة فلوريد الليثيوم (LiF) لوحده يعمل على زيادة مستمرة في نسبة الكورديرايت الى درجة 1300م ثم تستقر نسبته بعد ذلك وان اضافة (NaF) لوحده او اضافة مزيج من (NaF + LiF) فانها تؤدي الى زيادة مرحلية في نسبة الكورديرايت وهذا يتوافق مع ما ذكرته (Naga، 1994) لهذا تم اعتماد الخلطة (d) في هذه الدراسة لتحضير معدن الكورديرايت.


من حرارة الحرق وذلك للفاعلية العالية للبورسيلينايت والسليكا الغير متبلورة الناتجة من حرق قشور الرز بوصفها مساعدات صهر. كذلك يلاحظ زيادة نسبة معدن المولايت لتحول الكاؤولينايت جميعها وتفاعله مع الألومينا اما العينات المحروقة بدرجة حرارة (1300م) يلاحظ زيادة نسبة التبلور معدن الكورديرايت، حيث يصبح المعدن الرئيس المكون للعينات، ذكر (Nakahara، 1999) ان نسبة الكورديرايت تصل اقصى مايمكن عند درجة حرارة 1300م. اما عينات الخلطات التي تتكون من البوكسايت بصورة رئيسية او مضاف اليه البورسيلينايت او رماد قشور الرز والمحروقة بدرجة حرارة 1300م، يلاحظ ظهور معدن الكورندم (Corundum) بنسب قليلة من تحول معادن الألومينا (البوهيميايت و الجبسايت) وذلك لاحتواء الخلطات على نسبة عالية من البوكسايت وهذا يدل على ان المعادن الاولية المكونة للخلطات تحولت من اطوار مائية الى اطوار لا مائية، وتفاعل السليكا الحرة مع المغنيسيا. تم ملاحظة ان عينات الخلطات (1-32) التي تتكون بصورة اساسية من الطين الكاؤوليني او الطين الفلنتي مع اضافة بعض المواد الاولية الاخرى اليهما، تحتوي بالاضافة الى الكورديرايت على معدن المولايت ونسب قليلة من الفورستيرايت او الكريستوبلايت في بعض العينات وان نسبة تبلور معدن الكورديرايت ومعدن المولايت فيها ترتبط بالتركيب الكيميائي والحجم الحبيبي للمواد الاولية المستخدمة في الخلطة. اما عينات الخلطات الحاوية على الكاؤولين المضاف اليه (8%) او اكثر من الرمل السليكي او السليكا النقية (القائم) او البورسيلينايت او السليكا غير متبلورة تحتوي على نسب اعلى من الكورديرايت من عينات الخلطات الحاوية على الكاؤولين فقط، او الكاؤولين او الطين الفلنتي المضاف اليهما نسبة (6%) او اقل من تلك المواد يعزى ذلك الى المحتوى العالي من السليكا الحرة في الخلطات. اما عينات الخلطات من (33-35) والتي تتكون بصورة اساسية من البوكسايت مضاف اليه الرمل السليكي او السليكا النقية (القائم) او البورسيلينايت او قشور الرز المحروق فانها تحتوي على نسب اعلى من المولايت من عينات الخلطات




شكل -3: مخططات الاشعة السينية الحادة لعينات الخلطة (1) والمحروقة بدرجة حرارة (1100 و 1200 و 1300 م°).




شكل 4: مخططات الاشعة السينية الحائدة لعينات الخلطة (7) والمحروقة بدرجة حرارة (1100 و1200 و1300 م°).



شكل 6: مخططات الاشعة السينية الحائدة لعينات خلطات تحضير معدن الكورديرايت والمحروقة بدرجة حرارة (1300 م°).



شكل 7: مخططات الاشعة السينية الحائدة لعينات خلطات تحضير معدن الكورديرايت والمحروقة بدرجة حرارة (1300 م°).



شكل 8: مخططات الاشعة السينية الحائدة لعينات خلطات تحضير معدن الكورديرايت والمحروقة بدرجة حرارة (1300 م°).

الاستنتاج:

المولاييت والفورستيرايت والسليكا الحرة على شكل معدن الكوارتز (Quartz)، وعند حرقها بدرجة حرارة 1200م تتكون من معدن الكورديرايت (بنسب مختلفة تعتمد على التركيب الكيميائي للعينة ومدى اقترابه من تركيب معدن الكورديرايت) بالإضافة الى معدني المولاييت والفورستيرايت، اما عند حرقها بدرجة حرارة 1300م فيصبح الكورديرايت الطور المعدني الرئيس المكون للعينة مع نسب قليلة من معدن المولاييت. وكانت أفضل خطة لتحضير معدن الكورديرايت هي الخلطة التي تتكون من (70% طين كاؤوليني + 5% سليكا نقية + 25% MgCO₃) (دون استخدام مادة معدنة) وموادها الأولية ذات حجم حبيبي اقل من (20 مايكرون)، والمحروقة بدرجة حرارة 1300م وزمن انصاجي قدره ساعتين. حيث اظهر فحص الاشعة السينية لعينتها بانها تتكون كلياً من معدن الكورديرايت.

المصادر العربية:

النعيمي، محمد احمد 1996. تأثير نوعية السليكا في الصفات الفيزيائية والميكانيكية للجسام السيراميكية المستخدمة كمواد بناء، رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة بغداد.

REFERENCES:

Atanasovska, M., Nikolic, M. V., and Radic, S.M. 1999. Evolution of the phase composition during sintering of the MgO- AL₂O₃-SiO₂ System. Advance Sci and techn of siuterup. ed.stojauovic. B.D., pleaus press.

Barnier, J.C., Rehpringer, J.L., Vilminot, S. and poix. p. 1986. synthesis and sintering comparison of cordierite powder Mal.Res. Soc. Symp. Proc. PP.129-134.

Budnikov, P.P., 1964. The technology of ceramics and refractories, Massachusetts institute of technology Cambridge, P 647.

Dupon, R.w., Mc Conville, R.I., Musolf, D.J., Janous, A.C., and Thompson, M.S., 1990. Preparation of cordierite below 1000C via bismuth oxide flax: J. Am. Ceram. Soc., 73, :2, 335-339.

Ferrari, A.M., Barbiri, L., Leonlli, C. Manfredini, T., Silgradi, C. and Corradi, A.B., (1997). Feasibility of using cordierite Glass-Ceramics as tile Glaze. Jour. Am. Soc. 80(7). 7PP.1757-1766.

Grosjean, p. 1993. Cordierite ceramics interceram, 42, 1, 11-15.

Hochella, M.F., and brown, G.E., 1986. Structural mechanisms of anomalous thermal expansion of cordierite - beryl and other framework silicates: J. Am. ceram. Soc., 69.1. 13-18.

يمكن تلخيص اهم ما توصلت اليه الدراسة الحالية : انصهار العينات التي تحتوي خلطاتها على البورسيلينايت بنسبة (39%)، و العينات التي تحتوي على رماد قشور الرز بنسبة (31%) عند حرق العينات بدرجة حرارة 1200م. وانصهار العينات الحاوية على نسب اقل من البورسيلينايت ورماد قشور الرز عند ارتفاع درجة حرارة الحرق الى (1300م)، حيث انصهرت العينات الحاوية على (21%) بورسيلينايت و العينات الحاوية على (17%) رماد قشور الرز. وعدم انصهار العينات الحاوية على نسبة عالية من الرمل السليكي و السليكا النقية (القائم). ومنه يستنتج انه في درجة حرارة حرق 1300م لا يمكن استخدام نسب تزيد على (17%) بورسيلينايت وعن (13%) رماد قشور الرز لانها تؤدي الى انصهار العينات. و اظهرت نتائج الاشعة السينية الحادثة لعينات الخلطات (50) الخاصة بتحضير معدن الكورديرايت و المحروقة بدرجة حرارة 1100، 1200، 1300م تغايرا في تركيبها المعدني مع اختلاف درجة حرارة الحرق و التركيب الكيميائي للخلطات، اذ تتكون العينات المحروقة بدرجة حرارة 1100م من

Imer, K., Yener, O.D., Cinar, H.I.M, and Tas, A.C., 1996, Synthesis of SiO₂, Enstatite and cordierite from isopropanol and ethanol solution: 3 Ceramics congress, proceeding book, 2, 48-58. Istanbul, turkey.

Ismail, M.G.M.U., Tsunato, H., and Nakai, Z., 1990. Preparation of mullite - cordierite composite powders by Sol.gel methods and characteristic and sintering: j. Am. ceram. Soc., 73, 537-543.

Nakahara, M., Kondo, Y. and Hamano, K. 1999. Effect of particle size powders ground by ball milling on densification of cordierite ceramic. j. ceramic Soc. Japan, 107(4): 308-312.

Nikolic, N., Antanasovska, M., Nikolic, M.V. and Radic, C.M. 1998. Synthesis of cordierite by reaction sintering of Activated starting compound. First inter. conf. on inorganic material France.

Novakovic, R., Atanasovska, M., Nikolic, M., V. and Rishic, M.M. 1994. Influence of the cordierite phase on electric properties of the MgO-AL₂O₃-SiO₂ ceramic system, interceram, 42(6): 464-465.

Singer, F. and singer, S. 1971. industrial ceramics, chemical publ. COM. Inc. New York. 1297P.

Temuujin, j., jadambaa, T., S. Okada, K. abd Mackenzic, K.J.D, 1998. Preparation of aluminosilicate precursor by mechaochemical method from gibbsite-fumed silica mixture, Bull Mater. Sci. 21 (3): 185-187.