

دراسة تأثير موقع المعوضات على امتزاز ١، ٢، ٣-مثيل آزو بيتا-نفثول

لقاء حسين علوان السامرائي

قسم الكيمياء ، كلية التربية سامراء ، جامعة تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: ١١ / ٨ / 2008 ، تاريخ القبول: ٤ / ٣ / 2009)

الملخص

تضمن هذا البحث دراسة امتزاز مجموعة من اصباغ الازو المحضرة من تفاعل البيتا -نفثول مع الانثين على الفحم المنشط ودراسة تأثير موقع المعوضات ونوعها على النسبة المئوية للامتزاز واشتمل البحث ايضا على دراسة تأثير كل من التركيز ودرجة الحرارة والدالة الحامضية للوسط على امتزاز هذه المركبات ، اظهرت النتائج ان زيادة درجة الحرارة تقلل من النسبة المئوية للامتزاز وان اختزال الصبغات المستخدمة يزيد من قابلية الامتزاز وهي ذات فائدة كبيرة للتخلص من هذه المواد وان كان بكميات قليلة في مياه المخلفات الصناعية حيث تعطيهها الوانا غير مقبولة فضلا عن اثارها الضارة التي تؤثر على الناحيتين الصحية والبيئية.

وعند دراسة امتزاز هذه الصبغات عند دوال حامضية مختلفة كانت افضل نسبة مئوية من امتزاز تم الحصول عليها هي عند الدالة الحامضية الطبيعية لكل صبغة وان دراسة حركية الامتزاز للنظام قيد البحث تصل الى حالة الاتزان بعد 60 دقيقة . وقد تم حساب ثابت الاتزان الامر الذي سهل عملية حساب الدوال الترموديناميكية (ΔH^0 , ΔS^0 , ΔG^0) لكل نظام بالاضافة الى اختبار تطبيق نموذجي فرنديخ ولانكماير على بيانات الامتزاز حيث اعطت علاقات خطية وبمعاملات ارتباط جيدة.

اظهرت نتائج الدراسة ان موقع المعوضات له تأثير كبير على النسبة المئوية للامتزاز بالاضافة الى تأثير الاصرة الهيدروجينية والتأثير الحثي وظاهرة الرنين وحجم المعوض (الاعاقة الفراغية).

كلمات المفتاح: امتزاز ، الفحم المنشط، ايزوثيرم

المقدمة:

يعرف الامتزاز Adsorption على انه ظاهرة تجمع مادة بشكل جزيئات او ذرات او ايونات على سطح مادة اخرى ويكون الارتباط على السطح اما فيزيائي او كيميائي^(2,1) Physical or Chemical اذ ان هنالك تأثير لبعض القوى على حدوث عملية الامتزاز منها الاواصر الهيدروجينية وقوى فاندرالز وقوى التكافؤ والتنافر والتشتت والتداخلات ثنائية الاستقطاب، وتعد عملية الامتزاز من اهم العمليات الاكثر استعمالا لإزالة الملوثات العضوية الذائبة واللاعضوية ذات التراكيز الواطنة والتي يتعذر ازلتها بالطرق الاخرى وتعد الاصباغ Dyes من بين المواد العضوية المتعددة الملوثة للمصادر المائية وذلك بسبب اهميتها واستخدامها الواسع في الصناعات حيث وجد ان الكثير من المواد الأولية المستخدمة في تحضير هذه الاصباغ تعد اصلا من المواد السامة لقابليتها على تغيير تركيب الدم وفعاليتها المسرطنة⁽³⁾. هنالك العديد من المواد الممتزة التي تستخدم لهذا الغرض الا ان معظم انظمة الامتزاز تستخدم الفحم المنشط Activated Carbon وهو عبارة عن مادة مسامية على هيئة متبلمرة تعاني اثناء انتاجها خلا في تركيبها البلوري ونقصا في هيدروجينها وهو على نوعين الفحم المنشط الحبيبي Granular Activated Carbon والفحم المنشط المسحوق Powderd Activated Carbon. يمتاز الفحم المنشط بقابليته العالية على الامتزاز بسبب حجم المسامات الكبير وبالتالي المساحة السطحية الكبيرة ويمكن استرجاعه او تنشيطه بعد الاستخدام بوساطة الحرارة او التركيز^(4,2).

ان العلاقة بين كمية المادة الممتزة على سطح ما وضغط او تركيز الاتزان عند درجة حرارة معينة يسمى ايزوثيرم الامتزاز Adsorption Isotherm وهنالك عدة اشكال من ايزوثيرمات الامتزاز ولكن اكثرها استخداما ايزوثيرم فرنديخ ولانكماير⁽⁵⁾ Freundlich and Langmuir ، ويعبر عن معادلة فرنديخ بالعلاقة الخطية الاتية :

$$\text{Log } q_{eq} = \text{log } K + 1/n \text{ log } C_{eq} \text{-----}(1)$$

حيث ان:

n و K هما ثابتا فرنديخ و q_{eq} كمية المادة الممتزة و C_{eq} تركيز المادة غير الممتزة ، اذ يعطي رسم العلاقة بين $\text{Log } q_{eq}$ مقابل $\text{log } C_{eq}$ خطا مستقيما بميل $(1/n)$ الذي يمثل مقياسا لشدة الامتزاز وبمقطع مقداره $\text{log } K$ الذي يمثل دالة لسعة الامتزاز .
اما معادلة لانكماير فيعبر عنها :

$$C_{eq}/q_{eq} = 1/bQ + C_{eq}/Q \text{-----}(2)$$

اذ ان :

b يساوي ثابت ايزوثيرم لانكماير و Q سعة الامتزاز ، ويمكن حساب قيم bQ من رسم العلاقة الخطية بين C_{eq}/q_{eq} مقابل C_{eq} التي تعطي ميلا مقداره $(1/Q)$ وبمقطع $1/bQ$.

لوحظ ان دراسة⁽⁶⁾ امتزاز المركبات الاروماتية اكبر من امتزاز نظيراتها الاليفاتية وان تعدد الحلقات الاروماتية يعمل على رفع كفاءة امتزازها فضلا عن اثر المجاميع المعوضة في امتزاز مثل هذه المركبات ، ولوحظ ايضا ان دراسة حركيات امتزاز⁽⁷⁾ trichloroacetic acid على الكربون المنشط اتضح الى خضوعها لمعادلة لانكماير للامتزاز حيث تزداد سرعته بزيادة التركيز الابتدائي ودرجة الحرارة .

ان الهدف من هذه الدراسة هو كيفية ازالة المواد العضوية السامة (الأصباغ ودراسة تأثير موقع المعوض (CH_3) على الحلقة الاروماتية بواسطة الامتزاز على سطح من مسحوق الفحم المنشط.

الجزء العملي


1. جهزت جميع المواد الكيميائية الأولية والمذيبات المستخدمة في هذه الدراسة من قبل شركتي (Fluka) و (BDH) باستثناء الكاربون المنشط الذي جهز من قبل شركة (MERCK).

2. تم تحضير أصباغ الازو عن طريق أملاح الدايازونيوم^(9,8) Diazonium Salts، وكما حضر المحلول القياسي بتركيز $4 \times 10^{-5} \text{M}$ واستعمل الايثانول كمذيب ومنه جرى تحضير محاليل مخففة أخرى، كذلك تم تحضير ثمانية محاليل تحوي على تراكيز متساوية ($1 \times 10^{-5} \text{M}$) من المادة باستخدام نفس الكمية من الكاربون المنشط (0.02gm) وبعد الرج المتواصل رشحت المحاليل الثمانية وبأزمان مختلفة من (10-80) دقيقة على التوالي، وتم تقدير الكميات الممتازة باستخدام الطريقة الطيفية بجهاز الـ UV من نوع (J9Sco-V-530 (UV-Visible) Spectrophotometer) إذ تم عمل منحنى معايرة لكل مادة وعند أقصى طول موجي (λ_{max}) في مدى من التراكيز. تم بعد ذلك دراسة العوامل المؤثرة على الامتزاز. وأخيرا


حضرت (5) محاليل من كل مادة وبتركيز مختلفة^(10,5)، بعد تحديد التركيز الذي يحدث عنده أعلى نسبة امتزاز تم اختياره لتحضير (5) محاليل تحتوي على نفس التراكيز لمحاليل الصبغة ونفس الكمية من الكاربون إذ رجت المحاليل كلا على حده لمدة (60) دقيقة وعند درجات حرارة (25-65)°م على التوالي، رشحت المحاليل وسجلت قيم الامتصاص لتحديد النسب المئوية للامتزاز، أما الدالة الحامضية لكل محلول فقد ضبطت باستخدام pH meter من نوع (Thermo orion Model – 410A) للحصول على محلول متعادل pH = 7 ونفس الحال عند pH = 9.

النتائج والمناقشة

بعد تحديد قيم (λ_{max}) وهي 476, 487, 491, 508 nm على التوالي لهذه الصبغات تم إجراء منحنيات المعايرة إذ أظهرت علاقات خطية جيدة دلالة على خضوعها إلى قانون لامبرت-بير وكما في الشكلين (1 و 2).



شكل (2)



شكل (1)

منحني معايرة للصبغة Phenyl-azo-β-naphthol منحني معايرة للصبغة 4-Methylphenyl-azo-β-naphthol

درست حركية الامتزاز لتحديد الزمن اللازم لبلوغ حالة الاتزان ووجد انه 60 دقيقة^(11,10)، وكما موضح في الجدول (1).

جدول (1): تغير الامتصاص في الصبغات قيد الدراسة مع الزمن بتركيز ($1 \times 10^{-5} \text{M}$) و وزن الفحم المنشط (0.02gm)

Time (minute)	الامتصاصية Abs.			
	Phenyl-azo-β-naphthol	2-Methylphenyl-azo-β-naphthol	3-Methylphenyl-azo-β-naphthol	4-Methylphenyl-azo-β-naphthol
10	0.352	0.282	0.323	0.442
20	0.203	0.201	0.280	0.362
30	0.112	0.173	0.189	0.286
40	0.081	0.141	0.132	0.211
50	0.060	0.099	0.113	0.195
60	0.054	0.093	0.108	0.188
70	0.054	0.093	0.107	0.188
80	0.054	0.089	0.108	0.185

الحمضية الطبيعية لمحاليل الصبغات، والجدول (2) يوضح نتائج هذه الدراسة.

كذلك أجريت دراسة تأثير التركيز على امتزاز هذه الأصباغ في مدى يتراوح بين ($1 \times 10^{-5} \text{M}$ - $2 \times 10^{-6} \text{M}$) وعند درجة حرارة ثابتة (22°م) وعند الدالة

جدول (2): تأثير التركيز على النسبة المئوية للامتزاز

Compound	$2 \times 10^{-6} \text{M}$	$4 \times 10^{-6} \text{M}$	$6 \times 10^{-6} \text{M}$	$8 \times 10^{-6} \text{M}$	$1 \times 10^{-5} \text{M}$
Phenyl-azo-β-naphthol	97.1	96.8	96.2	95.5	94.6
2-Methylphenyl-azo-β-naphthol	95	92.5	91.6	90	89
3-Methylphenyl-azo-β-naphthol	95.5	94.6	94.2	92.3	92
4-Methylphenyl-azo-β-naphthol	96.03	95.04	94.3	93.3	92.6

تم اختبار كفاءة امتزاز الصبغات المدروسة عند قيم (pH) مختلفة، اذ وجد ان افضل امتزاز للصبغات المحضرة هو عند محلول الدالة الحامضية الطبيعية^(13,10) للصبغة ، وان كفاءة الامتزاز تتناقص عند الانتقال الى الوسط المتعادل فالوسط القاعدي وينسب تفاوت حسب طبيعة وموقع المجموعة الفعالة الموجودة على الحلقات الاروماتية في كل صبغة ويعزى هذا التناقص في كفاءة الامتزاز الى تأثير موقع المجموعة الفعالة وتغير فعلها باختلاف الدالة الحامضية لوسط الامتزاز وكما مبين في الجدول (3).

وتشير النتائج الموضحة في الجدول (2) على ان الامتزاز يكون فعالا عند التراكيز الواطئة اذ تختزل النسبة المئوية للامتزاز مع زيادة التركيز بسبب تشبع المسامات المتوفرة على سطح الكاربون المنشط^(12,2). يلاحظ من الجدول (2) ان النسبة المئوية للامتزاز في الصبغات المعوضة بـ (CH₃) مثل فنيل آزو- بيتا -نفثول Methylphenyl-azo-β-naphthol وعلى جميع المواقع (2,3,4) هي اقل مقارنة مع الصبغة غير المعوضة (-H) فنيل آزو- بيتا- نفثول Phenyl-azo-β-naphthol ويعود سبب ذلك الى موقع ونوع وطبيعة المجموعة المعوضة بالاضافة الى عامل الاعاقة الفراغية أي حجم المجموعة المعوضة الذي يعيق عملية الامتزاز في الصبغة المعوضة بـ (CH₃) وخاصة في الموقع اورثو (2) .

جدول (3) : تأثير الدالة الحامضية على النسبة المئوية للامتزاز

Compound	% Ads.		
	Natural (pH)	PH=7	PH=9
Phenyl-azo- β -naphthol (-H)	94.6 _{(5.42)*}	81	73.2
2-Methylphenyl-azo-β-naphthol(o-CH ₃)	89 _{(5.90)*}	78.1	65.5
3-Methylphenyl-azo-β-naphthol(m-CH ₃)	92 _{(5.74)*}	82.3	75.1
4-Methylphenyl-azo- β -naphthol(p-CH ₃)	92.6 _{(5.33)*}	80	77

* pH الطبيعية لكل صبغة

Exothermic اذ ان الارتفاع بدرجة الحرارة يتسبب في زيادة عودة المواد الممتزة من السطح الماز الى المحلول وتسمى هذه العملية بالامتزاز Desorption .

تظهر النتائج المستحصلة في الجدول (4) دراسة تأثير درجة الحرارة على امتزاز هذه الصبغات وفي مدى من درجات الحرارة بين (25- 65) درجة مئوية اذ وجد ان زيادة درجة حرارة وسط الامتزاز يؤدي الى تناقص كفاءة الامتزاز، وهذا يدل على ان عملية الامتزاز هي عملية باعثة للحرارة^(14,1)

جدول (4) : تأثير درجة الحرارة على النسبة المئوية للامتزاز

Compound	% Ads. at of Temperature (c)				
	25	35	45	55	65
Phenyl-azo- β -naphthol	95.03	93.3	91.3	89.2	86.5
2-Methylphenyl-azo-β-naphthol	90	86	84	81	79
3-Methylphenyl-azo-β-naphthol	92	91	90	88	86
4-Methylphenyl-azo- β -naphthol	93.2	92	91	88	85


$$\Delta G^{\circ} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ} \text{ -----(5)}$$

ومن رسم العلاقة بين lnK مقابل 1/T حسب قيم ΔH° وتمثل الاشكال (6-3) الرسوم البيانية التي تم الحصول عليها وهي جميعها علاقات خطية وبمعامل ارتباط جيد.


ان قيم الدوال الثيرموداينميكية مهمة جدا في تفسير الكثير من التفاعلات ولاسيما عملية الامتزاز . اذ تم حسابها من المعادلات الاتية^(16,15) :

$$\Delta G^{\circ} = - RT \ln K \text{ -----(3)}$$



$$\ln K = \ln K_0 - \Delta H^{\circ}/RT \text{ -----(4)}$$



شكل (4): العلاقة بين ln K مقابل 1/ T لحساب قيم انتالبي الامتزاز عند الاتزان للصبغة (2-Methylphenyl-azo-β-naphthol)



شكل (3): العلاقة بين ln K مقابل 1/ T لحساب قيم انتالبي الامتزاز عند الاتزان للصبغة (Phenyl-azo- β -naphthol)



شكل (5): العلاقة بين $\ln K$ مقابل $1/T$ لحساب قيم انثالبي الامتزاز عند الاتزان للصبغة (3-Methylphenyl-azo- β -naphthol)
شكل (6): العلاقة بين $\ln K$ مقابل $1/T$ لحساب قيم انثالبي الامتزاز عند الاتزان للصبغة (4-Methylphenyl-azo- β -naphthol)

ويوضح الجدول (5) النتائج التي تم الحصول عليها ضمن الدرجات الحرارية المذكورة (25-65) °م وعند الدالة الحامضية الطبيعية لكل صبغة .

جدول (5): قيم الدوال الثيرموداينميكية للصبغات قيد الدراسة

Comp.	T(k ⁰)	ln K	-ΔG J.mol ⁻¹	-ΔH J.mol ⁻¹	-ΔS J.mol ⁻¹ .K ⁻¹
Phenyl-azo- β -naphthol (-H)	298	19.15	7308.83	22630.70	51.41
	308	14.03	6760.27		51.52
	318	10.51	6213.05		51.62
	328	8.33	5781.22		51.37
	338	6.45	5226.84		51.49
2-Methylphenyl-azo-β-naphthol (o-CH ₃)	298	9.0	5425.88	17777.82	77.86
	308	6.14	4634.88		72.76
	318	5.25	4362.35		69.62
	328	4.26	3926.86		66.17
	338	3.76	3709.37		63.57
3-Methylphenyl-azo- β -naphthol (m-CH ₃)	298	11.5	6045.27	13418.79	65.31
	308	10.11	5915.24		62.77
	318	9.0	5790.03		60.40
	328	7.3	5399.44		57.37
	338	6.1	5058.23		54.66
4-Methylphenyl-azo- β -naphthol (p-CH ₃)	298	15.6	6788.54	20884.76	47.30
	308	11.5	6248.13		47.52
	318	10.1	6107.29		46.47
	328	7.3	5399.44		47.21
	338	5.6	4833.42		47.48

ان قيم ΔH في جميع الحالات هي قيم سالبة وهذا يدل على ان الامتزاز هو عملية باعثة للحرارة وبما ان جميع القيم الملاحظة لـ ΔH هي اقل من 40 KJ.mol^{-1} فان هذا يعني ان امتزاز الصبغات قيد الدراسة على الفحم المنشط يكون ذات طبيعة فيزيائية^(17,3). تشير قيم ΔG مع زيادة درجة الحرارة الى ان تفاعل الامتزاز تلقائي وهذا يتفق مع كون التفاعل باعث للحرارة . اما قيم ΔS السالبة فتشير الى زيادة حالة الانتظام الناتجة من ارتباط الجزيئات الممتزة مع السطح الصلب، كما ان قيمة (ΔS) تتفاوت مع اختلاف طبيعة وموقع المجاميع المعوضة على المركبات المختلفة. ولوصف العلاقة بين الصبغات قيد الدراسة مع سطح الكربون المنشط تستخدم معادلات الايزوثيرمات عادة لتطويع البيانات العملية للامتزاز وتطبيقها عليها لحساب عدد من القيم والدوال الضرورية وفي هذه الدراسة

نلاحظ من الجدول اعلاه تفاوت قيم (ΔG و ΔH و ΔS) للامتزاز عند الاتزان تبعا لطبيعة المجموعة المعوضة وموقعها على الحلقة الاروماتية، اذ تختلف تبعا لذلك نوع وقوة التداخلات الجزيئية التي تتضمنها هذه المجاميع وتتحدد هذه التداخلات من خلال تأثيرات متنوعة مثل تأثير الرنين وعامل الاعاقة الفراغية والتأثير الحثي وبذلك فهي تؤثر على كفاءة امتزاز هذه الجزيئات على سطح الكربون المنشط. ان قيم ثوابت اتزان الامتزاز تقل بصورة عامة مع ارتفاع درجة الحرارة والسبب في ذلك هو ان زيادة درجة الحرارة تعمل على كسر الاصرة بين الجزيئة الممتزة والسطح الماز فتسبب في عودة المادة الممتزة الى محلول الامتزاز وبذلك تقل المادة الممتزة فتقل قيمة K تبعا لذلك.

تم استخدام نموذجين من هذه المعادلات احدهما لفرنديلخ والاخرى للحصول عليها من تطبيق النموذجين. للاتكامير (المعادلتان 1 و 2) ويبين الجدولين (6 و 7) النتائج التي تم

جدول (6): نتائج ايزوثيرم فرنديلخ

Comp.	n	K	R
Phenyl-azo- β -naphthol	1.39	21047.47	0.9938
2-Methylphenyl-azo- β -naphthol	1.11	1248245.47	0.9636
3-Methylphenyl-azo- β -naphthol	1.29	234099.23	0.9958
4-Methylphenyl-azo- β -naphthol	1.31	34849.77	0.9995


جدول (7): نتائج ايزوثيرم لانكماير

Comp.	Q	b	R
Phenyl-azo- β -naphthol	32.15	155520.99	0.9965
2-Methylphenyl-azo- β -naphthol	22.17	45105.99	0.9935
3-Methylphenyl-azo- β -naphthol	31.44	31806.61	0.9594
4-Methylphenyl-azo- β -naphthol	19.41	25759.91	0.9721

الامتزاز (Q) تزداد مع زيادة النسبة المئوية للامتزاز وخاصة في الصبغة بدون تعويض وتشذ عن ذلك مركبات الاورثو ويعزى ذلك الى حجم المجموعة المعوضة، وكذلك توضح هذه النتائج انه لا يوجد نمط واضح تتغير فيه قيم ثابت لانكماير (b) مع النسبة المئوية للامتزاز باستثناء حالات قليلة والتي تزداد فيها قيمة (b) مع زيادة كفاءة الامتزاز كما في الصبغة بدون تعويض (-H).


ان تطبيق كلا النموذجين على البيانات العملية المستحصلة من دراسة الامتزاز لجميع الصبغات قيد البحث اعطى علاقات خطية وبمعامل ارتباط جيد وكما هو موضح في الاشكال (7-14).

عند تطبيق نموذج ايزوثيرم فرنديلخ نلاحظ زيادة قيمة ثابت (n) مع ازدياد كفاءة الامتزاز بينما تتناقص قيم ثابت (K) مع ازدياد كفاءة الامتزاز ويبدى قيمها شذوذا في حالة وجود بعض المؤثرات مثل عامل الاعاقة الفراغية. وتشير قيم نتائج تطبيق نموذج ايزوثيرم لانكماير الى ان قيم سعة




شكل (8) : ايزوثيرم فرنديلخ للامتزاز

للصبغة 2-Methylphenyl-azo- β -naphthol




شكل (7) : ايزوثيرم فرنديلخ للامتزاز

للصبغة Phenyl-azo- β -naphthol




شكل (10) : ايزوثيرم فرنديلخ للامتزاز

للصبغة 4-Methylphenyl-azo- β -naphthol




شكل (9) : ايزوثيرم فرنديلخ للامتزاز

للصبغة 3-Methylphenyl-azo- β -naphthol



شكل (12) : ايزوثيرم لانكماير للامتزاز
للصبغة 2-Methylphenyl-azo-β-naphthol

شكل (11) : ايزوثيرم لانكماير للامتزاز
للصبغة Phenyl-azo-β-naphthol



شكل (14) : ايزوثيرم لانكماير للامتزاز
للصبغة 4-Methylphenyl-azo-β-naphthol

شكل (13) : ايزوثيرم لانكماير للامتزاز
للصبغة 3-Methylphenyl-azo-β-naphthol

المصادر

9. C. Chang and Y. Ku., Sept. Sci. Technol., 33(4), 483-501,(1998).
10. I.A. Al - Jarjary, study of the factors affecting the Adsorption of some Azo Dyes complexes and calculations of the Thermodynamic functions, M. Sc. Thesis. Mosul University, (2005).
11. I.G. Laing, The impact of effluent regulation on the dying industry, Rev. Prog. Coloration , 21,56-71, (1991).
12. م.ح. الخزاعي، دراسة حركية امتزاز الامينات العضوية على السطوح الصلبة، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة ، (2007).
13. S.D. Faust and O.M. Aly, Chemistry of water treatment Butterworth publishers, Boston,(1983).
14. L.N.Bell, Practical Aspects of Moisture sorption Isotherm Measurement and Use, 2nd Edition AACC Egan press, 31, (2000).
15. H.A.Latif and A.Al-Ghannam, Fuel the science and technology of Fuel and Energy, Vol.60, p.1043, (1981).
16. ل.م.نجيب وم.ش.سعيد، الكيمياء الفيزيائية، جامعة الموصل، (1989).
17. J.J. Fripiat and L. Gatineau, Multilayer Physical Adsorption on Fractal Surfaces, 25:135-147, (1986).
1. ج.م.صالح، "كيمياء السطح والعوامل المساعدة " ، ط1، جامعة بغداد ،الصفحة 3-45، (1980) .
2. A.P.Terzyk, Abstract from Adsorption science and Technology, Vol.20, No.1, (2003) .
3. O.M.Ramadhan and M.A.Rigibi, Activated Carbon by Modified Carbonization, Vol.46 science and Educat. PP. 110-221, (2000).
4. M.C. Robert, Granular Activated Carbon Design Operation and Costs, Lewis publishers, PP.2-7,(1989).
5. R.T. Al-Abady, Thermodynamic and kinetic study of Adsorption of some Azo Dyes on Activated Carbon and other Developed Adsorbents, M. Sc. Thesis. Mosul University, (2005).
6. G.J. Loudes, G. J. Antonio, L.S. Jann, N.C. Antonio, J. Chem. Tech. Biotechnol., 37(4), 271, (1987).
7. H. Willamp, L. Gary, Environ Sci.Tech. , 2(3), 807-817,(1995).
8. م.ن.ابراهيم، نظرة شاملة في الكيمياء العضوية، مطبعة جامعة الموصل ، الصفحة 394-406، (1984).

Study Effect Oposition Substituents on Adsorption 1,2,3-Methyl Azo- β -Naphthol

Lekaa Hussien Alwaan Al-Sammrae

Department of Chemistry ,College of Education /Sammra , University of Tikrit , Tikrit , Iraq

(Received 11 / 8 / 2008 , Accepted 4 / 3 / 2009)

Abstract

The study involved investigation of the adsorption of a number of azo dyes on activated carbon and studying the effect of the position and kind of the substituents on the adsorbents percentage. These dyes were synthesized from the reaction of β -naphthol with aniline and some of its substituents. The effect of concentration, temperature and pH were induced. The results indicated that increasing the temperature will reduce the adsorption ratio, while dilution of dyes showed high adsorptivity. This point is of valuable interest because most of dyes as pollutants present in a minute amounts, effect of pH showed that the natural. According to the literature we assumed that after 60 min. of extraction the system will be in equilibrium. So the thermodynamic (ΔH° , ΔG° , ΔS°) functions for were determined each system under investigation. The data collected are applied to adsorption isotherm models of Freundlich and Langmuir which showed that both models are correlated satisfactorily. The study revealed that substituents position has great effect on the adsorption ratio as well as the hydrogen bonding, inductive effect, resonance and steric factor.