

Study of Etiquettes Behavior and Some Physical and Mechanical Properties of a Polymeric Basic Composite

Esraa Habeeb Mohsoun^a

Adnan Raad Ahmed^b

^{a,b}Physical department , College of Education and pure Sciences University of Tikrit
shahab.ahmed1990@gmail.com

Submission date:- 8/4/2019

Acceptance date:- 29/4/2019

Publication date:- 29/5/2019

Keywords: Poly unsaturated polyether, contact wear, overlapping materials, hardness.

Abstract

In this research the composites materials were prepared by (hand Layout).The composite material consist of the base material(Unsaturated polyester Resin) and consist from the support material is the (Carbide Tungsten) With different Weight ratios (0 ,0.75 ,1.5 ,2.25, 3%) respectively .We have studied the adhesiveness characteristic of the Wear when we change the forcing load for all the specimens and we deepened three loads (5 ,10 ,15 N) with the stability of speed ,we found out that the Wear rate increases with the increase of forcing load we also examined the (Tensile and Hardness) and we found that the value of the hardness increases with the increase of weight fracturing to get its higher value in the rate of 3% .

دراسة سلوك البلى وبعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمركب ذو أساس بوليميري

عدنان رعد احمد**

اسراء حبيب محسن*

* ، ** قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت

الخلاصة

في هذا البحث تم تحضير المواد المترابطة بطريقة القولية اليدوية (Hand Layout) وتتكون المواد المترابطة من مادة الاساس وهي راتنج (البولي استر غير المشبع)(UP) ومادة التقوية وهي (كاربيد التتستن)(WC) وبنسب وزنية مختلفة (0,0.75,1.5,2.25,3%) على التوالي، كما تم دراسة خاصية البلى الالتصاق مع تغيير الحمل المسلط لجميع النماذج وتم الاعتماد على ثلاثة احمال وهي (5,10,15 N) بثبوت السرعة وقد وجد ان معدل البلى يزداد بزيادة الحمل المسلط ،كذلك اجري اختبار (الشد والصلادة) وقد وجد ان قيمة الصلادة تزداد بزيادة الكسر الوزني لتبلغ اعلى قيمة لها عند النسبة 3% وهي (86 N/mm²). وتم دراسة امتصاصية الماء وقد اظهرت النتائج ان اعلى قيمة لها ظهرت عند النسبة 3% .

الكلمات الدالة:بولي استر غير المشبع، البلى الالتصاق،المواد المترابطة ،الصلادة.

المقدمة Introduction

تعد المواد المترابطة من أكثر المواد نجاحا في الحصول على صفات مميزة توصلنا لتكون مادة أساسية في الكثير من الصناعات المتقدمة والتقنيات المعقدة وتعرف هذه المواد على انها هيئة او كيان يتكون من مادتين على الأقل احدهما تسمى المادة الاساس (Matrix phase) والمادة الاخرى تسمى مادة التدعيم (Reinforcement phase) وهذا الكيان قادرا على اظهار الخواص الميكانيكية والفيزيائية فضلا عن قدرته على حجب او تحديد الخواص الغير مرغوبة [1]، ونتيجة للتطور السريع الذي يحدث في العالم الان لا يمكننا ان نتصور العالم بدون البوليمر لأنه يدخل في مجالات متعددة من التطبيقات الصناعية لأنه يمتلك مزايا خاصة لا تمتلكها الأنواع الأخرى من المواد (المعدنية والسيراميكية) ومن اهم مميزات البوليمرات هي خفة وزنها وسهولة تصنيعها ومقاومتها للتأكسد والمحاليل الاكلة مثل القواعد والحوامض ومن مميزاتا أيضا سهولة

تلونها [2]. تعتبر البوليمرات من أهم نواتج الصناعات الكيميائية. حيث دخلت في تفاصيل الحياة اليومية للإنسان ودخلت مكان عدد من المواد التقليدية فمنذ الحرب العالمية الثانية ولحد الآن يتسابق العالم في إنتاج العديد من أنواع البوليمرات الصناعية والمواد المركبات المحضرة منها [3]. ونظرا لتطور علم المواد الذي له الأثر الكبير في نمو واستيعاب نظام جديد يتضمن الإشارة إلى معظم المواد الهندسية تم الاهتمام بهذا النظام وأصبح معدل التقدم فيه يزداد بسرعة كبيرة إذ يمثل هذا النظام بالمواد المترابطة (Composite Material) [4]. ويمكن تعريف المادة المترابطة هي خلط (دمج) لمادتين أو أكثر من المواد للحصول على نظام متعدد الأطوار وبخصائص فيزيائية جديدة تختلف عن خصائص المواد الداخلة في تركيبه [5]. نتيجة للتطور الصناعي والتقدم أدى إلى ظهور المواد المترابطة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى مواد جديدة ذات مواصفات خاصة تدخل بوصفها بديلا للمواد الهندسية الأخرى، وبذلك فقد احتلت المواد المترابطة على اختلاف أنواعها مكانة مرموقة في التطبيقات الصناعية منذ أول ظهور لها، بوصفها عضوا أساسيا ضمن مجموعة المواد المترابطة، تمتلك المواد ذات الأساس البوليميري أهمية خاصة في العديد من التطبيقات اعتمادا على خواص البوليمير الأساس فضلا عن خواص مادة التقوية. [6]. أجريت العديد من الدراسات السابقة لمعرفة تغير الخواص الميكانيكية لمترابطة المواد البوليميرية مع تغير نوع وكمية مواد التقوية ففي عام (2001) درس الباحث (احمد مكي) الخواص الميكانيكية لمواد مترابطة باستعمال مسحوق معدن الألمنيوم، وتمت دراسة تأثير نسبة الخلط الحجمية وحجم الدقائق في معامل مرونة الشد واجهاد الخضوع لبوليمرات مختلفة وكذلك تأثير تغيير درجة حرارة الاختبار في بعض الخواص الميكانيكية للمادة المترابطة [7] وفي عام (2007) قام الباحث (جواد كاظم) وآخرون بدراسة الخصائص الميكانيكية لمادة مترابطة مكونة من راتنج البولي استر غير المشبع المقوى بدقائق من أكسيد الألمنيوم AL₂O₃ أو دقائق معدنية من الألمنيوم AL وبحجم دقائق 30 μm وبكسور وزنية (5 % ، 15 % ، 20 %) [8] وفي عام 2011 قامت الباحثة هدى عبد الرزاق بدراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمترابطة البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الزجاج المحاكاة عشوائيا وبكسر حجمي قدره (20%). ان الخصائص الميكانيكية التي تمت دراستها تحت الظروف القياسية هي (معامل يونك ومقاومة الصدمة وصلادة بربنيل ومقاومة الانضغاط) [9] وفي عام 2017 قامت الباحثة لميس سلام وزهراء فاضل باستخدام البولي استر غير المشبع كمادة أساس وتدعيمها بنسب مختلفة من فرايت الكولت، ودرست الباحثة الخواص الميكانيكية مثل (متانة الشد، معامل يونك وصلادة شور دي). كل هذه الخواص تأثرت بإضافة فرايت الكولت حيث تزداد مع زيادة نسبة الكولت فرايت. أما الخواص الحرارية التي تشمل (التوصيلية الحرارية، النفاذية الحرارية والسعة الحرارية) فقد تم دراستها أيضا وتأثرت بإضافة فرايت الكولت حيث ازدادت بصورة بسيطة. [10].

الجانب العملي:

المادة الاساس Matrix Material

تم استعمال راتنج البولي استر غير المشبع (Un saturated polyester Resin) (Up) وهو أحد أنواع الراتنجات المتصلدة بالحرارة (Thermosetting Resin) وهو بشكل سائل شفاف ذو كثافة (1.2g/cm³) قابل للمعالجة إلى الحالة الصلبة بإضافة المصلد (Hardener) شفاف اللون وهو مركب بيروكسيد مثيل اثيل كيتون (MEKP) وكانت نسبة إضافة البولي استر غير المشبع (Up) إلى المصلد هي (1:3) أي إضافة 1g من المصلد لكل 3g من البولي استر عند درجة حرارة الغرفة ويتم الخلط اليدوي ولمدة (3-5) دقائق إلى ان يتجانس الخليط وعند تجاوز هذه الفترة الزمنية تصبح لزوجة الخليط عالية جدا وكذلك ترتفع درجة حرارتها مما يؤدي إلى تسريع عملية التصلب وهذا يعيق عملية الصب فضلا عن احتواء المزيج النهائي على فقاعات هوائية.

مادة التقوية (Reinforcing Materials)

تم استخدام كاربيد التنكستن (Tungsten Carbide) كمادة تقوية لراتنج البولي استر غير المشبع (Up) وهي عبارة عن حبيبات تمتاز بانها صلبة (hard) وهشة (brittle) نسبيا وتتألف كل حبيبة من حبيبات (WC) من عدد هائل من وحدة الخلايا ويختلف هذا العدد باختلاف حجم الحبيبات ويمتلك كاربيد التنكستن الأحادي (WC) من تركيبين بلوريين هما سداسي محكم الرص (hcp) وهو الشائع وتركيبا مكعبا محكم الرص (ccp) الأقل انتشارا [11].

وتتملك (WC) خواص فيزيائية فمنها الخصائص الكهربائية والحرارية والميكانيكية وخواص كيميائية وهي ذات كثافة عالية بحدود (15.63g/cm³) وتصنف ضمن المواد السيراميكية لان كل أكسيد ونتريد وكاربيد هي مواد سيراميكية، وهي عبارة عن مسحوق رصاصي ناعم ويمكن ضغطه وتشكيله ولها درجة انصهار (2870°C) ونقطة الغليان (6000°C).

الاختبارات الميكانيكية:

اختبار البلى Wear Test

تم استخدام جهاز البلى الالتصافي (Adhesive Wear device) ذي ترتيبه المسمار الى القرص (pin-on -Disc) محلي المنشأ والمصمم طبقاً للمواصفات (ASTM) حيث يتكون الجهاز من محرك كهربائي يتصل بقرص دوار تبلغ سرعة القرص (950 rpm) ومن ذراع معدنية مستوية تحتوي على ماسك لتثبيت العينة. تم استخدام ثلاث احمال مختلفة وهي (5,10,15N) لجميع النماذج مع ثبوت السرعة ولمدة (2min) ويتم حساب معدل البلى (gram wrote just) من خلال العلاقة التالية[12]:

$$\text{Gram wrote just (g)} = \frac{\Delta W}{S_D} \text{ g/cm} \dots \dots \dots (1)$$

علما ان:

ΔW : الفرق بالكتلة للعينة قبل وبعد الاختبار (g)

$$\Delta W = W1 - W2 \dots \dots \dots (2)$$

S_D : مسافة الانزلاق (cm) وكانت (5.3cm)

اختبار الشد (Tensile Test):

تم استخدام جهاز الشد ذو منشأ كوري لغرض اختبار مقاومة الشد للعينات قيد البحث.

ويتم تثبيت العينات بواسطة الفكين العلوي والسفلي للجهاز بعدها يتم تسليط قوة شد على العينة الى حين كسرها، وباستخدام الراسم البياني للجهاز يتم الحصول على نتائج مباشرة على شكل منحنى بين (الاجهاد-الاستطالة) والذي قد يتم تحويله الى منحنى (الاجهاد - الانفعال).

اختبار الصلادة (Hardness Test):

تم استخدام جهاز صلادة شور D (Shore-D) الفرنسي المنشأ في اجراء اختبار الصلادة باستخدام أداة غرز نقطية داخل سطح المادة تحت حمل معين يؤدي الى ظهور على شاشة الجهاز رقما هو مقياس لمقدار الخدش الحاصل لسطح المادة (Surface Indentation).

الاختبارات الفيزيائية

اختبار امتصاصية الماء Absorption Water Test

تم وزن العينات باستخدام الميزان الالكتروني الحساس الموضح وكان وزن العينات (M1) قبل تغطيتها بالماء. تغطيس العينات في قناني بلاستيكية حاوية على الماء المقطر مع مراعاة غلق فوهة القناني جيدا لمنع تبخر الماء ووضعها بدرجة حرارة المختبر ولمدة (24 ساعة) ، بعدها يتم استخراج العينات من الماء بعد مرور الزمن المحدد باستعمال ملقط خاص بعدها جففت العينة جيدا من الماء ووزنت ثم سجلت قراءة فكانت (M2)، ويتم تكرار تلك العملية لازمان مختلفة تضمنت (3,6,9,12يوم) ويتم حساب النسبة المئوية لامتصاصية الماء (الربح بالكتلة) من خلال المعادلة التالية:

$$\text{Wight gain} = \frac{M2-M1}{M1} \times 100 \% \dots \dots \dots (3)$$

حيث ان:

M1 : وزن العينات قبل تغطيتها بالماء (g).

M2: وزن العينات بعد تغطيتها بالماء (g).

النتائج والمناقشة:


١. اختبار البلى (Wear Test)

تمت دراسة تأثير الحمل المسلط في معدل البلى للمواد المترابكة وتم الاعتماد ثلاثة احمال (5,10,15N) على التوالي ولمدة (2min) لقرص الحديد وتبلغ صلادته (269HB). من خلال ملاحظة الشكل (1) نجد ان زيادة الحمل المسلط يؤدي الى زيادة معدل البلى نتيجة لزيادة قوة الاحتكاك والسبب في ذلك ان قوة الاحتكاك (F) نيوتن تتناسب مع القوة الضاغطة (N):

$$F \propto N$$

$$F = \mu N$$


حيث ان μ : معامل الاحتكاك فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة بين سطح العينة والقرص الحديدي، ان كلا السطحين المحتكين يتكون من نتوءات واحاديد وان بداية التلامس بين السطحين يحصل عند النتوءات الحادة، والذي يؤدي الى حصول تشوه لدن لهذه النتوءات وان زيادة الحمل يؤدي الى زيادة التشوه الحاصل عند قمم النتوءات والمنطقة القريبة من السطح فتزداد الحفر نتيجة لتأثير الدقائق الناتجة عن تحطم قشرة السطح فتتجمع الشقوق الصغيرة مؤدية الى حدوث ازالة لطبقات السطح مكونة الحطام الذي يكون على شكل دقائق رقيقة لهذا يزداد التشوه اللدن مع زيادة الحمل للمترابكات ذات النسب (0, 0.75, 2.25%) اما المترابكات ذات النسب (3%, 1.5) فتعطي اقل معدل بلى وخاصة عند الحمل (10N) وان هذا الانخفاض بزيادة الحمل قد يرجع الى وجود طبقة تزييت جيدة والتي تمنع التلامس وتؤخر انتقال سلوك البلى من معتدل الى شديد.



الشكل (1) يوضح تغير معدل البلى مع الحمل المسلط

٢. اختبار الشد Tensile Test

من خلال ملاحظة الشكل (2) والذي يمثل منحنيات (الاجهاد-الانفعال) تتكون من منطقة تشوه مرن (Elastic Deformation) متمثلة بالعلاقة الخطية بين الاجهاد والانفعال ومن خلال هذه المنطقة يتم حساب معامل المرونة. تعاني المادة البوليميرية ضمن حدود هذه المنطقة تشوها مرنا ناتجا عن شد واستطالة السلاسل البوليميرية دون حصول تكسر في الاواصر، بعدها ينحرف هذا المنحني عن السلوك الخطي نتيجة تولد شقوق داخل المادة البوليميرية، تنمو هذه الشقوق وتتجمع مع زيادة الاجهاد مكونة شقوق اكبر حجما وتستمر التشققات بالنمو مع الاجهاد المسلط لغاية حصول كسر في العينة. وتدعى هذه المنطقة بمنطقة التشوه اللدن (plastic Deformation).



الشكل (2) يوضح منحنى (الاجهاد-الانفعال) لعينات الشد


٣. اختبار الصلادة (Hardness Test): اظهرت النتائج الموضحة بالجدول رقم (1):

الجدول رقم (1):

Weight Fraction%	Hardness shore-D(Mpa)
0%	7
0.75%	80.5
1.5%	81.5
2.25%	84.2
3%	86

ان العينة ذات الكسر الوزني 3% سجلت اعلى قيمة للصلادة.

يوضح الشكل (3) تأثير زيادة الكسر الوزني للدقائق المضافة في قيم الصلادة. حيث يتضح بأن قيم الصلادة لمادة البولي استر غير المشبع (UP) تزداد بإضافة دقائق كاربيد التتكتستن (WC) وتستمر الصلادة بالزيادة مع زيادة الكسر الوزني لتبلغ اعلى قيمة لها عن النسبة 3%، ان زيادة نسبة المادة السيراميكية المضافة ادت الى زيادة الصلادة وذلك لزيادة المساحة التي يشغلها الطور السيراميكي في الطور البوليميري للمادة المترابطة وكذلك لطبيعة دقائق (WC) التي تعمل كعوائق لتشوه المادة الاساس بسبب الصلادة العالية لهذه الدقائق . وبما ان هذه الدقائق ذات صلادة عالية لذا فإن توزيع هذه المادة المضافة في الارضية اللينة (مادة البولي استر غير المشبع) يؤدي الى زيادة صلادة المادة المترابطة وبالتالي فإن هذه الدقائق ذات الحجم الصغير جدا تكون سهلة في عملية التغلغل الى داخل المادة الاساس والى داخل الفراغات البينية والمسافات البينية التي تتكون اثناء عملية تحضير المترابكات ،والذي يؤدي بدوره الى زيادة مساحة التماس ما بين مكونات المادة المترابطة المحضرة ومن ثم زيادة الترابط فيما بينها. ومن مفهوم الصلادة يمكن اعتبارها مقياسا للتشوه اللدن الذي يمكن ان يحدث في المادة تحت تأثير خارجي ولذا فإن اضافة الدقائق يزيد من صلابتها.




الشكل (3): يوضح تغير الصلادة مع الكسر الوزني

٤. اختبار امتصاصية الماء

من خلال الشكل (4) نلاحظ ان وزن النماذج يزداد مع زيادة زمن التغطيس وقد ظهرت اعلى قيمة للامتصاصية عند النسبة 3%، ويعود ذلك الى ان المادة الراتنجية عندما تكون في حالة تماس مباشر مع السائل (خصوصا عندما يكون الوزن الجزيئي للسائل واطنا) فان جزيئات السائل سوف تحاول المرور سريعا خلال طور البوليمر مبتدئة بملء الفجوات الدقيقة، وتتضمن هذه العملية ابتعاد السلاسل البوليميرية عن بعضها وقد تبين بعد فترة زمنية مقدارها (12) يوم حدوث نقصان في وزن العينات واستمرار هذا النقصان مع زيادة الزمن، يعزى ذلك الى حقيقة ان البوليمر المنتفخ في بعض الحالات قد يؤدي الى تكوين ضغط كاف لتحطيم الاواصر الكيميائية بين الذرات في السلاسل البوليميرية ذات وزن جزيئي واطى نتيجة حدوث ظاهرة المجر البوليميري (Desorption).

في حالة المادة المترابكة فقد وجد ان تحلل المادة الاساس سوف يعمل على تحطيم وفك الروابط البيئية بين المسحوق السيراميكي والمادة الاساس وبذلك تكون هذه المناطق مراكز يتغلغل من خلالها الماء داخل المادة المترابكة ولذلك نجد ان اغلب الاحيان تكون قابلية امتصاص المادة المترابكة اكبر من المادة الراتنجية غير المدعمة.

ان تأثير الماء عند منطقة السطح البيئي يكون مهم جدا حيث انه يسبب في اضعاف المادة الاساس على طول فترة التعرض وذلك لانه يحل محل المادة الاساس في هذه المنطقة.



الشكل (4) يوضح قيم الامتصاصية مع الجذر التربيعي للزمن

الاستنتاجات

١. ان التدعيم بالدقائق قد حسنت من الخصائص الميكانيكية والفيزيائية لراتنج البولي استر .
٢. يزداد معدل البلى بزيادة الحمل المسلط.
٣. تزداد الصلادة بزيادة الكسور الوزنية.
٤. ان نسبة الاضافة (3%) من دقائق كاربيد التنكستن قد اظهرت اعلى نسبة لامتناسية الماء من باقي الاضافات.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest.

المصادر

- [1] Polymer Matrix Composites , Department of Defense Handbook , Volume 1 . Guidelines for characterization of Structural Materials, MIL-HDBK-17-ID 25 February (1994).
- [2] R . J Crow Ford, "Plastics Engineering " , 2nd ed , Pergamon Press U . K, (1987).
- [3] D . R As Keland , " The Science and Engineering of Materials " , Wads wortl , Inc. California , (1984).
- [4] بشرى حسني موسى الشعبان "تحضير ودراسة الخواص الميكانيكية لمادة متراكبة من بوليمرات مطاوعة للحرارة " ، رسالة ماجستير ، الجامعة التكنولوجية ، (2006).
- [5] سمارة جاسم محمد "دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمتراكب البوليمر - سيراميك" ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم للبنات ، (2008).
- [6] شيلان توفيق "دراسة تأثير عدد طبقات الالبيوكسي المدعم بألياف الزجاج العشوائية والمتعمدة والمتوافقة في متانة الكسر التوصيلية الحرارية " رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بغداد ، (2003).
- [7] D . R As Keland , " The Science and Engineering of Materials " , Wads wortl , Inc. California , (1984).
- [8] احمد مكي علي "دراسة الخواص الميكانيكية لمواد متراكبة باستخدام مسحوق معدني" ، رسالة ماجستير ، قسم هندسة المعادن والمعادن ، الجامعة التكنولوجية ، (2001).
- [9] د. جواد كاظم عليوي ، د. علي حسين عتيوي ، سعد ميخائيل ايليا ، "دراسة الخصائص الميكانيكية لمادة مركبة ذات أساس بوليميري مقواه بدقائق من (AL₂O₃) او (AL) " ، مجلة الخوارزمي الهندسية ، العدد 3 ، ص 17-25 ، (2007).
- [10] هدى عبد الرزاق يونس البكري "دراسة الخصائص الميكانيكية لمتراكب البولي استر غير المشبع المدعم بألياف الزجاج المحاكاة عشوائيا وتأثير المحاليل الحامضية على بعض خصائصه الفيزيائية " ، مجلة علوم الرافدين ، المجلد 23 ، العدد 1 ، ص 114-122 ، (2011).
- [11] Lamees Slam , Zahraa Fadyall Attiyah " Thermo -Physical and Mechanical Properties of Unsaturated Polyester /Cobalt Ferrite Composites " Journal of Engineering , Volume 23, Number 4 , (2017).

[12] نجم عبد عسكوري، علي عبد أبو جاسم، حيدر حمزة حسين، حسام محسن هويل "دراسة تأثير زمن التشعيع بالالكترونات على صلادة سبائك (كاربيد التنكستن -كوبلت بالالكترونات على صلادة سبائك (كاربيد التنكستن -كوبلت 6%) مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث، (2008).

[13] رولا عبد الخضر عباس، بلقيس محمد ضياء، مزهر علي صاحب "دراسة البلى الالتصاقي الجاف لمادة مركبة من راتنج الايبوكسي المدعم بألياف الزجاج " جامعة النهرين ،مجلة الهندسة،المجلد 13،العدد 1،الصفحة (116-130) ،(2010).