

# دراسة الخصائص البصرية لغشاء كبريتيد الرصاص PbS المحضرة بطريقة التبخير الحراري

قاسم حمادي محمود

قسم الفيزياء ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

( تاريخ الاستلام: ١٣ / ٥ / ٢٠٠٩ ، تاريخ القبول: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ )

## الملخص

تم في هذا البحث ترسيب أغشية كبريتيد الرصاص (PbS) على شريحة زجاجية بسمك ٤٠٠ نانومتر باستخدام تقنية التبخير الحراري. و قد تم دراسة الخصائص البصرية للغشاء للأطوال الموجية (300-1000nm). وقد ظهر لدينا بان فجوة الطاقة المحسوبة لهذا الغشاء بلغت (1.9 eV). كما وبينت النتائج أن لهذا الغشاء امتصاصية قليلة بلغت حوالي 2%، بينما أظهرت النتائج أن للغشاء نفاذية بصرية عالية جداً وخاصة خلال طيف الضوء المرئي وتحت الحمراء القريبة وقد بلغت حوالي 95%. وكذلك من الحسابات كان معامل الانكسار لهذا الغشاء هو:  $(n_0=1.37)$ . ومعامل الامتصاص هو:  $(\alpha = 0.455 \times 10^4 \text{ cm}^{-1})$ .

## المقدمة:

إن أشباه الموصلات كانت محط اهتمام الدراسات البحثية والتطبيقية، لما لها من أهمية كبيرة في كثير من المجالات وخصوصاً في مجال الأغشية الرقيقة أو النبائط الإلكترونية، مثل الثنائي الباعث للضوء<sup>[1]</sup>، وترانستور الإلكترون الأحادي<sup>[2]</sup>. وترانستور تأثير المجال ذو الأغشية الرقيقة<sup>[3]</sup>. إن الخواص الإلكترونية والبصرية للمواد شبه الموصلة تتغير تبعاً لتغير أشكالها وأحجامها<sup>[4]</sup>، فلذلك تكون ذات أهمية في علم المواد، فمن خلال دراستها بالشكل الصحيح يتم التحكم في تشكيل وتصنيع أشباه الموصلات عامة. وفي الآونة الأخيرة تم الاهتمام بأشياء موصلات المجموعة الرابعة وخصوصاً كبريتيد الرصاص (PbS) وهو الذي تم دراسته في بحثنا، وذلك لأن له فجوة طاقة مباشرة صغيرة نسبياً، وكذلك كبر نصف قطر إثارة بور له<sup>[5]</sup>.

وقد استخدم (PbS) في مجالات كثيرة منها صناعة متحسس الأيون الانتقالي  $(\text{Pb}^{2+})$ <sup>[6]</sup>، وكذلك في مجالات التصوير<sup>[7]</sup>، وفي صناعة كواشف الأشعة تحت الحمراء<sup>[8]</sup>، وفي صناعة الخزف وفي الخلايا الشمسية<sup>[9]</sup>، كما ويستخدم أيضاً كمفتاح بصري في بعض الأجهزة البصرية<sup>[10]</sup>، كما ولأغشية (PbS) مواصفات جيدة عند استخدامها في الأقراص المدمجة مقارنة بأقراص الكاليوم ارسنايد  $(\text{GaAs})$ <sup>[11]</sup>.

## الجانب العملي:

تم تحضير أغشية (PbS) الرقيقة وبسمك 400nm في هذه البحث من خلال منظومة التبخير الحراري نوع (Edward) والإنكليزية الصنع، وتحت ضغط  $(10^{-5})$  تور، وذلك بوضع المادة الصلبة كبريتيد الرصاص (PbS) على بوت موليدنيوم (سخان يتحمل درجات حرارية عالية جداً داخل غرفة التفريغ) المسيطر على درجة حرارته من خلال تيار كهربائي. فإذا ما وصلت المادة إلى درجة الانصهار ثم تبخرت في أرجاء غرفة التبخير، فإن المادة سوف تترسب على الشريحة الزجاجية المنظفة بصورة جيدة والموضوعة داخل غرفة التفريغ مسبقاً. وبعد ترك الغشاء لفترة زمنية طويلة نسبياً ليبرد وينو إنماءً بلورياً دون تأكسد. عند ذلك نستخرج الغشاء الرقيق الجاهز للدراسة.

## الجانب النظري:

لقد قمنا بدراسة الأغشية الرقيقة من خلال جهاز المطياف  $(\text{Spectrometer})$ ، نوع (Cintra 5)، والذي صنع من قبل شركة

## ١- فجوة الطاقة Energy Gap:

إن لكل ذرة مستويات طاقة منفصلة يحددها عدد الكم الأساسي (n) والذرة لشبه الموصل البلوري لها مستويات طاقة. ففي بلورة لها (N) من الذرات وعند اقتراب هذه الذرات بعضها من البعض فإن المستوي الواحد سوف ينشطر إلى (N) من المستويات المنفصلة المتقاربة جداً بحيث تشكل فيما بينها حزماً متواصلة من مستويات الطاقة بسبب التداخل والالتحام الناتج عن زيادة التقارب بين الذرات حيث تفقد كل حزمة ناتجة عن مستوي منفصل هويتها<sup>[12]</sup>. وعندما تقترب الذرات مسافة مساوية إلى ثابت الشبكة  $(\text{Lattice constant})$  فإن هذه الحزم سوف تنشطر مرة أخرى إلى حزمتين هما حزمة التكافؤ  $(\text{Valence band})$  وحزمة التوصيل  $(\text{Conduction band})$  تفصل بينهما منطقة فارغة من المستويات تسمى فجوة الطاقة  $(\text{Energy Gap})$ . وان فجوة الطاقة في أشباه الموصلات لا يمكن للإلكترون أن يجتازها وينتقل من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل إلا إذا امتلك طاقة حركية في حزمة التكافؤ تمكنه من عبور فجوة الطاقة، وكلما قلت فجوة الطاقة فإن الإلكترون لا يحتاج إلى طاقة عالية لكي يعبر من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. وان الطاقة الحركية للإلكترون توضحها المعادلة التالية<sup>[13]</sup>:


$$Ee = \hbar^2 k^2 / 2m_e \dots\dots\dots(1)$$

حيث أن  $\hbar$ : تمثل ثابت بلانك.

k: متجه الموجة.

$m_e^*$ : الكتلة الفعالة للإلكترون.

ومن الشكل (1) تم إيجاد قيمة فجوة الطاقة من خلال الرسم البياني وذلك بتقاطع المماس للمنحنى مع طاقة الفوتون، والتي قد بلغت (1.9eV).



الشكل (١) يبين فجوة الطاقة لغشاء PbS


$$\alpha = 2.303 \frac{A}{t} \dots \dots \dots (2)$$

حيث أن  $\alpha$  : تمثل معامل الامتصاص.  
 $A$  : الامتصاصية.  
 $t$  : سمك الغشاء.

ويبين الشكل (٢) تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لغشاء (PbS). وقد وجدنا أن قيمة معامل الامتصاص  $\alpha$  للغشاء هي:  
 $\alpha = 0.455 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-1}$

٢- معامل الامتصاص Absorption Coefficient:

يعرف معامل الامتصاص على انه النقصان الحاصل في فيض طاقة الإشعاع أو الشدة بالنسبة لوحدة المساحة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط. وعند سقوط حزمة ضوئية على الغشاء الرقيق فان جزءاً منها سينعكس وجزءاً سينفذ وجزءاً سوف يمتص من قبل مادة الغشاء، حيث إن كل من كمية الطاقة المنعكسة والممتصة والنافذة تعتمد على طبيعة مادة وسط الغشاء الرقيق والطول الموجي للحزمة الضوئية الساقطة. ومن العلاقة رقم (٢) تم حساب معامل الامتصاص:




الشكل (٢) يبين تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لغشاء PbS

٣- الانعكاسية Reflectance:

وقد تم حساب الانعكاسية من خلال العلاقة (3). ويبين الشكل (٣) تغير الانعكاسية مع طاقة الفوتون حيث تزداد قيمة الانعكاسية مع زيادة طاقة الفوتون.

تعرف الانعكاسية على أنها مقدار الطاقة التي تنعكس إنشاء سقوط الإشعاع على سطح الغشاء الرقيق إلى مقدار طاقة الإشعاع الساقط<sup>[1]</sup>.



الشكل (٣) يبين تغير الانعكاسية مع طاقة الفوتون لغشاء (PbS)

ويحسب معامل الخمود من قيم الامتصاصية المحسوبة من طيف الامتصاصية للأغشية المحضرة بموجب العلاقة (٤):

$$k_0 = \frac{\alpha\lambda}{4\pi} \dots \dots \dots (4)$$


$k_0$ : معامل الخمود.  
 $\lambda$ : الطول الموجي.

$$R + A + T = 1 \dots \dots \dots (3)$$

حيث أن R: تمثل الانعكاسية.  
T: النفاذية.

٤- معامل الخمود Extinction Coefficient:

يعرف معامل الخمود بأنه الخمود الحاصل للموجة الكهرومغناطيسية داخل المادة وهو ما تمتصه الكثرونات المادة من طاقة الفوتونات الساقطة.




الشكل (٣) يبين تغير معامل الخمود مع طاقة الفوتون لغشاء (PbS).

$$n_o = \left[ \left( \frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k_o^2 + 1) \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \dots \dots \dots (5)$$

الشكل البياني (٥) يوضح تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون. وقد وجدنا أن قيمة معامل الامتصاص لغشاء PbS هي:  $n_o = 1.37$ .

٥- معامل الانكسار Refraction Coefficient:

يعرف معامل الانكسار على انه سرعة الضوء في الفراغ على سرعته في المادة. ولقد تم حساب معامل الانكسار من المعادلة (٥) التالية:



الشكل (٤) يبين تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لغشاء (PbS).

#### الاستنتاجات:

٣. تمتلك أغشية PbS نفاذية عالية جداً تبلغ (95%) خاصة عند الطيف المرئي وتحت الحمراء القريبة.  
٤. لقد ووجد أن لأغشية PbS معامل انكسار قيمته (1.37)

١. أن أغشية كبريتيد الرصاص PbS المرسبة بطريقة الترسيب الحراري في حجرة التفريغ لها فجوة طاقة مباشرة قيمتها (1.9eV).

٢. تمتلك أغشية PbS امتصاصية واطئة (2%). وأن قيمة معامل الامتصاص للغشاء  $\alpha = 0.455 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$

#### المصادر

- [1] V. L. Colvin, M. C. Schlamp, A. P. Alivisatos, Nature 370, 354 (1994).
- [2] D. L. Klein, R. Roth, A. K. L. Lim, A. P. Alivisatos, P. L. McEuen, Nature 389, 699 (1997).
- [3] B. A. Ridley, B. Nivi, J. M. Jacobson, Science 286, 746 (1999).
- [4] P. D. Yang, C. M. Lieber, Science 273, 1836 (1996).
- [5] J. L. Machol, F. W. Wise, R. C. Patel, D. B. Tanner, Phys. Rev. B 48, 2819 (1993).
- [6] H. Hirata, K. Higashiyama, Bull. Chem. Soc. Jpn. 44, 2420 (1971).
- [7] P. K. Nair, O. Gomezdaza, M. T. S. Nair, Adv. Mater. Opt. Electron. 1, 139 (1992).
- [8] P. Gadenne, Y. Yagil, G. Deutscher, J. Appl. Phys. 66, 3019 (1989).
- [9] T. K. Chaudhuri, S. Chatterjes, Proc. Int. Conf. Thermoelectr. 11, 40 (1992).
- [10] R. S. Kane, R. E. Cohen, R. Silbey, J. Phys. Chem. 100, 7928 (1996).
- [11] M. A. Olshavasky, A. N. Goldstein, A. P. Alivisatos, J. Am. Chem. Soc. 112, 9438 (1990).
- [١٢] مؤيد جبرائيل يوسف، "فيزياء الحالة الصلبة" مطبعة بغداد، ١٩٨٩.
- [١٣] Ludmila, "Eckertova physics of thin film", plenm press, 1977.
- [١٤] عماد خضير عباس، "الخواص الضوئية والكهربائية لمنظومة (CdTe<sub>1-x</sub>S<sub>x</sub>)"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم - جامعة بغداد، ١٩٨٩.
- [١٥] A. H. Cark Optical Properties of Polycrystalline Semiconductor films "In Polycrystalline And Amorphous Thin films and Devices" edited Lawrence Kazermreki (A Cademic press), (1979).

**Abstract**

Optical properties of PbS thin films of PbS of thickness 400 nm have been deposited on glass substrate. The optical properties of these films have been studied for the wavelength range (300-1000) nm. It turned out that these films have an energy gap of 1.9 eV. These films have low absorption (2%) and a refractive index of ( $n_0 = 1.37$ ) and absorption coefficient ( $\alpha = 0.455 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$ ).