

تحضير ودراسة بوليمرات تناسقية جديدة للنحاس مع ليكاندات الثايولاكتيك والثايوكلايكولك

أكرم عزيز محمد ، نبيل هادي بطرس ، محمد جاسم عيسى

قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

(تاريخ الاستلام: ٨ / ٩ / ٢٠٠٩ ، تاريخ القبول: ١٤ / ٢ / ٢٠١٠)

الملخص

تضمن البحث تحضير معقدات تناسقية جديدة لاملاح النحاس (II) ودراستها مع كل من حامضي الثايولاكتيك (L_1) والثايوكلايكولك (L_2). بعد تنقية المعقدات الناتجة وتشخيصها باستخدام القياسات المغناطيسية والاطياف الالكترونية والاشعة تحت الحمراء تم التوصل الى ان المعقدات الناتجة هي بشكل المربع المستوي وتمتلك التراكيب الاتية: $[M(L_1)_2]$ أو $[M(L_2)_2]$ حيث ان M تمثل ايون العنصر الانتقالي. وفي خطوة لاحقة تم تحويل هذه المعقدات الى جزيئات بوليمرية باضافة القاعدتين اثيلين ثنائي امين (en) وثنائي اثيلين ثلاثي امين (dien) بنسب مختلفة الى المعقدات حيث حصلنا على معقدات جديدة ذات بنية ثمانية السطوح، وتم التأكد من هذه التراكيب باستخدام طرق التشخيص المذكورة آنفاً. وأشارت دراسة الوزن الجزيئي للمركبات المحضرة ومن خلال قياسات اللزوجة الذاتية ان هذه المركبات امتلكت اوزاناً جزيئية اعلى من نظائرها في المعقدات الاولى بعد اضافة القاعدتين (en) و (dien). وتزداد هذه الاوزان الجزيئية مع زيادة نسبة القاعدة المضافة مما يدل على ان مجاميع الامين الوسيطة والطرفية تؤدي دوراً مهماً في الترابط مع الجزيئات المجاورة مما يؤدي الى زيادة الوزن الجزيئي للمركب. ودلت دراسة الاستقرار الحرارية ان المركبات الجديدة تمتلك استقراراً حرارياً اعلى من المعقدات الاولى المكونة لها. ويزداد الثبات الحراري طردياً مع زيادة نسبة القاعدة المضافة.

المقدمة

وتم تحضير المعقد $[Cu(NiL)(NCS)_2]$ من قبل Li وجماعته (9) وذلك من خلال تفاعل الليكاند الحلقي الكبير (L)=ثنائي مثيل ١٦،١٥،٨،٧،٦،٥-سداسي هيدرو-١٥-مethyl، ٧،٦-ثنائي اوكسو ثنائي بنزو- (١،٤،٨،١١) رباعي ازو سايكلو رباعي ديكين-١٨،١٣-ثنائي كاربوكسليط في المعقد NiL ، $Cu(ClO_4).6H_2O$ و $KSCN$ ، وتمت دراسته بواسطة الاشعة السينية للبلورة الاحادية وبينت بان $Ni(II)$ هو مربع مستوي مشوه من خلال تناسق ذرات النتروجين الواهبة N_4 ، اما $Cu(II)$ فله بنية ثمانية السطوح المشوه من خلال مجموعة O_4N_2 ، وتبين ان جزيئات المعقد مرتبطة بـ $\square\square\square$ و $C-H\cdots O$ لتكون جزيئات كبيرة ثنائية البعد.

وتركزت بعض الدراسات عام ٢٠٠٨ حول حقل المواد اللاعضوية ذات التراكيب الجزيئية الكبيرة التي تتراوح بين البوليمرات التناسقية الى الترتيبات الكبيرة للمعقدات من خلال وجود الاواصر الهيدروجينية (10) حيث تم ايجاد التراكيب البلورية لمعقدات النيكل والنحاس مع البييرازين و N_4N -تيرفثالويل-بس(٥-امينو كاربوكسليط). كما تم في نفس العام تحضير بوليمرات عضوية جديدة حاوية على الاواصر الهيدروجينية باستخدام بنزين ١،٣،٥-ثلاثي حامض الكاربوكسيل مع بس (١،٢،٤-تريازول-٤-يال)-اثنان وفي خطوة لاحقة تمت مفاعلة المركبات الناتجة مع عدد من العناصر الانتقالية (11).

واستكمالاً لدراستنا في مجال البوليمرات التناسقية (12) فقد تم في هذه الدراسة تحضير عدد من معقدات حوامض الثايولاكتيك والثايوكلايكولك مع $Cu(II)$ ثم بلمرة هذه المركبات من خلال روابط اثيلين ثنائي امين (en) وثنائي اثيلين ثلاثي امين (dien) لتكوين بوليمرات تناسقية ذوات اوزان جزيئية عالية واستقرار حراري جيد.

الجزء العملي

المواد المستخدمة:

حامض الثايولاكتيك (L_1) وحامض الثايوكلايكولك (L_2) وكذلك خلات النحاس المائية جهزت من شركة (Fluka).

اوضحت الدراسات الحديثة بان تناسق الليكاندات العضوية ذات المواقع الواهبة المتعددة تؤدي الى تجمعات تناسقية مرتبة بشكل كبير اعتماداً على توجيه أصرة ليكاند-فلز وكذلك الشكل الفراغي الذي يتخذه الايون الفلزي (1). واستناداً الى استراتيجية التحضير اعلاه فقد صمم وطور عدد لا بأس به من الجزيئات الكبيرة (2). وبشكل مشابه فان التناسق الذي يحدث من خلال تكوين التراكيب البوليميرية ذات السلاسل الخطية (3) الاشكال الحلزونية (4) والشبكات الثنائية والثلاثية الابعاد (5) بتفاعل العناصر الانتقالية مع حامضي الثايولاكتيك والثايوكلايكولك مكونة معقدات معها. ويتم بلمرة كثير من هذه المعقدات وتحويلها الى بوليمرات تناسقية، او اضافة هذه الحوامض بشكل مباشر الى اجزاء البوليمرات ذات الاوزان الجزيئية الواطئة (١٠٠٠-١٠٠٠٠) بوجود اوكسيد ثلاثي اوكتيل فوسفين للحصول على بوليمرات مستقطبة واستخدامها في مجال اشياء الموصلات والاجهزة الالكترونية (6).

تمكن Goodman وجماعته (7) من تحضير بوليمرات تناسقية جديدة للنيلك باستخدام الذرات الواهبة في الليكاندات N ، S ، O وتم من تفاعل ICH_2COONa مع:

N,N' -bis (2-mercaptoethyl)1, 5-diazocyclooctane nickel (II) حيث يتكون المعقد البوليميري $N(3-Thiabutyl)-N'(3-Thiapentanoate)-1,5-diazocyclooctane [tbtP]-(daco) NiII$ حيث يكون النيكل بهيئة ثنائي السطوح ويرتبط بـ N_2 ، O_2 ، S_2 حيث ان احدى ذرات الاوكسجين ترتبط مع ايون النيكل من ايون $[tbtP]-(daco)NiII$ مجاور في وحدة الخلية لتكوين البوليمر.

وتمكن Narayana (8) من تحضير وتشخيص معقدات $Ag(I)$ ، $Tl(I)$ ، $Cu(I)$ ، $Pd(II)$ ، $Hg(II)$ ، $Cd(II)$ و $Zn(II)$ مع: 4-Amino-5-mercapto-3-(o-Tolyloxy methyl)-1,2,4-triazole و ملحوظ تكوين نوعين من المعقدات الاول (ML) لايونات $Ag(I)$ ، $Tl(I)$ و $Cu(I)$ حيث ان هذه الايونات اظهرت بوليمرات خطية رباعية السطوح. اما النوع الثاني (ML_2) فقد اعطى اشكال رباعي السطوح لـ $Hg(II)$ ، $Cd(II)$ ، $Zn(II)$ و $Pd(II)$ و اظهرت بوليمرات بشكل مربع مستوي.

تحضير المعقدات:

١. المعقد $[Cu(L_1)_2]$: يتم اذابة خلات النحاس المائية (٠,٠١ مول - ٢,٠٥ غم) في ١٠ مل من الايثانول ويضاف اليه حامض الثايوكلاكتيك (٠,٠٢ مول - ٢,١٢ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول. يصعد المزيج حرارياً مع التحريك المستمر لمدة ٣ ساعات في دورق زجاجي سعة ١٠٠ مل. يبرد المزيج الى درجة حرارة المختبر ويفصل الراسب ثم يغسل بالايثانول والايثر ويجفف تحت ضغط مخلخل حتى يصل الى وزن ثابت.

٢. المعقد $[Cu(L_2)_2]$: يتم اذابة خلات النحاس المائية (٠,٠١ مول - ٢,٠٥ غم) في ١٠ مل من الايثانول ويضاف اليه حامض الثايوكلاكتيك (٠,٠٢ مول - ١,٨٤ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول ثم تستكمل الطريقة كما في الفقرة السابقة.

٣. المعقدات $[Cu(L_1)_2(en)]$ و $[Cu(L_2)_2(en)]$: يضاف الايثيلين ثنائي الامين (en) (٠,٠١ مول - ٠,٦٠ غم) في ١٠ مل من الايثانول الى المعقدات المحضرة $[Cu(L_1)_2]$ (٠,٠١ مول - ٢,٧٢ غم) و $[Cu(L_2)_2]$ (٠,٠١ مول - ٢,٤٣ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول. يصعد المزيج حرارياً مع التحريك المستمر لمدة ٣ ساعات. بعد الانتهاء من التصعيد يترك المحلول ليبرد وتتم عملية الترسيب، ثم يفصل الراسب ويغسل بالايثر عدة مرات ثم يجفف تحت ضغط مخلخل.

٤. المعقدات $[Cu(L_1)_2(en)]$ و $[Cu(L_2)_2(en)]$: يضاف الايثيلين ثنائي الامين (٠,٠٢ مول - ١,٢٠ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول الى المعقدات $[Cu(L_1)_2]$ (٠,٠١ مول - ٢,٧٢ غم) و $[Cu(L_2)_2]$ (٠,٠١ مول - ٢,٤٣ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول ويستكمل التحضير كما في الطريقة السابقة.

٥. المعقدات $[Cu(L_1)_2(dien)]$ و $[Cu(L_2)_2(dien)]$: يضاف ثنائي الاثيلين ثلاثي الامين (dien) (٠,٠١ مول - ١,٠٣ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول الى المعقدات $[Cu(L_1)_2]$ و $[Cu(L_2)_2]$ بنفس كميتها المذكورة في فقرة (٣) وتستكمل العملية كما ذكرت في تلك الفقرة.

٦. المعقدات $[Cu(L_1)_2(dien)_2]$ و $[Cu(L_2)_2(dien)_2]$: يضاف ثنائي الاثيلين ثلاثي الامين (٠,٠٢ مول - ٢,٠٦ غم) المذاب في ١٠ مل من الايثانول الى المعقدات $[Cu(L_1)_2]$ و $[Cu(L_2)_2]$ بنفس كمياتها المذكورة في فقرة (4) ثم يستكمل التحضير كما ذكر اعلاه.

القياسات الفيزيائية

اجريت قياسات اطياف الاشعة تحت الحمراء للمعقدات والليكاندات باستخدام جهاز:



Tensor 27Co. Brucker (FT-IR) spectrophotometer المنطقة المحصورة ما بين $(250-4000\text{ cm}^{-1})$ بدلالة العدد الموجي وباستعمال اقراص (CsI). كما تم قياس الاطياف الالكترونية باستخدام جهاز: UV - 1650 PC - UV - Vis - Recording Spectrophotometer، Shimadzu عند تركيز (10^{-3}M) للمعقدات استخدام ثنائي مثيل سلفوكسيد ضمن المدى (200-1100nm). واجريت القياسات المغناطيسية عند درجة حرارة ٢٥ °م باستخدام طريقة فارادي في

الحالة الصلبة باستخدام جهاز Brucker BM.6. واجريت قياسات درجة الانصهار باستخدام جهاز Electro Thermal 9300. وتمت قياسات اللزوجة الذاتية للمعقدات ومركباتها باستخدام مقياس اللزوجة نوع Ubbelohde Viscometer في مذيب DMSO بدرجة حرارة ٣٠ °م. واجريت التحليلات الحرارية الوزنية (DTA) باستخدام جهاز مصنع مختبرياً حسب المصدر (13).

النتائج والمناقشة

١. تحضير معقدات النحاس مع حامضي الثايولاكتيك والثايوكلاكتيك:

حضرت هذه المعقدات بتفاعل خلات النحاس المائية مع حامضي الثايولاكتيك والثايوكلاكتيك وحسب المعادلات الآتية:



تحضير مركبات (بوليمرات) المعقدات الفلزية:

حضرت بوليمرات المعقدات الفلزية المذكورة آنفاً باضافة القواعد الرابطة اثلين ثنائي الامين (en) وثنائي اثيلين ثلاثي الامين (dien) الى المعقدات المذكورة بنسبتين (1:1) و(2:1) مول (معقد:قاعدة رابطة) ويشير الجدول ١ الى الصيغ الوضعية والنسب المولية للنواتج واللوان المركبات المحضرة ودرجة تفككها. وتم تحليل تلك المركبات وتشخيصها بوساطة الطرائق المذكورة لاحقاً.

٣. القياسات المغناطيسية:

تحدثت الخواص المغناطيسية للمعقدات نتيجة للحركة الاوربتالية والحركة البرمية . واحتسبت قيمة الحساسية المغناطيسي magnetic susceptibility للمعقدات المحضرة عند درجة حرارة ٢٥ °م . وتشير المصادر الى ان معقدات النحاس (II) تظهر عزمياً مغناطيسية تتراوح ما بين ١,٧-٢,٢ B.M. فتكون بارامغناطيسية لوجود الكترون واحد كما هو متوقع لايون النحاس (II). وقد اشير في عدد من البحوث الى وجود فرق في قيمة العزم المغناطيسي لمعقدات النحاس (II) رباعية التناسق حيث تعطي المعقدات ذوات بنية المربع المستوي قيماً بحدود ١,٨-١,٩ B.M. ويشير الجدول ١ الى ان معقدات النحاس (II) المرقمة (٣-١٠) تمتلك عزمياً مغناطيسية تتراوح بين ١,٧٣-١,٩٦ B.M. وهذه القيم تتفق مع معقدات النحاس (II) ثمانية السطوح (9). في حين اظهرت معقدات النحاس (II) المرقمة (٢١) عزمياً مغناطيسية تتراوح ما بين ١,٩١-١,٩٦ B.M. وهذه القيم تشير الى ترتيب المربع المستوي حول النحاس (II) (14).




جدول ١: الصيغ الوضعية والناتج (%) مع بعض الخواص الفيزيائية للمركبات المحضرة مع النحاس

الرقم	الصيغة الوضعية	الحصيلة (%)	اللون	درجة التفكك (م')	العزم المغناطيسي الفعال (B.M.)	اللزوجة الذاتية (مل.غم ^{-١}) [□]
1	[Cu(C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂)]	80	ازرق-مسود	215	1.91	0.168
2	[Cu(C ₄ H ₆ O ₄ S ₂)]	70	اسود	220	1.96	0.125
3	[Cu(C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂)en]	80	اسود لماع	>350	1.78	0.225
4	[Cu(C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂)(en) ₂]	83	اسود لماع	>350	1.90	0.481
5	[Cu(C ₄ H ₆ O ₄ S ₂)en]	84	اسود	>350	1.73	0.200
6	[Cu(C ₄ H ₆ O ₄ S ₂)(en) ₂]	86	اسود	>350	1.96	0.337
7	[Cu(C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂)dien]	80	اسود	>350	1.83	0.412
8	[Cu(C ₆ H ₁₀ O ₄ S ₂)(dien) ₂]	78	اسود	>350	1.80	0.671
9	[Cu(C ₄ H ₆ O ₄ S ₂)(dien)]	85	اسود	>350	1.87	0.287
10	[Cu(C ₄ H ₆ O ₄ S ₂)(dien) ₂]	90	اسود	>350	1.96	88٦0.



٤. الاطياف الالكترونية:

ويشير الجدول ٢ الى ان الاطياف الالكترونية لمعقدات النحاس (II) المرقمة (3-10) قد اظهرت حزم امتصاص تتراوح بين ١٦١٨٥-١٨٦٦٧ سم^{-١} تعود الى امتصاصات (□₁) و (□₂) وحزم امتصاص تتراوح بين ١٦١٨٥-١٨٦٦٧ سم^{-١} تعود الى امتصاصات (□₁) و (□₂) وحزم امتصاص تتراوح بحدود ٢٦٣١٥-٣٣٨٠٩ سم^{-١} تعزى الى حزم انتقال الشحنة وان هذه الحزم تتفق على نحو عام مع معقدات النحاس (II) ثمانية السطوح. اما الطيف الالكتروني لمعقدات النحاس (II) رباعية التناسق (١ و ٢) فقد اظهرت حزم امتصاص عند الموقع ١٤٩٦٥-١٦٧٧٨ سم^{-١} تعزى الى (□₄) و (□₅) وهي تتفق مع ترتيب معقدات النحاس (II) ذوات بنية المربع المستوي.

يظهر الطيف الالكتروني لمعقدات النحاس (II) سداسية التناسق ثمانية السطوح حزم امتصاص عريضة بحدود ١٦٠٠٠-٢٠٠٠٠ سم^{-١} تعود الى تجمع انتقاليين او ثلاثة انتقالات وهي:



في حين يظهر الطيف الالكتروني لمعقدات النحاس (II) رباعية التناسق ذوات ترتيب المربع المستوي نوعين من الانتقالات هما:



وتظهر حزم هذه الانتقالات في المنطقة المحصورة بين ١٤٠٠٠-١٨٠٠٠ سم^{-١} وتعزى الى تجمع الانتقاليين الالكترونيين في اعلاه على شكل حزمة واحدة لتقارب موقعيهما (15).

جدول ٢: الاطياف الالكترونية لمعقدات النحاس (II) باستعمال DMSO كمذيب (سم^{-١})

رقم المعقد	التناسق	${}^2E_g \rightarrow {}^2B_{1g}$	$A_{1g} \rightarrow {}^2B_{1g}$
1	رباعي	15723	16778
2	التناسق	14965	16315
		${}^2A_{1g} \rightarrow {}^2B_{1g}$	حزم انتقال الشحنة (CT)
3	سداسي التناسق	16235	32727
4		17222	32000
5		16185	33809
6		17666	32258
7		18393	32614
8		18667	31823
9		16863	31645
10		16260	26315

٥. أطياف الأشعة تحت الحمراء

والفلز ويتفق مع الادبيات في هذا المجال (16) كما اظهر طيف IR حزمًا غير متناظرة عند ١٥٥٧-١٦٧٥ سم^{-١} وحزمًا متناظرة بين ١٣٨٥-١٤٥٧ سم^{-١} وكان الفرق (□□) بين اعلى ترددتين اكبر من ١٥٠ سم^{-١} وهذا يدل على ارتباط مجموعة (COO⁻) بشكل احادي السن في حين يظهر المعقد (١٠) حزمة عند ١٦٧٠ سم^{-١} مما يدل على ان مجموعة (C=O) مشتركة في التأخر مع ايونات فلزية مجاورة.

يظهر طيف الاشعة تحت الحمراء لحامضي الثايولاكتيك والثايوكلايكوليك حزمتي امتصاص عند ٩٤٩ و ٩٥٩ سم^{-١} على التوالي في حين تظهر اطياف الامتصاص للمعقدات النحاسية مع هذه الليكاندات بين المواقع ٨٧٧-٨٩٩ سم^{-١}. وتعزى هذه الحزم الى تردد امتطاط الاصرة C-S كما موضح في الجدول ٣ وهذا يدل على ان التأخر يحدث بين ذرة الكبريت

كما اظهرت حزم امتصاص (CO) قيماً تتراوح بين ١٦٧٠-١٦٩٠ سم^{-١} اذ تبين ان حزمة C=O مشتركة في التناسق مع ايونات فلزية مجاورة (٢١) ولم تظهر معقدات النحاس اية امتصاصات تعود لمجموعة (SH) عدا المركب ١٠، مما يدل على عدم تناسق مجموعة (SH) مع الفلز حيث يمكن ان تتناسق مع ايونات فلزية مجاورة (٢٢) .

٦. اشكال المعقدات:

(أ) استناداً الى ما ورد من نتائج يمكن استنتاج اشكال المعقدات المحضرة من تفاعل الليكاندات L₁ و L₂ مع النحاس بالاشكال الاتية وهي:


(ب) عند اضافة الليكاند ثنائي السن اثليين ثنائي امين (en) بنسبة (١:١) الى معقدات النحاس (١) و (٢) نحصل على التراكيب (٣) و (٥). وباضافة نفس الليكاند الى المعقدات بنسبة (٢:١) نحصل على التراكيب (٤) و (٦) على التوالي.

(ج) وعند اضافة الليكاند الثلاثي السن ثنائي اثليين ثلاثي امين (dien) الى المعقدات بنسبة (١:١) نحصل على التراكيب (٧) و (٩). اما عند اضافتها بنسبة (١:٢) فسوف نحصل على التراكيب (٨) و (١٠).


جدول ٣: قيم الترددات للحزم الفعالة في طيف الاشعة تحت الحمراء للمركبات المحضرة (سم^{-١})

رقم المعقد	□(COO)		□□	□(C-S)	□(M-O)	□(M-N)	□(M-S)	□(OH)	□(NH ₂)	□(CO)	□(SH)
	asym.	sym.									
1	1569(s)	1399(s)	170	877(m)	520(m)	-	390(m)	3430(m)	-	1685(m)	-
2	1559(s)	1383(s)	176	885(m)	518(m)	-	380(m)	3420(w)	-	1685(m)	-
3	1557(s)	1385(s)	172	896(s)	462(m)	410(m)	385(m)	3440(w)	3260(m)	1670(m)	-
4	1560(s)	1385(s)	175	899(s)	460(m)	400(s)	380(s)	3435(w)	3265(m) 3350(m)	1690(m)	-
5	1625(s)	1440(s)	185	895(m)	482(m)	412(s)	387(s)	3440(w)	3266(w)	1690(m)	-
6	1640(s)	1457(s)	183	899(w)	490(m)	440(s)	388(s)	3425(s)	3260(w) 3385(w)	1685(m)	-
7	1576(s)	1385(s)	181	895(m)	540(s)	466(s)	380(m)	3415(s)	3270(w)	1670(m)	-
8	1620(s)	1408(s)	212	890(m)	550(s)	430(s)	385(m)	3170(m) 3425(m)	3265(w) 3380(m)	1685(m)	-
9	1586(s)	1402(s)	184	887(w)	544(s)	400(s)	395(s)	3440(w)	3270(m)	1675(m)	-
10	1675(s)	-	-	-	510(s)	466(s)	-	-	3275(s)	1670(W)	2580(s)


(s)=حزمة قوية، (m)=حزمة متوسطة، (w)=حزمة ضعيفة




المركب (٣)




المركب (١) معقد النحاس مع الثايولاكتيك



المركب (٤)



المركب (٢) معقد النحاس مع الثايوكلايكولك



المركب (١٠)


قياسات اللزوجة:

تم اعتماد قيم اللزوجة الذاتية $[\eta]$ كمعيار للوزن الجزيئي للبوليمرات المحضرة حيث تتناسب قيمها طردياً مع الوزن الجزيئي حسب معادلة مارك-هوينك-ساكورادا (٢٣) حسب المعادلة الآتية:


حيث ان $\bar{M}_v = K(\bar{M}_v)^a = [\eta]$ معدل الوزن الجزيئي (مقاساً بطريقة اللزوجة)

K, a = ثوابت تجريبية تعتمد على النظام المستخدم (حرارة، بوليمر، مذيب).


ولإيجاد قيم $[\eta]$ للمركبات المختلفة فقد تم رسم العلاقة بين قيم اللزوجة المختزلة $([\eta]_{sp}/C)$ تجاه التركيز (C) وتم استخلاص قيم $[\eta]$ من تقاطع المنحني المرسوم مع محور اللزوجة المختزلة حيث ادرجت تلك القيم لجميع المعقدات والمركبات المحضرة في جدول ١. وتشير قيم $[\eta]$ للمعقدات الأولية ١ و ٢ الى قيم واطنة مقارنة بقيمها للمركبات ٣-٨. ان قيم $[\eta]$ المتدنية للمعقدات الأولية تدل على اوزان جزيئية واطنة نسبياً، ويمكن ان تعزى هذه النتيجة الى الاعاقة الفراغية العالية للمونومرات الفلزنية مما يحول دون الوصول الى درجة بلمرة عالية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج باحثين آخرين حصلوا على اوزان جزيئية واطنة عند تحضيرهم لبوليمرات تناسقية من النحاس مع مادة رباعي اسيتيل اثلين. وقد علل ذلك بسبب عملية الانتهاء الضمني للسلسلة بانتقال الكترون السلسلة من ايون الفلز المتناسق للمونومر الى الجذر الحر للسلسلة (انتقال السلسلة الى المونومر) وتحول الفلز الى الحالة المؤكسدة (٢٤). الم وقد ذكر كلوبر ولويس ان السبب الرئيس لدرجة البلمرة الواطنة لبوليمرات الفلزات ثنائية المخلب هو عدم قابلية الاذابة لاجزاء البوليمر مما يمنعه من الوصول الى حجم اكبر (٢٥). وباستقراء قيم $[\eta]$ للمركبات المختلفة يلاحظ ان اضافة ليكاندات (en) و (dien) الى المعقدات يؤدي الى زيادة ملحوظة في قيم $[\eta]$. وتدلل هذه الملاحظة على تكون تراكيب عالية الوزن الجزيئي للمركبات المختلفة مقارنة بالمركبات الاصلية من خلال ارتباط المجاميع الطرفية الفعالة (مجاميع $-NH_2$) او المجاميع الوسطية ($-NH-$) مع مجاميع الكاربونيل او اية مجموعة اخرى في الجزيئات المجاورة لها القابلية على تكوين ارتباطات هيدروجينية معها تؤدي الى زيادة الاوزان الجزيئية. وبتعبير آخر فان المركبات المرتبطة مع جزيئي اثلين ثنائي امين (en) تمتلك لزوجاً ذاتية اعلى من نظيراتها الحاوية على جزيئة (en) واحدة. وينطبق الشيء نفسه على المركبات المرتبطة بجزيئي ثنائي اثلين ثلاثي امين (dien)




المركب (٥)




المركب (٦)



المركب (٧)



المركب (٨)



المركب (٩)

(الكاربوكسيلات والكبريت) الى غازات CO_2 و H_2S و H_2O وهذا يتطابق مع ما ورد في الادبيات (٢٦) .

٢. المعقدات الفلزية مع حامض الثايولاكتيك تمتلك استقرارية حرارية اعلى من نظائرها مع حامض الثايوكلايكولك. نعتقد ان سبب هذا التصرف هو الاختلاف في الوزن الجزيئي حيث ان الحامض الاول اكبر من الثاني كما ان وجود مجموعة SH - في معقدات الثايوكلايكولك تكون طرفية بينما في معقدات الثايولاكتيك تكون جانبية وقريبة من ذرات الاوكسجين مما يقوي من تأصدها هيدروجينياً معه.

٣. تؤدي اضافة القواعد النتروجينية (en) و (dien) الى زيادة الاستقرار الحراري للمعقدات المضافة اليها بسبب دخول مجاميع NH_2 - ضمن التناسق للأيونات الفلزية التي تؤدي الى تحويل بنية المعقد من رباعي الى سداسي التناسق الاكثر ثباتاً.

٤. المعقدات المرتبطة بـ (dien) تكون اكثر استقراراً من تلك المرتبطة بـ (en) وقد يعزى ذلك الى وجود مجاميع NH - الحرة التي يؤدي دوراً اضافياً في التناسق مع ايونات مجاورة.


واحدة. وتلاحظ نفس الملاحظات حينما نقارن الجزيئات المتناظرة التي ترتبط بجزيئات (en) و (dien) حيث يلاحظ ان قيم $[\square]$ للمركبات $(\text{dien}) < (\text{en})$, $(\text{dien})_2 < (\text{en})_2$.

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي ان الاختلاف في طول سلسلة الليكاند المستعمل يؤثر على الوزن الجزيئي للمركب، لذا تكون قيم $[\square]$ عالية نسبياً عند استعمال الليكاند L_1 (حامض الثايولاكتيك) اكثر من الليكاند L_2 (حامض الثايوكلايكولك) عند استعمال نسبة مركب الاضافة نفسها.


التحليل الحراري الوزني:

درست الاستقرارية الحرارية للمعقدات الفلزية والمركبات المحضرة منها باستعمال تقنية التحليل الحراري الوزني (TGA) كما مبين في الاشكال (١ و ٢). وباستقراء هذه المنحنيات يمكن ملاحظة ما يلي:


١. يلاحظ بالنسبة لكافة المركبات احتواء معظم المنحنيات على ثلاثة نقاط تغير في الوزن اولها بحدود ١٠٠-١٢٠ م التي تمثل فقدان جزيئات الماء الخارجية او الرطوبة. اما التغير الثاني المحصور بين ١٥٠-٢٨٠ م فيمثل فقدان الجزء العضوي الاول (الامينات) المتصل بالايون الفلزي. اما الجزء الثالث ما بعد ٣٢٠ م فيمثل عملية تحول الجزء العضوي



شكل ١ : منحنيات TGA لمركبات التحامض مع حامض الثايولاكتيكولك



شكل 2 : منحنيات TGA لمركبات التحامض مع حامض الثايولاكتيك



نماذج من اشكال (IR) لبعض المعقدات المستخدمة

المصادر

- 1- Janiak C, Engineering Coordination Polymers towards applications, Dalton Trans (2003) 2781-2804
- 2- Kuroda-Sowa J, "Advances in Inorganic Chemistry", Academic Press, New York (1999).
- 3- Kholbystov A.N, Blake A.J, Champness N.R, D.A., Lemenovski N.R, Majonga A.G. and Schroder Z.M, Coord. Chem. Rev., (2001) 222, 137-158.
- 4- Kim H.J, Zin W.C and Lee M, J. Am. Chem. Soc., (2004) 126, 7009-7014.
- 5- Barnett S.A, Blake A.J., Champness N.R, Nicolson J.E and C. J.E Wilson J.E, J. Chem. Soc., Dalton Trans., (2001) 567
- 6- Potapova I, Mruk R, Prechi S and Zentel R, J. Am. Chem. Soc., (2003) 125, 320-321.
- 7- Goodmann D.C, Farmer P.J, Daronsbourn M.Y and Reibenspies J.H, Inorg. Chem., (1996) 35(17) 4989-4994.
- 8- Narayana B and Gajendrangad M, Turkish J. Chem., (1997) 21, 71-76
- 9- Li X.Z, He J.H and Liao D.Z, Acta Chim. Slov. (2005), 52, 332-335
- 10- Habib H.A, Sanchiz J and Janiak C, Dalton Trans, (2008), 1734-1740.
- 11- Habib H.A and Janiak C, Acta Cryst., (2008), E64, 1199-1206.
- 12- Mohamed A.A, Buttrus N.H and Salih K.M, Mutah Lil-Buhuth Wad-Dirasat, (2003) V5, No.2, 123-137.
- 13- McCaffery E.L, Laboratory Preparation for macromolecular Chemistry, McGraw-Hill Inc., USA (1970).
- 14- Siddiqi K.S, Khan S., Nami A.A and El-ajaily, Spectrochimica Acta, (2007) 67, 995-1002
- 15- Lever A.B, "Inorganic Electronic Spectroscopy", Elsevier, New York (1968).
- 16- Morshedi M, Amirasri M, Slawin M.Z, Wodins J.D and Khalaji A.D, Polyhedron, (2009) 28, 167-171
- 17- Muttu S, Yip K.H and Vittal J.J, J. Chem. Soc., Dalton Trans., (2001) 3577-3584
- 18- Buttrus N.H, Al-Ramadane O.M and Jassim Z.U, National J. Chem., (2006) 23, 344-351
- 19- Nakamoto K, "Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds", John Wiley and Sons, New York (1978).
- 20- Datta A, Karan K.N, Marta S and Rosair G, Z. Naturforsch., (2002) 57, b, 999-1002.

- 21- Szoresk A, Nagy L, Pelleritol L, Yamaguchi T, Yoshida K, J. Radioanaly. Nucl. Chem., (2003) 256(1), 3-10.
- 22- Tarafdev Y.Z, Li J.R, Gao S, Kou H.Z, Sun H.L and Wang Z.M, Inorg, Chem. Commun., (2002) 5, 28-31.
- 23- Allcock H.R, Lampe F.W and Mark J.E, "Contemporary Polymer Chemistry", Pearson Education Inc., New Jersey (2003).
- 24- Carraher Jr.C, Sheats C and Piltman Jr, "Organometallic Polymers", Academic Press, New York (1978).
- 25- Kluiber R and Lewis J, J. Am. Chem. Soc., (1960) 82, No. 22, 5777.
- 26- Bajpai U, Rai S and. Bajpai A, J. Appl. Polym. Sci., (1993) 48, 1241.

Synthesis and Study of new coordination polymers for Copper with thiolactic and thioglycolic ligands

Akram Aziz Mohamad , Nabil Hadi Butrus , Mohamad Jasim Essa

Department of Chemistry , College of Science , Mosul University , Mosul ,Iraq

Abstract

This work involves the preparation and investigation of new coordination complexes of Cu(II) with the ligands thiolactic acid (L_1) and thioglycolic acid (L_2). The analysis of the purified products with IR, UV and magnetic measurements shows square-planer environment of the complexes having the following formula: $[M(L_1)_2]$ and $[M(L_2)_2]$, where M is the transition metal (Cu). The prepared complexes were converted to macromolecules through the addition of ethylene diamine (en) and diethylene triamine (dien). The new products show the hexa-coordination configuration when investigated by using the prementioned techniques. The limiting viscosity measurements show that the new products possess high molecular weights when compared with the original complexes. This observation reveals that the terminal and intermediate amine groups are playing an important role in connecting neighbour molecules or ions and converting them to macromolecules. Thermal stability thermograms show the high stability of the new complexes if compared with the original ones. Also, the stability increased directly with the amount of the amine added.