

تحضير فحم منشط من خشب الصنوبر بالمعالجة الكيميائية

عطا الله برجس دخيل

قسم الكيمياء ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: ٤ / ١٠ / ٢٠١١ --- تاريخ القبول: ٦ / ٢ / ٢٠١٢)

الملخص:

يتضمن البحث تحضير فحم منشط من خشب الصنوبر عن طريق مفاعله مع هيدروكسيد الصوديوم بنسبة (1:1) و (2:1) خشب الصنوبر : هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة ٥٥٥°C . ان المادة الكاربونية الناتجة يتم تنقيتها عن طريق غسلها بالماء المقطر وتنشيطها بواسطة محلول (0.5 M HCl) ، وقد تم تحديد مواصفات الكاربون المنشط المحضر والتعرف على خواصه الفيزيائية من خلال مقارنته مع كاربون منشط تجاري من انتاج شركة B.D.H.

1.المقدمة:

الفرن الكهربائي من نوع (Termaks TS8056) في تجفيف نماذج الكاربون المحضر بعد عملية الكرينة.

2. جهاز الرج الكهربائي

استخدم جهاز الرج من نوع (YCW-012S) لرج المحاليل الحاوية على صبغة المثيلين الزرقاء والحاومض العضوية والبيود.

3. جهاز الاشعة المرئية وفوق البنفسجية

استخدم الجهاز من نوع (G10S UV-Vis) لغرض قياس الامتصاصية في المنطقة المرئية

عند طول موجي ($\lambda_{\text{max}} = 665\text{nm}$) للمحاليل الحاوية على صبغة المثيلين الزرقاء .

2.2. تهيئة المادة الاولية

تم استعمال خشب الصنوبر الامريكي بهيئته الجافة اذ تم الحصول عليه من احد معامل النجارة في مدينة سامراء حيث تم طحنه بشكل جيد للحصول على مسحوق وبالتالي على مادة مكرينة اكبر ما يمكن .

3.2. عملية الكرينة وتنقية الكاربون المنشط المحضر

اذ تم خلط نسب وزنية معينة من خشب الصنوبر (المادة الاولية) مع هيدروكسيد الصوديوم (1:1)، (2:1) مع اضافة كمية من الماء المقطر ثم يسخن بدرجة حرارة ٥٢٥°C ولمدة ساعتين الى ثلاث ساعات تقريبا . ثم بعد ذلك يتم غسل النماذج لعدة مرات بالماء المقطر ثم يعامل بمحلول (0.5N) من حامض الهيدروكلوريك مع تصعيد حراري لازالة أي اثار للاليونات ثم يغسل بالماء المقطر ثم يجف عند درجة حرارة ١٢٠°C ثم يحفظ لاجراء القياسات عليه كقياس محتوى الرطوبة والرماد والكتافة بالإضافة الى تعين الفعالية له .

4.2. قياسات مهمة لفعالية الكاربون المحضر

4.2.1. قياس المساحة السطحية الداخلية للكاربون

بعد هذا الاختبار من الاختبارات الجيدة والتي تستخدم لمعرفة المساحة السطحية الداخلية للكاربون المنشط وتمثل عدد الملغرامات من البيود الممترضة من محلول بوساطة غرام واحد من الكاربون المنشط وتتضمن ما يأتي :

1. يؤخذ غرام واحد من الكاربون المنشط الجاف ويوضع في دوّر مخروطي سعة (250) ml.

لقد عرفت قابلية الفحم المنشط على إزالة المواد الملوونة من المحاليل منذ القرن الخامس عشر . وقد تم استخدام هذه المادة في صناعة السكر لقصر الألوان . ثم استخدم وعلى نطاق واسع في صناعة الأقنعة الواقية من الغازات السامة خلال الحرب العالمية الأولى ثم اتسع مجال استخداماته ليشمل مختلف أنواع العمليات الصناعية والكيميائية⁽¹⁾.

يعرف الفحم المنشط بأنه مادة كاربونية مسامية التركيب يعاني خلايا تركيبها البالوري ونقصاً في هيدروجينها أثناء تكوينها وبؤدي هذا الخل إلى ظهور مسامات تتواجد على السطوح الخارجية للفحم المنشط أو تكون داخلية وحجم هذه المسامات يفوق حجم المسامات التي توجد بالأنواع الأخرى من الفحم الاعتيادي . وبذلك تكون لها قدرة عالية على الامتصاص اكبر من أي مادة على سطح الأرض⁽²⁾.

ومن صفات الكاربون المنشط التي تميزه عن غيره من المواد المسامية مثل السليكا جل والالومينا هو احتوائه على جميع أنواع الثغور من الكبيرة التي يمكن ملاحظتها بسهولة عن طريق المجهر الالكتروني وحتى الدقيقة والتي تشتراك في الامتصاص والتي تجعل الارتباط في عملية الامتصاص يعتمد الى حد كبير على طبيعة التراكيب المسامية فيه⁽³⁾.

2.الجزء العملي

1.2.المواد والأجهزة المستخدمة :

ان المواد المستخدمة في البحث مجهرة من الشركات Fluka وBDH و Hopkin and Williams وحامض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم وحامض الفسفوريك وثنائيات الصوديوم ومحلول البيود ودليل النشا وصبغة المثيلين الزرقاء .

اما الاجهزة المستخدمة فهي:

1. فرن كهربائي

استخدم الفرن الكهربائي من نوع (Carblite ELF 11/14B) لحرق المواد الاولية لغرض تحضير الفحم المنشط وكذلك لايجاد النسبة المئوية للرماد في نماذج الكاربون المنشط المحضر . وكذلك استخدم

طول موجي (nm) (665) (الطول الموجي الذي تمتص فيه صبغة المثيلين)، ثم يتم حساب تركيز الصبغة المزالة من محلولها المائي.

5.2. اجراء بعض القياسات على نماذج الكاريون المنشط المحضر

5.2.1. قياس كثافة الكاريون المنشط

توضع كمية معينة من الكاريون المنشط في قنينة حجمية سعتها (5) ml وتدك المادة بلطف ودقة لغرض ازالة المسامات بين الجزيئات بحيث يشغل الكاريون المنشط حجمها مع ملاحظة جعل دقائق الكاريون بمستوى واحد عند حد العلامة ثم يتم وزن الكاريون الموجود في القنينة باستخدام ميزان حساس وتحسب الكثافة كما يلي⁽⁵⁾:

$$\text{الكتافة} = \frac{\text{الكتافة}}{\text{الحجم}} = \frac{\text{الكتافة}}{\text{gm}} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

5.2.2. قياس النسبة المحتوى الرماد

يوضع gm(0.5) من الكاريون المنشط في جفنة خزفية ثم توضع الجفنة في فرن كهربائي عند ٩٠٠°C (900) ولمدة ساعتين ، ثم يبرد النموذج ويوزن بواسطة ميزان حساس ويحسب وزن الرماد المختلف من الكاريون المنشط المحضر ثم تحسب النسبة المئوية للرماد⁽⁶⁾.

5.2.3. حساب نسبة الرطوبة

تتضمن هذه الطريقة ترطيب gm(0.5) من الكاريون المنشط مع كمية من الماء ثم يرشح النموذج ويوزن ثم يوضع في فرن عند ١٥٠°C (150) لمدة (4) ساعات ومن ثم يترك لببرد،بعدها يوزن، ومن فرق الوزان يتم حساب النسبة المئوية للماء الممتز الذي يمثل محتوى الرطوبة^(8,7).

3. النتائج والمناقشة

ان انتاج الكاريون المنشط كما ورد في الادبيات يعتمد بصورة رئيسية على استخدام مواد اولية ذات محتوى كاربوني عالي مع مواد مكرينة كحامض الكبريتيك المركز والداخل او الكبريت الحر او حامض الهيدروكلوريك مع استخدام ظروف تشسيط مختلفة قد تكون حرارية او بخارية.

وفي دراستنا هذه تم تحضير الكاريون المنشط من مصادر نباتية وهي خشب الصنوبر وباستخدام الحفاز HCl وذلك عن طريق معاملتها مع هيدروكسيد الصوديوم اذ يعتبر عامل كربنة وتشسيط في آن واحد . لقد تم اجراء القياسات على نماذج الكاريون المحضر وتم مقارنتها مع فحم منشط محضر تجاري وكما موضح في الجدول ادناه .

خواص الكاريون المنشط المحضر

Sample	نسبة الكاريون : القاعدة	صبغة المثيلين	رقم اليود	نسبة الرماد	الكتافة	الرطوبة
1	1:1	16	190	3.7	0.41	3.12
2	1:2	37	700	4.2	0.32	5.04
B.D.H	-	90	908	3.19	0.30	0.80

2. تنقل ml(10) من محلول حامض الفسفوريك 5% بواسطة ماصة الى الدورق المخروطي الحاوي على الكاريون.

3. يسخن الدورق و محتوياته الى درجة الغليان لمدة 30 دقيقة ثم يترك بعدها ليبرد الى درجة حرارة المختبر.

4. يضاف ml(100) من محلول اليود (0.1N) الى الدورق.

5. يوضع الدورق في جهاز الرج الكهربائي لمدة نصف ساعة ومن ثم ترشح محتوياته.

6. ينقل ml(50) من الراشح الى دورق مخروطي اخر سعة (250) ml ويسلح مقابل محلول قياسي من ثايوسلفات الصوديوم (0.1N) الى ان يصبح لون محلول أصفر باهت، ثم يتم بعدها إضافة ml(1) من دليل النشا ويسلح محلول الى ان يختفي اللون الازرق لدليل النشا ويحسب حجم ثايوسلفات الصوديوم المستخدم من الساحة.

7. يتم حساب وزن اليود الممتز من قبل الكاريون المنشط وذلك من خلال تطبيق المعادلة التالية:

$$X = A - [2.2B * mL \text{ of Thiosulfate Used}](1)$$

$$A = N_1 * 126.93(2)$$

$$B = N_2 * 126.93(3)$$

اذ ان :

X = وزن اليود بالملغرام الممتز بواسطة الكاريون المنشط.

N₁ = عيارية محلول اليود (0.1N).

N₂ = عيارية ثايوسلفات الصوديوم (0.1N).

اما الرقم اليدوي فيتم حسابه من المعادلة الآتية⁽⁴⁾:

$$In = \frac{X}{M} D(4)$$

اذ ان :

M = وزن نموذج الكاريون المنشط المستخدم.

D = معامل التصحيح (Correction Factor).

2.4.2. قياس المساحة الخارجية للكاريون

تعتمد هذه الطريقة على اخذ gm(0.1) من الكاريون المنشط ويوضع في دورق مخروطي ثم يضاف اليه كمية معلومة من (20ppm) من صبغة المثيلين الزرقاء، ثم يوضع في جهاز الرج الكهربائي لمدة (24) ساعة في درجة حرارة المختبر وفي حالة اختفاء اللون تضاف كمية اخرى معلومة من محلول الى ان يتم الوصول الى حالة زيادة من الصبغة غير الممتزة، يفصل محلول بعملية الطرد المركزي ثم يؤخذ محلول الرائق ويوضع في خلية امتصاص وتقيس الامتصاصية عند

اذ يتمتع بمساحة سطحية كبيرة الحجم نوعاً ما ساعدت على التخلص من محتوى الرطوبة عند اجراء عملية التجفيف عليه. يلاحظ ايضاً ان قيم الرقم اليودي في حالة استخدام هيدروكسيد الصوديوم كانت أعلى من قيم مثيلاتها في حالة تحضير الكاربون المنشط بدون استخدام الهيدروكسيد، وهذا يعود الى دور هيدروكسيد الصوديوم في توسيع المسامات الداخلية اذ ازدادت قيم الرقم اليودي بانتظام بازدياد نسبة حامض لويس المضافة الى النموذج الاصلي ونلاحظ ايضاً ازيداداً في تركيز صبغة المثنين الزرقاء الممتزة باستخدام الجزء الموجب من هيدروكسيد الصوديوم الذي يعمل على زيادة سعة المسامات الخارجية وتتنظيمها.

6. Muhammed Abdul , (1991) , " Catalytic air Blowing of Asphalt " , " Chemie Ingenieur Technik , Vol. 63 , No.2 , PP.170-171 .
7. Aksoylo, A.E., Madalena, M., Freitas, A. and Figueriredo, J.L., (2000), "Bimetallic Pt-Sn Catalysis Supported on Activated Carbon-I. The Effect of Support Modification and Impregnation Strategy", Applied Catalysis A-General, Vol.192, No.1, pp.29-42.
8. Speight, J.G., (2004),"The Effect of Asphaltenes and Resin Constituents on Recovery and Refining Processes", Oil & Gas Science and Technology, Vol. 59, No. 5, PP. 479 – 488.

يلاحظ من الجدول اعلاه ان قيم الكثافة تكون أعلى من قيم الكثافة للكاربون المنشط التجاري ، والذي لا تعرف طبيعة المادة الاولية المستخدمة في انتاجه، بينما المادة الاولية المستخدمة في هذا البحث عبارة عن خشب الصنوبر .

في حين قلت قيم محتوى الرماد في حالة استخدام هيدروكسيد الصوديوم في عملية الكربنة عن عدم استخدامه مما يدل على أن الهيدروكسيد وعملية الغسل بالحامض قد ازالة قسم كبيراً من المواد اللاعضوية ومكونات الرماد.

أما قيم محتوى الرطوبة (النسبة المئوية للماء الممتز) فان قيمها تدل على ان الكاربون المنشط المحضر في هذه الفقرة قليل الامتراز للماء

المصادر :

1. ع.ع. الدبوني "مقدمة في البتروكيميابيات " ، ط1، جامعة الموصل .307-318 (1991)،
- 2.Daridson, H.W. and Wiggs, D.K., (1968), "Manufactured Carbon", 1st ed., London, p.80-89.
- 3.Parakash, S., (1974), "The Chemistry of Activated Carbon", J. Chemistry and Industry, Vol.(1-13), p.445.
4. ASTM D2866-70, (1916), "Total Ash Content of Activated Carbon", Extracts Were Reprinted With Permission from the Annual Book of ASTM Standard Copyright ASTM Race Street.
5. ياسين، ل. ق، (١٩٩١)، "انتاج الكاربون المنشط من مصادر نباتية" ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل.

Preparation Of A Charcoal From Pine Wood Via Chemical Treatment

Ata-Allah B. Dkheel

Chemistry Department , College of Education for Women , Tikrit University, Tikrit , Iraq

(Received: 4 / 10 / 2011 ---- Accepted: 6 / 2 / 2012)

Abstract:

This research involves preparation of activated coal from pine wood via their reaction with sodium hydroxide (1:1) and (1:2) pine wood: sodium hydroxide at 550 C°. Then the resulted carbonic material purified by washing it with distilled water and then activating it with (0.5 N of HCL). The properties of prepared activated carbon were investigated, and their physical properties were studied by comparing it with commercial activated carbon supplied by B.D.H company.