

## تحضير طابوق حاري مغنيسي بدرجة حرارة (١٢٠٠) م° باستخدام هيدروكسيد المغниسيوم

محمود فاضل عبد ، غازي عطيه زراك

قسم علوم الأرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

( تاريخ الاستلام: ٢١ / ١٠ / ٢٠١٠ --- تاريخ القبول: ٢٧ / ٩ / ٢٠١١ )

### الملخص

يتناول هذا البحث إمكانية استخدام مادة هيدروكسيد المغنيسيوم  $[Mg(OH)_2]$ ، المستخلصة من مياه البحر، من خلال توظيفها في تحضير طابوق مغنيسي. تم تحضير ١٠ عينات تحتوي على نسب مختلفة من مادة هيدروكسيد المغниسيوم، فضلاً عن مخلفات الأفران من طابوق مغنيسيات و مغنيسيات - كروم وإضافات أخرى. تم حرق هذه العينات بعد كبسها ميكانيكياً بضغط ١٠٠٠ كغم / سم<sup>٢</sup> إلى درجة حرارة ١٢٠٠ درجة مئوية، ببرنامج حرق ١٠٠ درجة مئوية لكل نصف ساعة ولمدة ساعتين ضمن درجة الحرارة القصوى ١٢٠٠. أجريت الفحوصات الحرارية والفيزيائية والميكانيكية المطلوبة للطابوق والمتمثلة بالتحريك الحراري عند إعادة الحرق بدرجة حرارة ١٢٠٠ درجة مئوية، المسامية الظاهرية، الكثافة الظاهرية، ومقاومة الانضغاط. أظهرت النتائج إمكانية تحضير طابوق مغنيسي قریب من مواصفات طابوق المغنيسيات، فضلاً عن طابوق قليل الكثافة.

### المقدمة

ملحة السماوة والبصرة والذي يطلق عليه المحلول المر الغني بمادة هيدروكسيد المغنيسيوم.

هناك حاجة ملحة إلى استخدام طابوق المغنيسيات وخاصة في تطبيقات Arc - Electric الأفران الحرارية وافران القوس الكهربائي Furnace، التي تستخدم في صهر الحديد وافران صناعة السمنت نظراً لدرجة انصهار المغنيسيات العالية (تصل إلى ٢٨٠٠ درجة مئوية)، بالإضافة إلى مقاومتها الممتازة لعمليات التآكل أو لهجوم أكسيد الحديد أو القلويات، التي تؤثر على معدات وهياكل الأفران. [٢]

يهدف البحث إلى استغلال مادة هيدروكسيد المغنيسيوم التي من الممكن أن تنتج محلياً من مياه البحر ثم استخدامها مع إضافات وعوامل مساعدة أخرى، في تحضير طابوق مغنيسي واستخدامه كبطانة لأفران حرق بدرجة حرارة ١٢٠٠ درجة مئوية. تم انتاج مادة هيدروكسيد الصوديوم بصيغة تجارب ريادية في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي.

### استخلاص المغنيسيوم من مياه البحر extraction from seawater

إن ترسيب المتبخرات الملحية من مياه البحر يتكون من خلل زيادة عمليات التركيز بطريقة التبخير evaporation . عندما تصل تراكيز المواد الملحوظة إلى درجة الإشباع super saturation ، تبدأ الأملاح بالترسيب أولاً وهي التي تمتلك قابلية ذوبان قليلة أما التي تمتلك قابلية ذوبان عالية فإنها تترسب في نهاية سلسلة عمليات ترسيب الأملاح المتتالية. بما أن ماء البحر يحتوي على ٦٣,٥٪ من وزنه أملاح، فعندما يقل الحجم إلى ٥٣٪ من الحجم الأصلي للمياه، يبدأ الكالسيات بالترسيب أولاً، وعندما يصل الحجم إلى (خمس ٥١) من الحجم الأصلي للمياه يبدأ الجبسوم أو الانهيدريت بالترسيب بعده ثم يترسب ملح الطعام أو الهالاتيت عندما يصل الحجم إلى (عشر ١٠١) من الحجم الأصلي ثم يتبعها بالترسيب كل من كبريتات المغنيسيوم



بعد أوكسيد المغنيسيوم (MgO) العنصر الخامس من حيث الوفرة في القشرة الأرضية، بتركيز يصل معدله إلى حوالي (٤٪) ، كذلك يعد المكون الرابع من حيث الوفرة في مياه البحر بتركيز يتراوح بحدود (١٣٠٠ جزء من المليون). من أهم الصخور الغنية والحاوية على عنصر المغنيسيوم هي صخور مجموعة الكلورايد (Chloride) ، والصخور الكاربوناتية وأهمها معدن الدولومايت  $[CaMg(CO_3)_2]$  الذي يحصل إحلال لعنصر المغنيسيوم محل الكالسيوم (٣). كما يوجد عنصر المغنيسيوم بشكل أكسيد مغنيسيوم MgO ، ومعدن البروسايت Brucite  $Mg(OH)_2$  . كذلك يوجد في معدن المغنيسيات البروسايت  $MgCO_3$  ، في معدن البروسايت (MgOH<sub>2</sub>) Brucite ، في التربات الملحية بصيغة معدنية مثل معدن الكارنالايت Carnallite  $(MgSO_4 \cdot 7H_2O)$  ، إيسومايت  $(KMgCl_3 \cdot 6H_2O)$  Epsomite ، ومعدن كيسيليت  $Kieserite$   $MgSO_4 \cdot H_2O$  .

بعد العراق من البلدان الغنية بوفرة عنصر المغنيسيوم من خلل تواجد تكوينات لصخور كاربوناتية هائلة حاوية على صخور الدولومايت وتكونات لترسبات ملحية كبيرة، بالإضافة إلى تواجدها كايونات في مياه البحر وفي الخليج العربي.

ان صناعة طابوق المغنيسيات Magnesite Brick، تعتمد بشكل اساسي على توفر المغنيسيات المطفئ dead – burned magnesium، الذي يحضر من حرق هيدروكسيد المغنيسيوم  $Mg(OH)_2$  أو كاربونات المغنيسيوم  $MgCO_3$  في درجات حرارة عالية جداً (فوق ١٦٥٠ درجة مئوية) في فرن دوار، بكثافة عالية ٣,٢ - ٣,٤ غم / سم<sup>٣</sup> ، وذات مسامية قليلة ٥ - ١١٪ [١].

يمكن أن توفر مادة هيدروكسيد المغنيسيوم في العراق عن طريق استخلاصها من مياه البحر بكلفة واطئة، والتي تمثل الخطوة الأولى في تحضير طابوق المغنيسيات، بالإضافة إلى توفرها من المحاليل المنتجة عرضياً بعد أن يتم استخلاص ملح كلوريد الصوديوم في

مياه البحر لزيادة تركيز المغنيسيوم إلى الحد الذي يؤدي إلى ترسيب مادة هيدروكسيد المغنيسيوم وبطريقتين (١). كما في المعادلتين التاليتين:-



وكلوريد المغنيسيوم على التوالي [٣] ، في المراحل الأخيرة من سلسلة عمليات الترسيب سوف يتربّس بروميد الصوديوم والملح المركب (Bittern Salt). جدول رقم (١) يوضح سلسلة عمليات ترسيب الأملاح من مياه البحر.

إن عمليات استخلاص المغنيسيوم من مياه البحر معروفة عالمياً منذ عشرينيات القرن الماضي حيث تم إنتاج مادة هيدروكسيد المغنيسيوم في دول عديدة ، وتم ذلك بواسطة حرق الحجر الجيري (لايمستون أو دولومايت) لإنتاج مادة أوكسيد الكالسيوم (CaO) التي تضاف إلى

جدول (١) يوضح استخلاص المغنيسيوم من مياه البحر.

اسم المركب	النسبة من الوزن	نسبة المواد الصلبة من الأملاح	الحجم	الأملاح المترسبة
water	٩٦,٢٤	٠	١,٠٠	
NaCl	2.94	77.76	0.53	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> CaCO <sub>3</sub>
MgCl <sub>2</sub>	0.32	10.88	-----	
MgSO <sub>4</sub>	0.25	4.74	0.19	CaSO <sub>4</sub> . 2H <sub>2</sub> O
CaSO <sub>4</sub>	0.14	3.60	0.095	NaCl MgSO <sub>4</sub> MgCl <sub>2</sub>
NaBr	0.06	-----	-----	
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-----	2.47	0.039	Na Br
CaCO <sub>3</sub>	0.01	0.35	0.016	Bitter Salt
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.0003	-----	-----	
MgBr <sub>2</sub>	-----	0.22	-----	

( Shand,2006 )

### صناعة طابوق المغنيسيات brick production of magnesite


تمر صناعة طابوق المغنيسيات بعدة مراحل أساسية وهي [٢]:-

#### ١- تهيئة ومعالجة المادة الخام Preparation the raw materials

تتألف المواد الخام التي تدخل في صناعة طابوق المغنيسيات بصورة رئيسية من هيدروكسيد المغنيسيوم Mg(OH)<sub>2</sub> بنسبة تتراوح من ٥٠ - ٩٠ % مع وجود إضافات أخرى بدرجات نسب مختلقة تعتمد على صلابة وجودة الطابوق المنتج وهي اكسيد السيليكون، الحديد، الالمنيوم، الكالسيوم، الزركونيا والكروم. تخلط هذه المكونات جميعاً ويتم تغذيتها إلى فرن حار على شكل طين سائل (Slurry). تدخل هذه المواد إلى عمليات كلسنة وهي عبارة عن معالجة بدرجات حرارة عالية تستخدم لطرد المواد الكيميائية الطينية والتلبيد لغرض التخلص من عمليات الانكمash المفترض في عملية الحرق النهائية اللاحقة للمنتج ولضمان استقرار حجمي في المنتجات غير المحروقة. تستخدم هذه الطريقة كذلك لتحويل المواد الخام إلى شكل متبلور مستقر. هذه المواد الكلسنية تدعى أحياناً بالكروك (grog) وهو عبارة عن فتات خارجي متصلب. تستخدم عادة في عمليات الكلسنة كافة أنواع الأفران، سواء كانت دوارة rotary ، نفمية tunnel او عمودية shaft ، وفي بعض الحالات تذاب أو تصهر المواد الحرارية الخام في فرن القوس

### طابوق المغنيسيات magnesite bricks

يتتألف طابوق المغنيسيات بشكل رئيسي من أوكسيد المغنيسيوم MgO او معدن البيركلليس Periclase الذي يتكون من حرق المغنيسيات الخام Mg(OH)<sub>2</sub> في درجة حرارة (٣٠٠ - ٩٠٠) درجة مئوية. حيث تبدأ عمليات تحلل المغنيسيات عندما يصل إلى درجة ٣٥٠ درجة مئوية وتحرر بخار الماء، كما في المعادلة التالية



تكون بلورة المعدن على شكل مكعب تبدأ بالنمو مع زيادة في الكثافة كلما زادت درجة الحرارة والوقت المستغرق في عملية الحرق إلى أن تصل إلى الحالة المستقرة بين درجة حرارة (١٧٠٠ - ١٨٠٠) درجة مئوية، عندها تقل خاصيتي الانكمash shrinkage والاماهة hydration بشكل ملحوظ [٤].

ان احتواء المغنيسيات المحروق على شوائب او مضادات معلومة يؤدي إلى تحسين نوعية وصلابة طابوق المغنيسيات حيث يؤدي إلى زيادة الكثافة ( ٣,٥٥ - ٣,٦٣ غ/سم<sup>٣</sup> ) وتقليل نسبة المسامية ( ١٥ - ١٧ %)، هذه الشوائب هي Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ، SiO<sub>2</sub> ، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و CaO . يتم عمل قوالب من خلطة طابوق المغنيسيات على شكل افراص Pellets تحت ضغط عالي ثم تعریضه بعد ذلك إلى الحرق في درجة حرارة عالية.

وهي العملية الأخيرة من سلسلة عمليات تصنيع الطابوق الحراري، حيث يخضع الخليط الخام لعملية حرق حراري لتطوير الخواص الفيزيائية والكيميائية لجعله أكثر كثافة وتحملًا لدرجات الحرارة العالية. إن الفرن الأكثر شيوعًا لهذا الغرض هو الفرن النففي الذي ينفسم إلى ثلاثة مقاطع وهي نطاق تسخين (تحميق) الفرن، ونطاق الحرق ثم نطاق التبريد. تتراوح درجة الحرارة في نطاق الحرق بين ١٢٠٠ - ١٩٠٠ درجة مئوية.

### Properties of Magnesite Brick

#### - الخواص الفيزيائية physical properties

ان من أهم الخصائص الفيزيائية التي تحدد نوعية الطابوق المغنيسي هي الكثافة الحجمية bulk density والتي تعتمد بشكل رئيس على الوزن النوعي للمواد الخام الداخلة في تصنيع الطابوق المغنيسي. المسامية porosity هي الخاصية المهمة الثانية والتي يتم السيطرة عليها من خلال السيطرة على مسامية المواد الخام ونسيج الطابوق. عند الحرق تتفاعل حبيبات الخليط كافة مع بعضها لتكون ربط سيراميكى إما بشكل ربط زجاجي أو ربط مباشر بين الحبيبات الصلبة. إن وجود المضادات الأخرى مثل  $(\text{SiO}_2, \text{CaO}, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3)$  بعضها متواجد في أطيان دوبلطة تؤدي عند ارتفاع درجة الحرارة إلى تكوين سائل غشائي يحيط ببلورات المغنيسيات كما يملا المسامات والفراغات عند ارتفاع درجة الحرارة، الذي يؤدي إلى وجود قوى ربط وشد بين الحبيبات لتعطى صلابة وقوه إلى الطابوق المغنيسي. إن تفاعل التلبيس هذا يكون مصحوب عادة بخاصية الانكماس ما لم تكون مركيبات جديدة أثناء عمليات الحرق تسبب التمدد وهذا هو الذي يحصل في الطابوق الحراري جيد النوعية. إن طريقة التشكيل وعملية الحرق تحدد نسيج الطابوق ، وان نفاذية الطابوق تتعلق بالمسامية المتصلة وشكل المسامات والتي تعتمد بدورها على نسيج الطابوق حيث تتراوح المسامية الظاهرة للطابوق الحراري بين ١٤ - ٢٣ % وقيم الكثافة الحجمية بين ٣,١٠ - ٢,٧٧ [٢].

#### - الخواص الميكانيكية mechanical properties

إن قوة وصلابة المادة الحرارية تحددها درجة الربط بين حبيبات المادة الحرارية، وهكذا يكون الطابوق ناعم الحبيبات أقوى من الطابوق خشن الحبيبات، والطابوق واطئ المسامية أقوى من الطابوق عالي المسامية، وان الصلابة والقدرة العالية للطابوق تترافق من تكون نسيج رابط زجاجي بين الحبيبات خلال عملية الحرق.

#### الجانب العملي Practical Side

تم في هذا الجانب تهيئة المواد الأولية وتحضير النماذج واجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم مناقشة النتائج.

#### - المواد الأولية Raw Materials

ان المواد الأولية المستخدمة لتحضير الطابوق المغنيسي هي :  
1- هيدروكسيد المغنيسيوم  $\text{Mg}(\text{OH})_2$

الكهربائي arc-electric furnace لتحقيق المتطلبات أعلى، وعموماً هذه العملية تنتج مادة متجانسة أكثر وذات مسامية قريبة من الصفر.

#### ٢- التكسير والتنعيم Crushing and Grinding

أثناء عملية حرق المواد الخام، تؤدي هذه العملية إلى حصول مكثلات من المواد الخام مما يتطلب إعادة طحنها وتكسيرها إلى حبيبات صغيرة مناسبة. ان المعدات المستخدمة للتكسير هي الكسارة الفكية والدوارية وتصمم عملية الطحن والتكسير على شكل دائرة مغلقة حيث تعاد المواد الكبيرة إلى المطحنة لغرض إعادة طحنها وتكسيرها ثم تمرر على هزازات لأغراض التخل.

#### ٣- النخل Sieving

من المهم جداً أن تكون منتجات الطابوق الحراري كثيفة قدر الإمكان، وان إحدى الخطوات الأولية في الحصول على منتج عالي الكثافة هو إيجاد حجم حبيبي مناسب للمزيج والذي هو أقل من ١ملم، مع كافية الأحجام الحبيبية الناعمة. ان المادة الخام المطحونة تغذى إلى مناشر هزاز ذات طاقة استيعابية مناسبة أو هزازات مسخنة لمنع حصول انسداد في تقوب الهزازات، وتعاد المادة التي لا تمر من المناشر إلى جهاز تنعيم من أجل إتمام اختزال إضافي للحجم.

#### ٤- الخلط Mixing

يستخدم في الحراريات كما في العمليات السيراميكية الأخرى أكثر من نوع واحد من المواد الخام في صناعة المنتج. ان الغرض من عملية الخلط هو للحصول على خلطة متجانسة للمكونات المتنوعة وتوزيع جيد للإضافات والمادة المزبطة الأخرى. عموماً، لا تحتوي الخلطة المعدة لصناعة الطابوق الفاعدى على رطوبة أكثر من ٥٥ %.

#### ٥- القولبة Molding

تجري عملية صنع قوالب الطابوق بواسطة الكبس الميكانيكي أو الهيدروليكي أو بالطرق، حيث يتراوح الحمل المسلط بين ١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠ باؤند/انج<sup>٢</sup> ، ليعطي طابوق أكثر كثافة من الطابوق المنتج بالكسس اليدوي. ان الطابوق المكبس بقوه كبيرة يظهر انكماس حراري أقل نوعاً ما.

#### ٦- التجفيف Drying

حتى فترة متأخرة من سنة ١٩٣١ اعتبر تشقق طابوق المغنيسيات المستخدم في الأفران الحرارية والمجففات لغزاً إلى حد ما، وقد اظهر العالمان جستر وويل Chester & Weyl ان هذا التشقق ينبع عن:  
١- استخدام مغنيسيات محروق ضعيف.

٢- وجود مواد ناعمة جداً في الطابوق تمتلك سرعة اماهة أكبر من المواد الخشنة.

٣- حرارة عالية جداً في المجفف.

وقد اظهر شرينر Schreiner ان الاماهة تبدأ عند المراكز الفعالة في الطابوق وتتقدم على طول السطوح الفاصلة بين بلورات البيركلليس والمواد الرابطة الأخرى وان الطابوق يكون عرضة للتشقق إذا ما تفاعل ٢% من الماء ليكون هيدروكسيد المغنيسيوم.

#### ٧- الحرق Firing

إلى حصول إحلال بين أيونات الحديد وأيونات المغنسيايت، وبالتالي يؤدي إلى زيادة كثافة الطابوق مع تقليل خاصية الاماهة.

٣- أطيان دوixelle الكاولينية البيضاء White Kaolinitic clay تم إضافتها بنسبة قليلة لا تتجاوز ٢٪ التي تعمل كمادة رابطة وكذلك لزيادة لدونة النموذج وسهولة تشكيله وكبسه أثناء تهيئة العينة للحرق.

#### ٤- ماء Water

استخدم الماء الصالح للشرب لتشكيل العينات وتم إضافته بنسبة ٦٪.

### تهيئة وفحص الطابوق Preparing & Testing Bricks

تم تحضير عشرة نماذج من الطابوق المغنيسي الخام كما موضح في جدول (٢)، حيث طحنت المواد الأولية بنعومة جيدة (الحجم الجبلي للمواد الداخلية في تشكيل النموذج يتراوح من ١٠ مللم إلى ١٥٠ ميكرون)، لضمان حصول تجانس جيد للحبوب وتقليل المسامية. تم خلط النماذج يدوياً ويشكل جاف لغاية حصول التجانس التام، ثم أضيف لها الماء بنسبة ٥-٦٪، وكمست ميكانيكيا على شكل نماذج اسطوانية بقوة ضغط ١٠٠٠ كغم/سم٢، ثم جففت في المرحلة الأولى في فرن تجفيف بدرجة حرارة ١١٠ درجة مئوية لمدة ٢٤ ساعة لضمان سهولة نقل وتحريك النماذج، ثم أحرقت في فرن رقمي نوع Nabertherm لغاية درجة الحرارة القصوى ١٢٠٠ درجة مئوية ببرنامج حرق متسلسل ١٠٠ درجة مئوية لكل نصف ساعة ولمدة إيقاع ساعتين ضمن درجة الحرارة القصوى.

أجريت فحوصات الطابوق المغنيسي في مركز بحوث البناء والزجاج في بغداد.

وتمثل المادة الأساسية المستخدمة في تحضير الطابوق حيث من الممكن استخلاصها بكلفة اقتصادية بسيطة من مياه البحر وكما تم ذكره سابقاً، حيث تتراوح نسبة أوكسيد المغنيسيوم MgO فيها بين ٥٠-٩٠٪ والتي تمثل معدن البيركلليس ويتم إضافتها بنسبة لا تقل عن ٥٠٪.

#### ٢- مخلفات طابوق المغنيسيات أو مغنيسيات - كروم Magnesite & Magnesite - Chrome bricks wastes

لقد تم استخدام مخلفات الأفران من الطابوق المغنيسي أو مغنيسيات - كروم كمقترح أو فكرة جديدة في هذا البحث حيث ان الطابوق المغنيسي يحتوي على المغنيسيات المحروق المطfaً، ولكن حرارة الحرق البالغة ١٢٠٠ درجة مئوية المستخدمة في انجاز تجارب هذا البحث غير كافية لاطفاء هيدروكسيد المغنيسيوم كلياً، لذلك تم تعويض جزء من هيدروكسيد المغنيسيوم بالمغنيسيات المحروق المطfaً لغرض تقليل خاصيتي الاماهة والانكماش.

تم استخدام عدة مواد بشكل إضافات إلى الخليط الخام لغرض تحسين النوعية وقوية الصلابة وهي كما يلي:

#### ١- الألومينا Aluminum Oxide Al2O3

تم إضافتها بنسبة بين ٣-١٠٪ إلى الخليطة الخام. تلعب الألومينا كمادة رابطة في درجات الحرارة العالية مكونة طور صلب متجانس يزيد من مقاومة الطابوق للصدمه الحراري thermal-shock resistance من خلال عمل غطاء بلوري حول بلورات معدن البيركلليس يؤدي إلى زيادة مقاومة الطابوق لخاصية الاماهة [٥].

#### ٢- أوكسيد الحديد (هيماتايت) Iron Oxide Fe2O3

تم إضافة نسبة بحدود ٣٪ من خام أوكسيد الحديد إلى الخليط. يحصل لوكسيد الحديد إذابة تامة في درجة حرارة ١٢٠٠ مما يؤدي

جدول رقم (٢) نسب مكونات عينات الطابوق الحراري المحضر للدراسة

رقم العينة	Mg(OH)2%	مغنسيايت كروم %	مغنسيايت %	AL2O3%	Fe2O3%	كاولين دوixelle %	الماء %
١	٦٠	٣٠	---	٥	٣	٢	٥,٧
٢	٥٠	٤٠	---	٥	٣	٢	٦
٣	٦٠	---	٣٠	٥	٣	٢	٦
٤	٥٠	---	٤٠	٥	٣	٢	٦
٥	٥٠	٤٨	---	---	---	٢	٥
٦	٥٠	---	٤٣	٣	٣	٢	٥
٧	٥٠	٢١,٥	٢١,٥	٣	٣	٢	٥
٨	٥٠	---	٤٣	٣	٣	٢	٥
٩	٩٠	---	---	---	١٠	---	---
١٠	٩٠	---	---	---	١٠	---	---

النتائج والمناقشة

تم إدراج النتائج ضمن الجدول رقم (٣)

جدول رقم (٣) نتائج فحص نماذج الطابوق الناري المحضر في الدراسة

رقم النموذج	طابوق المغنسايت حسب المعايير الألمانية	الكثافة الظاهرية غم / سم <sup>٣</sup>	المسامية الظاهرية %	مقاومة الانضغاط كغم / سم <sup>٢</sup>	التغير الخطي عند إعادة الحرق بدرجة ١٢٠٠ م %
١		٢,٢٤	٣٠,٥٥	١٦٨,٨٣	٠,١٩ +
٢		٢,٣٩	٢٧,٢٢	١٧٠,٨٠	٠,٣٨ +
٣		٢,٢٠	٣١,٥٧	١٤٣,٨٢	٠,١٩ -
٤		٢,٢٥	٣١,٠٠	١٣٩,٤٥	٠,٢٩ +
٥		٢,٣٣	٣٢,٦٢	٣٨٢,٠٠	٠,٩٥ -
٦		٢,٣٣	٣٠,٣٣	٣٧٣,٠٠	صفر
٧		٢,٣٣	٢٩,٨٢	٣٥٨,٠٠	صفر
٨		٢,٣٠	٣٢,٣٩	٣٣٧,٠٠	صفر
٩		١,٨٤	٤٢,٣٢	٣٣٢,٠٠	٥,٧٢ -
١٠		١,٥٩	٥١,٦٩	٩٥,٠٠	٣,٩٩ -
	طابوق المغنسايت حسب المعايير الألمانية	٢,٧٠	٢٣	----	٢±

تم إجراء الفحوصات وفق المعايير الألمانية ( DIN 51 067 part 2 )

فيما يتعلق بالتغيير الخطي للنماذج عند إعادة الحرق بدرجة حرارة ١٢٠٠ م° والذي يعكس التحمل الحراري والتي ترتبط بنسبة كل من المادة الرابطة والتي هي الألومنينا ومخلفات الطابوق المغنيسي حيث ان زيادة نسبة الألومنينا تؤدي الى حصول زيادة في نسبة الانكمash للنموذج وكما هو ملاحظ في النماذج رقم ٩ و ١٠ و حصول استقرار في نسبة الانكمash والتتمدد عند اضافة نسبة اضافية من مخلفات الطابوق المغنيسي ان الخليط الخام الذي يحتوي على مضادات كما مبينة في الجدول رقم ١ للنماذج رقم ٦ ، ٧ و ٨ التي تحتوي على المغنسايت المطفأ حصل لها استقرار من حيث الانكمash أو التتمدد في درجة الحرارة ١٢٠٠ م° ، أما التتمدد الحاصل في بعض النماذج الأخرى فيعزى إلى حصول تفاعلات لمكونات الخليط الخام في درجات الحرارة العالية أدى الى تكون مرکبات جديدة .

#### الاستنتاجات

تبين من خلال هذا البحث إمكانية تحضير طابوق ناري يتحمل درجة حرارة ١٢٠٠ م° باستخدام خليط من هيدروكسيد المغنيسيوم ومخلفات المغنسايت والمغنسايت . كروم.

لوحده يقل من كثافة الطابوق ويزيد من نسبة  $Mg(OH)_2$  إن استخدام هيدروكسيد المغنيسيوم مساميته وهذا يعزى إلى عدم تحول هيدروكسيد المغنيسيوم عند حرقه بدرجة حرارة ١٢٠٠ م° إلى المغنسايت المطفأ لذلك ان اضافة المغنسايت المطفأ يعطي للنموذج صفة الكثافة العالية والمسامية الواطنة .

يلاحظ من الجدول أعلاه إن قيم الكثافة الظاهرية قد تأثرت بشكل واضح بالوزن النوعي لمكونات النموذج ، وهي نسبة إضافة كل من اوكسيد الحديد ومخلفات طابوق المغنسايت والمغنسايت كروم لامتلاكها وزن نوعي عالي وهذا يلاحظ في النماذج من ١ الى ٨ اما النماذج ٩ و ١٠ فيمتلكان كثافة ظاهرية قليلة لعدم احتوائهما على المواد اعلاه ، اضافة الى ارتباط الكثافة الظاهرية بعلاقة عكسية مع المسامية الظاهرية .

إما بالنسبة لقيم المسامية نلاحظ أنها تأثرت بعدد من العوامل منها التوزيع الحجمي للحبيبات ونسبة كل من المادة الرابطة ومخلفات طابوق المغنسايت والكروم - مغنسايت حيث أن التوزيع الحجمي الجيد يقلل من المسامية اما المادة الرابطة فإنها تؤثر في المسامية اعتنادا على نسبتها في النموذج .

اما وجود مخلفات طابوق المغنسايت او المغنسايت كروم فإنه يؤدي إلى تقليل نسبة المسامية لأحتوائها على المغنسايت المطفأ الذي يمتلك خاصيتي الأماهة والأنكمash الحراري بدرجة اقل من هيدروكسيد المغنيسيوم المحروم بدرجة حرارة ( ١٢٠٠ ) درجة مئوية .

بالنسبة لقيم مقاومة الانضغاط فهي تعتمد على درجة الترابط بين الحبيبات وهذا يعتمد على النسبة المئوية للمادة الرابطة التي تكون ربط سيراميكي بين الحبيبات كما تؤثر نسبة الماء أيضا على مقاومة الانضغاط حيث تقل مقاومة الانضغاط مع زيادة نسبة الماء .

٢- حرق نماذج الدراسة بدرجة حرارة أعلى من ١٢٠٠ درجة مئوية في حالة توفر الإمكانيات اللازمة لذلك وإجراء الفحوصات المطلوبة لها لغرض تقليل خاصيتي الإماهة والانكماش.

#### التصنيفات

١- رفع نسبة هيدروكسيد المغنيسيوم المستخدم في صناعة الطابوق الحراري نسبة إلى الألومينا لغرض تقليل نسبة المسامية .

#### المصادر

4-Norton, F.H., 1968, refractories, 4th ed. McGraw-hill book.

5- Zhou, shuxin. 2004, Hydration mechanisms of magnesia – based refractory bricks , thesis of master of applied science, The university of British Colombia.

6- website: <http://www.mahavir india.com>.

1- Magnesia Refractories, (2004). landy, A. Richard. Marcel Dekker, Inc., U.S.A.

2- منصور، إبراهيم محمود وعبد اللطيف، نوال عزت وعباس، مني خضير (١٩٩٢)، الوقود والأفران والحراريات، الجامعية التكنولوجية صفحة ٢٩٥

3- Shand, A, Mark. 2006, The chemistry and technology of magnesia, A john wiley & sons, inc. pp 266.

## Preparing of Magnesite Refractory Bricks in (1200) C° By using Magnesium Hydroxide

Mahomood Fadhil Abed , Ghazi Atia Zarraq

Deparment of Applied Geologe , College of Science , Tikrit Univ. , Tikrit , Iraq

(Received: 31 / 10 / 2010 ---- Accepted: 27 / 9 / 2011)

#### Abstract

This Research dealt with the possibility of exploiting magnesium hydroxide  $[Mg(OH)_2]$  which extracted from sea water for preparation magnesia refractory bricks .This kind of bricks are utilized in lining of high temperature furnace, and for refractory application because of their a very high melting point (1200 C°), It does not oxidize and it has excellent resistance to attack by iron oxide and alkalis.

Ten samples were used which contain different percentages of magnesium – hydroxide as well as some of dead-burned magnesia and magnesia–chrome and other additives. These samples were mechanically compacted under pressure of (1000) Kg/cm<sup>2</sup> and then burned up to (1200C°) within schedule-burned of (100C°) for each half an hour, and delaying time for two hours at the maximum temperature (1200C°).

All samples tested for mechanical, physical, linear variation, porosity and density at Building and Glass Research Centre, which indicate to the possibility of manufacturing Magnesia Refractory Bricks of low porosity and high density.