

دراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر Hg.sr على الخصائص التركيبية والكهربائية للمركب الفائق التوصيل الكهربائي $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+a}$

خالد حمدي رزيح ، عبد المجيد عيادة إبراهيم ، عبد الكريم دهش علي

قسم الفيزياء ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: ٢٠١١ / ٢ / ٢٠١١ ---- تاريخ القبول: ٢٠١١ / ٦ / ٢٨)

الملخص

تضمنت هذه الدراسة تحضير عينات المركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+a}$ بطريقة تفاعل الحالة الصلبة وتحت ضغط هيدروستاتيكي 8 طن/سم^٢ ودرجة حرارة تلويح 850Co . وكانت أفضل الظروف للحصول على عينات المركب المذكور الحاوية على خاصية التوصيل الكهربائي الفائق في درجات الحرارة العالية ، عند التعويض الجزئي للعنصر Hg, Sr في المركب ونسب مختلفة لـ (X,Y) تساوي (0.1, 0.2, 0.3, 0.4) أظهرت دراسة فحص التركيب البلوري بأنه بقي محافظاً على النوع الرباعي القائم وزيادة درجة الحرارة الحرجة 140-132 عند زيادة (X) بنسب (0.1, 0.2) ولكن عند زيادة (X) إلى (0.4, 0.5) انخفض إلى 125k وحدث تغيير في التركيب البلوري . وتم فحص التركيب البلوري السطحي بواسطة المجهر الإلكتروني الماسح ومعرفة نسب العناصر في المركب ومدى تأثير درجة حرارة التلويح والضغط المسلط لذلك مدى تأثير التعويض الجزئي في العناصر وتحديد نسب التركيز الكمي والنوعي في المركب

المقدمة Introduction

وان الكثير من تطبيقات التوصيل الكهربائي الفائق ستصبح ذات تطبيق عملي في المستقبل [6] .

١- خواص الموصلات الكهربائية الفائقة

Superconductor Properties


١-١ درجة الحرارة الحرجة (T_c) Critical Temperature
عند انخفاض الدرجة الحرارية لبعض المواد فإنها تفقد مقاومتها للتيار الكهربائي وان تلك الحالة تدعى حالة التوصيل الكهربائي الفائق، والدرجة الحرارية التي تتحول فيها المادة من الحالة الاعتيادية إلى حالة التوصيل الفائق، تدعى بالدرجة الحرارية الحرجة ويرمز لها (T_c) . وتختلف هذه الدرجة من مادة إلى أخرى [7,8] .

٢-١ المجال المغناطيسي الحرج (B_c) Critical Magnetic Field
تتمثل الخاصية الأساسية الثانية للمادة فائقة التوصيل الكهربائي بقدرة مقاومتها الكهربائية على أن تعود مجدداً، وذلك عندما يسلب عليها مجال مغناطيسي ذا قيمة اكبر من القيمة الحرجة B_c (حتى وإن كان مقدار قيمة درجة الحرارة اقل من القيمة الحرجة T_c لها). ويعتمد مقدار المجال الحرج B_c على نوعية المادة ودرجة الحرارة الحرجة، حيث تتحول المادة من الحالة ذات التوصيل الفائق إلى الحالة الاعتيادية [3,9,10] .

٣-١ التيار الحرج (I_c) Critical Current

حاول اونيس أن يمرر تيارات كبيرة في الموصلات الفائقة حتى يحصل على مجالات مغناطيسية ضخمة، إلا انه أدرك بسرعة أن المجالات المغناطيسية الداخلية التي تنتشها هذه التيارات هي التي ستصبح معها الموصلية الفائقة مستحيلة [6]. إذ إن تحطيم ظاهرة التوصيل الكهربائي الفائق بواسطة المجال المغناطيسي يحد من القيمة العظمى للتيار الذي يمكن إرساله خلال المادة، وهي في حالة التوصيل الكهربائي الفائق. وبذلك فان انعدام خاصية التوصيل الكهربائي الفائق لا يقتصر فقط على تسليط مجال مغناطيسي مناسب،

تعتبر ظاهرة التوصيل الكهربائي الفائق (Superconductivity) من أحد أهم الظواهر في فيزياء الحالة الصلبة، وتعرف بأنها ظاهرة انعدام المقاومة النوعية لعدد من الفلزات والمركبات عند تبريدها إلى درجة حرارة واطئة معينة تعتمد على نوع المادة [1]. واكتشفت ظاهرة التوصيل الفائق من قبل العالم أونيس (Kamerling Onnes) عام ١٩١١م إذ لاحظ انخفاض مقاومة الزئبق الصلب وهبوطها المفاجئ إلى الصفر عند درجة حرارة مقدارها (4.2K) [2] ، إذ سميت هذه الدرجة التي تهبط عندها مقاومة المادة إلى الصفر بدرجة حرارة التحول (T_c) أو درجة الحرارة الحرجة (Transition Temperature). وأن خواص هذه المواد في حالة التوصيل الكهربائي الفائق (Superconducting State) ، تختلف كثيراً عن الحالة الاعتيادية (N.S.) Normal State وذلك بسبب التغير الحاصل في سلوك إلكترونات التوصيل [3] . فضلاً عن خاصية انعدام المقاومة التي تتميز بها المواد الفائقة فإنها تمتلك خاصية مهمة أخرى وهي قدرتها على طرد المجالات المغناطيسية من داخلها أو من الوسط الذي تحتويه ما دامت بصورتها الفائقة. فالسلوك للمواد الفائقة التوصيل الكهربائي (عدم المقاومة للتيار الكهربائي) وطرد المجال المغناطيسي هما السمتان البارزتان لها فجعلتا منها مواد ذات تطبيقات غير محصورة [4,5] . ومنذ أن اكتشف العالم أونيس لأول مرة ظاهرة التوصيل الكهربائي الفائق، فإن البحث مازال مستمراً سعياً وراء مواد ذات درجات حرارة حرجة (T_c) اكبر حتى تصبح التطبيقات المهمة متاحة بشكل اوسع. وبدءاً من الاكتشاف الذي تم عام ١٩٨٦ على أيدي العالمين (ك.أ. مولر و ج.ج. بنروز)، فإن أنواعاً جديدة من الاكاسيد الخزفية ذات الدرجات الحرجة فوق (77K)، قد أصبحت هدفاً للبحوث المستفيضة. وتمتلك بعض هذه المواد موصلية فائقة عند درجات حرارة تصل إلى (130K) أو أعلى منها. ويشعر كثير من الباحثين إن قيماً أعلى من هذه الدرجات الحرجة يمكن الوصول إليها،



والشكل رقم (١) يوضح عملية التلدين للمركب [12]

النتائج والمناقشة :

٣-١ دراسة الخصائص التركيبية الحجمية للمركب

($\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$) الفائق التوصيل الكهربائي :
لقد أظهرت نتائج حيود الاشعة السينية أن التركيب البلوري بقي محافظاً على نوعه (Tetragonal) مع زيادة واضحة في طول c وكانت قيم أبعاد الشبكة تساوي $a=b=5.42^\circ\text{Å}$, $c=33.81^\circ\text{Å}$ وذلك عند تعويض قيمة (x) و (y) . وبين الشكل رقم (2) نموذج حيود الاشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $X=0.05$ و $Y=0.05$. أما عند زيادة قيمة (x, y) بنسبة $(0.1, 0.2)$ ل (x) و بنفس النسبة ل (y) ، فنلاحظ من خلال دراستنا لحيود الاشعة السينية للمركب أن التركيب بقي محافظاً على نوعه (Tetragonal) مع زيادة واضحة في طول المحور c وكانت قيم أبعاد الشبكة تساوي $a=b=5.42$, $c=35.22^\circ\text{Å}$ على التوالي. إن هذه القيم تؤكد صحة العمل فقد ظهرت من خلال دراسة حيود الأشعة السينية والموضحة في الشكل (٣) و (٤) قيم عالية وبارزة وواضحة ومنفصلة من بعضها البعض، وهذا يفسر مدى تأثير التعويض الجزئي للعنصر Hg و Sr في العنصر Bi و Ba على التركيب البلوري الذي أدى إلى ارتفاع شدة قمم الحيود. وهذا دليل على تحسن التركيب البلوري أي زيادة حجم الحبيبات وهذه القيمة تتفق مع دراسات سابقة [13] وبذلك تبين أن أفضل تعويض جزئي لعنصر Hg و Sr في العنصر Bi و Ba هو (0.2) . بينما زيادة عنصر Hg و Sr في المركب إلى $(0.3, 0.4)$ فنلاحظ من خلال دراستنا لحيود الأشعة السينية للمركب أن التركيب قد تغير في الطور من Tetragonal إلى Orthorhombic مع اختفاء قمم بعض زوايا الانعكاس وكما مبين في الشكل (٥) و (٦)، وان قيم أبعاد الشبكة في الشكلين كما يأتي $a=5.43^\circ\text{Å}$, $b=5.31^\circ\text{Å}$, $c=30.11^\circ\text{Å}$ $a=5.40^\circ\text{Å}$, $b=5.30^\circ\text{Å}$, $c=28.21^\circ\text{Å}$ ، على التوالي. ان نتائج هذه الدراسة التي تم الحصول عليها تتفق مع ابحاث سابقة [١٤]. إن أيونات النحاس Cu تتحول إلى أكاسيد النحاس CuO خلال مراحل التلدين. أي أن المادة تتأكسد خلال مرحلة التبلور، ولذا فان العوامل المؤثرة على ظروف التحضير تؤدي إلى تغيير في تركيز الأوكسجين وبدورها تؤدي إلى

بل على مرور تيار كهربائي ذو قيمة مناسبة في المادة ذات التوصيل الفائق وهو كفيل في أحيان كثيرة على إزالة هذا التوصيل، ويطلق على قيمة التيار الكهربائي اللازم لأزالة خاصية التوصيل الكهربائي الفائق بالتيار الحرج Critical Current. وإن قيمة التيار الحرج تعتمد على طبيعة المادة وشكلها الهندسي وكذلك على قيمة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار [9].

الجانب العملي :

٢-١ تحضير العينات Sample preparation

تم تحضير العينات باستخدام تقنية تفاعل الحالة الصلبة وبطريقة التلدين Annealing .


٢-٢ المواد المستخدمة في تحضير العينات

Materials used in Sample preparation

تم استخدام المواد من مساحيق الاكاسيد والكاربونات ذات نقاوة تصل إلى ٩٩,٩%. الآتية في تحضير العينات كما تم استخدامها عند التعويض الجزئي للعنصر Sr , Hg للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ بنسب مختلفة ل (X, Y) اذ كانت $X=0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ و $Y=0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ والمحضرة بدرجة حرارة تلدين (850°C) وتحت ضغط هايدروستاتيكي (8 طن/سم^2)

٣-٢ تلدين العينات :

يتم مزج اوزان الاكاسيد والكاربونات المقاسة لكل عينة وذلك للحصول على المركبات (العينات) المطلوبة للدراسة، ومن ثم توضع هذه المواد في طاحونة مصنعة من مادة العقيق (gate mortar) وتطحن طحناً جيداً لمدة نصف ساعة لكي يصبح الخليط متجانساً. يتم اضافة كحول الايزوبروبانول ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$) وذلك لزيادة التجانس ولتفادي تساقط او فقدان اجزاء من المسحوق في أثناء عملية الطحن. وبعد الانتهاء يوضع المسحوق داخل فرن كهربائي وبدرجة حرارة تتراوح بين $(50^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C})$ وذلك للتخلص من كحول الايزوبروبانول. وبعدها يتم كبسها على شكل اقراص وذلك بواسطة مكبس هيدروليكي وتحت ضغط (8 ton / cm^2) . بعد الحصول على العينات المحضرة بشكل اقراص، توضع في فرن كهربائي وترفع درجة حرارته من درجة حرارة الغرفة الى (600°C) وبمعدل (120°C / hr) ثم تبقى هذه العينة عند هذه الدرجة الحرارية ولمدة (12) ساعة، وبعدها يتم رفع درجة حرارة الفرن من 600°C الى 850°C وبمعدل (120°C/hr) ويبقى عند هذه الدرجة لمدة (24) ساعة في جو مشبع من الاوكسجين. ثم يتم خفض درجة حرارة النموذج من (850°C) الى (600°C) وبمعدل (30°C / hr) ويبقى عند هذه الدرجة الحرارية ايضا لمدة (12) ساعة، وبعد ذلك يتم خفض درجة الحرارة من (600°C) الى درجة حرارة الغرفة وبمعدل (30°C / hr) ، والشكل رقم (١) يوضح عملية التلدين للمركب [12]





الشكل (٦) دراسة حيود الأشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $x = 0.4$ و $y = 0.4$


٣-٢- قياس الخصائص الكهربائية للمركب الفائق التوصيل الكهربائي

تمت دراسة الخصائص الكهربائية للمركب كما في الشكل (٧) وبينت الدراسة للنماذج المحضرة عندما كانت نسبة التعويض ($x = 0.1$) ازدياد درجة الحرارة الى (132 K) وعند زيادة نسبة التركيز الى $x = 0.2$ ازدادت درجة الحرارة الحرجة الى (135 K)، وعند زيادة نسبة التركيز لـ Hg بنسبة $x = 0.3$ ازدادت درجة الحرارة الحرجة إلى (138 K) وإن هذه النتيجة يمكن تفسيرها على أن المركب أخذ دور الكمال في التركيب البلوري وهذه النسبة من التعويض أدت إلى زيادة درجة الحرارة الحرجة وكذلك زيادة نسبة الأوكسجين مع زيادة التركيز مما أدى إلى زيادة درجة الحرارة الحرجة وكما مبين في الجدول (١)، بينما لاحظنا هبوطاً في درجة الحرارة الحرجة عندما ازدادت نسبة التركيز لـ Hg بنسبة $x = 0.4, 0.5$ فقد انخفضت درجة الحرارة الحرجة للمركب إلى $T_c = 124\text{K}$ و $T_c = 100\text{K}$ والسبب في انخفاض درجة الحرارة الحرجة يعود إلى نقصان طول المحور (c) والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض في قيمة درجة الحرارة الحرجة T_c أي زيادة نسبة التركيز لـ (x) أكبر من ٠,٣ يسبب تغيير في التركيب البلوري للمركب، أن هذه القيمة تتفق مع أبحاث سابقة [١٦] والذي تم فيه تعويض العناصر الأرضية النادرة في العنصر (Bi) بوصفها جزئياً.


* أن هذه النتائج تفسر على أساس الانتظام العالي والجيد في البنية البلورية للمركب الفائق التوصيل الكهربائي. أن هذه النتائج تتطابق مع أبحاث سابقة [١٨] [١٧]. أما انخفاض درجة الحرارة الحرجة للمركب فتفسر على أساس عدم الانتظام في البنية البلورية بسبب ظهور شوائب لأكاسيد النحاس (CuO) في المركب مما أدى إلى انخفاض قيمة (T_c) أي زيادة نسبة التركيز لعنصر الزئبق وانخفاض في قيمة (c) وكما مبين في الشكل (٧) والجدول (١) [١٧] [١٨].

تغيير في الأطوار البلورية في مادة التوصيل الفائق والتي تتفق مع أبحاث ودراسات سابقة [١٥] [١٤].


الشكل (٢) دراسة حيود الأشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $x = 0.05$ و $y = 0.05$ الشكل (٣) دراسة حيود الأشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $x = 0.1$ و $y = 0.1$ الشكل (٤) دراسة حيود الأشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $x = 0.2$ و $y = 0.2$ الشكل (٥) دراسة حيود الأشعة السينية للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ عندما $x = 0.3$ و $y = 0.3$



الشكل (٨) : الفحص المجهرى للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ تحت ضغط هيدروستاتيكي 8 ton / cm^2 ودرجة حرارة تلدين (850°C) عندما $x=0.5$ و $y=0.5$



الشكل (٩) : الفحص المجهرى للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ تحت ضغط هيدروستاتيكي 8 ton / cm^2 ودرجة حرارة تلدين (850°C) عندما $x=0.1$ و $y=0.1$




الشكل (٧) : العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة الحرجة للمركب $(\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta})$ عندما تكون (x, y) تساوي

$y = 0.05, 0.1, 0.2, 0.3$, و $x = 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$


الجدول (١) العلاقة بين درجة الحرارة الحرجة ونسبة الاوكسجين مع نسبة التركيز.

نسبة التركيز	درجة الحرارة الحرجة $T_c(\text{K})$	نسبة الأوكسجين
$x = 0.05$	١٣٢	١,٢٨
$x = 0.1$	١٣٥	١,٣٢
$x = 0.2$	١٣٨	١,٤٢
$x = 0.3$	١٤٢	١,٤٥
$x = 0.4$	١٢٨	١,٣٣


٣-٣- دراسة الخصائص التركيبية للمركب باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscopic
لقد تمت دراسة المسح الإلكتروني للعينة بواسطة المجهر الإلكتروني إذ لاحظنا الانتظام في تجانس المادة وكما لاحظنا من ظهور المناطق المظلمة الداكنة والمناطق المضيئة إذ أن نسبة المناطق الداكنة أكثر من المضيئة وكانت متجانسة . هذا يدل على زيادة نسبة العناصر الثقيلة مثل البزموت (Bi) واوكسيد النحاس (CuO) وزيادة نسبة الاوكسجين فقد تطابقت مع دراسة حيود الاشعة السينية للمركب وزيادة درجة الحرارة الحرجة لهذا المركب . وكما مبين في الأشكال (٨) (٩) و (١٠) هذا يدل على صحة العمل ويطابق النتائج إذ اخذ المركب دور الكمال في التركيب البلوري وزيادة درجة الحرارة الحرجة وهذا بسبب زيادة نسبة طبقات CuO وزيادة نسبة الأوكسجين في المركب ، وكما مبين في العلاقة البيانية بين شدة الأشعة وطاقة الإلكترون، ان هذه النتائج تؤكد دراسات سابقة [١٩] [٢٠] ، ولكن عن زيادة نسبة تركيز (x) أكثر من (٠,٣) في المركب لاحظنا انخفاضاً في شدة القيم لهذه المواد دلالة على تأكيد عملنا في دراسة حيود الأشعة السينية إذ انخفضت نسبة الأوكسجين في المركب وقل الانتظام في التركيب البلوري مما سبب إنخفاضاً في درجة الحرارة الحرجة [١٩] [٢١].



الشكل (١١) : الفحص المجهرى للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_2$ تحت ضغط هيدروستاتيكي 8 ton / cm^2 ودرجة حرارة تليدين (850°C) عندما $x=0.3$ و $\text{y} \text{sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\square}$



الشكل (١٢) : يبين العلاقة بين نسبة التركيز ودرجة الحرارة الحرجة (T_c)



الشكل (١٠) : الفحص المجهرى للمركب $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_2$ تحت ضغط هيدروستاتيكي 8 ton / cm^2 ودرجة حرارة تليدين (850°C) عندما $x=0.2$ و $y=0.2$ و $\text{y} \text{sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\square}$



المصادر References

- الجمال ، يحيى نوري، "فيزياء الحالة الصلبة"، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، (١٩٩٠).
- Hag A. U. " The Advant of Higher Temperature Super Conducting Materials ", Science Technology and Development V. 7,3,(1988)
- الزاوي ، صبحي سعيد، شاكرا جابر شاكرا، يوسف مولود حسن، "فيزياء الحالة الصلبة"، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، (١٩٨٩)
- الشاذلي ، عبد الفتاح ، "فيزياء الجوامد"، الدار العربية للنشر والتوزيع ، (٢٠٠٣).
- Gautreau R., Sarin W., "Modern Physics", McGraw-Hill Companies, (1999).
- Omar M. A., "Elementary Solid State Physics Principles and Applications", Addesion- Wesley, (1975).
- Maxwell E., 'Phys. Rev.', V.78, P.477, (1950).
- Kittel C., "Introduction to Solid State Physics", 8th ed., John Wiley and Sons, Inc, (2005).
- Rohlf, " Superconductivity Concepts", Hyper Physics R.Nave, Georgia Stat University, (2005).
- Lynn J. W., "High Temperature Superconductivity ", Springer-Verlag , (1990).
- القيسي، غازي ياسين، " اساسيات الفيزياء الحديثة" دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، (٢٠٠٧).
- Bahoum S.A., M.Sc., Thesis University if Scince and Technology , Jordan , December, (2005).
- Nat' Academic Press, Oppertunities in High Magnatic Field Science, (2005).
- Fathi S. J., Alwahab M. and Zainal, 'K .J. Edu. Sci.' V.16, P.30, (1998).
- Tomy C. V., Ramprasad. SoniN. C. 'Physical', V.162, P.925, (1989).
- Tarascon J. M., Barbonx P., , Greene L. H., Bagley B. G., 'Physica C' , V.566, P.153-155 ,(1988).
- Kadham A. M., Ali A. D., 'Sept. of Phys.', No.13, P.13, (2000).
- Ginsberg D. M., " Physical Propertise of HTSC(I)", By Marker.
- J. T., Dalichaouch Y. and Maple M. B., World Scientific, (1989).
- Sehilling A., Halliger E. 'physica', V.157, P. 144, (1989).
- Ali, Abdul-Kareem D., Ph.D. thesis, Mosul University, Feb. 2007.
- Kadham A. M., Ali A. D., 'Sept. of Phys.', No.15, P.23, (2002).
- FahamI.SltanMsc. Unfesty Of Tikrit (2010)

Effect of Partial Substitution of Hg,Sr on Structure and Electrical of High Temperature $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ Super conductor

K. H. Razeg , Abdul-Majeed E. Al-Samar'ai , A. D. Ali

¹ Physics department, College of Education, University of Tikret , Tikret ,Iraq.

(Received: 2 / 2 / 2011 ---- Accepted: 28 / 6 / 2011)

Abstract

This research included preparing samples of the compound $\text{Bi}_{2-x}\text{Hg}_x\text{Ba}_{2-y}\text{Sr}_y\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ by the reaction of the solid state under a hydrostatic pressure 8ton/cm² and annealing temperature 850C^o . The best circumstances to obtain samples of the mentioned compound holding the superconductivity property at high temperatures, are at partial substitution for the components Hg, Sr in the compound at different rates to (X,Y) that equals (0.1, 0.2, 0.3, 0.4). The study of the crystal structure test showed that it retained on the tetragonal type, and the critical temperature steps-up from (132 into 140) at increasing the (X) values to (0.1, 0.2) rates. While at (X) values increasing to (0.4, 0.5) rates, the critical temperature waned to (125K) and a change to the crystal structure occurred. The superficial crystal structure has been tested by Scanning Electron Microscope, to know the components' rates in the compound and how the annealing temperature and the imposed pressure affect the compound, as well as knowing the partial substitution effect in the components and specifying the quantitative and qualitative rates in the compound.