



تحضير و تشخيص بوليمرات جديدة للاحتجاز المائي كطريقة كيميائية لترشيد مياه السقي

طارق عبدالجليل منديل تمارا عبدالله السلمياني

جامعة الأنبار - كلية العلوم

الخلاصة:

باستخدام مونومرات هايدروفيلية تم تحضير أربعة بوليمرات جديدة للاحتجاز المائي ذات الامتصاص الفائق للماء (Super Absorption Polymers (SAP بطريقة البلمرة الجذرية تحت جو من النيتروجين باستخدام Ammonium persulfate (APS كباديء للبلمرة وبدرجة حرارة ثابتة ٧٠م وعلى أنواع (محورة، مطعمة، متراكبة و مشتركة). شخّصت النواتج باستخدام مطيافية (H¹NMR, FT-IR), ودرس الثبات الحراري باستعمال (DSC (Differential Scanning Calorimetry. وكانت سعة امتصاص الماء لهذه البوليمرات من (٤٤٨ الى ٣١٦٣ wt/wt).

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: ٢٠١٣/٠٠/٠٠
تاريخ القبول: ٢٠١٤/٠٥/٠٦
تاريخ النشر: ٢٠٢٢ / /

DOI: <http://dx.doi.org/10.37652/JUAPS.....>

الكلمات المفتاحية:

Waters Retention,
polymers,
Irrigation waters,
Super absorption molecules

المقدمة:

(Gel) كما تمتلك هذه البوليمرات توزيع فراغي ثلاثي الابعاد.^(٥) وتصنف حسب تركيبها البنائي الى: الدائمة /أو الهلام الكيميائي Permanent / chemical gel وتتكون من اواصر تساهمية قوية ثابتة متشابكة كما انها تستطيع بلوغ حالة الانتفاخ المتوازن equilibrium swelling state. والنوع الآخر: Reversible / physical gel المعكوس/أو الجل الفيزيائي و الذي ترتبط جزيئاته بأواصر ثنائية أيونية وأواصر هيدروجينية ضعيفة تتغير حسب ظرف استخدام هذا البوليمر في التربة.^(٦) وتصنف حسب نوع الشحنة الى (الأيونية وغير الأيونية) وتشمل الايونية النسبة العظمى من هذا النوع وخصوصا الايونية السالبة الشحنة^(٧) كما تصنف الى محبة للماء (Hydrophilic) وكاره للماء (Hydrophobic) حسب الفتها الى امتصاص الماء،^(٨) تمتاز هذه البوليمرات بأنها على شكل بلورات بيضاء تشبه سكر المائدة وهي محبة للماء وتستطيع امتصاص حجم يفوق حجمها بألف مرة، غير سامة، صديقة للبيئة (Ecofriendly) ، تتفكك بيولوجيا في الطبيعة ولا

تستخدم البوليمرات في مجالات عديدة منها (الهندسية، الطبية وبوليمرات الصناعات الغذائية)^(١) اما في المجال الزراعي فهي تستخدم في صناعة انابيب الري، الأغذية، الحاويات الزراعية، الادوات. المعدات الزراعية، والمبيدات.^(٢) ونوع مهم يدعى بوليمرات فائقة الامتزاز **Polymers(SAP) Super Absorption** للماء أو بوليمرات الاحتجاز المائي ولها فوائد مهمة لتعديل او تحسين كفاءة استخدام المياه، زيادة القدرة على الاحتفاظ بالماء وتقليل استهلاك مياه السقي، تقليل نفاذية التربة الرملية وزيادة نفاذية التربة الطينية الثقيلة، الحد من تآكل التربة، تحسين النسيج البنائي للتربة وزيادة الشد الرطوبي^(٣)، تقليل عمليات التبخر للماء و تطوير الارتباط مع الاسمدة ومنع نفوذها واحتجازها للاستفادة القصوى والتقليل من تلوث المياه الجوفية عند تسربها، وتعتبر (SAP) من بوليمرات الهلام المائية (Hydrogel polymers)^(٤) وهي واطئة الوزن الجزيئي، قليلة التشابك، درجة انتقالها الزجاجية منخفضة (Tg) وتوزيع جزيئاتها على نوعين طرف ذائب يدعى (Sol)، وجزء طرفي آخر غير ذائب متشابك يدعى هلام

* Corresponding author at: Continuous Education Center, Mustansiriyah University, , Baghdad, Iraq;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5859-6212> .Mobil:7777777
E-mail address: dean_coll.science@uoanbar.edu.iq

التفاضلي (DSC)، ومحاولة استخدامها في تجربة مختبرية لزراعة نباتات الحنطة والذرة الصفراء لاختبار تأثير هذه البوليمرات على رطوبة التربة وملاحظة حالة الذبول للنباتات.

طرائق العمل:

تحضير بوليمرات الهيدروجيل:

حضرت أربعة بوليمرات هيدروجيل متنوعة (متراكبة، محورة، مطعمة ومشتركة) بطريقة الجذور الحرة وباستخدام بادئ (APS) *Ammonium persulfate* في درجة حرارة ثابتة 70°C .

الطريقة العامة للبلمرة:

في ورق رباعي الفوهة (مفاعل للبلمرة) سعة 500 مل مجهز بمحرك ميكانيكي، قمع فصل للإضافة، محرار لمتابعة درجة الحرارة وصنبور لدخول غاز النيتروجين النقي والجاف. وضع الدرق في حوض ماء درجة حرارته ثابتة. وجهاز المفاعل بالمونومرات المقطرة حديثا والجافة ثم يضاف اليها البادئ وتضاف المواد الاخرى من خلال قمع الإضافة. يجري التفاعل تحت جو خامل مع التحريك المستمر. يتم إيقاف التفاعل عند تغير لزوجة ولون المزيج في ورق التفاعل. يرسب البولوليمر باستخدام الميثانول ثم يرشح ويجفف تحت ضغط مخلخل.

تحضير البوليمر المحور فينايل الكحول (PVA):

g1 من (PVA) المذاب في (25 مل) من الماء المقطر. أضيف اليه مع التحريك المستمر (15 مل) من (NaOH (0.5% لمدة 30 دقيقة بعدها أضيف (0.9%) من كلور حامض الخليك (CL-CH₂-COOH من قمع الإضافة مع التحريك المستمر لمدة 1 ساعة. ترك المزيج في درجة حرارة المختبر لمدة 24 ساعة، رشح الناتج وجفف بدرجة حرارة 80 م. حفظ البوليمر في مجفف زجاجي (Desiccator) لمدة 72 ساعة تحت ضغط منخفض لإكمال التجفيف. شخص البوليمر بمطيافية FT-IR, H¹NMR ودرس ثباته الحراري باستخدام (DSC) ،

تسبب التراكم او الانبعاثات الغازية الضارة كما في غيرها من البوليمرات.(9)

تحضر بوليمرات الهلام المائية (SAP) بتفاعلات البلمرة الاعتيادية باستخدام مونومرات هي في الغالب من الأكريلات، وهي على أصناف حسب طرق التحضير (بوليمرات متجانسة، مشتركة، لمطعمة، المتراكبة والمخاليط البوليمرية)⁽¹⁰⁾ جميع الاصناف تعمل على هدف واحد هو امتصاص اكبر كمية من الماء والاحتفاظ بها لزمن اطول لغرض ترطيب التربة ومنع الذبول للنباتات.⁽¹¹⁾ حضرت بوليمرات الاحتجاز لأول مرة عام 1950⁽¹²⁾ واستعملت في تصنيع العدسات اللاصقة (Contact Lens)، وقامت منظمة الزراعة الامريكية عام 1970 باستخدام بوليمرات الاحتجاز المائي لتطوير الانتاج،⁽¹³⁾ وفي عام 1990 توسع استخدام هذه البوليمرات تجاريا في الحقل الزراعي،

ومن الباحثين في (SAP) (Andry)⁽¹⁴⁾ الذي درس المحتوى الرطوبي بعد استخدام الهلام المائي، والباحثين Kazanskii and Dubrovskii⁽¹⁵⁾ اللذين صنعوا الهلام المائي بطرق تجارية و وكذلك الباحث (Dorraj) ⁽¹⁶⁾ و (El- Rehin)⁽¹⁷⁾ استخدموا هذه البوليمرات عند زراعة الذرة الصفراء فأدت الى زيادة الانتاج. وتمكن الباحث (Chongsoo et al)⁽¹⁸⁾ والباحث Huttermann⁽¹⁹⁾ من نشر عدة بحوث في حقل بوليمرات الاحتجاز المائي. من سلبيات استخدام هذه البوليمرات تأثيرها بتركيز ايونات الكالسيوم والصوديوم، كما تؤثر على النباتات في مرحلة الانتاج حيث تبقى الرطوبة عالية ووجد ان الاستفادة القصوى تكون في المرحلة الاولى لنمو النباتات.⁽²⁰⁾

تهدف الدراسة الحالية تحضير أربعة بوليمرات جديدة نوع الهلام المائي قادرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء وعلى انواع متعددة (متراكبة، محورة، مطعمة ومشتركة). وتشخيص الناتج بمطيافية (H¹NMR, FT-IR) ودراسة ثباتها الحراري باستخدام المسعر الحراري

تحضير هيدروجيل متراكب من حامض الاكرليك /البنتونايت:

٣١ غم من مونومر حامض الاكرليك (مقطر وجاف)
المضاف اليه (11غم NaOH المذاب في ١٠مل من الماء المقطر)
وضع في مفاعل البلمرة مع التحريك لمدة ٣٠ دقيقة. ٣غم بنتونايت
حجم ٥٣μ ميكروي أضيف الى مزيج التفاعل مع استمرار التحريك لمدة
٢٥ دقيقة. ٠.٩ غم APS (بادئ البلمرة) تم اضافته مع استمرار
التحريك لمدة ١٥ دقيقة. ٠.٠٠٤غم (MBA) Amide (N¹_Methylen bis-acryl، كمادة رابطة للمترابك أضيف مع
التحريك المستمر لمدة ١٢٠ دقيقة، بعدها تم غمر المزيج بالإيثانول
وترك لمدة ٢٤ ساعة في درجة حرارة المختبر. رشح الناتج وجفف
بدرجة حرارة ٨٥ م لمدة ١٠ ساعات و اكمل التجفيف في مجفف
زجاجي (Desiccator) تحت ضغط مخلخل لمدة ٧٢ ساعة. علما بأن
التفاعل تم في جو من النيتروجين النقي والجاف وبدرجة حرارة ثابتة
٧٠م. شخص البوليمر بمطيافية FT-IR, H¹NMR ودرس ثباته
الحراري باستخدام DSC.

تحضير بوليمر مطعم من البولي كحول الفانيل - مطعم - بيروليدون الفينيل:

٣٠غم من مونومر فنيل بايرولودون (VP) المقطر والجاف
وضع في مفاعل البلمرة مع التحريك المستمر لمدة ٣٠ دقيقة تحت جو
من النيتروجين النقي والجاف. ١٥غم بوليمر PVA المحور (بإضافة
١٥مل من ٠.٥%_كلورو حامض الخليك من ٠.٩%) أضيف الى
مزيج التفاعل مع التحريك المستمر لمدة ١٥ دقيقة. ٠.٩غم من البادي
APS اضيف الى المزيج مع التحريك المستمر لمدة ٢٥ دقيقة بعدها
أضيف ٠.٠٤غم من المادة الرابطة MBA مع التحريك لمدة ٤ ساعات
حتى تكون الهلام. تم ايقاف التحريك بعدها غمر البوليمر بالايثانول
لمدة ٢٤ ساعة ، رشح الناتج وجفف لمدة ٣ ساعة بدرجة ٨٠م ولإتمام

التجفيف وضع البوليمر في مجفف زجاجي لمدة ٧٢ ساعة. سجل
للبوليمر طيف FT-IR, H¹NMR، وكذلك تم قياس المنحنى الحراري
باستخدام DSC.

تحضير ا لبوليمر المشترك حامض الاكرليك - مشترك - خلات الفانيل:

الى مفاعل البلمرة أضيف مزيج ١غم من مونومر حامض
الأكريكAA_C مع ١غم من مونومر خلات الفانيلVAc. 0.02 غم
من الباديء بيروكسيد البنزويل BP اضيف مع التحريك لمدة ٥ دقيقة.
٠.٠٠٥ من المادة الرابطةMBA اضيفت الى مزيج التفاعل مع
التحريك المستمر لمدة ٣٠ دقيقة. تم ايقاف التفاعل مع مشاهدة تكون
الجل. ٢ مل من (٤%) NaOH أضيف للمزيج لمعادلة حموضة
AA_Cمع التحريك لمدة ٣٠ دقيقة. غمر المزيج بالايثانول لمدة ٢٤
ساعة بعد التخلص من القاعدة. تم الحصول على البوليمر المطعم
بالترشيح ثم التجفيف بدرجة ٨٠م لمدة ٨ ساعات. أكمل تجفيف الناتج
بالمجفف الزجاجي تحت الضغط المنخفض لمدة ٨ ساعات. سجلت
أطياف FT-IR, H¹NMR، للبوليمر مع المنحنى الحراري بجهاز
DSC.


تشخيص البوليمرات:

سجلت أطياف الاشعة تحت الحمراء في كلية التربية للبنات /
جامعة الانبار وكانت النماذج على شكل قرص بروميد
البوتاسيوم(KBr) . تم قياس طيف الرنين النووي للبروتونH¹NMR
في جامعة العلوم والتكنولوجيا / الأردن وأجريت الفحوصات الحرارية
بجهاز DSC في كلية العلوم / جامعة تكريت

قياس امتصاص الماء:

أجري حساب كمية الماء الممتص من قبل الهيدروجيل حيث
أخذ وزن معلوم من البوليمر الجاف وغمر في الماء المقطر بدرجة
حرارة الغرفة لمدة ٢٤ ساعة للتأكد من وصوله الى حالة التوازن. رشح

يمكنها ان تمتز محاليل لها مجاميع مخالفة لها بالشحنة أي زيادة قطبيتها ، إذ أنه عند زيادة قطبية البوليمر العالي الامتصاص فإن هذا يعني أن قيمة الامتصاص للماء تزداد في المحاليل القطبية وفيما يلي معادلة تحويل البولي فنيول الكحول المحور .



أظهرت أطياف FTIR للبوليمر المحور PVA شكل (1) ان التحويل كان جزئياً حيث لم تتفاعل جميع مجاميع الهيدروكسيل مع NaOH لذلك ظهرت في الطيف حزمة عريضة للهيدروكسيل وحزمتين للكربونيل احدهما تعود للحوامض الكربوكسيلية والاخرى لا ملاحظتها جدول (1) ، وأظهر منحنى التحلل الحراري DSC شكل (٢)، ان البوليمر في حالة الجل وعدم ظهور قمة للحالة البلورية ، Tg تساوي c) ٥٢° ، ودرجة انصهاره كانت ٢٣٨ C⁰ ، والجدول (٢) يوضح الخواص الحرارية للبوليمرات المحورة.

البوليمر الرطب وتم حساب % لكمية الماء الممتص وباستخدام العلاقة

$$Q = \frac{W' - W}{W} \times 100\% \text{ الآتية:}$$

Q = % للماء الممتص، W' = وزن البوليمر بعد الترطيب و W = وزن البوليمر الجاف.

تطبيق البوليمرات في الزراعة:

زرعت بذور نبات القمح (الحنطة) والذرة الصفراء في تربة مأخوذة من منطقة الرطبة (تربة صحراوية) وتم السقي المستمر للنبات وبمعدل (٥٠ مل) يومياً وبعد مرور عدة أيام من نمو النبات اضيف (٠.٧ غم) من كل نوع من البوليمرات المحضرة الى جذور النباتات وتم تعديل المدة الزمنية للسقي (كل اربعة ايام وبنفس المعدل لأثبتت امكانية نمو النبات بالاستفادة من الرطوبة الناتجة من المحتجز في البوليمر .

النتائج والمناقشة :

تحضير وتشخيص البوليمرات:


أجريت تفاعلات التحضير والتحويل في منظومة تفاعل خالية من الاوكسجين (تحت جو من النيتروجين النقي والجاف) صممت مختبرياً باستعمال ادوات زجاجية قياسية. جاءت نتائج التفاعلات موافقة للافتراضات النظرية وتم اهمال التفاعلات ذات نسبة الانتاج الواطئة.

تحويل بولي كحول الفينيل (Modification of PVA Polyvinyl alcohol)

تضمن التفاعل إدخال مجموعة الكربوكسيل بعملية (Etherification) بمفاعلتها مع كلوروحامض الخليك وإدخال مجموعة (CH₂COOH) عن طريق استبدال الهيدروجين الموجود في مجموعة الهيدروكسيل (OH) بالمجموعة المذكورة سابقاً، استبدال الهيدروجين في نهاية مجموعة الكربوكسيل بأيون الصوديوم (Na⁺) من القاعدة (NaOH) لتصبح المجموعة متعادلة الشحنة (--CH₂COO⁻Na⁺)، ان الشحنة السالبة للمجموعة الجانبية للمركب

الماء.⁽²¹⁾ وفيما يلي الميكانيكية المقترحة لتفاعل تحضير البوليمر

المطعم.



أظهر طيف FTIR البوليمر المطعم شكل (٤) حزم امتصاص متعددة موضحة في الجدول (١).

جدول (3) حزم امتصاص الاشعة تحت الحمراء FTIR للبوليمر

المحور PVA والبوليمر المطعم PVA-g-VPy

Compound	O-H ν_3 Bonding	O-H ν_3 Non bonding	C-H ν_3 aliphatic	C=O ν_3 Carboxylic Acid	Carboxylic Acid ν_3 C-O Ethers	ν_3 C-C Aliphatic	ν_3 C-N Amide
PVA (Modified)	3430	2630	2899	1708	1670	1449	916

جدول (٢) الخواص الحرارية للبوليمر المحور PVA

Sample	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	Tg
Modification PVA	220	238	231	52

ويبين طيف $^1\text{H-NMR}$ وجود قمة عند الازاحة الكيميائية

($\delta=1.4$) تمثل بروتونات مجموعة ($-\text{CH}_2-$)، القمم عند الازاحة

الكيميائية ($\delta=4.2$) تمثل بروتونات مجموعة ($-\text{CH}-$)، القمة

الاحادية عند الازاحة الكيميائية ($\delta=4.5$) تمثل بروتونات مجموعة ($-\text{CH}_2-$)

كما مبين في الشكل (٣) والجدول (٣).

حضر البوليمر المطعم البولي فينيل الكحول - مطعم - فينايل بايرويدون (PVA - g- VPy):

من تفاعل مونمر فينيل بايرويدون مع البوليمر PVA فنتج عن

البلمرة المطعمة بوليمر محدود التشابك ومسيطر عليه على شكل جل

غير ذائب. أضيفت مجموعة الكربوكسيل اولا الى (PVA) لتحويله الى

الحالة الايونية الفعالة، ثم مفاعله مع الفينايل بيرويدون وازافة البادئ

APS لبدء عملية البلمرة، وبعدها اضيفت المادة الرابطة MBA لتكوين

سلاسل متشابكة . إن لكمية المادة الرابطة تأثيراً كبيراً على كمية

الامتصاص إذ أنه كلما قلت درجة التشابك زادت كمية الامتصاص. ان

البولي فينايل بايرويدون يكون اكثر هيدروفيلية (Hydrophilic)

مقارنة مع البولي فينايل الكحول، كما تم ملاحظته عند اذابه هذه

البوليمرات في الماء ، ان الطبيعة غير المتجانسة للـ PVP والافقة

العالية للماء تجعل طبيعة تشابكه اغنى من حيث قابليته لامتصاص

متجانسة، وقمة احادية واضحة عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.5$) تمثل

بروتونات المذيب DMSO ، وقمم اخرى وضحاها الجدول السابق.

جدول (٥) اطيف الرنين النووي المغناطيسي H^1NMR للبوليمر

المطعم PVA - g - VPy و المحور PVA

Compound Name	structure	Chemical shift (δ =ppm)	No. of protons	Group
PVA-g-Vpy Graft polymer		1.2 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6 3.4 4.5 5.6 7.4	2 5 3 2 1 1 1 2 2 1	e f j k,i DMSO C b,a g h d
Modified PVA		1.4 4.2 4.5	4 4 1	RAFI

حضر بوليمر متراكب من حامض الاكرليك - متراكب - البنتونايت

Preparation of composite acrylic acid / bentonite

من تفاعل مونومير حامض الاكرلك AAC مع طين البنتونايت

(وهو مادة ذات لون اصفر شاحب لا تذوب في الماء ولا في الحوامض

العضوية واللاعضوية والقواعد، وهي عبارة عن معادن طينية للسليكات

المتميئة التي تحتوي في تركيبها على الالمنيوم والمغنيسيوم، والمكون الرئيس

هو معدن المونتمولونيت Montmorillonite الذي يكون مسؤولاً عن انتفاخ

البنتونايت).⁽²²⁾

تضمن التفاعل عدة خطوات اولاً معادلة حامض الاكرليك

بإضافة كمية محددة من NaOH أي الحصول على درجة تعادل تصل

PVA (un modified)	3414
PVA-g-Vpy Grafted polymer	3625
	3840
	1705
	1666
	1080
	1049
	1448

وعند دراسة الخواص الحرارية ولتحديد ثبات البوليمر تجاه

الظروف الحرارية باستخدام جهاز DSC حيث يظهر منحنى الحرارة

الشكل (٥) مسار التحلل الحراري للبوليمر المطعم PVA -g-Vpy

كما يبين الجدول (٤) قيم التحولات الحرارية لهذا الهيدروجيل والذي

اعطى قمة واحدة.

جدول (٤) الخواص الحرارية للبوليمر المطعم PVA -g-Vpy

Sample	Melt Onset Temperature 0C	Melt Endset Temperature 0C	Melt peak Temperature 0C	TgC0
PVA-g-Vpy	100.4	108.95	102.2	78

اظهرت اطيف الرنين النووي المغناطيسي البروتوني H^1NMR

للبوليمر المحضر من نوع Graft (PVA-g-Vpy) المبين في الجدول

(٥) والشكل (٦)، وجود قمة ثنائية عند الازاحة الكيميائية ($\delta=1.2$)

تمثل بروتونات مجموعة $(-CH_2-)$ ، وقمم متعددة عند الازاحة

الكيميائية ($\delta=1.9$) تمثل بروتونات مجموعة $(-CH-)$ ، وقمة ثلاثية

عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.1$) تمثل بروتونات مجموعة $(C-H)$

للحقة الغير متجانسة، وقمم متعددة عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.2$)

تمثل بروتونات مجموعة $(-CH-N)$ و $(CH=O)$ للحقة الغير

ناتجة من تأثير الطين على سلوك البوليمر ، كما لم تعط التراكيب مناطق بلورية مما يعني تكون الهايدروجيل ، والجدول (٧) يلخص الخواص الحرارية للمترابكات.

جدول (٧) الخواص الحرارية للبوليمر المترابك AAC/ Bentonite

Composite	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	Tg °C
AAC/ Bentonite	111.70	١٤٤.١٤	١٢٦.٤٧	٤٤

حضر البوليمر المشترك (حامض الاكرليك- مشترك- خلات الفايثيل) Acrylic acid-co-vinyl acetate copolymer، عن طريق البلمرة المشتركة لمونومر حامض الاكرليك AAC مع المونومر خلات الفايثيل VAc بوجود بادئ بيروكسيد البنزويل Benzoyl Peroxide (BP) وبإضافة المادة الرابطة MBA وكان الناتج بوليمر نوع هيدروجيل انيوني متشابك له قابلية فائقة على الامتصاص، سرعة الامتصاص العالية لهذا النوع من البوليمرات يمكن أن يرجع الى الهيدروفيلية العالية الناتجة بسبب PH للوسط المستعمل، او بسبب طبيعة تركيب البوليمر (24) والمعادلة الآتية توضح آلية التركيب المقترح البوليمر. و يظهر الشكل (٩) طيف FTIR للبوليمر (المشترك) حامض الاكرليك- مشترك- خلات الفايثيل (AAC- CO -VAc) والجدول (٨) يبين حزم الامتصاص المهمة.

الى ٦٠%، وبذلك تتكون سلسلة البوليمر من اكريليت الصوديوم. يضاف البنتونايت بحجم مايكروي ٥٣ مع التحريك ثم يضاف البادئ للبلمرة APS تتكون شبكة ثلاثية الابعاد بعد اضافة العامل المشبك MBA، البوليمر المترابك يحتوي على مجاميع هيدروفيلية رئيسة هي مجاميع الكربوكسيلية ومجموعة حامص الكربوكسيليك ويتأثر البوليمر SAP بدرجة التعادل لأنه يؤثر على مجاميع الامتصاص (الهايدروفيلية) وحصول درجة تعادل عالية يعني وجود كمية اكثر من بولي (اكريلات الصوديوم) / بنتونايت وكمية اكبر من مجموعة الكربوكسيليك على البوليمر الناتج ، وبما ان مجموعة الكربوكسيليك هي مجموعة حاملة للشحنة السالبة (Electronegative) في الماء فإن وجود تركيز اعلى من مجاميع الكربوكسيليك سوف يؤدي الى حصول تنافر بين هذه المجاميع ويقلل من كمية امتصاص الماء، ومن ناحية اخرى فإن مجموعة حامص الكربوكسيل لها شحنة متعادلة ولذلك فإنه عند ضبط نسبة (COOH) مع نسبة (COO⁻) فإن البوليمر الناتج سوف يكون له كمية امتصاص اكبر للماء. (٢٣) وأظهر طيف FT-IR للبوليمر المترابك شكل (٧)، حزم امتصاص متعددة موضحة في الجدول (٦).


جدول (٦) حزم امتصاص FT-IR للبوليمر المترابك (AAC/ Bentonite)

Composite	Acrilic acid / bentonite
VsO-H carboxyl bonding	3622
VsO-H carboxyl non bonding	3485
VsN-H amide symmetric	3441
VsN-Hamide asymmetr	3288
VsC-H aliphatic	2908
VsC=O acrilic acid	1712
VsC-N amide	1433
VsSi-o	1039
VsC-C aliphatic	933

ويوضح منحني التحلل الحراري لمترابك / DSC PAAC

Bentonite شكل (٨)، حصول التفاعل وتكون قمة انصهار عريضة

Acrylic acid	٣١٩٦	١٧٠٧	١٦٣٥	١١٨٦
Vinyl acetate	٣٠٩٣	١٧٦٢	١٦١٥	١٠٢٢
Vinyl pyrrolidone	٣٥٦٨	١٧٠١	١٦٢٧	١٤٢٣



الشكل (١٠) يوضح المنحني الحراري DSC للبوليمر المشترك الذي اعطى قمة واحدة عريضة ، كما يبين الجدول (٩) الخواص و المدى الحراري لهذا البوليمر المشترك. السعة الامتصاصية للماء :تم اجراء حسابات لسعة امتصاص الماء البوليمرات المحضرة خلال مدة معينة وبدرجة حرارة الغرفة ووجد انها تتراوح بين 448.1- 3161.7)H₂O/g. ان حصول هذا الاختلاف في كمية الامتصاص يعتمد على متغيرات عدة كل منها يختلف بحسب اختلاف عملية التحضير وكذلك بحسب نوع المواد المستعملة للتحضير. فضلا عن ذلك فإن كمية الامتصاص تعتمد على تراكيز كل من المونومرات المستعملة وتركيز البادئ والمادة الرابطة (ان وجدت)، وعلى المجاميع القطبية الموجودة في تركيب الناتج النهائي وعلى حجم هذه المجاميع ومدى افتها للماء، وفي بعض الانواع التي تم فيها استعمال حامض الاكرليك فإن قابلية امتصاص البوليمر للماء تعتمد بدرجة كبيرة على درجة التعادل للبوليمر الناتج^(٢٥). استخدمت العلاقة الاتية لحساب كمية الماء الممتص الموضحة في جدول (١٠).

$$Q = \frac{W' - W}{W} \times 100\%$$

جدول (٨) حزم امتصاص FT-IR للبوليمر المشترك AAC- CO - VAc

Compound	O-H ν_s Bonding	O-H ν_s Non bonding	N-H ν_s amide	C-H ν_s aliphatic	C=O ν_s Carboxylic Acid	C=C ν_s	ν_s C-Nv	ν_s C-O
AAC-CO-VAc Copolymer	٣١٨٧	٣٥٤٤	٣٤١٣	٢٩٦٨	١٦٢٣	—	١٤٣٠	١١١٠



صورة (١) نبات القمح بعد اضافته البوليمر المحور والمترابك حيث ان العينات ١ - ٣ اضيف اليها البوليمر المحور والعينات ٤ - ٦ اضيف اليها البوليمر المترابك. العينة (٧) تمثل المرجع بدون اضافة.



صورة (٢) نبات الذرة الصفراء بعد اضافته البوليمر المشترك حيث ١-٣ عينات الذرة الصفراء المضاف اليها البوليمر المشترك والعينة (٤) تمثل المرجع.

الاستنتاجات: أظهرت هذه الدراسة النتائج الاتية

١- نجاح السيطرة على عمليات البلمرة في تحضير الهلام المائي ذو درجة التشابك الواطئة.

٢- نجاح عمليات التحوير حيث تم زيادة سعة الامتصاص بإدخال مجاميع هايدروفيلية مستقطبة

جدول (٩) الخواص الحرارية للبوليمر المشترك AAC- CO -VAc

Copolymer	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	Tg °C
AAC-CO-VAc	١٢.٠٢	١١٩.٦٤	٩٦.٤٣	...

جدول (١٠) السعة الامتصاصية للماء للبوليمرات المحضرة

نوع البوليمر المحضر	وزن المادة الجافة (g)	وزن المادة بعد الترطيب (g)	النسبة المئوية للامتصاص wt/wt%
Modified polyvinyl alcohol PVA	0.3019	١.٦٥٧١	٤٤٨.٨
AAC / bentonite (composite)	٠.٣٠٣٢	٢.٤٣٧٨	٧٠.٤
Graft PVA- g- Vpy	٠.٣٠٠٣	١.٩٦٦٨	٥٥٤.٩
Copolymer AAC - CO-VAc	٠.٢٢٣١	٧.٢٧٦٨	٣١٦١.٧

استخدام البوليمرات المحضرة :

اجريت تجربة مختبرية حيث تم زراعة بذور الحنطة (القمح) و بذور الذرة الصفراء في حاويات بلاستيكية معدة لهذا الغرض وبعد الانبات وضعت بلورات البوليمر المترابك لنبات القمح وبلورات البوليمر المشترك لنبات الذرة الصفراء قرب الجذور وتركزت لمدة أربعة أيام حيث كانت عملية السقي بكمية مقدارها ٥٠ سم^٣ تجري قبل ذلك يوميا. تم ملاحظة الذبول بالمقارنة مع عينة المرجع (بدون إضافة بوليمر). فكانت النتائج جيدة جدا حيث لم تتأثر النباتات بتأخير مدة السقي مما يدل على بقاء التربة رطبة واحتجاز الماء من قبل البوليمرات صورة (١) و (٢).


- [6] Zhang X.,LiuC.,Wang Z., Stuy on interamolecular and intermolecular interaction in single molecular level,"polymer. (2008)." 49:3353-3361.
- [7] Döll, P. "Impact of Climate Change and Variability on Irrigation Requirements:A GlobalPerspective." Climatic Change. ,(2002), 54: 269–293.
- [8] Fereres, E. and Soriano M.A. "Deficit irrigation for reducing agricultural water use. "Journal of Experimental Botany. ,(2007). 58 (2): 147 –159.
- [9] Liang X.,ZhangY .,LiuL.,YaoJ. .,"Synthesis and urea –loading of an eco-friendly superabsorbent based on mulberry branches",Bio Resources. (2013), 8(1),130-144, 130
- [10] Xie J., Liu X. and Liang J. "Absorbency and Adsorption of Poly (acrylic acid-coacrylamide) Hydrogel." Journal of Applied Polymer Science,(2007).. 106: 1606 -1613.
- [11] Turan E. and Çaykara T. "Swelling and Network Parameters of pH- Sensitive Poly (acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogels." Journal of Applied Polymer Science. (2007). 5. 106
- [12] Kasgoz H., Durmus A., Kasgoz A. Enhancedswelling and adsorption properties of AAm-AMPSNa/clay hydrogel Nano composites for heavy metal ion removal", Polym. Adv. ,(2008)." Tech, 19,213- 220.
- [13] Zhang Y.,WuF.,LiuL.,YaoJ. synthesis and urea sustained-release behavior of n eco-friendly superabsorbent based on flax yarn wastes", carbohydrate polymers, (2013). 91:277- 283
- [14] Andry, H., T. Yamamoto, T. Irie, S. Moritani, M. Inoue and H. Fujiyama. Water retention, hydraulic conductivity of hydrophilic polymers in sandy soil as affected by temperature and water quality. Journal of Hydrology. ,(2009),183, 373: 177-
- ٣- استطاع الهلام المحضر من امتصاص كميات كبيرة من الماء بلغت في أقصاها ٣١٦٣ wt / wt
- ٤- يمكن استخدام البوليمرات نوع الهلام المائي كطريقة كيميائية لتقليل نفوذ الماء في التربة الصحراوية واحتجازه لفترة أطول وترشيد الاستهلاك في مياه السقي وضمان بقاء رطوبة التربة لفترة طويلة نسبيا.

المصادر:


- [1] Abad, L. V., Kudo, H., Saiki, S., Nagasawa, N., Tamada, M., Katsumura, Y., Aranilla, C. T Relleve, L. S. & Rosa, A. M. D. L. Radiation degradation studies of carrageenans. Carbohydrate Polymers. (2009), 78, 100-106 .
- [2] Abad, L. V., Kudo, H., Saiki, S., Nagasawa, N., Tamada, M., Fu, H., Muroya, Y., Lin, M ., Katsumura, Y., Relleve, L. S., Aranilla, C.T. & DeLaRosa, A. M. Radiolysis studies of aqueous Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. (2010), 268, 1607-1612
- [3] Chang, C. & Zhang, L. Cellulose-basedhydrogels: Present application status and prospects. Carbohydrate Polymers. (2011), 84, 40-53.
- [4] Katayama, T., Ogasawara, T., Sasaki, Y., Al-Assaf, S. & Phillips, G. O. Composition Containing Hydrogel Component Derived from Gum Arabic. In US PTO, (2008), Vol US2008038436 (A1), (ed. U. United States Patent), San Ei Gen,Japan, Phillips HydrocolloidResearch limited, UK.
- [5] Jose J.P.,MalhotraS.k. ,ThomasS., Joseph K., Goda K.,SreekalaM.S .,."Advances in polymer composite: Macro-and Microcomposites ",wily-vchverlag Gmbh&co .KaA ,(2005).88

- [24] Raghunadh Acharyulu S., Gomathi T., Sudha P. N. Physico-chemical characterization of cross linked chitosane-poly acrylonitrile polymer Blends", Derpharmacia letter. ., (2013), " 5(2):354-363
- [25] Ekebafé L.O., Ogbeifun D.E., Okieimen F. "Eopolymer applications in agriculture", B iokemistri. ., (2011), vol.23, NO.2, 81—89.


- [15] Kazanskii KS, Dubrovskii SA. Adv Polym Sci. (1992), 104:97
- [16] Dorraji S.S., Golchin A. and Ahmadi S. "The Effects of Hydrophilic Polymer and Soil Salinity on Corn Growth in Sandy and Loamy Soils", Clean - Soil, Air, Water. ., (2010). 38 (7): 584 -591
- [17] El-Rehim H.A.A., Hegazy E.A. and El-Mohdy H.L.A. "Radiation synthesis of hydrogels to enhance sandy soils water retention and increase plant performance" , Journal of Applied Polymer Science. ., (2004), 93: 1360-1371
- [18] ChongSoo. Young MooLee . SuHwiKim. Synthesis and swelling characteristics of PH and Thermoresponsive Interpenetrating polymer network hydrogel composed of poly(Vinyl alcohol) and poly(acrylic acid)" Jurnal of Applied polymer science. (1996), vol.62, 301-311
- [19]. Huttermann A, Oriquiriza LJB, Agaba H Clean. (2009), 37:517.
- [20] Pourjavadi A., Kurdtabar M., Mahdavinia G.R., Hosseinzadeh H. Synthesis and super-swelling behavior of a novel protein-based superabsorbent hydrogel", Polym Bull. . (2006), " 57, 813-824.
- [21] Lucero M.E., Dreesen D.R. and Van Leeuwen D.M. "Using hydrogel filled, embedded tubes to sustain grass transplants for arid land restoration", Journal of Arid Environments. ., (2010), 74: 987-990.
- [22] Sarvaš M., Pavlenda P., and Takáovčá E. Effect of hydrogel application on survival and growth of pine seedlings in reclamations", Journal of Forest Science. ., (2007), 53(5): 204-209.
- [23] Wang W. Wang A Preparation, Swelling, and water-retention properties of crosslinked superabsorbent hydrogels based on Guar Gum," Advanced materials research. (2010). .vol.96, pp 177-182.




شكل (١) طيف (A) PVA , FTIR (B) PVA المحور.




شكل (٤) طيف FTIR، (A) البوليمر المطعم PVA - g - VPy، (B) المونومر VPy








شكل (٢) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المحور PVA



شكل (٣) طيف ^1H NMR للبوليمر المحور PVA






شكل (٥) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المطعم (g- VPy) PVA -





شكل (٦) طيف ^1H -NMR للبوليمر المطعم PVA-g-Vp

شكل (٧) طيف FTIR: (A) مترابك حامض AAc / (بنتونايت) (B) البنتونايت (C) حامض الاكرليك AAc






الشكل (9) طيف FTIR: (A) للبوليمر المشترك (AAc-CO-) (B) خللات الفانيل (VAc)



شكل (8) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المترابك (AAc- مترابك- / بنتونايت).



شكل (10) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المشترك (AAc-) (CO-VAc).

Preparation and characterization of a new retention water polymers as a Chemical method for decreasing irrigation waters

Tariq A.mindeed Tamara A.AL-Salmani

E.mail: dean_coll.science@uoanbar.edu.iq

Abstract

Using hydrophilic monomers, four new polymers for water retention has been prepared with Super Absorption Polymers (SAP) of water, under nitrogen atmosphere, in a free radical polymerization route, using Ammonium persulfate (APS) as an initiator and at constant temperature 70°C and on several types (Composite, Copolymer, Grafting and Modified), (^1H NMR, FT-IR) Spectroscopy were using for products characterization, and Differential Scanning Calorimetry (DSC) for thermals stability study. Water absorption capacity for hydrogel was 448 to 3163wt / wt).