



دراسة تأثير نوع الليف وعدد طبقات التدعيم على بعض الخواص الميكانيكية لمتراكب بوليمري

مشعان خلف صالح

فائق حماد عنتر

جامعة الانبار / كلية العلوم

الخلاصة:

يتضمن هذا البحث تحضير مواد متراكبة بوليمرية بطريقة القولبة اليدوية Hand-lay up (method) من تدعيم راتنج الأيبوكسي بعدد من طبقات الألياف الزجاجية من نوع (E-glass) المحاكاة بشكل حصيرة أو الألياف الصوف الصخري وبكسر حجمي مقداره 30%. النتائج العملية أوضحت بأن قيم الصلادة السطحية ومقاومة الصدمة تزداد مع زيادة عدد طبقات التدعيم للعينات المدعمة بالألياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة وكذلك للعينات المدعمة بالألياف الصوف الصخري. كما بينت النتائج بأن قيم الصلادة ومقاومة الصدمة للعينات المدعم بالألياف الزجاجية هي أعلى مما للعينات المدعمة بالألياف الصوف الصخري.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2016/12/8
تاريخ القبول: 2017/1/15
تاريخ النشر: 2017 / 12 / 27
DOI: 10.37652/juaps.2016.135147

الكلمات المفتاحية:

إيبوكسي - الألياف الزجاجية،
الألياف الصوف الصخري ط.

1. المقدمة:

لذلك يمكن القول ان المادة المتراكبة تتكون من طورين هما الطور الأول ويشمل المادة الأساس (Matrix material) والطور الثاني ويشمل مواد التقوية (Reinforced material) يرتبط هذان الطوران ببعضهما عن طريق سطح رابط يدعى سطح البيني Interface [5]. وقد تتألف المواد المتراكبة من طور أساسي واحد أو أكثر ومن مادة تقوية واحدة أو أكثر للحصول على العديد من المتراكبات بترايط مواد التقوية مع مواد الأساس وهذا تدعى المادة الناتجة بالمواد المتراكبة الهجينة (Hybrid composite material) [6]. ونظراً لما تتمتع به المواد المتراكبة من خفة وزن وعزل حراري وكهربائي جيد فقد ازدادت الحاجة الماسة الى استخدامها في كثير من المجالات المدنية والعسكرية، مما حفز الكثير من العاملين في هذا المجال الى اجراء بعض التعديلات على خواصها وخاصة الخواص الميكانيكية منها وذلك بتدعيمها بمواد أخرى للوصول الى الهدف المنشود من استخدامها في الكثير من التطبيقات [7، 8، 9] ، وعليه فقد تم في هذا البحث تحضير عينات من مواد متراكبة ذات أساس بوليمري مدعمة بالألياف الزجاج والألياف الصوف الصخري .

ان دراسة الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة من الأمور المهمة جدا التي يجب اخذها بنظر الاعتبار لانها تحدد سلوكية هذه المواد تحت تأثير الاجهاد المسلط عليها [1] . وتحت تأثير مختلف الظروف الخارجية من ضغط ودرجة حرارة وزمن الاجهاد المسلط وسرعة الاجهاد التي تؤثر كثيرا على الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة ذات الأساس البوليمري فتعتبر دراسة الخواص الميكانيكية من الأمور المعقدة جدا . ان المواد المتراكبة هي عبارة عن بناء مكون من مادتين أو أكثر ذات مواصفات مختلفة ترتبط مع بعضها بطريقة معينة لتعطي التركيب المرغوب فيها وتكون ذات خصائص افضل من خصائص المواد الداخلة في تكوينها فيما لو استخدمت بشكل منفرد [2، 3] . وتكون مواد التدعيم بشكل دقات أو صفائح أو الألياف وهي بذلك تجمع الخصائص الجيدة من مختلف المواد الداخلة في تركيبها علاوة على التخلص من العيوب الموجودة فيها لتكون أكثر ملائمة للتطبيقات الصناعية [4] .

1.1 الصلادة :

تعتبر الصلادة من الخواص الميكانيكية المهمة لدراسة سطح المادة ، وتعرف بأنها مقاومة سطح المادة للغرز أو الخدش ، أو هي

* Corresponding author at: University of Anbar - College of Science7
E-mail address:

2. الجزء العملي

1.2 المواد المستخدمة

المادة الاساس التي استخدمت في تحضير المادة المترابطة هي راتنج الايبوكسي نوع (Polyprime-Ep) المصنع في شركة (Henkel Polybit Co. الاماراتية , ويمتاز بأنه سائل شفاف كثافته بحدود (1.2 gm/cm^3) متوسط اللزوجة , له قابلية الالتصاق وقليل الانكماش وقابل للمعالجة الى الصلبة بإضافة المصلد (Hardener) الخاص به وهو عبارة عن مادة سائلة شفافة خفيفة القوام عديمة اللون , تضاف بنسبة (1:2) ويحدث بينهما التفاعل في درجة حرارة المختبر والايوكسي من البولييمرات المتصلدة حرارياً .

2.2 مواد التقوية Reinforcement Materials

1- الالياف الزجاجية Glass Fibers

أن الالياف الزجاجية المستخدمة في التدعيم هي من نوع (E-glass) المحاكاة بشكل حصيرة وتكون من النوعية الخشنة , وكثافتها (2.60 g/cm^3) وتعتبر الاكثر شيوعاً في الاستخدام بسبب متانتها وصلابتها الجيدتين وسهولة إنتاجها وتوافرها في الطبيعة .

2- ألياف الصوف الصخري

تصنع هذه الألياف من صخور البازلت بشكل الياف طويلة ألياف منقطة , وتمتلك الياف الصوف الصخري كثافة مقدارها (0.7 g/cm^3) . تعد هذه الألياف من العوازل الحرارية نظراً لما تمتاز به من مقاومة حرارية عالية تصل الى $(8000 \text{ }^\circ\text{C})$, وتمتاز بمقاومة كيميائية عالية وكفاءة في العزل الحراري والصوتي ومنع انتشارالحريق

3.2 تحضير العينات المترابطة البوليمرية

Preparation of Composite Polymer Samples

تم استخدام لطريقة القولية اليدوية (Hand Lay-up Molding) في عملية تحضير المترابكات البوليمرية , وذلك لأنها من الطرق السهلة والناجحة والشائعة الاستعمال ولكن لها عده مساوئ تعد عملية غير انتاجية فعدد القطع الذي ينتج باليوم الواحد قليل وتحتاج وقت لتصنيع قطعة واحدة وايضا تستخدم لتصنيع اجزاء معينة مثلا القوارب وابدان السيارات وتحتاج الى ظروف محيطه ملائمة كدرجة الحرارة والرطوبة. تم تحضير نوعين من العينات المترابطة حسب نوع الليف المستخدم :

مقاومة المادة للتشوهات اللدنة الموضعية. وتعتمد صلادة المواد على نوع القوة الرابطة بين الجزيئات او الذرات وعلى نوع السطح (ناعم , خشن) ودرجة الحرارة والظروف المؤثرة فيها [10]. يعتبر اختبار الصلادة من الاختبارات السهلة وذلك لأنه لا يحتاج الى اجهزة معقدة وغالية الثمن اضافة الى ذلك اننا لا نحتاج الى تحضير عينات خاصة وان العينات لا تتعرض الى اتلاف اذ لا تتكسر عند اجراء الاختبار ولا تشوه بشكل كبير , وفي بحثنا الحالي تم قياس صلادة سطح الخلائط البوليمرية بطريقة شور (D) (Shore (Durometer) Hardness Test) والتي هي مقياس لمقاومة المواد للاختراق من قبل ابرة خاصة تُحدث انبعاج داخل سطح هذه المادة [11].

2.1 الصدمة:

تعد فحوصات مقاومة الصدمة مقياساً لمقاومة المادة البوليمرية للانكسار تحت تأثير الإجهاد بسرعات عالية, يمكن تعريف مقاومة الصدمة على أنها مقدار الطاقة الممتصة في أثناء التصادم لجسم ذي كتلة محددة (المادة المراد اختبارها) إلى مساحة المقطع العرضي للعيينة عند الكسر , وتحسب مقاومة الصدمة (I.S) من العلاقة الآتية [12]:

$$I.S = \frac{E_c}{A} (1 - 1)$$


إذ إن

I.S: مقاومة الصدمة (KJ/m² Impact Strength).

E_c: الطاقة المطلوبة للكسر (KJ).

A: مساحة المقطع العرضي للعيينة (m²).

تعتمد مقاومة الصدمة على عدة متغيرات منها: نوع المادة وتوزيع الإجهادات , وظروف التصنيع , والظروف البيئية, ومعدل الانفعال, ودرجة الحرارة. وبشكل عام فإن مقاومة الصدمة للبوليمرات المطيلية (Ductile) أعلى من مقاومة الصدمة للبوليمرات الهشة (Brittle) , وبما يخص البوليمرات المطاطية (Elastomers) فإن مقاومة الصدمة لها عالية جداً. إن تأثير تغير درجة الحرارة في مقاومة الصدمة يكون محدوداً للراتجات غير المطاوعة للحرارة فقد وجد أن مقاومة الصدمة لهذه المواد ثابتة تقريباً لدرجات حرارية تتراوح ما بين $(80-200 \text{ }^\circ\text{C})$ [13]. وبما يخص الراتجات المطاوعة للحرارة فتعتمد مقاومة الصدمة على درجة الحرارة اعتماداً كلياً , إذ تزداد مقاومة الصدمة بازدياد درجة الحرارة وذلك بسبب الارتخاء الذي يصيب الأواصر وقوى الترابط الجزيئية مما يسمح بامتصاص مقدار أكبر من الطاقة في السلوك اللدن.



الشكل (1): جهاز فحص مقاومة الصدمة

4. النتائج والمناقشة:

4-1. نتائج اختبار الصلادة

أستخدمت طريقة شور (D) , لقياس صلادة العينات بدرجة حرارة الغرفة . أظهرت النتائج العملية لاختبارات قيم الصلادة الموضحة بالجدول (2) بأن هناك زيادة خطية في قيم الصلادة مع زيادة عدد طبقات التدعيم سواءاً بالالياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة أو الياف الصوف الصخري وأن زيادة قيم الصلادة تعود إلى زيادة التراص الذي يقلل من حركة جزيئات البوليمر (المسافات بين السلاسل البوليمرية القصيرة) مما يؤدي إلى زيادة مقاومة المادة إلى خدش والقطع فتزداد مقاومتها للتشوه اللدن إذ تعتمد صلادة المادة على نوع قوى الترابط بين الذرات والجزيئات والمسافة بين السلاسل (البوليمرات) فكلما كانت قوى الترابط عالية تزداد قيمة الصلادة وبذلك فإن الترابط القوي عند السطح البيئي بين راتنج الايبوكسي والالياف الزجاجية والياف الصوف الصخري هو نتيجة لزيادة الترابط التشابكي لهم والذي ينتج عنه حيز مغلق يعمل على زيادة الصلادة وهذا يتفق مع نتائج الباحث [14]. كما ان الالياف تتمتع بالصلادة العالية ومقاومة التشوه اللدن العاليتين مما يجعلها تتحمل الجزء الاكبر من الاجهادات [15,16].

ويلاحظ بان العينات المدعمة بالياف الصوف الصخري امتلكت قيمة صلادة اقل مما عليه في تلك المدعمة بالياف الزجاج على الرغم من امتلاكها جميعاً نفس الكسرالحجمي بين المادة الرابطة والمادة المدعمة ويعود سبب ذلك الى وجود الفجوات الهوائية والمسافات بين الياف الصوف الصخري التي قد تعرقل دخول الايبوكسي بين الالياف وبالتالي نقصان الصلادة كما ان نقصان حركة جزيئات البوليمر الناتج من زيادة التشابك والتراص يؤدي إلى زيادة مقاومة المادة للخدش وتتفق هذه النتيجة مع نتيج الباحثين [17,18] .

1- عينات متراكبة مكونة من تدعيم راتنج الايبوكسي بالالياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة بعدد من طبقات التدعيم (5,4,3,2) وبكسر حجمي مقداره 30% .

2- عينات متراكبة مكونة ايضا من تدعيم راتنج الايبوكسي بالياف الصوف الصخري وبعدد من طبقات التدعيم (5,4,3,2) وبنفس الكسر الحجمي 30% .

3-

4.2 تقطيع وتنعيم العينات

لغرض اجراء اختبارات الصلادة السطحية ومقاومة الصدمة فقد تم تقطيع وتنعيم العينات حسب الابعاد القياسية العالمية الخاصة بكل فحص وكما موضح بالجدول (1).

3. الأجهزة

3-1 جهاز اختبار الصلادة

تم قياس الصلادة للعينات باستخدام طريقة شور (D) والجهاز المستعمل لهذا الاختبار من نوع (HUATEC GROUP Hardness Tester HT-6600C Shore D) والمصنوع من قبل شركة (HUATEC) الصينية ويتكون الجهاز من اداة غرز بشكل ابرة تخترق سطح العينة لتسجل مقدار صلادة سطح العينة وجميع اختبارات الصلادة تم اجراؤها بدرجة حرارة الغرفة. وتكرار العملية عدة مرات في اماكن مختلفة من سطح العينة لمرعات العوامل المؤثرة على دقة القراءة مثل تجانس سطح العينة ونعومتها وخلوها من الشوائب والفجوات فيتم قراءة قيمة الصلادة .

3-2 جهاز اختبار الصدمة

لغرض حساب الطاقة المطلوبة للكسر والتي يمكن من خلالها حساب مقاومة الصدمة للمادة, تم استعمال جهاز الصدمة نوع جاري (Charpy Test) الموضح في الشكل (1) والمصنوع في شركة (Testing Machines ING., Amity ville) في الولايات المتحدة , وهو من الأجهزة ذات التركيب البندولي التي تمتلك طاقة كسر تفوق الطاقة اللازمة لكسر النموذج قيد الاختبار , يمكن تعيين قيمة مقاومة الكسر للمادة باستخدام العلاقة (1-1) والمادة التي تمتلك طاقة كسر عالية تكون ذات مقاومة عالية.

الاجهادات وتزداد بزيادة نسبة الألياف , مما يؤدي الى جعل مادة الترابط (الراتنج) أقل انتشاراً بين الألياف ومن ثم يسلك المتراكب سلوكاً هشاً [14] , والياف الصوف الصخري تعطي أقل مقاومة وتسمح بانتشار راتنج الأيبوكسي بين طبقاتها بصورة كاملة وبذلك يكون تركيز الإجهاد على منطقة من المتراكب دون الأخرى وبذلك يسلك هذا النوع من المتراكبات سلوكاً هشاً مما يعطي أقل مقاومة للصدمة.

الجدول(3): قيم مقاومة الصدمة كدالة لعدد طبقات التدعيم بالألياف الزجاجية (G.F) و الياف الصوف الصخري

Layers No.	Impact (K J / m ²)	
	G.F	R.W.F
2	60	20.7
3	80	32.4
4	88	43.5
5	97	60.8



5.الاستنتاجات Conclusions

- 1.تزداد قيم الصلادة بزيادة عدد طبقات التدعيم لراتنج الايبوكسي المدعم بالالياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة نوع (E-) glass والياف الصوف الصخري وان عينات صلادة الالياف الزجاجية قد امتلكت اعلى قيمة من الياف الصوف الصخري.
2. تزداد مقاومة الصدمة بزيادة عدد طبقات التدعيم ولكافة أنواع الالياف (الالياف الزجاجية او الياف الصوف الصخري). وان مقاومة الصدمة للالياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة هي اعلى مما لبقية العينات ولمختلف طبقات التدعيم.

المصادر:

- [1] Marc Andrew Megers, KrishanKumar chalwla,"Mechanical Behavior of Materials", PrenticeHall, New Jersey, (1999).
- [2] Hull.O & T.W.Clyne, "An Introduction to Composites Materials", Cambridge University Press , (1996).
- [3] W.D.Callister, "Materials science &Engineering An Introduction", Jownwiley & sons , Inc, (2003).
- [4] Christophe Baley, Y. Perrot, Peter " Mechanical Properties of Composites Based on Low Styrene Emission Polyester Resins for Marine Application",

جدول (1): الابعاد القياسية لعينات الصلادة ومقاومة الصدمة [19].

نوع الاختبار	الابعاد القياسية للعينات	النظام القياسي
اختبار الصلادة Hardness Test		ASTM
اختبار الصدمة Impact Test		ISO - 179

الجدول(2): يبين قيم الصلادة كدالة لعدد طبقات التدعيم بالألياف

الزجاجية (G.F) Glass Fibers والياف الصوف الصخري Rock Wool (R.W.F) Fibers

Layer No.	Hardness (Shore D)	
	G.F	R.W.F
2	66.3	59.66
3	71.33	62.16
4	74.33	69.5
5	76	72.16

4-2 نتائج اختبار مقاومة الصدمة:

قياسات مقاومة الصدمة اجريت بطريقة جاربي (Charpy Method) في درجة حرارة الغرفة, و حسب العلاقة اعلاه اذ بنيت النتائج العملية لفحوصات مقاومة الصدمة المدرجة في الجدول (3) بأن أعلى قيمة للصدمة كانت للعينات المدعمة بالألياف الزجاجية وأقل قيمة الياف الصوف الصخري , لأن الالياف الزجاجية المحاكاة بشكل حصيرة ستعمل كمقومات لتقدم الكسر ناتجة من قوة الترابط بين هذه الالياف والمادة البوليمرية من خلال السطح البيني , لذا فإن هذه الالياف الزجاجية سوف تتحمل جزءاً من الاجهاد الصدمي ومن ثم الزيادة في مقاومة الصدمة [20]. أما الياف الصوف الصخري فأنها تمتلك أقل مقاومة للصدمة ويعزى ذلك الى وجود الفراغات الهوائية في الياف الصوف الصخري إضافة الى النهايات الحرة التي تتمركز عندها

- [14] M. H. Alaa, "Study The physical properties of polymer Blends Reinforced by Metal Laminates and Microcotton," Master Thesis, University Of Technology, Department Of Material Applied Sciences, 2012.
- [15] هناء حسين , " دراسة بعض الخواص الميكانيكية المترو حرارية لمركبات الالبيوكسي المدعمة بالصوف الصخري والصوف الزجاجي", رسالة ماجستير , كلية العلوم , جامعة بغداد 2008 .
- [16] هبة جمعة جعفر , "تأثير الألياف على سلوك الأخماد للمواد المركبة ذات أساس بوليمري", رسالة ماجستير , الجامعة التكنولوجية , بغداد , 2010 .
- [17] W. Yang, W. Shi, Z. M. Li, B. H. Xie, J. M. Feng and M. B. Yang, "Mechanical properties of glass bead-filled linear low-density polyethylene", Journal of elastomers and plastic] Vol 369 , PP. 251-265, 2004.
- [18] علي حسين رسن , دراسة السلوك الميكانيكي والحراري لمواد هجينة , رسالة ماجستير , قسم العلوم التطبيقية , الجامعة التكنولوجية , (2003),
- [19] Wright W.W., "Composites", Vol. 12, No.3. PP.(201-205),(1981).
- [20] J.Pand , and D.Sharma , " Fracture Toughness of short glass fiber and glass particulate hybrid compsites ", fiber science and Technology , vol 21, No.4 , pp.(307-317), 1984.
- [5] لميس علي خلف "دراسة الخصائص الميكانيكية والفيزيائية لمركبات البولي أستر غير المشبعة والمدعمة بالألياف الزجاج وألياف النايلون"، رسالة ماجستير، قسم هندسة المواد، الجامعة التكنولوجية، (2006).
- [6] R. F. Gibson , "Principles of Composite Material Mechanics", Mc. Graw Hill, Inc, New York. (1994)
- [7] K. K. Chawla, "Composite Materials", springer-verlag ,NewYork , Inc, (1987).
- [8] M. H. Alaa, "Study The physical properties of polymer Blends Reinforced by Metal Laminates and Microcotton," Master Thesis, University Of Technology, Department Of Material Applied Sciences, 2012.
- [9] K. Dinokaran and M. Alagar, "Development and Characterization of Vinyl ester Oligomer (VEO) modified Unsaturated Polyester Intercross linked and Composites", International T. of Polymeric materials, Tayler and Francis Inc. Vol. , PP(m2003., vol. 52 (11-12), pp. 957-966, 2003.
- [10] D. William, Jr. callister, "Materials science and Engineering An Introduction", 7th ed., 2007.
- [11] D. Kopeliovich, "Shore (Durometer) Hardness Test," Subs & Tech, last modified: 28 Apr, 2012.
- [12] M. Hollman, "Composite Aircraft Design ", USA . Monterey –California (1993).
- [13] بلقيس ضياء الدباغ , "تسليح ودراسة خواص راتنج الالبيوكسي والبولي استر غير المشبع" , أطروحة دكتوراه، قسم العلوم التطبيقية , الجامعة التكنولوجية , (1996).

STUDY OF THE EFFECT OF FIBER TYPE AND THE NUMBER OF REINFORCING LAYERS ON SOME MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERIC OVERLAYS

FAYIC H. ANTER MISHAAN K. SALIH

E.mail:

Abstract

This work includes preparation polymeric composite materials by hand-lay up method layers of glass fiber type (E-glass) and Rock wool fiber at volume fraction 30%. Practical results showed that the surface hardness and impact strength increase with increasing the number of reinforcing layers for the two types of fibers . Also the results showed that the values of hardness and impact strength for the samples reinforced with glass fiber more than that of samples reinforced with rock wool fibers.