

تحضير وتشخيص بعض الراتنجات الكلابية المحتوية على مركبات الجالكونات ودراسة كفاءتها تجاه بعض ايونات العناصر

احمد جاسم محمد الحوري¹ ، علي طه السامرائي¹ ، غزوان حسن الصميدعي²

¹ قسم الكيمياء، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

² كلية التربية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: 9 / 10 / 2012 ---- تاريخ القبول: 26 / 11 / 2012)

الملخص

تضمن البحث تحضير جالكونات باستخدام ترفثالديهايد مع مركبات كيتونية اروماتية مختلفة في وسط قاعدي (NaOH) ، تم تحضير:- الجالكون (1) (1-pyridin-2-yl) prop-2-en-1-one) bis (2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) الجالكون (2) (2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one) الجالكون (3) phenylene) bis(1-pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one) وشُخصت المركبات المحضرة بالطرق الطيفية التي تضمنت طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) وكذلك طيف الرنين النووي المغناطيسي (¹HNMR) فضلاً عن التحليل الدقيق للعناصر (C.H.N). بعدها تم تحضير الرغوات اليورثانية (الراتنجات الكلابية (P1,P2,P3) الحاوية على الجالكونات و درست الكفاءة التحليلية لها باستخدام طريقة الوجبة على العديد من أيونات العناصر التي شملت ($Pb^{2+}, Ni^{2+}, Cu^{2+}, Cr^{3+}, Cd^{2+}, Co^{2+}, Mn^{2+}, Zn^{2+}$) حيث أبدت ($Pb^{2+}, Ni^{2+}, Cu^{2+}, Cr^{3+}, Cd^{2+}, Co^{2+}, Mn^{2+}, Zn^{2+}$) استجابة عالية بالنسبة للبوليمرات (P1,P2). بينما لم تبدى الايونات (Mn^{2+}, Zn^{2+}) أي استجابة، وأبدت الايونات (Cr^{3+}, Cd^{2+}) استجابة ضعيفة . أما البوليمر (P3) لم يبدى أي استجابة. وعليه تمت دراسة الايونات مع البوليمرات (P1,P2) من حيث تأثير زمن المعاملة والدالة الحامضية على سعة التحميل للراتنجات مع تثبيت العوامل الأخرى كدرجة الحرارة وتركيز الأيونات المدروسة وكمية الراتنج ، وقد كانت سعة التحميل القصوى للبوليمر (P1) هي : $Pb^{2+}=9.5, Cu^{2+}=8.9$ ، $Ni^{2+}=7.5, Co^{2+}=7.0$ ، $Pb^{2+}=7.8, Cu^{2+}=7.3$ ، كذلك درست قابلية إستعادة الأيونات من البوليمر (P1) الأكثر تحميلاً للأيونات باستخدام حامض النتريك كعامل شافط ، وكانت نتيجة استعادة الأيونات عند 24 ساعة من المعاملة هي :- ($Pb^{2+}=74.6, Ni^{2+}=64.8, Cu^{2+}=52.9, Co^{2+}=49.2$) .

1-المقدمة Introduction

السليكا⁽¹⁰⁾، كما يمكن تحضير جالكونات صديقة للبيئة⁽¹¹⁾ من موادها الأولية (كيتونات تحوي على ألفا هيدروجين والبنزاليديهايد) وذلك بتسخين الماء إلى درجات حرارة عالية، كذلك قام (Dobrodumov) وآخرون⁽¹²⁾ بتحضير عدد من البوليمرات الحاوية على مجاميع الجالكون التي تحمل الصيغة التالية $R_1-C_6H_4-R_2$ ، $R_1=H$ ، $POCH_3$ ، $P-SCH_3$ ، $(CH=CHCOC_6H_4-R_2)$ أما R_2 = بولي أميد وتم الحصول على بوليمرات حساسة جداً للتفاعلات الضوئية الكيميائية . لقد امكن تحضير بعض الجالكونات الفينولية و درست إمكانية تكوينها لمعقدات صلبة مع بعض العناصر الانتقالية مثل الكوبلت والنحاس والنيكل واليورانيوم والثانية والكروم والحديد الثلاثية⁽¹²⁾ كذلك تحضير راتنج كلابي يحتوي على الجالكون (4-3-1-methoxyphenyl)-(2-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one] وجرى استخدامها بنجاح في استخلاص أيونات Al^{3+} ، Pb^{2+} من محاليلها المخففة⁽¹³⁾ . وعلى هذا الأساس جرى في هذا البحث تحضير بعض الجالكونات الحاوية على البردين ثم حملت على الرغوة اليورثانية وجرى دراستها من حيث قدرتها على سحب وتحميل مختلف ايونات العناصر الانتقالية من محاليلها المخففة .

2-الجانب العملي

المواد المستخدمة : استخدمت في هذا البحث المواد التالية : الترفثالديهايد ، 2-اسيتايل بردين ، 3-اسيتايل بردين ، 4-اسيتايل

تعد مجموعة الكربونيل (C=O) من أوسع المجاميع الوظيفية انتشاراً في حقل الكيمياء العضوية والحيوية⁽¹⁾، وتزداد أهمية المركبات العضوية عند وجود هذه المجموعة بصورة مقترنة (متعاقبة) مع مجموعة وظيفية أخرى لاسيما الأصرة المزدوجة كاربون-كاربون (C=C) لتكوين مايعرف بمركبات الكربونيل ألفا، بيتا - غير المشبعة (α, β -unsaturated carbonyl compounds) أن الجالكونات⁽²⁾ عبارة عن مركبات كيتونية غير مشبعة عند الموقع ألفا ، بيتا . وهي تحضر في الوسطين القاعدي والحامضي فمثلاً قام (Solankee) وجماعته⁽³⁾ بتحضير عدد من المشتقات الجديدة للجالكونات من تفاعل الترابزولات الحاوية على مجاميع الكيتونات الأروماتية مع عدد من الأديهايدات . وقد استخدمت الموجات فوق الصوتية مؤخراً لزيادة نسبة منتج التفاعلات المختلفة فقد حضر (Shun) وجماعته⁽⁴⁾ جالكونات جديدة بتفاعل كلينز-شمدت للاسيثيل فيروسين مع الاديهيدات الاروماتية تحت تأثير الموجات فوق الصوتية واعطت نسبة منتج عالية تصل الى 92% . وفي دراسة أخرى تم تحويل عدد من الطرق حديثاً في تحضير أنواع مختلفة من الجالكونات باستخدام عوامل مساعدة متنوعة⁽⁵⁾ مثل $SOCl_2$ وفلوريد البوتاسيوم⁽⁶⁾ والحوامض الأكريلية⁽⁷⁾ وكاربونات الصوديوم والماء المسخن⁽⁸⁾ إلى درجات حرارة عالية وحامض الكبريتيك المحمل على السليكا⁽⁹⁾ وكلوريد الزركونيوم ومزيج من NaOH و Al_2O_3 وكلوريد




حضرت الجالكونات بطريقة التحضير في الوسط القاعدي وذلك بمفاعلة الترفثالديهايد مع (2-اسيتايل بردين) مرة ومع (3-اسيتايل بردين) أخرى ومع (4-اسيتايل بردين) في دورق مجهز بمحرك مغناطيسي يحتوي على (45ml) من الايثانول المطلق، وأضيف إليه (10ml) من محلول (10%) هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في حمام ثلجي حرك المزيج لمدة (6h) ثم سكب الناتج على (250ml) من الماء المتلج وترك لمدة 24 ساعة في الثلاجة، رشح الراسب وغسل جيداً بالماء المقطر لحد التخلص من بقايا القاعدة، ثم جفف الناتج وأعيدت بلورته من الايثانول⁽¹⁴⁾. وأدناه مخطط يوضح سير تفاعلات تحضير الجالكونات .

بردين ، هيدروكسيد الصوديوم ، متعدد الاستر متعدد الكحول ، وثنائي الأيزو سيانات MDI ، وأملاح النترات لكل من الرصاص والنيكل والكاديوم والكوبلت والكروم والنحاس لتحضير ايونات هذه العناصر ، واستخدمت بدون اعادة بلورة.

الأجهزة المستخدمة : جرى استخدام عدة أجهزة مطيافية مثل الأشعة تحت الحمراء Infrared Spectrophotometer وجهاز قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي $H^1N.M.R.$ Spectrophotometer وجهاز الامتصاص الذري Atomic Absorption وجهاز التحليل الدقيق للعناصر Elemental Analysis.

تحضير الجالكونات Preparation of the Chalcones

الجدول (1) يوضح الجالكونات المحضرة وبعض الخصائص الفيزيائية لها.

No.	Compound name	Stretcher	color	M.p C°
1	(2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one		Light brown	122 123
2	(2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one		Brownish grain	130 132
3	(2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one		Brownish yellow	136 138

المحضرة باستعمال محلول حامض النتريك ومحلول هيدروكسيد الأمونيوم بتركيز (1 مولاري) لكل منهما.

القياسات التحليلية لكفاءة الراتنج الكلاية

استخدمت طريقة الوجبة (Batch method)⁽¹⁶⁾ وهي إحدى الطرق المستخدمة في القياسات التحليلية لمعرفة كفاءة الراتنج الكلاية لسحب الايونات الفلزية بتأثير دالة حامضية معينة وزمن محدد في حساب سعة تحميل كل راتنج إذ تم رج (0.1g) من الراتنج الجافة مع (10ml) من المحلول المائي لأيون العنصر بتركيز (100ppm) عند مدى الدالة الحامضية لكل أيون، والتي تراوحت ما بين (2-8) ويعتمد الحد الأعلى على الدالة الحامضية الحرجة التي يبدأ عندها أيون العنصر بالترسب على هيئة هيدروكسيد. أجريت عملية المعاملة لفترات زمنية تراوحت بين (0.25h-24h) باستعمال هزاز كهربائي عند درجة حرارة المختبر (25°C) ثم رشحت المحاليل وعين تركيز العنصر في الراشح بوساطة مطيافية الامتصاص بعد قياس منحني المعايرة لكل أيون لغرض تقدير تركيز الايونات المتبقية بعد المعاملة. **إستعادة الأيونات من البوليمرات المحملة**

تحضير الرغوة اليوريثانية (P1,P2,P3) الحاوية على الجالكونات (1,2,3)

تم تحضير الرغوة اليوريثانية الحاوية على المركبات المحضرة بإضافة (1g) من المركبات المحضرة مع (4g) من متعدد أستر متعدد الكحول وتم مزجها جيداً بوجود ثلاثي أثيل أمين كعامل مساعد والماء كعامل نافخ ، وبعدها تم إضافة الـ (MDI) بواقع (6g) مع الخلط الشديد حتى تتكون الرغوة اليوريثانية . بعد ذلك تم وضع الرغوة الناتجة في الفرن بدرجة (100°C) لمدة ساعتين لغرض اكتمال تصلب الرغوة اليوريثانية .


تحضير المحاليل القياسية لأيونات العناصر

حضرت المحاليل القياسية بإذابة وزن معين من نترات الفلز في أقل كمية ممكنة من الماء مع إضافة (2ml) من حامض النتريك ، ثم أكمل الحجم بالماء اللأبوني إلى (500ml). ثم خففت حجوم معينة من محاليل هذه الايونات لتعطي تركيز (100 ppm) لكل أيون وفي دوال حامضية مختلفة ، وقد استعمل الماء الخالي من الأيونات في كل عمليات التحضير التحليلية⁽¹⁵⁾ وقد ضبطت الدالة الحامضية للمحاليل

تم التشخيص عن طريق تعيين درجة الانصهار و طيف الأشعة تحت الحمراء كما تم تشخيصها من خلال التحليل الدقيق للعناصر (C.H.N.) والرنين النووي المغناطيسي ($^1\text{H-NMR}$)

أطياف الأشعة تحت الحمراء (IR) للجالكونات المحضرة

سُجلت في هذه الدراسة أطياف الأشعة تحت الحمراء للجالكونات المحضرة ضمن المدى ($4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) كما موضحة في الأشكال (1) و (2) ويبين الجدول رقم (2) قيم ومواقع حزم الامتصاص المهمة لهذه المركبات . أدت تبيين ظهور حزمة مطّ قوية ضمن مدى $1664-1661 \text{ cm}^{-1}$ تعود للأصرة ($\text{C}=\text{O}$) المتعاقبة مع الأصرة الأوليفينية والتي تظهر انخفاضاً في تردد مطّ أصرة مجموعة الكاربونيل ($\text{C}=\text{O}$) عن تردداتها الطبيعية وذلك بسبب الاقتران مع الأصرة المزدوجة بالرزونانس الأمر الذي يقلل من ثابت قوة الأصرة ($\text{C}=\text{O}$) بتحولها لصفات الأصرة المفردة جزئياً ومن ثم ينخفض التردد بحسب قانون هوك^(18,17). ويمكن توضيح ظاهرة الرنين بالشكل الآتي:



وكذلك cm^{-1} تعود لحزمتي مطّ الأصرة المزدوجة الأروماتية ($\text{C}=\text{C}$) وكذلك ظهور حزمة ضمن مدى $3057-3055 \text{ cm}^{-1}$ تعود للأصرة ($\text{C}=\text{H}$) (H الأوليفينية، وقد كانت ظهور جميع الحزم مطابقة للأدبيات^(20,19)).

تمت عملية تنشيط البوليمر بواسطة رج (0.1 g) من البوليمر مع محاليل أيونات العناصر كلاً على حدة لمدة (24 ساعة) بعد ذلك تم ترشيح المحلول وقياس تركيز أيونات الفلز في المحلول بواسطة الامتصاص الذري اللهبى ومنها تم حساب سعة تحميل البوليمر (كمية الأيونات المرتبطة مع البوليمر) ، بعدها تم رج البوليمر نفسه بعد تجفيفه بالهواء على ورقة ترشيح مع (10 ملتر) من (3M HNO_3) ، وأجريت هذه العملية على عدد من عينات البوليمر ولفترات زمنية مختلفة ، ثم قيست تراكيز أيونات العنصر في محلول الحامض بعد ترشيح البوليمر منه ، وذلك باستخدام مطيافية الامتصاص الذري اللهبى باستخدام محاليل منحني معايرة للعنصر محضرة باستخدام الحامض وبالتركيز نفسه، ومن معرفة سعة التحميل وحساب تركيز أيونات العنصر المستعاد من البوليمر يتم حساب النسبة المئوية للاسترجاع .

3-النتائج والمناقشة:-

تشخيص مركبات الجالكونات المحضرة (3-1)

وكذلك ظهور حزمة امتصاص ضمن مدى ($1600-1602 \text{ cm}^{-1}$) تعود لتردد مطّ الأصرة الأوليفينية المزدوجة ($\text{C}=\text{C}$) المتعاقبة مع مجموعة الكاربونيل، كما ظهرت حزمة امتصاص ضمن مدى ($1577-1569$)

الجدول (2) قيم ومواقع حزم الامتصاص المهمة للجالكونات المحضرة.

No.	Compound Stretcher	$\nu(\text{C-H})$ cm^{-1}	$\nu(\text{C=O})$ cm^{-1}	$\nu(\text{C=C})$ cm^{-1} alph.	$\nu(\text{C=C})$ cm^{-1} Ar.
1		3056	1664	1602	1577
2		3057	1663	1602	1569
3		3055	1661	1600	1571

ظهرت إشارة منفردة حادة singlet تعود إلى بروتونات الحلقة الأروماتية المعوضة في الموقع (4,1) عند المنطقة $\delta(7.307)$ ، وكذلك ظهور إشارات في المنطقة ($8.802-7.900$) δ تعود إلى بروتونات حلقة البردين .

كما أوضح طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون ($^1\text{H-NMR}$) للمركب (2) وجود إشارة عند المنطقة ($6.512-6.476$) δ بشكل (d) تعود إلى البروتون الأوليفيني الواقع قرب مجموعة ساحبة مجموعة الكاربونيل لهذا ظهرت في منطقة المجال الواسع، كذلك ظهور إشارة في المنطقة ($7.579-7.512$) δ بشكل (d) تعود للبروتون الأوليفيني القريبة من الحلقة الأروماتية. كما ظهرت إشارة منفردة حادة singlet

أطياف الرنين النووي المغناطيسي ($^1\text{H-NMR}$) للجالكونات المحضرة

أجريت تحاليل الرنين النووي المغناطيسي $^1\text{H-NMR}$ للمركبات (3,2,1) إذ أظهرت نتائج التشخيص وجود بعض الحزم المشتركة في جميع أطياف هذه المركبات كما يتضح بالأشكال (5,4,3) ومن خلال دراسة طيف $^1\text{H-NMR}$ للمركب (1) نلاحظ وجود إشارة عند المنطقة ($6.691-6.620$) δ بشكل (d) تعود إلى البروتون الأوليفيني الواقع قرب مجموعة ساحبة لهذا ظهرت في منطقة المجال الواسع (down filed)، كذلك ظهور إشارة في المنطقة ($7.609-7.585$) δ بشكل (d) تعود للبروتون الأوليفيني القريبة من الحلقة الأروماتية. كما




الحلقة الأروماتية المعوضة في الموقع (4,1) عند المنطقة (7.342) وكذلك ظهور أشارات في المنطقة (8.350-7.915) δ تعود إلى بروتونات حلقة البردين.


التحليل الدقيق للعناصر (CHN)

أجري التحليل الدقيق للعناصر (C.H.N) للمركبات المحضرة وكانت النتائج المحسوبة نظرياً مقاربه للنتائج العملية وهي كما مبين في الجدول (3).


تعود إلى بروتونات الحلقة المعوضة في الموقع (4,1) عند المنطقة (7.308) δ ، وكذلك ظهور أشارات في المنطقة (9.134-7.924) تعود إلى بروتونات حلقة البردين. وأن تحليل طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون ($^1\text{H-NMR}$) للمركب (3) نرى وجود إشارة عند المنطقة (6.705-6.673) δ بشكل (d) تعود إلى البروتون الأوليفيني الواقع قرب مجموعة ساحبة مجموعة الكاربونيل لهذا ظهرت في منطقة المجال الواطي، كذلك ظهور إشارة في المنطقة (7.638-7.592) δ بشكل (d) تعود للبروتون الأوليفيني القريبة من الحلقة الأروماتية. كما ظهرت إشارة منفردة حادة singlet تعود لبروتونات

الجدول (3) يبين التحليل الدقيق للعناصر (CHN) للمركبات المحضرة.



ت	المركبات المحضرة	التحليل الدقيق للعناصر (CHN)	C %	H %	N %
1		القيمة النظرية	77.65	4.70	8.23
		القيمة العملية	77.66	4.71	8.27
2		القيمة النظرية	77.65	4.70	8.23
		القيمة العملية	78.02	4.64	8.31
3		القيمة النظرية	77.65	4.70	8.23
		القيمة العملية	77.81	4.63	8.19




الشكل (1) طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) للمركب (1)



الشكل (2) طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) للمركب (3)


الشكل (3) طيف الرنين النووي المغناطيسي (^1H NMR) للمركب (1)الشكل (4) طيف الرنين النووي المغناطيسي (^1H NMR) للمركب (2)




الشكل (7) طيف الأشعة تحت الحمراء (IR) للرغوة اليورثانية للمركب (2)

الجدول (5) يوضح سعة التحميل القصوى التي تم الحصول عليها في كل بوليمر وقد درس مع كافة العناصر .

Ions	Max. Loading Capacity mg/g resin	
	P1	P2
Ni(II)	8.8	7.5
Pb(II)	9.5	7.8
Cu(II)	8.9	7.3
Co(II)	8.6	7.0



الشكل (8) : عدد مليغرامات أيونات (Ni²⁺) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P1) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة




الشكل (9): عدد مليغرامات أيونات (Pb²⁺) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P1) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة

القياسات التحليلية لدراسة كفاءة البوليمرات الكلابية:-


دراسة إنتقائية البوليمرات الكلابية تجاه العناصر والعوامل المؤثرة عليها⁽²¹⁾:-

تقدر سعة التحميل القصوى للبوليمرات الكلابية تجاه العناصر التي تمت دراستها عند أقصى زمن للمعاملة وهو عادة 24 ساعة وعند أعلى دالة حامضية لمحلول أيون الفلز ، والتي يكون فيها المحلول رائق وغير متعكر في درجة حرارة المختبر . وهنا يجب تحديد العوامل المؤثرة على السعة القصوى للتحميل ، والتي تعرف {بأنها أكبر كمية مسحوبة من أيونات العنصر المدروس عند الظروف المثلى ويعبر عنها بوحدات (ملغم / أيون / غم راتنج) ⁽²²⁾ } . وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعة التحميل الكلية للبوليمر وأهم هذه العوامل هي 1- زمن المعاملة مع البوليمر 2- الدالة الحامضية لمحلول الأيونات المدروسة 3- حجم محلول الأيونات 4- وزن البوليمر 5- شحنة الأيونات المدروسة 6- درجة الحرارة 7- تركيز محلول الأيونات ، غير أن أغلب الدراسات^(24,23) تشير إلى أن أكثر العوامل تأثيراً هما زمن المعاملة والدالة الحامضية لمحاليل الأيونات التي تمت دراستها ، وعلى هذا الأساس تمت دراسة زمن المعاملة والدالة الحامضية بعد تثبيت العوامل الأخرى مثل حجم المحلول ودرجة الحرارة و وزن الراتنج المستخدم .


استخدمت طريقة الوجبة في دراسة الكفاءة التحليلية للبوليمرات المحضرة تجاه عدد من الأيونات التي تمت دراستها والتي تشمل (Pb²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Cr³⁺, Cd²⁺, Co²⁺, Mn²⁺, Zn²⁺) وتم تعيين تركيز الأيونات في هذه المحاليل بتقنية مطيافية الامتصاص الذري اللهبية بعد رج (10ml) من محلول الايون المدروس ذي التركيز (100 ppm) مع (0.1 gm) من البوليمر ولمدة (24 hr) ، ولم تبدي الأيونات أي استجابة تجاه البوليمر (P3) ، وذلك بسبب عدم تكون مركز كلابي في هذا البوليمر . وقد تم الاكتفاء بهذا القدر من الدراسة. أما البوليمرين الآخرين فقد أظهرت استجابة متفاوتة تبعاً لموقع ذرة الـ (N) في البردين .




الشكل (14): عدد مليغرامات أيونات (Cu^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P2) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة



الشكل (10): عدد مليغرامات أيونات (Cu^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P1) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة



الشكل (15): عدد مليغرامات أيونات (Co^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P2) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة




الشكل (11): عدد مليغرامات أيونات (Co^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P1) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة


ثانياً: تأثير الدالة الحامضية على الكفاءة التحليلية للبوليمرات

المحضرة :-


درس تأثير الدالة الحامضية على كفاءة التحميل للبوليمرات (P1, P2) في استخلاص أيونات العناصر المدروسة. لوحظ أن زيادة الدالة الحامضية كان لها تأثير واضح على الأيونات حيث وجد من الأشكال البيانية التالية أن أيون النيكل أفضل دالة حامضية له في السعة القصوى للتحميل هي (pH=8)، وأن أيون الرصاص كانت أفضل دالة حامضية له عند pH=5.4، وأيونات النحاس والكوبلت أفضل دالة حامضية لها عند pH=6، وأن هذه القيم تماشت مع كل البوليمرات.



الشكل (16) : يبين تأثير الدالة الحامضية على سعة التحميل للبوليمر (P1) لأيون النحاس في أزمان معاملة مختلفة




الشكل (12): عدد مليغرامات أيونات (Ni^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P2) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة




الشكل (13): عدد مليغرامات أيونات (Pb^{2+}) المسحوبة من قبل (0.1 g) من البوليمر (P2) كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة

الجدول (6) : نسبة استرجاع الايونات من البوليمر (P1) باستخدام $(3M HNO_3)$ عند أزمان معاملة مختلفة .

زمن المعاملة (ساعة)	نسبة الاسترجاع %			
	Ni^{2+}	Pb^{2+}	Cu^{2+}	Co^{2+}
0.25 hr	21.2	51.2	19.2	20.2
1 hr	34.4	58.7	29.4	28.1
3 hr	49.5	64.7	38.2	36.4
6 hr	60.7	70.0	48.1	44.5
24 hr	64.8	74.6	52.9	49.2



الشكل (18) نسبة استرجاع الايونات $(Ni^{+2}, Pb^{+2}, Cu^{+2}, Co^{+2})$ من البوليمر (R1) في أزمان مختلفة



الشكل (17) : يبين تأثير الدالة الحامضية على سعة التحميل للبوليمر (P2) لأيون النيكل في أزمان معاملة مختلفة

استعادة الايونات

درست عملية إعادة تنشيط الراتنجات (P1) المرتبطة بأيونات $(Ni^{+2}, Pb^{+2}, Cu^{+2}, Co^{+2})$. حيث أظهرت الدراسة أن زيادة زمن المعاملة مع $(3M HNO_3)$ تزيد من النسبة المئوية للاسترجاع ، كما في الجدول والشكل التالي . إن من الوسائل المتبعة لزيادة نسبة الاسترجاع هي زيادة زمن المعاملة وزيادة تركيز الحامض .

المصادر

1. N. Scyhave "Organic chemistry structure and reactivity" 4th Ed., Houghton Mifflin Company Boston New York .P. 725(1999).
2. D. N. Dhar "The Chemistry of Chalcones Related Compound" John Wiley and Sons , Inc. 214-215 , (1981) .
3. A. Solankee, S. Lad ,S. Solankee and G. Patel , Indian J. of chemistry ,vol 48B ,OCT . P.1442 (2009).
4. J.J. Shun, L.S. Zhi and Y.W. Shun, Chinese Chem. Lett., 14, 7, 663 (2003).
5. C. S. Marrel , L. E. Coleman , J. R. and G. P. Scott , J. Organic chemistry , 20,P. 1785(2006).
6. T. W. Jihad M. Sc. Thesis, Mosul University (2007).
7. Q. Petrov , Y . Ivanova and M. Gerova , Catalysis Communication 9: 315-317 (2008).
8. S. Sebtı, Asolhy, Asombah, A. Kossir and H. Omimoun; Catalysis Communication 3: 335-339 (2002).
9. M.S. Al-shammary, Ph. D. Thesis, Mosul University , Iraq (2006).
10. D. J. Macquarrie ,R. Nazih , and S. Selti, Green chemistry 4: 56-69 (2002).
11. F. Dong, C. Jian, F. Zhenghano ,G Kai and Lzuliang , Catalysis Communication 9: 1924-1927 (2008).
12. V. M. Barot. , S. R. Modi, H. B. Naik , Asian . J. Chem 12, 581 (2000).
13. Ali Abd Al-Razak, M. Sc. Thesis, Basrah University Iraq (2004).
14. N. L. Shab aldin, Ph. D Thesis Basrah University, Iraq(1998) .
15. W. B. Gurnule and H. D. Juneja, Chem. Abstr., 40 (2002).
16. E. Hana, A. Taha, A. Al-Derzi; M. Khalaf, G. Adam, 5th SRC Conference Proceedings .Baghdad-Iraq, (1998).
17. S.F. Sun "Physical Chemistry of Macromolecules" Second Edition p-422 ,university Jamaica.
18. D.H. Williams and I.I. Fleming "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry "4th Ed., McGraw. Hill Maidenhead , 315 ,(1987).
19. R.M. Silverstein, G.C. Bassler and T.C. Morrill, "Spectrometric identification of Organic Compounds " ,4th Ed., Jhonwiley&Sons . New York , (1981).
20. R.M. Silverstein "Spectrometric Identification of Organic Compounds". (1998).
21. A.H. Taobi , R.Jamil ,M.G.Jalhoom and G.A. Adam , J. Iraq Polym.Soc.,6 ,1, (2003).
22. H. Al-Hussany, M. Sc. Thesis, Basrah University, Iraq (2006).
23. T.F. Al-Bayati, M. Sc. Thesis , Tikrit University, Iraq (2008).
24. I. F. Shimmari, M. Sc. Thesis , Tikrit University, Iraq (2010).

Synthesis characterization of some heterocyclic Chalcones and their chelating polymers

Ahmed J. M. Al-Hoory¹, Ali T. Al-samaraie¹, Gazwan H. Al-somaydaie²

¹Department of Chemistry, College of Science, University of Tikrit, Tikrit, Iraq

²College of Education, University of Tikrit, Tikrit, Iraq

(Received: 9 / 10 / 2012 ---- Accepted: 26 / 11 / 2012)

Abstract

In this study, some chalcones were prepared by using terphthaldehyde with ketone aromatic compound in basic surrounding (NaOH), These compounds was studied by infrared (IR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and (CHN). The prepared chalcon (1) (2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one) chalcon (2) (2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-3-yl) prop-2-en-1-one) and chalcon (3) (2,2')-3,3'-(1,4-phenylene) bis(1-pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one), These chalcones were supported on rigid polymer than foam and the produced chelating polymers were evaluated for their loading capacity towards (Pb^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Cr^{3+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+}) ions, Polymer (P3) show no response, but polymers (P1, P2) showed no response toward (Mn^{2+} and Zn^{2+}) ions, and low loading capacity towards (Cr^{3+} and Cd^{2+}) ions, but the rest resins showed a good resins toward the rest ions (Pb^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Co^{2+}). The effect of treatment time and pH on the loading capacity of the resins were studied while other parameters, like temperature, weight of resin and metal ion concentration were kept constant. The results of max. loading capacity for Polymer(P1) were as: ($\text{Pb}^{2+}=9.5$, $\text{Cu}^{2+}=8.9$, $\text{Ni}^{2+}=8.8$, $\text{Co}^{2+}=8.6$). and the results of max. loading capacity for Polymer(P2) were as: ($\text{Pb}^{2+}=7.8$, $\text{Cu}^{2+}=7.3$, $\text{Ni}^{2+}=7.5$, $\text{Co}^{2+}=7.0$). The recovery of ions from resins (P1) and the regeneration of the resin were also studied using 3M HNO_3 as an eluent. The %recovery of each ion from the studied resins are:- ($\text{Pb}^{2+}=74.6$, $\text{Ni}^{2+}=64.8$, $\text{Cu}^{2+}=52.9$, $\text{Co}^{2+}=49.2$).