



دراسة ثرموديناميكية امتزاز الكادميوم على الكربون المنشط المحضر من نوى التمر العراقي

إستبرق وفيق غياض

جامعة الأنبار – كلية العلوم

الخلاصة:

تم في هذا البحث تحضير الكربون المنشط من نوى التمر العراقي بطريقة التنشيط الكيميائي باستخدام كلوريد الخارصين بتركيز (20%) بوجود الهواء . وكان مردود الفحم 54.1 % وتم قياس المساحة السطحية للفحم المحضر وكانت $560.35 \text{ m}^2/\text{mg}$ تمت دراسة إمتزاز الكادميوم بتراكيز مختلفة على الكربون المنشط و تم قياس تركيز الكادميوم باستخدام جهاز طيف الامتصاص الذري واستخدمت معادلتي لأنكامير وفريندلش حيث تم الحصول على قيم سعة الامتزاز و كفاءة الامتزاز ، فأظهرت النتائج تطابق الامتزاز مع معادلتي لأنكامير وفريندلش وهنا تبين أن عملية إزالة الكادميوم من المحاليل المائية أعطت نتائج إيجابية و مؤثرة في حين إن تطبيق معادلة تيمك يعطي نتائج سلبية وغير واضحة.

معلومات البحث:

تاريخ التقلييم: 2012/1/5
تاريخ القبول: 2012/6/25
تاريخ النشر: 2013 / 8 / 29

DOI: 10.37652/juaps.2012.77625

الكلمات المفتاحية:

ثرموديناميكية ،
امتزاز الكادميوم ،
الكاربون المنشط ،
نوى التمر العراقي.

المقدمة :

الكادميوم أحد العناصر الثقيلة التي تهدد البيئة و خاصة الأنظمة المائية و يأتي بشكل رئيسي من عمليات التعدين و الطلع الكهربائي و مثبتات البلاستيك و البطاريات و صناعة السبائك و الأصباغ و مواد التسмيد . فالكادميوم عنصر ذو سمية عالية للأحياء حتى عند وجوده بنسب واطئة في البيئة فهو يعمل على تحطيم الأحياء من خلال الفئة العالية لمجاميع معينة موجودة في البروتين ، فهو يحل محل كل ايوني الحديد و الزنك الموجودين في البروتين كما يسبب طفرات وراثية في DNA الخلايا محدثا بذلك أمراض سرطانية (2,1).

استخدمت عملية الإمتزاز للتخلص من الكادميوم المسبب للتلوث المياه القريبة من المصانع ، فالإمتزاز هو عملية تجمع ذرات أو جزيئات أو ايونات مادة على سطح مادة أخرى حيث تستخدم هذه العملية للتخلص من الملوثات العضوية واطئة التركيز من خلال إمتزاز تلك الملوثات على أسطح مواد ذات طبيعة مسامية مثل الكربون المنشط و الزبلايت و هلام السليكا (3).

* Corresponding author at: University of Anbar - College of Science;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5859-6212>.Mobil:777777
E-mail address:

يحضر الكربون المنشط من استخدام الكثير من المواد الأولية كالخشب و قشور جوز الهند و نبات السرعوم و قشور حبوب القهوة و البوليمرات . فمخلفات المواد الزراعية ذات أهمية كبيرة جداً إذ أن لها محتوى كاربوني . يمتلك الكربون المنشط خواص و (6,5,4) عالي و محتوى رماد واطئ صفات منفردة تجعله يستخدم في مجالات عدة منها إزالة لون السكر و الحلويات و معالجة مياه الشرب و المياه الثقيلة و استخراج الذهب و إنتاج المواد الصيدلانية و المواد الكيميائية الأخرى . كما يستخدم في استرداد الغاز الناتج من إحراق الفضلات كذلك يستخدم الكربون المنشط في إزالة (8,7) المعادن الثقيلة كالنحاس و الكادميوم و الفضة . تعتمد كفاءة الكربون المنشط على عدة عوامل منها حجم المسامات و توزيع المسامات و شكل المسامات و المساحة السطحية ، فحجم المسامات له دور كبير في عملية الامتزاز (9) و هذا ما يوضح قدرة الكربون المنشط الذي يحيوي على تلك التراكيب المسامية الدقيقة في امتزاز الجزيئات السائلة و الغازية (10) .

تتم عملية تنشيط الكربون بطرق عده منها فيزيائية و أخرى كيميائية ، الطرق الفيزيائية تتم بمعاملة المادة الأولية بدرجة حرارة مرتفعة عند (700°C) ثم معاملة المنتج بمادة مؤكسدة كالهواء أو البخار أو ثاني أوكسيد الكربون بدرجة حرارة حرارة حرارة oC (900 – 1000) (11) . أما التنشيط الكيميائي فيتم بإشباع المادة الأولية (الكاربونية) بأحد المحفزات

طبيعة مسامية مثل الفحم المنشط لذلك لا يمكن قياس مساحتها السطحية مباشرة الا عن طريق الامترار باستخدام ايزوثيرم (B.E.T) المتضمن الامترار متعدد الطبقات (14) .

3- الامترار

حضرت فيما بعد نماذج من كلوريد الكادميوم ($CdCl_2 \cdot 2.5H_2O$) (المجهزة من شركة May & Baker) بتركيز مختلف وتمت دراسة إمترار الكادميوم المحضر بتراكيز مختلفة على الكاربون المنشط حيث تم أخذ (20 ml) من محلول كلوريد الكادميوم من كل تركيز ووضع في دورق مخروطي مع (1 gm) من الكاربون المنشط وحرك المزيج لمدة (4) ساعات بعدها ترك لمدة (24) ساعة ورشح وأخذ الرائق و تم تقدير الكادميوم الممترر بواسطة جهاز قياس الامتصاص الذي .

spectrometer , (GBC 933 plus , Atomic absorption Australia)

تم حساب الكمية الممتررة في الحالات جميعها بموجب العلاقة الرياضية الآتية:

$$Q_e = V_{sol} (C_0 - C_e) / M$$

= الحجم الكلي لمحلول المادة الممتررة (L)

(mg/g) = الكمية الممتررة (Qe)

.(mg/L) = التركيز الابتدائي لمحلول المادة الممتررة (C0)

.(mg/L) = التركيز عند الاتزان لمحلول المادة الممتررة (Ce)

(gm) = وزن المادة المازة (M)

وتم حساب النسبة المئوية للكمية الممتررة بموجب العلاقة الرياضية الآتية

$$Q_e \% = (C_0 - C_e) / C_0 * 100$$

(Qe%) = النسبة المئوية للكمية الممتررة

تم اختيار تركيز (40 جزء بالمليون) وتم قياس تركيز الكادميوم الممتر للنموذج بدرجات حرارية مختلفة هي (10, 20, 40, 60) درجة مئوية .

المناقشة و النتائج :

- ايزو ثيرمات الامترار :-

مثل حامض الكبريتيك أو حامض الفسفوريك أو كلوريد الخارصين (12) و عادة يتواجد الكاربون المنشط بشكلين أحدهما مسحوق و الآخر بشكل حبيبي اعتمادا على طرق الإنتاج و المواد المستخدمة و ظروف الإنتاج . (13)

يهدف البحث إلى إزالة الكادميوم الملوث للبيئة باستخدام مواد متوفرة و رخيصة مثل الكاربون المنشط المحضر من مواد مهملة مثل المخلفات الزراعية مثل قشور الرز و سعف النخيل و نوى التمر

الجزء العلمي :

1- تحضير الفحم المنشط

تم في هذا البحث تحضير الكاربون المنشط من نوى التمر العراقي ، بغسل النوى بالماء الاعتيادي ثم بالماء المقطر للتخلص من الشوائب و من ثم تجفيفه بالفرن لمدة (48) ساعة بدرجة حرارة 120 oC . طحت نماذج النوى المجفف و جفت لمدة (48) ساعة بنفس درجة حرارة مرة أخرى لتخلصها من الرطوبة ثم نقع حوالي (60) غرام من النوى المطحون بمادة كلوريد الخارصين (ZnCl2) (المجهز من قبل شركة Scharlau) و المحضر بتراكيز 20% لمرة (72) ساعة . ثم حرق التماذج بالفرن الحارق (Muffle Furnace) لمدة (4) ساعات بدرجة حرارة (450 oC) و أخذ الكاربون المنشط المتكون و حسب المردود وجد انه كان (32.46 gm) وحسب القانون الآتي نجد ان مردود الفحم هو 54.1%

$$\text{النسبة المئوية للفحم المنشط} = \frac{\text{وزن النموذج الجديد}}{\text{وزن النموذج الأصلي}} * 100$$

غسل بعدها الكاربون المنشط بسائل من الماء المقطر للتخلص من بقايا أيون الكلوريد الناتج من كلوريد الخارصين . و تم الكشف عن أيون الكلوريد باستخدام محلول نترات الفضة (AgNO3) جفف الناتج المحسوب بفرن بدرجة حرارة (60 oC) لمدة (48) ساعة بعدها حفظ الناتج في المحفف .

2- قياس المساحة السطحية لنماذج الفحم المنشط

استخدمت طريقة ايزوثيرم (B.E.T) المتضمنة امترار غاز النيتروجين في تقدير المساحة السطحية وذلك لأن عدد كبير من المواد المستخدمة في عمليات الامترار تكون غير منتظمة إلى حد كبير و ذات

الجدول (1) يوضح قيم التراكيز الأولية (C_0) و التراكيز عند الاتزان (C_e) و النسبة المئوية لامتاز (Q_e%) للكادميوم الممتر على الكربون المنشط بكلوريد الخارصين .


C_0 (ppm)	C_e	$1/C_e$	Log C_e	Ln C_e	Q_e	$1/Q_e$	Log Q_e	$Q_e\%$
5	0.03	33.3	-1.48 -1.53	-3.5	0.09	11.11	-1.04	99.4
10	1.66	0.602	0.22	0.506	0.16	6.25	-0.79	83.4
15	3.5	0.285	0.544	1.25	0.22	4.54	-0.65	76.6
20	5.2	0.19	0.71	1.64	0.29	3.44	-0.53	74
40	15.7	0.063	1.19	2.75	0.48	2.08	0.31	60.75
60	31.35	0.031	1.49	3.44	0.57	1.75	-0.24	47.71
80	42.45	0.023	1.62	3.74	0.75	1.33	-0.124	46.9

الجدول (2) يوضح قيم ثوابت معادلات لانكمير و فريندلش و تيمكن و معاملات الترابط للكادميوم الممتر على الكربون المنشط .


Langmuir isotherm			Frendlich isotherm			Temkin		
a(mg/g)	b(L/mg)	R ²	K _f	n	R ²	A(L/g)	B	R ²
1.57	8.32	0.958	0.199	3.44	0.91	0.25	0.08	0.716

جدول (3) القيم الحرارية (الترموديناميكية) لأمتاز الكادميوم على الفحم المنشط .


Initial cadmium con.(mg/L)	ΔH (KJ/mol)	ΔS (J/mol/k)	ΔG (KJ/mol)			
			c10	c20	c40	60c
40	8892.12	-23.93	2522.09-	1088.96-	1027.9-	1273.5-




الشكل (1) آيزوثيرم لانكمير لإمتاز الكادميوم على الفحم المنشط



الشكل (2) آيزوثيرم فريندلش لإمتاز الكادميوم على الفحم المنشط



الشكل رقم (4) ترموديناميكية امتصار الكادميوم على الفحم المنشط



شكل رقم (5) تأثير درجة الحرارة على امتصار الكادميوم على الفحم المنشط

4. pis. J. J , Centeno T. A. , M. Muharud , A. B. Fuertes , Fuel processing Technol. , 47 , 119 ,(1996) .
5. Gomes – Serrano .V, . Pastor – Vilegas .J, Perez Florindo .A, Analy .J. Appl. Pyro. 36 , 71, (1996)
6. Prahas . D , kartika .Y , Indeswati .N , Chem. Eng. J. , 140,32,(2008).
7. . Saleh. N. J, . Ismaeel. M. I, Eng. Tech. J. ,26 , 3, (2008).

المصادر :

1. Zeag . X , Tang. J, Yin. African. H, J. Bioteach , 9,39,6525,(2010)
2. Hanz lik .P, Jehlick . J, Weishauptora . Z, Plant soil Environ , 50, 257,(2004)
3. Skoog. D. A and Wast .D. M, “ Fundamentals of analytical chemistry “ , 2nd ed. , Rinehart and Winston , Inc. , New York (1969) .

12. . Youssef. A. M, . Radwan N. R. E, Colloids and Surfaces A. physicochem. Eng. Aspects ,252 , 143 , (2005) .
13. Abdullah. A. H , kassim .A , zainal .Z , Malaysian J. analy. Sci. , 7 ,65 , (2001) .
14. Barrom ,G.M."physical chemistry " sth ed .,Mc Graw – Hill , New york ,418- 424 (1972).
15. Senthil. P . K., Ramakrishnan. K“ Brazilian J.Chem.Eng. ” , 27, 2 , 347 , (2010).
8. Baccar . R , Bouzid J, Hontiel. A, J. of hazardous Material , 162 , 1522 , (2009).
9. Rodriguez . F , “ Introduction to carbon Technologies ” , pub Dela Univ. dealicante , Spain , (1997).
10. . Tsai .W, . Chang .T, J. Resour conserve Recycl. , 32 , 43 , (2001).
11. Zhonghaa , H. Vasant , E. F. carbon , 33, 1293 (1995).

THERMODYNAMIC STUDY OF CADMIUM ADSORPTION ON SYNTHETIC ACTIVATED CARBON FROM IRAQI DATE PIT

ISTABRAQ W. GYAATH

ABSTRACT :

In this work an activated carbon was prepared from Iraqi dates pit by chemical activation with zinc chloride (20%) in present of air the resultant charcoal was % 54.1 and the measured of specific surface area was 560.35 m²/mg then studied the adsorption of cadmium at variable concentration on activated carbon and measured the concentration and of cadmium was measured by atomic absorption spectroscopy .studied Langmur and Frendlich equations to find Langmur and Frendlich constants . The results indicated that the adsorption were fitted with Langmur and Frendtich models with highly correlation coefficient and the removal of cadmium by activated carbon from aqueous solutions was more effective process. Mean while the use of Temkim models showed less effective role in cadmium adsorption with low correlation coefficient (R²=0.71).