



Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies of adsorption of Vitavax on carbon prepared from stems of Eucalyptus trees.

Ahmed M. M. Hassan

Emad A. S. Al-Hyali

Univ. of Mosul , College of Edu. for Pure Sci., Dept. Chem

Article Information

Article history:

Received: May 2,2023

Reviewer: June 5,2023

Accepted: June 5,2023

Available online

Keywords:

Eucalyptus trees, adsorption, activated carbon, pesticide (Vitavax), equilibrium study, thermodynamics

Correspondence:

Abstract

This research included the preparation of a new type of activated carbon using the stems of eucalyptus trees obtained from the forests of the city of Mosul. It was found that this type of prepared carbon is of the nano type whose particle size is less than (100 nm), as its particle sizes ranged from (41.11, 58.64, 65.27 nm). This type of carbon was used to remove Vitavax pesticide, (in which the active substance is the carboxine) from its aqueous solutions. This research included the application of the Freundlich and Langmuir isotherms, and the results showed that the practical data of the system under study follows more of the Langmuir isotherms. This is indicated by the high (R^2) values, where the R^2 value of Freundlich was (0.9825), while the Langmuir value of R^2 was (0.991). The thermodynamic study of adsorption in the system under consideration showed that it is a spontaneous process through (negative ΔG°) values and leads to greater uniformity after the adsorption process, in addition to the force that controls the bond between the pesticide and the carbon surface, are physical forces ($\Delta H = -8.558$). The research also included the application of four kinetic models on the practical data of the system under study, namely, pseudo-first-order, pseudo-second-order, and intra particle diffusion. The results showed that the adsorption system used in this research follows the pseudo second-order reaction equation, and that the process of intra particle molecular diffusion is not the only mechanism that dominates the adsorption process.

دراسة اتزان وحركية وثرموداينميكية لامتماز مبيد Vitavax على الكربون المحضر (من سيقان أشجار اليوكالبتوس)

احمد محمود محمد حسن

عماد عبدالأله صالح الحياي

جامعة الموصل – كلية التربية للعلوم الصرفة – قسم الكيمياء

الخلاصة:

تضمن هذا البحث تحضير نوع جديد من الكربون المنشط باستخدام سيقان أشجار اليوكالبتوس المحصل عليها من غابات مدينة الموصل وقد وجد ان هذا النوع من الكربون المحضر من النوع النانو الذي يكون حجم دقائقه اقل من (100nm) حيث تراوحت حجوم دقائقه (41.11 , 58.64 , 65.27nm) وقد تم استخدام هذا النوع من الكربون في ازالة مبيد (Vitavax) الذي تكون فيه المادة الفعالة (الكاربوكسين) من محاليله المائية وقد تضمن هذا البحث تطبيق ايزوثيرمي فرنديك ولانكماير وكان نموذج لانكماير اكثر انطباقا على البيانات العملية للنظام المدروس, تشير الى ذلك نتائج قيم (R^2) عالية حيث كانت قيمة R^2 لفرنديك (0.9825), اما لانكماير فكانت قيمة R^2 (0.991) كما اظهرت الدراسة الثرموداينميكية للامتماز في النظام قيد الدراسة بانه عملية تلقائية من خلال قيم (ΔG^0 السالبة) ويؤدي الى انتظام اكبر بعد عملية الامتماز (قيم ΔS^0 سالبة) فضلاً عن ان القوة التي تتحكم بالارتباط بين المبيد وسطح الكربون هي قوى ذات طبيعة فيزيائية ($\Delta H = -8.558 \text{ kJ/mole}$) وان الامتماز هنا هو عملية باعثة للحرارة كما تضمن البحث تطبيق ثلاث نماذج حركية وهي الرتبة الاولى الكاذبة والرتبة الثانية الكاذبة والانتشار الجزيئي الضمني واظهرت النتائج ان نظام الامتماز المستخدم في هذا البحث يتبع معادلة تفاعل الرتبة الثانية الكاذبة وان عملية الانتشار الجزيئي الضمني هي ليست الميكانيكية الوحيدة المهيمنة على عملية الامتماز.

الكلمات المفتاحية: اشجار اليوكالبتوس , امتماز , كربون منشط , مبيد (Vitavax), دراسة الاتزان, ثرموداينمك

المقدمة

يعد التلوث البيئي احد المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العالم الحديث وأكثرها انتشاراً بسبب التقدم الزراعي والصناعي والتزايد في سكان العالم. وتعد الصناعة من اكثر الملوثات للبيئة⁽¹⁾. اذ يعد الماء من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنه في العديد من الجوانب الاقتصادية كالزراعة والصناعة والنقل فضلاً عن الجوانب الحياتية كمياه الشرب واستخداماته المنزلية الاخرى⁽²⁾, اذ يمكن ان تتعرض مياه الانهار والبحيرات والمياه الجوفية للتلوث وذلك من خلال ما يتم تسريبه اليها من مواد كيميائية مع مياه الصرف الزراعي ناتجة من تكتيف استخدام الأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشرات والاعشاب ونواتج تحليلها البيولوجي⁽³⁾. اما بالنسبة لتلوث الاراضي الزراعية بطرق مباشرة من خلال معاملة التربة ذاتها بالمبيدات لأجل مكافحة الآفات التي تعيش في التربة او حماية المجموع الخضري للنباتات او بطرق غير مباشرة من خلال الرش المتكرر للآفات الضارة حيث من الممكن ان تتساقط قطرات من المبيد وتصل الى التربة, الامر الذي يسبب تدمير التربة وبالنتيجة التأثير على خصوبتها وتلوثها بالمبيدات , كما ان ابقاء المبيدات في الاراضي الزراعية يؤدي الى القضاء على الكثير من الكائنات الحية التي تعيش على النباتات المزروعة في تلك الاراضي, فعلى سبيل المثال يتم تحويل بعض المبيدات الموجودة في التربة الى مواد سامة يتم امتصاصها بواسطة

النباتات وعندما يتغذى الانسان او الحيوان على هذه النباتات فمن الطبيعي ان يتاثر بالكثير من الامراض والتي من الممكن ان تؤدي الى الموت (٤). هذا الامر دفع العديد من الباحثين بالعمل بهذا المجال. ويعد الأمتزاز احد وادق واسهل الطرق المستخدمة للتخلص من الملوثات العضوية والمواد السامة والاصباغ من مخلفات المياه لاسيما مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة من المخلفات الصناعية (٥) والتي لا يمكن التخلص منها بالطرق التقليدية كالتخثر والتلبد والتناضح وغيرها كونها مكلفة اقتصادياً ولها مساوئ اخرى , ويعد الامتزاز طريقة كفوءة واقتصادية وسهلة الانجاز للتخلص من المواد الملوثة من خلال امتزازها على سطوح المواد المازة التي تمتلك الصفة المسامية كما في الكربون المنشط والزيولايت (٦) والرماد المتطاير والاطيان المسامية (٧). في هذا البحث حضر نوع جديد من الكربون المنشط من اشجار اليوكالبتوس من غابات الموصل , اما المادة الممتزة فتضمن الدراسة بهذا البحث على مبيد (Vitavax) حيث يعتبر مبيد الفيتافاكس من المبيدات الفطرية الجهازية لتعقيم البذور ضد الامراض الفطرية المتواجدة في الاغلفة الخارجية للبذور او الكامنة بداخلها وذلك من خلال تجهيز ميكانيكية خاصة لمعالجتها, وعند المعالجة من المفضل تعريض البذور لدرجة حرارة عالية ورطوبة منخفضة نسبياً. والمحصلة النهائية لاستخدام هذا المبيد هو الحصول على بدرات جيدة ومتماثلة في القدرة الانتاجية (٨).

وبقدر تعلق الامر بنا فإننا لم نجد دراسة في الادبيات تشابه دراستنا في تحضير الكربون المنشط من شجرة اليوكالبتوس بنفس الطريقة ولم تستخدمه في معالجة التلوث من المبيدات مع وجود دراسات محدودة لاستخدام هذا النوع من الاشجار في ازالة بعض العناصر من محاليلها المائية (٣٨). وعليه فقد تضمنت الدراسة في هذا البحث اختبار كفاءة وسعة الأمتزاز ودراسة العوامل المؤثرة على الامتزاز وتطبيق الدراسة الحركية والثرموداينمكية لنظام الامتزاز بالإضافة الى تطبيق البيانات العملية عند الاتزان على نوعين من الايزوثيرمات للتعرف على طبيعة النظام المدروس .

- أيزوثيرمات الامتزاز Adsorption Isotherms

١- أيزوثيرم فرندلخ Freundlich Isotherm

تعتبر معادلة فرندلخ احد موديلات الأيزوثيرمات المعروفة والتي بالإمكان تطبيقها بنجاح على الانظمة الاحادية المكون , حيث يفترض هذا النموذج على ان سطح المادة المازة غير متجانس وذلك لعدم انتظام الطاقة الكامنة عليها نتيجة لامتلاك مواقع الامتزاز مستويات متفاوتة من الطاقة, وأن قوة العلاقة الخطية بالإمكان التعبير عنها من خلال قيمة معامل الارتباط (R^2) حيث ان هذه القيمة تستخدم في تقييم مدى إمكانية تمثيل البيانات التجريبية للامتزاز من خلال هذا الأيزوثيرم.

ويمكن التعبير عن النموذج الخطي بالمعادلة رقم (١) :

$$\log q_e = \log K_f + 1/n \log C_e \quad \dots\dots\dots(1)$$

حيث ان n , K_f يمثلان ثوابت أيزوثيرم فرنديلخ أما قيمة q_e فتمثل كمية المادة الممتزة لكل غرام من المادة المازة والتي تعرف بسعة الامتزاز (في حالة الاتزان) (mg/g) أما C_e فتمثل تركيز المادة المتبقية اي الغير ممتزة عند الاتزان (mg/L) وعند رسم العلاقة بين $\log q_e$ مقابل $\log C_e$ فإنه يعطي خطأ مستقيماً ميله يساوي $(1/n)$ والذي يمثل مقياساً لشدة الامتزاز ومقطع مقداره يساوي $\log K_f$ والذي يكون دالة لسعة الامتزاز , حيث ان مقدار القيمة n يشير الى الأفضلية لنظام المادة المازة – الممتزة ودرجة عدم التجانس لسطح المادة المازة حيث عندما تكون قيمتها محصورة بين $(1-10)$ فهذا يعني ان الامتزاز جيد ومفضل اما عندما تكون قيمة n اقل من الواحد فإن هذا الامتزاز ضعيف وغير مفضل أما عندما تكون $n=1$ فإن هذا الامتزاز يكون خطياً حيث عندما $n < 1$ يكون الامتزاز كيميائي اما عندما $n > 1$ يكون امتزاز فيزيائي ^(١٠٩).

٢- أيزوثيرم لانكماير Langmuir Isotherm

ان هذا النموذج يفترض على ان الجزيئات تمتز على عدد محدد من الفتحات (المسامات) الموجودة على وزن معين من السطح الماز , والتي تكون متكافئة طاقياً وكل فتحة بالإمكان ان تحمل جزيئة ممتزة واحدة فقط , وأن الجزيئات الممتزة على السطح الماز لا تتداخل مع بعضها ولا مع الجزيئات الاخرى المهاجمة والمتواجدة في المحاليل ولذلك فإن طبقة واحدة من الجزيئات الممتزة تتشكل على السطح الماز . وبحسب هذا النموذج فإن ظاهرة الامتزاز تكون سريعة في البداية ومن ثم تصل الى حالة الأتزان بعد تساوي معدل السرعة النسبي لارتباط الجزيئات على سطح المادة المازة ومعدل رجوعها الى المحلول ^(١٢٠١). وبحسب هذا النموذج فإن كمية المادة الممتزة تتناسب مع الجزء المعرض لظاهرة الامتزاز , في حين ان كمية الجزيئات العائدة تتناسب مع الجزء المغطى من السطح . ويمكن التعبير عن هذا النموذج بالمعادلة الخطية رقم (2) :

$$C_e/q_e = 1/bQ_{\max} + C_e/Q_{\max} \dots\dots\dots(2)$$

حيث ان (b) ثابت أيزوثيرم لانكماير ويشير الى قوة ارتباط المبيد على سطح المادة المازة , اما قيمة $(Q_{\max})$ فتمثل اقصى لسعة نظرية للامتزاز للمادة المازة (ملغرام من المادة الممتزة لكل غرام من المادة المازة) , أما قيم q_e و C_e فهما التركيز المتبقي وسعة الامتزاز عند الاتزان على التوالي .

-الدراسة الحركية Kinetic Study

من اجل الحصول على المعلومات الدقيقة التي توضح ميكانيكية الامتزاز والقوى المؤثرة عليها لقد تمت دراسة النماذج الحركية على المبيد المدروس وبالشكل التالي :

١- معادلة الرتبة الاولى الكاذبة Pseudo First Order Equation

ان اول وصف للبيانات الحركية للامتزاز كان من قبل Lagergren وكان ذلك من خلال معادلة المرتبة الاولى الكاذبة والتي تعتبر اول معادلة تستعمل لوصف معدل السرعة للامتزاز وذلك بالاعتماد على سعيته وبعد ذلك استخدمها العديد من الباحثين^(١٤,١٣). ويمكن التعبير عن معادلة المرتبة الاولى الكاذبة بالمعادلة رقم (٣) :

$$\ln(q_e - q_t) = \ln q_e - k_1 t \quad \dots\dots\dots(3)$$

ولأجل انطباق هذا النموذج على البيانات العملية للامتزاز من خلال رسم العلاقة بين $\ln(q_e - q_t)$ مقابل الزمن t يجب ان يعطي علاقة خطية ويحصل تطابق بين قيمة سعة الامتزاز المحسوبة والعملية.

٢- معادلة الرتبة الثانية الكاذبة Pseudo Second Order Equation

يستخدم هذا النموذج ايضاً لوصف حركية الامتزاز اذ أن هذا النموذج يوضح كيفية اعتماد معدل السرعة على سعة الامتزاز للمادة المازة الصلبة وليس على تركيز المادة الممتزة وبخلاف بقية النماذج الحركية الاخرى فانه يتنبأ بسلوك الامتزاز على طول الفترة الزمنية للامتزاز , وذلك يتفق مع ميكانيكية امتزاز تتضمن فيها الخطوة المحددة لمعدل السرعة والتي قد تتضمن قوى تكافئية من خلال المشاركة او التبادل بالإلكترونات بين المحلول والمادة المازة, حيث يمكن التعبير عن معادلة المرتبة الثانية الكاذبة بالمعادلة رقم (٤)

$$t/q_t = 1/k_2 q_e^2 + 1/q_e \cdot t \quad \dots\dots\dots(4)$$

ولأجل انطباق هذا النموذج على البيانات العملية للامتزاز من خلال رسم العلاقة بين t/q_t مقابل الزمن t يجب ان يعطي علاقة خطية ويحصل تطابق بين قيمة سعة الامتزاز المحسوبة والعملية^(١٦,١٥). كما يمكن استخدام ثابت معدل سرعة الامتزاز k_2 لا يجاد قيمة السرعة الابتدائية للامتزاز (h) من الرتبة الثانية الكاذبة من خلال المعادلة رقم (٥)

$$h = k_2 \cdot (q_e)^2 \quad \dots\dots\dots(5)$$

٣- نموذج انتشار الدقائق الضمني Intra-particle Diffusion Model

ان معدل السرعة الكلي للامتزاز سوف يحدد بواسطة الخطوة الأبطأ والتي قد تكون أما الانتشار من الحدود الخارجية للسائل الى السطح الماز . او الانتشار الجزيئي الضمني داخل المسامات للمادة المازة . ان معدل سرعة الامتزاز على المواقع الفعالة يفترض ان يكون سريعاً, وأن من الامور الهامة التي يجب ايجادها وتحديدتها هو جهد معدل السرعة المحدد لميكانيكية الامتزاز وطبقاً ل Morris-Weber فانه اذا كان الانتشار الجزيئي الضمني^(١٧) هو العامل المسيطر على معدل سرعة التفاعل فان عملية أزاله المواد الممتزة تتغير مع الجذر التربيعي للزمن , وبالنتيجة فانه من الممكن حساب معدل سرعة الامتزاز وذلك من خلال حساب سعة الامتزاز للمادة المازة كدالة للجذر التربيعي للزمن . حيث ان نموذج الانتشار الجزيئي الضمني يمكن تمثيله بالمعادلة رقم (٦)^(١٩,١٧,١٨)

$$q_t = K_{diff} t^{1/2} + C \quad \dots\dots\dots(6)$$

ان K_{diff} ($mg.g^{-1} .min^{-1/2}$) يمثل ثابت معدل السرعة للانتشار الجزيئي الضمني , اما C ($mg.g^{-1}$) هو قيمة المقطع , وان قيمة K_{diff} يمكن ايجادها من ميل الخط المستقيم.

الجزء العملي : تضمن الجزء العملي الآتي:

- الأجهزة المستخدمة Instruments Used

- ١- مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية : هذا الجهاز ثنائي المسار ذو منشأ ياباني (Shimadzu موديل UV-١٨٠٠)
- 2- ميزان إلكتروني حساس : من نوع CR-٢٠٠ ذو أربع مراتب عشرية بعد الفارزة
- 3- فرن التجفيف : استخدم هذا الفرن لأغراض التجفيف والكربنة.
- 4- جهاز قياس الدالة الحامضية : صنع من شركة Jenway موديل ٣٥١٠
- ٥- الهزاز ذو الحمام المائي : وهو من نوع Typ. Bs-11 من شركة Jwrio tech ذو منشأ كوري.
- 6- جهاز الطرد المركزي **Centerifuge** : استخدم لعزل النماذج (فصل الراسب عن المحلول) وهو ذو منشأ الماني من نوع Hermle Z200A مجهز من قبل شركة HERME LABORTECHNIK
- ٧- جهاز المسح الإلكتروني **SEM**: من طراز MIRA3LMU وقد أجريت القياسات في جامعة تبريز في إيران.


- المواد الكيميائية Chemical materials

- ١- حامض الهيدروكلوريك Hydrochloric acid
- ٢- إيثانول Ethanol
- ٣- هيدروكسيد البوتاسيوم Potassium Hydroxide
- ٤- ماء مقطر Distilled water
- ٥- **المادة المازة (كربون منشط محضر) Synthesized Activated Carbon (SAC)**
في هذه الدراسة حضر نوع جديد من الفحم من سيقان شجر اليوكالبتوس اليابسة والتالفة بعد تنظيفها وتقطيعها وغسلها لعدة مرات وتجفيفها تحت الهواء الطلق ثم في فرن كهربائي عند ١٠٥-١١٠ م لمدة ٤٨ ساعة. لغرض الكربنة سخن الخشب بعد مزجه مع KOH بنسبة ٢.٥ : ١ وزن (KOH : خشب) الى درجة ٥٠٠ لمدة ثلاث ساعات. برد المزيج وغسل بالماء المقطر عدة مرات الى ان اصبح pH ماء الغسل = ٧ ثم غسل بالحامض وصعد لمدة ثلاث ساعات اخرى ثم غسل الى ان وصلت الدالة الحامضية لمياه الغسل ٧. جفف

الفحم المحضر جيدا ثم تم سحقه ميكانيكيا واستخدمت المناخل الجزيئية لعزله وحفظه بعبوات محكمة الغلق للدراسة اللاحقة.

-المادة الممتزة (مبيد Vitavax) :

الجدول (١) : المبيد المستخدم وبعض الخواص والشركة المجهزة له

اسم المبيد التجاري	اسم المادة الفعالة	الصيغة التركيبية	اللون	الشركة المجهزة	$\lambda_{\max}$ (nm)
Vitavax	Carboxin	 Carboxin	بنفسجي	Chemtura-Italy	٥٨٨

تقدير كمية المادة الممتزة Determination Of Adsorbate

ان كل من كفاءة وسعة الامتزاز تستخدم في التعبير عن كمية المادة الممتزة وذلك من خلال تقدير الكمية المتبقية من المادة في المحلول وبما ان المبيد الذي تم دراسته ملون فان الطريقة الطيفية في المنطقة المرئية والفوق البنفسجية التي تقع ضمن المدى (300-800 nm) كانت الأمثل والأفضل في الحساب ويتم حساب كمية المادة الممتزة من خلال الفرق بين التركيز الابتدائي والتركيز المتبقي في المحلول وقد اعتمد منحني المعايرة لإيجاد هذه التراكيز تم ايجاد كل من المادة الممتزة وكفاءة الامتزاز وسعة الامتزاز من خلال استخدام المعادلات رقم (٨,٩)

$$A = \epsilon bCL \dots\dots\dots(7)$$

$$\% \text{ Adsorption} = \frac{Ci - Ce}{Ci} \times 100 \dots\dots\dots(8)$$

$$q_e = \frac{Ci - Ce}{m} \times V_L \dots\dots\dots(9)$$

حيث ان (A) تمثل الامتصاص ، و (ϵ) معامل الامتصاص المولاري ، و (C) التركيز ، اما (L) فتمثل عرض الخلية ($L=1\text{cm}$) وان (C_i) يمثل التركيز الابتدائي ، اما (C_e) فيمثل التركيز المتبقي ، في حين يمثل ($C_i - C_e$) التركيز الممتز والذي يرمز له (C_{ads}) ، اما (q_e) فتتمل سعة الامتزاز ، اما بالنسبة (V_L) حجم محلول المبيد بالتر ، وان (m) هو وزن المادة المازة (غم) . ان جميع التراكيز بوحدة (mg/L) ppm.

استخدام طريقة الدفعة الواحدة Batch method


أنجزت كافة الدراسات من تأثير العوامل على عملية الأمتزاز والدراسات الحركية لها والتي تتضمن تطبيق الدراسة بطريقة الدفعة الواحدة من خلال تغير بعض المتغيرات وتثبيت البعض الآخر وكما يلي:

حضرت محاليل مختلفة التراكيز من المبيد في دوارق زجاجية مخروطية الشكل محكمة السد وبنفس الظروف. ثم أضيف إليها كميات من المادة المازة من الكاربون المنشط التجاري والكاربون المنشط المحضر حيث رجبت رجاً مستمراً وبأوقات زمنية معينة وبمعدل رج (١٠٠ دورة/ دقيقة) باستخدام جهاز الهزاز ذو الحمام المائي بعد ضبط درجة الحرارة.

تحديد الطول الموجي الأعظم ومنحني المعايرة

جرى تعيين أعظم طول موجي ($\lambda_{\max}$) عند أعلى امتصاص للمحلول الذي تم تحضيره من المبيد قيد الدراسة وذلك من خلال تسجيل طيف الامتصاص لمحلول المبيد ذا تركيز ملائم والتي تم من خلالها تحديد أعلى طول موجي لمحلول المبيد الملون عند قراءة أعلى قيمة امتصاص . ومن ثم تحضير محلول للمبيد وبتركيز مختلفة ومن ثم قياس امتصاص المحلول عند تلك التراكيز وبعدها يتم رسم العلاقة بين شدة الامتصاص والتراكيز

والذي يجب أن
مبهرت. لقد وجد
هي (588nm)




ينطبق عليها قانون بير - لا
ان قيمة ($\lambda_{\max}$) لهذا المبيد

شكل (١) منحني المعايرة لمبيد Vitavax

النتائج والمناقشة

المادة المازة:

لغرض تشخيص شكل سطح الكربون المحضر استخدمت تقنية حيود الاشعة السينية XRD والمجهر الالكتروني الماسح SEM لنموذجين احدهما كربون تجاري (Commercial Activated Carbon) (CAC) والآخر للكربون المحضر في هذه الدراسة (Synthesized Activated Carbon, SAC) لغرض المقارنة وكما هو مبين في الشكل رقم (٢).



شكل (٢): اشكال (a و c) XRD و SEM (b , d) لسطوح الكربون المحضر (SAC) والكربون التجاري (CAC) .

اظهرت نتائج قياسات المجهر الالكتروني الماسح تباين في حجم الدقائق للكربون المحضر (شكل (٢)٢) وجميعها كانت بالحجم النانو (٤١.١١ و ٥٨.٦٤ و ٦٥.٢٧ nm) في حين كانت احجام دقائق الكربون التجاري كالاتي (٥٢.٠٢ و ٥٢.٠٣ و ٥٢.٦١ nm) شكل (٢) (٤) كما استخدمت XRD لدراسة الاشكال البلورية لسطح الكربون. اعطى سطح الكربون المحضر في هذه الدراسة حزميتين بموقع (2Theta) احدهما قوية تقع في المدى (١٨ - ٢٠) والاخرى اقل تقع في المدى (٤٠ - ٤٨) وهذا يعطي اشارة الى تكون دقائق بحجم النانو

تأثير كمية المادة المازة The effect of adsorbent weight

النتائج التي تم الحصول عند دراسة تأثير كمية المادة المازة موضحة بالجدول رقم (٢)

الجدول (٢) تأثير كمية المادة المازة على كفاءة وسعة الامتزاز عند زمن ٦٠ دقيقة ودرجة حرارة ٢٥ مئوية وسرعة رج ١٠٠ دورة ١ دقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ مللتر

Carbon Type	C _i (mg/L)	Wt. of C (gm)	C _e (mg/L)	ads %	Q _e (mg/gm)
CAC	٥٧٥	٠,٠١	٢٩٦,٣٦٣	٤٨,٤٥٨	٦٩٦,٥٩٢
		٠,٠٣	١٨٣,٦٣٦	٦٨,٠٦٣	٣٢٦,١٣٦
		٠,٠٥	١١١,٨١٨	٨٠,٥٥٣	٢٣١,٥٩١
		٠,٠٧	٧٨,١٨١	٨٦,٤٠٣	١٧٧,٤٣٥
		٠,١	٦٠,٩٠٩	٨٩,٤٠٧	١٢٨,٥٢٢
SAC	٥٧٥	٠,٠١	٣٢٤,٥٤٥	٤٣,٥٥٧	٦٢٦,١٣٧
		٠,٠٣	١٩٩,٠٩٠	٦٥,٣٧٥	٣١٣,٢٥٧
		٠,٠٥	١٥٥,٩٠٩	٧٢,٨٨٥	٢٠٩,٥٤٥
		٠,٠٧	١٣٤,٥٤٥	٧٦,٦٠٠	١٥٧,٣٠٥
		٠,١	١٠٨,١٨١	٨١,١٨٥	١١٦,٧٠٤

نلاحظ من الجداول أعلاه أن زيادة كمية المادة المازة تعمل على زيادة نسبة الأمتزاز بشكل طردي ، أما سعة الأمتزاز فعلى العكس فقد انخفضت بسبب زيادة عدد المواقع الفعالة على السطح المادة المازة لارتباط جزيئات المادة المراد امتزازها وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج سابقة ^(22,21,20). وعليه سوف تقتصر دراستنا بهذا البحث على استخدام الفحم المحضر لكونه متوفر بكميات كبيرة فضلاً عن تكلفته القليلة بالمقارنة مع الفحم التجاري ويمكن زيادة كفاءته للأمتزاز من خلال زيادة كميته لكون الكمية تتناسب طردياً مع كفاءة الأمتزاز .

٢- تأثير التركيز الابتدائي The effect of Initial concentration

النتائج التي تم الحصول عليها عند دراسة تأثير التركيز الابتدائي موضحة بالجدول رقم (٣)

الجدول (٣): تأثير التركيز على كفاءة وسعة الأمتزاز عند زمن ٦٠ دقيقة وحجم المحلول ٢٥ مللتر وكمية المادة المازة 0.1g ودرجة حرارة ٢٥ مئوية وسرعة رج ١٠٠ دورة أدقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ مللتر

نوع المادة المازة	C _i mg/L	C _e mg/L	%	q _e mg/g
----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------

الكاربون المحضر	٤٧٥	٨٢,٧٢٧	٨٢,٥٨٣	٩٨,٠٦٨
	٥٧٥	١٠٨,١٨١	٨١,١٨٥	١١٦,٧٠٤
	٦٧٥	١٣١,٨١٨	٨٠,٤٧١	١٣٥,٧٩٥
	٧٧٥	١٥٧,٢٧٢	٧٩,٧٠٦	١٥٤,٤٣١
	٩٠٠	١٨٩,٠٩٠	٧٨,٩٨٩	١٧٧,٧٢٧
	١٠٥٠	٢٥٦,٨١٨	٧٥,٥٤١	١٩٨,٢٩٥
	١١٥٠	٣٠٠,٩٠٩	٧٣,٨٣٤	٢١٢,٢٧٢
	١٢٧٥	٣٨٧,٧٢٧	٦٩,٥٩٠	٢٢١,٨١٨

لقد اظهرت النتائج المذكورة في الجداول اعلاه على ان سعة الامتزاز تزداد مع زيادة التركيز , أما كفاءة الامتزاز (النسبة المئوية للامتزاز) تتناقص مع زيادة التركيز ويمكن ان يعود السبب في ذلك على ان استخدام كمية ثابتة من المادة المازة التي تحتوي على عدد محدد من المواقع الفعالة يؤدي الى زيادة التنافس بين جزيئات المبيد للارتباط بالمواقع الفعالة والذي يؤدي الى تخلف كمية اكبر من المبيد في المحلول بعد عملية الاتزان والذي يقلل من كفاءة الامتزاز عند حسابها رياضيا من خلال النسبة بين كمية المادة الممتزة الى كمية المادة المتبقية في المحلول .

3-تأثير الزمن التماس Effect of contact time

النتائج التي تم الحصول عليها عند دراسة تأثير الزمن موضحة بالجدول رقم(٤)

الجدول (٤) تأثير زمن التماس على كفاءة وسعة الامتزاز عند درجة حرارة ٢٥° وكمية (0.1gm) من الفحم المحضر وتركيز ابتدائي 575ppm وسرعة رج ١٠٠دورة/ دقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ملتر

t. (min)	C _e mg/L	%	q _t mg/g
١٠	٢٣٢,٢٧٢	٥٩,٦٠٤	٨٥,٦٨٢
٢٠	١٧٩,٠٩٠	٦٨,٨٥٣	٩٨,٩٧٧
٣٠	١٤٣,٦٣٦	٧٥,٠١٩	١٠٧,٨٤١
٤٠	١١٩,٠٩٠	٧٩,٢٨٨	١١٣,٩٧٧
٥٠	١١٠,٤٥٤	٨٠,٧٩٠	١١٦,١٣٦
٦٠	١٠٨,١٨١	٨١,١٨٥	١١٦,٧٠٤
٧٠	١٠٧,٢٧٢	٨١,٣٤٣	١١٦,٩٣١
٨٠	١٠٧,٢٧٢	٨١,٣٤٣	١١٦,٩٣١

ان النتائج التي تم الحصول عليها بالجداول اعلاه والخاصة بتأثير الزمن تشير على ان عملية الامتزاز في الدقائق الاولى تكون سريعة جداً وبعدها تبدأ بالتباطؤ التدريجي الى ان يصل الامتزاز الى حالة الاتزان حيث ان عملية الامتزاز بعد حدوث الاتزان تبقى ثابتة تقريبا⁽²³⁾ . حيث ان وصول عملية الامتزاز الى السرعة التي يكون فيها ارتباط جزيئات المادة الممتزة (المبيد) بسطح المادة المازة مساويا لسرعة انبعاث جزيئات اخرى من السطح الماز الى المحلول وهذا ما يسمى (بحالة الاتزان) حيث وجد ان المادة قيد الدراسة وصلت الى حالة الاتزان في وقت يتراوح بين (٧٠ - ٨٠) دقيقة , وان حدوث هذا الاختلاف في سرعة الامتزاز يعود الى وفرة المواقع الفعالة الفارغة الموجودة على سطح المادة المازة والمؤهلة للارتباط بالمادة الممتزة في بداية عملية الامتزاز بالإضافة الى ان تركيز المادة الممتزة في بداية الامتزاز يكون عاليا , والذي يسهل عملية انتقال جزيئات المادة الممتزة الى سطح المادة المازة , وبمرور الوقت يقل عدد المواقع المؤهلة للامتزاز

ويزداد معها التنافس بين جزيئات المحلول للارتباط بهذه المواقع فينتج بذلك تناقص في سرعة حدوث عملية الامتزاز الى ان يصل النظام الى حالة الاتزان .

٤- تأثير درجة الحرارة Effect Of Temperature

النتائج التي تم الحصول عليها عند دراسة تأثير درجة الحرارة موضحة بالجدول رقم (٥)

الجدول (٥) تأثير درجة الحرارة على كفاءة وسعة الامتزاز باستخدام كمية المادة المازة 0.1g وتركيز ابتدائي 575ppm وزمن 70 دقيقة وسرعة رج ١٠٠ دورة دقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ مللتر

Temp. °C	C _e (mg/L)	%	q _e (mg/gm)
١٥	١٠٣,١٨١	٨٢,٠٥٥	١١٧,٩٥٤
٢٥	١٠٧,٢٧٢	٨١,٣٤٣	١١٦,٩٣١
٣٥	١١٨,١٨١	٧٩,٤٤٦	١١٤,٢٠٤
٤٥	١٢٦,٨١٨	٧٧,٩٤٤	١١٢,٠٤٥
٥٥	١٤٦,٣٦٣	٧٤,٥٤٥	١٠٧,١٥٩
٦٥	١٨٤,٥٤٥	٦٧,٩٠٥	٩٧,٦١٣

ان النتائج المدرجة بالجدول اعلاه الخاصة بتأثير درجة الحرارة تشير على ان زيادة درجة الحرارة تؤدي الى تناقص كفاءة الامتزاز (النسبة المئوية) وسعة الامتزاز حيث ان زيادة درجة الحرارة تؤدي الى زيادة في عملية عودة جزيئات المادة الممتزة من سطح المادة المازة الى المحلول (Desorption) ⁽²⁴⁾ وذلك نتيجة تكسر القوى الرابطة بين المادة الممتزة والسطح الماز , وهذا يدل على ان عملية الامتزاز هي باعثة للحرارة (Exothermic) ⁽²⁵⁾ مما يشير على الطبيعة الفيزيائية للامتزاز في النظام المدروس وان هذا الكلام ينطبق تماما على قاعدة ليه شاتليه ⁽²³⁾ . وان هذا تم اثباته في الدراسة الترموديناميكية والتي سوف يتم تناولها في الفقرات اللاحقة .

٥- تأثير الدالة الحامضية pH effect

النتائج التي تم الحصول عليها عند دراسة تأثير الدالة الحامضية موضحة بالجدول رقم (٦)

الجدول (٦) تأثير الدالة الحامضية على كفاءة وسعة الامتزاز عند زمن ٧٠ دقيقة وتركيز ابتدائي 575ppm ودرجة الحرارة 25°C وكمية المواد المازة 0.1g وسرعة رج ١٠٠ دورة أدقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ مللتر

pH	C _e mg/L	C _{ads} mg/L	%	q _e mg/g
٢	٨٦,٣٦٣	٤٨٨,٦٣٦	٨٤,٩٨٠	١٢٢,١٥٩
٤	٩٨,٦٣٦	٤٧٦,٣٦٤	٨٢,٨٤٥	١١٩,٠٩١
*٥,٨	١٠٧,٢٧٢	٤٦٧,٧٢٧	٨١,٣٤٣	١١٦,٩٣١
٧	١٢٢,٧٢٧	٤٥٢,٢٧٣	٧٨,٦٥٦	١١٣,٠٦٨
٨	١٤٤,٠٩٠	٤٣٠,٩٠٩	٧٤,٩٤٠	١٠٧,٧٢٧

من الجداول اعلاه الناتجة عن تأثير الدالة الحامضية لاحظنا أن سعة وكفاءة الامتزاز تنخفضان بصورة واضحة عند الانتقال بالدالة الحامضية من الوسط الحامضي إلى المتعادل ثم القاعدي ، وجد بأن عملية الامتزاز تحدث في دالات حامضية مختلفة وأقلها في الوسط القاعدي (٧).

٦- تأثير المذيب Effect of solvent

النتائج التي تم الحصول عليها عند دراسة تأثير المذيب موضحة بالجدول رقم (٧)

جدول (٧): تأثير المذيب باستخدام الإيثانول على كفاءة وسعة الامتزاز وباستخدام الدالة الحامضية الطبيعية عند زمن ٧٠ دقيقة وتركيز ابتدائي 575ppm ودرجة الحرارة 25C° وكمية المواد المازة (الفحم المحضر ٠,١ gm) وسرعة رج ١٠٠ دورة ادقيقة وحجم محلول المبيد ٢٥ مللتر .

C _i mg/L	% للماء	C _e mg/L	C _{ads} mg/L	% Ads	q _e mg/g
575ppm	١٠٠	١٠٧,٢٧٢	٤٦٧,٧٢٧	٨١,٣٤٣	١١٦,٩٣١
	٩٠	١١١,٣٦٣	٤٦٣,٦٣٦	٨٠,٦٣٢	١١٥,٩٠٩
	٨٠	١٢٣,٦٣٦	٤٥١,٣٦٤	٧٨,٤٩٨	١١٢,٨٤١
	٧٠	١٣٥	٤٤٠	٧٦,٥٢١	١١٠
	٦٠	١٤٨,١٨١	٤٢٦,٨١٨	٧٤,٢٢٩	١٠٦,٧٠٤
	٥٠	١٧١,٨١٨	٤٠٣,١٨٢	٧٠,١١٨	١٠٠,٧٩٥
	٤٠	١٨٥,٩٠٩	٣٨٩,٠٩١	٦٧,٦٦٨	٩٧,٢٧٢
	٢٠	٢١٦,٣٦٣	٣٥٨,٦٣٦	٦٢,٣٧١	٨٩,٦٥٩
	٠	٢٨٩,٥٤٥	٢٨٥,٤٥٥	٤٩,٦٤٤	٧١,٣٦٣

تشير النتائج المبينة بالجدول اعلاه والخاصة بتأثير المذيب على أن كفاءة وسعة الامتزاز تقلان مع زيادة النسبة المئوية للإيثانول اي انخفاض نسبة الماء مقابل زيادة نسبة الإيثانول في المزيج اي بنقصان ثابت العزل الكهربائي للمذيب، حيث من المعروف أن الماء هو أعلى المذيبات قيمة في ثابت عزله الكهربائي والتي تبلغ (80) وهو أعلى من الإيثانول الذي يبلغ (65) . لذلك فأن مزجه مع الإيثانول ينتج مذيبات بثابت عزل اقل (27). حيث أن زيادة ثابت العزل الكهربائي للمذيب يؤدي الى زيادة ميل المادة المذابة للاتجاه نحو سطح المادة المازة اكثر من ميله للتداخلات الجزيئية من نوع (مذاب-مذاب) ، و(مذيب-مذاب) ولهذا نجد أن كفاءة الامتزاز تزداد مع زيادة ثابت العزل الكهربائي للمذيب.

حساب الدوال الثرموداينمكية

تعد الدوال الثرموداينمكية من المتغيرات الهامة التي تعطي تفسير مميز عند دراسة عملية الأمتزاز . فأنها توضح طبيعة النظام المدروس وكذلك نوع القوى التي تسيطر عليه والمسيرة لعملية الامتزاز بالإضافة على انها يمكن ان تعطي فكرة بنوع التداخلات الجزيئية التي يمكن ان تحدث اثناء عملية الأمتزاز والتي لها دور كبير في تحديد كفاءة . حيث يمكن ايجاد حرارة الامتزاز من معادلة فانت هوف (Van 't Hoff Equation) التي تمثل العلاقة بين درجة الحرارة وثابت التوازن:

$$K = K_0 e^{-\Delta H / RT} \quad \dots\dots\dots (١٠)$$

حيث ان (ΔH) تمثل حرارة الامتزاز , اما (K) فتمثل ثابت التوازن للامتزاز في حين يمثل (K_0) قيمة ثابتة .
ومن اخذ $\ln$ للطرفين نحصل على الشكل التالي :

$$\ln K = \ln K_0 - \Delta H / RT \quad \dots\dots\dots(11)$$

ويمكن ايجاد قيمة ΔH من خلال رسم العلاقة بين ($\ln K$) مقابل مقلوب درجة الحرارة ($1/T$) حيث يعطي خطأ مستقيماً مقدار ميله يساوي ($-\Delta H / R$) , ومن معرفة قيمة ثابت التوازن للامتزاز والذي يمكن ايجاده من النسبة بين تركيز المادة الممتزة الى المتبقية في المحلول

$$K = C_{ad} \text{ (mg/L)} / C_e \text{ (mg/L)} \quad \dots\dots\dots(12)$$

ومن الممكن ايجاد قيمة ΔH ومن ثم ايجاد الدوال الترموداينمكية الاخرى (ΔG° , ΔS°) من خلال المعادلات التالية :


$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad \dots\dots\dots(13)$$

$$\Delta G^\circ = \Delta H - T\Delta S^\circ \quad \dots\dots\dots(14)$$

$$\Delta S^\circ = (\Delta H - \Delta G^\circ) / T \quad \dots\dots\dots(15)$$

ان قيمة (ΔG°) تمل التغير في الطاقة الحرة القياسية في اي مرحلة من مراحل الامتزاز , في حين تمثل (ΔG) القيمة صفر والطاقة الحرة عند ثبوت عملية الاتزان ولهذا تم ايجاد قيمة (ΔS°) والتي تمثل حالة النظام في اي مرحلة من مراحل الامتزاز (28, 29).

اما الشكل الذي تمثل العلاقة الخطية الناتجة من رسم $\ln K$ مقابل $1/T$ من خلال تطبيق معادلة فانن هوف (معادلة ١١)



الشكل (٣) العلاقة بين $\ln K$ مقابل $1/T$ لحساب الدوال الترموداينمكية لامتزاز المبيد

الجدول (٨) ثوابت الأتزان والدوال الترموداينمكية عند الأتزان

Temp K°	K	ΔG° KJ.mol ⁻¹	ΔH KJ.mol ⁻¹	ΔS° J.mol ⁻¹ .K ⁻¹
٢٨٨	٤,٥٧٢	-٣,٦٣٩	-٨,٥٥٨	-١٧,٠٧٩
٢٩٨	٤,٣٦٠	-٣,٦٤٨		-١٦,٤٧٦
٣٠٨	٣,٨٦٥	-٣,٤٦١		-١٦,٥٤٨
٣١٨	٣,٥٣٤	-٣,٣٣٧		-١٦,٤١٨
٣٢٨	٢,٩٢٨	-٢,٩٢٩		-١٧,١٦١
٣٣٨	٢,١١٥	-٢,١٠٤		-١٩,٠٩٤

عند متابعة الرسم المبين في الشكل رقم (٣) نجد ان البيانات العملية للنظام المدروس عند الاتزان تخضع لمعادلة فانت هوف والذي يستدل على ذلك من خلال من قيم معامل الارتباط (R^2) للخط المستقيم . وعند النظر الى قيم الدوال الثرموداينميكية وكذلك قيم ثوابت الاتزان والتي تم توضيحها وأدراجها بالجدول رقم (٨) اذ يلاحظ تغيرها بالشكل التالي:

١- ان قيم ثوابت الأتزان K تتناقص مع زيادة درجة الحرارة للمبيد والذي يتفق مع ما تم أيجاده من دراسة تأثير درجة الحرارة بان كفاءة الامتزاز تتناقص مع زيادة الحرارة والذي يدل على ان القوى المسؤولة عن عملية الامتزاز هي قوى فيزيائية حيث ان الزيادة في درجة الحرارة تؤدي الى تكسيروها ومن ثم عودة الجزيئات الممتزة الى المحلول ويؤيد هذا الكلام بشكل جازم قيمة (ΔH) (-٨.٥٥٨)


٢- ان قيمة التغير في الأنثالبي ΔH والتي تم حسابها كانت ذات إشارة سالبة والذي يدل على ان عملية الامتزاز هي باعثة للحرارة , بينما تشير قيمها على ان القوى المسؤولة عن عملية الامتزاز هي قوى فاندر فالز اذ ان قيمتها التي تم الحصول عليها اقل من (40KJ.mol^{-1}) وهو ضمن مدى طاقة الاواصر الفيزيائية (30)

٣- ان قيم ΔS° السالبة تعطي إشارة على حالة الانتظام في النظام المدروس وما تجدر الإشارة اليه ان قوة التداخل وافضلية حدوث الامتزاز على الابتزاز Desorption ولكون قيمها ضمن مدى معين ومتقاربة عند جميع الدرجات الحرارية وهذا يدعم بأن النظام ذو طبيعة فيزيائية , وان دور التغير بالأنتروبي محدود في التأثير على سير عملية الامتزاز . ويدعم هذه النتائج قيم التغير في الطاقة الحرة ΔG° حيث تشير قيمها الى التناقص في تلقائية الامتزاز مع الزيادة في درجة الحرارة .

أيزوثيرمات الأمتزاز Adsorption Isotherms

١- أيزوثيرم فرنديخ Freundlich Isotherm

عند تطبيق المعادلة رقم (١) الخاصة بهذا النموذج على البيانات العملية للأمتزاز وذلك من خلال رسم العلاقة البيانية بين $\log q_e$ مقابل $\log C_e$, ومن خلالها تم حساب قيم ثوابت فرنديخ (K_F, n) حيث من الميل (n) ومن المقطع (K_F) للخط المستقيم على الترتيب وكما موضح بالشكل رقم (٤):



الشكل (٤): تطبيق ايزوثيرم فرنديخ على البيانات العملية لامتزاز المبيد المدروس


الجدول (٩): قيم ثوابت فرنديخ (K_F, n) ومعاملات الارتباط التي حصلت من خلال تطبيقها على البيانات العملية للأمتزاز

n	K _F	R ²
1.644	6.89	0.9825

تشير النتائج المدرجة في الجدول رقم (٩) على ان معادلة أيزوثيرم فرنديلخ تنطبق على البيانات العملية لنظام الامتزاز المدروس بشكل جيد وذلك من خلال قيم معامل الارتباط القريبة من الواحد , كما تشير قيم n المحصورة ضمن المدى بين (١-١٠) على ان نظام الامتزاز من النوع المفضل (تحكمه قوى فيزيائية)^(٣١, ٣٢), وهذا يتفق ما بينته قيم ΔH اما قيم K_F فهي لها علاقة بسعة الامتزاز والتي تشير قيمه العالية الى كفاءة الامتزاز^(٣٣).

١ - ٢ - أيزوثيرم لانكماير Langmuir Isotherm

عند تطبيق المعادلة رقم (٢) لهذا النموذج من خلال رسم العلاقة الخطية بين C_e/q_e مقابل C_e والذي يعطي ميلاً مقداره يساوي $1/Q_{max}$ ومقطع مقداره يساوي $1/bQ_{max}$ (٣٤). وكما موضح بالشكل رقم (٥).



الشكل (٥) تطبيق أيزوثيرم لانكماير على البيانات العملية لامتزاز المبيد

الجدول (١٠) قيم ثوابت لانكماير (b, Q_{max}) ومعامل الارتباط التي تم الحصول عليها من خلال تطبيقها على البيانات العملية للامتزاز

Q_{max} (mg/g)	b (L/mg)	R^2
344.827	0.0049	0.991

يبين الشكل رقم (٥) الحصول على علاقات خطية جيدة من خلال قيم معامل الارتباط العالية (٠.٩٩١).


كذلك فان النتائج العملية للامتزاز اظهرت تطابقاً مع هذا الأيزوثيرم في وصف عملية الامتزاز من ايزوثيرم فرنديلخ.

ان قيمة ثابت لانكماير (b) الذي يمثل قوة الترابط بين جزيئات المادة الممتزة بالسطح الماز وهي قليلة وهذا يعني ان القوة الرابطة ضعيفة والذي يدل على ان الامتزاز فيزيائي وهذا يدعم قيمة (ΔH) المحصل عليها من الدراسة الترموداينميكية^(٣٥). كما لاحظنا ان قيمة اقصى سعة امتزاز نظرية (Q_{max}) لا تعتمد على طبيعة المادة المازة بوحدها وانما على امور اخرى التي تتعلق بطبيعة نظام الامتزاز منها طبيعة المادة الممتزة والمجاميع المرتبطة بها والمساحة السطحية والشكل الهندسي وطريقة ارتباطها بالسطح الماز وكذلك التداخلات بين الجزيئات الممتزة على السطح والمهاجمة للتنافس على المواقع المتبقية وفيما بينها من جهة اخرى^(٣٦).

-الدراسة الحركية Kinetic Study

١- معادلة الرتبة الاولى الكاذبة Pseudo First Order Equation

تم تطبيق نموذج معادلة الرتبة الاولى الكاذبة المعادلة رقم (٣) وذلك من خلال رسم العلاقة بين $\ln(q_e - q_t)$ مقابل الزمن بالدقيقة للحصول على العلاقة الخطية مقدار ميله $(-k_1)$, ومقطعه $(\ln q_e)$ ويمكن من خلالها إيجاد قيم $(k_1$ و $q_e)$. الشكل والنتائج التي تم الحصول عليها مبينة بالشكل رقم (٦) و مدرجة في الجدول رقم (١١).



الشكل (٦): تطبيق نموذج الرتبة الاولى الكاذبة على البيانات العملية لامتماز المبيد

الجدول (١١): قيم ثوابت السرعة وسعة الأمتزاز العملية والنظرية للرتبة الاولى الكاذبة ومعامل الارتباط التي


تم الحصول عليها من خلال تطبيقها على البيانات العملية للامتماز

$q_e(\text{exp})\text{mg/g}$	$q_e(\text{calac})\text{mg/g}$	$k_1(\text{min}^{-1})$	R^2
116.931	76.938	0.0775	0.9721

عند المقارنة بين قيم سعة الامتماز العملية أو التجريبية مع القيم النظرية لها والتي تم توضيحها في الجدول رقم (١١) ، حيث تم ملاحظة ان هذه القيم غير متطابقة وغير قريبة على بعضها البعض ، وبالرغم من أن قيم معامل الارتباط (R^2) جيدة ، حيث يمكن تفسير هذه الحالة بالشكل التالي : وهو احتمالية حصول انطباق حركي بهذا النموذج في مرحلة معينة من عملية الامتماز ، وأن معادلة (Lagergren) المعادلة رقم (٣) لا يمكن أن تنطبق بشكل كبير مع القيم العملية للامتماز لكون أن الأساس النظري الذي افترضته هذه المعادلة تنحرف عن القيم العملية ولأن أنتشار جزيئات المبيد عبر مسامات الكربون المنشط ، لا يمكن أن يكون فيها التركيز الابتدائي للمبيد في علاقة خطية مع معدل سرعة الامتماز على الرغم من ان العلاقة الخطية التي أعطتها تطبيق تلك المعادلة ونشير هنا الى أن هذه النتائج تمثل المرحلة الابتدائية لعملية الامتماز وليس على جميع الفترات الزمنية لعملية الامتماز لكون أن العملية سريعة في بدايتها وبصورة عامة يمكن التوصل الى استنتاج مفاده وهو أن تطبيق القيم العملية للامتماز لا تتفق مع الاساس النظري لمعادلة (Lagergren) بصورة كاملة لنظام امتزاز المبيدات .

٢- معادلة الرتبة الثانية الكاذبة Pseudo Second Order Equation

عند تطبيق نموذج الرتبة الثانية الكاذبة على البيانات العملية للامتزاز من خلال رسم العلاقة بين t/q_t مقابل الزمن t اعطى علاقة خطية تتطابق فيها سعة الأمتزاز المحسوبة والعملية ^(١٦,١٥). كما يمكن استخدام ثابت معدل سرعة الامتزاز k_2 لا يجاد قيمة السرعة الابتدائية للامتزاز (h) من الرتبة الثانية الكاذبة من خلال المعادلة رقم (٥)



الشكل (٧) تطبيق نموذج الرتبة الثانية الكاذبة على البيانات العملية لامتزاز المبيد


الجدول (١٢): ثابت السرعة وسعة الأمتزاز العملية والنظرية للرتبة الثانية الكاذبة ومعامل الارتباط التي تم الحصول عليها من خلال تطبيقها على البيانات العملية للامتزاز

$q_e(\text{exp})\text{mg/g}$	$q_e(\text{calc})\text{mg/g}$	k_2 $\text{g.mg}^{-1}.\text{min}^{-1}$	h $\text{mg.g}^{-1}.\text{min}^{-1}$	R^2
116.931	126.582	0.00164	22.423	0.9994

لقد اعطى تطبيق نموذج الرتبة الثانية الكاذبة علاقة خطية ممتازة والذي يشير على ذلك هو الحصول معامل ارتباط عالٍ كما موضح بالشكل رقم (٧) حيث تم تحقيق شرط تطابق هذا النموذج لحركية الامتزاز على النتائج العملية للامتزاز وذلك من خلال تطابق وتقارب القيم العملية لسعة الامتزاز عند حالة الاتزان $q_{e \text{ exp}}$ مع قيم $q_{e \text{ cal}}$ التي تم حسابها نظرياً من تقاطع الخط المستقيم للرسم البياني ولأجل ذلك يمكن القول بان النتائج العملية للامتزاز تخضع لنموذج الرتبة الثانية الكاذبة ضمن المدة الزمنية المحددة لعملية الامتزاز ⁽³⁷⁾ وقد يكون من أسباب خضوع النتائج العملية للامتزاز مع هذا النموذج هو وجود القوى المؤثرة التي حددت سرعة الامتزاز مثل تركيز المادة الممتزة وطبيعة عملية الامتزاز، بالإضافة الى المسار الذي تتخذه جزيئات المحلول الممتزة في عملية انتقالها من المحلول الى سطح المادة المازة وانتشارها خلال مساماته الداخلية. اما قيم (h) والذي يطلق عليه بمعدل سرعة الامتزاز الابتدائية , فان النتائج المحسوبة له والمبينة بالجدول تشير على انه كلما كانت (كفاءة الأمتزاز) عالية للمبيد فان سطح المادة المازة سوف يشغل جزيئات المادة الممتزة بشكل اسرع والذي يؤدي الى تباطؤ سرعة عملية الأمتزاز بصورة اكبر وهذا يتفق مع ما تم ملاحظته عند دراسة تاثير الزمن على كفاءة الأمتزاز .

٣- نموذج انتشار الدقائق الضمني Intra particle Diffusion Model

يتم تطبيق نموذج انتشار الدقائق الضمني على البيانات العملية للأمتزاز من خلال تطبيق المعادلة رقم (٦) من خلال رسم العلاقة بين قيمة q_t مقابل الجذر التربيعي للزمن ، وان قيمة C تعطي دليلاً على سمك الطبقة الخارجية لحدود المحلول وتأثيرها حيث ان القيمة العالية ل C تشير الى تأثير اكبر لهذه الطبقة (٢٧).



الشكل (٨) تطبيق نموذج الانتشار الجزيئي الضمني على البيانات العملية لامتزاز المبيد

الجدول (١٣): قيم ثوابت الانتشار الجزيئي الضمني ومعاملات الارتباط المحصل من تطبيقها

على البيانات العملية للأمتزاز

C_i (mg/L)	K_{diff} (mg.g ⁻¹ .min ^{-1/2})	C (mg/g)	R^2
575	6.0555	71.169	0.8983

ان ميكانيكية عملية الامتزاز يمكن ان تحدث بثلاث خطوات هي اولا: انتقال الجزيئة الممتزة من موقعها في المحلول الى سطح المادة المازة بعد تغلبها على كل القوى البينية التي تعيق حركتها في المذيب ثم ارتباطها بالمواقع الفعالة الموجودة على السطح الماز واخيرا انتشارها خلال مسامات السطح الماز الداخلية.

أن ميكانيكية الانتشار الجزيئي الضمني سوف تكون الميكانيكية الوحيدة المسيرة لعملية الامتزاز فقط عندما يعطي رسم العلاقة بين q_t مقابل $t^{1/2}$ خطا مستقيما يمر في نقطة الاصل . وبما ان هذا الامر لا يحصل لهذا يستدل على ذلك بأن عملية الانتشار الجزيئي الضمني تغلب دور مهم في عملية إزالة المبيد من محاليلها المائية بواسطة الكربون المنشط الا ان النتائج التجريبية تقترح بانها ليست الميكانيكية الوحيدة المتحكمة والمسيطرة على أمتزاز المبيد كما مبين في النتائج التي تم الحصول عليها في الجدول رقم (13) ومن الشكل رقم (٨).

الاستنتاجات :

من خلال تتبع نتائج هذه الدراسة يمكن الخروج بالاستنتاجات الاتية:

١- تم تحويل السيقان اليابسة والاوراق المتساقطة لأشجار اليوكالبتوس والتي تعد مصدرا من مصادر تلوث البيئة وتؤثر على جماليتها الى مواد مفيدة وتدعم الجانب الاقتصادي في البلد فضلا عن كونها يمكن ان تستخدم في مكافحة التلوث في الكثير من الصناعات لاسيما صناعة الغزل والنسيج المنتشرة في مدن العراق بشكل كبير .

٢- اثبت الكربون المحضر في هذه الدراسة انه ذا كفاءة عالية في ازالة التلوث للمبيدات وبيضاوي الكربون التجاري.

المصادر

- 1- Attia, A.A.; Girgis, B.S.; Fathy, N.A. Removal of methylene blue by carbons derived from peach stones by H_3PO_4 activation: Batch and column studies . Dye. Pigment.2008, 76, 282-289 . <https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.08.039>
- 2-Al-Hyali Emad A. S. and Al-Neemy Mohammad Th. H., 2018, Thermodynamic Study of The Adsorption of some Azo Dyes on Activated Carbon, Diyala Journal of Chemistry, Vol: 14 No:2, April, 201-218.
- 3-Al-Memary Khalid A.O., Emad A.S. Al-Hyali, Toohi Homam T. S.,2019, Adsorption of New Azo Dyes Derived From 4-Aminoantipyrine from Aqueous solution by A New Type of Activated Carbon: Equilibrium and Kinetic Studies, Research J. Pharm. and Tech. 12(3), 1206-1218.
- 4- Aldbouni, Safwan. A.S., Alkazraji Ammar.A.H., Al-hyali Emad. A.S., 2019, Kinetic Study of Adsorption of Some Azo Dyes On A Thermally Catalyzed Local Bentonite Clay, Journal of Education and Science, Vol. 28, No.4, pp.1-17.
- 5- Aldbouni, Safwan. A.S., Al-hyali Emad. A.S., Alkazraji Ammar.A.H., 2019 Equilibrium and Thermodynamic Studys of Adsorption of Azo Dyes on The Local Bentonite Clay, Journal of Education and Science, Vol. 28, No.2, pp.50-70.
- 6- L. Markovska, V. Meshiko, V.Novski and M. Marinkovski, J. Serb. Chem. Soc., 66(7), (2001) 463.
- 7- V. K. Gupta, D.S. Mohan and Sharma , Sep. Sci. Technol. , 35, (2000)2097.
- 8- البريدي, فهد بن حمد البريدي (واخرون) , (دليل المبيدات الزراعية في المملكة العربية السعودية) , الطبعة الاولى , ٢٠١١, ص ١٩١
- ٩- Esmaeili A.,Ghasemi S.,Rustaiyen A.,(2008),”Evaluation of Activated Carbon Prepared of Algae Gacilaria for the Biosorption of Cu(II) from Aqueous Solutions”,American-Eurasian J.Agric.&Environ.Sci., 3(6): 810-813 . <https://doi.org/10.5897/AJB08.0>
- ١٠- Dada A.O.,Olalekan A.P.,Olatunya A.M.,and Dada O.,(2012), ”Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubin in-Radush Kevich Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Zn^{2+} Unto Phosphoric Acid Modified Rice Husk”, IOSR Journal of Applied Chemistry, Vol.3,pp.38-45.
- 11-Al-Abady Ra’ed T. Gh., Saleem N. H., Al-Hyali Emad A.S., 2021, "Kinetic and Equilibrium Studies of the Adsorption of Dichalcones on Activated Carbon", Samarra J. Pure Appl. Sci.; 3 (4): 41-55.
- ١٢- Awoyemi A., (2011),” Understanding the Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous phase onto Activated carbon”, M.Sc. Thesis, University Toronto.
- ١٣- Ho Y.S.,Mckay G.,(2002),”Application of Kinetic Models to the sorption of Copper(II) on to Peat”,Adsorption Science& Technology, Vol.20,No.8,pp.797-815.
- 14- Patil S.,Renukdas S.,Patel N.,(2011),”Removal of methylene blue, abasic dye from aqueous solutions by adsorption using teak tree(Tectona grandis) bark powder”,Int.J.Envi.Sci.,Vol.1,No.5.
- ١٥- Ho Y.S., Mckay G.,(1998),”Sorption of dye from aqueous solution by peat” , Chemical Engineering Journal,70,115-124

- ١٦- Ho Y.S., McKay G., (2000), "The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat", *Wat. Res.*, Vol.34, No.3, pp.735-742.
- ١٧- Tsibranska I., Hristova E., (2011), "Comparison of different kinetic models for adsorption of heavy metals onto activated carbon from apricot stones", *Bulgarian Chemical Communications*, Vol.43, No.3, pp.370-377.
- 18- Itodo A.U., Abdulrahman F.W., Hassan L.G., Maigandi S.A., and Itodo H.U., (2010), "Intra particle Diffusion and Intra particle Diffusivities of Herbicide on Derived Activated carbon", *Researcher*, 2(2), pp.74-86.
- 19- Bello O.S., Bello I.A., Adegoke K.A., (2013), "Adsorption of Dyes Using Different Types of Sand: A Review", *S.Afr.J.Chem.*, Vol.66, pp.117-129.
- 20- Malik, R., Ramteke, D. S., & Wate, S. R. (2007). Adsorption of malachite green on groundnut shell waste based powdered activated carbon. *Waste management*, 27(9), pp.1129-1138. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.06.009>
- 21- Inbaraj, B. S., Chien, J. T., Ho, G. H., Yang, J., & Chen, B. H. (2006). Equilibrium and kinetic studies on sorption of basic dyes by a natural biopolymer poly (γ -glutamic acid). *Biochemical Engineering Journal*, 31(3), pp.204-215. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2006.08.001>
- 22- Bulut, Y., Gözübenli, N., & Aydın, H. (2007). Equilibrium and kinetics studies for adsorption of direct blue 71 from aqueous solution by wheat shells. *Journal of hazardous materials*, 144(1-2), pp. 300-306. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.10.027>
- 23- Dima, A.A. (2008), "Adsorptive removal of reactive Azo dyes using industrial residue", M.Sc. Thesis, University of Addis Ababa.
- 24- Wu, C. H. (2007). Adsorption of reactive dye onto carbon nanotubes; equilibrium, kinetics and thermodynamics. *Journal of hazardous materials*, 144(1-2), 93-100. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.09.083>
- 25- Losso, J. N., Ng, C., Marshall, W.E., & Rao, R.M. (2002). Freundlich adsorption isotherms of agricultural by-product-based powdered activated carbons in a geosmin-water system. *Bioresource technology*, 85(2), 131-135. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(02\)00093-7](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(02)00093-7)
- 26- Emad A. S. Al-Hyali, Salah H. M. Sheet, Thermodynamic and Kinetic Study of Adsorption of Azo Dyes Derived for 4-amino Anti pyrene by Activated Carbon, *Journal of Education and Science*, Vol. 29, No.2, 2020, pp.63-81.
- 27- Emad A.S. Al-Hyali, Khalid A.O. AL-Memary, Homam T. S. AL-Sayd Toohi, Preparation of Activated Carbon From ((Asphalt:Polymer)) Mixtures and Improving its Adsorption Properties by Thermal Fusion Carbonization and Microwave Technique, *Journal of Education and Science*, Vol. 29, No.1, 2020, pp.233-241.
- ٢٨- Atkins P.W., (1996), *physical chemistry*, 4th Ed, Oxford university press. Oxford.
- ٢٩- Madras G., Erkey C., Akgerman A., (1993), "Supercritical fluid regeneration of activated carbon loaded with heavy molecular weight organics", *Ind. Eng. Chem. Res.*, 32, 1163.

٣٠- Awala H.A.,EL-Jamal M.M.,(2011). "Equilibrium and kinetics study of adsorption of some Dyes onto feldspar", J. Uni.Chem. Technology & Metallurgy,46,1,45-52.

٣١ AL-Sayd Toohi, H.T.(2019). Thermodynamic and kinetic study of the adsorption of Azo dyes derived from (4-aminoantipararine) on activated carbon prepared from mixtures of (asphalt polymer) and development of the rheological properties of these mixtures. Ph.D. thesis, College of Education for Pure Sciences, University of Mosul / Iraq.

32- Baral, S. S. (2007). Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solution using various adsorbents (Doctoral dissertation).

33- Al-Taey, S.I. (2017), "preparation of new types of activated carbon and testing their efficiency by the adsorption of some dyes, Thermodynamic and Kinetic studies" , Ph.D. Thesis, University of Mosul.

34- Theivarasu C.,Mylsamy S.,Sivakumar N.,(2011),"Cocoa shell as Adsorbent for the Removal of Methylene Blue from Aqueous solution: Kinetic and Equilibrium Study", Universal. J.Envir.Res. &Tec., Vol.1, pp.70-78.

35- Mohamed , H . F. Preparation of Nano scale Adsorbent Material From pomegranate peels and ceratonia Mixture and used it to Adsorb Number of Drugs from their Water Solutions . Master Thesis .University of Samarra . 2017 .

٣٦- الدبوني، صفوان عبدالستار محمد علي، (٢٠١٨) ، " دراسة ثرمودانيميكية وحركية لامتزاز عدد من اصباغ الازو على أنواع مختلفة من الاطيان المنشطة حراريا " ، أطروحة دكتوراه ،كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة الموصل .

3٧- Chinoune, K., Bentaleb, K., Boubarka, Z., Nadim, A., & Maschke, U. (2016). Adsorption of reactive dyes from aqueous solution by dirty bentonite. Applied Clay Science, 123:pp. 64-75. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.01.006>

38- Abeer Al Bsoul, (2013), The use of eucalyptus leaves as adsorbent for copper ion removal, Desalination and Water Treatment, Vol. 52, Issue 40-42, Pages 7838-7844.