

التقييم الهندسي للحصى الخابط لمقالع مختارة في محافظة كربلاء المقدسة

عبد الكريم حسين عبد الريبيعي

كلية العلوم / قسم علم الارض التطبيقى

hudarubaie@gmail.com.

المستخلص

يتناول هذا البحث دراسة تقييمه هندسية حول تربات الحصى الخابط واهم استخداماتها الهندسية لمقالع مختارة في محافظة كربلاء المقدسة (جنوب وجنوب غرب العراق) التي تقع بمنطقة طار السيد وتتمثل بمقلع الاخضر (١) والاخضر (٢) في وادي الأبيض ، ومقلع البركة ومقلع السامرائي .

تم إجراء الفحوصات الفيزيائية والهندسية المتمثلة بفحص التحليل الحجمي الحبيبي والمحتوى المائي ونسبة التحمل الكاليفورني وحدود اتربيرك وفحص نسبة التأكل الميكانيكي ، أما الفحوصات الكيميائية التي تم إجرائها على نماذج الحصى الخابط فتتمثل بفحص نسبة الكبريتات ونسبة الجبس ونسبة الأملاح الذائبة الكلية .

بيّنت نتائج الفحوصات الفيزيائية والهندسية لمادة الحصى الخابط ان تدرج الحبيبات في مقالع الاخضر (١) و (٢) والسامرائي تزداد فيه الحبيبات الناعمة بشكل اكبر نسبياً من مقلع البركة . اما نتائج فحوصات الرص فبيّنت ان مقلع البركة هو الأعلى من حيث الكثافة الجافة المختبرية من المقالع الأخرى . اما نتائج دليل اللدونة فأشارت إلى زيادة دليل اللدونة في مقلع الاخضر (١) والبركة عن المقالع الأخرى .

أظهرت نتائج فحص نسبة التحمل الكاليفورني والتآكل الميكانيكي للنماذج المأخوذة من منطقة الدراسة إنها مقاربة بقيمها نسبياً ويعود السبب إلى النشابة بالصخور المصدرية وجيدة من حيث مطابقتها للمواصفات الهندسية المطلوبة .

دللت نتائج الفحوصات الكيميائية للنماذج بفحص نسبة الكبريتات و الجبس و الأملاح الذائبة الكلية بأنها مقاربة بشكل كبير وجيدة من جانب الاستخدام الهندسي .

تم تقييم مادة الحصى الخابط هندسياً وأشارت النتائج عاًى ان مقلع الاخضر (١) و (٢) والسامرائي تقع ضمن الصنف B ومقلع البركة على صنف A وبالتالي تكون هذه النماذج جميعها مقبولة ومطلوبه ويمكن ان تستخدم للإعمال الهندسية المطلوبة وحسب تصنيفها .

الكلمات المفتاحية: الحصى الخابط ، كربلاء المقدسة ، نسبة التحمل الكاليفورني .

Abstract

This study includes a engineering evaluation and the most Important applications of the Sub-base deposits for Selected quarries in the Governorate of Karbala (South and southwestern Iraq) . These quarries are located in the Tar Al Said area and they includes the Al-IKhadir (1) and (2) ,The AL-Obaith valley ,AL-Baraka , and AL-Samaree quarries .

The physical and engineering tests were done including grain size analysis of soils ,water content ,Californian bearing ratio ,Atterberg Limits test . Scraping ratio

The chemical tests included the Sulfate ,Gypsum ,and total solution salts ratio .

The results from the physical and engineering tests, of the Sub-base showed that fine grains in the Al – Ikadir (1) and (2) ,and Al Samaree quarries , increase more than in Al-Baraka quarry . The Compaction test showed that the Lab. Dry density in the Al- Baraka quarry is higher than other quarries.

The results also showed that the plasticity index is increased in the Al- Ikadir (1) and Al- Baraka quarries in comparison with the other quarries .

The results of the Californian bearing ratio and Scraping ratio ,for the samples taken from the study area have almost identical values because they have similar source rocks, It showed also that it is identical to the engineering specifications required .

The results of the chemical test of the samples (sulfates, gypsum ,T.T.S, ratio) showed that it is good for engineering application , and their values are almost identical .

The engineering evaluation of the sub-base indicated that Al- Ikadir (1) and (2), and Al- Samaree quarries are of class (B)and Al- Baraka is of class (A) , So, all of the samples are accepted and in demand for engineering applications .

Keywords: Sub-base, Holly Karbala , Californian bearing ratio .

١ - المقدمة:

Introduction

تعتبر مادة الحصى الخابط (sub base) من المواد الهندسية المهمة والتي تعرف بصورة عامة بأنها حبيبات مختلفة الأحجام والأشكال ومتمثلة بمادة الحصى والمكسر والرمل والطين ، وتتوارد مقاولات الحصى الخابط في مناطق متشرة من العراق حيث تتواجد أنواع من الحصى في منطقة النباعي في محافظة صلاح الدين ومقالع في النجف الاشرف ومقالع محافظة واسط (قضاء بدرة) ، ومقالع في محافظة كربلاء المقدسة والتي هي من المقالع التي تم دراستها في بحثنا هذا ، علماً أن هذه المناطق وغيرها تختلف حسب ظروف تكون الحصى الخابط في تلك المنطقة، ان الاستخدام الأمثل لمادة الحصى الخابط في الإنشاءات الهندسية تتمثل في طبقة ما تحت الأساس Sub base course المتمثلة في أعمال هندسة الطرق وتعرف بأنها الطبقة التي تفرض مباشرة فوق السطح الترابي، وتتألف من الحصى أو الحصى المكسر المدكوك أو من الرمل الترابي وقد يكون السطح الترابي قوياً أو يمكن أن يكون من تربة غير مستقرة تتثبت بواسطة بعض مواد التثبيت ثم توضع وتفرض عليها طبقة ما تحت الأساس كما في الشكل (١). (موقع العلوم الهندسية، ٢٠١٠).

الفوائد الأساسية لهذه الطبقة، توزيع الأحمال التي يتعرض لها سطح الطريق والطبقات السفلية كمرور المركبات ،-تهيئة سطح جيد لاستقبال الطبقات العلوية من الرصيف ،التوفير في تكاليف مواد الرصف حيث إن المواد المستخدمة في طبقات تحت الأساس هي أقل جوده وارخص ثمناً من المواد التي تعلوها، السطح الترابي مع مواد طبقة الأساس تمنع هذه الطبقة امتراد هذه الطبقات ، تعطي قوه أكثر للسطح الترابي ، تمنع من وصول الماء والتربة للفوائل في طبقات الرصف الخرساني ، المواد المستخدمة في هذه الطبقة تكون رديئة التوصيل بشكل عام ، تهيئ سطحاً جيداً لاستقبال الأساس.


Rogers, (2003)

لهذه الطبقة مواصفات فنية مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار عند قيامنا بالتحليلات الفيزيائية والكميائية منها ،أن تكون نسبة المواد الناعمة والمود اللينة فيها قليله ،أن تحتوي على تدرج حبيبي مناسب بحيث تبقى مستقرة ،أن لا يتجاوز معامل دونه 6% ،أن لا تتجاوز نسبة التآكل للحبيبات فيها عن 50% ،أن لا يزيد المكافئ الرملي عن 25% ،أن يكون تدرجها بشكل تبقى متراقبة ومستقرة ويمكن أن يستعمل لها التدرج التالي كما مبين بالجدول (١) المواصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6, 1999).

اما انواع الحصى الخابط فهي كما يلي ،صنف (A) يستعمل للسكك الحديد والمطارات وفي مهابط الطائرات وإقلاعها وخطوط الطرق السريعة، صنف (B) يستعمل لمجرى الطرق ، صنف (C) يستعمل لأكتاف الطريق، صنف (D) يستعمل للمعالجة،(حسب الدليل الاسترشادي لأعمال الهندسة المدنية رقم (١) وتكون متطلبات مواصفة الأصناف (A,B,C&D) كما مبين في الجدول (١) ضمن المواصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6, 1999).

٢ - الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة والتقارير التي أرفقت هذا البحث للمنطقة هو التقرير الذي تقدم فيه (حسين، ٢٠٠٨) يوجد في جبال الحمرة قرابة ٢٥ مقلاعاً ، تم توقيعها بين المستثمرين الحالين لهذه المقالع من جهة ودائرة املاك المحافظة ومكتب المسح الجيولوجي في واسط من جهة أخرى . درس (منجي، ١٩٨٠) مجموعة التربات الرملية المتواجدة في مقاولات الحصى الخابط حول قصر الاخير من ناحية الاحتياطي والتقييم الكيميائي والدرج الحبيبي حيث لاحظت أن مقدار الاحتياطي سوف يتراقص نتيجة الاستغلال السيئ والتقييم الكيميائي للرمل جيد أي لا تحتاج التربات الرملية إلى عمليات غسل .




شكل رقم (١) يمثل الطبقات الأساسية للطريق (العلوم الهندسية ، ٢٠١٠) .
جدول (١) يوضح التدرج الحبيبي حسب المواصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6، 1999).

متطلبات الصنف				فحص التدرج/قياس المنخل	
D	C	B	A	ملم	انج
-	-	-	١٠٠	٧٥	٣
-	-	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٥٠	٢
١٠٠	١٠٠	٩٥-٧٥	-	٢٥	١
١٠٠-٦٠	٨٥-٥٠	٧٥-٤٠	٦٥-٣٠	٩,٥	٨/٣
٨٥-٥٠	٦٥-٣٥	٦٠-٣٠	٥٥-٢٥	٤,٧٣	رقم ٤
٧٢-٤٢	٥٢-٢٦	٤٢-٢١	٤٢-١٦	٢,٣٦	رقم ٨
٤٢-٢٣	٢٨-١٤	٢٨-١٤	١٨-٧	٠,٣	رقم ٥٠
٢٠-٥	١٥-٥	١٥-٥	٨-٢	٠,٠٧٥	رقم ٢٠٠

٣ - موقع منطقة الدراسة:


تقع منطقة الدراسة في محافظة كربلاء جنوب وجنوب غرب العراق وتمثل بمقلع الاخيضر في وادي الايض ومقلع البركة والسامرائي وهذه المقلع تقع بموازاة الطريق العام اخيضر-نخيب ابتداء بكهوف طار السيد وحتى الحدود السعودية، كما هو موضح في الخارطة الموضحة في الشكل (٢).



الشكل (٢) الخارطة التي توضح بعض مواقع الحصى الخابط الموجودة في محافظة كربلاء (Landsat Image(2010) USGS).

٤- جيولوجية منطقة الدراسة:

المنطقة عبارة عن ترببات الرمل والطين والحسى الخابط لموقع الاخipir للوادي الأبيض المختار من جنوب وجنوب غرب العراق والمتصل بالوديان الممتدة إلى السعودية، وتقع المنطقة ضمن تكوين الدبدبة (Buady, 1980) المنطقة من ناحية التدرج الطبقي تبدأ بطبقة غطاء نباتي يحتوي مواد عضوية وجذور نباتات وأطيان والقليل من الحصى بأحجام مختلفة وقليل من الرمال حيث يكون سمك هذه الطبقة over (20-50 cm) وفي بعض المناطق يزداد ليصل أقل من (1m) محتواها حصى ذات أحجام كبيرة أكثر من (200mm) تلي هذه الطبقة طبقة من الرمل المحتوى على أطيان وحصى وبنسب متساوية تقريباً وتسمى (طبقة المنتجة productive layer) وتختلف نسب المكونات (الرمل - الطين - الحصى) في الحصى الخابط من موقع لآخر في هذه المنطقة. إن سمك هذه الطبقة تقريباً (2-3m) تعقبها طبقة طينية تكون قاعدة المقلع، كما موضح في الشكل (٣)



الشكل (٣) يوضح طبقات الحصى الخابط في مقلع الاخipir

٥- الأعمال الحقلية:

تم استطلاع منطقة الدراسة في محافظة كربلاء وتبين أنها تقع مقابل الحصى الخابط من منطقة الطار بمحيادة الشارع المؤدي إلى الاخipir- نبيب الحدود السعودية وبكميات مختلفة حيث تقع قسم من المقالع قريبة عن الطريق الاخipir- النبيب لا تتجاوز (٢٠-١ كيلو) على يمين ويسار الطريق وقسم من هذه المقالع مستثمره من قبل القطاع الخاص مثل مقلع (البركة ، السامرائي ، العبيدي ومقلع كسارة نور الهدى)، ومنها مستثمره من قبل الدولة مثل مقلع (الاخipir)، تم استطلاع وملحوظة الشكل الهندسي للمقلع، المقاسات الحجمية المكونة للمقلع وتم ملاحظة المحتوى الطيني للمقلع ، حيث يتم عملية فصل الركام الحصى بمقاساته والرمل بمقاساته وعزل الأطيان كما موضح في الشكل (٤).



الشكل (٤) يوضح عملية فصل مكونات الحصى الخابط وعزل الأطيان.

٦- طريقة النمذجة:

تم نمذجة أربع نماذج اثنان منها من مقاالت القطاع الخاص (البركة والسامرائي) واثنان من القطاع العام (الاخضرير-١، والاخضرير-٢) وتم اخذ النماذج بطريقة عشوائية بعد تحديد أبعاد المقلع، حيث في هذه الطريقة توزع النقاط بشكل عشوائي غير منتظم وتكون المسافات بين الموقع غير متساوية ولا يتبعه نمط التوزيع أي شكل من أنظمة الشبكات الأخرى و تستخدم هذا النظام في حالة عدم إمكانية استخدام أحد الأنظمة الأخرى أسباب تتعلق بتضاريس المنطقة حيث يتغدر الوصول إلى الموقع المطلوبة وقد تستخدم أحياناً في حال التربات المعدنية الكثيرة من النوع الطبقي والتي توفر عنها معطيات تبرر استخدام هذا النوع مثل التجانس المعدني .(العطية ، ٢٠٠١)

المواد والعمل المختبري Materials and Experimental work

Materials

Sab-base

او لا : المواد

١- الحصى الخابط

تم استخدام أربعة مواد مختلفة للحصى الخابط والتي أخذت في منطقة الدراسة من مقاالت في منطقة طار السيد والمتمثلة بالنماذج التالية: مقلع (الاخضرير رقم -١-٢) - مقلع (الاخضرير رقم -٢-٣) - مقلع (البركة) - مقلع (السامرائي)

Water

٢- الماء

تم استعمال ماء الإسالة في جميع الفحوصات المختبرية التي أجريت في هذا البحث، كما واستعمل الماء المقطر في بعض الفحوصات التي تستوجب استعماله .

ثانياً:- الفحوصات المختبرية :

١- التحليل الحجمي الحبيبي

تم إجراء فحص التحليل الحجمي الحبيبي للنماذج الحصى الخابط (الأخيضرير

١، الأخضرير ٢، البركة والسامرائي) بموجب المعاصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6,1999).

٢- فحص الرص

تم إجراء فحص الكثافة الجافة ومحتوى الرطوبة للنماذج (بموجب المعاصفة الأمريكية ASTM D (698.78).

٣- فحص نسبة التحمل الكاليفورني

تم إجراء فحص نسبة التحمل الكاليفورني للنماذج (بالاعتماد على المعاصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6,1999).

٤- فحص حدود اتربيريك

تم إجراء فحص اللدونة والسيولة للنماذج (بموجب المعاصفة الأمريكية (ASTM D 4318-84).

٥- فحص نسبة التآكل الميكانيكي (نسبة السحج)

تم إجراء فحص نسبة التآكل للنماذج (بالاعتماد على المعاصفة العامة للطرق والجسور (SORB/R6,1999).

٦- فحص محتوى الكبريتات

تم الفحص بموجب المعاصفة البريطانية B.S (1377) لعام 1975 التي تحمل الرمز . Test – Number -9.

٧- فحص نسبة الجبس CaSO₄.2H₂O

تم حساب نسبة الجبس للنماذج (الأخضرير ١، الأخضرير ٢، البركة والسامرائي) بضرب نسبة الكبريتات * 2.15%

٨- فحص محتوى الأملاح الكلية القابلة للذوبان

تم ايجاد مقدار الأملاح الذائبة في مادة الحصى الخابط للنماذج بالاعتماد على الطريقة المذكورة في Earth manual - ASTM.


النتائج والمناقشة

١- النتائج


أهم النتائج التي تم الحصول عليها موضحة في الجدول (٢)

الجدول (٢) يوضح النتائج التي تم الحصول عليها في منطقة الدراسة


متطلبات الصنف				النسبة المئوية				فحص التدرج/قياس المنخل	
D	C	B	A	نموذج 4	نموذج 3	نموذج 2	نموذج 1	ملم	انج
-	-	-	100	100	100	100	100	75	3
-	-	100	100-95	100	100	100	100	50	2
100	100	95-75	-	75	73	87.696	86.873	25	1
100-60	85-50	75-40	65-30	56	58.99	67.844	63.96	9.5	3/8
85-50	65-35	60-30	55-25	45	48.3	55.817	49.163	4.75	رقم 4
72-42	52-26	47-21	42-16	36	38.73	44.982	38.441	2.36	رقم 8
42-23	28-14	28-14	18-7	14	10	14.1	15	0.3	رقم 50
20-5	15-5	15-5	8-2	5	3	5	5.1	0.075	رقم 200
-	-	-	-	2.269	2.275	2.258	2.261	الكتافة الجافة العظمى غم/سم ^٣	
-	-	-	-	5.2	4.8	5.8	5.3	نسبة الرطوبة المثلثي %	
حد 20	حد 30	حد 35	حد 35	-	35	46	37	38	نسبة التحمل الكاليفورني لنسبة حدل 95%
أندى	أندى	أندى	أندى						
حد أعلى 25				22	22	24	23	حد السائلة %	
حد أعلى 6				3	4	2	4	حد اللدونة %	
حد أعلى 45				30	30	28	30	نسبة التآكل الميكانيكي % (نسبة السحج)	
حد أعلى 5				1.60	0.85	0.21	0.2658	نسبة الكبريتات على شكل S03%	
حد أعلى 10				4.09	3.85	3.07	4.72	نسبة الأملاح الذائبة الكلية (50:1)	
حد أعلى 10.75				3.44	1.82	0.4515	0.559	نسبة الجبس بشكل CaCO3.2H2O	




الشكل (٥) يبين منحنيات التدرج الحبيبي للمقالع في منطقة الدراسة




شكل (٦) يبين العلاقة بين مادة الخصى الخابط في المقالع ونسبة C.B.R لها .



شكل (٧) يبيّن العلاقة بين مادة الحصى الخابط في المقالع ونسبة التآكل الميكانيكي (نسبة السحج) %



شكل (٨) يبيّن العلاقة بين مادة الحصى الخابط في المقالع ونسبة الكبريتات %



شكل (٩) يبين العلاقة بين مادة الحصى الخابط في المقالع ونسبة الاملاح الذائبة الكلية % T.S.S
٢ - المناقشة

Grain Size Analysis

١- فحص التدرج المنخلي للحصى الخابط

النتائج المبينة في الجدول (٢) والشكل (٥) تبين أن نسبة الحبيبات الخشناء والتي مقاس حبيباتها أكبر من (4) ملم تكثُر فيها الحبيبات الخشناء ، أما العاير من (4) ملم يدل على أن الحبيبات للحصى الخابط هي متوسطة الخشونة أي نسبة الرمل الموجود ضمن الحصى الخابط ، والعابر من (200) ملم يدل على أن التربة طينية، وتبيّن أيضاً أن المقالع (الأخيضر -١-، الأخيضر -٢- والسامرائي) تصنف ضمن الصنف (B) أما مقلع البركة فيصنف ضمن صنف (A).

Compaction test

٢- فحص الرص

الجدول (٢) بين أن مقلع البركة نموذج (٣) ذو كثافة أعلى بينما المقالع الأخرى (الأخيضر -١، الأخيضر -٢- والسامرائي) تقل بنسبة قليلة ويعزى السبب إلى زيادة المقاس الأكبر للحبيبات في هذا المقالع.

Californian bearing ratio test

٣- فحص نسبة التحمل الكاليفورني

النتائج في الجدول (٢) وشكل المدرج التكراري (٦) تبيّن أن النسب حسب الواقع الأخضر -١، الأخضر -٢-، البركة والسامرائي هي نتائج جيدة من حيث C.B.R لها وذلك بسبب النجاح في تدرجها وارتفاع كثافتها ونسبة الرطوبة المثالية لها ، بينما مقلع البركة ازدادت نسبة الـ C.B.R لها نسبة إلى المقالع الأخرى ويعزى السبب إلى تواجد الحبيبات الخشناء بشكل أكثر وزيادة الكثافة لها.

Atterberg Limits tests

٤- حدود أتربيري.

تبين النتائج في الجدول (٢) أن دليل السيولة للمقالع الأربعه هي متقاربة أما دليل اللدونة فيزداد نسبيا في الاختيار -١- والبركة وذلك لزيادة التربة الناعمة في مقاساتها .

Scraping test فحص نسبة التآكل الميكانيكي (نسبة السحج).

النتائج في الجدول (٢) وشكل المدرج التكراري رقم (٧) تبين أن المقالع (الاختيار -١-، الاختيار -٢-، البركة والسامرائي) هي قيم متقاربة وهذا يدل على ان اصل مواد الحصى الخابط هي من مصدر واحد ، علما أن قيم نسب التآكل الميكانيكي تعتمد على صلابة وقوه ونوع الصخور المصدرية.

Sulphate content tests فحص محتوى الكبريتات . $\text{SO}_3\%$.

النتائج في الجدول (٢) وشكل المدرج التكراري رقم (٨) تبين أن نسبة الكبريتات للمقالع الأربعه هي نسب جيدة من حيث تقييمها الكيميائي وزيادة طفيفة بمقلع السامرائي ولكن ضمن حدود المواصفة الفنية ويمكن استخدامها في الأعمال الإنسانية المطلوبة.

Gypsum content tests فحص محتوى الجبس . $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}\%$.

يبين النتائج في الجدول (٢) أن نسبة الجبس للمقالع الأربعه قليلة وهي نسب جيدة من حيث تقييمها الكيميائي ويمكن استخدامها في الأعمال الإنسانية المطلوبة.

Total soluble salts Test فحص محتوى الأملاح الذائبة الكلية.

يبين النتائج في الجدول (٢) وشكل المدرج التكراري رقم (٩) أن نسبة الأملاح الذائبة هي نسب واطنة وجيدة ومقبولة من حيث تقييمها الكيميائي ويمكن استخدامها في الأعمال الإنسانية المطلوبة.

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

بعد دراسة تقييم هندسي لمقالع الحصى الخابط في محافظة كربلاء المقدسة يمكن أن نستنتج من النتائج التي تم الحصول عليها مايلي:

- ١- ترداد نسبة الكثافة الجافة العظمى للنمذاج في المقالع الأربعه بزيادة نسبة الحبيبات الخشنة في النموذج .
- ٢- تزداد نسبة الـ C.B.R بزيادة الكثافة الجافة العظمى والتي تعتمد على نسبة الحبيبات الخشنة.
- ٣- نسبة الكبريتات والجبس والأملاح الذائبة الكلية هي نسب مقبولة ومطابقة ضمن المواصفات الخاصة بها .
- ٤- تقارب قيم نسب التآكل الميكانيكي لنماذج المقالع الأربعه تدل على أن أصل الركام لهذه المقالع هو من أصل واحد .

٥- المقالع الأربعه (الاختيار -١-، الاختيار -٢-، البركة والسامرائي) تعتبر مقالع ناجحة من حيث تقييمها الهندسي ويمكن استخدامها في أعمال الطرق والجسور وحسب المواصفات العراقية .

التوصيات:

- بناءا على ما تقدم من استنتاجات يمكن أن نوصي بأن هذه المقالع (الاختيار -١-، الاختيار -٢-، البركة والسامرائي) صالحة للاستخدامات الهندسية الإنسانية والمتطابقة للمواصفة العراقية للطرق والجسور .

يمكن أن نأخذ بعض التوصيات للدراسات المستقبلية بنظر الاعتبار ومما

- ١- دراسة تقييم معدني للمقالع الموجودة في محافظة كربلاء المقدسة .

٢- دراسة جيومورفولوجية وشكل التضاريس الأرضية في منطقة الدراسة والمتمثلة ضمن المقالع الأربع.

٣- دراسة نوعية الأطيان ضمن المقالع الأربع في محافظة كربلاء المقدسة .

المصادر:

المصادر العربية

الجهاز المركزي للتقدير والسيطرة النوعية ، (١٩٩٨) ، الموصفة ٢٠٨٠

الدليل الاسترشادي لأعمال هندسة المدنية رقم(١)، (١٩٩٩) العقود الحكومية، محافظة بابل .

العطية، موسى،(٢٠٠١) "التقييم المعدني للترسبات المعدنية" إصدار الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، الطبعة الأولى . ص ب ٩٨٦ علوية . بغداد . العراق .

المسح الجيولوجي الامريكي ، Landsat Image(2010) USGS

الموصفة العامة لهيئة الطرق والجسور ، (١٩٨٣) SORB/R6 لعام (١٩٩٩) وتعديلاتها لعام (١٩٩٩)

موقع العلوم الهندسية ، (٢٠١٠) (<http://www.palmoon.net/7/topic-204-42.html>)

منجي ، عواطف مهدي (١٩٨٠)، تقرير صادر عن دائرة مقالع رمل كربلاء .

المصادر الاجنبية

ASTM D698.78 ,1986 "Standard test Methods for moisture – Density Relations of Soil aggregate Mixture ,using 5.5 lb (2.49 kg) Rammer And 12-in.(305-mm) Drop ",Annual Book of ASTM Standards vol, 04.08.ASTM D4318-84 ,1986 "Standard test Method for Liquid Limit ,plastic Limit, and plasticity Index of Soils "Annual Book of ASTM Standards vol ,04.08.

Buady ,T.,(1980) "the regional geology of Iraq Stratigraphy and pal geography ".Dar -AL -Kutub pupl. House, Mosul.

Rogers.M., (2003) "Highway Engineering" ,Chapter 7.