

## دراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية لتثبيت التربة الطينية الضعيفة مع المستحلب الإسفلتي، الكلس والبنطونايت الصوديوي لطبقة الأساس لطريق قيد الإنشاء في

### مدينة الحلة / محافظة بابل

جعفر حسين علي الزبيدي      عامر عطية لفتة الخالدي      محمد قاسم كاظم

جامعة بابل - كلية العلوم

[mod199120@yahoo.com](mailto:mod199120@yahoo.com)      [amer-atyah@yahoo.com](mailto:amer-atyah@yahoo.com)      [jafar-hussain68@yahoo.com](mailto:jafar-hussain68@yahoo.com)

### الخلاصة

يهدف البحث إلى دراسة تأثير المضافات (البنطونايت الصوديوي، المستحلب الإسفلتي، مسحوق حجر الكلس والنورة الحية) في استقرارية وتحمل الترب لطريق قيد الإنشاء في مدينة الحلة. في هذه الدراسة اختير طريق نادر للدراسة وأخذ نموذجين من الطريق وبأعماق سطحية (1m)، درست خواص التربة الفيزيائية والهندسية والكيميائية، عوملت الترب بالمضافات لغرض تثبيتها وينسب (5%، 10%، 15%)، شملت النماذج التي عوملت بالمضافات الفحوصات التالية: حدود أتربرك (حدي السيولة واللدونة ودليل اللدونة)، فحص الرص القياسي، فحص التحمل الكاليفورني، فحص مقاومة الانضغاط اللامحصور وفحص النفاذية.

أظهرت النتائج أن دليل اللدونة (P.I) وحد السيولة (L.L) ينخفضان عند إضافة كل من النورة الحية، مسحوق حجر الكلس، المستحلب الإسفلتي) وتزداد قيمهما عند إضافة البنطونايت الصوديوي، كذلك تزداد قيمة فحص التحمل الكاليفورني (C.B.R) عند إضافة (النورة الحية ومسحوق حجر الكلس) وأعلى قيمة حصل عليها عند إضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة (10%)، ونقل قيمة التحمل الكاليفورني عند إضافة كل من (البنطونايت الصوديوي والمستحلب الإسفلتي) وأقل قيمة حصل عليها عند إضافة البنطونايت الصوديوي بنسبة (15%)، وقد لوحظ من النتائج ان قيمة فحص النفاذية تزداد عند إضافة كل من النورة الحية ومسحوق حجر الكلس وأعلى قيمة للنفاذية حصل عليها عند إضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة (15%)، ونقل قيمة النفاذية عند إضافة كل من البنطونايت الصوديوي والمستحلب الإسفلتي وأقل قيمة للنفاذية حصل عليها هي عند إضافة البنطونايت الصوديوي بنسبة (15%)، كذلك استنتج أن قيمة فحص مقاومة الانضغاط الا محصور تزداد عند إضافة (النورة الحية ومسحوق حجر الكلس) وأعلى قيمة حصل عليها عند إضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة 10% وتزداد بدرجة قليلة عند إضافة البنطونايت الصوديوي والمستحلب الإسفلتي كذلك توصل إلى أن قيمة الكثافة الجافة العظمى تقل ويزداد المحتوى الرطوبي الأمثل عند إضافة (النورة الحية، المستحلب الإسفلتي، البنطونايت الصوديوي) وتزداد قيمة الكثافة الجافة العظمى ويقل المحتوى الرطوبي الأمثل عند إضافة مسحوق حجر الكلس (CaCO<sub>3</sub>).

وبعد دراسة النتائج توصل إلى أن أفضل مثبت لتربة منطقة الدراسة (مدينة الحلة) هو مسحوق حجر الكلس وأفضل نسبة تثبيت (10%).

**الكلمات المفتاحية:** تثبيت التربة، النورة الحية، المستحلب الاسفلتي، مسحوق حجر الكلس، البنطونايت الصوديوي

### Abstract

The aim of the research is to study the effect of the additives (Na-bentonite, Emulsion Asphalt, Powder Lime Stone and Quick Lime) on the stability and the increase of bearing of selected soils in Hilla City. three under construction sites were selected in the Hilla City including (Nadir Street), and with depths of one meter, The physical, chemical and engineering properties of soil were studied and the soils were treated with (5%, 10%, 15%) additives for the purpose of installing the soils. The following tests were done for treated sample: atterberg limits (liquid limit, Plasticity index, and Plastic limit, Standard compaction test, the California bearing test, the unconfined compressive test and permeability test, all samples were treated with the same maturing condition (moisture content and temperature). The purpose of the maturing process is to provide time for interaction between the additives and soil samples, These samples were examined by two devices (unconfined compressive test and compressive test for concrete cubes), The maturing periods were seven and fourteen days.

The results shown that the Plasticity index (P.I) and Liquid limit (L.L) were decreased with addition of Quick Lime, powder Lime Stone and Emulsion Asphalt) and they were increased with the addition of Na-bentonite, The value of the California bearing ratio (C. B. R) were increased with the addition (Quick Lime and powder limestone) and the highest value was obtained with addition of (10%) powder limestone, while the value were decreased with the addition of (Na-bentonite, and Emulsion Asphalt) and the lowest value was obtained with addition of 15% Na-bentonite, The results are also showed that the values of the permeability were increased with the addition of (Quick Lime and

powder limestone) and the highest value was obtained when adding(15%) powder limestone, The values of the permeability were decreased with addition of (Na-bentonite, and Emulsion Asphalt) and the lowest value for the permeability was obtained when adding (15%) Na-bentonite.

It was concluded that the value of the unconfined compressive test increased with the addition of (Quick Lime and powder limestone) and the highest value was obtained when adding(10%) powder limestone and slightly increased with the addition of (Na-bentonite, and Emulsion Asphalt). It was found that the value of the maximum dry density is decreased and the optimum moisture content is increased with the addition of (Quick Lime , Emulsion Asphalt and Na-bentonite ) and increase of the value of the maximum dry density value and the decrease of the optimum moisture content with the addition of powder limestone ( $CaCO_3$ ).

The study showed that the best stabilizer for the studied soil (Hilla City) is the (powder of lime stone) and the best installly ratio is (10 %).


**Key words** :soil stabilization, Quick Lime, Emulsion Asphalt, powder limestone, Na-bentonite .

## ١- المقدمة

إن التربة الطينية الغرينية silty Clay soils تسود معظم الأرض الطبيعية Natural Area في مدينة الحلة، وتمتاز التربة الغرينية الطينية بأنها هشة soft القوام لضعف تماسكها ويعود ذلك بسبب ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في معظم مناطق وسط وجنوب العراق بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة، ظهرت مشاكل هندسية عديدة في المنشآت الهندسية مثل الطرق والمباني وساحات وقوف السيارات والمطارات. وذلك بسبب التغير في تركيب بنية التربة ومنها: الانضمام المائي (hydro - consolidation) والشقوق (cracks) في المباني والتخسفات، والانتفاخ (swelling) و(التصرف الاسفنجي) (الربيعي، ٢٠٠٨). تتميز هذه التربة بالخاصية البلاستيكية العالية قابلة للانتفاخ عند زيادة محتوى الرطوبة لها (Weaver,1973 Grim, 1968). وتتعكس نسبة الطين في التربة ووجود المعادن الطينية فيها نوعياً على قيمة دليل اللدونة (الخالدي، ٢٠٠٢؛ ALZory,1993). ومن أجل منع المشاكل، فمن الضروري للمهندس الجيولوجي تحقيق الاستقرار في التربة الموجودة قبل بدء بإنشاء الطريق عن طريق تثبيت التربة، وذلك خلطها وتثبيتها مع إضافة مسحوق الحجر الجيري، الطلاء الإسفلتي المستحلب، البنتونايت الصوديومي والنورة الحية كون هذه المواد عامل استقرار (Little,1999; Road,1974).

## ٢- موقع منطقة الدراسة Site Of The Study Area

تقع مدينة الحلة (محافظة بابل) في وسط العراق ضمن منطقة السهل الرسوبي وتبعد ١٠٠ كم جنوب مدينة بغداد وان منطقة الدراسة منطقة منبسطة لا يتجاوز ارتفاعها ٢٨ م عن مستوى سطح البحر وهي تقع وسط محافظة بابل وهي محصورة بين خطي طول ("44°24'00") و ("44°26'00") شرقاً وبين دائرتي عرض ("32°30'00") و ("32°32'00") شمالاً. وبمساحة (١٠٠) كم<sup>2</sup> تقريباً والشكل التالي يوضح موقع منطقة الدراسة نسبة الى العراق.



شكل (١) موقع منطقة الدراسة نسبة إلى العراق

### ٣-الهدف من الدراسة

- ١- تحديد الخصائص الفيزيائية والهندسية للطين الناعم الرخو .
- ٢- تقييم الخواص الهندسية وفعالية المثبتات مع الطين في محتوى الرطوبة الأمثل مع نسب خلطات مختلفة وفحص المقاومة الانضغاطية للامحصورة و C.B.R وخصائص النفاذية للخليط .
- ٣- تحديد أفضل نسبة تثبيت للمثبتات وتحديد أفضل نوعية للمثبتات أعلاه.

#### ٤ - طرائق البحث

##### A-4 العمل الحقلية : ويتضمن ما يلي

##### 1-A-4-مرحلة الاستطلاع وجمع المعلومات

في هذه المرحلة عملنا جولات ميدانية لمنطقة الدراسة (مدينة الحلة) ابتداء من شهر أيلول إلى كانون الأول سنة ٢٠١٤ حيث حدد طريق قيد الإنشاء وهو طريق نادر، وجمعت المعلومات في هذه المرحلة وذلك بالإطلاع على البحوث والخرائط والتقارير التي تناولت دراسة الخصائص الجيوتقنيكية التي لها علاقة بترب منطقة الدراسة، وقد وقفنا على أهم المشاكل الهندسية التي تعاني منها بعض الترب هي ارتفاع منسوب المياه الجوفية في محافظة بابل (الخافاني، ٢٠٠٨؛ الزبيدي، ٢٠٠٦) حيث في بعض المناطق وعند مواسم سقوط الأمطار تصبح المياه الجوفية سطحية والتي تسبب هندسيا قابلية التحمل الواطئة للتربة نتيجة تغلغلها داخل التربة مما تؤدي إلى تغير الخواص الفيزيائية و الهندسية لها .

##### 2-A-4- مرحلة جمع النماذج

بعد إجراء الجولات الميدانية وتحديد مواقع أستخراج النماذج، تم تحديد محطتين لأخذ النماذج ( $N_2, N_1$ ) حيث اخذت نماذج مخلخله وبعمق ١m من طريق نادر حفظت النماذج في أكياس نايلون مع حاويات بلاستيكية ونقلت إلى المختبر لإجراء الفحوصات الخاصة .

##### ٤-B- الفحوصات المختبرية للتربة Laboratory tests of soil

وشملت الفحوصات التالية:

##### 1-B-4- الفحوصات الفيزيائية للتربة hysical Tests

شملت كل من (المحتوى الرطوبي والوزن النوعي والكثافة وحدود اتريبرك والتحليل الحجمي الحبيبي)، اجريت هذه الفحوصات بحسب مواصفات الجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM)

##### 2-B-4- الفحوصات الهندسية للتربة Engineering Tests

شملت كل من (مقاومة الانضغاط غير المحصور وفحص الرص القياسي وفحص التحمل الكاليفورني والنفذية). اجريت هذه الفحوصات بحسب مواصفات الجمعية الامريكية للفحص والمواد (ASTM).

##### ٤-B-٣ الفحوصات الكيميائية Chemical Tests

شملت كل من ( الكبريتات والأملاح الكلية الذائبة والجبس والمواد العضوية ).

##### ٤-B-٤ الفحوصات المعدنية للتربة Mineralogical tests of Soil


إذ فحصت بواسطة جهاز حيود الأشعة السينية (XRD) حيث اخذ نموذج واحد للموقع المدروس وعمل فحص حيود الاشعة السينية له .

#### ٥-النتائج ومناقشتها

٥-١ الوصف العام للترب استخدم الرمز (N) للنماذج المأخوذة من تربة هذا الموقع، ( $N_1$ ) عبارة عن تربة طينية واطئة اللدونة حيث أن نسبة الطين clay هي ٤٨%، الغرين silt ٤٨% الرمل sand ٤%. صنفت التربة بحسب نظام التصنيف الموحد (USCS) على انها (CL) أما ( $N_2$ ) عبارة عن تربة غرينية عالية اللدونة حيث أن نسبة الطين clay هي ٦٢% ، الغرين silt ٢٧% الرمل sand ١١%. صنفت التربة بحسب نظام التصنيف الموحد (USCS) على انها (MH). و الجدول التالي يوضح الخصائص الطبيعية لتربة موقع طريق نادر.

جدول (١) نتائج الفحوصات (الفيزيائية، الهندسية، الكيميائية) لنماذج التربة الطبيعية لتربة موقع طريق نادر

Properties of Soil	Samples	
	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>
<b>الفحوصات الفيزيائية للتربة</b>		
M.C %	٢٠	١٥,٥
G.S	٢,٧٣	٢,٧٤
L.L %	٤٥	٥٠
P.L %	٢٦	٣٠
P.I %	١٩	٢٠
Y <sub>wet</sub> gm/cm <sup>3</sup>	١٩,١٣	١٨,٢٩
Y <sub>dry</sub> gm/cm <sup>3</sup>	١٥,١٢	١٤,٦٢
Clay %	٤٨	٦٢
Silt %	٤٨	٢٧
Sand %	٤	١١
Classification of soil USCS	CL	MH
<b>الفحوصات الهندسية للتربة</b>		
C.B.R %	٥,٢	٥,٢
qu kN/m <sup>2</sup>	٤٧,٧٥	٥٦,٥٢
K cm/sec	٢,٨٥x10 <sup>-6</sup>	٢,٥٨x10 <sup>-6</sup>
Max Y <sub>dry</sub> gm/cm <sup>3</sup>	١,٨٤	١,٨٥
O.M.C %	١٤,٥	١٩,٥
<b>الفحوصات الكيميائية للتربة</b>		
T.S.S %	4	4.3
SO <sub>3</sub> %	٢,٣	٠,٧
Gyp.%	٤,٩	١,٥
Org.%	٢,٠١	٢,٠٩



شكل (٢) نتائج التحليل المعدني لمنطقة الدراسة (N<sub>2</sub>)

#### ٦- دراسة تأثير المضافات على تربة منطقة الدراسة

بعد إجراء الفحوصات الفيزيائية والهندسية والكيميائية ومعرفة خواص التربة الطبيعية (جدول ١) ومعرفة نوع التربة، عوملت التربة بالمضافات (البنتونايت الصودي، مسحوق الكلس، المستحلب الإسفلتي) وأدرجت النتائج في الجداول (٢) و (٣).

**جدول ( ٢ ) بين خصائص تربة موقع طريق نادر نموذج ١ بعد معاملة التربة بالمضافات**

$N_1$										
O.M.C (%)	MAX DRY (gm/cm <sup>3</sup> )	P.I (%)	P.L (%)	L.L (%)	C.B.R (%)	qu (kN/m <sup>2</sup> )	K (cm/sec)			
14.5	1.84	19	26	45	5.2	47.7	$2.85 \times 10^{-6}$	0%	No addition	
16.3	1.79	17.58	26.22	43.8	6.8	51.95	$3.88 \times 10^{-6}$	5%	CaO	
21.7	1.75	15	26	41	7.7	57.25	$3.5 \times 10^{-6}$	10%		
22.3	1.73	16.4	25.88	42.28	5.6	55.17	$3.95 \times 10^{-6}$	15%		
13.6	1.68	17.1	25	42.1	7.1	59.83	$3.36 \times 10^{-6}$	5%	CaCO <sub>3</sub>	
12.4	1.88	13.4	22.5	35.9	9.7	82.78	$4.1 \times 10^{-6}$	10%		
12.9	1.85	15.01	25.01	40.02	8.8	58.27	$6.36 \times 10^{-6}$	15%		
17.2	1.76	20.3	27	47.3	3.3	51.8	$1.61 \times 10^{-6}$	5%	Na - bentonite	
17.8	1.72	27.53	23	50.53	2.4	60.34	$9.17 \times 10^{-6}$	10%		
22	1.67	29.1	28.8	57.9	1.4	48.3	$4.58 \times 10^{-8}$	15%		
16.2	1.81	14.9	25.8	40.7	4	49.62	$2.43 \times 10^{-6}$	5%	Emulsion Asphalt	
17.1	1.8	14.1	21.7	35.8	3.7	83.15	$8.08 \times 10^{-7}$	10%		
21.1	1.52	16.9	22.9	39.8	2.1	58.35	$5.02 \times 10^{-7}$	15%		

جدول (٣) يبين خصائص تربة موقع طريق نادر نموذج ٢ بعد معاملة التربة بالمضافات


N <sub>2</sub>										
O.M.C (%)	MAX DRY (gm/30 <sup>3</sup> )	P.I (%)	P.L (%)	L.L (%)	C.B.R (%)	qu (kN/m <sup>2</sup> )	K (cm/sec)			
19.5	1.85	20	30	50	5.2	56.52	2.58x10 <sup>-6</sup>	0%	No addition	
21.6	1.82	18.58	27.58	46.16	6.3	64.98	3.2x10 <sup>-6</sup>	5%	CaO	
23.6	1.79	15.9	28	43.9	8.1	74.19	3.5x10 <sup>-6</sup>	10%		
24.6	1.69	16.4	28.88	45.28	6.7	52.14	3.92x10 <sup>-6</sup>	15%		
17.8	1.88	17.61	26.69	44.3	7.3	76.31	2.7x10 <sup>-6</sup>	5%	CaCO <sub>3</sub>	
15.8	1.91	15.46	27.5	42.96	9.5	95.36	3.7x10 <sup>-6</sup>	10%		
16.3	1.9	17.4	26.4	43.8	7.9	78.99	7.82x10 <sup>-6</sup>	15%		
21.8	1.78	25	27.2	52.2	3.1	58.05	2.3x10 <sup>-6</sup>	5%	Na - bentonite	
22.1	1.71	27.7	26.8	54.5	2	62.3	9.43x10 <sup>-7</sup>	10%		
22	1.67	36.53	22.03	58.56	1.7	44.04	5.28x10 <sup>-8</sup>	15%		
22.4	1.82	18.7	26.32	45.02	4.2	60.82	2.2x10 <sup>-6</sup>	5%	Emulsion Asphalt	
23.2	1.78	17.65	24.1	41.75	3.8	71.09	7.17x10 <sup>-7</sup>	10%		
26.6	1.59	19.7	26.7	46.4	2.3	57.25	6.5x10 <sup>-7</sup>	15%		

### ٦-١ دراسة تأثير المضافات على فحص التحمل الكاليفورني (C.B.R) لتربة طريق نادر (N)


عند دراسة الشكل (٢) و (٣) وجد إن أعلى قيمة بلغت عند إضافة مسحوق حجر الكلس -AL- CaCO<sub>3</sub>

(joulani,2012) بنسبة ١٠% حيث بلغت ٩,٧ للنموذج N<sub>1</sub> و ٩,٥ للنموذج N . وبلغت اقل قيمة عند اضافة

البنتونايت الصودي بنسبة (١٥%) حيث انخفضت القيمة الى (٤,٤%) للنموذج N<sub>1</sub> و (١,٧%) للنموذج N<sub>2</sub> .




شكل (٣) تأثير المضافات على فحص التحمل الكاليفورني C.B.R نموذج N<sub>1</sub>




شكل (٤) تأثير المضافات على فحص التحمل الكاليفورني C.B.R نموذج N<sub>2</sub>

### ٦-٢ دراسة تأثير المضافات على فحص النفاذية لترتبة موقع طريق نادر (N)

عند دراسة الشكل (٤) و (٥) وجد أن أقل قيمة للنفاذية بلغت عند اضافة البنتونايت الصوديوي (Smith,1998) بنسبة ١٥ % حيث بلغت (4.58x10<sup>-8</sup> cm/sec) للنموذج N1 و (5.28x10<sup>-8</sup> cm/sec) للنموذج N2 وبلغت أعلى قيمة للنفاذية عند إضافة مسحوق حجر الكلس CaCO<sub>3</sub> بنسبة ١٥ % حيث بلغت (6.36x10<sup>-6</sup> cm/sec) للنموذج N1 و (7.82x10<sup>-6</sup> cm/sec) للنموذج N<sub>2</sub> .




شكل (٥) تأثير المواد المضافة على فحص النفاذية نموذج N<sub>1</sub>




شكل (٦) تأثير المواد المضافة على فحص النفاذية نموذج N<sub>2</sub>

### ٦-٣ دراسة تأثير المضافات على فحص مقاومة الانضغاط الامحصور (qu) لتربة موقع طريق نادر (N)

عند دراسة الشكل (٦) و (٧) وجد إن أعلى قيمة لمقاومة الانضغاط الامحصور للنموذج N<sub>1</sub> بلغت عند إضافة المستحلب الإسفلتي (Benzekri & Marchand, 1978) بنسبة ١٠% حيث بلغت (٨٣,١٥) kN/m<sup>2</sup> للنموذج N<sub>1</sub> ، أما النموذج N<sub>2</sub> فبلغت أعلى قيمة لفحص الانضغاط الامحصور عند إضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة (١٠%) حيث بلغت ٩٥,٣٦ kN/m<sup>2</sup> . أما اقل قيمة فبلغت عند إضافة البنتونيت الصودي بنسبة (١٥%) حيث انخفضت الى ٤٨.٣ kN/m<sup>2</sup> للنموذج N<sub>1</sub> و ٤٤,٠٤ kN/m<sup>2</sup> للنموذج N<sub>2</sub>.



شكل (٧) دراسة تأثير المضافات على فحص مقاومة الانضغاط الامحصور للنموذج N<sub>1</sub>




شكل (٨) دراسة تأثير المضافات على فحص مقاومة الانضغاط الامحصور للنموذج N<sub>2</sub>


#### ٤-٦ دراسة تأثير المضافات على قيمة الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبي الأمثل

#### لتربة موقع طريق نادر (N)


عند دراسة الأشكال (٨) و (٩) نجد أن أعلى قيمة سجلت للكثافة الجافة العظمى هي عند إضافة مسحوق حجر الكلس CaCO<sub>3</sub> (Diamond, 1965) بنسبة ١٠% حيث بلغت ١,٨٨ gm/cm<sup>3</sup> للنموذج N<sub>1</sub> و ١,٩١ gm/cm<sup>3</sup> للنموذج N<sub>2</sub> اما اقل قيمة للكثافة فهي عند إضافة المستحلب الإسفلتي بنسبة ١٥% حيث انخفضت إلى ١,٥٢ gm/cm<sup>3</sup> للنموذج N<sub>1</sub> و ١,٥٩ gm/cm<sup>3</sup> للنموذج N<sub>2</sub>. أما بالنسبة للمحتوى الرطوبي الأمثل فعند دراسة الأشكال (١٠) و (١١)، بلغت أعلى نسبة للمحتوى الرطوبي الأمثل عند إضافة المستحلب الإسفلتي بنسبة ١٥% حيث بلغت ٢١,١% للنموذج N<sub>1</sub> و ٢٦,٦% للنموذج N<sub>2</sub> أما اقل قيمة له سجلت عند إضافة مسحوق حجر الكلس CaCO<sub>3</sub> بنسبة ١٠% حيث بلغت ١٢,٤% للنموذج N<sub>1</sub> و ١٥,٨% للنموذج N<sub>2</sub>.



شكل (٩) علاقة المضافات مع الكثافة الجافة العظمى للنموذج ( $N_1$ )




شكل (١١) علاقة المضافات مع المحتوى الرطوبي الامثل للنموذج ( $N_2$ )




شكل (١٢) علاقة المضافات مع المحتوى الرطوبي الأمثل للنموذج  $N_2$

#### ٦-٥ دراسة تأثير المضافات على حدود اتريك لتربة موقع طريق نادر (N)

وعند دراسة الأشكال (١٢)، (١٣)، (١٤)، (١٥) نستنتج أن أعلى قيمة لحد السيولة عند إضافة البنتونايت الصوديوي (Lambe&Whitman,1979) بنسبة ١٥% حيث بلغت ٥٧,٩% للنموذج  $N_1$  و ٥٨,٥٦% لنموذج  $N_2$  وأعلى قيمة لدليل اللدونة عند إضافة البنتونايت الصوديوي بنسبة ١٥% حيث بلغ ٢٩,١% للنموذج  $N_1$  و ٣٦,٥٣% للنموذج  $N_2$ . أما أقل قيمة لحد السيولة سجلت عند إضافة المستحلب الإسفلتي (Punmia, 1994) بنسبة ١٠% حيث بلغت ٣٨,٨% للنموذج  $N_1$  و ٤١,٧٥% للنموذج  $N_2$ ، أما أقل قيمة لدليل اللدونة فسجلت عند إضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة ١٠% حيث بلغت ١٣,٤% للنموذج  $N_1$  و ١٥,٤٦% للنموذج  $N_2$ .




شكل (١٣) تأثير المضافات على حد السيولة للنموذج N<sub>1</sub>



شكل (١٤) تأثير المضافات على حد السيولة للنموذج (N<sub>2</sub>)

N<sub>2</sub>



شكل (١٦) تأثير الإضافات على دليل اللدونة للنموذج (N<sub>2</sub>)

### ٧-الاستنتاجات Conclusion

١- يقل دليل اللدونة (P.I) وحد السيولة (L.L) عند اضافة كل من النورة الحية ،مسحوق حجر الكلس (المستحلب الأسفلتي ) وتزداد قيمهما عند اضافة البنتونايت الصوديوي .

٢- تزداد قيمة فحص التحمل الكاليفورني(C.B.R) عند اضافة (النورة الحية ومسحوق حجر الكلس) وأعلى قيمة حصل عليها عند اضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة (١٠%) ، وتقل قيمة التحمل الكاليفورني عند اضافة كل من (البنتونايت الصوديوي والمستحلب الأسفلتي) واقل قيمة حصل عليها عند اضافة البنتونايت الصوديوي بنسبة (١٥%).

٣- تزداد قيمة فحص النفاذية عند اضافة كل من النورة الحية ومسحوق حجر الكلس واعلى قيمة حصل عليها عند اضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة (١٥%)، وتقل قيمة النفاذية عند اضافة كل من البنتونايت الصوديوي والمستحلب الاسفلتي واقل قيمة للنفاذية حصل عليها هي عند اضافة البنتونايت الصوديوي بنسبة (١٥%)

٤- تزداد قيمة فحص مقاومة الانضغاط الامحصور عند اضافة (النورة الحية ومسحوق حجر الكلس) واعلى قيمة حصل عليها عند اضافة مسحوق حجر الكلس بنسبة ١٠% وتزداد بدرجة قليلة عند اضافة البنتونايت الصوديوي والمستحلب الاسفلتي.

٥- تقل قيمة الكثافة الجافة العظمى ويزداد المحتوى الرطوبي الأمثل عند اضافة (النورة الحية، المستحلب الأسفلتي، البنتونايت الصوديوي ) وتزداد قيمة الكثافة الجافة العظمى ويقل المحتوى الرطوبي الأمثل عند اضافة مسحوق حجر الكلس (CaCO<sub>3</sub>)

٦- ان افضل مثبت لتربة منطقة الدراسة(مدينة الحلة) هو مسحوق حجر الكلس وأفضل نسبة تثبيت (١٠%)

### ٨-التوصيات للأعمال المستقبلية Recommendations for Future Works

١- دراسة استعمال هذه المثبتات (النورة الحية، المستحلب الإسفلتي، البنتونايت الصوديوي، مسحوق حجر الكلس ) على أعماق مختلفة في منطقة الدراسة

٢- وضع الحلول المناسبة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة الدراسة التي تعد سبب رئيسي في أضعاف التربة

٣- أقيام بدراسة أوسع عن تثبيت التربة بمسحوق حجر الكلس ومعرفة في أي نسبة بالضبط يحدث التأثير العكسي للمادة المضافة

## المصادر References

الربيعي، عبد الكريم حسين، ٢٠٠٨، تثبيت الترب الغرينية والطينية لمواقع مختارة في مدينة الحلة بأستخدام (السمنت، النورة المطفاة)، أطروحة ماجستير غير منشورة كلية العلوم -قسم علم الأرض(الجيولوجيا الهندسية)، جامعة بغداد، ١٢٣ صفحة.

الزبيدي، جعفر حسين، ٢٠٠٦، دراسة جيوتكنيكية لترب مختارة بين مدينتي الحلة -الكوت، وسط العراق أطروحة دكتوراة غير منشورة كلية العلوم -قسم علم الأرض(الجيولوجيا الهندسية)، جامعة بغداد، ١٦٩ صفحة.

الخافاتي، محسن عبيد، ٢٠٠٦، دراسة ظاهرة الانتفاخ للترب الطينية في مدينة الحلة، أطروحة ماجستير غير منشورة كلية العلوم -قسم علم الأرض(الجيولوجيا الهندسية)، جامعة بغداد، ١١٧ صفحة.

الخالدي، عامر عطية لفته، ٢٠٠٢، التقييم الجيوتكنيكي لتربة مدينة كربلاء، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم، جامعة بغداد. ١٧٩صفحة.

**AL-Zory, E.A., 1993**, "The effect of leaching on lime stabilized Gypseous soil", M.Sc. Thesis , Mosul university.

**AL-joulany,Nabil ,2012**, "Effect Of Stone Powder and Lime on Strength, Compaction and C.B.R properties of Fine Soil, Jordan Journal.

**Benzekri, M. and Marchand, , R. J., 1978**, "Foundation Grouting of Moulay Youssef Dam". ASCE. J. Geotech. Eng. Div., Sept

**Diamond, S., and Knitter, E. B., 1965**, "mechanisms of soil-Lime stabilization". Highway Research Record -No. 92, pp. 83-96.

**Grim, R.E., 1968**,. "Clay Mineralogy". McGraw-Hill Book Co.

**Little, D. N., 1999**, "Evaluation of structural properties of stabilization"

**Lambe, T. W., and Whitman, R. V., 1979**, "Soil Mechanics" SI Version, Massachusetts Institute of Technology, Publisher John Wiley & Sons. New York.P. 533 .

**Punmia, B. C., Jain, A. K., and Jain, AR. K . 1994**, "Soil Mechanics and foundation" 13 th Edition, Laxmi Publications, New Delhi.

**Road Research Laboratory ,1974**, " Soil Mechanics for Road Engineering", HerMajesty's Stationery Office , London .

**Smith. I.G.N,1998**, "Element Of Soil Mechanics", Napier University, Edinburgh, Seventh Edition,493 P.

**Weaver, Charlese, 1973**, The Chemistry Of Clay Minerals, School of Geophysical Sciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Ga. (U.S.A.).

**Young, J. F., Mindess, S., Gray, J. R., and Bentur, A.,1998**, . "The science and Technology of Civil Engineering Materials" prentice Hall. New Jersey.