

الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر الجيري من تكوين الفتحة/ منطقة الفتحة، وتقييم صلاحيتها كأحجار بناء

محمد راشد عيود¹ ، أميرة إسماعيل حسين² ، أحمد إبراهيم محمد¹

¹ قسم علوم الأرض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

² مركز بحوث الموارد الطبيعية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: 1 / 12 / 2011 ---- تاريخ القبول: 13 / 3 / 2012)

الملخص

تم في هذه الدراسة إيجاد الخواص الجيوتكنيكية لصخور طبقة الحجر الجيري العائدة لتكوين الفتحة/ منطقة الفتحة ومقارنتها مع المواصفات القياسية العراقية (م.ق.ع) والأمريكية لتحديد ملائمتها لأغراض البناء من خلال القيام بمسح هندسي حقلية لعشرون (20) محطة موزعة على أربعة مسارات ضمن منطقة الدراسة ووصفها هندسياً ومن ثم إجراء الفحوصات الجيوتكنيكية الفيزيائية، الميكانيكية، الديناميكية على النماذج الممثلة للمحطات المدروسة. كما تم إجراء التحليلات الكيميائية والمعدنية للتعرف على المكونات المعدنية للصخور . بينت نتائج الفحوصات الفيزيائية انخفاض قيم الكثافة الكلية وارتفاع المسامية للنماذج المدروسة وقيم مقبولة لمعامل التشبع مما جعلها ذات مقاومة عالية للانجماد، إضافة الى انخفاض قيم المقاومة الأنضغاطية للامحصورة وبعد مقارنة نتائج تلك الخواص بالمواصفات القياسية الأمريكية والعراقية (م.ق.ع) تبين إمكانية استخدام بعضها كأحجار بناء.

كلمات دالة: الحجر الجيري، منطقة الفتحة، تكوين الفتحة، أحجار البناء

المقدمة:

تقع منطقة الدراسة على الجناح الشمالي الشرقي لطية مكحول في منطقة الفتحة وعلى بعد حوالي 15 كم شمالي شرقي مدينة بيجي. وتحتصر بين خطي طول 43° 30' 45" و 43° 31' 9" و دائرتي عرض 35° 4' 35" و 35° 5' 45" شمالاً كما في الشكل (1)



شكل (1) خارطة موقعية لمنطقة الدراسة.

جيولوجية منطقة البحث:

تكونياً تقع منطقة الدراسة ضمن حزام حميرين - مكحول العائد الى نطاق الطيات الواطئة بحسب تقسيمات (6) الذي يعتبر الحد الفاصل بين نطاق الرصيف المستقر والرصيف غير المستقر. ومن الناحية التركيبية طية مكحول عبارة عن طية محدبة غير متناظرة ثنائية الغطس (Asymmetrical double plunging anticline) أتجاه محورها (شمال 48° غرب) بموازاة سلسلة جبال زاكروس (7) تتراوح زاوية ميل الطرف الشمالي الشرقي للطية بين (12°-32°) والطرف الجنوبي الغربي يتراوح بين (30-70) باتجاه جنوب غرب. تمتاز

تعد الاحجار الطبيعية (Natural Stones) من اقدم مواد البناء المعروفة للانسان من بينها الصخور الجيرية (Limestone) (1)، وتعد الصخور الجيرية ذات انتشار واسع في الطبيعة وتشكل حوالي (20-25%) من المجموع الكلي للصخور الرسوبية (2)، وتمثل هذه الصخور جزءاً مهماً من العمود الطباق في العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من مصادر المعادن والصخور المستخرجة (3). وتتكون الصخور الجيرية المترسبة بالطرائق الكيميائية أو العضوية من كاربونات الكالسيوم على هيئة معدن الكالسيت (CaCO_3) ومعدن الاراغونايت (CaCO_3) الذي يختلف عن الكالسيت في النظام البلوري (4)، وقد يشارك معدن الدولومايت ($\text{Ca Mg} (\text{CO}_3)_2$) ومعدن الماكنيسايت (MgCO_3) في تكوين هذه الصخور (5). وان سبب تعدد استخدامات الحجر الجيري في مجال البناء يعود الى اختلاف ظروف تكوينه او ترسيبه والتي أدت الى تباين أُنسجته وخواصه الفيزيائية والميكانيكية وقابلية التحمل أو الديمومة (Durability) والعزل الحراري (Thermal Insulation) ووفرته وجماليته وسهولة الحصول عليه بالشكل المطلوب ولاتخفى على أحد اهمية الاحجار الجيرية في مختلف المجالات التطبيقية للحياة العامة فقد استخدمت في الاعمال البنائية والانشائية منذ قرون عديدة مثل أبنية مدينة الحضر التاريخية والتي استخدم فيها هذا النوع من الصخور منذ مايقرب من (2200 سنة). كما استخدمت القطع الصغيرة منها في بناء الجدران والسقوف، والكبيرة منها في الدعامات الصخرية والاعمال الحجرية وخير مثال على ذلك هو استخدام الكتل الصخرية الكاربوناتية في تشييد الاهرامات وقصور الفراعنة ومقابرهم في وادي النيل والثر المجنح ومسلة حمورابي وكثير من الآثار التي بقيت شامخة الى حد الان.

الحجر الرملي والحجر الطيني المتكسرة وطبقات الحجر الغريني ذات السمك القليل. والحد الفاصل السفلي للتكوين يكون متوافقاً مع تكوين الفتحة، إما الحد الفاصل العلوي فيكون متوافقاً انتقالياً مع تكوين المقاديدية (البختياري الأسفل)، ويعتمد على ظهور أول طبقة من الحجر الرملي الحصوي. فيما تتكشف ترسبات العصر الرباعي الى الشرق من منطقة الدراسة ممثلة برواسب نهريّة تظهر بشكل مصاطب نهريّة على ضفتي نهر دجلة ومؤلفة من المواد الغرينية والطينية مع مزيج من الرمل والجبس والحصي الخشن وتحتوي هذه الترسبات على أكثر من 70% من الكاربونات، وهذا ما يميزها عن ترسبات باي حسن الذي له نفس الترسبات لكنه يحتوي على اقل من 30% من الكاربونات و تعرضت طبقاته الى الطي (9).

الخلفية النظرية:

يعرف حجر البناء (Dimension Stone) حسب المواصفة المختصة بالمصطلحات المتعلقة بالأحجار الطبيعية (10) بأنه صخرة تتواجد بصورة طبيعية وتمتلك مواصفات معينة واحجام محددة تسمح بقلعها وتقطيعها بأبعاد وأشكال لغرض استعماله في اغراض مختلفة مثل اكساء واجهات المباني، ركام لرصف الطرق، احجار تحكيم، نصب تذكارية واستعمالات صناعية أخرى، ويصنف الحجر الجيري الى ثلاثة اصناف هي قليل الكثافة (I)، متوسط الكثافة (II)، عالية الكثافة (III) (10). تحدد المواصفات القياسية الامريكية (10) والمتوافقة تماماً مع المواصفات القياسية العراقية رقم 1387 لسنة 1989 الخواص الفيزيائية والهندسية وتصنيفها للحجر الجيري ذوالابعاد كما في الجدول (1) والتي يمكن استخدامه لاغراض البناء، وتعد هذه المتطلبات ضرورية عند تقييم ملائمة الاحجار الطبيعية لاغراض البناء.

المنطقة بوجود فواصل من نوع (ac)، (bc) و (hkO) بالدرجة الأولى وبدرجة أقل فواصل من نوع (hkl)، وتلعب هذه الكسور اضافة الى سطوح التطبيق كسطوح ضعف تسهل من عملية القلع.

أهم المظاهر الجيومورفولوجية الموجودة في المنطقة هي التلال، والوديان المضربية التي تمتد باتجاه موازي لمضرب الطية (شمال غرب - جنوب شرق) وللوضع الطبوغرافي للمنطقة دور كبير في عملية قلع الحجر الجيري الخام ومتابعة امتدادات طبقات الصخور الخام و تحديد سمك الطبقات المغطية لها والتي بمجملها تؤثر تأثيراً مباشراً على كلف عمليات استثمار المادة الخام.

ومن الناحية الجيولوجية ومن الاقدم للاحداث ينكشف تكوين الفتحة في منطقة الدراسة ممثلة بطبقات الحجر الجيري بسمك (2 - 4.5) م وهي المحور الاساسي للبحث الحالي تغطيها طبقات الجبس الرقيقة والهشة بسمك متغير يتراوح بين (0.5 - 2 م)، ثم طبقات الجبس بسمك متراوح بين (0.5 - 2 م) اضافة الى وجود طبقات رقيقة من المارل (1م او اقل) في بعض المقاطع المدروسة وتميل جميع الطبقات باتجاه الشمال الشرقي بزاوية تتراوح بين (12 - 30 درجة) علماً ان طبيعة التماس بين طبقة الحجر الجيري والطبقات التي تعلوها وتسفلها حاداً Sharp مما يسهل من عملية القلع. معظم مكاشف طبقة الحجر الجيري في منطقة الدراسة جيدة التطبيق، وتحتوي على نسبة عالية من الحجر الجيري السري الحاي على المتحجرات، واحيانا تتواجد رقائق من الجبس الثانوي المترسب لاحقا على أسطح الفواصل والكسور. اضافة الى تكوين انجانة (Upper Miocene-Pliocene) على جانب الجنوبي الغربي لمنطقة الدراسة حيث يقسم التكوين الى عضوين، سفلي مكون من تعاقب طبقات الحجر الطيني والحجر الغريني والحجر الرملي مع وجود طبقات قليلة السمك (20-40) سم وعدسات من السيلينايت (8)، وعضو علوي يتكون من تعاقب طبقات

جدول (1) خواص الحجر الجيري المستخدم لأغراض البناء عن (10)

الأصناف	الخواص الفيزيائية		الخواص الهندسية	
	الامتصاص (%) بالكتلة	الكثافة (كغم م ³)	المقاومة الانضغاطية (نيوتن/ ملم ²)	مقاومة الانثناء (نيوتن/ ملم ²)
I	12	1760 > 2160	12 > 28	2.9 > 3.4
II	7.5 > 12	2160 > 2560	28 > 55	3.4 > 6.9
III	3 > 7.5	2560	55	6.9

الفحوصات. فيما انجزت الفحوصات الفيزيائية بطريقة الازان الثلاثة على نماذج غير منتظمة الشكل .

اجريت قياسات الكثافة الكلية والوزن النوعي والمسامية ونسبة الامتصاص و الخاصة الشعرية وبعد تهيئة النماذج الخاصة بها في مختبرات قسم علوم الارض التطبيقية في جامعة تكريت اعتمادا على المواصفة القياسية الامريكية (13) وفحوصات المقاومة الانضغاطية والتشدية في مختبرات قسم الهندسة المدنية / الموصل. ومقاومة الانثناء

المواد وطرائق العمل :

شمل العمل الحقلي اجراء القياسات ووصفاً حقلياً لصخور منطقة البحث بالاعتماد على الجداول التي اقترحها كل من (11,12). كما انجزت الفحوصات المختبرية الميكانيكية والديناميكية على النماذج المأخوذة من محطات موزعة على اربعة مسارات شاملة لمنطقة الدراسة بعد تهيئتها بشكل اسطوانات (Cores) بالابعاد المطلوبة حسب المواصفات القياسية الامريكية لكل فحص من هذه

الدولومايت وبالتالي ادت الى رفع نسبة الفضالة غير الذائبة لهذا النموذج، وعلى العكس من ذلك في نماذج المحطات الاخرى. ويمتلك نموذج المسار الثاني (2b) نسبة من (SO_3) بلغت (2.59%) وقد يعود ذلك لوجود معدن الجبس المترسب بشكل ثانوي داخل الشقوق الموجودة في طبقة الحجر الجيري بتأثير عمليات الغسل لطبقة الجبس التي تعلوها. بينما وجد انخفاضاً واضحاً في نسبة (MgO) لمحطات المسار الثاني (2a,2b) مقارنة بنسبته في نماذج محطات المسارين الاول والرابع (1a,1b, 4b) ومن الدراسة البتروغرافية أيضاً لوحظ تلون الشرائح الرقيقة لنماذج المسار الثاني كلياُ بصبغة الاليزرين الحمراء اضافة الى تلون صخور المسارات (1,3,4) بشكل جزئي او قليل دلالة على وجود وجود بلورات معدن الدولومايت في صخور المسارين الاول والثالث والرابع وان المعدن السائد في صخور المسار الثاني هو الكالسيت، وهذا ما دلت عليه مخططات تقنية الاشعة السينية الحادثة. كما نلاحظ قيم عالية لنسب الفقدان بالحرق و (CaO) في أغلب المحطات مما يدل على ان المعدن السائد في الصخور المدروسة هو الكالسيت يليه الدولومايت ومعدن الكوارتز والجبس بنسب أقل ثم نسب ضئيلة من المعادن الطينية.

في المختبرات الانشائية / تكريت. في حين انجزت الفحوصات الدينامكية (V_s, V_p) اضافة الى التحليل بتقنية الاشعة السينية الحادثة في مختبرات الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين/ بغداد. كما اجريت التحليلات الكيميائية للنماذج المأخوذة من المحطات المدروسة في مختبرات الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين وشملت $SiO_2, Al_2O_3, CaO, MgO, SO_3$ إضافة إلى حساب نسبة الفقدان عند الحرق ($Loss\ on\ Ignition\ (L.O.I.)$) كما تم حساب نسبة الجزء المتبقي غير الذائب Insoluble residue في مختبر الجيوكيمياء في قسم علوم الأرض التطبيقية- جامعة تكريت.

النتائج والمناقشة:

1- التحليلات الكيميائية

يشير الجدول رقم (2) الى نتائج التحاليل الكيميائية لستة محطات موزعة على اربعة مسارات شاملة لمنطقة الدراسة وقيم الفقدان بالحرق اضافة الى نسبة الفضالة غير الذائبة ومن خلال هذا الجدول نلاحظ وجود (SO_3) (Al_2O_3) كأكاسيد أثرية بشكل عام في جميع نماذج المحطات المدروسة وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة (SiO_2) و (MgO) و (Al_2O_3) مع انخفاض نسبة (CaO) لنموذج (1-b) من المسار الاول وقد يفسر هذا بوجود المعادن الطينية والكوارتز اضافة الى معدن

جدول (2) نتائج التحليلات الكيميائية لصخور الحجر الجيري في منطقة الدراسة.

Sample No.*	SiO_2 %	Al_2O_3 %	CaO %	MgO %	SO_3 %	L.O.I %	IR %
1- a	1.3	0.42	35.0	16.24	0.34	45.96	1.35
1- b	12.7	2.1	29.96	13.27	-	39.06	22.7
2- a	3.8	0.44	44.67	7.6	-	43.18	6.28
2- b	4.4	0.68	51.0	0.47	2.59	40.28	5.24
3- a	1.24	0.44	34.4	14.85	0.90	43.66	1.25
4- b	0.94	0.39	44.35	9.31	-	44.48	1.13

(-) لم يفحص

مخطط حيود الجهاز في شكل (2) لنموذج المحطة (b) من المسار الثالث القريبة من المسار الرابع تم تشخيص معادن الكالسيت والدولومايت والكوارتز اضافة الى نسب ضئيلة من معدن الجبس والمعادن الطينية.

2- التحليلات المعدنية

❖ الفحص بالاشعة السينية الحادثة

تم في هذا الفحص التعرف على نوع المعادن المكونة للصخور عن طريق تهيئة عينات للفحص بجهاز حيود الاشعة السينية (X-Ray Diffraction). وحددت المعادن الموجودة بالاعتماد على قيم (2θ) للجهاز وشدة الانعكاس (Intensity) على المستويات الذرية لبلورات هذه المعادن. وقد وجد هناك تطابق في مخططات النماذج المأخوذة من المسارات اي تتطابق بنوع المكونات المعدنية وليس كميتها، ومن

هي نسبة حجم الفجوات الى الحجم الكلي للصخرة وتستخرج قيمتها بنفس طريقة التشبيع المذكورة اعلاه (15). والجدول 3 يوضح قيم المسامية المحسوبة بتطبيق المعادلة الآتية:

$$n\% = \frac{(W_{sat} - W_{dry}) / pw}{(W_{sat} - W_{sub}) / pw} * 100$$

4. نسبة امتصاص الماء (W.ab.)

هي نسبة وزن ماء الفراغات (Ww) الممتص خلال 24 ساعة الى الوزن الكلي الجاف للصخرة (Wdry) ويعبر عنها بنسبة مئوية (14)، وتعد هذه الخاصية مهمة لاجراض البناء لان الصخرة ذات الامتصاص القليل تكون اكثر تحملاً وأقل تأثراً بالانجماد- الذوبان وتغيرات الجفاف والرطوبة (16)، وتم تقديرها بنفس طريقة التشبيع السابقة جدول (3) ومن المعادلة الآتية:

$$W.ab. = (Ww/Wd) \times 100$$

5. معامل الشعيرية (Cp) Capillary Coefficient

تعد هذه الخاصية من الخواص المهمة في تقييم صلاحية الاحجار المستخدمة لاجراض البناء كونها تؤثر في ديمومة الصخرة ومدى مقاومتها لعمليات الانجماد- الذوبان، ويتلخص حساب هذا المعامل بتسجيل وزن الماء الذي يرتفع خلال النموذج مع الزمن (بصورة عمودية أو موازية لسطح التطبيق) بفعل الخاصية الشعيرية للصخرة بعد ان يتم تجفيف النموذج لحين الحصول على وزن ثابت ثم يغمر في الماء ولعمق (2) ملم مع ضرورة بقاء مستوى الماء في الحوض ثابتاً طيلة فترة التجربة عندئذ يكون ارتفاع الماء عمودياً على قاعدة النموذج (S) لمحاكاة الواقع في الطبيعة. ويتم تسجيل قراءة وزن الماء الممتص بالخاصية الشعيرية (M) على فترات زمنية منتظمة (t)، وقد تم حساب معامل الشعيرية في الجدول (3) من العلاقة التالية (15):


$$Cp = 100M/S \sqrt{t}$$

وتتم هذه الطريقة بتعليق النموذج الجاف بالحامل الحديدي الموضوع على ميزان الكتروني مصفر في اللحظة التي يبدأ فيها النموذج بامتصاص الماء ونتيجة لأرتفاع الماء بالخاصية الشعيرية في النموذج يسجل الميزان وزن الماء المرتفع بشكل مستمر مع الزمن لحين وصول الماء الى السطح العلوي للنموذج وثبوت القراءة ثم تؤخذ القراءات عند الفترات الزمنية المطلوبة وتطبيقها في المعادلة اعلاه. وقد اخذ بنظر الاعتبار المحافظة على مستوى الماء ثابتاً طوال فترة التجربة. لتجنب تأثير الجاذبية الارضية .

6. معامل التشبيع (Sc) Saturation Coefficient

هو النسبة بين المسامية الجزئية (n') والمسامية الكلية (n) و يعد مؤشراً على تصرف الصخرة تجاه عملية الانجماد والجدول (3) يوضح نتائج الفحص بالاعتماد على (15) .

$$Sc = n'/n$$



شكل (2) مخطط الاشعة السينية الحائدة (XRD) لنموذج المحطة (b) من المسار الثالث في منطقة الدراسة.

3- الخواص البتروفيزيائية :

1. الكثافة الكتلية الكلية (Bulk Density (pnat

تعرف بأنها كتلة وحدة الحجم (14). وتعتمد على التركيب المعدني، المسامية، كمية الماء الموجودة بالفراغات والكسور، وتم قياس الكثافة الكتلية الجافة والرطبة للنماذج غير المنتظمة بطريقة الاوزان الثلاثة وفق المواصفة (13) (بدقة 0.1غم) وتتلخص بالاتي:
أ- يجفف النموذج لمدة (24) ساعة بدرجة حرارة (C 105) ويبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة (30 دقيقة) ومن ثم يوزن النموذج جافاً (Wdry).

ب - يشبع النموذج و لمدة (48 ساعة) في حوض مملوء بالماء المقطر بدرجة حرارة (20°C) متصل بجهاز تفريغ (Dissicator) للتخلص من الفقاعات الموجودة في المسامات ثم يجفف سطحه الخارجي من الماء بواسطة قطعة من القماش المبلل ويسجل وزن النموذج المشبع (Wsat).

ج - يغمر النموذج ويوزن معلقاً بالحامل داخل الماء ويسجل وزنه وهو مغمور (Wsub).

. وحسابها بالقانون التالي كما في الجدول (3)

$$Bulk\ Density = \frac{W_{nat}}{W_{sat} - W_{sub}}$$

هي كثافة الماء الكتلية (غم / سم³) حيث

W nat هو الوزن الطبيعي للنموذج.

2. الوزن النوعي الظاهري (App. G.s) Apparent Specific gravity

يعرف بأنه النسبة بين وزن النموذج إلى وزن نفس الحجم من الماء ويحدد بنفس طريقة التشبيع أعلاه وتطبيق المعادلة الآتية (13) والجدول 3 يوضح قيم الوزن النوعي الظاهري.

$$App.G.s = \frac{W_d}{W_{sat} - W_{sub}}$$

حيث Wd هو وزن النموذج الجاف.

3. المسامية والمسامية الكلية (Porosity (n%)



صورة (1) جهاز تفريغ الهواء المستخدم في قياس المسامية الكلية مزود بمصدر مجهز للماء

جدول (3) قيم الخواص البتروفيزيائية للصخور الجيرية في منطقة الدراسة.

رقم المسار والمحطة	الكثافة الكلية (غم/سم ³)	الوزن النوعي الظاهري	المسامية الكلية %	نسبة الامتصاص %	الخاصية الشعرية غم/سم ² ثانية	معامل التشبع
1-a	2.389	2.635	14.49	6.432	7.66	0.76
1-b	2.329	2.689	20.67	9.692	-	0.82
2-a	2.219	2.748	29.39	15.146	13.76	0.73
2-b	2.219	2.743	29.11	14.975	-	0.72
3-a	2.210	2.753	30.33	15.813	15.23	0.76
3-b	2.24	2.729	27.58	13.959	-	0.79
4-a	2.189	2.729	30.50	16.081	19.54	0.62
4-b	2.26	2.732	26.58	13.255	-	0.69

(-) لم يفحص

ومن خلال الجدول 3 نلاحظ ان النماذج المدروسة تمتلك كثافة كلية متوسطة حسب تقسيمها في الجدول (1) وهذا يعود الى تأثير التجوية المؤثرة على الصخور المدروسة والتي ادت الى ارتفاع ملحوظ في قيم المسامية ونسبة الامتصاص كما في الجدول (2) وبالتالي انخفاض المقاومة الانضغاطية للامحوصورة كما في الجدول 4، وقد صنف الحجر الجيري لمنطقة الدراسة الى صنف (I,II) وبعد مقارنة هذه النتائج مع المواصفات المطلوبة كأحجار بناء في الجدول (1) تبين ملائمتها لأغراض البناء خصوصاً في الواجهات الداخلية. في حين سجلت نتائج معامل الخاصية الشعرية والتي تعتمد اساساً على نسبة الفجوات وحجمها وطبيعة الترابط فيما بينها قيم تراوحت بين 19.54- 7.66 وقد يعزى ذلك لوجود الفراغات الحاوية على الاطيان وهذه الاطيان تكون غنية بالفراغات الشعرية التي تسمح بارتفاع الماء خلالها بالخاصية الشعرية. في حين يظهر معامل التشبع (Sc) في الجدول 3 لأغلب نماذج صخور منطقة الدراسة والذي يعد مؤشراً على تصرف الصخرة تجاه عملية الانجماد قيمياً اقل من (0.8) اي ان الماء لايشغل اكثر من (80%) من مساماتها (عدا نموذج 1-b) وتصنف كصخور

4- الخواص الميكانيكية

تضمنت هذه الفحوصات إجراء فحص المقاومة الانضغاطية للامحوصورة ومقاومة الانثناء المهمة في تحديد ملائمة الأحجار الجيرية لأغراض البناء كما مشار إليها في الجدول (1).

1. المقاومة الانضغاطية أحادية المحور Uniaxial Compressive Strength

تعرف المقاومة الانضغاطية للصخرة بأنها العلاقة بين القوة الداخلية في الصخرة والقوة الخارجية المسلطة عمودياً عليها، وتمثل أيضاً مقاومة الصخرة للضغط العمودي عند نقطة الانهيار، وتم الحصول على المقاومة الانضغاطية بتهيئة النماذج الأسطوانية الشكل والعمودية على اتجاه التطبيق في مختبرات فحص المواد/الكلية التقنية/الموصل نسبة طولها الى قطرها (1:2) و(1:1) وقسمت بدورها على ثلاث مجاميع لفحص المقاومة الانضغاطية في الحالة الطبيعية في مختبر الصخور/ قسم الهندسة المدنية/ جامعة الموصل وفق المواصفة القياسية (17) باستخدام جهاز انضغاط رأسي نوع (ELE) انكليزي

التحميل...الخ (16). وبين كل من (19) أن اختبار المقاومة الانضغاطية يحتاج الى نماذج ذات نهايات متوازية لحد (1° ±) واقترحت (ASTM, 1942) في (19) المعادلة التصحيحية لحساب المقاومة الانضغاطية احادية المحور لأحجار البناء الطبيعية، حيث يمكن الحصول منها على قيمة المقاومة عند نسبة طول الى قطر يساوي (1:1) لتجاوز تأثير بعض الاختلافات في اطوال النماذج اللابائية التي يتم فحصها. والمعادلة هي

$$C1 = \sigma_c / (0.778) + (0.222 * D/L)$$

حيث ان C1 = المقاومة الانضغاطية لنموذج فيه (L/D=1:1)، σ_c = المقاومة الانضغاطية لنموذج فيه (L/D > 1/3)،

L = طول النموذج، D = قطر النموذج.

الصنع برقم (14181103) والذي يسلط قوة مقدارها (1500 kN) كحد أقصى وحساسية (0.1 kN) ويزداد مقدار الحمل بمعدل (0.75 N/mm²/sec) على أن يكون فشل النموذج خلال 5-10 دقيقة (18). يوضع النموذج بين صفيحتي ماكينة التحميل ومن ثم تعريضه لحمل رأسي والإجهاد الناتج لحظة الانهيار يسمى المقاومة الانضغاطية للنموذج وتحسب بما يلي:-

$$\sigma_c = \frac{P}{A}$$

حيث ان σ_c = المقاومة الانضغاطية للنموذج (N/mm²)، p = القوة المسلطة عند الانهيار (N)، A = مساحة مقطع النموذج العمودي على اتجاه القوة (mm²). وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المقاومة الانضغاطية الرأسية منها نوعية المعادن وحجم الحبيبات والمسامية والمحتوى المائي ومعدل

جدول (4) قيم المقاومة الانضغاطية للنماذج المدروسة في الحالة الطبيعية.

حالة النموذج	رقم المسار	رمز النموذج	طول النموذج (ملم) L	قطر النموذج (ملم) D	نسبة القطر / الطول D / L	القوة عند الانهيار F (كيلونيوتن)	المقاومة الانضغاطية UCS (ميكاباسكال)	المقاومة الانضغاطية المصححة (ميكاباسكال)
الطبيعية Natural state	1	a	74	68	0.91	37.8	10.017	10.221
		b	85	68	0.8	32.2	8.872	9.284
	2	a	130.9	68	0.51	19.1	5.263	5.905
		b	Cube	-	-	23.8	5.553	5.553
	3	a	72	68	0.94	19.8	5.456	5.529
		b	135	68	0.50	33.7	9.286	10.445
	4	a	132.5	68	0.51	48.5	13.364	14.995
		b	72.4	68	0.93	54	14.880	15.114

مقاسها (203x101) ملم مستوية ومتوازية قدر الامكان وقد تم فحصها بحالتها الطبيعية (Natural State) وتتلخص طريقة الفحص بوضع العينة بحيث يكون سطحها الذي مقاسه (100x200mm) افقياً على المسندين وتكون المسافة بينهما (180mm) ويبعد متساوي عن مسند التحميل (المركزي) على ان تكون المساند الثلاثة موازية لبعضها البعض ثم يسلط الحمل تدريجياً بمعدل لا يزيد على (4450 نيوتن/ دقيقة) لحين فشل العينة. ويتم حساب مقاومة الانثناء (R) لكل عينة وفق المعادلة الاتية (21) جدول (5):

$$R = 3Wl/2bd^2$$

حيث R = مقاومة الانثناء (نيوتن / ملم)²

W = الحمل عند الانهيار (نيوتن).

l = المسافة بين مسندي التحميل (ملم).

b = عرض النموذج (ملم)، d = سمك النموذج (ملم)

جدول (5) يوضح قيم مقاومة الانثناء لنماذج محطات المسارات المختارة في منطقة الدراسة.

رقم المسار	1	2	3	4
رمز المحطة	A	a	b	A
القوة عند الانهيار (نيوتن)	14000	1500	6000	15250
مقاومة الانثناء (نيوتن/ ملم ²)	5.731	0.614	2.456	6.242

وعند مقارنة النتائج في الجدول (4) مع القيم المثبتة بالمواصفة القياسية الامريكية (ASTM C-568, 2004) نلاحظ انخفاضاً واضحاً لها وقد يعود هذا الى تأثير عمليات التجوية ممثلة بالاذابة واعادة التبلور التي اثرت على صخور المسارات الاربعة والتي ادت الى تكوين فجوات وبتاتالي تضعف الترابط بين حبيبات الصخرة ، وتصنف ضمن الصنف الاول (I) من ناحية مقاومتها الانضغاطية لذلك يمكن استخدام هذه الاحجار في اجزاء البناء التي لا تحتاج مقاومة عالية للانضغاط مثل الواجهات لكن يفضل استخدامها في اماكن بعيدة عن الماء بسبب مساميته العالية التي قد تسبب تلف الصخرة نتيجة التمدد بالانجماد.

2 - مقاومة الانثناء Flexural Strength (R)

هي مقاومة الصخرة للانحناء او الانثناء، وتعد خاصية مهمة في تطبيقات البناء عند استخدام الصخور في العتبات العليا للابواب والشبابيك (20). حيث تم تحضير عينات من الكتل الصخرية بالابعاد (طول x عرض x ارتفاع) (57x203x101) ملم على التتالي والمبينة في المواصفة الامريكية القياسية (21) باتجاه عمودي على سطح التطبيق للحصول على أعلى مقاومة انثناء. وتم صقل هذه العينات للحصول على سطح أملس بحيث يكون وجهي العينة التي

ناحية مقاومتها للانثناء لذلك يمكن استخدام هذه الاحجار حسب مقاومتها وخصوصاً محطات المسارين الاول والرابع في العليا للابواب والشبابيك والجداول (7,6) توضح معدل قيم الخواص المعتمدة في تقييم صلاحية صخور المنطقة كأحجار بناء.

جدول (6) معدل الخواص الجيوتكنيكية المعتمدة في تقييم الحجر الجيري كأحجار بناء وحسب المواصفة (10)

رقم المحطة / المسار	نسبة الامتصاص بالكتلة %	الكثافة الكلية غم/سم ³	مقاومة الانثناء (نيوتن / ملم ²)	المقاومة الانضغاطية اللامحصورة Mpa
1 / a	8.6	2.210	5.731	9.752
2 / a	15.05	1.935	0.614	5.725
3 / a	14.88	1.940	2.456	7.987
4 / a	14.66	1.940	6.242	15.054

جدول (7) تقييم صلاحية صخور المنطقة كأحجار بناء اعتماداً على قيم الخواص المذكورة في جدول رقم (5)

نسبة الامتصاص بالكتلة %	الكثافة الكلية غم/سم ³	مقاومة الانثناء (نيوتن / ملم ²)	المقاومة الانضغاطية اللا محصورة (ميكاباسكال)	التقييم الاجمالي للخواص
ناجحة	ناجحة	ناجحة	ناجحة	ناجحة
فاشلة	ناجحة	فاشلة	ناجحة	مسموح بها
فاشلة	ناجحة	فاشلة	ناجحة	مسموح بها
فاشلة	ناجحة	ناجحة	ناجحة	ناجحة

3. ان ارتفاع نسبة المسامية وانخفاض المقاومة الانضغاطية الشديد للصخور يجعلها سهلة القلع والتكسير بالأبعاد المرغوب فيها وهذا عامل مشجع اخر لإمكانية استخدام هذه الصخور كأحجار بناء.

4. صنفنا أغلب صخور المنطقة الى الصنفين (I,II) بعد مقارنتها بالمواصفة القياسية الامريكية (10) مما يؤكد ملائمتها كأحجار بناء وخصوصاً صخور المسارين الاول والرابع.

5. ان سمك طبقة الحجر الجيري في منطقة الدراسة والذي يتراوح بين (2 - 4.5) متر يكون مشجعاً لاستغلال هذه الصخور كأحجار بناء، اضافة الى الامتداد الجغرافي الواسع للطبقة وقلة سمك الطبقة الجبسية التي تغطيها ووجود سطح فاصل حاد وواضح بين الطبقة والطبقة الغطائية ووجود مجاميع الفواصل التي تسهل من عملية القلع، كل هذه تعد عوامل مشجعة لاستغلالها لهذا الغرض.

6. ارتفاع قيم المسامية والخاصية الشعرية قد تحد من استخدام مثل هذه الصخور في الاماكن المعرضة لتأثير الماء .

وعند مقارنة النتائج في الجدول (5) مع القيم المثبتة بالمواصفة القياسية الامريكية (10) نلاحظ انخفاضاً كبيراً لها خصوصاً محطات المسار الثاني. وتصنف ضمن الصنف الاول (I) للمسارين الثاني والثالث ، ومن الصنف الثاني (II) بالنسبة للمسارين الاول والرابع من

من الجدول (7) يتبين ان صخور منطقة الدراسة في كل مسار لاتحقق جميع الخواص المطلوبة أذ تنجح في خاصيتين او ثلاث وتتشكل في بقية الخواص لذا تصنف بأنها صخور مسموح بها كأحجار بناء وخاصة صخور المسارين الأول والرابع كونها تحقق أغلب الخواص المطلوبة لهذا الغرض وتعتمد صلاحيتها المطلقة على موقع الصخرة الذي تشغله ضمن أجزاء البناء المختلفة.

الاستنتاجات

1. بينت نتائج التحليلات الكيميائية والمعدنية ان المعدن السائد في صخور المنطقة هو الكالسيت يليه الدولومايت وينسب قليلة معادن الكوارتز والجبس ومعادن طينية.
2. ارتفاع نتائج الفحوصات البتروفيزيائية انعكس تأثيره بشكل واضح على الخواص الميكانيكية الاخرى مثل المقاومة الانضغاطية احادية المحور ومقاومة الانثناء وادى الى انخفاضها.

المصادر:

1. ASTM-C 1528 -2.,(2004) “ Standard Guide for Selection of Dimension Stone for Exterior Use”.13p
2. Pettijohn, F.J.,(1975) “ Sedimentary Rocks” Harper Row.Pub.3 Addition, New Yourk, 628p.
3. Flugel, E., (2004) “ Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis Interpretation and Application”, Springer-Verlag, Berlin, pp. 976.
4. ASTM-C 119- 02 c.,(2004) “Standard Terminology Relating to Dimension Stone1,6 p.
5. Thabet,K.M and Al-asho,M.O.,(1993)" Basics of geology for engineerings" Mosul, University of mosul.
- (ثابت، كنانة محمد، العشو، محمد عمر ، " أسس الجيولوجيا للمهندسين " ، جامعة الموصل)
6. Buday,T. and Jassim,S.Z., (1987) “ The Regional Geology of Iraq” Vol.2,Tectonism Mamatism and

Metamorphism, Edited by Kassab, I.I, and Abbas, M.J. Some Baghdad, Iraq, 352p.

7. **Numan, N.M.S., (2001)** "Cretaceous and Tertiary Apline Subjuctional History in Northern Iraq" Iraqi Jour. of Earth Sci. , Vol.1, no. 2, pp.54-74.

8. **Hamza, et al., (1990)** "Regional geological stage report, SEGESMI, Baghdad.

9. **Jassim. S.Z. and Goff.J.C.,(2006)** "Geology of Iraq, Minisitry of foreign affairs of the Czech Republic& Heritage Oil Company, 345 p.

10. **ASTM-C 568 – 03.,(2004)** " Standard Specifications for Limestone Dimension Stone.2p.

11. **Anon.,(1972)** " The preparation of maps and plans in terms of Engineering Geology " Quarterly Journal of engineering geology, Vol.5, No.4, pp.293-382.

12. **Anon.,(1977)** " The description of rock masses for engineering purposes, Report by the Geological Society Engineering Group Working Party " Quarterly Journal of engineering geology, Vol. 10, pp. 355-388.

13. **ASTM- C 97-09., (2010)** " Standard test methods for absorption and Bulk specific gravity of Dimension stone"3p.

14. **ASTM C 127- 01.,(2004)** " Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate"6p.

15. **Honeyborne, D. B.,(1982)** " The building limestone of france", Building research establishment report, HMSO.

16. **Griffin, J. A., (2008)** " development of a rating classification for rock to be used as toe- bench material" Master thesis, kent state. university, 131p.

17. **ASTM- D 2938-95.,(2004)** " Standard test methods for unconfined compressive strength of intact rock core specimens"3p.

18. **International society rock mechanics.,(1979)**" Suggested Method for Determining the Uniaxial Compressive Strength and Deformability of Rock Materials" ISRM. Committee on Standarization of Laboratory Tests". Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geodesy. Abstr. Vol. 16. PP.137-140.

19. **Obert ,L. and Duvall,W.I.,(1967)**" Rock Mechanics and the Desing of Stricture in Rock" Wiley.Newyork.

20. **Grisafe, D.A.,(1965)** "Kansas Building Limestone", Mineral Resources Series, K.G.S. University of Kasas.

21. **ASTM-C 99-87.,(2004)** " Standard Test Method for Modulus of Rupture of Dimension Stone"3p.

Geotechnical Properties of Limstone rocks in Fatha Formation / Fatha area to evaluate its Suitability as a building stone.

Mohammed Rashid abood¹, Amara Ismail Hussein², Ahmed Ibrahim Mohammed¹

¹ Department of Applied Geology , college of science, university of Tikrit, Tikrit , Iraq

² Center of natural resources researches , university of Tikrit , Tikrit , Iraq

(Received: 1 / 12 / 2011 ---- Accepted: 13 / 3 / 2012)

Abstract

Geotechnical Properties of Limstone rocks in Fatha Formation , Fatha area were determined in order to American standard specifcations to evaluate its Suitability as a building stone, The study included (20) selected stations , in which a detailed engineering geological survey had been done according to Anon,1972, 1977 for (4) travers. Geotechnical tests on collected samples of all stations were accomplished, chemical and mineralogical tests were done on the limestone sample to determine its mineralogical components.

The results showed decrease in the petrophysical properties (density) and rising of porosity and a reliable of saturation coefficient which resulted to highly frost resistance, in addition to decrease of uniaxial compressive strength, these properties were compared with Iraqi, American standard specifcations The results confirm the suitability of some samples for using as a building stone

Key words: Limstone, Fatha area, Fatha Formation, building stone