

تأثير المعاملة الحرارية على الخواص المغناطيسية لسلسلة سبائك (Fe-Ni) المحضرة بطريقة تكنولوجيا المساحيق

اسماعيل خليل جاسم الدهمشي ، رافع عبدالكريم محمد ، هيو محمد كريم فرج

قسم الفيزياء ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: 2013/5/20 ---- تاريخ القبول: 2013/7/30)

الملخص

تمت دراسة النظام الثنائي لسلسلة سبائك (Fe1-xNix) المغناطيسية والتي شملت تحضير سبائك ذات نسب وزنية مئوية (X=35,80) باستخدام طريقة تكنولوجيا المساحيق . شملت الدراسة تحديد الخواص المغناطيسية من خلال حلقة الهستير المغناطيسية وبيان تأثير المعاملة الحرارية عليها . تم إيجاد قيم القوة القاهرة (Hc) (Coercive Force) والمغناطيسية المتبقية (Br) (Remained Force) والنفاذية المغناطيسية النسبية (μ_r) (Magnetic Relative permeability) والتأثيرية المغناطيسية (χ_m) (Magnetic Susceptibility) للنماذج المحضرة . اظهرت النتائج التجريبية وجود صفات فيرومغناطيسية حساسة بتغير درجة المعاملة الحرارية ، سرعان ما تتحول الى صفات فيرومغناطيسية ضعيفة عند ارتفاع درجات الحرارة . كما تم تحديد درجة المعاملة الحرارية المناسبة للحصول على الخواص المغناطيسية خلال عمليات تصنيع المغناط . فسرت النتائج المستحصلة بدلالة علاقة حركة العزوم المغناطيسية مع درجات حرارة المعاملات الحرارية .

الكلمات المرشدة : الخواص المغناطيسية ، تكنولوجيا المساحيق ، المعاملات الحرارية ، المواد الهندسية .

المقدمة

معامل التمدد الحراري في كثير من التطبيقات التكنولوجية التي تتطلب استقراراً في الأبعاد (dimensional Stability) [7] . تعزي طبيعة المغناطيسية لسبيكة (Fe-Ni) عن وجود عدد من العزوم المغناطيسية (Magnetic Moment) خلال الشبكة البلورية لعناصر الحديد والنيكل والتي تكون موازية لبعضها البعض عند مغنطتها مما تؤدي في النهاية الى تكوين سبائك فيرومغناطيسية (Ferromagnetic) يمكن ان يستفاد منها في صناعة المغناط المؤقتة [8] . لقد وضعت عدة آراء وتفسيرات لظاهرة الأنفار نظرياً فمنها من يعتقد بان لها علاقة بنظرية الحزمة المغناطيسية (Band Magnetism) التي تقترض ان ظاهرة المغناطيسية ناتجة من حركة الإلكترونات (Itinerant) يصاحبها عزم مغناطيسي (Magnetic Moment) خاص بها ، إلا ان هذه الحركة تتباطأ وتصبح محددة مسببة الشذوذ في الخواص الفيزيائية لسبائك الأنفار [10,9] . أما الرأي الآخر فيتجه إلى تحليل هذا الشذوذ هو بسبب كون العزوم المغناطيسية ثابتة (Localized) عند مناطق التحويل الطوري وهذه العزوم لا تعتمد على تغيرات درجات الحرارة (Temp. Independent) [11] . تم دراسة هذه السلسلة (Fe-Ni) لخواصها المغناطيسية باستخدام طريقة جديدة للتحضير هي تكنولوجيا ميتالورجيا المساحيق (Powder Metallurgy) .

الجانب العملي

تعتمد الخواص المغناطيسية للنماذج المحضرة بطريقة تكنولوجيا المساحيق على نقاوة المواد الأولية للمساحيق وذلك لان وجود أية شوائب حتى ولو كانت بنسب صغيرة تسبب نشوء أطوار غريبة تضعف الخواص المغناطيسية والفيزيائية ، لذلك تم استخدام مساحيق معدنية عالية النقاوة محضرة بطريقة التحليل الكهربائي من النيكل و الحديد حيث تبلغ نقاوتها أكثر من (99.96 %) . تم تصميم

تعتبر دراسة المواد المغناطيسية من المواضيع المتقدمة التي تتعلق بكثير من التطبيقات الكهربائية التي تدخل في الصناعات الحديثة ، كالمولدات الكهربائية (Electric Generators) والمحولات الكهربائية (Transformers) والجابرسكوب و أجهزة حفظ الذاكرة وكمواد ماصة للموجات الكهرومغناطيسية [2,1] . لقد نالت المواد المغناطيسية مكانة مرموقة بين المواد الهندسية المختلفة نظراً لما تمتلكه من خواص فيزيائية محدودة تتناسب مع العديد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة . تم اختيار سلسلة النظام الثنائي (Binary System) من سلسلة (Fe-Ni) لهذا البحث لأهميتها كسبيكة مغناطيسية تحمل صفات مغناطيسية يعود سببها الى وجود عنصرين انتقاليين من النيكل والحديد يمتلك كل منهما حزمة من نوع (3d) الغير ممتلئة بالالكترونات تماماً [3] . تمتاز هذه السلسلة بخواصها الفيزيائية الشاذة (Anomalies) التي ما زالت لحد الآن تتابع بحوث عملية ونظرية لتفسير هذا الشذوذ . إن أهم الخصائص الشاذة لهذا النظام الثنائي (Fe-Ni) خاصة سبيكة (Fe₆₅-Ni₃₅) هو انخفاض قيم معامل تمددها الحراري (Thermal Expansion) يستمر الى درجة حرارة كوري (Curie Temperature) Tc لذلك تسمى هذه السبائك التي تتصف بهذه الظاهرة الفيزيائية بسبائك الأنفار (Invar Alloys) [4,3] . لقد تم تسمية هذه الظاهرة بالأنفار بسبب الخواص الفيزيائية الشاذة التي تمتلكها بعض السبائك المعدنية وغير المعدنية . ان هذا الشذوذ سببه تفاعل الاهتزازات للفونونات (Phonons) مع الاهتزازات للعزوم المغناطيسية المسماة المكنونات (Magnons) . ان هذا التفاعل بين (Phonons-Magnons) سوف يعيق اهتزازات الذرات مسبباً ظهور خواص فيزيائية شاذة (Anomalies) مثل التمدد الحراري ، البناء البلوري ، التوصيلية الكهربائية والحرارية [6,5] . يستفاد من ظاهرة الانخفاض في

(1050) مؤوي فقد لوحظ نتائج غير متوقعة لقيم الخواص المغناطيسية ، حيث لوحظ انخفاض قيمها كما في الشكل (5) . إن السبب في هذا الانخفاض لقيم الخواص المغناطيسية الموضحة في الجدول (1) ، ربما يعزى إلى بداية دوران وحراك العزوم المغناطيسية لتتحول إلى صفات بارامغناطيسية بارتفاع درجات الحرارة بعد درجة حرارة كوري . من خلال النتائج المستحصلة أعلاه يبدو بأن المعاملة الحرارية المناسبة لغرض الحصول على خواص مغناطيسية جيدة هي عند (850) مؤوي وهذا ما ينطبق تماماً مع قيم الموصفات القياسية للفحوصات المغناطيسية ^[14,13] . الجدول (1) يوضح نتائج الفحوصات المغناطيسية للنماذج المصممة بطريقة ميتالورجيا المساحيق حيث يلاحظ خلالها التغير الواضح في قيم الخواص المغناطيسية باختلاف درجات حرارة المعاملات الحرارية . إن النتائج الظاهرة تفسر على أن الحقول المغناطيسية (Domains) (Magnetic) كانت مترسبة (Precipitation) ومتجه عزومها المغناطيسية تماماً مع اتجاه المجال المغناطيسي عند درجة حرارة المعاملة الحرارية (850) مؤوي . أما فوق هذه الدرجة الحرارية الحرجة فتم انفصال وإزاحة العزوم المغناطيسية لمواقع اتجاهية مختلفة مما أدى إلى إضعاف الخواص المغناطيسية . أن هذا التفسير يتفق تماماً مع النتائج التجريبية للباحث (Hethering) الذي أوعز ضعف الخواص المغناطيسية لسلسلة سبائك الألمنيوم (Al-Ni-Co) المسماة (Alnico-5) هو حركة الحقول المغناطيسية عن مواقعها لاتجاهات بلورية مختلفة محدثة خواص مغناطيسية لا اتجاهية ^[15] (Anisotropy) .

الاستنتاجات

تعتبر عملية تصنيع المغناط الدائمة والمؤقتة ودراسة خواصها المغناطيسية من المواضيع المهمة في فيزياء المواد والتي تدخل في كثير من التطبيقات التكنولوجية والتي لم يتطرق لها الباحثون كثيراً داخل القطر ، لذلك يعتبر هذا البحث من الدراسات الأولية لتصنيع مغناط ذات صفات مغناطيسية معينة ومقارنة نتائجها بالموصفات القياسية . يمكن استنتاج من تحضير سلسلة سبائك (Fe-Ni) ودراسة خواصها المغناطيسية بالنقاط الآتية .


- 1- لوحظ تأثير واضح للمعاملة الحرارية المتبعة والفترة الزمنية المختارة على الخواص المغناطيسية .
- 2- تحديد درجة حرارة المعاملة الحرارية المثالية لإعطاء أفضل خواص مغناطيسية للسبائك المحضرة وهي (850) مؤوية مع انخفاض واضح في قيم الخواص المغناطيسية فوق درجة المعاملة الحرارية الحرجة (850) مؤوي .
- 3- فسرت النتائج المستحصلة بدلالة علاقة حركة العزوم المغناطيسية مع درجات الحرارة إلى المعاملات الحرارية والتي يمكن الاستنتاج خلالها بأن حركة العزوم المغناطيسية عند (850) مؤوي قد أصبح مصطفة بصورة متوازنة مما أكسبها خواص مغناطيسية جيدة مقارنة

عدة قوالب من الفولاذ بأبعاد هندسية تلائم النماذج المحضرة للفحوصات المغناطيسية . أما الفحوصات المغناطيسية قبل و بعد إجراء المعاملة الحرارية ، فقد تم إجراءها في منظومة صممت هي أيضاً بدائرة كهربية مغناطيسية موضحة في شكل (1) : تم تشكيل العينات بعد إجراء عمليات الخبط للمساحيق باستخدام مكبس هيدروليكي تحت ضغط (8) طن . لنماذج اسطوانية بأبعاد $r = 0.5\text{cm}$, $L=1.6\text{cm}$ تلائم فحص الخواص المغناطيسية . يمثل الشكل (2) المسلك التكنولوجي لمراحل تحضير السبائك المغناطيسية (Fe-Ni) بطريقة تكنولوجية المساحيق . من خلال حلقات الهسترة المغناطيسية الناتجة تم تحديد قيم الخواص المغناطيسية مثل القوة القاهرة (H_c) (Coercive Force) والمغناطيسية المتبقية (B_r) (Remained Magnetization) والنفاذية المغناطيسية النسبية (μ_r) (Magnetic Relative permeability) والتأثرية المغناطيسية (χ_m) (Magnetic Susceptibility) . تم إجراء معايرة النماذج قياسية من الحديد (Fe) قبل إجراء الفحوصات المغناطيسية فكانت متقاربة تماماً مع القيم القياسية لها ^[12] . أما المعاملة الحرارية فقد تم إجراءها خلال استخدام فرن ألماني (Rntert) نوع (Magma2300-0000) وعند درجات (850°C, 1050°C) وبمعدل تسخين (5°C/min) مع تثبيت النماذج عند الدرجات الحرارية المذكورة لمدة (30min) ومن ثم التبريد البطيء (Slow Cooling) .


النتائج والمناقشة

تعتبر علاقة كثافة الفيض المغناطيسي (B) وشدة المجال المغناطيسي (H) المتمثلة بحلقة الهسترة (B - H Loop) هي من أهم الخصائص المغناطيسية لأي مادة مغناطيسية لتحديد نوعية المغناط المصنعة سواء كانت صلدة (Hard) أم لينية (Soft) ^[13] . يلاحظ من الشكل (3) حلقة الهسترة للنموذجين (Fe₆₅Ni₃₅) و (Fe₂₀Ni₈₀) بدون أية معاملة حرارية ، حيث يلاحظ أن الخواص المغناطيسية ضعيفة ، إن السبب في ذلك يعود إلى عدم استقرار الأطوار وبالتالي عدم تجانس البنية المجهرية لعناصر هذه السبيكة مما يجعل حركة الحقول المغناطيسية (Domains) غير متوازنة تماماً مع اتجاه المجال المغناطيسي ^[14] . بعد إجراء المعاملة الحرارية عند (850 °C) ، (1050°C) ولفترة زمنية نصف الساعة فقد لوحظ بأن هناك تحسن واضح في قيم الخواص المغناطيسية وبدأ شكل حلقة الهسترة بالتوسع وتم اعتبار درجة المعاملة الحرارية عند (850) مؤوية كفاصل درجة حرارية تعطي أكبر قيم للخواص المغناطيسية كما يلاحظ من الشكل (4) . إن التحسن الواضح في قيم الخواص المغناطيسية دلالة على اتجاه العزوم المغناطيسية (Orientation) قد تغيرت حركتها من صورة غير منتظمة لتصبح موازية تماماً لحركة المجال المغناطيسي لتعطي خواص فيرومغناطيسية كاملة لمغناط ذات صفات لينية . أما عند ارتفاع درجة حرارة المعاملة الحرارية إلى


بالمواصفات القياسية . أما فوق هذه الدرجة الحرارية فحدث تحول العزوم المتوازية الى اتجاهات عشوائية مختلفة .




الشكل (1) : المخطط التفصيلي للمنضومة المصنعة لاختبار الخواص المغناطيسية




الشكل (2) : المسلك التكنولوجي التوضيحي لمراحل تحضير السبائك المغناطيسية (Fe-Ni) بطريقة ميتالورجيا المساحيق



الشكل (3) : حلقات الهستيرة للنموذجين (Fe₆₅Ni₃₅) ، (Fe₂₀Ni₈₀) المحضرين بطريقة تكنولوجيا المساحيق قبل إجراء المعاملة الحرارية



الشكل (4): حلقات الهستيرة للنموذجين (Fe₆₅Ni₃₅) ، (Fe₂₀Ni₈₀) قبل وبعد المعاملة الحرارية عند (850) منوي



الشكل (5): حلقات الهستيرة للنموذجين (Fe₆₅Ni₃₅) ، (Fe₂₀Ni₈₀) بعد المعاملة الحرارية عند (1050) منوي

الجدول (1) : نتائج الفحوصات المغناطيسية للنماذج المحضرة

Temp Anneal (C°)	Sample	H _c (KA/m)	B _r (Tesla)	μ _r	χ _m
RT	Fe ₆₅ Ni ₃₅	0.206	0.0229	0.111	0.89
	Fe ₂₀ Ni ₈₀	0.550	0.0458	0.083	0.92
850	Fe ₆₅ Ni ₃₅	0.674	0.0663	0.098	0.90
	Fe ₂₀ Ni ₈₀	0.688	0.0663	0.111	0.89
1050	Fe ₆₅ Ni ₃₅	0.138	0.1019	0.739	-0.26
	Fe ₂₀ Ni ₈₀	0.275	0.0509	0.185	-0.82

المصادر

1. J.Crangle , Magnetic Properties of Solid , Willmer Brothers Limited, London (2009).
2. P. J.Brown and I.k.Jassim ,J.Physique , C8 , P307 , (1988).
3. F.James, Introduction to Material Science for Engineering, 5nd edition , p.570 , (2008) .
4. W.Bolton , Engineering Materials Technology , 4th edition , p25 (2007).
5. D. Hadfield , Permanent Magnet and Magnetism , 1st edition , London (2005).
6. M.Kadziolka , W.Zarek and E.Popiel , Journal of Physics , Conference Series , 217 (2010) .
7. S. Rengara and S. Hee , Finland . J. Nanoscience , Vol11 , P561 (2011).
8. E. Kisker, E.F.Wassermann and C. Carbone, Physics Review Letter ,1784,(1987) .
9. M.shiga and Y.Nakamura , Journal of physics society. (Japan) , Vol.26,P.24, (1969) .
10. H.Hasegawa and J.Kanamori, Journal of physics society. (Japan), Vol.31, P.282, (1971) .
11. J.Kanamori, Journal of physics ,(paris), Vol.35, P.131, (1974) .
12. R.C.Tucker, Journal of Metals, Vo.38, P.66, (1986) .
13. M.V. Schifagarde, I.A.Abrikosov and B. Johansson, Origin of the Invar Effect in Fe-Ni Alloys Nature , Vol.400 , P.46 , (1999) .
14. E.Jartych, J.K.Zurawicz, D.Oleszak and M.Pekala, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , Vol.208 , P.221 ,(2000) .
15. M.G.Hethering , Micro structure and Domain Studies in Alnico-5 , Journal of Applied Physics , Vol 57 , P15 (1985) .

The Effect of Heat Treatment on The Magnetic properties of The (Fe-Ni) Alloys Prepared by powder Metallurgy Method

I.K. Jassim , R.A.Mohammad , H.MK.Farage

Physics Department , College of Education , Tikrit University , Tikrit , Iraq

(Received: 20/5/2013 ---- Accepted: 30/7/2013)

Abstract

The aim of this work is studying the binary system ($\text{Fe}_{1-x}\text{Ni}_x$) with two ratios ($X = 35, 80$) by using Powder metallurgy method. Magnetic properties have been studied at different heat treatment temperatures throw Magnetic Hysteresis loop. Several properties have been found such as Magnetic Relative permeability (μ_r) , Magnetic Susceptibility (χ_m) , Coercive force (H_c) and Remained force (B_r) for all Samples. All the alloys were found a ferromagnetic behavior and Sensitive to the heat treatment. The results were explained due to the change on the degree of magnetic moment orders with the change of heat treatment degrees.

Key words

Magnetic properties , Powder metallurgy , heat treatments , Material Engineering.