

التقييم النوعي للركام الخشن (الحصي) من مقالع مختارة في محافظة صلاح الدين ، وسط العراق

خالد احمد عبدالله علي الحداد

قسم علوم الارض التطبيقية ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: 2012/6/5 ---- تاريخ القبول: 2012/11/19)

الملخص


تم إختيار (6) نماذج حصوية ، لاجراء التقييم النوعي للركام الخشن (الحصي) لاغراض الخرسانة ، وبحسب المواصفات الامريكية والعراقية .تشير نتائج فحص التوزيع الحجمي إلى إن النماذج المفحوصة لها منحنيات تدرج من النوع المنتظم ، لعدم وجود بعض الاحجام ، وإن قيم معامل الانتظام ، التقعر) اقل من (4) لمعامل الانتظام ، واقل من (1) لمعامل التقعر . تعد النماذج (2 ، 3 ، 6) غيرصالحة لعدم مطابقة بعض تدرجاتها مع المواصفات والمقاييس ، وإن النماذج (1 ، 4 ، 5) صالحة لمطابقتها للمواصفات ، وكانت نسبة الاملاح المذابة الكلية ونسبة المحتوى الجبسي ونسبة المواد العضوية ضمن حدود المواصفات المقبولة . كانت اشكال الحصى المفحوصة معظمها كروية وشبه كروية وزاوية وشبه زاوية ... ألخ ونسبتها تزاوتحت (76% - 81 %) ، وبعضها مسطحة إذ بلغت نسبة الحصى المسطحة (19% - 24%) . تخلو أسطح الحصى المفحوصة من كل الشوائب (املاح ، الجبس ، مواد عضوية ، اطيان) ، فضلا عن انعدام وجود المواد الرخوة ومعادن السليكا غير المتبلورة والمعادن المكونة للشست والنايس والمايكا . تشيرمعدلات نسب الحصى ذو الاصل الرسوبي إلى (77 %) ، ومعدلات نسب الحصى الناري إلى (7 %) ، ومعدلات نسب الحصى المتحول إلى (16 %) يعد معدن الكوارتز (منتشر جدا الى منتشر) تليه بقية المعادن (كالسايث منتشر) ، اورثوكليس متوسط الانتشار ، بلاجيوكليس متوسط - اثري ، تنتشر بقية المعادن (أركونايت ، جبسوم ، دولومايت ، هالايت ، كلورايت ، كاؤولينايت ، تالك) بشكل اثري جدا .

الكلمات الدالة : التقعر ، الأنتظام ، التسطح ، ألكام .

المقدمة

، كميتها غير كافية ، ... الخ) عندها يتم البحث عن البدائل مثل كسارة الصخور(ألكام ألكشري ، الحصى المجروش المدرج) [2] . تقع منطقة البحث في وسط العراق ضمن محافظة صلاح الدين (المحرم (شمال تكريت) ، الطوز ، سامراء ، الضلوعية ، بلد) الشكل (1) يهدف البحث الى إجراء التقييم النوعي المختبري للركام الخشن (الحصي) لبيان مدى صلاحيته للاعمال الانشائية وتوكيد الجودة .


تغطي ترسبات الركام الخشن (الحصي) ضفاف و قاع نهردجلة وروافده ضمن (محافظة صلاح الدين) شمال بغداد ، فضلا عن ترسبات العصر الرباعي ولما لهذه المواد من اهمية قصوى ، كونها إحدى المكونات الاساسية الطبيعية الداخلة في اتمام الاعمال الانشائية مثل (الخرسانة) و غيرها ، وذلك بخلطها وينسب معروفة مع مواد البناء الاخرى ، إذ لايمكن الاستغناء عنها ، إلا لسبب او اكثر من الاسباب مثل (الكلفة ، بعدها عن موقع العمل، نوعها ، ردايتها لتلوثها



المنطل (1) خارطة مناطق منطقة الدراسة محجرة عن [1]


(1) تم اجراء الفحوصات الفيزيائية في مختبرات قسم علوم الارض ، جامعة تكريت .

تم نمذجة اكداس الحصى من بعض المقالع العاملة في محافظة صلاح الدين (المحزم ، الطوز ، سامراء ، الضلوعية ، بلد) الشكل



وتم اعتماد أوصاف أقياسية ، العراقية (م . ق . ع . 45) [3] ، والأمريكية (ASTM –C-125, C-136 –2004) [6] في اجراء الفحص المنخلي ولكل النماذج وبالاوزان التي تتناسب وكل نموذج ، ثم تم تمثيلها على المنحنيات القياسية الشكل (2) [2] تم ايجاد الكثافة الجافة والوزن النوعي ونسبة التشبع حسب (ASTM C-127- 01) [6] أجريت التحاليل الكيميائية في مختبرات قسم علوم الارض ، جامعة تكريت لاحتساب نسبة المواد العضوية ونسبة محتوى الجبس ونسبة الاملاح المذابة الكلية ولكل النماذج وبطريقة المستخلص المائي ، حسب المواصفة القياسية البريطانية (B.S. (1377) [7] . تم تحديد اشكال و انواع واللوان الحصى بحسب (ASTM C – 294 -98) [6] اللوحة (1) وحساب عامل التسطح للحصى ولكل نموذج ، في مختبرات قسم علوم الارض ، جامعة تكريت ، اذ يتم احتساب هذا العامل من حاصل قسمة وزن المواد المسطحة المارة من مناخل

التسطح الى الوزن الكلي للنموذج ، وفي الدراسة الحالية تم فصل الحصى المسطحة يدوياً واحتساب وزنها ، عندما تم احتساب عامل التسطح بنفس الطريقة المذكورة ، يجب ان لا تتجاوز نسبة التسطح (30 %) لاعمال الخرسانة ، وان اشكال الحصى المفحوصة الاخرى كانت مدورة ، وشبه مدورة فضلا عن بقية الاشكال الأخرى ، مكعب ، زاوي ، شبه زاوي ، بيضوي ، هرمي ، وغيرها وينسب تتجاوز (70%) من وزن النموذج المفحوص ، فضلاً عن معرفة نسبة الحبيبات الهشة والرخوة للتخلص منها في حالة وجودها لضررها البالغ على مكونات الخرسانة ، تحديد اللوان الحصى ومن ثم أخذ عينات بحسب اللوانها من الابيض والى الاسود (اللوحة 1) وتم ترقيمها (1 - 6) لفحصها بواسطة الشرائح الزجاجية تحت المجهر المستقطب [9] وتقنية الاشعة السينية الحيودية [8] .



بغداد ، وذلك لمعرفة مكوناتها المعدنية . تم رسم منحنيات التوزيع الحجمي الاشكال (3 - 8) للنماذج (1 - 6) لمعرفة شكل المنحني الناتج لكل نموذج . تم تمثيل نتائج الفحص المنخلي ونتائج التحليل الكيميائي في الجدول (1) ، ثم تم احتساب عوامل هازن (معامل الانتظام **Cu**، ومعامل النقر **Cc**) [5] من تلك المنحنيات ، وذلك بأخذ قيم الأقطار (**D₁₀, D₃₀, D₆₀**) والنسب المئوية العابرة التي تقابلها على نفس المنحني وبحسب المعادلتين (1 ، 2) ، كما في الجدول (2) .



$$Cu = D_{60} / D_{10} \text{ (1)}$$

$$Cc = D_{30}^2 / D_{10} * D_{60} \text{ (2)}$$

تم احتساب قيم بقية النتائج إذ كانت قيم الكثافة الجافة (γ_d) وقيم الوزن النوعي (**Gs**) و نسبة التشبع (**Sr%**) للنماذج (1-6) [7] ، وتم احتساب المسامية (**n%**) رياضياً وبحسب المعادلة (3) [4] ، كما في الجدول (2) .

$$n \% = (\gamma_d / Gs) * 100 \text{ (3)}$$

تم التعرف على نوعية الركام بحسب (ASTM C 295 -) [6] 03، إذ تتطلب المواد الأولية مثل (الركام الخشن) الداخلة في الاعمال الانشائية نقاوة عالية من المواد الضارة بالخرسانة مثل المواد الناعمة (الطين والغرين) والمواد العضوية والأملاح والجبس والتي قد تكون موجودة على أسطح الحصى بشكل بقع (Patches) ، او مخلوطة معها . تعد المكونات المعدنية للحصى مهمة ، لما لبعضها من اضرار بليغة ، مثل تلك التي تخلفها السليكا غير المتبلورة (الجبريت الغني بالصوديوم) وألويبال وألكالسيديوني والتي يؤدي الى تآكل الخرسانة ، والحيبيات ذات الاصل المتورق الشستوزي والمايكا والتي تتحول بعد فترة الى معادن طينية ضارة بالخرسانة وديمومتها ، وكذلك الكبريتات والكاربونات والكلوريدات (أملاح وألجيس) والمعادن الطينية وغيرها . تم التعرف على الحصى (يدويا) (**Hand Spacement**) فضلاعن فحص عينات الحصى وبحسب تدرجها اللوني من الابيض - الاسود بواسطة الشرائح الزجاجية تحت المجهر المستقطب في قسم علوم الارض التطبيقية جامعة تكريت فضلا عن تقنية الأشعة السينية الحادثة (XRD) العائدة للشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ،



الجدول (1) يبين حدود المواصفات القياسية لأغراض الخرسانة للفحص المنخلي والتحليل الكيميائي للنماذج (1 - 6)



نظر الفتحه (متر)	حدود المواصفة للخرسانة	النسب العاير 1	النسب العاير 2	النسب العاير 3	النسب العاير 4	النسب العاير 5	النسب العاير 6
50 متر	100% - 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37.5 متر	95% - 100%	98%	96%	100%	97%	100%	100%
19.5 متر	35% - 70%	65%	80%	69%	65%	65%	66%
9.5 متر	10% - 40%	12.5%	32%	9%	21%	15%	9%
4.75 متر	0% - 5%	0.0	0.0	3%	0.0	0.0	0.0
0.075 متر	0% - 0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الاملاح الكلية %	> 5%	0.035	0.056	0.061	0.069	0.066	0.065
الحبيس %	> 0.1%	0.0085	0.0099	0.0095	0.0089	0.0083	0.0093
المواد العضوية %	> 2%	-	-	-	-	-	-




الجدول (2) نتائج الفحوصات الفيزيائية لنماذج مواقع الدراسة


رقم وموقع النموذج	معامل الانتظام Cu	معامل التقعر Cc	نسب التثبيح % (Sr%)	الكثافة الجافة غم/سم ³ (%a)	الوزن النوعي (Gs)	انسامية % (n%)
1 المحزم	2.0	0.92	0.57	2.58	2.66	3.01%
2 المحزم	2.3	0.93	0.62	2.56	2.62	2.30%
3 الضلوعية	1.83	1.05	0.44	2.61	2.71	3.70%
4 بند	2.25	1.0	0.49	2.60	2.70	3.71%
5 سامراء	2.11	1.1	0.66	2.59	2.70	4.08%
6 الطوز	1.6	0.9	0.77	2.51	2.55	1.57%

النماذج الستة المفحوصة من المواد العضوية والناعمة والرخوة فضلا عن نظافة اسطح الحصى من الملوثات المختلفة الانواع (الجبس ، الاملاح ، المواد العضوية ، الطين) ، عدم وجود حصى حاوية على معادن سليكاغير متبلورة (الجبس ، الالوبال ، الكالسيدوني) أو الحبيبات ذات الاصل المتورق (الشستوزي والمايكا) . أظهرت نتائج فحوصات الاشعة السينية الى إن معدن الكوارتز (Quartz) منتشر جدا - منتشرفي كل العينات باستثناء العينة (6) كان متوسط الأنتشار ، يليه الكالسيت إذ يكون في العينة (6) منتشر، يليه الاورثوكليس في كل العينات متوسط الأنتشار ، ولاوجود له بالعينة (6) ، والبلابجوكليس في العينة (4) يكون متوسط الأنتشار وفي العينتين (3) ، (5) كان اثري وكذلك الجبس في العينات (2 ، 4 ، 5) أثري والكلورايت في العينات (1 ، 2) والكاؤولينايت في العينات (2 ، 6) أيضا كانا أثريان ، والاركونايت اثري جدا في كل العينات وكل من التالك في العينة (1) والهالايت في العينة (2) والدولومايت في العينة (6) والفلبسايت في العينات (2 ، 5) كلها أثري جدا ، كما في الأشكال (9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14) والجدول (3) .

تعد تدرجات الحبيبات للنماذج (1 ، 4 ، 5) مطابقة للمواصفات القياسية ، تدرجات الحبيبات للنماذج (2 ، 3 ، 6) غير مطابقة في بعض التدرجات كما في النموذج (2) إذ كانت النسبة العابرة (80 %) للقطر (19.5 ملم) وهي أعلى من حدود المواصفة وكانت للنموذجين (3 ، 6) النسب العابرة (9 %) للقطر (9.5 ملم) وهي أوطأ من حدود المواصفة ، فيما كانت نسب الجبس والاملاح المذابة الكلية والمواد العضوية مطابقة للمواصفات الجدول (1) ، إن قيم (Cu ، Cc) كانت أوطأ من حدود المواصفات لذلك تعد كل منحنيات التوزيع الحجمي ولجميع النماذج من نوع المنحني المنتظم ، إن بقية القيم (الكثافة الجافة ، الوزن النوعي ، نسبة التشبع ، المسامية) ضمن المواصفات المقبولة الجدول (2) . تشير نتائج فحوصات النماذج يدويا (Hand spacement Test) إلى إن عينات الحصى غامقة اللون (الرمادي ، القهوائي ، القهوائي الغامق ، الاسود) هي الشائعة وينسب تراوحت (83% - 89%) من وزن النماذج ، فيما كانت تتراوح نسب عينات الحصى فاتحة اللون (الابيض ، ابيض مصفر) بحدود (11% - 17%) وإن أشكال عينات الحصى المسطحة كانت بنسبة (19% - 24%) من وزن النماذج ، وإن اشكال عينات الحصى غير المسطحة كانت بنسب (76% - 81%) من وزن النماذج. تظل











الجدول (3) يبين قيم الانعكاسات والشدة وانتشار المعادن للعينات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6)


اسم المعن	قمة الانعكاس الشدة	قمة الانعكاس الشدة	قمة الانعكاس الشدة	قمة الانعكاس الشدة	العينة 1	العينة 2	العينة 3	العينة 4	العينة 5	العينة 6
الجص Gypsum	7.56A 100%	4.27A 50%	2.21A 6%	2.139A 2%	-	أثري	-	أثري	أثري	-
الوارتز Quartz	3.34 A 100 %	4.26 A 35 %	2.46 A 12 %	2.24 A 6 %	منتشر جدا	منتشر	منتشر جدا	منتشر جدا	منتشر جدا	منتشر جدا
الكالسيت Calcite	3.04 A 100 %	2.29 A 18 %	1.87 A 17 %	1.604A 8 %	-	-	-	-	-	منتشر
بلاجيوكليس Plagiocl.	4.02A 80 %	3.88 A 50 %	3.68 A 30 %	2.12 A 6%	-	-	أثري	منوسط	أثري	-
الهاليت Halite	2.82 A 100 %	1.994 A 55 %	1.62 A 15 %	1.26A 11 %	-	أثري جدا	-	-	-	-
الدولوميت Dolomite	2.89 A 100 %	2.19 A 30 %	1.80A 20 %	1.545 A 10 %	-	-	-	-	-	أثري جدا
أركونايت Aragonit	3.40A 100%	3.27A 52%	2.70A 46%	1.88A 32%	أثري جدا	أثري جدا	أثري جدا	أثري جدا	أثري جدا	أثري جدا
أورثوكليس Orthocla.	4.24A 60%	3.46A 60%	3.26A 50%	2.93A 20%	منوسط	منوسط	منوسط	منوسط	منوسط	-
كلوريت Chlorite	7.12A 100%	4.75A 80%	2.27A 30%	2.04A 20%	أثري	أثري	-	-	-	-
كاولينيت Kaolinite	3.57A 100%	2.39A 90%	2.49A 80%	2.13A 30%	-	أثري	-	-	-	أثري
التالك Talc	2.49A 100%	2.22A 14%	2.10A 8%	1.87A 3%	أثري جدا	-	-	-	-	-

أظهرت نتائج الفحوصات المجهرية تبايرا في درجة انتشار المعادن الرئيسية فضلا عن تنوع المكونات المعدنية للحصى المفحوص ، ولكل العينات المفحوصة (1 - 6) ، اللوحات (2 - 7) وهذا يتطابق مع النتائج اعلاه ، الجدول (4) .





اللوحة (6) المكونات المعدنية للعيينة (5) تحت المجهر المستقطب



اللوحة (7) المكونات المعدنية للعيينة (6) تحت المجهر المستقطب

الجدول (4) يبين النسب المئوية ولمختلف انواع الصخور لنماذج الحصى المدروسة ولكل المواقع

رقم وموقع النموذج	الصخور الرسوبية %	الصخور النارية %	الصخور المتحولة %
1 المحزم	78 %	7 %	15 %
2 ألمحزم	76 %	8 %	16 %
3 أצלوعية	74 %	6 %	20 %
4 بلد	75 %	7 %	18 %
5 سامراء	77 %	8 %	15 %
6 الطوز	80 %	7 %	13 %

الإستنتاجات

1- اشكال منحنيات التوزيع الحجمي كانت جميعها من نوع منحنى منتظم لغياب بقية التدرجات من مكونات النماذج المفحوصة .
2- اشكال الحصى في النماذج المفحوصة تدل على الفرز الجيد ، فضلاً عن نشاط نهردجلة وروافده في المواقع المدروسة .
3- تحسين نسب المكونات الفانثلة من أنماذج ألمفحوصة، بمزجها مع نسب المكونات الصالحة من نفس التدرجات، لكي تصبح ملائمة

4- ضمن المواصفات .
4- نسب الصخور الرسوبية هي الاعلى بين نسب انواع الصخور الاخرى لكون مكاشف تكاوين الصخور الرسوبية (تكوين الفتحة ، وتكوين إنجانة ، وتكوين المقدادية ، وتكوين باي حسن وغيرها) هي الاكثر بالقرب من منطقة الدراسة .

1- اشكال منحنيات التوزيع الحجمي كانت جميعها من نوع منحنى منتظم لغياب بقية التدرجات من مكونات النماذج المفحوصة .
2- اشكال الحصى في النماذج المفحوصة تدل على الفرز الجيد ، فضلاً عن نشاط نهردجلة وروافده في المواقع المدروسة .
3- تحسين نسب المكونات الفانثلة من أنماذج ألمفحوصة، بمزجها مع نسب المكونات الصالحة من نفس التدرجات، لكي تصبح ملائمة

المصادر

- 1- البلديات العامة (2000) خارطة العراق الإدارية .
- 2- الحصري ، محمد ، ساطع ، مواد البناء واختباراتها (1994) منشورات كلية الهندسة المدنية - جامعة حلب - سوريا .
- 3- ألعراقية، هيئة المواصفات والمقاييس العراقية - مواصفة عراقية رقم (45)، (1969) ، بغداد .
- 4- علي ، مقداد حسين ، حجاب ، باسم رشدي ، الجسار ، سنان هاشم (1991) ، الجيولوجيا الهندسية ، كلية العلوم ، جامعة بغداد .
- 5- كعدان ، نوار ، ميكانيك التربة (2007) منشورات كلية الهندسة المدنية - جامعة حلب - سوريا .
- 6-A.S.T.M . (2004) .Annual book of American Standards for Testing and Materials , part 2, vol .4 .
- 7- British Standard, (1977), B.S. (1377), Method of Testing Soils for Civil Engineering Purpose. London, 238p .
- 8- Carver, R, E, (1971), Procedure in Sedimentary Petrology, John Wiley & Sons, Inc.
- 9- Folk, R. (1974): Petrology of sedimentary rocks. Hamhill, Texas 182p.

Specific Assessment of Coarse Aggregate (gravels) From Selected Quarries in Salahaddin , Middle Iraq

Khaled.A.A..Alhadad

Applied Geology Department , Science College , Tikrit University , Tikrit , Iraq

(Received: 5/6/ 2012 ---- Accepted: 19/11/2012)

Abstract

Six gravely samples are studied in laboratory for specific assessment, according to Iraqi & American standards. Grain distribution results indicate , all samples are uniform graded , some particles diameter are absence . Uniformity and Concavity coefficient values are (less than 4, less than 1) respectively , Samples (1 , 4 , 5) are suitable, while (2 ,3 ,6) are not suitable , total dissolved salts% ,gypsum content% , organic materials% are acceptable . most gravel shapes are rounded , subrounded , angular , subangular with percentage (76% - 81%) , and flattening shapes about (19% - 24%) . Gravels uncoated with (salts , gypsum , organic materials , clays) , soft materials , noncrystallized silica minerals and mica , schist , gneiss minerals are absent. Sedimentary gravels forming about (77%) , igneous gravels (7%) ,metamorphic gravels (16%) . From XRD the following minerals identified Quartz mineral very dominant –dominate ,calcite ,dominate ,orthoclase moderate ,plagioclase moderate-trace , (aragonite ,gypsum , dolomite ,halite ,chlorite ,kaolinite , talc)very trace .

Key words: Concavity, Uniformity, Flattening, Aggregate