

دراسة تأثير التلدين على بعض الخواص البصرية لغشاء (ZnS₇₀ : Cu₃₀) الرقيق

زهير ناجي مجيد

قسم الفيزياء ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: 19 / 2 / 2013 ---- تاريخ القبول: 4 / 4 / 2013)

الملخص

تم في هذا البحث دراسة تأثير التلدين على بعض الخواص البصرية لأغشية كبريتيد الزنك (ZnS) المشوب بنسبة 30% من النحاس والمحضّر بطريقة الرش الكيميائي الحراري وبدرجة حرارة 400°C وبسمك ($1000\text{\AA}$) وقد تم أيضا تلدين الغشاء المحضر لمدة ساعة واحدة بدرجة (450°C). وأظهرت نتائج الفحوصات البصرية إن الخواص البصرية (الانعكاسية ومعامل الامتصاص ومعامل الانكسار) قد زادت قيمتها بعد التلدين حيث كانت قيمة الانعكاسية هي (0.0089) فأصبحت بعد التلدين (0.0186) وقيمة معامل الامتصاص فكانت (0.172cm^{-1}) فأصبحت (0.211cm^{-1}) أما قيمة معامل الانكسار فكانت (1.209) فأصبحت (1.316) بينما (فجوة الطاقة) قلت بسبب التلدين حيث كانت قيمتها (3.93eV) فأصبحت قيمتها (3.87eV).

المقدمة النظرية

بين أحادية البلورة (single crystal) التي تمثل أعلى درجة انتظام والعشوائية (Amorphous) التي تفقر الى الانتظام البلوري. إن الخصائص البصرية للمواد الصلبة تعتمد على توزيعات الالكترونات في ذراتها وبالتالي فهي تعتمد على طريقة ترتيب وانتظام الذرات، لذا فإن من متطلبات فهم هذه الخصائص ودراستها تحديد علاقتها بالخصائص التركيبية للمواد الصلبة بشكل عام وأشبه الموصلات بشكل خاص [4]. وتتأثر المواد شبه الموصلة بالحرارة والضوء والمجال المغناطيسي فضلا عن تأثير الشوائب، ونتيجة لحساسية المواد شبه الموصلة بهذه العوامل فقد أصبحت من المواد البالغة الأهمية في التطبيقات المختلفة [5].

المركب المستخدم في هذا البحث ZnS:

كبريتيد الزنك يعود الى المجموعتين (II-VI) من اشباه الموصلات وهو مركب مهم حيث يستخدم في الخلايا الشمسية والتطبيقات الكهروضوئية الأخرى. [6] وهو احد مركبات الكبريتيد المعدنية عباره عن مسحوق ابيض شفاف يتكون من تركيبتين بلوريتين هما (α Wurtzite) و (β Zincblend) يتغير الى طور α عند درجة حراره (1293K) عند الضغط الجوي الاعتيادي ولا يذوب نهائيا طالما ان درجة التسامي له تكون واطئه ويتحلل في الحوامض ولا يحل في الماء كما انه قليل السمية [7] ويستعمل ZnS كركيزه معدنيه اوليه لاستخراج الزنك الذي يكون شفاف او نصف شفاف بلون اصفر ولان ZnS و CdS تظهران حساسيه نحو المغناطيسيه والكهربائيه والاشعاع الجسيمي فقد استعملت بشكل واسع في الالكترونيات. ويتشويها مع عناصر اخرى تصبح مضئيه (Luminescent) ولهذا فالمركب يعتبر من المواد المهمه في صناعه الدايدو الباعث للضوء الازرق [8].

التلدين

يقصد بعملية التلدين تعريض العينة (الغشاء الرقيق) الى درجة حرارة (450°C) ولمدة ساعة واحدة. وقد أجريت عملية التلدين باستخدام فرن كهربائي ألماني المنشأ (Maxi – Centurion – Germany).

تعد تقنية الاغشية الرقيقة واحده من أهم التقنيات التي ساهمت في تطوير المواد شبه الموصلة وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خصائصها الفيزيائية [1]. أذ تحظى الأغشية الرقيقة باهتمام اكبر لاستخدامها ضمن مجالات متعددة حيث تدخل في تصنيع العديد من مكونات الأجهزة الالكترونية الرقيقة والكواشف (Detectors) ومرشحات التداخل وتستخدم في عدد كبير من المجالات البصرية كتصنيع المرايا والألواح الزجاجية الحساسة للموجات الكهر ومغناطيسية. كذلك تدخل في صناعة الدوائر الكهربائية الدقيقة [2] وتمتلك الأغشية الرقيقة خواصا ومميزات قد لا تكون موجودة في أشكال المادة الأخرى حيث سمكها المتناهي في الصغر منحها تركيبا فيزيائيا نادرا يقترب من صفات التركيب أحادي التبلور وقد يتفوق عليه أحيانا، إذ أن الأغشية الرقيقة للمادة يختلف تركيبها البلوري عن تركيب المادة بشكلها الاعتيادي بجملة نقاط منها [3] :-

1- أن حجم البلورات في الأغشية الرقيقة اصغر من حجمها الطبيعي في المادة
2- يمكن أن تحتوي الأغشية الرقيقة على شوائب أعلى بكثير مما في المادة بشكلها الطبيعي ناتجة من طريقة التحضير.
3- العيوب النقطية في الأغشية الرقيقة تكون أكثر مما في بلورات المادة الطبيعية خصوصا في درجات حرارة أعلى من 0K بسبب الحركة الاهتزازية حيث تهتز ذرات المادة في مواقعها محدثة عيوب نقطية.

إن فيزياء الحالة الصلبة هي احد العلوم المهمة التي تعنى بدراسة الخواص الفيزيائية المختلفة للمواد الصلبة التي تشمل الأواصر وترتيب الذرات واستقطاب الجزيئات وتصرفات الالكترونات الحرة والطليقة في المادة بالإضافة إلى الخواص الكهربائية للمواد النقية وتلك التي تحتوي على شوائب، إضافة إلى الخواص المغناطيسية والميكانيكية للمواد في درجات حرارية واطئة و ترتب ذرات المواد الصلبة على هيئة وحدات هندسية أولية تعيد نفسها بانتظام ضمن فضاء الجسم الصلب، وتبعا لدرجة الانتظام فان المواد الصلبة توجد بأشكال عديدة تتراوح في العادة

بعض الثوابت البصرية التي تم دراستها في هذا البحث

1- الانعكاسية Reflectance

يمكن تعريف الانعكاسية بنسبة مقدار الطاقة التي تنعكس إنشاء سقوط الشعاع على سطح الغشاء الرقيق الى مقدار طاقة الشعاع الساقط [9]. وتم حساب الانعكاسية وذلك من قانون حفظ الطاقة.

$$A+T+R=1.....(1)$$

$$R=1-A-T.....(2)$$

2- فجوة الطاقة (Energy Gap)

تعرف فجوة الطاقة بأنها الطاقة اللازمة لإثارة (نقل) الإلكترونات من قمة حزمة التكافؤ الى قعر حزمة التوصيل، أو هي مساحة الطاقة الموجودة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل، وقد سميت بالمحظورة أو الممنوعة لأنها مكان خالي تقريباً من المستويات ولا تستقر فيها الإلكترونات في أشباه الموصلات النقية وإنما تتواجد فيها لفترة زمنية قصيرة جداً في أشباه الموصلات المشوبة وهذه الفجوة تحدد نوع المادة الصلبة وتم حساب قيمة فجوة الطاقة باستخدام المعادلة الآتية [10]

$$(ahv) = A(hv-Eg)^r(3)$$

حيث أن : α - معامل الامتصاص $h\nu$ - طاقة الفوتون A - ثابت Eg - فجوة الطاقة r - مقدار اسي

وبترتيب المعادلة نحصل على هذه المعادلة

$$(ahv)^2 = A^2(hv-Eg)(4)$$

حيث أن قيمة r هي $1/2$ وهذه القيمة تدل على أن الانتقالات الإلكترونية هي من النوع المباشر المسموح .

3- معامل الامتصاص Absorption Coefficient

يعرف معامل الامتصاص والذي يرمز له بالرمز (α) بأنه نسبة النقصان في فيض طاقة الإشعاع بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط [11]. ويعتمد على طاقة الفوتونات والطول الموجي وكذلك طبيعة سطح الغشاء الرقيق وفجوة الطاقة لشبه الموصل وكذلك نوع الانتقالات الإلكترونية التي تحدث بين حزم الطاقة و تم حساب معامل الامتصاص من العلاقة [12] .

$$\alpha = 2.303A/t ..(5)$$

حيث إن α : معامل الامتصاص ، t : سمك الغشاء ، A : الامتصاصية


4-معامل الانكسار Refractive index

وهو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الى سرعته في الوسط [13] وتم حساب معامل الانكسار من العلاقة الآتية [14] .

$$no = [(1+R/1-R)^2 - (K_0 + 1)^2]^{1/2} ---(6)$$

الجانب العملي

لتحضير محلول ZnS تستخدم نترات الخارصين $Zn(NO_3)_6H_2O$ الحاوية على (6) ذرات ماء ذات وزن مكافئ (297.47) ويذوب بحجم مناسب من الماء المقطر فيصبح المحلول مصدر لأيونات الخارصين $(Zn)^{+2}$ أما مصدر أيونات الكبريت $(S)^{-2}$ فنحصل عليه من مادة الثايوريا $(SCNH_2)_2$ ويمزج المحلولين بنسب متساوية وحسب المعادلة الآتية:




ومن ثم مزج الخليط مزجاً جيداً باستخدام خلاط مغناطيسي Magnetic Stirrer من نوع (MsH-300) ألماني الصنع لمدة ساعة للتأكد من عدم وجود راسب للمادة ومن ثم يتم ترشيح المحلول عبر ورقة ترشيح فنحصل على محلول رائق متجانس بعياريه (0.1) أما مادة التشويب فقد تم إذابة نفس الكمية من نترات النحاس $1.4gm$ وهي حبيبات زرقاء اللون مع $ml(100)$ من الماء المقطر ومن ثم وضعها على الخلاط المغناطيسي لمدة $min(30)$ ثم يترك لمدة ساعة للتأكد من عدم وجود رواسب للمادة ثم ترشح وتخلط نسب من المادة الشائبة مع محلول ZnS بالمقدار الآتي 30:70: نسبة التشويب .

النتائج والمناقشة

تم دراسة النتائج على ضوء القيم التجريبية التي تم الحصول عليها بواسطة جهاز (UV) لقيم الامتصاصية والنفذية و تم إيجاد قيم الانعكاسية وفجوة الطاقة و معامل الامتصاص ومعامل الانكسار كلها كوال لطاقة الفوتون.

1- الانعكاسية Reflectance

تم حساب الانعكاسية من طيف الامتصاصية والنفذية باستعمال العلاقة (2) ويظهر الشكل (1) تغير الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون حيث نلاحظ أن الانعكاسية تزداد بعد التلدين وسبب ذلك يعود إلى زيادة تبلور المادة وتقليل العيوب البلورية وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [15].




الشكل رقم (1) الانعكاسية قبل وبعد التلدين

النقصان هو ان الحرارة أدت الى توليد مستويات طاقة إضافية ضمن الفجوة المحظورة وبالقرب من حزمة التوصيل. مما يؤدي الى تقليل طاقة الفوتون المطلوبة لحصول الانتقالات الالكترونية المباشرة مما يجعل انتقال الالكترونات من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل أسهل. وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [16-17].

2- فجوة الطاقة (Energy Gap)

لغرض حساب فجوة الطاقة تم استخدام العلاقة (4) فقد تم رسم العلاقة البيانية بين $(\alpha h\nu)^2$ وطاقة الفوتون ($h\nu$) لتعيين فجوة الطاقة. ويتضح من الشكل (2) قيمة فجوة الطاقة حيث كانت قيمتها (3.974eV) قبل التلدين وأصبحت قيمتها بعد التلدين (3.875eV) ويتبين لنا ان التلدين أدى الى نقصان قيمة فجوة الطاقة وتفسير هذا




الشكل رقم (2) فجوة الطاقة قبل وبعد التلدين

من الشكل ان التلدين أدى الى زيادة معامل الامتصاص بسبب تولد مستويات مائحة داخل فجوة الطاقة قريبة من حزمة التوصيل وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [18].

3- معامل الامتصاص Absorption Coefficient

تم حساب معامل الامتصاص من العلاقة (5) والشكل (3) يمثل تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون قبل وبعد التلدين ونلاحظ




الشكل (3) معامل الامتصاص قبل وبعد التلدين

الشكل ان التلدين أدى الى زيادة معامل الانكسار وقد يعزى ذلك الى اختلاف طبقة سطح الغشاء وتأثير الحرارة عليها وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [18].

4- معامل الانكسار Refractive index

تم حساب معامل الانكسار من العلاقة (6) والشكل (4) يمثل تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون قبل وبعد التلدين ونلاحظ من



الشكل (4) معامل الانكسار قبل وبعد التلدين

الاستنتاجات

- 1- ان غشاء (ZnS) الرقيق يمتلك فجوة طاقة تبلغ (3.97eV) للانتقال المباشر المسموح.
- 2- التلدين ادى الى نقصان فجوة الطاقة .
- 3- التلدين ادى الى زيادة في قيم الانعكاسية ومعامل الامتصاص ومعامل الانكسار .

المصادر

- 1- Chopra, K.L." Thin film Phenomena", London McGraw Hill (1969).
- 2- Smith R.A." Semiconductors", 2nd Edition (Cambridge - University press) (1989)
- 3- Leaver. K.D. " Thin Film," London Wykeham Publication (LTD) (1971).
- 4-S.S.AL-Rawi , " Solid State Physics " (1988) .
- 5- A .K. Abass, "Solar Energy Materials", Vol.10, (1988).
- 6- Sapra Sameer, Nanda. J and Sarma. D.D "Semiconducting Nanoparticales" Solid state and, structural chemistry unit institute of science Bangolar -560012, India (2002).
- 7- Berry. R.W, Hall .P.M and Harris .T , Thin Film Technology, Litton Education Publishing. New Yourk (1969).
- 8- M.S. Shinde, P.B. Ahirrao, I.J. Patil & R.S. Patil "Studies on nanocrystalline ZnS thin films prepared by modified chemical bath deposition methode "Indian Journal of pure&Applied physics .Vol.49,November2011,pp.765-768.
- 9- أسيل صبحي جاسم الحسني ، "تحضير ودراسة خواص أغشية Te & Cd المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري"، رسالة ماجستير، الجامعة التكنولوجية (2004).
- 10- صابر جاسم محمد . "دراسة الخواص التركيبية والبصرية لغشاء pbs ولغشاء ZnS « رسالة ماجستير . كلية التربية جامعة تكريت (2005) .
- 11- Jacques I. Ponkove ,, Optical Processes in Semiconductors Dove Publications Inc ., New York , (1975).
- 12- R. S. Longhrst. "Geometrical and Physical Optics" Longman Group. L T D . London -2nd Ed. (1976)
- 13- M . H . Suleiman & A. F . Basha. " The Solid Physics " . 1st Ed. Egypt (2000) .
- 14- ريماء عبد العزيز عبدالله . "دراسة الخواص البصرية لغشاء ZnO المشوب بالفضة " . رسالة ماجستير . كلية العلوم الجامعة المستنصرية (2002) .
- 15- محمد شريف محمد علي الجواري. "راسة تأثير التشويب بالنيكل على الخواص البصرية والتركيبية لأغشية كبريتيد الخارصين ZnS النقي المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري " . رسالة ماجستير . كلية التربية جامعة تكريت (2009) .
- 16- G.Nabiyouni , R.Sahraei, M.Toghiany , M. H. Majles Ara and K.Hedayati. " Preparation and Characterization of nano structured ZnS thin films grown on glass and N-type si substrates using a new chemical bath deposition technique " Rev.Adv.Mater. Sci.27(2011)52-57 .
- 16- Dong. H. Wang, Jang. H. Ann, Kwun. N. Hui, Kwun. S. Hui and Young. G. Son "Structural and optical properties of ZnS thin films deposited by RF magnetron sputtering " nano scalereslett . Research letters . 2012, 7: 26
- 17- خالد حمادة ياسين "دراسة تأثير التشويب بالنحاس على بعض الخواص البصرية والتركيبية لأغشية ZnS الرقيقة والمحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري" رسالة ماجستير .كلية التربية جامعة تكريت (2009) .

Study the effect of annealing on some optical properties of (ZnS) thin films dopped with 30% cu concentration

Zuheer Naji Majeed

Department of Physics , College of Education , Tikrit University , Tikrit , Iraq

(Received: 19 / 2 / 2013 ---- Accepted: 4 / 4 / 2013)

Abstract

In this search we study the effect of annealing on some optical properties of (ZnS) thin films dopped with copper which prepared by Chemical Spray Pyrolysis method at (400C°), thickness (1000A°) , and we sintering the prepared films at temperature (450C°) for (1 hour). The results show that the optical properties such as (Reflectance , Absorption Coefficient and Refractive index) increases after annealing . The Reflectance was increasd from (0.0089) to (0.0186) and Absorption Coefficient increasd from (0.172cm⁻¹) to (0.211cm⁻¹) and Refractive index increasd from (1.209) to (1.316) while the (energy gap) decreased after annealing from (3.93eV) to (3.87eV) .