

دراسة اثر السمك على معاملات التوهين لمتراکب بولي ستایرین - بنتونایت
وسن كامل حسن

E.mail: wasan.kamil.2014@yahoo.com
جامعة كربلاء/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء

الخلاصة :

تمت دراسة اثر اضافة مسحوق من اطيان البنتونايت العراقي ($D<75\mu m$) المحمص بدرجة ($100^{\circ}C$) والمعالج بمادة PVA كمادة مالة للبولي ستایرین المذاب بالتولوين بنسب معينة وبرجة حرارة ($70-80^{\circ}C$) ثم اجريت فیاسات التوهين للأشعة السينية لمديات الفولتنية (KV) (20,25,30) لمتراکب البولي ستایرین - بنتونایت وباستخدام وحدة الاشعة السينية مع انبوبتي توليد الاشعة السينية (النحاس والاليوربيوم) ومنظومة کاشف کايكر مولر .

تم الحصول على معامل التوهين الخطى (μ_L) لمديات الفولتنية المذكورة انفا من خلال المعادلات الخطية لنتائج عملية التمثيل البياني بين لوغاریتم الامتصاصية وسمك النموذج ($X(cm)$ وايضا الحصول على معاملات التوهين الكتلي (μ_m) لنفس مديات الفولتنية من خلال العلاقة البيانية بين لوغاریتم الامتصاصية والسمك المكافئ للنمذاج ($Xm(gm/cm^2)$) حيث ان ميل العلاقة البيانية يمثل معامل التوهين سواء كان خطيا او كتليا .

تم تحقيق العلاقة الطردية بين لوغاریتم الامتصاصية للأشعة السينية مع السمك والسمك المكافئ والعلاقة العكسية بين معاملات التوهين الخطية والكتلية للمتراکب مع فولتنية توليد الاشعة السينية .

كلمات مفتاحية: معامل التوهين الخطى ، معامل التوهين الكتلى ، معامل التوهين للمتراکبات

Study the effect of thickness on attenuations coefficient of polystyrene - bentonite Composite

Wasan K. Hasan

Abstract :

Achievement of studying effect the addition ratio of powder from clays Iraqi bentonite ($D<75\mu m$) treated with temperature ($100^{\circ}C$) and treated with PVA as filler on polystyrene to dissolved in toluene with the state ratios and temperature degrees ($70-80^{\circ}C$).

The attenuation measurements of X-Ray for the voltage range (20,25,30)KV for the composite polystyrene-bentonite were done by using X-Ray unit with two X-Ray tubes (Cu tube , Eu tube) and G-M counter.

The linear attenuation coefficient (μ_L) were concluded for the voltage range mentioned above through the linear equations of the yield of graphic representation operation between the logarithmic absorption and the sample thickness $X(cm)$, the mass attenuation coefficient(μ_m) were also concluded through the graphic relation between the logarithmic absorption and the equivalence thickness of the samples $Xm (gm/cm^2)$ such that the slope of the graphic relation represents the attenuation coefficient either linear or mass.

The linear relation between the logarithmic absorption of X-Ray with the thickness and equivalent thickness sample were concluded .Inverse relation between the linear and mass attenuation coefficient with X-Ray voltage were also concluded of composite .

Key words :linear attenuation coefficient , mass attenuation coefficient ,composite attenuation coefficient .

يحدث التوهين في أثناء مرور حزمة فوتونات الأشعة السينية خلال وسط معرض (مادة موهنة) فإن كل فوتون في هذه الحزمة سيكون أمامه، أما أن لا يتفاعل على الإطلاق مع مادة الوسط أو بتفاعل بواسطة تفاعلات الامتصاص والاستطرارة

إنَّ الحزمة نتائج إزالة الفوتونات المتفاعلة منها ستعانى توهين Attenuation . وتوهين الحزمة قد يكون بشكل توهين شدتها (intensity) و (أو) توهين لطاقتها (Energy) ، إذ إنَّها (الشدة أو الطاقة) تتناقص مع طول المسار التي تقطعه خلال هذا الوسط⁽⁴⁾ .

عند مرور حزمة فوتونية شدتها (I°) خلال وسط معرض فإنه توجد احتمالية لكل فوتون بأنْ يتفاعل ويزال من الحزمة بينما يقطع مسافة مقدارها (ΔX) ضمن هذا الوسط وعليه فإنَّ الاحتمالية لإزالة الفوتون من الحزمة لكل وحدة مسار يمكن تمثيلها بالعلاقة الآتية:-

$$\mu = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} P / \Delta X \quad (1)$$

إذ إنَّ (μ) يمثل خاصية المادة للتفاعل الجاري، وهو بشكل عام يعتمد على ما يلي⁽⁵⁾ .

- 1- طاقة الفوتون الساقط.
- 2- نوع التفاعل الذي يخضع له الفوتون.
- 3- تركيب وكثافة الوسط المعرض.

دالة التوهين تتعين بنوع الإشعاع الساقط والوسط الموهن Attenuation وهي تمثل العلاقة الرياضية أو نمط التوهين الذي تخضع له الجسيمة الساقطة (فوتون، جسيمة مشحونة أو غير مشحونة) وتوجد ثالث دوال توهين تغطي معظم الحالات⁽⁴⁾ وهي :-

التوهين التفاضلي (Differential Attenuation) يحدث في الأوساط الرقيقة جداً (Very thin media) والتي يكون سمكها (dx) إذا إنَّ احتمالية تفاعل الفوتون في هذا الوسط وامتصاصه تكون ضئيلة جداً ($\mu dx < 1$) وعليه فدالة التوهين ستكون بالشكل الآتي:-

$$I = I° (1 - \mu dx) \quad (2)$$

التوهين الكاوسي (Gaussian Attenuation) يستخدم في وصف توهين الجسيمات المشحونة في المادة ويخلص هذا النوع من التوهين لدالة كاوس الإحصائية Gaussian Distribution .

3- التوهين الأسني (Exponential Attenuation) وهذا النوع من التوهين يتصف بما يلي:-

- طاقة الفوتونات تبقى ثابتة قبل وبعد النفاد من الوسط الموهن.

(1) المقدمة : ان الامهمية الصناعية والعلمية لعلم البوليمرات قد ازدادت بصورة كبيرة في اواخر القرن الماضي . لقد قدرت الاحصاءات العالمية ان اكثر من 20% من المهندسين و 40% من العلماء يعملون في مجال الصناعات البلاستيكية وتقنياتها . ان البوليمرات عبارة عن مواد كيميائية تمتاز بمواصفات تفوق المعادن والسيراميك منها خفة وزنها وسهولة انتاجها ورخص ثمنها وانخفاض كثافتها ولها توصيلية حرارية وكهربائية منخفضة لذا تستخدم بوصفها عوازل كهربائية وحرارية⁽¹⁾ .

ونتيجة للتقدم العلمي في المجالات كافة ظهرت الحاجة الى استخدام مواد بوليمرية تمتلك صفات معينة لا يمكن الحصول عليها من بوليمر واحد لذا ظهرت محاولات في مزج نوعين او اكثر من البوليمرات والحصول على خليط بوليمرى بالمواصفات الصناعية المرغوب بها . وتعرف الخليط البوليمرية (polymer blends) بانها مزج نوعين او اكثر من البوليمرات مزجاً فيزيائياً حيث يمتلك الخليط الناتج خواص مشتركة بين المركبات الأساسية للخليط وهذا يعتمد على نوعية البوليمرات وطريقة الخلط⁽²⁾ .

كان باركلا Barkla أول من أجرى تجارب على التوهين الذي تعانى حزم الأشعة السينية خلال مرورها في طبقات من المواد الخفيفة الماصة لاسيماء الكربون، إذ إنَّ عدد ذرات الكربون لكل غرام تعطي النسبة بين عدد أفراد الكربون والوزن الذري للكربون لذلك فإنَّ عدد الإلكترونات لكل ذرة يمكن حسابه من قياس نسبة شدة الأشعة النافذة إلى شدة الأشعة الأصلية أيضاً وبافتراض تطبيق نظرية ثومسون لاستطارة الأشعة السينية في الواقع يوجد على الأقل ظاهرتين تساهمان بشكل مهم في توهين الأشعة السينية الواطئة في الكربون هما: التهيج للأشعة المتقلورة المتباينة للامتصاص الكهروضوئي للأشعة السينية بواسطة الإلكترونات الأغلقة L,K والتشاكه والانتشار للاستطرارة من مستويات البلورة .

-1- اجري (Ceareo) دراسة التوهين لأشعة اكس واشعة كما في اوساط مختلفة شملت (الهواء، الماء،الخشب،الكونكريتو،النحاس) بطاقات مختلفة لأشعة اكس واشعة كما ضمن المدى (5keV-1MeV) ، كما اجريت دراسة نظرية لايجاد معامل التوهين الكتلي للعنصر (Z=1-92) باستخدام الفولتية (120kV) من قبل (Vincent) واخرون⁽³⁾ .

يهدف البحث الحالي لدراسة تاثير السمك على معاملات التوهين الخطية والكتلية لمترات بولي ستايروين - بنتونيات في مدى طاقة (20-30 KV) واجراء دراسة نظرية لحساب معامل التوهين الكتلي لأشعة اكس للمتراتب ومقارنتها بالنتائج العملية .

(2)الجزء النظري :

80	درجة الانتقال الزجاجي Tg
240	درجة الانصهار البلوري Tm
105	قوة الشد kg/m ²
2.5-1.0	الاستطالة %
1.04-1.09	الكثافة gm/cm ³
1.60-1.59	معامل الانكسار
2.65-2.4	ثابت العزل الكهربائي
اصفار	اثر ضوء الشمس
يهاجم من قبل الحرامض ولا يتأثر بالقواعد	اثر الحرامض القوية والقواعد القوية

جدول (1) خصائص بوليمر البولي ستايرين

(2) مواد التقوية Reinforcement Material اختبرت مواد محلية عراقية (بنتونايت الصفرة) كمادة مalleable لتشكيل المترابك (مزيج مادتين احداهما تسمى بطور التدعيم مطمورة في مادة اخرى تسمى المادة الاساس) والجدول (2)، (3) يوضح التحليل الكيميائي والمعدني لهذه المادة على التوالي (9).

جدول (2) التركيب الكيميائي لخام البتونايت العراقي L.O.I

جدول (3) التحليل المعدني لخام البتونايت العراقي

نوع المعدن	النسبة المئوية
المعدن الطينية	Montmorillonite 79
	Plygorskite 7
المعدن غير الطينية	Apatite 5
	Calcite 5
	Gypsum 2
	Halite 1
	Quartz 1

(3) المادة الرابطة Binder Material هي مادة بولي فاينيل الكحول (PVA) وهي من البوليمرات الخطية غير المشحونة الذائية في الماء وتكون معقدات مع المعادن الطينية لامتلاكها عدد هائل من

- شدة الحزمة تتناقص أسيّاً على طول مسار الفوتونات الساقطة في الوسط الموهّن.

- كل فوتون في الحزمة يتم حذفه من الحزمة يتفاعل منفرد مع ذرات الوسط الموهّن (6). أن معامل التوهين (μ) يمكن تمثيله بوحدتين هما :-

- عند قياس سمك المادة (x) أو طول المسار التي قطعه الفوتونات بوحدات الطول (cm) فإنَّ معامل التوهين المحسوب سيكون بوحدات (cm⁻¹) ويدعى معامل التوهين الخطى الكلى (μ) (Total Linear attenuation Coefficient) وهو مجموع معامل التوهين الخطى الكلى يعتمد على طاقة الفوتون الساقط ، العدد الذري (z) لمادة الوسط الموهّن وعلى كثافة الوسط (ρ)

- أما عندما يكون سمك الوسط الموهّن (x) بوحدات الكتلة لوحدة المساحة (g/cm²) فإنَّ معامل التوهين الناتج من المعادلة

$$I = I_0 \exp(-\mu x) \quad (3)$$

سيكون بوحدات (cm²/g) ويدعى معامل التوهين الكلى الكلى (μ_m) (Total mass Attenuation Coefficient) وعلاقته بمعامل التوهين الخطى هي:-

$$\mu_m = \mu_L / \rho = 1 / \rho x * (\ln(I_0 / I)) \quad (4)$$

(μ_m) كثافة الوسط المعرض ، يعتمد معامل التوهين الكلى على طاقة الفوتون والعدد الذري للوسط المعرض

SiO ₂	56.77	K ₂ O	0.6
Al ₂ O ₃	15.67	P ₂ O ₅	0.65
Fe ₂ O ₃	5.12	SO ₃	0.59
CaO	4.48	CL	0.57
MgO	3.42	L.O.I	0.49
Na ₂ O	1.11	C	0.56

(7) (z)

(3) الجانب العملي :

المواد المستخدمة في هذه الدراسة هي :-

(1) المادة الأساسية Matrix Material

ان المادة الأساسية المستعملة هي بوليمر البولي ستايرين (poly styrene) وهو من البوليمرات الزجاجية المطاوعة للحرارة (تلين عند زيادة درجة حرارتها) ذي درجة انتقال زجاجي (Glass Transition Temperature) (80°C) ويقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحامض والقواعد ويذوب في العديد من المذيبات . علما ان المذيب المستعمل هو التولوين (Toluene) بنسبة معينة وبدرجة حرارة (70-80°C) (8).

المجاميع القطبية (المجاميع الفعالة) على امتداد سلسلتها التي تدخل في التفاعل مع سطح المعدن الطيني لتكوين طين معدل (modified clay) بعملية امتزاز المواد الطينية⁽¹⁰⁾.

4) تحضير البنتونايت العراقي الممتاز على سطحه مادة PVA :

تمت تهيئة مسحوق البنتونايت العراقي من منطقة الصفرة لاستخدامه كمادة مالئة لبوليمير البولي ستايروين بمراحل شملت تحضير عينات من البنتونايت العراقي بالاعتماد على خواصه العامة من خفة الوزن وخلوه من الشوائب ومن ثم غسل بالماء المقطر واجريت عملية التجفيف والطحن والنخل بمدى حجم حبيبي ($D > 75\mu m$) بعدها تم تحميصه بدرجة ($100^{\circ}C$) في فرن كهربائي ولمدة ساعتين.

ثم عولج بمادة بولي فاينيل الكحول PVA بوصفها طبقة رابطة لمادة البنتونايت على سطح البوليمر. حضر محلول PVA باضافة (1 wt %) نسبة وزنية الى الماء المقطر (100 ml) باستخدام خلاط مغناطيسي بسرعة (350 rpm) وبدرجة حرارة ($60^{\circ}C$) لمدة (15 min) وبضاف له البنتونايت المحمص بشكل تدريجي مع استمرار المزج والتسخين لحين الحصول على محلول متجانس على شكل طين رقيق القوام ذي لزوجة عالية، حيث يمتاز PVA على سطح دقائق البنتونايت لتحسين الربط بين الدقائق والارضية لتكتيف سطح دقائق الاطيان لكونها مادة غير عضوية والبولي ستايروين مادة عضوية لتحسين التفاعل بين الدقائق والارضية ومن ثم تحسين الربط بعدها جففت المادة وطحنت واجريت عملية النخل للحصول على المقاس الحبيبي ($D > 75\mu m$)⁽¹¹⁾.

5) تحضير عينات البولي ستايروين مضاف اليه بنتونايت

ان العينات المعاملة حراريا والمضافة لمادة PVA بنسبة (1 %) تضاف الى مادة البولي ستايروين المذاب في التولوين بدرجة حرارة ($70-80^{\circ}C$) بعدها صبت في اطباق زجاجية (petra dish) وتركت في حاوية تفريغ لحين الجفاف ويجب ان تكون عناية كبيرة في عملية الصب لتجنب الحصول على الفقاعات الهوائية ويتراكم القالب لكي تتم عملية تصلب النماذج⁽¹²⁾.

6) الاجهزه المستخدمة وطريقة العمل :

تم استخدام جهاز اشعة سينية تم تجهيزه من قبل شركة PHYWE الالمانية وكاشف للاشعة من نوع عداد كايك - ملر وحاسوب من نوع P4 ونوتين من الانابيب المولدة للاشعة السينية (Cu , Eu) وتم اجراء القياسات الخاصة بالتوهين للاشعة السينية في عينات مترافق بولي ستايروين - بنتونايت وهي يشكل افراص دائيرية الشكل بقطر (40 mm) وبسماك مختلفة وتم قياس السمك والسمك المكافئ لكل عينة وكما مبين بالجدول ادناه :

جدول (4) سمك العينات والكثافة الظاهرية والسمك المكافئ لمترافق بولي ستايروين - بنتونايت

X (cm)	m (gm)	ρ (gm / cm ³)	Xm (gm / cm ²)
0.072	0.450	0.00497	0.000357
0.083	0.455	0.00436	0.000362
0.091	0.459	0.0040	0.000384
0.099	0.572	0.0046	0.00041
0.121	0.520	0.00342	0.000455

ونظرا لتغير سمك العينات فان الكثافة الظاهرية تتغير تبعا للتغير السمك وتم حسابها باستخدام العلاقة (5) :

$$\rho_{sample} = \frac{m_s}{V_t} = \frac{m_s}{\pi r^2 X} \quad (5)$$
 حيث ان X : سمك العينة بوحدات cm .
 r : نصف قطر العينة بوحدات cm .
 m_s : كتلة العينة .
 V_t : حجم العينة .

تم قياس m_s باستخدام ميزان حساس (حساسية تصل الى 0.1 mg) نوع BL2105 (Sartorius) من خلال قياس معدلات العد (I₀ , I) لكل النماذج امكن حساب لوغاريثم الامتصاصية للاشعة السينية لكل نموذج والعلاقة بين لوغاريثم الامتصاصية وسمك النموذج (قانون لامبرت) هي علاقة خطية بحسب العلاقة :

$$\mu = [\ln (I_0 / I)] / X \quad (6)$$

حيث I₀ / I : نسبة الامتصاصية ، (μ) يمثل معامل التوهين فعندي يكون سمك النموذج بوحدات الطول X (cm) فاننا نحصل على معامل التوهين الخطى وعندما يكون سمك النموذج بوحدات الكتلة لوحدة المساحة (Xm) gm / cm² فانن سنحصل على معامل التوهين الكتلي وسوف تخضع المعادلة (5) لعملية التمثيل البياني من خلال العلاقة بين قيمة لوغاريثم الامتصاصية للاشعة السينية مع سمك النموذج (X cm) والسمك المكافئ (Xm) gm / cm² للنماذج في مدى الفولتية (20 - 30 KV)

1- زيادة خطية لـ لوغاریتم الامتصاصية للأشعة السينية
باستخدام أنبوبتين (Tube Eu, Tube Cu) مع
ازدياد السمك والمكافئ لمترأك بولي

V	Present work Theor.		Present work Exp.		Error %	
	Cu	Eu	Cu	Eu	Cu	Eu
	μ_m	μ_m	μ_m	μ_m	μ_m	μ_m
	$*_{10^3}$	$*_{10^3}$	$*_{10^3}$	$*_{10^3}$	$*_{10^3}$	$*_{10^3}$
20	2.5053	2.4855	2.4255	2.1532	3.18	13.3
25	1.5354	2.3080	2.0100	1.5252	30.9	33.9
30	1.7832	0.8254	1.004	0.4031	43.6	51.1

- ستاييرين - بنتونايت
 2- يقل معامل التوهين الخطى والكتلى لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت مع ازدياد فولتية توليد الأشعة السينية باستخدام أنبوبتين (Tube Eu, Tube Cu)
 3- من خلال المقارنة بين معاملات التوهين للعينات تبين ان معامل التوهين الخطى لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت باستخدام أنبوبة (Tube Cu) تكون أكثر من معامل التوهين الخطى للعينات نفسها باستخدام أنبوبة (Tube Eu) كما ان معامل التوهين الكتلى لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت باستخدام أنبوبة (Tube Cu) تكون أكثر من معامل التوهين الكتلى للعينات نفسها باستخدام أنبوبة (Tube Eu).
 4- كما لوحظ من الجدول (4) ان النتائج العملية اقيمت معاملات التوهين الكتلى للأشعة السينية لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت باستخدام أنبوبتي (Cu, Eu) انخفضت قليلا عن القيم النظرية لكون عملية استخلاص الماء البوليمرية صناعيا تسبب في تحطيم السلاسل البوليمرية وهذا يؤدي الى انخفاض الوزن الجزيئي للمترأك مما يسبب في انخفاض قيمة معاملات التوهين الكتلى عن القيم النظرية باستخدام المعادلة (4).
 5- كما ان معامل الامتصاص الخطى يعتمد على كثافة المادة الممتصصة وعند الاخذ بالنظر كتلة المادة فاننا نتحدث عن معامل التوهين الكتلى وسنصل الى قيم اكبر تشابها لمعاملات التوهين لهذه المادة ولهذا فان المعلم لمميز المواد في دراسات التوهين هو معامل التوهين الكتلى .

7) النتائج والمناقشة :
 توضح الأشكال المرقمة (1، 3 ، 5) العلاقة الخطية لقيم لوغاریتم الامتصاصية للأشعة السينية وسمك النموذج، إذ تزداد قيم لوغاریتم الامتصاصية بزيادة سمك النموذج X(cm) الخطية يمثل قيمة معامل الامتصاص الخطى للأشعة السينية باستخدام أنبوبتين (Tube Eu, Tube Cu) لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت .

أما الأشكال المرقمة (2، 4 ، 6) فتوضح العلاقة الخطية بين لوغاریتم الامتصاصية مع السمك المكافئ $X_m(gm/cm^2)$ وأن ميل الخط المستقيم من خلال المعادلات الخطية يمثل قيمة معامل الامتصاص الكتلى للأشعة السينية لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت (Tube Eu, Tube Cu).

في الشكل (7) تم رسم العلاقة البيانية بين معاملات التوهين الخطية وفولتيات توليد الأشعة السينية باستخدام أنبوبتين (Tube Eu, Tube Cu) لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت على التوالي .

وفي الشكل (8) تم رسم العلاقة البيانية بين معاملات التوهين الكتليلية وفولتيات توليد الأشعة السينية باستخدام أنبوبتي الأشعة (Tube Eu, Tube Cu) لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت على التوالي .


يتضح من النتائج للبحث الحالي عند المقارنة بين قيم النتائج العملية الحالية لمعامل التوهين الكتلى للأشعة السينية لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت باستخدام أنبوبتين (Tube Eu, Tube Cu) أن قيم معامل التوهين الكتلى باستخدام أنبوبة (Tube Cu) تكون أكثر من معامل التوهين الكتلى عند استخدام (Tube Eu)، وهذا يعود الى أن الخطوط الطيفية المتباعدة من عنصر النحاس تتنمي الى متسلسلة (K) وتقع ضمن منطقة الموجة القصيرة أما بالنسبة لعنصر اليوربيوم فيتنتمي الى متسلسلة (L) وتقع ضمن منطقة موجتها أطول نسبياً (14,13) .

ومن الجدير بالذكر ان معامل الامتصاص الخطى يعتمد على كثافة المواد الممتصصة وعند الاخذ بنظر الاعتبار كتلة المادة فاننا نتحدث عن معامل الامتصاص الكتلى للأشعة السينية ولهذا فان المعلم لمميز المواد في دراسات التوهين هو معامل التوهين الكتلى وبالنتيجة امكن حساب معامل التوهين الكتلى الكلى لكل العينات من خلال علاقة معامل التوهين الكتلى بمعامل التوهين الخطى بالعلاقة (4) ، وبما ان معامل التوهين الكتلى يعتمد على معامل التوهين الخطى فبالإمكان حسابه عمليا ونظريا ومقارنة النتائج و الجدول (5) يظهر ان النتائج العملية لقيم معاملات التوهين الكتليلية للأشعة السينية انخفضت قليلا عن القيم النظرية باستخدام المعادلة (4) .


الجدول (5) مقارنة بين قيم النتائج النظرية مع قيم النتائج العملية ونسبة الخطأ لمعامل التوهين الكتلى لمترأك بولي ستاييرين - بنتونايت باستخدام أنبوبتي (Cu , Eu) .

(8) الاستنتاجات :


شكل(1) العلاقة بين لوغاريتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (30 KV) والسمك




شكل(2) العلاقة بين لوغاريتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (30 KV) والسمك المكافيء




شكل(3) العلاقة بين لوغاریتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (25 KV) والسمك




شكل(4) العلاقة بين لوغاریتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (25 KV) والسمك المكافيء




شكل(5) العلاقة بين لوغاريتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (20 KV) والسمك




شكل(6) العلاقة بين لوغاريتم الامتصاصية لأشعة اكس بفولتية (20 KV) والسمك المكافئ



شكل (7) العلاقة بين معامل التوهين الخطى مع فولتنية توليد الاشعة السينية



شكل (8) العلاقة بين معامل التوهين الكتلى مع فولتنية توليد الاشعة السينية



energy 0.511 Mev , Archives of Applied Science , 4 , pp.1748-1752 , (2012) .
 8. ال ادم ، كوركيس عبد ، البيرياردي ، ذنون محمد عزيز ، "كيمياء الجزيئات الكبيرة " ، جامعة الموصل ، كلية العلوم ، (1989) .
 9. كريم حسين ، " استخدام اطيان البنتونايت والاتبلجait الحلية في معالجة المطروحات الصناعية السائلة لمصنع الاخبار والعمل على تدويرها " ، اطروحة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم ، (2002)
 10. J.Kotek ,I.Klenar , "Preparation and Application in polymer – clay nano composites" , 46 , pp. 4876-4881 , (2005) .
 11. B.K.G.Theng , " Clay and Clay minerals " , 10 , pp. 1-10, (1982) .
 12.Dr.Jan Gou , "Composite Materials , Mechanical Engineering " , university of south albama , (2005) .
 13.D.V.Raje , L.M.Chandhari , "Mass Attenuation coefficient of soil samples in Maharashtra state (india) by using Gamma Energy at 0.662 Mev" , J.Physics , 37 , pp. 158-164 , (2010) .
 14.P.P.Pawar , "Measurment of Mass and Linear Attenuation coefficient of Gamma-Rays of Al" , J.Chem.Pharm.Res. , 3(4) , pp.899-903 , (2011) .

المصادر :

1. فريد بليمر ، ترجمة د. صلاح محسن عليوي ، " اساسيات علم البوليمر " ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، (1971) .
2. Leszek , Utracki , " Polymer Alloys and Blends" , N.Y. ,(1990) .
3. W.R . Leo "Techniques for nuclear and particles physics Experiments",Springer-Verlag,Berlin (1987).
4. P.P.Pawar , C.S. Mahajan , " Measurment of Mass and Linear Attenuation coefficient of Gamma-Rays of Glycine for 0.360 Mev Photons , Science Research Reporter , 3(1) , pp53-56 , (2013).
5. N.A. Alallak and S.S. Sarhan , "Factors Affecting Gamma Ray Transmisssion" , J. of Physics , 5 , 2 , pp.77-88 , (2012) .
6. C. Laxman , R. Dayanand , "Attenuation coefficient of soil samples by Gamma Ray energy" , J. of Recent Science , 1 , 41-48 , (2012) .
7. S.L.Mitkar "Measurment of Linear and Mass Attenuation coefficient of Alcohol soluble compound for Gamma rays at