

التأثيرات الناتجة من إضافة (Cr_2O_3 , CoO) في زجاج خزف التأثيرات الخاصة

نبيل مع الله راضي

جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

ملخص البحث

يتناول هذا البحث إمكانية إضافة أكاسيد التلوين إلى زجاج الرماد واطئ الحرارة لإنتاج زجاج ملون واطئ الحرارة بتأثيرات خاصة ينضج بدرجات الحرارة (950 - 1000م) ولهذا الغرض تم اختيار نوعين من الرماد (القصب- وتبن الشعير) ونوعين من الأكاسيد اللونية (الكوبلت CoO - والكروم Cr_2O_3) وتم تحديد نوع الجسم الفخاري بطينة محافظة بابل الزراعية (طينة المحاويل) أما المواد المضافة الخافضة لدرجة الحرارة فهي كاربونات الصوديوم (Na_2CO_3) - الفلسبار بوتاسيوم ($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$) - أكسيد البوريك (B_2O_3). أما الحدود المكانية فكانت ضمن حدود محافظة بابل . ومن خلال التحليل الكيميائي لمكونات الرماد تم إخضاع الرماد إلى قانون وحدة الصيغة وعلى ضوء قاعدة سيكر تمكن الباحث من صياغة صيغة كيميائية للمكونات إذ تم صياغة خلطتين لنوعين من الرماد وقد تم إضافة على كل خلطة من هاتين الخلطتين نوعين من الأكاسيد اللونية (الكوبلت CoO) (والكروم Cr_2O_3) وكل أكسيد على حدة وتم استخدام الرماد والمواد المضافة إليه بشكل خام وبدون غسل وقد مزجه الخليط بواسطة الكحول كوسط ناقل مع الماء بعدها تمت عملية تطبيق الزجاج على الأجسام الفخارية وقد اعتمد أسلوب الحرق السريع . وقد أظهرت النتائج اختلاف بين نوعي زجاج الرماد و الأكسيد اللوني المضاف إليه من حيث الناتج اللوني ودرجة الانصهار . فكان الناتج اللوني لأكسيد الكوبلت مع زجاج القصب أزرق عميق مائل إلى السواد ومع انصهاري عالية جدا بينما أكسيد الكروم أعطى مع زجاج القصب لون عسلي مع انصهاري شديدة وشفافية عالية ومع زجاج تبن الشعير أعطى لون اخضر مع انصهاري اقل شدة وكان زجاج معتم وقد بينت النتائج إن إضافة الأكاسيد ذات السلوك القاعدي والتي تدخل ضمن مجموعة (RO) أو (R_2O) كانت ذات انصهاري أعلى وشفافية ولمعان وملمس ناعم كما في أكسيد الكوبلت (CoO) إما الأكاسيد التي تدخل ضمن مجموعة (R_2O_3) فكانت ذات نتائج انصهاري اقل كما في النموذج (4) حيث كانت الانصهارية قليلة كون أكسيد الكروم (Cr_2O_3) من الأكاسيد الخاملة لأنه يقع في مجموعة (R_2O_3) .

Abstract

This research deals the possibility of adding the coloring oxides to the glass ash at low temperature to produce stained glass at low temperature have special effects ripens temperature (950 -1000 c) That was chosen two types of the ash (the reed - and hay barley) and two types of oxides chromaticity (cobalt CoO - chromium Cr_2O_3) have been identified Body type potter mud Babil province, agricultural (mud MAHAWHEEL) The additives lowering the temperature it is Sodium Carbonate (Na_2CO_3) - feldspar potassium ($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$) - boric oxide (B_2O_3) The spatial boundaries were within the boundaries of the province of Babylon . Through chemical analysis of the components of the ash was subjected ash into law unit formula and the light base Seker enables the researcher to formulate chemical formula of the components having been drafting Khalttin for two types of ash have been added to each batch of these Alkhalttin two types of oxides of colors (cobalt CoO) (chromium Cr_2O_3) and each individual oxide was used ash and additives in the raw without washing the mixture was mixed with alcohol as a medium by bus with water after the process has been applied to glass objects pottery has adopted a method of burning

rapidly . The results showed a difference between the two types of glass and ash oxide chromatography genitive in terms of color output and the degree of fusion. Was the color output of the oxide, cobalt with glass reeds Blue deep slant to the vast However fusion is very high while the oxide, chromium gave with glass cane honey-colored with fusion very high transparency and with the glass straw barley gave a green color with fusion less severe and was tinted Results showed that the addition oxides of behavior baseband and which fall within the range (RO) or (R2O) were of fusion higher transparency and gloss and smooth texture as in the oxide, cobalt (CoO) either oxides that fall within the range (R2O3) was with the results of fusion less as in the model (4) where fusion was the fact that a few chrome oxide (Cr2O3) of inert oxides because it is located in a group (R2O3).

مشكلة البحث: يكتسب الفن بمجمل نتاجاته الإبداعية طابعاً إنسانياً تتنازع آليات البحث عن المغزى الحقيقي لتجليات الجمال منذ أطوار الحضارات القديمة وحتى ألان إذ تنطوي الفنون التشكيلية مثلاً على قدر كبير من وسائل التعبير والبحث في الدلالات الفكرية والتقنية، التي تحرك هواجس الذات الإنسانية نحو تذوق كل ما هو جديد وغير مسبوق ويحمل طابعاً حداثياً.

والخزف كجنس فني يرتبط بما سيؤول إليه أسلوب البحث في الجانب التقني لاسيما وان البنية الجمالية فيه تعتمد الإيغال في الطرح التجريبي وبالتالي التأثير على الجانبين الشكلي واللوني ، ولما كانت الآلية التقنية للخزف تحتكم إلى مراحل عديدة ومعقدة، فأن عملية تشكله بالهيئة النهائية تتطلب معالجات بنائية وطرق مهارية ناجحة ذلك لان الخامات والعناصر والمركبات الكيميائية المتنوعة الداخلة في صناعته تخضع إلى أسلوب خاص ، وبالذات حينما يرتبط موضوع التزجيج بزجاج التأثيرات الخاصة، زجاج الرماد واطى الحرارة ،ومن خلال إضافة اكاسيد التلوين له ومعاملته وفق آلية بحثية جديدة تختلف عما كانت عليه الحال في زجاج الرماد عالي الحرارة ومن هنا نشأت وتبلوره مشكلة البحث الحالي حول مدى ملائمة وعمل الاكاسيد اللونية مع مكونات الرماد والمواد المضافة إليه ولاسيما الصواهر منها، ووفقاً للتساؤل الآتي :

ما هي التأثيرات اللونية الناتجة من إضافة اكاسيد التلوين إلى زجاج الرماد واطى الحرارة ؟
• أهمية البحث: تكمن أهمية البحث فيما يأتي :-

1- توفير زجاج رماد واطى الحرارة ملون بما يتلاءم والأعمال الخزفية

2- استفادة الخزافين في تزجيج أعمال الخزف واطى الحرارة.

3- إنتاج زجاج ملون بتكاليف زهيدة .

• أهداف البحث: يهدف البحث إلى أنتاج زجاج ملون من الرماد واطى الحرارة .

• حدود البحث: يقتصر البحث الحالي على دراسة نوعين من الرماد (القصب، وتين الشعير).

أ- الحدود المكانية :مدينة الحلة في محافظة بابل – قضاء المحاويل .

ب- الجسم الفخاري: طينة الحلة (المحاويل) الحمراء.

ت- درجة حرارة الحرق:

1- الفخار (1050م°).

2- الزجاج (950م°) (1000م°).

ث- استخدام أنواع الرماد لتكوين الزجاج بشكل خام.

ج- المواد المضافة للرماد:

1- كاربونات الصوديوم (Na_2CO_3)

2- فليسبار بوتاسيوم ($K_2O.Al_2O_3.6SiO_2$).

3- اوكسيد البوريك (B_2O_3).

4- الفلنت (SiO_2).

ح- تم إضافة الكحول كوسط ناقل مع الماء إلى خلطات الزجاج .

• المقدمة:

1- المرجعيات التاريخية

لقد أدرك العراقيون القدماء أهمية الرماد المتخلف من بعض أنواع النباتات المحروقة لاستخلاص المواد المعدنية التي يحتويها كالبوتاسيوم والصوديوم ولإغراض مختلفة وخاصة صناعة الزجاج والخزف ومن هذه النباتات التي يطلق عليها نباتات الصودا التفاح البري و حشيش الضفدع والنبتة المعروفة (بالقلي) كما يدعواها العرب (ليفي .1980. ص171). وكانت النباتات تحرق بعزلة عن التيارات الهوائية لينتج عنها رماداً غنياً بكاربونات الصوديوم والبوتاسيوم ومن هذه النباتات نبات (الرمث) وهو المصدر الرئيسي لإنتاج الصودا التي تستخدم في صناعة الزجاج والصناعات الأخرى حيث تصل نسبة الصودا في رماده من (15% - 20%) (فندلاي.1966.ص231). وطور الصينيون ترجيجاً " ذا درجة حرارة عالية قبل حوالي (2000 سنة) بعد أن اكتشفوا مصادفة بأن بعض ألقطع ألفخارية عند حرقها في أثناء الحرق الأولى يظهر جزء من جوانبها مغطى بطبقة زجاج ناتجة من التصاق الرماد ألتطابير من الخشب المحروق على جسم ألقطع بدرجة حرارة عالية تقدر بأعلى من (1200م) ويحصل نتيجة ذلك تفاعل بين الرماد و ألسطح ألفخاري لأعطاء نوع من ألتزجيج.(الكرادي.2006.ص6).

وكان يطلق على أملاح (كاربونات الصوديوم)المستخرجة من الرماد اسم النتر(NITRE) والتي كانت تضغط على شكل كتل يطلق عليها (حجر ألتنر) (ليفي .1980.ص234).

وفي العراق لا يزال الخزافون الشعبيون في محافظة كربلاء يستعملون الطرق القديمة في إنتاج الزجاج , من خلال حرق نبات (ألطرطيع) داخل حفر حتى تتجمع المواد القلوية الذائبة في قعر الحفرة ثم تترك هذه المواد لتتصلب مكونة طبقة ملحية صلبة تدعى (ألكلو) وهو الاسم الشعبي لهذه المادة التي تستخدم في خلطات الزجاج الشعبي المستعمل في تزجيج البلاط القاشاني (الطاهر .2002.ص4).

والرماد الذي يمكن الاستفادة منه في الخزف هو الرماد ألتكون من احتراق الأشجار والنباتات إذ تكون ألتخلفات غير قابلة للاحتراق متكونة من مواد غير عضوية والتي تم أخذها من ألتربة خلال مدة حياتها (HAMER. 1975 .p .13).

2- وحدة الصيغة: (قاعدة سيكر 1885م) Sugared

لقد أعتد في تصنيف مكونات التزجيج حسابات علمية دقيقة تعرف بنظام صيغة سيكر(SEGER.FORMULA) أو الصيغة التجريبية وهي قاعدة لحساب خلطات ألتزجاج , ويمكن أن يعبر عن مكونات التزجيج بالأكاسيد المكونة لها ولو إن هذه الأكاسيد لا توجد كأكاسيد ولكن توجد كسيليكات معقدة في طلاء التزجيج.

وهذه القاعدة صنف ألتأكاسيد ألتكونة ألتزجاج إلى ثلاث أصناف وهي :

1- ألتمواد ألقاعدية ($R_2O - RO$).

2 - ألتمواد ألتعادلة (R_2O_3).

3 - ألتمواد ألتحامضية (RO_2).

والعلاقة بين هذه المواد الثلاثة تحدد درجة الحرارة و الشفافية:

أ - العلاقة بين المواد القاعدية و الحامضية :- تحدد هذه العلاقة درجة الحرارة فكلما ازدادت المادة القاعدية انخفضت درجة الحرارة (RHODES.1975.P.165) .

ب - العلاقة بين المادة الحامضية و المتعادلة:- وتحدد هذه العلاقة درجة العتمة فكلما ازدادت المادة المتعادلة أزداد تركيزها في ألزجاج وسببت أعتمة وكلما قل تركيزها أصبح ألزجاج نصف شفاف إلى شفاف وهذه العلاقة تتناسب طردياً مع درجة الحرارة (RHODES. 1975. P.165)

3- حالة التفاعل الأيوني: يتم إضافة العناصر المعدنية بهيئة أكاسيد مباشرة إلى خلطات التزجيج مثل أكاسيد الحديد والنيحاس والكوبلت وغيرها، وينتج اللون من الأيون اللوني المذاب في تركيب التزجيج كجزء من تركيب شبك السيلكا ويقدر اللون من خلال الحالة التأكسدية وعدد الأواصر لذلك الأيون، مثلاً النحاس (Cu^{+2}) يأخذ مكانه ضمن شبك التزجيج لكنه يتصرف قبل الصوديوم والقواعد الأخرى (معدل الشبك أي محيط سداسي) ليعطي اللون الأزرق. كذلك في حالت الحديد الثلاثي (Fe^{+3}) أو الكوبلت الثنائي أحياناً يأخذ هذا الأيون مكان السيلكا (SiO_2) في الشبك (مكون الشبك محيط رباعي) ليعطي لون جوزي عميق وأزرق على التوالي لكن إذا تصرف كمعدل للشبك (سداسي) يعطي لون اصفر ضعيف أو وردي على التوالي وللبعض الأيونات القابلة على التواجد في الحالتين رباعي وسداسي (معدل + مكون) فينتج عنها لون أعمق وأقوى مما لو كان بحالة واحدة (ألبدي . 2002. ص148) .

4- الكوبلت: أكثر الأكاسيد استقراراً وثباتاً في التزجيج وينتج ألوان متشابهة تقريباً في أغلب أنواع التزجيج وفي ظروف الحرق المختلفة والمركب الغالب استخدامه هو كاربونات الكوبلت ($CoCO_3$) وأوكسيد الكوبلت الأسود (CoO) والكربونات أفضل كونها ذات حبيبات ناعمة تعطي لون متجانس الكوبلت من أقوى أكاسيد التلوين قوة تلوينية فإضافة ربع من الواحد بالمائة إلى الزجاج تعطي لون أزرق قوي و(1%) يعطي لون أزرق غامق وأكثر من هذه النسب تنتج لون أزرق مسود وعميق جداً (الهنداوي 1989. ص34) . وعند استخدام الكوبلت (CoO) مع الزجاج المحتوي على المغنيسيوم (MgO) بكمية (0.2%) أو أكثر ينتج لون أزرق محمر0 في درجات الحرارة العالية جداً يمكن أن ينتج لون مبقع أزرق ووردي ومحمر وهذا اللون من الصعب السيطرة عليه لأنه ينتج بدرجة حرارية وجو احتراق خاصين ومن الصعوبة تكراره (ألبدي . 2002 . ص188) .

5- الكروم: أكثر الأكاسيد تغيراً في إنتاج اللون فهو ينتج اللون الأحمر الأصفر والوردي إضافة إلى لونه العام وهو اللون الأخضر في التزجيج ويعتمد اللون المنتج على تركيب الزجاج ودرجة الحرق وتعد خامات الكرومات المصدر الوحيد لمركبات الكروم وصيغته ($FeO.Cr_2O_3$) ويحوي على (68%) أوكسيد الكروم (Cr_2O_3) وعلى أوكسيد الحديد (Fe_2O_3) وشوائب أخرى (جميل 1980 ص0 230). أن إضافة نسبة (0.5-3%) من الكروم إلى التزجيج الحرارة الواطئ يعطي لون اخضر ذو قوة وشدة أو في التزجيج المحتوي على كمية كبيرة من الرصاص ينتج الكروم اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر تعتمد الدرجة اللونية هذه على درجة الحرارة ونسبة (1-2%) كروم كافية لإنتاج لون قوي بسبب النزعة الشديدة لتكوين البلورات السطحية (ألبدي . 2002. ص189) . والكروم يتطاير في درجات الحرارة العالية والتي تزيد على (1150م°) وأحياناً نجد إن التزجيج المحتوي على القصدير يتحول إلى اللون الوردي بسبب الكروم المتطاير من القطع المجاورة بنفس الفرن (الهنداوي . 1989 . ص39).

6- الأطنان الحمراء : سميت بالأطنان الحمراء لارتفاع نسبة أكسيد الحديد فيها والذي يكسبها ألوان متعددة منها البني أو الأحمر أو الرمادي المخضر أو الأسمر المصفر وهي من أكثر أنواع الأطنان انتشاراً في الطبيعة ولهذا يمكن الحصول عليها بكميات وافرة وتتميز هذه الأطنان باللدونة العالية وذلك لنعومة حبيباتها ولهذا تضاف إليها نسبة محددة من مواد غير لدنة كالرمل أو مسحوق الفخار لتقليل لدونتها (جون ديكسون 1986. ص 25) . وتمتاز هذه الأطنان باحتوائها على نسبة عالية من ألكلويات ($K_2O - Na_2O$) ونسبة عالية من ألقواعد ألترابية ($MgO - CaO$) و أكسيد أالحديد (Fe_2O_3) وكذلك على مواد عضوية لذلك تكون عالية أالمسامية بعد أالحرق . هنالك علاقة قوية بين درجة انصهار أالأطنان أالحمرء وأالمسامية وصلابة أالمنتج . (الزمزمي والشيباني 1996. ص 135) .

• الجزء العملي:

1- حرق النباتات وتهيئة الرماد: تم حرق النباتات في فرن بني لهذا أالغرض وبعد ألتأكد من خلو أالنباتات من أي شوائب وكذلك أأرضية أالفرن وحرقت بدون أية مواد مساعدة أللحرق وبوجود تيار هوائي وتركزت لمدة أربع وعشرين ساعة لأتمام عملية أالحرق وبعد أالتبريد تم جمع هذه أالمواد وأغربلتها بأغربال (60 ESH) . وذلك أللحصول على رماد خالي من أي أجسام غريبة وألغرض ألتأكد من احتراق جميع أالمواد أالعضوية وكذلك تساوي أالحرق لجميع أجزاء أالرماد وأللتخلص من أالكربون أالناتج من أالحرق أأولي تم وضع أالرماد في أوعية طينية معدة لهذا أالغرض وأحرق أالرماد داخل أالفرن أالكهربائي أللحصول على أالحرق أالنظيف لدرجة حرارة (750 م°) بعدها تم جمع أالرماد أالناتج في أوعية خاصة وكل على حدة .

2- تشكيل أالنماذج وأالجفاف وأالحرق: بعد أن أصبحت أالطينة جاهزة وبشكل لدن تم تسويتها على أأرضية خشبية (BOARD) وبسمك (1.5 سم) وطول (10 سم) وأعرض (6 سم) وعلى شكل بلاطات. ثم تركت أالنماذج وهي مغطاة بقطعة قماش وببعداً عن أي تيار هوائي إذ جمعت هذه ألقطع بعضها فوق بعض وتركزت وهي مغطاة بقطعة قماش وتركزت إلى أن جفت بشكل كامل . وبعدها تم حرق أالنماذج بأفرن كهربائي بأقياس (35 × 35 × 25) سم وبدرجات حرارة (1050 م°) وتم ألتأكد من كونها خالية من أي أثار لالانصهار وأالأعوجاج.

3- أالتحليل أالكيميائي أللرماد

ت	أأأكاسيد	أالقصب	تبن أالشعير
1	SiO_2	56.1	60.4
2	Al_2O_3	1.2	6.6
3	Na_2O	7.4	3.9
4	K_2O	3.07	6.08
5	CaO	12.2	14.8
6	MgO	3.2	6.6
7	Fe_2O_3	16.6	2.3

أالجدول (1) يبين أالتحليل أالكيميائي أللرماد

أأطاهر . 2002 . ص 25

4- حساب أالقانون أالنسبي: ومن أألال أالتحليل أألكيميائي يمكن حساب أالقانون وحدة أالصيغة من أألال أالعلاقة أأالتالية:

- 1- نسبة أأأأكسيد أأأأوية ÷ أأأوزن أأأأبي .
- 2- أأجمع أأأأائج أأأأاعد معاً.

3- تقسيم نتائج الفقرة واحد على مجموع القواعد.

ومن خلال التحليل الكيميائي والعلاقات السابقة لوحدة الصيغة يتم احتساب الأجزاء الجزيئية لكل نوع من أنواع خلطات الرماد وكلاً على حده :-

خلطة رماد القصب

رماد القصب		% 64.4
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	% 32
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 3.2
أكسيد البوريك	B_2O_3	

خلطة رماد تبين الشعير

رماد تبين الشعير		% 59.5
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	% 29.6
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 10
أكسيد البوريك	B_2O_3	% 0.5

5- تهيئة خلطات الزجاج: لقد تم تهيئة أربع خلطات من زجاج الرماد بشكل خام وبنسب تم تحديدها حسب

قانون وحدة الصيغة وكما يلي:-

أ- خلطات زجاج رماد القصب

خلطة رقم (1)

رماد القصب		% 64.4
كربونات الصوديوم	CO_2Na_3	% 32
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 3.2
أكسيد الكوبلت	CoO	% 0.5

خلطة رقم (2)

رماد القصب		% 64.4
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	% 32
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 3.2
أكسيد الكروم	Cr_2O_3	% 2

ب- خلطات زجاج رماد تبين الشعير

خلطة رقم (3)

رماد تبين الشعير		% 59.5
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	% 29.6
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 10
أكسيد البوريك	B_2O_3	% 0.5
أكسيد الكوبلت	CoO	% 0.5

خلطة رقم (4)

رماد تبين الشعير		% 59.5
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	% 29.6
فلسبار بوتاسيوم	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	% 10
أكسيد البوريك	B_2O_3	% 0.5
أكسيد الكروم	Cr_2O_3	% 2

6- استخدام الفرن الكهربائي: تم استخدام الفرن الكهربائي في كلية الفنون الجميلة (مختبر كيمياء الزجاج) وكان بقياس (35*30*38) سم.

درجة الحرارة 1.2 ----- 1

الشفافية 10 ----- 1 خطاة رماد القصب

مكافئ إلا لومينا 0.12

R ₂ O.RO				R ₂ O ₃		RO ₂						
Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	F e ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	N.	F.	M.P	M.W	P.W	%
0.137							ASH SADIUM OXIDE	Na ₂ O	0.137	62	8.49	4.9
	0.03						ASH POTASSIU OXIDE	K ₂ O	0.03	94	2.8	1.6
		0.2					ASH CALCIUM OXIDE	Ca O	0.2	56	11.2	6.4
			0.1				ASH MAGNESIU OXIDE	MgO	0.1	40	4	2.3
				0.1			ASH IRON OXIDE	F e ₂ O ₃	0.1	160	16	9.2
					0.01		ASH ALUMINA	Al ₂ O ₃	0.01	102	1.02	0.5
						1.14	ASH SILICAE	SiO ₂	0.014	60	68.4	39.5
	0.01				0.01	0.06	FELDSPAR POTASSIUM	K ₂ O. Al ₂ O ₃ .6SiO ₂	0.01	556	5.56	3.2
0.523							SADIUM CARBONATE	Na ₂ CO ₃	0.523	106	55.4	32
											172.8	99.6

FORMULA = (F) (الصيغة)

PROPORTION OF MOLECULES = (M.P) (نسبة الجزيئات)

WEIGHT OF MOLECULES = (M.W) (الوزن الجزيئي)

PROPORTION OF WEIGHT = (P.W) (نسبة الجزيئات في الوزن الجزيئي)

درجة الحرارة 1.75 ----- 1

الشفافية 10 ----- 1 خطاة رماد تبين الشعير

مكافئ إلا لومينا 0.12

R ₂ O.RO				R ₂ O ₃			RO ₂						
Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	F e ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	SiO ₂	N.	F.	M.P	M.W	P.W	%
0.06								ASH SADIUM OXIDE	Na ₂ O	0.06	62	3.72	2.2
	0.084							ASH POTASSIU OXIDE	K ₂ O	0.084	94	7.89	4.7
		0.24						ASH CALCIUM OXIDE	Ca O	0.24	56	13.44	8
			0.12					ASH MAGNESIU OXIDE	MgO	0.12	40	4.8	2.8
				0.012				ASH IRON OXIDE	F e ₂ O ₃	0.012	160	1.92	1.1
					0.066			ASH ALUMINA	Al ₂ O ₃	0.066	102	6.73	4
							1.02	ASH SILICAE	SiO ₂	1.02	60	61.2	36.7
	0.03				0.03		0.18	FELDSPAR POTASSIUM	K ₂ O. Al ₂ O ₃ .6SiO ₂	0.03	556	16.68	10
						0.012		SADIUM CARBONATE	B ₂ O ₃	0.012	70	0.84	0.5
0.466									Na ₂ CO ₃	0.466	106	49.39	29.6
												166.6	99.6

FORMULA = (F) (الصيغة)

PROPORTION OF MOLECULES = (M.P) (نسبة الجزيئات)

WEIGHT OF MOLECULES = (M.W) (الوزن الجزيئي)

PROPORTION OF WEIGHT = (P.W) (نسبة الجزيئات في الوزن الجزيئي)

نتائج خلطات زجاج القصب



عينة رقم (2)

رماد القصب مع اوكسيد الكوبلت (1000 C)



عينة رقم (1)

رماد القصب مع اوكسيد الكوبلت (950 C)



عينة رقم (4)

رماد القصب مع اوكسيد الكروم (1000 C)



عينة رقم (3)

رماد القصب مع اوكسيد الكروم (950 C)



نتائج خلطات زجاج التبن

عينة رقم (5)

رماد التبن مع اوكسيد الكوبلت (950 C)



عينة رقم (6)

رماد التبن مع اوكسيد الكوبلت (1000 C)



عينة رقم (7)

رماد التبن مع اوكسيد الكروم (950 C)

7- الفحوصات التي أجريت على النماذج

أ- حساب معامل الشد السطحي

تم حساب معامل الشد السطحي للزجاج وذلك لمعرفة تأثير المواد الداخلة في تركيب زجاج الرماد على نسب

معاملات الشد السطحي بالأعتماد على جدول ثوابت الشد السطحي (2) وفق العلاقة الآتية :-

1. النسب المئوية للأوكسيد \times معامل الشد السطحي = X .

2. تجمع نتائج الخطوة (1) لكل الأكاسيد .

ت	الأكاسيد	معامل الشد السطحي
1	SiO ₂	3.4
2	Al ₂ O ₃	6.2
3	B ₂ O ₃	0.8
4	Fe ₂ O ₃	4.5
5	Na ₂ O	1.5
6	K ₂ O	0.1
7	CaO	4.8
8	MgO	6.6
9	CoO	4.5
10	Cr ₂ O ₃	4.7

جدول (2) يبين ثوابت معامل ألشد السطحي للمواد في درجة حرارة 900° C دايين / سم 3
(SINGER & SINGER . 1963 . P.56)

ب- حساب كثافة ألزجاج ألحروق

للكتافة أهمية في تحديد درجة ألأنعكاس وقيمة معامل الانكسار وكثافة ألزجاج هو مجموع ثوابت كثافة ألأكاسيد ألمكونة له وتتراوح كثافة طبقات ألزجاج بين (2.125 _ 8.120 غم / سم³) وتم حساب ألكثافة حسب جدول ثوابت ألكثافة للأكاسيد (3) وفق ألعلاقة ألتية:- (علام . 1964 . ص 132) .
النسبة المئوية للأوكسيد

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{ثابت كثافة الأوكسيد}}{100}$$

ثابت كثافة ألوأكسيد	ألأكاسيد
2.7	SiO ₂
3.8	Al ₂ O ₃
1.8	B ₂ O ₃
5.3	Fe ₂ O ₃
2.3	Na ₂ O
2.32	K ₂ O
3.3	CaO
3.5	MgO
5.6	CoO
3.9	Cr ₂ O ₃

ألجدول (3) يبين ثوابت ألكثافة للأكاسيد

(أظاهر . 2002 . ص 50)

ج- حساب قيمة أشفافية حسب ألمقياس ألتى:

1. شفاف.

2. نصف شفاف .

3. معتم.

د- حساب قيمة الذوبان حسب ألمقياس ألتى:

1. بداية الذوبان .

2. ذوبان قليل .

3. ذوبان .

4. ذوبان كامل .

5. ذوبان شديد.

6. ذوبان شديد جداً .

ح- حساب قيمة ألملمس حسب ألمقياس ألتى:

1- خشن .

2- متوسط .

3- ناعم.

9- نتائج حساب الشد السطحي

تم حساب الشد السطحي للنماذج بدرجة حرارة (950[°]م – 1000[°]م)

الخلطة	950	1000م
1	299.226 داين / سم ²	297.226 داين / سم ²
2	292.076 داين / سم ²	290.076 داين / سم ²
3	296.53 داين / سم ²	294.53 داين / سم ²
4	303.68 داين / سم ²	301.48 داين / سم ²

جدول (4) يبين قيم الشد السطحي للنماذج

10- نتائج كثافة الزجاج: تم حساب كثافة الزجاج للنماذج بدرجة حرارة (950[°]م – 1000[°]م) بالاعتماد على عوامل كثافة الاوكسيد

جدول (5) قيمة كثافة الزجاج

الخلطة	كثافة الزجاج المحروق
1	2.738 غم / سم ³
2	2.917 غم / سم ³
3	2.867 غم / سم ³
4	2.688 غم / سم ³

11- نتائج الشفافية والعتمة: لمعرفة نتائج الشفافية والعتمة للنماذج تم التقييم بدرجة حرارة (950[°]م – 1000[°]م) وكما مبين بالجدول أدناه:

جدول (6) قيم الشفافية للنماذج بدرجة حرارة (1000[°]م)

أخلطة	شفاف	نصف شفاف	معتم
1		*	
2	*		
3		*	
4			*

جدول (7) قيم الشفافية للنماذج بدرجة حرارة (950[°]م)

أخلطة	شفاف	نصف شفاف	معتم
1	*		
2	*		
3	*		
4			*

12- نتائج الملمس: لغرض معرفة قيم خشونة السطح تم التقييم باللمس وبدرجة حرارة (950 م° - 1000 م°)

أخلطة	خشن	متوسط	ناعم
1		*	
2		*	*
3		*	
4		*	

جدول (8) نتائج قيم الملمس للنماذج بدرجة حرارة (950 م°)

أخلطة	خشن	متوسط	ناعم
1			*
2			*
3			*
4		*	

جدول (9) نتائج قيم الملمس للنماذج بدرجة حرارة (1000 م°)

13- نتائج الانصهارية: للتعرف على درجة الأنصهارية لأنواع الزجاج بدرجات الحرارة (950 م° - 1000 م°) نلاحظ جدول (10) :-

أخلطة	950م	1000م
1	4	5
2	6	6
3	5	6
4	3	4

الجدول (10) يبين قيم نتائج الأنصهارية

• مناقشة النتائج

أ- مناقشة نتائج الشد السطحي: هناك علاقة بين لزوجة السائل الزجاجي والشد السطحي إذ كلما ارتفعت لزوجة السائل الزجاجي ازداد الشد السطحي وان ظاهرة الشد السطحي سببها هو شد الجزيئات سطح السائل بعضها إلى بعض وهذه الجزيئات هي من مكونات السائل نفسها وان الأكاسيد التي تسبب الشد السطحي هي الأكاسيد الترابية (MgO - CaO) والالومينا (Al₂O₃) و السيلكا (SiO₂) إذ كلما ازدادت نسبة هذه المواد عن الصيغة التجريبية ازداد الشد السطحي ولقد اتفق العلماء على تحديد قيمة الشد السطحي لزجاج الخزف وهو (300 دايين / سم²) أو من ضمن مدى (130 - 500 دايين / سم²) ومن خلال النظر إلى جدول الشد السطحي للخلطات نلاحظ انه كان ضمن مدى الزجاج الخزفي إذ لم يقل عن (250 دايين / سم²) ولم يتجاوز (303 دايين / سم²) وهذا ناتج من اختلاف نسبة القواعد الترابية (CaO . MgO) كذلك نجد أن إضافة أكاسيد التلوين إلى الخلطات أدى إلى اختلاف في معامل الشد السطحي فمن خلال النظر إلى التحليل الكيميائي للرماد نجد أن نسبة القواعد الترابية في زجاج تبين الشعير أكثر مما في زجاج القصب ألا أن إضافة أكسيد الكوبلت (CoO) إلى زجاج القصب أدى إلى زيادة معامل الشد السطحي وذلك لوجود نسبة عالية من أكسيد الحديد (Fe₂O₃) ورغم انه يعتبر من الصواهر القوية ألا انه عمل تحت مجموعة (R₂O₃) في الزجاج

لان الكوبلت عمل تحت مجموعة (RO) فنتج عن ذلك زجاج اقل انصهارية لارتفاع اللزوجة والشد السطحي كما في النموذج (1) في حين أن إضافة اوكسيد الكوبلت (CoO) إلى زجاج التبن كان اقل شد سطحي مقارنة بزجاج القصب مع الكوبلت وذلك لان اوكسيد الكوبلت مادة صاهره جيدة وقد عمل تحت مجموعة (RO) في زجاج التبن ورغم ارتفاع نسبة القواعد الترابية فيه إلا انه أنتج زجاج منصهر قليل اللزوجة وأنتج لون ازرق كما في النموذج (3) في حين أن إضافة الكوبلت (CoO) إلى زجاج القصب أنتج لون ازرق مائل إلى السواد بسبب ارتفاع نسبة اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) فيه وهذا الاوكسيد ذو قوة لونية عالية بينما السطحي وذلك لان هذا الاوكسيد عمل تحت مجموعة (R_2O_3) في زجاج القصب الذي يحتوي على نسبة عالية من اوكسيد الحديد الذي يعتبر مادة صاهره عالية مما أدى إلى إنتاج زجاج منصهر بصورة عالية . كما أنتج لون مائل إلى العسلي للقوة اللونية لاوكسيد الحديد (Fe_2O_3) كما في النموذج (2) أما إضافة اوكسيد الكروم (Cr_2O_3) إلى زجاج التبن فقد أدى إلى ارتفاع عالي في الشد السطحي وذلك لان هذا الاوكسيد عمل تحت مجموعة (R_2O_3) ولوجود نسبة عالية من الالومينا (Al_2O_3) في هذا الزجاج وانخفاض المواد الصاهره جعل الزجاج اقل انصهارية وأكثر لزوجة وشد سطحي كما في النموذج (4) بالإضافة الى احتواء هذا الزجاج على نسبة عالية من القواعد الترابية (CaO – MgO) التي ترفع الشد السطحي .

ب- مناقشة نتائج كثافة الزجاج: إن للكثافة تأثير على انعكاس وانكسار الضوء إذ كلما ارتفعت كثافة الزجاج زاد لمعانه. وكثافة الزجاج تتراوح ما بين (2.125 – 8.120) غم /سم³ (علام. 1964. ص 133) . وتبين نتائج الكثافة أنها قد تراوحت ما بين (2.688 – 917.2) غم /سم³ وقد لوحظ أن النتائج اللونية لزجاج القصب مع الكروم (Cr_2O_3) أكثر لمعان وبريق من زجاج التبن مع اوكسيد الكروم (Cr_2O_3) وذلك بسبب ارتفاع كثافة الزجاج إذ بلغت (2.917) غم /سم³ كما في النموذج (2) وفي النموذج (3) وهو زجاج التبن مع اوكسيد الكوبلت (CoO) كانت كثافة الزجاج (2.867) غم /سم³ أعلى من كثافة زجاج القصب مع اوكسيد الكوبلت (CoO) والتي بلغت (2.738) غم /سم³ في النموذج رقم (1) فكان الزجاج في النموذج (3) أكثر لمعاناً وبريقاً من النموذج رقم (1) ذو الكثافة الأقل. ويجب الإشارة إلى انه تم اعتماد نتائج الحرق بدرجة (1000م) في تقييم البريق واللمعان للنماذج لأنها الدرجة المثلى للنضج (الانصهار الكامل) لكافة مركبات الزجاج حيث أن الجزيئات غير المنصهرة لها كثافات مختلفة.

ج- مناقشة نتائج الشفافية والعتمة: إن سبب العتمة هو عدم النضج أو ارتفاع نسبة المواد المسببة للعتمة وهي القواعد الترابية (CaO – MgO) و الالومينا (Al_2O_3) كما أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الانصهار وتفاعل مكونات الزجاج دور في تقليل العتمة لذلك . نلاحظ بدرجة حرارة (950م) ان النموذج (1) كان نصف شفاف لوجود مواد غير منصهرة بسبب انخفاض درجة الحرارة والنموذج (4) كان معتم أيضاً بسبب انخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة القواعد الترابية (CaO – MgO) والنموذج رقم (3) كان نصف معتم لارتفاع نسبة الالومينا وانخفاض درجة الحرارة في حين ان النموذج (2) كان شفاف بسبب انصهار مكونات الخلطة وارتفاع نسبة اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) والقلويات مع انخفاض نسبة القواعد الترابية المسببة للعتمة . أما في درجة حرارة (1000م) نلاحظ ان ارتفاع درجة الحرارة تسبب في تحول النماذج (1, 3) من نصف شفاف إلى شفاف بسبب الانصهار الشديد في الخلطات مع إمكانية رفع درجات الحرارة للحصول على نتائج أفضل في تلك الخلطات وفي النموذج (2) فقد أصبح أكثر شفافية بسبب الانصهار الكامل لكافة مكونات الخلطة إما النموذج (4) فبقي محافظاً على عتمته وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من القواعد الترابية (CaO – MgO) و الالومينا (Al_2O_3) وعمل اوكسيد الكروم (Cr_2O_3) ضمن مجموعة

(R_2O_3) مما أدى إلى رفع درجة حرارة نضج الخلطة وبالتالي حدوث العتمة ولكننا يمكن ان نحصل على نتائج أفضل في حال قمنا برفع درجة الحرارة .

ح- مناقشة نتائج الملمس: اظهرت نتائج الملمس ان النموذج (2) ناعم بسبب الانصهار الجيد لمكوناته إما النماذج (3-4-1) فكانت ذات ملمس متوسط الخشونة بسبب عدم انصهار الزجاج بشكل تام وذلك لارتفاع نسبة القواعد الترابية ($CaO-MgO$) و الالومينا (Al_2O_3) وانخفاض درجة الحرارة وبدرجة حرارة ($1000^{\circ}C$) نلاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة جعل النماذج (1-3) ذات سطوح ناعمة بعد أن كانت متوسطة الخشونة وذلك لانصهار مكونات الزجاج والنموذج (2) نلاحظ انه أصبح أكثر نعومة للانصهار العالي لكافة مكونات الزجاج في حين نلاحظ إن ارتفاع درجة الحرارة لم يؤثر على النموذج رقم (4) من حيث الملمس وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الالومينا مما سببت ارتفاع درجة حرارة انصهار هذه الخلطة بالإضافة إلى وجود القواعد الترابية ومن خلال ما تقدم نستنتج أن لدرجة الحرارة الأثر الكبير في ملمس السطح إذ كلما ارتفعت درجة الحرارة أصبح الزجاج أكثر نعومة . كذلك إن القواعد الترابية ($MgO - CaO$) والالومينا (Al_2O_3) كونها من المواد ذات المقاومة الحرارية العالية لذلك زيادة هذه المواد يؤدي إلى عدم النضج بدرجة الحرارة الواطئة وذلك يؤدي إلى سطح خشن .

د- مناقشة نتائج الانصهارية: من خلال جدول الانصهارية نلاحظ أن نسبة الانصهار للنماذج تزداد بارتفاع درجات الحرارة وحسب تكوين كل نوع من الرماد والاكسيد اللوني المضاف إليه والاختلاف في درجات انصهار الزجاج هو الاختلاف في نسبة القواعد والالومينا (Al_2O_3) و اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) . ففي درجة حرارة ($950^{\circ}C$) نلاحظ إن النموذج (2) كان ذو انصهارية شديدة جدا والسبب هو ارتفاع القلوبات ($K_2O - Na_2O$) مع زيادة كبيرة في نسبة اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) الذي يعتبر صاهر قوي وفي النموذج (1) كان الانصهار اقل شدة وذلك لان اوكسيد الكوبلت (CoO) المضاف عمل في مجموعة (RO) وهو مادة صاهره مما جعل اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) يعمل في مجموعة (R_2O_3) فزاد قليلا من درجة حرارة الانصهار أما في النموذج (4) فنلاحظ حدوث انصهار غير شديد وذلك لارتفاع نسبة الالومينا (Al_2O_3) وانخفاض القلوبات كما أن اوكسيد الكروم المضاف إلى الخلطة عمل في مجموعة (R_2O_3) كمادة صاهره إلى جانب النسبة القليلة من القلوبات والتي حفزت القواعد الترابية على الانصهار والتفاعل مع السيلكا (SiO_2) والالومينا (Al_2O_3) لتكوين سائل زجاجي إما في درجة الحرارة ($1000^{\circ}C$) فنلاحظ أن جميع النماذج (1,2,3) قد انصهرت بشكل شديد وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة ما عدا النموذج رقم (4) فكان ذو درجة انصهارية اقل شدة بسبب ارتفاع نسبة القواعد الترابية ($MgO - CaO$) والالومينا (Al_2O_3) ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن نحصل على نتائج انصهارية جيدة ترتفع بارتفاع درجة الحرارة .

ذ- مناقشة النتائج اللونية: من خلال التحليل الكيميائي نرى ان اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) هو الاوكسيد الملون المتوفر بشكل متفاوت بين أنواع الرماد والذي اثر بشكل واضح على النتائج اللونية (لأكاسيد التلوين) المضافة إلى خلطات الزجاج فنجد ان نسبة اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) العالية في زجاج القصب والتي كانت (16.6%) أدت إلى أنتاج لون ازرق مائل إلى السواد عند إضافة اوكسيد الكوبلت (CoO) وعند إضافة اوكسيد الكروم (Cr_2O_3) إلى زجاج القصب أنتج لون عسلي بدل اللون الأخضر اما في زجاج تبين الشعير فأن إضافة اوكسيد الكوبلت (CoO) انتج لون ازرق جميل وعند إضافة اوكسيد الكروم (Cr_2O_3) نتج لون اخضر على عكس ما حصل في زجاج القصب بسبب انخفاض نسبة اوكسيد الحديد (Fe_2O_3) في زجاج تبين الشعير والتي تبلغ (2.3%) .

الاستنتاجات

1. من الممكن إنتاج زجاج ملون من خلال إضافة الأكاسيد اللونية إلى الرماد واطئ الحرارة
2. من الممكن تطبيق هذا الزجاج على الأظيان الحمراء والتي تعرف بدرجة انصهارها الواطئ.
3. ان جميع الخلطات أنتجت زجاجا ملون واطئ الحرارة وتم تطبيقه على الأظيان الحمراء وكما ظهر في مناقشة نتائج الانصهارية .
4. إضافة أكسيد الكوبلت إلى زجاج القصب أعطى لون ازرق مائل إلى السواد بسبب ارتفاع نسبة أكسيد الحديد (Fe_2O_3) في زجاج القصب.
5. ان النسبة العالية لأكسيد الحديد (Fe_2O_3) في زجاج القصب أدت إلى لون عسلي عند إضافة أكسيد الكروم (Cr_2O_3) بدلا عن اللون الأخضر
6. ان إضافة أكسيد الكوبلت (CoO) و أكسيد الكروم (Cr_2O_3) إلى زجاج رماد تبين الشعير أعطى لون ازرق جميل من الكوبلت واخضر من الكروم . لانخفاض نسبة أكسيد الحديد (Fe_2O_3) في هذا الزجاج.
7. ان إضافة أكسيد الكروم (Cr_2O_3) إلى زجاج تبين الشعير أعطى لون اخضر غير شفاف في درجة الحرارة (950م-1000م) وذلك لارتفاع نسبة الألومينا (Al_2O_3) والقواعد الترابية ولكون أكسيد الكروم عمل في مجموعة (R_2O_3) إلى جانب الألومينا .

التوصيات

1. رفع درجة الحرارة بالنسبة للخلطة رقم (4) للحصول على لون اخضر شفاف وذو انصهارية شديدة من إضافة أكسيد الكروم إلى زجاج تبين الشعير .
2. تقليل نسبة أكسيد الكوبلت (CoO) المضاف إلى زجاج القصب عن النسبة المحدد للحصول على لون ازرق اقل عمق وحدة من اللون الناتج في النموذج رقم (1).

المقترحات

1. دراسة إمكانية إضافة أكاسيد لونية أخرى لإنتاج زجاج ملون .
2. دراسة إمكانية إنتاج زجاج ملون واطئ الحرارة من أنواع أخرى من الرماد .

المصادر باللغة العربية والأجنبية

- ألبدي , علي حيدر : التقنيات العلمية لفن الخزف , جامعة اليرموك , ط1, 2000
- ألزمزمي, معتصم عبد الله و الشيباني , مفتاح علي , تكنولوجيا السيراميك (المواد الخام) , مكتبة طرابلس العلمية العالمية , ليبيا , 1988 .
- جميل , عادل كمال , كيمياء المعادن والخامات , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , بغداد , 1980
- ديكرسون , جون , صناعة الخزف , تر . هاشم ألهنداوي , ط 1 , وزارة الثقافة والإعلام , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 1986 .
- الطاهر , حيدر رؤوف , إنتاج زجاج الرماد وتطبيقاته على الأظيان العراقية ,رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بابل , 2002 .
- فندلاي , ألكسندر : الكيمياء في خدمة الإنسان ,ت: زكريا فهمي مؤسسة سجل العرب , القاهرة , 1966.
- الكرادي سامر احمد : إنتاج زجاج الرماد واطئ الحرارة وتطبيقاته على الأظيان الحمراء , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بابل , 2006.

ليفى, مارتن , الكيمياء والتكنولوجيا في وادي الرافدين , تر . محمود فياض وآخرون, دار الرشيد, بغداد
1980.

الهنداوي , احمد هاشم : تأثيرات الحرق بالاختزال على الفخار المزجج فنياً وتقنياً , رسالة ماجستير غير
منشوره , جامعة بغداد , 1989 .

Singer , F. Singer , S. S. , Industrial Ceramics Chemical Publishing Co. , Inc ., New
York . 1963 .

Hamer , Frank . The Potter, s Dictionary of Materials and Techniques , New York ,
1975.

Rhodes , Deniel , Clay , and Glazes for the Potter , Pitman Pub. Greet Britain ,
London ,1975 .