

متطلبات الحصول على مقاومة عالية باستخدام الخرسانة المعاداة كتعويض جظني عن

الركام الخشن باستخدام مضافات الهواء

جبار علي نفقة

المعهد التقني / المسيب / القسم المدني

nawarja@yahoo.com

الخلاصة

- الغاية من هذا البحث الحصول على خلطات خرسانية عالية المقاومة ناتجة عن تعويض الخرسانة المعاداة بدل الركام الخشن، وتضمن البحث مجموعتين رئيسيتين بالإضافة الى الخلطة المرجعية (A) وكما مبين:
- ١- خلطات بدون هواء مضغوط (Non intreated air) وهي الخلطات (D,C,B) المحتوية على الخرسانة المعاداة بالنسبة (75%,50%,25%) على التوالي ونسبة ماء الخلط = 50% ونسبة المزج (4:2:1).
 - ٢- خلطات حاوية على الهواء المضغوط (Intreated air) بأضافة أيون الكلوريد وهيالخلطات (G:F:E) المحتوية على الخرسانة المعاداة بالنسب (75%,50%,25%) على التوالي ونسب ماء الخلط (45%,40%,35%) على التوالي ونسبة المضاف الكلينيوم 5% للخلطات الثلاث، وقد اظهرت النتائج ما يلي:
 - حصلت الخلطة (G) على أفضل النتائج حين أن الهطول = (50) ملم مقارنة بالخلطة المرجعية ذات الهطول (85) ملم تليها الخلطات (B,C,E,F).
 - الانسياب (80%) مقارنة بالخلطة المرجعية (100%) تليها الخلطات (B,C,E,F).
 - مقاومة انضغاط بعمر (28) يوم بلغت (30.75) ميغاباسكال مقارنة بالخلطة المرجعية (29>89) ميغاباسكال.
 - فحص الشد لأسطوانة الانشطار بعمر (28) يوم بلغ (62) ميغاباسكال مقارنة بالخلطة المرجعية (3.37) ميغاباسكال.
 - الكثافة الجافة بلغت (1.4) كغم/م³ مقارنة بالخلطة المرجعية (2.82) كغم/م³.
 - لذا أعطيت هذه المواصفات الجيدة القدرة على انتاج أرصفه صلبة (كاربستون) لاستخدامها في رصف الشوارع بدلاً من الأرصفة المحلية المنتجة من الأسمنت البورتلاندي الاعتيادي.

الكلمات المفتاحية: المعالجات، الخلطة المرجعية، الهواء الغير مضغوط، الهواء المضغوط، الخرسانة المعاداة، مضافات الهواء.

Abstract

The goal behind this research to receiving high strength of mixture as resulting of substitute of recycle instead of source aggregate. The research including two groups production in addition to reference mixture (A) as shown:-

- 1- Mixtures without intreated air (B,C,D) with recycle concrete (25%,50%,75%) and water cement ratio (50%) with persantge mix (1:2:4).
 - 2- Mixtures with intreated air (E,F,G) with recycle concrete (25%,50%,75%) and varying cement ratio (32%,40%,50%) with persntage mix (1:2:4) and additor (5%) Gelinoum at these mixture above. The trsting show that:-
 - Mix (G) is the best result of sattelment which equal (50)mm compare with reference mix equale (85)mm.
 - Flow (80%) compare with reference mix equale (100%).
 - Compression strength at (28) days they equal (30.75)mpa compare with reference mixequale (27.98)mpa.
 - Splitting tensile strength at(28) days equale (3.62)mpa compare with reference mix equale (3.37)mpa.
 - Dry density equal (1.4) kgm/m³ compare with reference mix equale (2.82)kgm/m³.
- Though, its use to produce carptone for roads instead of intial production of ordinary Portland cement.

Key words: Curring, Reference mix, Non intreated air, Additor, Recycle.

المقدمة

تناول هذا البحث دراسة انتاج خلطات خرسانية وقد تناول جانبين بدون هواء مضغوط (intreated non air) وخلطات بهواء مضغوط (air intreated) بأستخدام ايون الكلوريد وفي جميع الخلطات استخدم الكونكريت المعاد (recycle concrete) بنسب مختلفة وبنسبة ماء مختلفة. بموجب المواصفة (aci 1986[523]committee) ١-١ الخلطات المستخدمة: تم اعتماد (٧) خلطات بالاضافة الى الخلطة المرجعية (a) وهي خلطة بدون هواء مضاف (D,B,C) بنسب تعويضه للخرسان المعادة (٥٧،٥٠،٢٥)٪ ونسبه ماء للسمنت (٥٠)٪ ونسبه المزج (٢:٤:١) خلطات حاويه على الهواء المضغوط (GFA) بأستخدام المضاف ايون الكلوريد والملد وكليتيوم وبنسب تعويض للخرسانة المعادة (٥٠،٧٥،٢٥)٪ ونسبة ماء للسمنت مختلفة وهي (٤٥،٤٠،٣٢)٪ وبنسبه مزج (٢:٤:١) بموجب المواصفة B.S-1881part[3]1998 مع استخدام ايون الكلوريد (المضاف الملدن)

١-٢: المواد المستخدمة في هذا البحث

- الخرسانة المعادة والتي تم تكسيرها في الجهاز (لوس انجلس) وفي مختبر الخرسانات في القسم المدني وتم تدريبها بمجموعة مناخل وهي (mm,9.5mm,NO١٥) وبموجب المواصفات الامريكية (astm330-985) والمواصفة العراقية رقم (٥) لعام (١٩٨٥) وكما مبين بالجدول رقم (٣) ب- الركام الخشن تم استخدام الركام الخشن المغسول الذي جلب من مقالع النبايعي والمبين تدرجه في جدول رقم (٢) المطابق للمواصفات بموجب المواصفة الامريكية (astm330-985) والمواصفة العراقية رقم (٥) لعام (١٩٨٥) وكما مبين والجدول رقم (٤).

- - الماء المستخدم ماء الاسالة الخالي من الاملاح.

- - الملدن (كليتيوم) هيكسا ميتافوسفات البوتاسيوم والملدن ايون الكلوريد المولد للفجوات الهوائية.

- - السمت البورتلاندي الاعتيادي المبينة مواصفة بالجدولين رقم (٤) والمستورد من معمل الكوفة والمطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (٥) لعام (١٩٨٥).

- ج- السمت البورتلاندي الاعتيادي المبينة مواصفة بالجدولين (٤-٥) والمستورد من معمل الكوفة والمطابق للمواصفة القياسية (٥) في عام (١٩٨٥).

• نبذه مختصره عن الدراسات الابقه

- قامت عده دراسات بنتاج خرسانة عاليه المقاومة ما قام به الباحث الانكليزي (short) ١٩٨٥ بأستخدام ماده الكلنكر.

- اشار الباحث (BH-spartt) ١٩٧٤ حو ديمومة الخرسانة المنتجة من الركام المكور.

- المواصفة العراقية القياسية رقم (٥) لعام (١٩٨٥).

- اشار الباحثان الدكتور نوري الخلف والدكتورة هناء يوسف لعام (١٩٨٥) حول انتاج خرسانة عاليه المقاومة المنضجة بالماء.

- قدم الباحثان (Kluge & Toma) لعام (١٩٨٩) حول انتاج خرسانة عاليه المقاومة بأستخدام معالجات مختلفة.

- اكاد الباحث (CEP) (١٩٧٧) حول علاقة معامل مع مقاومة الانضغاط الخرسانة المعادة.

- اشارته التقارير المقدمة من (ASTM) لعام(١٩٩٨)علاقة الرخام الخشن بالامتصاص .
- اكد الباحث (Snodon) لعام(١٩٩٨)علاقة الرخام الخشن بالمسامية والمقاومة بالانكماش.
- قدم الباحث (Gassim) لعام(١٩٨٠)علاقة الحصى المكسر وتأثير على الخرسانة.
- اكد التقرير المقدم (astm-c127 1980) حول تأثير المعالجة على المقاومة.
- اكد الباحث ذنون عبد الرحمن (١٩٩٨) حول خواص الصخور وتأثيرها على الخرسانة.
- اشارته التقرير المقدم من (BS-882 1985)علاقة. الركام الطبيعي بمقاومة الخرسانة.

١-٤ طرق البحث Methodology

في هذا البحث تم اخذ سبعة خلطات خرسانية بالاضافة الخلطة المرجعية ونسبه ٤:١:٢ مزج وكانت نسبة الماء للسمنت متغيرة وكما مبين بالجدول رقم (٣) وقد تم اخذ ثلاث جوانب :

١- فحص المواد الاولية المستخدمة لمعرفة خواصها ومطابقتها للمواصفة القياسية.

٢- تهيئه الخلطات الخرسانية وضبط اوزانها ومزجها بالخلط سعه كيس زاد.

٣- طريقة فحص الخرسانة الناتجة في حالتها الطرية والمتصلبة.

١-١-٤ فحص المواد الاولية المستخدمة ومواصفاته كما يلي:

- السمنت :السمنت المستخدم (سمنت بورتلاندي اعتيادي) والمنتج من معمل سمنت الكوفة والمطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم(٥) لعام(١٩٨٥) وكما في الجدول رقم(٤).
- الركام الخشن(الحصى) استخجام الركام الذي جلب من مقالع النباعي والمدرج والمطابق للمواصفات العراقية رقم(٥) لعام(١٩٨٥) والمواصفات الامريكية (ASTM-C330 1983) وكما مبين بالجدول رقم(٥).
- الكام الناعم(الرمل) استخدم رمل الاخضر المطابق للمواصفة القياسية العراقية (٥) لعام (١٩٨٥) والمواصفة الامريكية (ASTM-C330 1983)
- الخرسانة المعادة تم تكسير وغربله الخرسانة المعادة وتدرجها بموجب المواصفة والقياسية الامريكية (ASTM-C330 1983) وكما مبين بالجدول (٣)

٢-١-٤ تهيئه الخلطات ومزجها بالخلطة : تم وزن المواد الاولية بميزان الكتروني وتم اعداد جدول بسبعة خلطات خرسانية تبين نسبة المواد و اوزانها وطريق المعالجة وكما مبين بالجدول رقم(٥)

٣-١-٤ طرق الفحص :-

تم فحص الخرسانة بحالتها الطرية :- فقد تم فحص الهطول بواسطة المخروط الناقص وبموجب المواصفة القياسية (BS1881PART116 1983)، وتم فحص الانسياب بواسطة المنضدة وفحص الكثافة الرطبية كما مبين بالجدول رقم(٦) وبموجب المواصفة الامريكية (ASTM-C567,1958) والمواصفة البريطانية(BS-C146,1973) الخرسانة المتصلبة :- تم اجراء عدة فحوصات لنماذج مكعبه (١٠*١٠*١٠) سم ولنماذج اسطوانية (١٠*٣٠) سم وكانت الفحوصات كما يلي:

١-فحص الامتصاص تم فحص ٤ نماذج معالجة بالماء وبعمر يوم واحد وبموجب المواصفة (BS part 122,1985).

- ٢- فحص الكثافة الجافة تم اجراء الكثافة الجافة لنماذج مكعبه (١٠*١٠*١٠) سم بعد تجفيفها بفرن كهربائي. بموجب المواصفة (BS,C567,1985).
- ٣- فحص الانضغاط تم اجراء فحص الانضغاط بواسطة ماكينة فحص الانضغاط في الخرسانة للنماذج والمكعبه وبأعمار (١٧،١٤،٢٨) يوم وبثلاث طرق معالجه (محلول ملح الكبريت.احواض ماء، تجميد).
- ٤- فحص الامتصاص تم فحص الامتصاص لنماذج مكعبه بعمر ٧ ايام وبموجب المواصفة (ASTM-C641,1981).
- ٥- فحص الانشطار للاسطوانة تم فحص النماذج الاسطوانية بعمر (٢٨) يوم وبثلاث معالجات والمبين وبموجب المواصفة القياسية (BS-188,1989).
- ٦- فحص معايير الكسر لبلاطات خرسانية بأبعاد (٣٠*٣٠*٥) سم وبعمر (٢٨) يوم لاربعة خلطات وبموجب المواصفة (BS-1881,PRAT[5],1983) والمواصفة الامريكية (ASTM78, 1984).

١-٥ الاستنتاج ومناقشتها Discussion&Result

- ١- فحص قابليه التشغيل بأستخدام (فحص الهطول) لقد حققت جميع الخلطات هطولاً قيمته (٧,٥- ٢,٥) ملم وبموجب المواصفة (ACI 301) لعام (١٩٨٣) وكما مبين بالجدول (٦)
- ٢- فحص الامتصاص لجميع الخلطات وكانت النتائج مطابقة للمواصفة القياسية (ASTM-C642-1982) وهي اقل من (٧%) والمبينة بالجدول (٦) والشكل (٢) ويؤخذ انتاج بعد فتحها و وضعها بالفرن لمدته (٢٤) ساعة ثم توزن وتغمر بالماء لمدته (٧) ايام ثمة نجد الامتصاص.
- ٣- فحص مقاومه الانضغاط فقد حققت الخلطات الغير معاملته بالهواء المقصود انضغاط مطابق للهواء القياسية (BS- C88,PART,116-1983) وبعمر (٢٨) يوم اما النماذج المعاملة بالهواء المقصود فقد حققت زيادة المقاومة حققت زيادة بالمقاومة ١٢% عن النماذج الغير حاوية على هواء المقصود والتي حقق زيادة المقاومة ٩% عن سابقتها. اما النماذج المعاملة بمحلولات السلفات فحققت زيادة ٢٠% عن سابقتها كما مبين بالجدول رقم (٧) والمخطط مرفق (٤).
- ٤- فحص الشد للاسطوانة وبعمر (٢٨) يوم فقد حققت النماذج مقاومه شد مطابقة للمواصفات القياسية (BS-C88PART,111-1983) وكما مبين بالجدول (٨) والشكل (٥).

١-٦ التطبيقات Application

خلال الاعمال المختبرية التي اجریت على فحص الكونكريت المعاد والمستخدم كتعويض جزئي عن المقاس الاقصى للركام الخشن اظهرت التطبيقات التي اجریت على (١٨) نموذج مكعب (١٠*١٠*١٠) سم (٦) اسطوانات (١٥*٣٠) سم والتي تم فحص مقاومة الانضغاط والشد لها في مختبر الخرسانة بطريقة مقاومة الانضغاط والشد في القسم المدني بالمعهد التقني المسيب المرفقة صورها وطريقة الانشطار لاسطوانة) وطريقة فحصها خلال الاعمار (١٧،١٤،٢٨) يوم بأستخدام جهاز (فحص الانضغاط) المنتج من شركة ماتست الايطالية وقد حققت النماذج المفحوصة نتائج مطابقة للمواصفات القياسية وكما مبين بالجدول (٨،٧،٨) والاشكال (١،٢،٣،٤،٥).

الاستنتاجات والتوصيات

اعتماداً لما حققته النتائج المختبرية للخرسانة المعادة فقد احرزت زيادة في مقاومة الانضغاط (٩الى٢٠%) وكذلك زيادة في مقاومه الشد (١ الى ٣%) واعطت الخلطات الطرية قابليه تشغيل مثاليه لما جاء به من نتائج الهطول المطابق للمواصفات القياسية .

اما التوصيات فهي اجراء عده بحوث حول تطوير طريقه المعالجة والاستفادة من هذه المادة في انتاج ارصعة الطرق (الكاربستون) وبلاط لتطبيق السطوح وبلاطات مقرنصه لرصف الطرق

جدول رقم(١)التحليل الكيميائي للسمنت البورتلاندي نوع الاكاسيد

Fe2o3	SiO2	CaO	C3 A	LOi	SO3	MgO
٣,٢٤	٢٠,٦ ٣	٦٢,١٥	٨,٩ ٩	٢,٣١	٢,٣٦	٢,٨٦
-----	-----	-----	اكبر من (٥)	حد ادنى (٤)	حد ادنى ٢,٦	حد ادنى (٥)

نتائج الفحص: النتيجة المواصفة القياسية (٥) لعام(١٩٨٤)

جدول رقم (٢) تدرج ركام خشن

مقاس المنخل	نسبه العابر وزناً للمناخل بموجب [ACTMC-330] %	نسبه العابر وزناً للمناخل في النموذج المنتخب (%)
mm١٢,٥	١٠٠-٩٠	٩٥
mm٩,٥	٨٠-٤٠	٧٠
٤	٢٠-٠	٥
٨	١٠-٠	٠

جدول رقم (٣) تدرج الركام الناعم (الرمل)

مقاس المنخل mm	نسبه العابر وزناً للمناخل بموجب [ACTMC-330] %	نسبه العابر وزناً للمناخل في النموذج المنتخب (%)
٤,٧٥	١٠٠-٨٥	٩٥
٢,٣٦		٨٥
١,١٨	٨٠-٤٠	٥٥
٠,٦	١٠,٣٥	١٥
٠,٣	٢٥-٥	٥

جدول رقم(٤) تدرج الخرسانة المادة

مقاس النخل (mm)	النسبه العابرة % حسب المواصفة	النسبه العابر وزناً للمناخل %
٩٥	١٠٠-٩٠	٩٥
٢,٥	٨٠-٤٠	٧٥

الاوزان (kg)

مجلة جامعة بابل / العلوم الهندسية / العدد (١) / المجلد (٢٣) : ٢٠١٥

جدول (٥) نسبة المواد المستخدمة في كل خلطة ووزنها

رمز الخلطة	نسبة احلال الخرسانة المعادة	نسبة الخلط	نسبه w/c	السمنت	الرمل	الحصى	الخرسانة المعادة	المضاف الملد كلينيوم بنسبه ٥% الماء
A	٠	٤:٢:١	٥٠	٢	٤	٨	٠	١
B	٢٥	٤:٢:١	٥٠	٢	٤	٢	٦	١
C	٥٠	٤:٢:١	٥٠	٢	٤	٤	٤	١
D	٧٥	٤:٢:١	٥٠	٢	٤	٦	٢	مع ايون الكلوريد ٥% ١
E	٢٥	٤:٢:١	٣٢	٢	٤	٢	٦	١
F	٥٠	٤:٢:١	٤٠	٢	٤	٤	٤	١
g	٧٥	٤:٢:١	٤٥	٢	٤	٦	٢	١

جدول (٦) الفحوصات مقاومتها لانضغاط للخلطات الخرسانية

رمز الخلطة	نسبه الخلط	نسبه الاحلال %	طرق المعالجة	المضاف	فحص الهطول %	فحص الانسياب %	الكثافه الرطبه غم/سم ^٣	الكثافه الجافه غم/سم ^٣	الامتصاص
A	٤:٢:١	٠	ماء	كلينيوم	٨٥	١٠٠	٢,٢٨	٢,٢٦	٧
B	٤:٢:١	٢٥	ماء	كلينيوم	٨٠	٩٥	٢,٢٥	١,٦٥	١١
C	٤:٢:١	٥٠	تجميد ونوبان	كلينيوم	٧٥	٩٣	٢,١٠	١,٥٥	١٢
D	٤:٢:١	٧٥	محلول الكبريتات	كلينيوم	٧٠	٩٦	١,٨٩	١,٤٥	١٧
E	٤:٢:١	٢٥	محلول السلفات	CL+GL	٦٥	٩٥	٢,٠١	١,٦٠	٩
F	٤:٢:١	٤٠	تجميد ونوبان	CL+GL	٦٠	٩٠	١,٤٥	١,٦٨	١٥
G	٤:٢:١	٧٥	ماء	CL+GL	٧٥	٨٠	١,٨٥	١,٤٠	١٧

جدول (٧) فحص مقاومه الانضغاط للخلطات الخرسانية قاومة انضغاط لنماذج معالجه بالماء مقاومه انضغاط لنماذج

مقاومة انضغاط نماذج معالجة (MPa) معالجة بالتجميد (MPa) بمحلول السلفات (MPa)

رمز الخلطة	٧ يوم	١٤ يوم	٢٨ يوم	٧ يوم	١٤ يوم	٢٨ يوم	٧ يوم	١٤ يوم	٢٨ يوم
A	١٤,٦٣	١٥,٤١	٢٧,٨٩	١٩,٧٢	١٥,٥	٢٧,٠١	١٨,٧	٢٠,٦٠	٣٢,٥
B	١٦,١	١٨,٧٥	٢٦,٨٠	١٥,٢٠	١٨,٣٠	٢٥,٢٠	١٥,١٠	١٩,٥٥	٣١,٢٥
C	١٢,٠٤	١٣,٢٤	٢٤,٣٦	١٣,٧٠	١٧,٢٢	٢٢,٤٠	١٣,٢٠	١٨,٧٠	٣٠
D	١٤,٣٤	١٣,٠١	٢٧,٩٧	١٤,٥٠	١٨,٤٨	٢٨,٥٠	١٨,٨٠	٢١,٩٠	٣٢,٥٥
E	١٣,٦	١٧,٧٠	٢٤,٤٠	١٦,٧٨	١٧,٦٣	٢٧,٣٠	١٨,٢٣	٢٨,٤٠	٣٨,٥٠
F	١٢,٢٠	١٦,١١	٢٨,٣٠	١٥,٤٠	١٨,٨٦	٢٦,٣٠	١٥,٩٢	٢٧,٣٥	٣٢
G	١٤,٧٠	١٩,٧٥	٣٠,٧٥	١٩,٦٨	١٩,٧٩	٢٨	٢١,٣٣	٢٨,٢٠	٣٥

جدول رقم (٨) فحص مقاومة الشد (الانشطار للاسطوانة)

ت	رمز الخلطة	مقاومة الشد بـ (٢٨) يوم (Mpa)
١	A	٣,٢٧
٢	B	٣,١٥
٣	C	٢,٨٥
٤	D	٣,٢٩
٥	E	٣,٢٢
٦	F	٣,٣٢
٧	G	٣,٦٢

Reference :

Commite, ACI 523 R, 1987 " Ground Granuleted Blast Farance slag as a cementation's constituent in concrete " ACI , MCP. pp 20 – 25 .
 B.S – 1881, Part.3, 1989 "Method of testing hardened concrete for other than strength.
 ASTM – C330 – 1989 " Light weight aggregate for structual concrete annuat book of ASTM , Standareds , Vol. 04,02, pp .227-279 .

المواصفة القياسية العراقية (5) لعام . 1985

Short, A.1986 " Light weight concrete " 2nd addition Maclaren, London,1985.pp.70-78.

Spartt , B.H 1974 " The Structured use of light weight aggregate comemte and concrete a ssuciation publication 45.033 , Dec. 1974 . pp . 101 – 105 .

د . نوري الخلف و د . هناء يوسف عام " 1985 انتاج خرسانة عالية المقاومة معالجة بالماء . "

Kluge, R.W and Tuma ,1994, E. C " High strength concrete with different curing, " 45 No.9, May 1994. pp 156 – 162.

CEB – FIP – 1977" Manual (13) on the technology and design of light concrete structure, CEB. Paris , pp 156 – 162 .

ASTM ,C127 and C 128 – 1978, " Test for specific gravity and absorption Capacity of fine and coarse aggregate".

Snowdon .L .G., 1961 " Moisture are movement of natural aggregate and its effect on concrete" RILEM Symposium on the durability of concrete " 1961 Prague .

Jassim .K.A , 1980 " Crack aggregate and its effect on concrete " .

ASTM – C127 – 1980 " Test for flow of Portland cement concrete by use of the Flow " .

ذنون – ذنون عبد الرحمن والجبوري - علي عبدالله " الخواص الجيوتكنيكية للصخور المستقلة لاغراض البناء –

العراق – مجلة الجيولوجي – نينوى – مجلد (3) العدد 1997 (2) .