

دراسة تأثير جسيمات الذهب النانوية على خصائص الكهروبطرية للبلورات السائلة

البوليمرية الساييلوكسونية

خالد العمار سكيانة فخري

كلية التربية للعلوم - الصرفة - جامعة بابل

dr-khalid1959@yahoo.com

الخلاصة

في هذه الدراسة تم البحث عن تأثير جسيمات الذهب النانوية على الخصائص الكهروبطرية للبلورات السائلة البوليمرية الساييلوكسونية ذات السلسلة الجانبية. استخدمت خمسة نماذج مختلفة بالوزن الجزيئي ووجد ان الفولتية تزداد مع زيادة الوزن الجزيئي. وقيست أزمان الاستجابة البصرية زمن (τ^{on} والفتح τ^{off}) تحت تأثير المجال الكهربائي. وقد وجد ان اضافة جسيمات الذهب النانوية يقلل من درجات الانتقال الطوري ويؤدي هذا الى تقليل ازمان الاستجابة البصرية.

قيس التغير في فولتية العتبة عند خطوات ثابتة وتحت درجة الانتقال الطوري T_{NI} لسلسلة من البوليمرات ، ووجد ان الاوزان الجزيئية العالية للبوليمرات تمتلك فولتية عتبة كبيرة وان هذا له علاقة بثابت مرونة البوليمر. وقد وجد ان إضافة جسيمات الذهب النانوية يؤدي الى زيادة كثافة المجموعة الميزوجنية المرتبطة بسلسلة البوليمر وهذا يؤدي الى زيادة من مساهمة عزم ثنائي القطب في مجموعة سيانو الموازية لمحور الجزيئة الطولي للوحدة الميزوجنية وكذلك يساهم في زيادة متباينة الخواص العزلية ($\Delta\epsilon$) .

الكلمات المفتاحية: جسيمات الذهب النانوية ، بوليمر البولي ساييلوكسن ، الخصائص الكهرو - بصرية .

Abstract

We investigate the nonlinearity of a liquid crystal cell doped with gold nanoparticles by considering their selective absorption. Such nonlinearities are promising for optical processing applications and optical limiters. Systems displaying thermal nonlinearities are particularly attractive as the maximum nonlinearity may occur in the absence of an applied field and additionally this nonlinearity can be controlled by the reorientation of the liquid crystal. This study focuses on the electro-optic properties of polymers with a different molecular weights based on the polysiloxane backbone, It is found that there is a strong coupling between the mesogenic side chain groups and the polymer chain that the elasticity of the polymer chain plays a strong role even in the static electro - optic properties. The switching times (τ^{on}) and (τ^{off}) have been measured through the period between planer and homotropic alignment which happens under the electrical field effect. Additionally, it is found that adding gold nanoparticles moieties will decrease the phase transition temperatures and thus decreasing of switching times. The variation of the threshold voltage is measured at constant steps below nematic - isotropic transition temperature (TNI) for series of polymers. It is found that the high molecular weights of polymers have great threshold voltage of the electro-optic response and this is related to the intrinsic elastic constant of the liquid crystal polymers. The performance of the electro_optical cells has improved after add the gold would reduce the contribution of the dibole moment of the cyano _groub baralle to the molecular long axis of the mesogenic unit and thus reduce density of the mesognic unit attached to polymer chaine and lead to a Increases of dielectric anisotropic ($\Delta\epsilon$) and thus enhanced backbone mobility for the system.

Keywords: gold nanoparticles, polysiloxane , electro - optic properties

1- المقدمة

أن النانومتر الواحد يساوي جزءاً من ألف مليون (مليار) جزء من المتر ، ركز العلماء بشكل مكثف على على مواضيع مختلفة التي تعطي تصور عن المواد ذات الحجوم النانوية او مايعرف بشكل عام الجزيئات النانوية [Perez,2002]. ببساطة بسبب امتلاكها لخواص فيزيائية وكيميائية غير طبيعية عندما تقارن مع تلك التي تمتلك

ذرات فلز او فلزات كبيرة [Hernando,2005] . هذه الخواص بسبب الكميات المستخدمة وكبير المساحة السطحية يكون مسؤول عن التطبيقات في المجالات الضوئية والالكترونية والعوامل المساعدة كذلك في المجال البيولوجي (Esumi,2000). و من المتوقع ان الجزيئات النانوية في مدى القياس بين (10^{-1} m) (وسط بين الجزيئات الصغيرة والكبيرة) سوف تعرض تراكيب الكترونية تعكس حزمة من التراكيب بسبب قواعد ميكانيك الكم ((Umadevi,2014)) الخواص الفيزيائية تعتمد بشكل كبير على حجم الجزيئات والمسافة الداخلية بين الجزيئات وطبيعة الغلاف العضوي وكذلك شكل الجزيئات [Herrington,2010]. خواص الجزيئات النانوية الفلزية ولد اهتمام عظيم خلال العقود الماضية .و أن الفلزات مثل الفضة البلاتين الكاديوم والسيريوم والنحاس والخرصين والحديد والذهب وغيرها من بين مختلف الجزيئات لفلزية النانوية تمتلك امتصاص ضوئي عالي جدا في المنطقة المرئية وذلك يعتمد على المسافة الداخلية بين الجزيئات وحجم التجمع [Reznikov 2003] .الجزيئات النانوية الفلزية تحضر بطريقة فيزيائية او كيميائية , الطريقة الفيزيائية تعتمد على التقسيمات الميكانيكية الثانوية للتجمعات الفلزية كذلك تبخر الفلز تحت التفريغ الهوائي بمقاومة التسخين او بالمعاملة بالليزر [Shi , 2007] . من جانب اخر الطريقة الكيميائية تتضمن اختزال املاح الفلزات في المحلول وهذا يعد طريقة ملائمة للسيطرة على حجم البلورات النانوية وكذلك تعديل التركيب الكيميائي للسطح [Shenhar 2005] [اصبحت للبلورات سائلة البوليمرية (LCPS) المواد النانوية طريقة شائعة لتحسين خصائص البصرية، المغناطيسية والكهربائية والفيزيائية [Aili,2006] ، والذهب في شكل جسيمات متناهية الصغر كان معروفا من بداية الحضارة الإنسانية (Bayraktar,2007) ،وقد وجدت النانوية المعدنية تطبيقات مختلفة في الصناعة والطب والصيدلة وأنها يعد حقل جديد بأكمله في علوم النانوية (Li, &Mirkin.2005) ، الجسيمات النانوية الذهبية (AuNPs) لقد استطاعت الحصول على أكثر اهتمام من العلماء AuNPs (Freestone, 2007; Faraday,1857) هي الأكثر استقرارا (Suzuki, &Wang, 2006) ،تم استغلال النانوية المعدنية في جوانب عديدة مثل سلوك الجزيئات الفردية في الخصائص المغناطيسية، الخصائص البصرية، وعلم الأحياء [; Ghosh, Safavi, 2008 2008]. وفي الحقيقة أن 8 جزيئات الذهب الغروية لعبت دورا محوريا في تطوير وفهم الكيمياء الأساسية الغروية والفيزياء . قبل سنوات قليلة تم استخدام المتراكبات النانوية البوليمرية عمليا لاجل تحسين خاصية واحده او مجموعه خواص وبدرجات متفاوتة من النجاح [Bancroft,1921] (والتعرف على الخواص المؤثرة ليست على سطح المتراكب فقط بل وعلى الخصائص العامة للمتراكبات النانوية البوليمرية بما في ذلك من تفاعلات داخلية بين البوليمر وبين المادة النانوية المضافه وبالتالي يؤدي الى تحسين العديد من الخواص مثل تحسين الخواص السطحية والحرارية والميكانيكية وكذلك مقاومة التقشر الى اخره [Burda,2005; El-Sayed,2001] . والتعرف ايضا على طبيعة البوليمر (قطبي او لا قطبي) كل ذلك يعتمد بالدرجة الاساس على النسب المضافه للمواد النانوية اللاعضوية الى البوليمرات ..وان تحسين واحده من الخصائص لايغني تحسين جميع الخصائص الاخرى .لذا يتوجب علينا ان نمتاز بنظر علمي ثاقب لاجل تحسين اكثر عدد من الخصائص وبالتالي سوف تتوسع دائرة التطبيقات وفي شتى المجالات [Mittal, 2010] .

2- منظومة العمل Praction system

ان الاجزاء الاساسية التي تتكون منها منظومة العمل هي :

مصدر ليزر ويكون نوعه (He Ne Laser Gas), بطول موجي nm(632.8), وبطاقة مقدارها mW (0.95), وقد صنع هذا الجهاز من قبل الشركة الالمانية (PHYWE). يعمل هذا الجهاز بفولتية مجهزة آلياً بواسطة محولة مربوطة بمصدر الفولتية الرئيس v(220), وقيمة هذه الفولتية هي V (12), وبتيار كهربائي مقداره mA (700). من الاسباب التي ادت الى استخدام اشعة الليزر في هذا العمل هو للحصول على حزمة ضوئية مستقطبة, ولما تتمتع به اشعة الليزر من اتجاهية عالية. ويلي جهاز الليزر هو المستقطب (Polarizer), والغرض من استخدامه هو لتحديد اتجاه استقطاب ضوء الليزر قبل أن يوجه على الخلية الكهروكيميائية البوليميرية (النموذج) بعد المستقطب بالترتيب هو حجرة التسخين (هي احدى اجزاء المسيطر الحراري). وتوضع الخلية الكهروكيميائية (النموذج) داخل حجرة التسخين وحيث ان هذه الحجرة تحتوي على ثقبين, ثقب علوي وثقب سفلي, الفائدة من الثقبين هو السماح لضوء اشعة الليزر المرور خلال هذين الثقبين بعد سقوطه على الخلية الكهروكيميائية (النموذج). يسقط ضوء اشعة الليزر الخارج من الثقبين من حجرة التسخين على الجزء الذي يلي حجرة التسخين وهو المحلل (Analyzer), الذي يوضع بشكل عمودي مع المستقطب الشكل (1) يمثل منظومة العمل المستخدمة. بسبب وجود مجموعة المحلل والمستقطب يتم التعرف أن حصل هناك تغيير في تنظيم الجزيئات في البوليمر (ينتج هذا التغيير في ترتيب الجزيئات بسبب تأثير المجال الكهربائي الخارجي المسلط) وذلك من خلال قياس شدة الضوء النافذة من خلال المحلل والمقاسة عن طريق خلية ضوئية (Photocell), مربوطة مع جهاز (Multimeter), المجهز من شركة (EAGLE), الغاية حساب شدة اشعة الليزر الخارجة, والتي اصبحت تعاني تغييراً من قبل النموذج (بسبب التدوير الذي يحصل في ضوء الليزر أثناء مروره خلال النموذج بتأثير توجيه الجزيئات البلورية السائلة, وسبب ذلك هو تأثيرها بالمجال الكهربائي المتناوب الخارجي المسلط), أن مصدر هذا المجال الكهربائي هو مولد اشارات (Function Generator), المجهز من قبل الشركة الالمانية (PHYWE), حيث يقوم بتوليد فولتية بشكل موجة جيبية ثم تضخم الفولتية الجيبية بواسطة المضخم (Amplifier), المجهز من قبل الشركة الالمانية (LEYPOLD _ HERAEUS).

بعد ذلك يحسب قيمة الفولتية المتناوبة بواسطة جهاز راسم الاشارة الذي يكون من نوع (HM205_2), المجهز من قبل شركة (HAMEG). بعد ذلك توجه هذه الفولتية على النموذج للاحداث التوجيه اللازم. لحفظ الخلية البوليميرية عند درجة حرارة ثابتة ولمدة زمنية مناسبة يستخدم جهاز المسيطر الحراري (Thermo - controller). لقد حضرت مجموعة البوليمرات البلورية السائلة المفردة (Homopolymers) ذات السلسلة الجانبية والتي كانت من نوع بولي سايلوكسن (Polysiloxane), بواسطة عملية بلمرة الجذر الحر (Free Radical Polymerization), حضرت هذه المواد في جامعة ردنك (University of Reading), في قسم الكيمياء من قبل الدكتور (أم. جي. وايت كومب) (Dr. M.J Whitcombe), كانت الظروف القياسية المستخدمة (من خلال AIBN في بنزوات الكلور chlorbenzene) في درجة حرارة C° (55). عدلت الظروف القياسية المستخدمة لأعطاء مجموعة من الأوزان الجزيئية, حيث يكون ذلك عن طريق زيادة التركيز الابتدائي. وكذلك بأضافة كميات متنوعة من مادة الدوديكان

اثويل (Dodecane thiol) .أن كل من هذين التحويرين سوف يختزلان الوزن الجزيئي للبوليمر الذي أنتج. تم إضافة جسيمات الذهب النانوية للبلورة السائلة البوليمرية كمية صغيرة جدا (0.07 % من الحجم). من أجل الحصول على المركبة على أساس نانوا جسيمات الذهب والبلورة السائلة LCp، وتم حل هذا الأخير في الإيثانول، وبعد ذلك إضافة تعليق المياه من الجسيمات النانوية ، ومن ثم أزيلت المذيبات في فراغ ووضيقت النسبة نفسها من الذهب على الاوزان الجزيئية الخمسة الشكل(2) يوضح تركيب بوليمر البوليسايلوكسن المستخدم . في هذا العمل استخدمت ثلاث أجهزة رئيسة ،والتي تعد الأكثر اهمية في هذا العمل لقياسات الكهربائية -البصرية ، وهذه الاجهزة هي :


I. **Mk 1000** هي وحدة تحكم في درجة الحرارة سلسلة يوفر الدقة والدقة والاستقرار لقياس درجة الحرارة والتحكم. توفر التحكم في درجة الحرارة التي هي دقيقة C 0.001 .هناك وضعان للتحكم ، عملية لوحة المفاتيح باستخدام اللوحة الأمامية للتحكم أو سيطرة البرمجيات عن طريق جهاز الكمبيوتر MK1000 يحتوي على الميزات التالية.

1. الدقة في اقرار درجة الحرارة.
 2. برمجة بالكامل من دون جهاز كمبيوتر.
 3. العضو قابل للتعديل (معدل التدفئة / التبريد) إلى نقطة درجة الحرارة المجموعة المستخدمة.
- مدى درجات الحرارة يكون واسعاً.

II. **HCS302** يحتوي على الميزات التالية:

- 1_ برمجة التحكم في درجة الحرارة الدقة من C (200-600).
 - 2_ التحكم بالتدفئة السريعة ومعدل التبريد.
 - 3_ تغير ارتفاع حجرة العينة.
 - 4_ سهولة تحميل جانب العينة مع شرائح المجهر القياسية.
- III. **ALCT** أنظمة قياس الكريستال السائل التلقائي (ACT) هي أدوات تستند USB الذي يمكن توصيل لكل من سطح المكتب والكمبيوتر المحمول.


برنامج ALCT سهلة الاستخدام ويسمح لقياس المعلمات المادية لكل من البلورات السائلة عازلة الإيجابية والسلبية، والمعلمات المادية من الكريستال السائل مثل الثوابت العازلية ϵ و ϵ' ، الثوابت المرنة تباعد وثني (K11 K33)، والجهد القابضة نسبة نظام القياس، ازمان الاستجابة البصرية، النفاذية البصرية مقابل الجهد - عتبة الجهد، والاستقطاب IP الحالي ،واللزوجة، وACT يمكن أيضا أن تكون متكاملة مع مراحل المجهر instec الساخنة والباردة وتحكم في درجة الحرارة، مما يتيح للمستخدم لتحليل المستخدم لتحليل الاعتماد درجة حرارة المعلمات أعلاه.الشكل (3) يمثل صورة فوتوغرافية للأجهزة المستخدمة في هذه الدراسة :



الشكل (1) يمثل منظومة العمل المستخدمة

Materials :

Chemical structures



الشكل (2) يوضح تركيب بوليمر البولي سايلاكسن المستخدم



الشكل (3) يمثل منظومة العمل المستخدمة

الجدول التالي يوضح الاوزان الجزيئية المستخدمة للبوليمر قبل اضافة جسيمات الذهب النانوية, حيث يوضح الجدول الوزن الجزيئي Mw لكل بوليمر , ودرجة البلمرة Dp , ودرجة انتقال الزجاج Tg مقاسة بالدرجة السيليزية , ودرجة الانتقال من الطور النيماتى الى موحد الخواص مقاسة بالدرجة السيليزية .

الجدول (1) يمثل الاوزان الجزيئية ودرجات حرارة الانتقال لبوليمر البولي سايلوكسن .


polymer	Mw	Dp	T _g °C	T _{NI} °C
1	10 ⁶ ×1.7	320	48	130
2	10 ⁵ ×8.1	102	40	125
3	10 ⁴ ×7.2	15	26	104
4	10 ³ ×4.5	7	16	77
5	10 ³ ×3.1	4	4	61

3-النتائج والتحليل :


عند تطبيق فولتية تتراوح قيمتها ما بين 147_240) volt (وتردد ثابت قيمته 500) HZ , أستطعنا الحصول على الأشكال الاتية [7_3] ,على التوالي حيث تتمثل هذه الاشكال البيانية العلاقة ما بين الفولتية المسلطة وشدة الضوء (ضوء الليزر) ,للبوليمرات الخمسة (ذات الاوزان الجزيئية المختلفة) .وعند ملاحظة الاشكال يمكن مشاهدة ان الشدة المارة هي دالة للفولتية المطبقة, وأيضاً يمكن ملاحظة الاختلاف الذي يحدث في شدة الضوء في كل بوليمر ,وأيضاً من خلال هذه الاشكال الخمسة تم حددت الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام (اي الفولتية اللازمة لأنحدار الضوء الى اقل قيمة أي مايقارب الصفر تقريباً) ,ومن الأشكال السابقة يمكن ملاحظة النقصان الذي سوف تعاني منه الفولتية عند نقصان الوزن الجزيئي ,ذلك لأن الوزن الجزيئي عند زيادته سوف يؤدي الى زيادة التشابك الحاصل بين جزيئات المادة وهذا يؤدي بدوره الى ان المادة في حالة الاوزان الجزيئية الكبيرة سوف تحتاج الى فولتية اعلى من تلك التي تحتاجها المواد ذات الاوزان الجزيئية الاقل للتغلب على قوة التشابك والحصول على توجيه تام وللتغلب على هذه القوة (قوة التشابك) يجب أن تتوفر فولتية أعلى, يلاحظ في الشكل (8_3) الذي يمثل العلاقة بين الازمان التي يزال فيها المجال الكهربائي τ^{off} , وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (1), عند درجات حرارة مختلفة °C (127 _ 129) .حيث يلاحظ أن ازمان الاستجابة تزداد كلما ازدادت الازمان التي يزال فيها المجال الكهربائي τ^{off} ولكن الاستجابة زمن الفتح τ^{on} تكون اعلى في درجة الحرارة الاقل والتي هي °C (127) ,وتكون بقيمة أقل (أي يكون زمن الاستجابة أسرع) عند درجة الحرارة الأعلى.

أن الاشكال (8 و 9) تبين التغيرات التي تحدث في زمن الفتح τ^{on} نتيجة التغير في الاوزان الجزيئية البوليمرية التي حصلنا عليها في درجة حرارة أقل من (T_{NI}) (درجة التحول من الطور النيماتك الى الطور الموحد الخواص) بدرجة سيليزية واحدة °C (1) .


قيست زمن الاسترخاء τ^{off} (Relaxation Time) للمواد البلورية الخمسة التي استخدمت في هذه التجربة باستخدام طريقة التجربة التكرارية والطريقة الضوئية لتي حسب فيها النقصان الاسي لشدة إشارة الضوء المار بعد إزالة المجال الكهربائي المسلط. أن الشكل (10) يوضح العلاقة بين قيم زمن الاسترخاء ودرجة الحرارة (زمن الاسترخاء دالة لدرجة الحرارة) باستخدام الطريقة التكرارية. أما الشكل (11) يمثل قيم زمن الاسترخاء τ^{off} التي تم الحصول عليها باستخدام الطريقة الضوئية وجعل قيم زمن الاسترخاء τ^{off} كدالة لدرجة الحرارة. وعند ملاحظة قيم زمن الاسترخاء التي حصلنا عليها في الطريقة ضوئية تكون اقصر من تلك التي تم قياسها بالطريقة التكرارية التي توضحت في الشكل (10). الشكل التالي يوضح قيم زمن الاسترخاء τ^{off} التي تم الحصول عليها بالطريقة الضوئية. أن البوليمرات التي تمتاز بأوزان جزيئية عالية وخصوصاً البوليمر (1) والبوليمر (2) لا يلاحظ لها استجابة للمجال الكهربائي عند إجراء نفس هذه التجربة بدرجة حرارة أقل من T_{NI} بثلاث درجات مئوية (3). تمتاز المواد البلورية السائلة أن جزيئاتها تكون متباينة في الشكل، وأن أملاك المواد البلورية السائلة صفة تباين الخواص وصفة أخرى هي صفة المائعة وسيؤدي ذلك الى احداث تغيرات في هذه المواد حيث تحدث هذه التغيرات في الصفات العيانية للمواد البلورية السائلة، أن سبب هذه التغيرات تحدث عند تسليط مجال خارجي وهذا المجال قد يكون مجال (مغناطيسياً، ميكانيكياً، بصرياً، كهربائياً، حرارياً). في هذا العمل كما توضح سابقا المجال المستخدم لاحداث تغييرا عيانية في النموذج هو مجال كهربائي متناوب (AC)، أن التغيير الذي يحدثه هذا المجال هو الحصول على تصفيف جديد (اي التغير من الشكل الموازي للصفحة الى الشكل العمودي على الصفحة) ويتم ذلك من خلال فولتية التوجيه التام (فولتية التشغيل) (الفولتية التي تحدث انحدار في شدة الضوء الى الصفر تقريبا).




الشكل (3) يمثل شدة الضوء النافذ خلال المستقطبين كدالة للفولتية المسلطة (عند تردد 500 Hz)، للخلية الكهروبصرية المحضرة باستخدام البوليمر رقم (1)، ويبين الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام.




الشكل (4) يمثل شدة الضوء النافذ خلال المستقطبين كدالة للفولتية المسلطة (عند تردد 500 HZ), للخلية الكهروبطارية المحضرة باستخدام البوليمر رقم (2), ويبين الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام.




الشكل (5) يمثل شدة الضوء النافذ خلال المستقطبين كدالة للفولتية المسلطة (عند تردد 500 HZ), للخلية الكهروبطارية المحضرة باستخدام البوليمر رقم (3), ويبين الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام.




الشكل (6) يمثل شدة الضوء النافذ خلال المستقطبين كدالة للفولتية المسلطة (عند تردد 500 HZ),
للخلية الكهرو بصرية المحضرة بأستخدام البوليمر رقم (4), ويبين الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام.




الشكل (7) يمثل شدة الضوء النافذ خلال المستقطبين كدالة للفولتية المسلطة (عند تردد 500 HZ),
للخلية الكهرو بصرية المحضرة بأستخدام البوليمر رقم (5), ويبين الفولتية اللازمة لأحداث التوجيه التام




الشكل (8) يمثل العلاقة بين زمن الغلق, وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (1), عند درجات حرارة مختلفة .




الشكل (9) يمثل العلاقة بين زمن الغلق, وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (2), عند درجات حرارة مختلفة .




الشكل (10) يمثل العلاقة بين زمن الغلق، وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (3)، عند درجات حرارة مختلفة .




الشكل (11) يمثل العلاقة بين زمن الغلق، وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (4)، عند درجات حرارة مختلفة .



الشكل (12) يمثل العلاقة بين زمن الغلق, وأزمان التشغيل τ^{on} للبوليمر (5), عند درجات حرارة مختلفة .



الشكل (12) يمثل ازمان الغلق τ^{off} الناتجة بأستخدام الطريقة التكرارية كدالة لدرجة الحرارة .



الشكل (11) يوضح قيم زمن الاسترخاء τ^{off} كدالة لدرجة الحرارة باستخدام الطريقة الضوئية.

4- المناقشة

أن هذه البوليمرات ذات العمود الفقري الذي يكون من نوع بولي سايلوكسن (Polysiloxane), تتميز بأنها يتغير فيها الوزن الجزيئي بانتظام، وإضافة مادة نانوية وهي الذهب (Gold), حيث أن ذرات الذهب سوف تزيد من لزوجة البوليمر، وكذلك تعمل هذه الذرات المضافة زيادة التوصيلية للبوليمر عند تسليط مجال كهربائي. يكون تأثير الوزن الجزيئي على مرونة الأنحاء غير ذات أهمية لاسيما في هذه الدراسة. في هذه الدراسة التي وصفت الخصائص الكهرو-بصرية، وأستخدمت النتائج في دراسة تأثير نظريات التوصيل الساكنة، وقد وصفت الخصائص البصرية بالتفصيل ودراسة الكهربائية الديناميكية، وقد لوحظ أن البلورات الاحادية (Homopolymers)، قد أعطت طور سمكتك، لأكبر جزء من الطور البلوري السائل. أما الطور النيماتى فقد تم وجد في مدى ضيق من درجات الحرارة، حيث أن هذه درجات الحرارة تكون قريبة من نقطة الوضوح للبوليمر. عندما يقلل الوزن الجزيئي سوف يلاحظ في البوليمر (4,5) لم يعد من الممكن الكشف على الطور النيماتى حيث توضح ذلك بواسطة (DSC) (الماسح)، ولاتوجد هناك مراحل يمكن ملاحظتها بواسطة المجهر الضوئي المستقطب. يلاحظ أن كلما قل الوزن الجزيئي للبوليمر المستخدم في هذا العمل فإن هذا يؤدي أيضا إلى أن درجات حرارة الانتقال الطورية للبوليمرات (T_g)، (T_{NI}) هي الأخرى أيضا تقل. ويمكن ملاحظة النقصان الذي سوف تعاني منه الفولتية عند نقصان الوزن الجزيئي، ذلك بسبب عند زيادة الوزن الجزيئي سوف يؤدي إلى زيادة التشابك الحاصل بين جزيئات المادة وهذا يؤدي بدوره إلى أن المادة في حالة الأوزان الجزيئية الكبيرة سوف تحتاج إلى فولتية أعلى من تلك التي تحتاجها المادة ذات الأوزان الجزيئية الأقل للتغلب على قوة التشابك والحصول على توجيه تام وللتغلب على هذه القوة (قوة التشابك) يجب أن تتوفر فولتية أعلى. يلاحظ أن أزمان الاستجابة^{on} (زمن الفتح) يعتمد اعتماداً قوياً على عامل درجة الحرارة، ففي درجات الحرارة المنخفضة جداً البوليمرات البلورية السائلة ذات السلسلة الجانبية تشكل حالة مستقرة وهي الحالة الزجاجية، أن البوليمرات التي تمتاز بأوزان جزيئية عالية لاسيما البوليمر (1) والبوليمر (2) لا يلاحظ لها استجابة

للمجال الكهربائي عند إجراء هذه التجربة نفسها بدرجة حرارة أقل من (T_{NI}) بثلاث درجات مئوية ($3^{\circ}C$). ان زمن الفتح الذي يناسبت مع اللزوجة سوف تختلف مع الوزن الجزيئي ايضا .

5- الاستنتاجات

1. التركيب الكيميائي للمجموعة الميزوجينية والعمود الفقري ويضاف اليها الوزن الجزيئي تكون ذات تأثير كبير على سلوك البوليمر وعلى مراحل الانتقال .
2. التركيب الكيميائي للمجموعة الميزوجينية والعمود الفقري ويضاف اليها الوزن الجزيئي تكون ذات تأثير كبير على سلوك البوليمر وعلى مراحل الانتقال وجد عند إضافة جسيمات الذهب النانوية تؤدي الى خفض درجة الانتقال الطوري وهذا بدوره يؤدي الى تقليل أزمان التشغيل (τ^{on}, τ^{off}).
3. النهاية المعوضة بالسيانو أختيرت بسبب الاهتمام في الخصائص الكهربائية التي من شأنها أن تمنح للبوليمرات، ومن الممكن جعلها مناسبة لتطبيقات خاصة، وعلى أي حال إضافة جسيمات الذهب النانوية ممكن أن تزيد من كثافة الوحدات الميزوجينية التي ترتبط بسلسلة البوليمر وتؤدي الى زيادة أسهام عزم ثنائي القطب الكهربائي الموازي لمجموعة السيانو لجزيئات على طول محور المجموعة الميزوجينية وهذا بدوره يزيد من الخواص العزلية ($\Delta\epsilon$) .

References

- Aili D, Enander K, Rydberg J, Lundstrom I, Baltzer L, Liedberg B. Aggregation-induced folding of a de novo designed polypeptide immobilized on gold nanoparticles. J Am Chem Soc 2006;128(7): 2194–5.
- Bancroft, W.D. Applied Colloid Chemistry, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1921
- Bayraktar H, You CC, Rotello VM, Knapp MJ. Facial control of nanoparticle binding to cytochrome C. J Am Chem Soc 2007;129(10):2732–3.
- El-Sayed, M.A. Accounts of Chemical Research 34(2001) 257–264. C. Burda, X.B. Chen, R. Narayanan, M.A. El-Sayed, Chemical Reviews 105(2005) 1025–1102.
- Esumi K, Hosoya T, Suzuki A, Torigoe K. J Colloids Interface Sci 2000;226(2):346–52.
- Faraday, M. The Bakerian Lecture: experimental relations of gold (and other metals) to light, Philos. Trans. R. Soc. Lond. 147(1857) 145–181.
- Freestone, I. ; N. Meeks, M. Sax, C. Higgitt, The Lycurgus Cup- a Roman Nanotechnology, Gold Bull. 40(2007) 270–277.
- Ghosh, P.; G. Han, M. De, C.K. Kim, V.M. Rotello, Gold nanoparticles in delivery applications, Adv. Drug Deliv. Rev. 60(2008) 1307.
- Hernando A, Crespo P, Garcia MA. Metallic magnetic nanoparticles. Sci World J 2005;5:972–1001.
- Herrington, M. R. ; O. Buchnev, M. Kaczmarek, and I. Nandhakumar, Mol. Cryst. and Liq. Cryst. 527, 72 (2010).
- Li Z, Mirkin CA. G-quartet-induced nanoparticle assembly. J Am Chem Soc 2005;127(33):11568–9.
- Mittal, V. "Optimization of Polymer, Nanocomposites Properties", (Wiley-VCH), ISBN: 4-32521-527-3-978, pp. 440, (2010).

- Perez JM, Josephson L, O'Loughlin T, Hogemann D, Weissleder R. Magnetic relaxation switches capable of sensing molecular interactions. *Nat Biotechnol* 2002;20(8):816–20.
- Reznikov, Y.; O. Buchnev, O. Tereshchenko, V. Reshetnyak, A. Glushchenko, and J. West, *Appl. Phys. Lett.* **82**, 1917 (2003).
- Safavi, A. ; G. Absalan, F. Bamdad, Effect of gold nanoparticle as a novel nanocatalyst on luminol–hydrazine chemiluminescence system and its analytical application, *Anal. Chim. Acta* 610 (2008) 243.
- Shenhar R, Norsten TB, Rotello VM. Polymer-mediated nanoparticle assembly: structural control and applications. *Adv Mater* 2005;17(6):657–69.
- Shi, X., S. Wang, S. Meshinchi, ME. Van Antwerp, X. Bi, I. Lee, 2007. . Dendrimer-entrapped gold nanoparticles as a platform for cancer-cell targeting and imaging. *Small*, 3(7): 1245–52.
- Suzuki, M.; Y. Niidome, S. Yamada, Heat-induced morphological control of gold nanoparticle films for surface-enhanced Raman scattering (SERS) measurements, Umadevi, T.H.S.; G. Venkatchalam, *Handbook of Liquid Crystals*, 2nd ed. 5 (Wiley, New York, 2014).
- Wang, C.-T. Photocatalytic activity of nanoparticle gold/iron oxide aerogels for azo dye degradation, *J. Non-Cryst. Solids* 353(2007) 1126–1133. *Colloid Surf. A* 284–285 (2006) 388–394.