

تأثير اضافة انابيب الكربون النانوية المحضرة على الثبات الضوئي لمتعدد كلوريد الفايثيل

اماني اياد حسين^{1*}، لقاء حسين علوان²، احمد عبدالاله احمد¹

1 قسم الكيمياء، كلية العلوم، الجامعة المستنصرية

2 قسم الكيمياء، كلية التربية، جامعة سامراء

3 مركز بحوث البوليمر، الجامعة المستنصرية

البحث مستل من اطروحة دكتوراه الباحث الاول

<https://doi.org/10.54153/sjpas.2022.v4i1.320>

الخلاصة:

تم تحضير اغشية رقيقة من متعدد كلوريد الفايثيل والذي يعاني من تغيرات وتحلل ضوئي عند تعرضه للعوامل الجوية لذا فانه يحتاج لإدخال مضافات تعمل كمثبتات ضوئية. في هذه الدراسة تم استخدام انابيب الكربون النانوية والتي استخدمت كمثبت ضوئي لمتعدد كلوريد الفايثيل PVC بينت النتائج ان انابيب الكربون النانوية ادت الى التقليل من فقدان الوزن والتغيرات التي تحدث على سطح اغشية PVC عند تعرض هذه الاغشية للاشعة فوق البنفسجية تعمل المضافات عن طريق امتصاص الاشعة فوق البنفسجية على الحد من كسر السلاسل البوليمرية وفقدان الوزن وتغييرات السطح، تم قياس ثابت السرعة، وحساب معامل الكربونيل والبولين ودراسة سطح البوليمر بجهاز المجهر الالكتروني الماسح.

معلومات البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/10/07

تاريخ القبول: 2021/11/15

الكلمات المفتاحية:

انابيب الكربون النانوية، متعدد كلوريد الفايثيل، التثبيت الضوئي، مورفولوجي، الاشعة فوق البنفسجية

معلومات المؤلف

الايميل:

الموبايل:

المقدمة

تعد انابيب الكربون النانوية من اهم المكونات الاساسية في تصنيع الاجهزة الالكترونية حيث تمتاز بان لها خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن المواد الاعتيادية من مساحة سطحية عالية وقوة ميكانيكية وحركة الالكترونات مميزة [1]. تم ادخال انابيب الكربون النانوية في مصفوفة بوليمر متعدد كلوريد الفايثيل فحسنت من خواصه الالكترونية والميكانيكية والهيكلية وتم الحصول على مزيج فريد من الخصائص المتأصلة في البوليمر مع انابيب الكربون النانوية. حيث تم تغيير خصائص الاغشية البوليمرية لبوليمر متعدد كلوريد الفايثيل مع المركبات النانوية عن طريق تغيير تكوين مصفوفة البوليمر وانابيب الكربون النانوية. يؤدي دمج انابيب الكربون مع البوليمرات الى احداث تغييرات في الخصائص الناتجة وتحسينها مثل الوزن الخفيف والمرونة العالية والقدرة على التصنيع في درجات حرارة منخفضة علاوة على التكلفة المنخفضة [2,3].

اجتذبت الخواص الضوئية والخصائص الكهربائية للبوليمرات اهتماما كبيرا نظراً لتطبيقاتها في الاجهزة المختلفة اذ تم التركيز على التقنيات الواعدة مثل البطاريات وخلايا الوقود والمكثفات الفائقة لتخزين وتحويل الطاقة بسبب ارتفاع طاقتها والقدرة على الشحن السريع والعمر الطويل والتأثير البيئي المنخفض مع الحاجة المتزايدة لتطوير معدات تخزين طاقة خفيفة الوزن عالية الاداء تتمتع بمرونة جيدة مع كونها امنة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الاجهزة الالكترونية المحمولة مثل الهواتف الخلوية والشاشات المرنة [4].

يعد متعدد كلوريد الفايثيل من أكثر البوليمرات استخداماً يتميز بصلادته ومقاومته للتآكل وسهولة الحصول عليه وتكلفته الواطئة لذلك يستخدم في البناء واغراض العزل المنزلي بكثرة مثل الابواب والشبابيك ويستخدم في تصنيع الكابلات والتعبئة والتغليف [5,6] وهو مادة صلبة بيضاء قابلة للذوبان في رباعي هيدرو فيوران يحتوي على مجاميع كلور جانبية وهي السبب في

زيادة التجاذبات الداخلية وبالتالي زيادة في الصلابة والقوة. وبعد بوليمر قطبي بسبب وجود (C-Cl) هذه الخصائص تجعله يمتلك ثابت عزل كهربائي عالي ويتميز باستقرارية عالية لكنه غير مستقر في درجات الحرارة العالية ويتفكك عند التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية الطبيعية مما يؤدي الى اكسدته وتحلله ضوئياً تحدث عملية التجزئة الضوئية عند درجات حرارة اعلى من 400C اذ يبدأ لونه بالتغير الى لون غامق [8,7] وتؤدي الاكسدة الى تكون البيروكسيدات يصاحبها تشقق على السطح ولذلك تستخدم بعض المضافات لتعزيز ثباته ضوئياً حيث تم في هذا البحث استخدام انابيب الكربون النانوية والتي عملت كمثبت ضوئي للحفاظ على متعدد كلوريد الفايثيل. لذا هدفت الدراسة الى استخدام انابيب الكربون النانوية المحضرة من المخلفات الصناعية كمثبت لمتعدد كلوريد الفايثيل ضد التكسر الضوئي.

المواد وطرائق العمل

الياف مخلفات الفظن تم الحصول عليها من الشركة العامة للمنسوجات القطنية، هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) من شركة Scharlau ACS، حامض الهيدروكلوريك المركز (HCl) من شركة ROMIL-SA، إيثانول (C₂H₅OH) من شركة Scharlau بتركيز 96% ، ماء مقطر ، متعدد كلوريد الفايثيل ، رباعي هايدرو فيوران (C₄H₈O).

الاجهزة المستخدمة

فرن حرق من نوع (Nabertherm) ، ميزان حساس بأربع مراتب عشرية من نوع KERN ، فرن تجفيف من نوع Vacuum Drying Oven DP61 ، المجهر الالكتروني الماسح Scanning electron microscopy-AIS2300C ، جهاز موجات فوق الصوتية من نوع POWER SONIC 410 ، هيتز مع محرك من نوع Lab Tech ، كبسولة حديد مصنعة يدوياً استخدمت اثناء الحرق، جهاز قياس طيف الاشعة تحت الحمراء من نوع Jasco FT/IR 4200 ، جهاز قياس الاشعة فوق البنفسجية – المرئية من نوع Shimadzu 1900 ، جهاز تشيع الرقائق البوليمرية من نوع Q.U.V Accelerated Weathering Tester.

تحضير انابيب الكربون النانوية CNT: تم استخدام مخلفات القطن CLs كمادة اولية لتحضير أنابيب الكربون النانوية [9]
تحضير رقائق متعدد كلوريد الفينيل:


اعدت رقائق متعدد كلوريد الفينيل بإذابة (0.5 gm) منه في (50ml) من رباعي هايدرو فيوران بالتحريك المستمر. تم تشويب PVC عن طريق مزج تراكيز مختلفة وهي (0.25% , 0.5% , 0.75%) من وزن انابيب الكربون النانوية الى المحلول الحاوي على البوليمر وتم صبها في قوالب زجاجية وترك لتجف بطريقة التبخير عند درجة حرارة الغرفة لمدة 24h ليتم الحصول على الاغشية الرقيقة [11,10] .

قياس معدل التحلل الضوئي باستخدام الاشعة فوق البنفسجية


شععت الرقائق المحضرة باستعمال جهاز التشيع (معجل) ذو شدة $6.2 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$ المصباح يعطي طيفا ذا مدى بين (250-380 nm) تم تشيع البوليمر باستخدام الاشعة فوق البنفسجية اذ وضعت بشكل موازي للمصباح لضمان تعرض رقائق البوليمر للأشعة فوق البنفسجية تمت متابعة التغيرات لأوقات مختلفة من (0-300h) لتحديد ثابت معدل التحلل الضوئي للاستقرارية الضوئية تم استخدام معادلة المرتبة الاولى

$$\ln (A_t - A_{\infty}) = \ln (A_0 - A_{\infty}) - kdt \quad (1)$$

عند رسم خط مستقيم بين $\ln(A_0 - A_{\infty})$ مقابل وقت التشيع t نحصل على خط مستقيم يساوي kd وهذا يعني ان التحلل الضوئي للأغشية يتبع حركية المرتبة الاولى [12]. اذ A_0 تمثل الامتصاصية لفلَم متعدد كلوريد الفايثيل الحاوية على تركيز معين من المركب المضاف قبل عملية التشيع وتمثل A_t الامتصاصية بعد مرور زمن t على عملية التشيع و A_{∞} الامتصاصية عند ما لا نهاية .



الشكل 1: يوضح التغيير في $\ln (At-A_{\infty})$ مع الزمن لرقائق PVC+CNT




الشكل 2: يوضح التغيير في $\ln (At-A_{\infty})$ مع الزمن لرقائق PVC

طريقة فقدان الوزن

تمت متابعة التغيرات الحاصلة في الوزن اثناء عملية التشعيع اذ ان W_1 وزن الرقائق قبل التشعيع و W_2 وزن الرقائق بعد التشعيع وتم حساب الفقدان بالوزن حسب المعادلة الاتية [13,14].

$$\text{Weight loss \%} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} * 100 \dots\dots(2)$$




الشكل 3: التغير الحاصل في الوزن (%) لرقائق متعدد كلوريد الفايثيل اثناء التشعيع


التحليل الطيفي باستخدام الأشعة تحت الحمراء

تم حساب معاملات الكربونيل ($IC=O$) و مجموعة البولين ($IC=C$). وكان امتصاص مجموعة الكربونيل عند 1722cm^{-1} (1)، أما مجموعة البولين كانت عند 1602cm^{-1} تم اكمال الحسابات باستخدام المعادلة 3 اذ ان A_S امتصاصية الاصرة بعد التشعيع و A_r امتصاصية الاصرة المرجع [16,15]

$$I = \frac{A_S}{A_r} \dots\dots (3)$$



الشكل 4: التغير الحاصل في مؤشر الكربونيل لاغشية PVC خلال التشعيع




الشكل 5: يوضح التغير الحاصل في مؤشر البولين لاغشية PVC خلال التشعيع

متابعة التحلل الضوئي بواسطة حساب معدل الوزن الجزيئي M_v :

يؤدي تشعيع PVC الى انخفاض الوزن الجزيئي بسبب تكون المواد المتطايرة فتتخفض اللزوجة $[\eta]$ تم استخدام علاقة Mark-Houwink الموضحة في المعادلة [18,17]

$$[\eta] = 1.38 \times 10^{-4} (M_v)^{0.77} \dots\dots (4)$$



الشكل 6: يوضح التغيير الحاصل في معدل الوزن الجزيئي لأغشية PVC خلال التشعيع

تشخيص سطح البوليمر قبل وبعد اضافة CNT

تم دراسة سطوح الافلام المحضرة للمقارنة بين سطح البوليمر الغير مشعع والبوليمر الذي تم تشعيه ومقارنتها في حال وجود المضافات بعد مدة 300h من التشعيع [19,20]

النتائج والمناقشة

ان تشعيع افلام متعدد كلوريد الفايثيل يؤدي الى تغييرات واضحة في الوزن اذ تزداد نسبة خسارة الوزن بازدياد مدة التشعيع ويتم تحديد كفاءة ثباتية البوليمرات من خلال نسبة فقدان الوزن من الاغشية البوليمرية بوجود مضافات وعدم وجودها توضح النتائج النقصان الحاصل بالنسبة المئوية الوزنية بوجود المضافات وعدم وجودها كما موضح في الشكل (3) .

ان تشعيع الافلام يسبب تغيير في مطيافية الاشعة تحت الحمراء لمتعدد كلوريد الفايثيل قبل وبعد التشعيع من خلال متابعة مؤشرات الهيدروكسيل والكاربونيل نلاحظ تحول اغشية متعدد كلوريد الفايثيل الى اللون الاصفر بعد عملية التشعيع بسبب تكون مجاميع الكاربونيل المختلفة والواصر المزدوجة تعتبر الزيادة في معامل امتصاص الكاربونيل والبولين قياس لزيادة سرعة التجزئة بالاكسدة الضوئية وان ادخال المضافات المتمثلة بانابيب الكربون النانوية وبتراكيز مختلفة ادت الى تثبيت الافلام ضوئيا من خلال ملاحظة الانخفاض في معامل الكاربونيل والبولين بالمقارنة مع اغشية متعدد كلوريد الفايثيل الخالي من المضافات كما موضح في الشكل (4) .


تمتص اغشية متعدد كلوريد الفايثيل عند اطوال موجية اعلى من 220 nm وتمتد الى اطوال موجية اعلى عند تشعيها بالاشعة فوق البنفسجية بسبب تكون مجاميع الكاربونيل والبولين من خلال الاكسدة الضوئية .ان الخصائص الفيزيائية للمواد المضافة للبوليمر تلعب دور في تحديد الثباتية الضوئية اذ تعمل كمثبتات ضوئية او مضادات اكسدة وتم حساب ثابت معدل التحلل الضوئي Kd بواسطة طيف الاشعة فوق البنفسجية للأغشية

ان الاغشية المستقرة ضوئيا تكون قيمة Kd لها منخفض مما يدل على استقرارها تجاه الاشعة فوق البنفسجية كما موضح في الاشكال (1) و(2).


تمت متابعة سرعة عملية التجزئة الضوئية لأغشية متعدد كلوريد الفايثيل بواسطة معدل الوزن الجزيئي للزوجي (Mv) قبل وبعد التشعيع باوقات مختلفة وبوجود المضافات وعدم وجودها باستخدام المذيب رباعي هايدرو فيوران وجد ان معدل الوزن الجزيئي للزوجي يقل بزيادة زمن التشعيع بسبب تكسر سلاسل البوليمر كما في الشكل(5).

ان دراسة سطوح الافلام البوليمرية المحضرة (Morphology) يعطي تصور عن السطح والتغيرات والعيوب الحاصلة على السطح نتيجة للتعرض للعوامل الجوية المختلفة التي تسبب تجزئة البوليمر في عملية التحلل الضوئي الذي يمكن ان يسبب قطع للسلاسل البوليمرية [21,22]

تمت دراسة سطوح الافلام المحضرة من متعدد كلوريد الفايثيل النقي و متعدد كلوريد الفايثيل المشوب بأنابيب الكربون النانوية CNT قبل وبعد التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية لمدة 300h توضح الصور درجة الاضرار على سطوح الافلام (Blank) اذ تبين الصور تكون شقوق وتشوهات ناتجة عن تحلل البوليمر في حين ان الصور تبين بأن الاضافات قد عملت على حماية سطح البوليمر من التشوهات وبالتالي زيادة الاستقرار ضد العوامل الجوية المختلفة .
ان السبب في تكون شقوق صغيرة واخاديد على سطح البوليمر ناتج من قطع السلاسل البوليمرية نتيجة التعرض للتشعيع كما في الشكل (6) و (7) [23,24]



الشكل 7: صور SEM لمتعدد كلوريد الفايثيل النقي قبل وبعد التشعيع ووجود CNT بعد 300 ساعة من التشعيع



الشكل 8: صور مجهرية microscop لمتعدد كلوريد الفايثيل بوجود CNT وعدم وجودها قبل وبعد التشعيع (حجم التكبير 400 مرة)

الاستنتاج

تم استخدام انابيب الكربون النانوية كمضاف لبوليمر كلوريد الفايثيل الذي اثبتت كفاءتها العالية في حماية سطح البوليمر من التكسر الضوئي وتم اثبات ذلك عن طريق دراسة التغيرات في الوزن ودراسة سطوح اغشية البوليمر.

References

- 1-S.Horicoshi and N.Serpone,Eds. (2013) ,Microwaves in Nanopartical Synthesis, Wiley-VCH,Cambridge, UK&CO.KGaA,Dusseldorf,Germany, 1st edition.
- 2-Ismail, L. N., Zulkefle, H., Herman, S. H., & Rusop Mahmood, M. (2012). Influence of doping concentration on dielectric, optical, and morphological properties of PMMA thin films. Advances in materials science and Engineering,.
- 3- Abd El-Kader K.M. and A.S.Orabi,(2002) "Spectroscopic behavior of poly(vinyl alcohol) films with different molecular weights" Polymer Testing,vol. 21,no.5,pp.591-595,.
- 4- Hamad, T. K. (2013). Refractive index dispersion and analysis of the optical parameters of (PMMA/PVA) Thin film. Al-Nahrain Journal of Science, 16(3), 164-170.

- 5- Chaochanchaikul, K., Rosarpitak, V., & Sombatsompop, N. (2013). Photodegradation profiles of PVC compound and wood/PVC composites under UV weathering. *Express Polymer Letters*, 7(2).
- 6- J., A.J.; Donaldson, J.D. Determination of HCl and VOC emission from thermal degradation of PVC in the absence and presence of copper, copper(II) oxide and copper(II) chloride. *J. Chem.* 2009, 6, 685–692, doi:10.1155/2009/753835.
- 7- Millet, H., Vangheluwe, P., Block, C., Sevenster, A., Garcia, L., & Antonopoulos, R. (2018). *The Nature of Plastics and Their Societal Usage*.
- 8- Andrady, A. L., & Neal, M. A. (2009). Applications and societal benefits of plastics. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 1977-1984.
- 9- Husain, A. A., Alwan, L. H., & Ahmed, A. A. (2021). Preparation and diagnosis of carbon nanotubes from industrial cotton residues by using green chemistry technology. *Samarra journal of pure and Applied Science*, 3 (3).
- 10- Z., El-Hiti, G. A., Ahmed, A., Altaee, N., & Yousif, E. (2016). Photocatalytic degradation of polyhydroxybutyrate films using titanium dioxide nanoparticles as a photocatalyst. *Russian Journal of Applied Chemistry*, 89(9), 1536-1543.
- 11- Shaalan, N., Muslih, R., & Yousif, E. (2016). Photostability study of some modified poly (vinyl chloride) containing pendant Schiff's bases. *Baghdad Science Journal*, 13.
- 12- Khan, S. R., Tawakkul, M., Sayeed, V. A., Faustino, P., & Khan, M. A. (2012). Stability characterization, kinetics and mechanism of degradation of dantrolene in aqueous solution: effect of pH and temperature.
- 13- Adán, C., Marugán, J., Mesones, S., Casado, C., & Van Grieken, R. (2017). Bacterial inactivation and degradation of organic molecules by titanium dioxide supported on porous stainless steel photocatalytic membranes. *Chemical engineering journal*, 318, 29-38.
- 14- Pospíšil, J., & Nešpurek, S. (2000). Photostabilization of coatings. Mechanisms and performance. *Progress in Polymer Science*, 25(9), 1261-1335.
- 15- Ranby, B. G., & Rabek, J. F. (1975). Photodegradation, photo-oxidation, and photostabilization of polymers. New York, Wiley.
- 16- Real, L. P., Ferraria, A. M., & do Rego, A. B. (2008). Comparison of different photo-oxidation conditions of poly (vinyl chloride) for outdoor applications. *Polymer testing*, 27(6), 743-751.
- 17- Pepperl, G. (2000). Molecular weight distribution of commercial PVC. *Journal of vinyl and additive technology*, 6(2), 88-92.
- 18- M., J.E. (Ed.) (2007), *Physical Properties of Polymers Handbook*; Springer: New York, NY, USA,
- 18- Mark, J. E. (Ed.). (2007). *Physical properties of polymers handbook* (Vol. 1076, p. 825). New York: Springer.
- 19- J., Shi, X. M., & Jiang, G. D. (2008). Different photodegradation processes of PVC with different average degrees of polymerization. *Journal of applied polymer science*, 107(1), 528-540.
- 20- Sabaa, M. W., Oraby, E. H., Naby, A. S. A., & Mohamed, R. R. (2006). N-phenyl-3-substituted 5-pyrazolone derivatives as organic stabilizers for rigid poly (vinyl chloride) against photodegradation. *Journal of applied polymer science*, 101(3), 1543-1555.
- 21- Valko, L., Klein, E., Kovarik, P., & Simon, P. (2001). HPLC stanovenie sacharidov v procese modelovaného zrýchleného starnutia papiera. *Eur Polym J*, 37, 1123-1133.

- 22- Abouda,N.A., Jasima, B. E.,&Rheimab ,A.M.(2021). Methylene Orange dye removal in aqueous solution using synthesized CdO-MnO₂ nanocomposite: kinetic and thermodynamic studies , Chalcogenide Letters, 18(5) , 237 –43.
- 23-Basma Esam Jasim¹, Zainab Naief Mageed², Zahraa S. Al-Garawi,(2020)- Nanochitosan grafting sodium alginate improve loading and release of the antibiotic ‘streptomycin’, for drug release applications, Journal of Physics, 1660 (2020) 012030 ,IOP Publishing ,doi:10.1088/1742-660/1/012030
- 24- AHMED MAHDI RHEIMA , NIBRAS ABDUL-AMEER ABOUD, BASMA ESAM JASIM,(2021), Synthesis and structural characterization of ZnTiO₃ nanoparticles via modification sol-gel processes for assessment of their antimicrobial activity, Research Article.

Effect of prepared carbon nanotube as photo stabilizer of poly (vinyl chloride)

Amani Ayad Husain^{1*}, Liqaa Hussein Alwan², Ahmed A. Ahmed

1 Chemistry department, College of Science, Almustansirrya University

2 Department of Chemistry, College of Education, University of Samarra

3 Almustansirrya University / Polymer research unit

<https://doi.org/10.54153/sjpas.2022.v4i1.320>

Article Information

Received: 07/10/2021

Accepted: 15/11/2021

Keywords:

carbon nanotube, poly vinyl chloride, photo stabilization, morphology, ultra violet

Abstract

Thin films of poly vinyl chloride , which suffer from changes and photo degradation when exposed to atmospheric effects, were prepared so it needs to introduce additives that act as optical stabilizers as was done in the current research as carbon nanotubes have been used as a optical stabilizer of PVC polymer, which has reduced weight loss and changes that occur on the surface when these films are irradiated, the additives work by absorbing ultraviolet radiation to reduce polymer chain fracture, weight loss and Surface changes. The velocity constant was measured, the carbonyl and polyene modulus was calculated and the polymer surface was studied with a scanning electron microscope.

Corresponding Author

Mobile: