

دراسة تأثير اوكسيد التيتانيوم على مقاومة التآكل والتآكل -تعرية للبولي ستايرين

اسراء علي حسين

جامعة بابل/كلية هندسة المواد

الخلاصة :

في هذا البحث تم تحضير عدة عينات من البولي ستايرين وتم إضافة اوكسيد التيتانيوم TiO_2 بنسب وزنيه مختلفة تراوحت بين (5, 10 , 15 , 20 , 25 , 30) % ، حيث تم الحصول على العينات عن طريق الكبس الساخن (Hot pressing) ثم تم اجراء اختبار التآكل بواسطة الغمر البسيط لكل العينات وبأزمان مختلفة (2,4,6,12,24) ساعة ، حيث تم الغمر في محاليل مختلفة وهي (الماء المقطر ، 0.9% NaCl ، 3.5% NaCl) وأيضاً تم اجراء اختبار تآكل التعرية (erosion-corrosion) لازمان مختلفة تراوحت بين (10,20,30,40,50) دقيقة.

وكذلك اجري اختبار الصلادة للعينات قبل الغمر بالمحاليل اظهرت النتائج أن مقاومة التآكل تزداد بزيادة النسبة الوزنية TiO_2 بالنسبة للتآكل بالغمر البسيط والتآكل بالتعرية بنسبة 98% كما اوضحت النتائج زيادة الصلادة مع زيادة النسبة الوزنية لأكسيد التيتانيوم TiO_2 .

Abstract:

In this research , some sample from polystyrene with TiO_2 as a filler in different weight percent (5,10,15,20,25,30)% have been prepared. Samples produced by (Hot press)method. Corrosion test has been done using simple immersion test in different period of time as (2,4,6,12,24) hours and the immersion done in different solution (distilled water, 0.9% NaCl and 3.5 %NaCl) also erosion – corrosion have been done in different period of time (10,20,30,40,50)min. Hardness test has been done and results show that the corrosion resistance increased for both test with increasing the TiO_2 percentage addition and hardness increase with increasing TiO_2 weight percentage.

المقدمة

تطور المواد المركبة وتقنيات التصنيع والتصميم المتعلقة بها هي احد ظواهر التقدم المهم في تاريخ المواد . المواد المركبة هي مواد متعددة الوظائف تمتلك خواص ميكانيكية وفيزيائية لم يسبق لها مثيل التي من الممكن ضبطها حتى تتوافق مع متطلبات التطبيقات الخاصة. العديد من المواد المركبة تعطي مقاومة عالية جدا لدرجات الحرارة العالية ، التآكل ، الاكسدة والبلل، وهذه الخواص الفريدة تجهز مهندس المواد بخواص تصميمية لايمكن الحصول عليها من مواد غير مقواة(Unreinforced Material) . تكنولوجيا تصنيع المواد المركبة تجعل من الممكن استخدام هذا الصنف من المواد الصلبة السيراميكية في تطبيقات لايمكن فيها استخدام المواد غير المقواة بسبب مقاومتها الضعيفة للصدمات الحرارية والميكانيكية (Subhrajit,2009).

التقوية بالدقائق يتم استخدامها لتحسين خواص المواد الاساس مثل تحسين مقاومة البلل والتآكل وتقلل الاحتكاك ، وتزيد الموصلية الحرارية والكهربائية (Agarwal,et al.1990).

والبولي ستايرين المستخدم في هذا البحث هو النوع الاكثر استخداما من المواد البوليمرية وهو مادة غير غالية وصلادة مادة ثرموبلاستيك يكون بشكل صلد أو زجاجي في درجات الحرارة الاعتيادية عندما يسخن فوق درجة الانتقال لزجاجي له يصبح سائل ويسهل قولبته له تطبيقات عديدة حيث يدخل في هياكل الكمبيوترات وادوات الطبخ بعض موديلات السيارات، يستخدم بشكل يستخدم رغوات للعزل الحراري والتغليف. (James,1999).

إما مادة التقوية وهي اوكسيد التيتانيوم فهو يستخدم بشكل واسع كمادة مائنة مع (ABS,PS,PVC) والعديد من البوليمرات الأخرى لتحضير مواد مركبة بسبب انه يعمل على تحسين الخواص الميكانيكية

والفيزيائية حيث له مجال كبير في التطبيقات ويعود ذلك إلى طاقة الأكسدة العالية للثقوب المتولدة منه , الخمول الكيميائي, غير سام , كلفة واطئة, حيث يستخدم كصبغة طلاء في البلاستيك الأدوات والمنتجات الاقتصادية وكعامل مساعد أو متحسس للغاز (Feng Line,2006) Gas sensor المواد المركبة هي مواد هندسية مرغوبة بسبب كثافتها القليلة ومقاومتها العالية للتآكل وسهولة التصنيع , المائات مثل اوكسيد التيتانيوم هي مواد سيراميكية تستخدم حتى نحصل على مقاومة عالية للبلى والتآكل بحيث تتجاوز ثلاث أضعاف قيمتها (Tavman I.,1997) .

نتيجة متطلبات التشغيل في ظروف ترابية . دراسة مقاومة التعرية للدقائق الصلبة في المواد المركبة ضروريه جدا حيث مقاومة التعرية للبوليميرات منفردة مقارنة مع الجزيئات الصلبة والمائات هي ضعيفة جدا [Tilly G. , 1969] . وذلك نتيجة استخدامها لأغراض كيميائية مثل أنابيب المياه والخزانات وأوعية الضغط حيث قام العديد من الباحثين بإيجاد مقاومة التعرية للعديد من المواد المركبة البوليميرية المقواة بالدقائق الصلبة (PMCs).

في العام 2010 قام الباحث (Katerina,et al.) بتحضير مادة مركبة من السليكا (SiO_2) والبولي ستايرين بنسب وزنية مختلفة ووجد ان اضافة السليكا الى البولي ستايرين تحسن مقاومة التآكل للمادة المركبة الناتجة.

في العام 2009 قام الباحث (Xianming Shi,et.al) بدراسة مقاومة التآكل للمادة المركبة ذات اساس ايبوكسي المقواة بدقائق ($\text{SiO}_2, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Zn}, \text{Clay}$) بعد الغمر في محلول (0.3% و 3.5% NaCl) ووجد ان مقاومة التآكل تتحسن باضافة هذه المائات.

وفي العام 2006 قام الباحثون (Wazzan A.A , et.al) باستخدام TiO_2 بنسب وزنيه مختلفة كعامل مساعد للمنانة مع راتنج (amin-cured epoxy) ثم أجرى اختبار الصلادة والشد على العينات المحضرة والنتائج اظهرت أن هذه الجزيئات تعمل على تحسين الخواص الميكانيكية للايوكسي المقوى مقارنة مع الايبوكسي غير المقوى .

حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو معرفة تأثير TiO_2 على مقاومة التآكل والتآكل بالتعرية وخاصة الصلادة للبولي ستايرين.

الجزء العملي Experimental Work

تم تحضير العينات للمادة المركبة من مادة البولي ستايرين كمادة اساس وثاني اوكسيد التيتانيوم كمادة مائة هذه المواد خلطت بطريقة القولية اليدوية واستخدمت طريقة الكبس على الساخن للحصول على النماذج المحضرة باستخدام جهاز الكبس على الساخن وهو من صنع محلي حيث تم المزج بالنسب الوزنية المختلفة لـ TiO_2 وهي (30 , 25 , 20 , 15 , 10 , 5) % ثم تم ضغطها وتلييدها في درجة حرارة 175°C وضغط 100 bar لمدة عشر دقائق . ثم تم تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة العينات كانت بشكل أقراص دائرية بقطر حوالي (100mm) وسمك يتراوح بين (1.5 – 1.055) . وأيضا تم تحضير عينة بدون إضافة مادة مائه لها لغرض المقارنة . ثم تم إجراء فحص التآكل بالغمر البسيط في محاليل مختلفة وهي (الماء المقطر ، 0.9% NaCl ، 3.5% NaCl) حيث تم استخدام هذه المحاليل بالنسب المذكورة وذلك لان المواد البوليميرية المقواة بالدقائق يتم استخدامها في تطبيقات صناعية عديدة مثلا كمواد مانعة للتآكل (Barrier) اي كمواد طلاء (Coating Material) لحماية الفولاذ المغروس في الكونكريت وهي معروفة بالخرسانة حيث تتعرض الاخيرة الى ظروف جوية مثل الماء الحاوي على كلوريد الصوديوم وتم استخدام المحاليل بالنسب المذكورة وذلك لغرض المقارنة [Xianming Shi

[et.al,2009] وتم الغمر لفترات زمنية مختلفة تتراوح بين (2 ، 4 ، 6 ، 12 ، 24) ساعة وتم حساب الفقدان بالوزن مع الزمن باستخدام جهاز الميزان الحساس (اربع مراتب) ثم رسم العلاقة بين الفقدان في الوزن مع الزمن .

كما تم إجراء اختبار التآكل بالتعرية باستخدام جهاز اختبار التعرية الذي تم تصنيعه محليا الموضح بالشكل (1) حيث تم استخدام محلول كلوريد الصوديوم بنسبة (3.5 wt%) المشابه لماء البحر. وتم الاختبار بعدة خطوات:

1. تهيئة وتحضير العينات الخاصة بالاختبار وإيجاد الوزن الابتدائي لها.
 2. ضبط سرعة الضخ للمحلول باختبار انبوب الضخ المناسب وهي $55 \text{ mm}^2/\text{sec}$ وثبتت زاوية الاصطدام (Impingement Angle) وهي 90° .
 3. حساب الزمن من اللحظة الاولى لاصطدام المحلول بالعينة بعدها تم اخراج العينة من المحلول وتم تنظيفها بالماء المقطر وتجفيفها ويتم اجراء ذلك بعد كل فترة زمنية وهي (10) دقائق ثم اخذ الوزن بجهاز الميزان الحساس.
 4. حساب الفقدان في الوزن مقسوما على المساحة السطحية للعينات وهي $(2(\pi/4 * d^2 * t))$ حيث d : قطر العينة، t : معدل السمك لكل العينات عند كل فترة زمنية ولمدة (50) دقيقة.
 5. رسم العلاقة بين التغير في (الوزن/المساحة السطحية) مع الزمن.
- ايضا تم اجراء اختبار الصلادة لجميع المواد المركبة المحضرة لمعرفة تأثير إضافة أكسيد التيتانيوم على خاصية الصلادة باستخدام جهاز صلادة شور D. للمواد المركبة .

النتائج والمناقشة :-

1- اختبار التآكل بالغمر البسيط: Corrosion Test

عندما تتعرض البوليمرات الى المحاليل الشكل الرئيسي لتحلل البوليمر هو الانتفاخ (Swelling) والحل (Dissolution) عند الانتفاخ السائل ينتشر خلال البوليمر ويمتصه , الجزيئات المذابة تدخل وتأخذ موقعها ضمن جزيئات البوليمر لذلك الجزيئات المايكروية للبوليمر سوف تجبر على الابتعاد فلذلك العينة تنتفخ (Lee.M.C et al.,1993).

نلاحظ من خلال الشكل رقم (1) الذي يوضح العلاقة بين الفقدان في الوزن مع الزمن عند الغمر في الماء المقطر لجميع النماذج المحضرة بنسب وزنيه مختلفة لأكسيد التيتانيوم (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30) حيث نلاحظ من خلال الشكل بشكل عام انه بزيادة النسبة الوزنية لـ TiO_2 يقل فقدان الوزن مع الزمن تدريجيا مما يدل على زيادة مقاومة التآكل للعينات بزيادة النسبة الوزنية لأكسيد التيتانيوم مقارنة مع العينة الغير مقواة، كذلك نلاحظ من خلال المنحني انه في البداية يزداد الفقدان في الوزن مع زيادة فترة الغمر في الماء المقطر لكن في نهاية المنحني نلاحظ ان المنحني تقريبا يثبت يعزى ذلك الى ان البوليمر يتشبع بالماء ويقل ينعدم فقدان الوزن وذلك تم ملاحظته على العينات بعد فترة 24 ساعة في الماء المقطر سوف تنتفخ العينات وتحصل مايدعى (Swelling) مما قد يؤدي الى زيادة في الوزن واستقراره اما الشكل رقم (2) فيوضح العلاقة بين الفقدان في الوزن والزمن عند الغمر في محلول (0.9% NaCl) ايضا نلاحظ زيادة مقاومة التآكل عند زيادة النسبة الوزنية لأكسيد التيتانيوم حيث نلاحظ بشكل عام ان النسبة 30% أكسيد التيتانيوم تعطي افضل مقاومة للتآكل مقارنة مع العينة الغير مقواة كذلك نلاحظ من خلال الشكل انه الفقدان في الوزن يزداد مع زيادة الفترة

الزمنية للغمر في المحلول الملحي وتستمر الزيادة ويعود ذلك الى فعل ايونات الكلوريد المتواجد في المحلول الملحي والتي لها القابلية على التغلغل بين طبقات المادة المركبة والحاق التلف بالمادة المركبة كذلك نلاحظ العينة الغير مقواة والعينات المقواة بالنسب القليلة بعد 24 ساعة تزداد الفقدان في الوزن بشكل كبير وهذا يظهر تأثير اضافة اوكسيد التيتانيوم على زيادة مقاومة التآكل عند النسب العالية اما الشكل رقم (3) يوضح العلاقة بين الفقدان في الوزن والزمن عند الغمر في محلول (NaCl 3.5%) حيث نلاحظ انخفاض معدل التآكل بزيادة النسبة الوزنية لثاني اوكسيد التيتانيوم بمقدار 98% مقارنة بالعينة الغير مقواة باوكسيد التيتانيوم، بشكل عام نلاحظ انه اقل معدل تآكل هو في الماء المقطر ، إما اقصى معدل تآكل كان في المحلول الملحي 3.5% (NaCl) كما نلاحظ ان تأثير اضافة اوكسيد التيتانيوم على زيادة مقاومة التآكل للعينات في المحلول الملحي 0.9% NaCl مقارنة مع العينات المغمورة في المحلول الملحي 3.5% NaCl بنسبة 59% وهذا يتفق مع نتائج الباحث [Xianming, et.al,2009].

2- اختبار التآكل -تعرية Erosion Test

إما الشكل رقم (4) فيوضح اختبار التعرية للعينات المحضرة حيث نلاحظ العلاقة بين الفقدان في الوزن مع الزمن بثبات زاوية الاصطدام (Impingement Angle) وسرعة الصدمة (Impact Velocity) للمحلول حيث نلاحظ تحسن مقاومة التعرية مع زيادة النسبة الوزنية لـ أوكسيد التيتانيوم حيث تم ملاحظة انه النسبة 30% TiO_2 تعمل على تحسن مقاومة التآكل بالتعرية بنسبة 98% مقارنة مع البولي ستايرين بدون اضافة ونلاحظ ذلك من خلال الشكل (2) الذي يوضح تآكل اضافة اوكسيد التيتانيوم على مقاومة التعرية فعند اجراء مقارنة بين العينة الخالية من الإضافة الموضحة بالشكل (2-a) والعينة المقواة بنسبة 30% اوكسيد اوكسيد التيتانيوم الموضحة بالشكل (2-g) نلاحظ الفرق كبير جدا بين العينات من خلال شكل العينة الخالية من التقوية التي يظهر معدل التعرية فيها واضح بشكل كبير كذلك يوضح الشكل (3) تأثير اختبار التعرية على المادة المركبة بنسبة تقوية 10% TiO_2 حيث نلاحظ تأثير الاختبار على العينة المضحة بالشكل A و B أي أن إضافة المائتات الصلدة مثل اوكسيد التيتانيوم تحسن في مقاومة التعرية للمواد المركبة وهذا ويتفق مع نتائج الباحثين [Bagci M., et.al,2011, Amar, et.al, 2010].

3- اختبار الصلادة Hardens Test

إما الشكل رقم (5) فيوضح العلاقة بين الصلادة ، صلادة شور D ، والنسبة الوزنية لثاني اوكسيد التيتانيوم حيث نلاحظ انه بزيادة نسبة الـ TiO_2 تزداد الصلادة في البداية لانه عند اجراء فحص الصلادة سوف يتم الضغط على المادة المركبة سوف يكون طور الاساس ومادة التقوية في تماس قوي مما يؤدي الى زيادة الصلادة وهذا يتفق مع نتائج الباحث [Tarun, 2009] ثم نلاحظ انخفاض الصلادة بعد النسبة 20% TiO_2 وذلك بسبب انه عند التقوية بنسب منخفضة باوكسيد التيتانيوم سوف تكون دقائق الاوكسيد فجوات صغيرة جدا (micro voids) هذه الفجوات قادرة على امتصاص بعض الجهد المسلط على المادة ومن ثم نلاحظ تحسن في الخواص الميكانيكية لكن بزيادة النسبة الوزنية لدقائق اوكسيد التيتانيوم هذه الفجوات الصغيرة تتحول الى فجوات كبيرة (macro voids) والتي من الممكن ان تؤثر كمناطق تركيز اجهادات فتؤدي الى تناقص في الخواص الميكانيكية ومنها خاصية الصلادة وهذا يتفق مع نتائج الباحث [Wazzan A.A et al.,2006].


الاستنتاجات :-

1. زيادة مقاومة التآكل للمادة المركبة ذات اساس بولي ستايرين مع زيادة النسبة الوزنية لـ TiO_2 بمقدار 98%


2. زيادة مقاومة التعرية للمواد المركبة مع زيادة النسبة الوزنية للمالنات أي زيادة مقاومة التآكل بالتعرية للمادة المركبة المكونة من البولي ستايرين+أكسيد لـ TiO_2 بمقدار 98%.
3. زيادة الصلادة مع زيادة النسبة الوزنية لأكسيد التيتانيوم للمادة المركبة المحضرة.
4. اقل معدل للتآكل كان في الماء المقطر ثم في (0.9% NaCl) ثم في المحلول الملحي (3.5% NaCl) اعلى معدل للتآكل .

Reference


- Agarwal , B .D and Broutman , L.J., 1990 , "Analysis and Performance of Fiber Composite " , Second Edition , Jhon Wiley & Sons ,Inc . New York .
- Amar Patnaik , Alok Sat apathy and Sandh yarani Biswas,2010 , "Effect of Particulate filler on Erosion Wear of Glass polyester Composites : A Comparative Study using Taguchi Approach" , Malaysia n Polymer Journal , vol.5 , No.2 pp.44-68
- Bagci M., and Omri M.Khalfan,2011, "Effect of Silicon Oxide filler material and Fiber Orientation on Erosive Wear of GF/EP Composite", World Academy of Science and Technology ,vol. 78,pp.967-980.
- Feng Lin, 2006 , "Preparation and Characterization of Polymer TiO_2 Nano Composites Via In-situ Polymerization", Ms.c Thesis , University of Waterloo, Applied Science , department of Chemical Engineering.
- James E. Mark,1999, "Polymer Data Handbook", Copyright © by Oxford University press,Inc. pp.829-838.
- Lee M.C and Peppas N.,1993,"Waterloo Transport in Epoxy Resin ",Prog.Polymer,vol.18, pp.947-961.
- Subhrajit Ray, 2009 , " Processing and Characterization of Titania Filled Epoxy-Glass fiber composite" , Ms.c. Thesis , National Institute of Technology Rourkela , Production Engneering Departement.
- Tarun Aggarwal , 2009, "Sliding Wear Behavior Glass Fiber Reinforced TiO_2 filled Epoxy resin Composite" , Bs.c Thess , National Institute of Technology , RourKela , Departarment of Mechanical Engineering.
- Tavman I.H, 1997 , " Thermal and Mechanical Properties of Copper Powder Filled Poled poly (ethylene) Composites " , Powder Technol , pp. 63-67.
- Tilly G.P and Wendy Sage , 1970, "The Interaction of Particle and Material Behavior in Erosion Processes" , Wear , Vol.16,No.6 , pp. 446-465.
- Tilly G.P, 1969, "Erosion Caused by Airbone Particles " ,Wear,Vol. 14,No.1,pp.63-79.
- Wazzan A.A., Al-Turaif H.A and Abdel Kader A.F , 2006, "Influence of Submicron TiO_2 Particles on the Mechanical Properties and Fracture Characteristics of Cured Epoxy Resin" , Polymer – Plastics Technology and Engineering , Vol.45 pp.1155 – 1161 .
- Xianming Shi, Tuan Anh Nguyen , Zhiyong Suoc , Yojun Liua , Recep Avcic , 2009,"Effect of Nanoparticles on the Anticorrosion and Mechanical Properties of Epoxy Coating " , Surface & Coating Technology,vol. 204, pp.237-245.
- Katerina Kotti, Costas Kiparissides ,2010, "Synthesis of CompositePolystyrene/Silica Nanoparticles via Precipitation and Emulsion Polymerization Methods", Journal of Macromolecular Reaction Engineering,Vol. 4, Issue 5,pp.347–357.




الشكل 1: علاقة الفقدان في الوزن مع الزمن عند تغير تركيز TiO2 نتيجة اختبار التآكل بالغمر البسيط في الماء المقطر




الشكل 2: علاقة الفقدان في الوزن مع الزمن عند تغير تركيز TiO2 نتيجة اختبار التآكل بالغمر البسيط في محلول 0.9%



الشكل 3: علاقة الفقدان في الوزن مع الزمن عند تغير تركيز TiO2 نتيجة اختبار التاكل بالغمر البسيط في محلول 3.5%




الشكل 4: علاقة الفقدان في الوزن مع الزمن عند تغير تركيز TiO2 نتيجة اختبار التاكل بالتعرية




الشكل 5: يوضح تغير الصلادة مع تغير تركيز TiO₂




الشكل 1: صورة افقية لجهاز اختبار التعرية



a-




b-




c-




d-



f-




e-




g-

الشكل 2: يوضح تأثير تغير تركيز TiO_2 على البنية المجهرية بعد اختبار التآكل- تعرية

a-0% TiO_2 , b-5% TiO_2 , c-10% TiO_2 , d-15% TiO_2 , e-20% TiO_2 , f-25% TiO_2 , g-30% TiO_2
600X بقوة تكبير



A-



B-

الشكل 3: يوضح البنية المجهرية للمادة المركبة بولي ستايرين-10% اوكسيد التيتانيوم
A - قبل اختبار التآكل التعرية , B - بعد اختبار التآكل بالتعرية
بقوة تكبير 600X