

تأثير الجنيات و ظروف خزن القطن الشعر (*Gossypium hirsutum* L.)

لثلاث تراكيب وراثية على صفات الغزل*

د. عبد الجليل إبراهيم المرسومي**

كلية الزراعة / جامعة بغداد

فخر الدين عبد القادر صديق

كلية الزراعة / جامعة تكريت

- المستخلص -

نُفذ البحث في العامين 2004 و 2005 بهدف دراسة تأثير تعرض القطن الناتج عن ثلاث تراكيب وراثية للظروف الجوية في المحالج و أثر ذلك على بعض صفات الخيط للغزل و النسيج. زُرعت التراكيب الوراثية الثلاث لاشاتا و كوكر 310 و سلالة واحدة (دن أ)* وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة RCBD بثلاثة مكررات. و بعد جني المحصول الذي تم على مرحلتين جنية أولى و ثانية ، خُزن على شكل قطن شعر و لمرحلتين (خزن مدة شهر واحد و مدة عشرة شهور) ، تم غزل عينات من القطن الشعر و إنتاج خيط لدراسة الصفات: المتانة و RKM (متانة نمرة الخيط) و الإستطالة و لثلاث نمر هي: 14 ، 17 و 24. خللت البيانات وفقاً لنظام القطع المنشقة Split plots مرتين بتصميم RCBD لدراسة صفات الخيط. أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك فروقاً معنوية في صفتي متانة الخيط و RKM عند النمر 14 ، 17 و 24 ، و وجد أن أقطان الجنية الأولى كانت أفضل في صفات الخيط من الجنية الثانية و أن مدد الخزن الطويلة تؤدي الى تدهور هذه الصفات و أن أهم صفتين يمكن من خلالهما تحسين صفات الخيط و الغزل هما المتانة و الإستطالة.

*بحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الأول

** المشرف على الأطروحة

- المقدمة -

الألياف (Kechagia و Xanthopoulos ، 1996). و الغزال يحتاج لتثبيت أهم خواص التيلة لمختلف أنواع و أصناف القطن لكي يختار الأقطان التي تناسب و تلائم هذا الغرض ، لذا فإن تقييم و تحسين الخواص النوعية تحل مشاكل الغزل و خواص أو نوعية الخيط. إن استعمال الألياف المثينة أو الناعمة يؤدي الى تحسين الغزل في مكائن الغزل ذات الطرف المفتوح و زيادة متانتها (Simpson و Michael ، 1978). لذا كان الهدف من هذا البحث دراسة تأثير الجنيات من القطن الشعر و طبيعة و مدة خزن القطن الشعر الناتج من ثلاث تراكيب وراثية و من جنيتين في بعض الصفات النوعية للخيط.

القطن محصول ليفي يحتل المرتبة الأولى من بين محاصيل الألياف لكون أليافه تدخل في صناعة الغزل و النسيج و نظراً لميزات ألياف القطن و إستعمالاته العديدة و زيادة إستيلاكه المحلي إزدادت المساحات المزروعة منه. و مع قلة معدل الغزل و النسيج و قدرتها التصنيعية المحدودة بما لا يتناسب مع إمكانية زيادة المساحة المزروعة و غلة هذا المحصول مما يتطلب خزن بالات القطن الشعر لمدد زمنية متباعدة ربما تؤثر في الصفات النوعية للتيلة و صفات الغزل و النسيج التي تؤدي دوراً مهماً في تقييم نوعية الألياف. إن خواص الغزل أو الخيط تُحدد من طبيعة مكونات الألياف و خواص التركيب الداخلي و الشكل و قطر

- المواد و طرائق العمل -

الغزل ذات الطرف المفتوح للقطن المحلوج (شعر) للتركيب الوراثية الثلاثة (أُعتبرت على أنها قطع رئيسية) و للجنيتين الأولى و الثانية (عُدت قطع ثانوية) و لمُدتي خزن واحد و عشرة شهور (عُدت قطع ثانوية - ثانوية) ، أي استخدام نظام القطع المنشقة مرتين بتصميم RCBD (تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وفق نظام الألواح المنشقة مرتين و بثلاثة مكررات) للتعرف على طبيعة الاختلافات للخيوط المصنوع. خُلّت البيانات إحصائياً وفق النظام التجريبي المستخدم و قورنت المتوسطان. للعوامل المذكورة وفقاً لطريقة أقل فرق معنوي LSD كما هو موضح من قبل Steel و Torrie (1960).

أُجري البحث في منطقة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك في الموسم الزراعي 2004 بزراعة ثلاثة تراكيب وراثية (لاشأتا و كوكر 310 و دن أ ناتجة من التهجين بين كوكر 310 × دن 1047) بتاريخ 22 / 4 / 2004. أُستخدم تصميم القطاعات الكاملة المعشاة RCBD و بثلاثة مكررات لدراسة عدد من الصفات الحقلية من نمو خضري و ثمري و الحاصل و مكوناته و معامل التكاثر بالنضج و تصافي الحليج إضافة الى دراسة صفات الخيط و هي: المتانة (غم / تكس) و RKM (متانة نمرة الخيط) و الإستطالة (%) نمر الخيط الثلاثة (14 ، 17 و 24) ، بعد عمل غزل القطن على شكل بكرات بواسطة مكائن

- النتائج و المناقشة -

و الذي اختلف معنوياً مقارنةً بالسلالة دن أ (413.500 غم / تكس). أما في صفة RKM فقد تفوق الصنفان لاشأتا و كوكر 310 بفارق معنوي على السلالة دن أ عند النمريتين 14 و 17 ، أما عند النمرة 24 فقد تفوق الصنف كوكر 310 (11.167) و بفارق معنوي على الصنف لاشأتا (10.475) و الذي اختلف معنوياً عن السلالة دن أ (9.492).

إن متانة الخيط المنتج ترتبط بشكل موجب مع الصفات النوعية لألياف القطن و لأنها قد اختلفت فيها التركيب الوراثية من القطن المستعملة على الرغم من عدم وصولها حد المعنوية مما تسبب في تبين متانة الخيط و RKM الخيط عند النمير المختلفة و التي اختلفت فيها عدد البرمات. جاءت نتائج هذه الدراسة مطابقة لكل من منصـور و الميسـري (1983) ، و Sawires و أخـرون (1989) ، و Syiam و أخـرون (1989) ، و Nomeir و أخـرون (1990) و Porter و Wahba (1999).

يبين الجدول (1) تأثير التركيب الوراثية الثلاثة المستخدمة في الدراسة و هي لاشأتا و كوكر 310 و دن أ في صفات الخيط المنروسة و هي المتانة و RKM و الإستطالة عند النمر الثلاثة 14 ، 17 و 24 لغزل الخيط ، إذ يشير الجدول الى وجود فروق معنوية بين التركيب الوراثية عند مستوى احتمال 5% لمتانة الخيط و RKM عند النمريتين 17 و 24 ، و فرق معنوي عند مستوى احتمال 5% فقط للمتانة و RKM عند النمر الثلاث ، و كانت الفروق غير معنوية لإستطالة الخيط عند النمر 14 ، 17 و 24 ، و يتضح من الجدول اختلاف التركيب الوراثية معنوياً في متانة الخيط عند النمرة 14 ، إذ تفوق الصنف كوكر 310 (666.92 غم / تكس) و بفارق معنوي مقارنةً بالسلالة دن أ (576.00 غم / تكس) و الذي لم يختلف معنوياً مع الصنف لاشأتا (624.75 غم / تكس). أما عند النمرة 17 فإن الصنفين لاشأتا و كوكر 310 قد تفوقا معنوياً (545.83 و 538.17 غم / تكس) على التوالي مقارنةً بالسلالة دن أ (447.83 غم / تكس) بينما عند النمرة 24 فقد تفوق الصنف كوكر 310 (468.167 غم / تكس) على الصنف لاشأتا (444.917 غم / تكس)

جدول (1) تأثير التراكيب الوراثية في صفات الخيط للنمر المختلفة

الصفات الأصناف	متانة الخيط عند نمرة			RKM الخيط عند نمرة			إستطالة الخيط عند نمرة		
	24	17	14	24	17	14	24	17	14
A ₁ لاشاتا	624.75	545.83	444.917	8.800	9.50	10.475	5.652	5.473	5.180
A ₂ كوكر 310	666.92	538.17	468.167	9.333	9.25	11.167	5.661	5.469	5.119
A ₃ دن أ	576.00	447.83	413.500	7.925	7.76	9.492	5.566	5.339	5.127
L.S.D. 5%	57.790	21.147	23.112	0.770	0.366	0.210	غ م	غ م	غ م
L.S.D. 1%	غ م	35.073	38.331	غ م	0.606	0.349	غ م	غ م	غ م

إنتاج خيط بصفات نوعية (متانة ، RKM ، وإستطالة) جيدة يرجع سببه الى تفوق أقطانها في الصفات النوعية للتيلة و لاسيما المتانة و الطول الفعال و نسبة القطن الجيد. و هذا ما أكدته Rami و آخرون (1977) ، و Peeters و آخرون (1988) و Sawires و آخرون (1989) حيث أشاروا الى أن القطن الذي يتميز بصفات نوعية للتيلة ينتج خيوط متفوقة بالصفات النوعية.

يشير الجدول (2) الى أن للجنيات تأثيراً معنوياً في الصفات النوعية للخيط ، إذ تفوق الخيط المنتج من أقطان الجنية الأولى في الصفات النوعية المدروسة و عند النمر الثلاثة 14 ، 17 و 24 حيث بلغ متوسط المتانة (646.000 ، 529.889 و 462.278 غم / تكن) و في RKM (8.978 ، 9.222 و 10.833) و في الإستطالة (6.013 ، 5.693 و 5.482 %) و عند النمر الثلاثة أعلاه على التوالي. إن تفوق أقطان الجنية الأولى في

جدول (2) تأثير الجنيات في صفات الخيط للنمر المختلفة

الصفات الجنيات	متانة الخيط عند نمرة			RKM الخيط عند نمرة			إستطالة الخيط عند نمرة		
	24	17	14	24	17	14	24	17	14
B ₁ الجنية الأولى	646.000	529.889	462.278	8.978	9.222	10.833	6.013	5.693	5.482
B ₂ الجنية الثانية	599.111	491.333	422.111	8.394	8.450	9.922	5.239	5.162	4.802
L.S.D. 5%	9.472	14.629	14.285	0.145	0.248	0.295	0.149	0.061	0.173
L.S.D. 1%	14.350	22.162	21.641	0.219	0.375	0.446	0.225	0.092	0.263

إن تفوق الخيط في صفاته النوعية المذكورة آنفاً و المنتج من ألياف القطن في مدة الخزن الأولى مقارنةً بصفات الخيط في مدة الخزن الأخيرة يعود الى تدهور جميع الصفات النوعية لألياف القطن و باختلاف معنوي عند زيادة مدة الخزن و كان التأثير الخطي هو المؤشر الرئيسي و لجميع الصفات النوعية ، و أن الصفات النوعية كانت لها ارتباط موجب معنوي مع صفات الخيط ، لذا فإنها المسبب الرئيسي لهذا التأثير . نتائج مماثلة حصل عليها Lord (1961) ، و Columbus (1993) و Mc Alister (2001) .

يُشير الجدول (3) الى تأثير مدد الخزن (مدتين) في صفات الخيط المدروسة حيث كانت الفروق عالية المعنوية للصفات الثلاثة المدروسة و عند النمر الثلاثة المختلفة أيضاً . و ظهر تفوق واضح و عالي المعنوية لمدة الخزن الأولى في كل صفات الخيط الثلاثة و هي المتانة (959.222 ، 545.611 و 468.000 غم / تكس) ، RKM (9.244 ، 9.444 و 10.989) و الإستطالة (6.034 ، 5.732 و 5.459 %) و للنمر الثلاثة 14 ، 17 و 24 على التوالي .

جدول (3) تأثير مدد الخزن في صفات الخيط للنمر المختلفة

الصفات الخزن	متانة الخيط عند نمرة			RKM الخيط عند نمرة			إستطالة الخيط عند نمرة		
	24	17	14	24	17	14	24	17	14
C ₁ المدة الأولى	959.222	545.611	468.000	9.244	9.444	10.989	6.034	5.732	5.459
C ₂ المدة الثانية	585.889	475.611	416.389	8.128	8.228	9.767	5.218	5.123	4.824
L.S.D. 5%	15.879	8.342	11.359	0.215	0.156	0.231	0.137	0.086	0.100
L.S.D. 1%	22.263	11.696	15.926	0.301	0.219	0.324	0.191	0.120	0.140

- المصادر References -

منصور ، سامي عبد القادر و مجدي عبد المنعم الميسيري. 1983. غزل القطن ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة الموصل. ع ص: 366.

Columbus EP. 1993. Cotton yarn and fabric quality-effect of gin cleaning. (USA). Transactions of the ASAE. 36 (6): 1595-1598.

Kechagia U.E., and F.P. Xanthopoulos. 1996. Cotton fiber quality and new technologies of the measures. 3rd consultation meeting 2-5 October 1996. Montpellier, France.

Lord, E. 1961. Manual of cotton spinning. Part 1: The characteristics of raw cotton. Butter worths and Textile Institute, Manchester. pp: 373.

- Mc Alister, DD. 2001. Gin process control and the resultant textile yarn and kint fabric quality source. Amer. Soc. Agricultural Engineers, (USA). Applied Engineering in Agriculture. 17(6): 761-764.
- Nomeir, A.A.; M.M. Syiam; Nafisa T. Ahmed, and A. Abdei-Mohsen. 1990. The potential spinning performance and yarn quality of the commercial extra long staple Egyptian cottons. Cotton Research Institute, Agricultural Research Center, Giza, Egypt. Agricultural Research Review, 68 (6). pp: 1271-1285.
- Peeters, M.C.; S. Voets; I.de. Langhe, and E.de. Langhe. 1988. The dimensional relations in never dried cotton fibers. Facute des Science Agronomiques. Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium. V. 43 (1): 21-28.
- Porter, MA., and FT. Wahba. 1999. Assessing ginnability of Australin cotton fiber. (Australia). Transactions of the ASAE. 42 (4): 853-857.
- Rami, H.H.; R. Lawson, and S.Worly. 1977. Relationship of cotton fiber properties to yarn tenacity. Text. Res. J., 47 (10): 685-691.
- Sawires, E.M.S.; M.G. Sief; S.H.M. El-Hariry, and F.S. Mansour 1989. Effect of cotton cultivars, locations, and their interaction on the relative contribution of fiber properties to yarn strength. Cotton Research Institute, Giza, Egypt. Agricultural Research Review, 67 (5): 813-824.
- Simpson, J., and F.M. Michael. 1978. Effect of cotton fiber fineness and strength on mechanical processing and opened spinning and yarn properties. Text. Res. J., 48 (5): 270-276.
- Steel, R.G., and J.H. Torrie. 1960. Principles and Procedures of Statistics. Mc Graw-Hill Book Co. Inc., New York. pp: 485.
- Syiam, M.M.; Nafisa T. Ahmed; M.B. El-Kadi, and A.S.I. Marzook. 1989. Exposure of seed cotton Giza 75 cultivar to environmental conditions prior to ginning and its effect on lint quality. Cotton Research Institute. Agricultural Research Center, Giza, Egypt. Agricultural Research Review 67 (5): 803-812.

- ABSTRACT -

An experiment was carried out in 2004 and 2005 years for studding effect of exposure of genotypes of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) for environmental conditions in the gins and its effect on some qualitative and yarn characters. Three genotypes were grown (Lachata, Coker 310 and Dun-A) by RCBD design with three replications. The samples of three genotypes of lint cotton were stored at two durations, (one and ten months). The data were analyzed by Split plot design two times for yarn characters were studied. Statistical analysis was shown as follow:

Significant differences were shown in yarn strength and RKM characters at 14, 17 and 24 yarn counts in the study of yarn characters.

First picking of seed cotton was the best in yarn characters, and longer periods of storage causes decay of these characters, and the more important characters for improving yarn characters are strength and elongation.