

## صلاحية صخور الحجر الجيري من تكوين الفتحة في الغاطس الشمالي الغربي من طية حميرين المحدبة في محافظة صلاح الدين / شمال العراق لأغراض البناء و حجر تحكيم السكك الحديدية

سامان سردار محمد<sup>(1)</sup> ، محمد راشد عبود<sup>(2)</sup>  
قسم علوم الأرض التطبيقية، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق  
samangeo2018@gmail.com<sup>(1)</sup> ، mrabood@tu.edu.iq<sup>(2)</sup>

### مستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد مدى ملائمة صخور تكوين الفتحة الجيري في الجزء الشمالي الغربي من غاطس طية حميرين المحدبة في محافظة صلاح الدين لأغراض البناء و كأحجار تحكيم للسكك الحديدية. أظهرت النتائج من خلال الفحوصات المخبرية أن قيم الوزن النوعي تراوحت بين (2.017 - 2.521)، قيم نسبة امتصاص الماء بين (2.966 - 9.774) %، قيم الكثافة الجافة بين (1.895 - 2.148)، قيم مقاومة الأنضغاطية غير المحصورة بين (7.189 - 22.674) ميكا باسكال في حالته الطبيعية، قيم مقاومة الأثناء بين (2.270 - 3.849) ميكا باسكال، وتراوحت قيم نسبة التآكل الميكانيكي بين (29 - 45.5)%. بعد مقارنة قيم هذه الخواص الجيوتكنيكية مع المواصفات القياسية لاستخدامها كأحجار البناء والمواصفات القياسية لاستخدامها كأحجار تحكيم للسكك الحديدية، تبين إن صخور الحجر الجيري ملائمة لأغراض البناء في المحطات (1،3) وغير صالحة في المحطات (4،7)، ولكنها غير ملائمة كأحجار تحكيم للسكك الحديدية في جميع المحطات.  
الكلمات المفتاحية: تكوين الفتحة، حجر الجيري، حجر البناء، حجر تحكيم السكك الحديدية

### Validity of limestone rocks from the fatha Formation in the northwestern Plunging of the Hamrin Anticline fold in Salahaddin Governorate / Northern Iraq for building purposes and railway ballast stone

Saman Sardar Mohammed (1), Mohammed Rashed Abood(2),  
Department of Applied Earth Sciences, College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq  
samangeo2018@gmail.com (1) , mrabood@tu.edu.iq(2)

### Abstract:

This study aims to find the suitability of Fatha limestone formation rocks in the northwestern part of the Plunging Hamrin Anticline fold in Salahaddin Governorate for building purposes and as railway ballast stones. The results showed through laboratory tests that the values of the specific weight ranged between (2.017-2.521), the values of the water absorption ratio between (2.966-9.774)%, the values of the dry density between (1.895-2.148)(gm/cm<sup>3</sup>), the values of the unconfined compressive strength between (7.189-22.674) MPa in its natural state, the flexural strength values between (2.270-3.849) MPa, and the mechanical abrasion percentage values ranged between (29-45.5)%. After a comparison of the values of these geotechnical properties with the standard specifications for use as building stones and the standard specifications for use as railway ballast stones, it was found that the limestone rocks are suitable for building purposes in stations (1,3) and unsuitable in stations (4,7), but they are not suitable for railway ballast stone in all stations.

**Keywords:** Fatha Formation, Limestone, Building stones, Railway ballast stone.

أختلاف الدرجات الحرارة والرياح والأمطار وغيرها من العوامل (Flugel,2004). يعد استخدام الحجر الجيري كالركام كأحجار تحكيم للسكك الحديدية من المكونات المهمة في سكك الحديد، حيث تعمل على تقييد للقبضان السكة وكذلك يمنع حركة السكة القطار، وإن عندما يتم استخدام نوعية جيدة للمواد الركام الحجر الجيري يساعد على إيجاد طرق اقتصادية للصيانة التي تحدث للمسار سكة القطار (Lim,2004).

## 2 - مشكلة البحث :

1- زيادة الطلب على استخدام الحجر الجيري في البناء كأحجار تحكيم للسكك الحديدية نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده محافظة صلاح الدين والحاجة للحصول على مواد طبيعية لاستخدامه في هذه المشاريع.

2- توفير مواد طبيعية ذات الكلفة الواطئة بديلة عن مواد صناعية عالية الكلفة لاستخدامه في البناء كأحجار تحكيم للسكك الحديدية.

## 3 - أهمية البحث :

1. ضرورة معرفة صلاحية استخدام الحجر الجيري كأحجار تحكيم للسكك الحديدية لحاجة العراق لإنشاء خطوط سكك الحديد بين المحافظات داخل العراق وأيضاً بين العراق وخارج العراق.
2. أهمية موقع منطقة الدراسة لقربه من خط السكك الحديدية مما يسهل من نقل الصخور لأماكن مختلفة.
3. لتواجد المواد البناء الطبيعية بكميات كبيرة ولحاجة هذه المواد التي تمتاز بكلفتها الواطئة.

## 4 - أهداف البحث :

أهم أهداف البحث تتلخص بدراسة الخواص الجيوتكنيكية (الفيزيائية والميكانيكية) لصخور الحجر الجيري في منطقة الدراسة لإيجاد صلاحيتها لأغراض البناء كأحجار تحكيم لسكك الحديد.

## 1 - المقدمة :


تعد الحجر الجيري من الصخور الطبيعية متعددة استخدامات نتيجة لاختلاف ظروف الترسبية والتي تؤدي الى اختلاف خصائصه الجيوتكنيكية، حيث يتم قلعها وتقطيعها الى قطع صخرية ويتم استخدامها لأغراض البناء وأغراض أخرى، إن أغلب الصخور الجيرية في المنطقة الطيات الواطئة التي تستخدم لأغراض البناء تكون عائدة الى تكوين الفتحة، وتشكل الصخور الجيرية جزء مهم من العمود الطباق في العراق، حيث تتواجد في طبقات ذات سمك مناسب لأستغلالها في صناعات المختلفة وفي الأغلب الأحيان تعلوها ترسبات غطائية يسهل قشطها وتتميز هذه الصخور بسهولة تقطيعها ومعالجتها لأعمال مختلفة، كما أنه يمكن أن تحتوي هذه الصخور على المتحجرات التي عند صقلها تعطي جمالية للصخرة، وإن تواجد للكسور والفواصل في الصخور والمستويات التطبق يؤدي الى تحديد لحجوم هذه الكتل والذي يساعد على استغناء عن القيام بعمليات التكسير التي تجري في المقالع وبالتالي تعمل على زيادة كلفة الإنتاج (الجبوري،1997).

ويتم تصدير الكتل الأحجار البناء الناتجة من القلع أما بشكل مواد خام أو تنقل هذه الكتل الى معامل للمعالجة ليتم تهذيب الكتل وتقطيعها بواسطة عدد و مناشير خاصة الى ألواح بحسب الطلب ثم يتم معالجة هذه الألواح اما بتكسيرو ليتم استخدامه كركام للطرق والسكك أو يصقل الكتل ليتم استخدامه في البناء، تتأثر الصخور التي يتم استخدامها في البناء بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، حيث تشمل العوامل الداخلية تركيب الصخرة والمسامية والمعدنية والنسيج وغيرها من العوامل، وتشمل العوامل الخارجية

المنطقة الدراسة بين خطي طول ( $34^{\circ}43'12''$ )  
( $33^{\circ}43'36''$ ) شرقاً ودائرتي عرض ( $03^{\circ}35'20''$ )  
( $02^{\circ}35'48''$ ) شمالاً، كما مبينة في الشكل رقم (1).

### 5 - موقع منطقة الدراسة :

منطقة الدراسة واقعة ضمن الغاطس الشمال الغربي، لطية حميرين المحدبة، في شمال العراق، وتنحصر



2- قامت (عبد الاحد، 2006) بدراسة لصلاحية الحجر الجيري من خلال عمل دراسة على (14) موقعاً في مختلف أنحاء العراق وبين بأنه ثلاثة مواقع وهي (القائم، عكاشات و طريبييل) مطابقة مع المواصفة القياسية المطلوبة لاستخدامه كحجر تحكيم للسكك الحديدية.

### 6 - دراسات السابقة :

1- درس (الجبوري وحسين، 2002) الخواص الأحجار الجيرية الهندسية لعدة مواقع في منطقة بيجي لأجل معرفة مدى ملائمتها للاستخدام كأحجار تحكيم للسكك الحديدية، وبين بأنها غير صالحة، لكون صفاتها الهندسية غير ملائمة.

تشكل غطاء لأغلب التراكيب الجيولوجية المتواجدة فيها النفط في مناطق شمال العراق وشمال شرق العراق، إضافة الى أهميته في الأعمال الصناعية والإنشائية (Al-Sawaf, 1977)، وبسبب البيئة الشاطئية الضحلة فإنه يتميز بأنه نادراً ما يكون يحتوي على المتحجرات.

#### 7-2. تكتونية منطقة الدراسة

منطقة الدراسة تقع ضمن نطاق الطيات الواطئة والذي يعود للنطاق الثانوي (حميرين-مكحول) بسبب اصطدام الصفيحة العربية بالإيرانية والتركية، والناجمة من الطور الثاني للحركة الألبية (fouad, 2012).

#### 7-3. جيومورفولوجية منطقة الدراسة

تتميز منطقة الدراسة بتواجد نمط التصريف الموازي وشبه الموازي و التي تكون متواجدة في الصخور الحجر الجيري، وتتواجد نوعين من الأودية النوع الأول هو من النوع الوديان المضربية والذي تتجه باتجاه موازٍ للمضرب الطبقات والنوع الثاني تسمى بالوديان المستعرضة والتي تتجه باتجاه عمودي على مضرب الطبقات، بالإضافة الى ذلك تنتشر في المنطقة ظاهرة انزلاق الصخري.

#### 8- الفحوصات المختبرية :

لغرض تقييم الحجر الجيري لأستعماله لأغراض البناء وكأحجار تحكيم السكك الحديدية، تم إجراء عدد من الفحوصات الجيوتكنيكية المطلوبة وتشمل هذه الفحوصات، الكثافة الكتلية الجافة، نسبة الامتصاص الماء، مقاومة الانثناء (الانحناء)، مقاومة الانضغاطية غير المحصورة، وأيضاً مقاومة التآكل الميكانيكي.

#### 8-1. الكثافة الكتلية الجافة

وهي عبارة عن كتلة وحدة حجم تقاس بوحدة  $(gm / cm^3)$  (ASTM C-127, 2004). تم قياسه بطريقة

3- قام (محمد، 2011) بدراسة صلاحية الصخور الحجر الجيري لتكوين الفتحة في منطقة الفتحة في شمال العراق، لاستخدامه في بناء وكأحجار تحكيم للسكك الحديدية، وبين بأنه صخور الحجر الجيري في منطقة الدراسة تصلح لأستخدامه في البناء ولكن تكون غير ملائمة لأستخدامه كأحجار تحكيم للسكك الحديدية.

4- قام (صالح، 2012) بدراسة لصلاحية صخور الحجر الجيري العائدة لتكوين الفتحة في محافظة نينوى/شمال العراق لأستعماله لأغراض البناء وأستعماله كركام للطرق في محافظة نينوى/شمال العراق، وبينت الدراسة بصلاحية أستخدام الصخور الحجر الجيري لأستخدامه كأحجار البناء في الديكور و التغليف ، و تغليف الجدران و عازلة للحرارة والصوت، إضافة لأستخدامه كعتبات عليا في الفتحات التهوية وفي الشبابيك، وبينت الدراسة أيضاً بأنه صخور منطقة الدراسة غير ملائمة لأستخدامه كركام لغرض أكساء الطرق.

#### 7- جيولوجية منطقة الدراسة :

#### 7-1. تكوينات المنكشفة:

ينكشف تكوين الفتحة في منطقة الدراسة بالإضافة الى ترسبات العصر الرباعي وسيتم الكلام عن تكوين الفتحة الذي يخص موضوع البحث.

7-1-1. تكوين الفتحة : يظهر التكوين على شكل متعاقب للطبقات السميكة من الحجر الجيري والجبس و حجر المارلي وطبقات للحجر الطيني (كاظم وآخرون، 2009) ، (Belen et al, 1959)، ويعد تكوين الفتحة من التكوينات الواسعة الأنتشار والمهمة في العراق (Al-Juboury, et al, 2001)، بسبب الصخور الملحية المتواجدة في تكوين الفتحة التي

$$\sigma_c = \frac{F}{A} \dots\dots\dots(3)$$

$\sigma_c$  = المقاومة الانضغاطية غير المصححة بوحدة  
(Mpa)

A = تمثل مساحة العينة بوحدة ( $mm^2$ )

F = مقدار الحمل المسلط بوحدة (kN)

تم إجراء تصحيح للقيم الناتجة من الفحص بسبب اختلاف الناتج عن أطوال النماذج الصخور اللبائية (الأسطوانية) والتي تم الفحص لأجل حصول على المقاومة الانضغاطية مصححة، وتمثل عند نسبة طول إلى قطر (1:1) ، (ASTM C-170,2004)، بحسب العلاقة الآتية:

$$\sigma_{c1} = \frac{\sigma_c}{0.778} + \frac{0.222 \cdot D}{L} \dots\dots\dots(4)$$

$\sigma_{c1}$  = المقاومة الانضغاطية المصححة بوحدة (Mpa)  
 $\sigma_c$  = المقاومة الانضغاطية غير المصححة بوحدة  
(Mpa)

D = قطر العينة اللبائية بوحدة (mm)

L = طول العينة اللبائية بوحدة (mm)

#### 8-4 . مقاومة الانثناء (الانحناء)

تعتبر مقاومة الانحناء أو الانثناء مهمة لغرض استخدام هذه الصخور في العتبات العليا للنوافذ والأبواب (ASTM C-99-87 , 2004). يجب أن يتم تهيئة عينة للفحص أبعاد (الطول × العرض × السمك) (203 × 101 × 57) ملم أو مقارب لهذه القياسات، ويتم تهيئة الصخور في وضع يكون الطول والعرض موازيين لمستوى القطع، تم إجراء هذا الاختبار بحسب المواصفة (ASTM C-99-87, 2004). وبحسب العلاقة الآتية:

$$R = \frac{3WL}{2bd^2} \dots\dots\dots(5)$$

أيجاد الأوزان الثلاثة (الوزن المشبع والوزن المغمور والوزن الجاف) بالإضافة للوزن الطبيعي، بحسب المواصفة القياسية (ASTM C-97-09, 2010)، ويتم تطبيق العلاقة الآتية لحسابه:

$$\rho_{dry} = \frac{M_{dry}}{M_{sat} - M_{sub}} \times \rho_w \dots\dots\dots(1)$$

$\rho_{dry}$  = الكثافة الجافة بوحدة ( $gm / cm^3$ )

Md = كتلة العينة الجافة بوحدة (gm)

Msat = كتلة العينة المشبعة بوحدة (gm)

Msub = كتلة العينة المغمورة بوحدة (gm)

$\rho_w$  = كثافة الماء بوحدة ( $gm / cm^3$ )

#### 8-2 . نسبة الأمتصاص

وهي تمثل نسبة للكتلة الماء التي يتم أمتصاصه خلال 48 ساعة والمتواجدة في الفراغات (Mw) الى كتلة الجافة للصخرة (ASTM C-127-01,2004) (Md)، ويتم حسابه من العلاقة الآتية:

$$W.ab\% = \left\{ \frac{M_{sat} - M_d}{M_d} \right\} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

W.ab. = نسبة الامتصاص الماء (%).

Mw = كتلة الماء التي يتم أمتصاصه خلال (48)

ساعة في الفراغات بوحدة (gm)

Md = كتلة العينة الجافة بوحدة (gm)

#### 8-3 . المقاومة الانضغاطية غير المحصورة

تعرف بأنه مقاومة الصخرة للضغط التي تسلط عليها بشكل عمودي عند نقطة الأنهيار للنموذج (علي وآخرون، 1991)، تم إجراء الفحص بحسب المواصفة (ASTM- D, 2938-95, 2004)، وذلك باستخدام النماذج اللبائية (أسطوانية) في الجهاز الخاص بالفحص، وبحسب العلاقة الآتية:

أجراء هذا الفحص للنماذج بحسب المواصفة القياسية (ASTM,C-131-96,2004)، وبحسب العلاقة الآتية:

$$\text{Abr.}\% = \left\{ \frac{A-B}{A} \right\} \times 100 \% \quad \dots\dots(6)$$

Abr. = نسبة التآكل الميكانيكي (%).

A = كتلة النموذج الكلية قبل الفحص بوحدة (gm)

B = كتلة النموذج بعد الفحص و المتبقي على منخل

رقم (12) بوحدة (gm)

R = مقاومة الأثناء بوحدة (Mpa)

b = عرض النموذج بوحدة (mm)

L = مسافة بين مسندي التحميل للجهاز الفحص بوحدة (mm)

W = الحمل عند حصول انهيار للنموذج بوحدة (N)

d = السمك نموذج بوحدة (mm)

5 - 8 . مقاومة التآكل الميكانيكي

تمثل مقياس لدرجة تأثر الركاب بالتآكل، ولقد تم

جدول (1) نتائج الفحوصات الجيوتكنيكية المطلوبة للنماذج الحجر الجيري في المنطقة الدراسة

| التكوين | رقم المحطة | الكثافة الجافة (g/cm <sup>3</sup> ) | نسبة الامتصاص % | المقاومة الانضغاطية غير المحصورة (MPa) | المقاومة الانحناء (MPa) | مقاومة التآكل الميكانيكي % |
|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|
| الفتحة  | 1          | 1.992                               | 5.660           | 14.294                                 | 3.679                   | 36.5%                      |
|         | 3          | 1.985                               | 4.104           | 13.330                                 | 3.849                   | 31.1%                      |
|         | 4          | 2.148                               | 6.896           | 10.057                                 | 2.377                   | 45.5%                      |
|         | 7          | 1.927                               | 9.774           | 13.578                                 | 2.270                   | 29%                        |

## 9 - تقييم صلاحية استخدام صخور الحجر الجيري لأغراض البناء :

| الخصائص الهندسية     |                           | الخصائص الفيزيائية           |                      | الصف  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------|
| مقاومة الأثناء (Mpa) | المقاومة الانضغاطية (Mpa) | الكثافة (Kg\m <sup>3</sup> ) | نسبة الامتصاص W.ab)% |       |
| (3.4) > - (2.9)      | (28) > - (12)             | (2160) > - (1760)            | (12) <               | (I)   |
| (6.9) > - (3.4)      | (55) > - (28)             | (2560) > - (2160)            | (12) > - (7.5)       | (II)  |
| (6.9) ≤              | (55) ≤                    | (2560) ≤                     | (7.5) > - (3)        | (III) |

جدول (2) متطلبات صخور الحجر الجيري لأغراض البناء (ASTM, C568, 2004)

المواصفة القياسية وبالتالي تكون صالحة للاستخدام في أغراض البناء وتعد محطتين (4،7) لا تحقق المواصفة القياسية للبناء وبالتالي لا تصلح للاستخدام في أغراض البناء وموضحة النتائج في الجدول (3).

بمقارنة للنتائج الخواص الجيوتكنيكية لمنطقة الدراسة المبينة في الجدول (1) مع قيم المواصفة القياسية الخاصة للبناء المبينة في الجدول (2) (ASTM, C-568-99, 2004)، تبين النتائج أنه صخور في محطتين (1،3) تحقق

جدول (3) نتائج تقييم الصخور الحجر الجيري لأستعماله كأحجار بناء ومدى مطابقته للمواصفة القياسية (ASTM-C, 568-99,2004) وتصنيفها ضمن نفس المواصفة.

| رقم المحطة | نسبة الامتصاص % | الكثافة الجافة الحقيقية (كغم / م <sup>3</sup> ) | قيمة المقاومة الانضغاطية اللاحصورة (MPa) | مقاومة الانثناء (MPa) | التقييم النهائي |
|------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------|
| ST1        | (III) +         | (I) +   | (I) +                                    | (II) +                | ناجح            |
| ST3        | (III) +         | (I) +   | (I) +                                    | (II) +                | ناجح            |
| ST4        | (III) +         | (I) +   | -  | -                     | غير ناجح        |
| ST7        | (II) +          | (I) +   | (I) +                                    | -                     | غير ناجح        |

مطابقة للمواصفة (+) غير مطابقة للمواصفة (-)

### 10 - تقييم صلاحية صخور الحجر الجيري لأستخدامه كأحجار تحكيم للسكك الحديدية :

جدول (4) يبين المواصفات الجيوتكنيكية للصخور الحجر الجيري المستخدم كحجر تحكيم للسكك الحديدية بحسب (O.R.B.D,1999) ، (Raymond,1979).

| ت | المواصفات الجيوتكنيكية للركام     | المديات المسموح بها     |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | الكثافة الجافة الحقيقية           | أكثر من 2.4             |
| 2 | نسبة امتصاص الماء                 | لا تزيد عن 3%           |
| 4 | قيمة مقاومة السحج (التآكل) للركام | تتراوح بين 25 - 30 %    |
| 5 | المقاومة الانضغاطية غير المحصورة  | لا تقل عن 80 ميكاباسكال |

وبمقارنة للنتائج الفحوصات الجيوتكنيكية المطلوبة للصخور الحجر الجيري المبينة في الجدول (1) والمواصفات القياسية المبينة في الجدول (4) للاستخدام الحجر الجيري كأحجار تحكيم للسكك الحديدية، تبين عدم مطابقة صخور الحجر الجيري مع المواصفة القياسية المطلوبة لجميع محطات منطقة الدراسة وبالتالي تكون صخور محطات منطقة الدراسة غير ملائمة لأستخدامه كأحجار تحكيم للسكك الحديدية، وموضحة النتائج في الجدول (5).

| رقم المحطة | اسم التكوين | الكثافة الجافة الحقيقية غم / سم <sup>3</sup> | نسبة الامتصاص % | قيمة سحج الركام % | المقاومة الانضغاطية غير المحصورة Mpa | التقييم النهائي |
|------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1          | الفتحة      | X  | X               | X                 | X                                    | لا يصلح         |
| 3          | الفتحة      | X  | X               | X                 | X                                    | لا يصلح         |
| 4          | الفتحة      | X  | X               | X                 | X                                    | لا يصلح         |
| 7          | الفتحة      | X  | X               | +                 | X                                    | لا يصلح         |

جدول (5) يوضح نتائج صلاحية صخور الحجر الجيري في منطقة الدراسة كحجر تحكيم للسكك الحديدية  
X فاشلة + ناجحة

## 11 - المناقشة :

من نتائج الفحوصات الجيوتكنيكية للنماذج صخور الحجر الجيري للمحطات منطقة الدراسة تم ملاحظة ما يأتي:

1. نسبة الامتصاص: النتائج نسبة الامتصاص تراوحت بين (4.104% - 9.774%) ويعود نسبة عالية الى زيادة لحجم الفراغات المتصلة فيما بينها والتي تعمل على زيادة نسبة الامتصاص ومن ثم تعمل على زيادة احتمالية لتحطم الصخرة بالانجماد.

2. الكثافة الجافة الحقيقية: بينت النتائج للصخور بأنها تتراوح بين (1.985-2.148) g/cm<sup>3</sup> للمحطات منطقة الدراسة والتي تكون تمتلك كثافة قليلة نسبياً.

3. المقاومة الأنضغاطية غير المحصورة: بينت نتائج لصخور محطات الأربعة بإنخفاض للقيم المقاومة الانضغاطية غير المحصورة بسبب ارتفاع لقيم المسامية وبحسب تصنيف (Anon, 1977) للمقاومة الأنضغاطية غير المحصورة تم تصنيف الصخور الحجر الجيري بين قليلة باعتدال الى عالية بأعتدال.

4. مقاومة الانثناء: وجد بأنه تكون قيم قليلة حيث تتراوح بين (2.270-3.849) ميكا باسكال للمحطات التي تم دراستها وأن هذا الاختلاف والقيم تعود الى ضعف للمادة الصخرية.

5. مقاومة التآكل الميكانيكي: بينت النتائج أنه نسبة التآكل تتراوح بين (29%-45.5%) وهذا دلالة على مقاومة عالية الى متوسطة للصخرة.

## 12 - الاستنتاجات :

1- تبين بأنه بعد مقارنة للخواص الجيوتكنيكية المطلوبة للصخور الحجر الجيري مع المواصفة القياسية الخاصة للبناء بملائمة صخور الحجر الجيري في المحطتين (3،1) للأستخدام في البناء وعدم ملائمة صخور المحطتين (7،4) لأستخدامه لأغراض البناء.

2- تبين عدم ملائمة استخدام صخور الحجر الجيري كأحجار التحكيم للسكك الحديدية في جميع المحطات بعد مقارنة خواصه الجيوتكنيكية مع المواصفة القياسية ذات العلاقة.

## 13 - التوصيات :

1. حساب الاحتياطي للصخور الحجر الجيري في منطقة الدراسة وتحديد أفضل السبل لأستخدامها في الاستخدامات الهندسية أو الصناعية المختلفة.

2. إجراء دراسة مماثلة في المناطق القريبة من المنطقة الدراسة لإيجاد صخور تحقق المواصفة القياسية لأستخدامه كحجر البناء وحجر تحكيم للسكك الحديدية.

## 14 - المصادر: References

### المصادر العربية:

- الجبوري، على عبد الله أحمد (1997). الخواص الجيوتكنيكية للصخور الجيرية المستغلة لأغراض البناء في منطقة نينوى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 87 ص.

- الجبوري، محمد راشد وحسين، اميرة اسماعيل (2002). الخواص الهندسية لصخور الحجر الجيري في عدة مواقع في منطقة بيجي لأستخدامها

## المصادر الأجنبية:

- Al-Juboury, A. I. Al-Naqib, S.Q. and Al-Juboury, A.M. (2001). " Sedimentology, mineralogy and depositional environments of the clastic units, Fat'ha Formation (Middle Miocene), south of Moul, Iraq" Dirasat, Pure Sciences, Jordan, v.28, pp.80-105.
  - Al-Sawaf, F. D. S. (1977). Sulfate reduction and sulfur deposition in the Lower Fars Formation, Northern Iraq. Economic Geology, 72(4), 608-618.
  - Anon., (1977). The description of rock masses for engineering purposes, Report by the Geological Society Engineering Group Working Party Quarterly Journal of Engineering Geology, Vol.10, pp.355-388.
  - ASTM- C, 97-09., (2010). " Standard test methods for absorption and Bulk specific gravity of Dimension stone"3p.
  - ASTM- C, 127- 01.,(2004). " Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate"6p.
  - ASTM- C, 131-96.,(2004). " Standard test methods for Resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the los Angeles machine"4p.
  - ASTM- D, 2938-95.,(2004). " Standard test methods for unconfined compressive strength of intact rock core specimens"3p.
  - ASTM-C, 170-90.,(2004). " Standard Test Method for Compressive Strength of Dimension Stone.3p.
  - ASTM-C, 568 - 99.,(2004). " Standard Specifications for Limestone Dimension Stone.2p.
  - ASTM-C, 568 - 99.,(2004). " Standard Specifications for Limestone Dimension Stone.2p.
  - ASTM-C, 99-87.,(2004). " Standard Test Method for Modulus of Rupture of Dimension Stone"3p.
  - Bellen, R.C. Van., Dunnington, H.V., Wetzel, R. and Morton, D.M. (1959). Lexique stratigraphique international, ASIE, Vol. 111, Fascicule 10a, Iraq.
  - Flügel, E. (2004). Quantitative microfacies analysis. Microfacies of Carbonate Rocks, 243-266.
- كحجر تحكيم في السكك الحديدية، بحث منشور، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، المجلد 8، العدد 2، ص12.
- صالح، ضياء غاوي، (2012). صلاحية صخور الحجر الجيري من تكوين الفتحة لأغراض البناء وركام الطرق في محافظة نينوى / شمال العراق، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة، العدد 3، المجلد 6، ص 13.
- عبد الاحد، آيدة ديكران (2006). تقويم الصخور الكلسية للاستخدام كحجر تحكيم من مناطق مختلفة في العراق، بحث منشور، مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية، العدد 2، المجلد 9، ص 2.
- علي، حسين علي وقاسم، ايمان عبد الرحمن والقطان، مازن طه حامد (2009). إنتاج كتل بنائية خفيفة الوزن باستخدام كسر حجر الحلان كركام ناعم وكسر الطابوق الطيني كركام خشن، بحث منشور، المجلة الاكاديمية العلمية العراقية، العدد 1، المجلد 2، ص11.
- كاظم، لفته سلمان وحسين، صفوك عاصي وعجيل، محمد وكاع، (2009). دراسة سحنية و بتروغرافية لتكوين انجانة في طيه حميرين، شمال شرق تكريت محافظة صلاح الدين، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، مجلد 14 -، عدد - ( 3 ) 2009.
- محمد، احمد ابراهيم (2011). الخواص الجيوتكنيكية لصخور الحجر الجيري من تكوين الفتحة وصلاحيتها كأحجار بناء وتحكيم للسكك الحديدية في منطقة الفتحة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم - جامعة تكريت 88 ص.

- Lim, W. L. (2004). Mechanics of Railway Ballast Behaviour (thesis). University of Nottingham, Nottingham.
- Organization of Road and Bridge design department,(O.R.B.D) (1999). “ Handbook for railway bridges, Iraq State Government,118p.
- Raymond, G. P. (1979). Closure to “design for railroad ballast and subgrade support.” Journal of the Geotechnical Engineering Division, 105(11), 1368-1370. <https://doi.org/10.1061/ajgeb6.0000890>