

تقييم صلاحية اطيان تكوين انجانه في منطقة الحجاج/ محافظة صلاح الدين لصناعة الطابوق

منجي حسين علي ، أ.د محمد راشد عبود ، أ.م غازي عطية زراك

مستخلص:

الهدف من هذه الدراسة هي معرفة مدى صلاحية اطيان تكوين انجانه في منطقة الحجاج/ محافظة صلاح الدين لأغراض صناعة الطابوق المختبري بطريقة الكبس. إن الخطوات التي تم إتباعها في هذه الدراسة شملت إجراءات الفحوصات الجيوتكنيكية والمعدنية للأطيان وكذلك ثم حرق الاطيان بدراسة حرارة (950) م° لوقت إنضاج ساعة واحدة للتعرف على مدى صلاحيتها لصناعة الطابوق. وبينت النتائج التحليل الحجمي وحدود اتريرك سيادة كل من الطين والغرين ونسب قليلة من الرمل وصنفت التربة اعتماداً على نظام التصنيف الموحد انها تربة طينية واطئة اللدونة. في حين ظهرَ فحص الأشعة السينية (XRD) لأطيان تكوين انجانه تواجد المعادن الغير طينية (الكوارتز، الفلدسبار، الكالسيت، الدولومايت والجبس). واطهرت الفحوصات التقييمية للطابوق المصنع بطريقة الكبس صلاحية الاطيان لصناعة الطابوق صنف (B) حسب المواصفة العراقية رقم (25) لسنة (1993).
الكلمات المفتاحية: اطيان، انجانه، الطابوق، طريقة الكبس.

The Validity of the Clay Rocks of Injana Formation In AL-Hajaj Northern Salah-Alddin Governorate For Brick Industry

Munji Hussein Ali , Mohammed Rashed Abood , and Ghazi Atiya Zarraq

Abstract :

The aim of this study is to find out the suitability of the clays of the Anjana formation in the Hajjaj area / Salah al-Din governorate to Agra to make laboratory bricks by the method of pressing. The steps followed in this study included the procedures of geotechnical and mineral tests of the clays as well as then burning the clay at a bicycle temperature (950) ° C for the ripening time of one hour to determine its suitability for the manufacture of bricks. The results showed the volumetric analysis and the limits of Atterberg showed the supremacy of both clay and silt and a few percentages of sand and classified the soil based on the unified classification system as low-plasticity clay soil. While X-ray examination (XRD) of the clays of the Injana formation showed the presence of non-clay minerals (quartz, feldspar, calcite, dolomite, and gypsum).

Evaluation tests of bricks manufactured by the method of pressing showed the validity of clay for the manufacture of bricks class (B) according to Iraqi standard No. (25) of (1993)

للتجفيف والحرق بأفران بدائية وأستعمل الإنسان هذه المادة لتوفر موادها الأولية طبيعياً وبكثرة ولسهولة تمثيلها وتشكيلها بالشكل المطلوب، والطابوق الطيني من المواد البنائية المتميزة بانخفاض كلف الإنتاج وديمومته وعدم تأثره بالحرائق وقابليته الجيدة للعزل الحراري [1].

لذلك فإن الأطيان والرسوبيات الناعمة مادة الخام الرئيسة في كثير من الصناعات الإنشائية وخاصة صناعة الطابوق (Brick)، لأنها تبدي لدونة عند خلطها مع الماء، وهي متكونة أساساً من المعادن الطينية التي تركيبها هو سليكات الألمنيوم المائية [2].

موقع منطقة الدراسة Location of study area
تقع منطقة الدراسة في شمال العراق وتبعد عن مركز مدينة كركوك حوالي (12 كم) وتنحصر منطقة الدراسة بين خطي (449627 - 454572 شرقاً) وخطي (3927628 - 3927946 شمالاً). كما في الشكل (1).

جيولوجية منطقة الدراسة


تظهر في منطقة الدراسة منكشفات لتكوينات يتراوح عمرها بين المايوسين الأوسط (Middle Mio-cene) وحتى البلايوسين (Lower pliocene) الأسفل أضافه إلى ترسبات العصر الرباعي وفيما يلي وصف التتابع الطباق لمنطقة الدراسة من الأقدم إلى.

المقدمة Introduction

تشهد محافظات العراق كافة ومحافظة صلاح الدين خاصة في ظل نموها الاقتصادي إعماراً واسعاً، إضافة الى الشروع بالعديد من المشاريع الاستثمارية كالمراكز التجارية والفنادق وغيرها من المشاريع الهندسية التي تتطلب توفير مواد بناء بكميات كبيرة كالطابوق وذلك لتوفير جزء كبير من ظروف الراحة في ظل الظروف الجوية السائدة في البلد من ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الصيف وانخفاضها في فصل الشتاء.

بما أن الطابوق الطيني المصنوع من مادة الطين يعد من العناصر المهمة المكونة لأي منشأ وعليه تتوقف الكثير من خصائص تلك المنشآت، لذلك أصبح من المهم دراسة خصائص هذه الوحدة ومعرفة المشاكل التي تتعرض لها، ومن أهم هذه المشاكل هي مشكلة المادة الأولية وطرق الاستخراج المناسبة وقربها من طرق المواصلات وسهولة نقلها إلى مواقع المعامل، يتم استخدام المواد الخام الطينية والاعتراف بقيمتها في العديد من الفروع الاقتصادية والزراعة والهندسة المدنية والدراسات البيئية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خصائصها الواسعة النطاق، والمقاومة العالية للظروف الجوية، والنقاء الجيوكيميائي، وسهولة الوصول إلى رواسبها بالقرب من سطح الأرض وسعرها المنخفض [29]

ويعد الطابوق الطيني من أقدم المواد الإنشائية المستخدمة في البناء في وادي الرافدين وقد أستعمل على شكل أطيان مكدسة في الأبنية البدائية، ثم تطورت صناعته إلى أطيان مقطعة ومجففة (اللبن) أو مخلوطة مع مواد مساعدة أخرى مثل سيقان النباتات لغرض تقويتها وإعطائها شكلاً هندسياً ودرجة عزل عالية وبعد ذلك تم إنتاج الطابوق النظامي بعد تعريضه



الشكل (1) خارطة العراق ومرئية فضائية لمنطقة الدراسة موضح عليها مواقع المحطات المدروسة

المجهزة لها.

1. تكوين انجانة

(Late Miocene) Injana Formation)

ينكشف هذا التكوين في منطقة الدراسة في الطرف الشمالي الشرقي لطية بور حيث تنكشف طبقات الحجر الرملي وطبقات الحجر الطيني ويختلف سمك طبقات الصخور الرملية والطينية في منطقة الدراسة من محطة الى اخرى حيث يتراوح سمك الصخور الرملية بين (5-2) م، وسمك طبقات الطين تتراوح بين (6-3).

2. ترسبات العصر الرباعي

(Quaternary Deposits)

هي رواسب ذات اصول متعددة تملأ الوديان المحصورة بين التلال [3] تتكون هذه الترسبات نتيجة تعرية الرسوبيات في التكوينات الاقدم وتحتوي هذه الترسبات على الحصى والرمل والغرين والطين وتكون هذه الترسبات مستوية او ذات انحدار قليل. يتراوح سمك هذه الترسبات من بضع سنتيمترات الى عدة أمتار حسب مواقع ترسبها والوضع الجيولوجي للمنطقة

الدراسات السابقة Previous studies

هناك العديد من الدراسات التي تناولت صناعة الطابوق من حيث اجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمعدنية للأطيان ومن هذه الدراسات [4] إجراء التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المتطبقة في تكوين انجانة لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في شمال شرق تكريت في محافظة صلاح الدين، حيث تم عمل عينات من الطابوق المختبري بطريقة البثق من هذه الأطيان وحرقت بدرجة حرارة (950 م°) وبنظام حرق معين، وبعد إجراء الفحوصات الفيزيائية على النماذج توصلت هذه الدراسة إلى تحديد صنف الطابوق المصنع بصنف (B) حسب المواصفات القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق. دراسة [5] حول إجراء التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المتطبقة لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في

نتائج تقع ضمن صنف (A) وذلك بعد مطابقتها مع المواصفات القياسية العراقية لصناعة الطابوق رقم (25) لسنة (1993). تناولت دراسة [9] إجراء تجربة صناعية لإنتاج الطابوق الفخاري لأطيان منطقة داقوق جاي بطريقة البثق في محافظة التأميم، حيث إن هذه التجربة نجحت في جانب إثبات صلاحية الأطيان القديمة لإنتاج الطابوق الفخاري بالرغم من أنه لم تكن هناك سيطرة على مراحل الإنتاج إلا في حالات بسيطة، ولكن عند تجاوز هذه المشاكل فإن المحصلة كانت إنتاج طابوق صنف (A) بدلاً من صنف (B). تناولت دراسة (10) تقويم الخواص الفيزيائية والكيميائية والمعدنية للرواسب الطينية لتكوين انجانة خمسة مواقع مختلفة في نطاق أقدام التلال واستخدامها كمادة أولية في تصنيع طابوق البناء الطيني، حيث تم عمل عينات من الطابوق المخبري بطريقة البثق من الرواسب الطينية المنكشفة في هذه المناطق المختلفة وبعد إجراء الفحوصات التقويمية على النماذج توصلت هذه الدراسة في تحديد صنف الطابوق المصنع بصنف (A, B) وذلك بعد مطابقتها مع المواصفات القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق. درس (11) صلاحية اطيان تكوين انجانة في منطقة الخانوكا لصناعة الطابوق الطيني في اربعة مواقع وتبين من مقارنة نتائج الفحوصات التقييمية لعينات الدراسة مع المواصفة القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق ان ثلاثة من تلك المواقع ملائمة وواحد غير صالح.

أهداف الدراسة Aims of the Study

تصنيع الطابوق بطريقة الكبس للأطيان بعد معرفة خواصها الجيوتكنيكية (الفحوصات الفيزيائية والتحليل المعدنية).

تهدف الدراسة الحالية الى معرفة صلاحية اطيان تكوين انجانة لصناعة الطابوق بعد مطابقة خواصها

جنوب موصل/ محافظة نينوى، حيث تم عمل عينات من الطابوق المخبري بطريقة البثق من هذه الأطيان وحرقت بنظام حرق معين، وبعد إجراء الفحوصات الفيزيائية على النماذج توصلت هذه الدراسة الى تصنيف الطابوق إلى صنف (B) حسب المواصفات القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق. دراسة [6] إجراء التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المنكشفة على نهر داقوق لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في محافظة التأميم، ولم تكن الدراسة تفصيلية لأنها لم تتطرق إلى دراسة معدنية للتربة، وتم عمل عينات من الطابوق المخبري بطريقة البثق وإجراء الفحوصات التقويمية وتم مطابقتها مع المواصفات القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق، وتوصلت الدراسة إلى تصنيف العينات إلى صنف (B). دراسة [7] إجراء التقييم الكمي والنوعي الأولي للترب الطينية الحديثة المتطبقة لأغراض تصنيع طابوق البناء الطيني في الجزء الشمالي من شيخ علاس في محافظة صلاح الدين، حيث تم اختيار مقطعين من مقاطع التربة في منطقة الدراسة وعمل عينات من الطابوق المخبري بطريقة البثق وحرقت بدرجة حرارة (950 م°) وإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية عليها، وبعد مطابقتها مع المواصفات القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق توصلت الدراسة الى تصنيف العينات الى صنف (A). أظهرت دراسة [8] بيان صلاحية اطيان موقعي قره داغ في ججمال لصناعة الطابوق الطيني في تكوين إنجانة، وتم عمل عينات من الطابوق المخبري بطريقة البثق وإجراء الفحوصات الفيزيائية عليها، وعند حرق العينات بدرجة حرارة (850 م°) كان الطابوق المصنع صنف (C)، ولكن بعد رفع درجة الحرارة الى (950 م°) وجعل وقت الإنضاج ساعتين تم حصول على

2. التحليل الحجمي للحبيبات Grain Size Analysis
حضى موضوع حجم الحبيبات للمواد الأولية
باهتمام كبير من الباحثين في مجال صناعة الطابوق، لما
لهذا الموضوع من دور أساس ومؤثر في تحديد صفات
المنتج من الطابوق، وكذلك يمكن أن يعطي انعكاساً
للتكوين المعدني للتربة المستعملة في صناعة الطابوق.
إن وجود الأطنان وبأحجام ناعمة سوف يكون له دور
في إعطاء العجينة المهيأة لصناعة الطابوق لدونة مناسبة
وبكميات قليلة من الماء وهذا بدوره سوف يكون له تأثير
إيجابي في خواص الطابوق مثل سلوكه في إثناء الحرق
والمقاومة للانضغاطية، والتقلص الطولي بعد التجفيف
والحرق، ومدى التزجيج [13]، كما إن التغيرات التي
تحصل خلال الحرق تحدث بمعدل يعتمد بصورة رئيسة
على درجة الحرارة والزمن وحجم الحبيبات، كما إن
صغر الحجم الحبيبي سوف يزيد من نقاط التماس بين
البلورات مما يؤدي إلى زيادة التفاعل بينها ومن ثم زيادة
المنصهر السليكي الذي سوف يربط بين هذه البلورات
ويغلق الفجوات في أثناء الحرق وبزمن اقل ودرجة
حرارة أوطأ نسبياً [14][15].

وتم التحليل الحجمي بمرحلتين هما التحليل
المنخلي (Sieving Analysis) ويستخدم لفصل الحبيبات
ذات الأقطار الأكبر من (0.075) ملم، والتحليل
الرطب (wet analysis) يستخدم لفصل الحبيبات
ذات الأقطار الأقل من (0.075) ملم وفق مبدأ سرعة
الترسيب باستعمال قانون ستوك وتم الفحص بموجب
المواصفة القياسية الأمريكية [16] ونتائج التحليل
الحجمي موضحة في جدول (2)، الأشكال رقم. (2)
و(3).

الجيو تكنولوجية بالمواصفة القياسية العراقية رقم (25)
لسنة (1993) لصناعة الطابوق.

طرائق العمل Procedure

تم اختيار محطتين ممثلة لأطيان تكوين انجانة في
منطقة الدراسة حيث تم تمييز طبقة الاطيان بسمك
يتراوح ما بين (4-10) متر ومعظم المكاشف تقع
على قرب من الطريق العام وسهولة الوصول اليها
لذلك تم اختيار هذه الطبقة بسبب مواصفاتها المقلعية
الجيدة من حيث الامتداد والسمك لاستخدامها في
صناعة الطابوق، وتم اجراء العديد من الفحوصات
الجيو تكنولوجية ذات العلاقة لمعرفة مدى صلاحية هذه
الاطيان في صناعة الطابوق، وتشمل الفحوصات
الفيزيائية للأطيان (الوزن النوعي، التحليل الحجمي،
حدود اتربيرك) وكذلك اجراء الفحص بوساطة جهاز
الأشعة السينية الحائدة (XRD) للتمييز بين المعادن
الطينية وغير الطينية.


1. الوزن النوعي Specific gravity (Gs)

يعبر عن الوزن النوعي بأنه عبارة عن وزن حجم
معين من حبيبات التربة في درجة حرارة معينة الى وزن
نفس الحجم من الماء المقطر في نفس درجة الحرارة، او
بعبارة اخرى هو وحدة وزن حبيبات التربة الى وحدة
وزن الماء، وتم إجراء هذا الفحص على اطيان تكوين
إنجانة بموجب المواصفة الأمريكية (12)، وكانت
النتائج كما في جدول رقم (1).


جدول رقم (1)

قيم الوزن النوعي للأطيان في منطقة الدراسة

المحطة	الوزن النوعي
1	2.721
2	2.754



الشكل (2) منحنى التحليل الحجمي للأطيان في محطة رقم (1)



الشكل (3) منحنى التحليل الحجمي للأطيان في محطة رقم (2)

الجدول رقم (2) يوضح نتائج التحليل الحجمي للأطيان في منطقة الدراسة

%Sand	%Silt	%Clay	المحطة
6	51	43	1
4	19	77	2

وتعتمد على نوعية المعدن الطيني [17]. تراوحت نسبة الطين ما بين (55-64%). وتراوح نسبة الغرين ما بين (29%-41%) حيث يعد وجود الغرين يعد ضرورياً ضمن العجينة المهيأة لصناعة الطابوق الطيني، لكونه

ان وجود الأطيان بنسبة لا تتجاوز عن (40%) هي إحدى العوامل الرئيسة اللازمة لتحضير عجينة ملائمة لصناعة الطابوق بمواصفات جيدة حيث تعطي للعجينة اللدونة والمرونة التي تساعد على التشكيل قبل الحرق

(7-4) كما موضح في جدول رقم (2).

2 - حدود أتيربيرك Atterberg limits

وتمثل النسبة المئوية لرتوبة التربة عند حدود التغيير الذي يطرأ على حالتها، حيث تبدي جميع أنواع التربة تأثيراً واضحاً وسلوكاً مختلفاً عند تغير نسبة الرطوبة فيها وخاصة التربة الطينية التي تتأثر بصورة واضحة جداً [20]، ومن أهم صفات الأطينان أنها سهلة التشكيل عند خلطها بالماء إذ تتكون عجينة لدنة لأن الماء يقلل من تماسك الحبيبات، وعند زيادة كمية الماء فان التماسك يقل إلى أن تصل العجينة إلى حالة السيولة [21] تم فحص حدود أتيربيرك والتي تشمل حد السيولة وحد اللدونة استناداً إلى المواصفة الأمريكية [22]. وتستخدم حدود أتيربيرك لتصنيف التربة ومعرفة خواصها الهندسية والنتائج موضحه كما في الجدول رقم (3).

يساعد على تشكيل الطابوق ويفضل ألا تزيد نسبته عن (46%)، وكذلك يساعد في تكوين المسامية ويقلل من نسبة امتصاص الماء لخروج الغازات والأبخرة أثناء التجفيف والحرق [18]. إن وجود نسبة من الرمل ضمن العجينة المهيأة لصناعة الطابوق الطيني تكون مصدراً للسليكا التي تساعد على تشكيل الطابوق في أثناء القوالب، ويقلل من انكماش جسم الطابوق الفخاري ويترك مسافات تساعد على خروج الغازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية الحاصلة في أثناء الحرق فضلاً عن إن السليكا تدخل في كثير من التفاعلات الكيميائية في أثناء الحرق لتكون مادة زجاجية تعمل على سد الفراغات بين الحبيبات مما يعطي الطابوق المتانة اللازمة التي تزيد من مقاومته الانضغاطية ويقلل من نسبة امتصاص الماء [19] تراوحت نسبة الرمل ما بين


الجدول رقم (3) يوضح نتائج حدود أتيربيرك للأطينان في منطقة الدراسة

المحطة	%LL	%PL	%PI
1	35.15	15.84	19.31
2	48.21	24.18	24.03

الشكل رقم (4) وصنفت التربة الى ما يلي اعتماداً على تصنيف الموحد للتربة كما في الجدول رقم (4).

وبالاعتماد على نتائج التحليل الحجمي وحدود أتيربيرك تم اسقاط المحطات على مخطط اللدونة كما في

الشكل (4)
مخطط اللدونة موضح
عليه عينات الاطينان



جدول رقم (4) تصنيف الاطيان في منطقة الدراسة اعتماداً على التصنيف الموحد للتربة

المحطة	رمز التربة	وصف التربة
1	CL	Low plasticity clay
2	CL	Low plasticity clay

التحليل الكيميائي للأكاسيد الرئيسة

Major Elements for Chemical Analysis

نظراً لصعوبة تمييز المعادن الطينية بالمجهر بسبب صغر الحجم الحبيبي لها والتشابه الكبير بينها من ناحية الصفات البصرية فضلاً عن صعوبة عمل شرائح رقيقة للصخور الطينية، لذلك يتم دراستها بوساطة جهاز الأشعة السينية الحائدة (XRD) أو بوساطة المجهر الإلكتروني الماسح (SEM).

يساعد التحليل الكيميائي في معرفة نسبة الأكاسيد

المقاومة للإنصهار والأكاسيد المساعدة للإنصهار وبيان مدى تأثيرها في تصرف العينات المختبرية للطابوق في أثناء الحرق وتحديد درجة تزيجها (Verifications) وأسباب تلون الطابوق بألوان مختلفة. حيث تم تحليل عينات المواد الأولية المستخدمة في الدراسة الحالية كيميائياً على هيئة الأكاسيد الرئيسة حيث شمل التحليل الكيميائي عيتين ممثلة للمقاطع المدروسة للمكونات الرئيسة (Na₂O, Al₂O₃, SO₃, Cl, SiO₂, CaO, MgO, Fe₂O₃).

جدول رقم (5) يوضح نتائج التحليل الكيميائي للاطيان في منطقة الدراسة

Sample No	Mn ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	Cr ₂ O ₃ %	MgO %	Na ₂ O %	CL Mg/kg	SO ₃ %
1	0.358	21.04	6.763	11.612	49.48	0.193	5.613	0.339	451	0.11
4	0.332	18.15	6.010	12.899	51.58	0.149	5.055	0.304	411	0.10

طرائق العمل المختبري لصناعة الطابوق بطريقة

الكبس

تعتبر طريقة الكبس شبة الجاف من الطرق التي تقلل من المشاكل التي قد تتعرض لها العينات في أثناء نقلها قبل الحرق، كما إنها تقلل من نسبة التقلص الطولي وحصول تشققات في أثناء الحرق (Budnikov, 1964). حيث تم تصنيع عينات من الطابوق المختبري بطريقة الكبس شبة الجاف، واجراء الفحوصات التقييمية (الفيزيائية والميكانيكية) عليها والتي شملت نسبة

الامتصاص والتزهر والمقاومة الانضغاطية ثم يتم تحديد صنف الطابوق المصنف بالمقارنة مع المواصفة العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق الطيني.

تهيئة النماذج Sample Preparation

تم تهيئة العينات ومن ثم طحنها إلى أحجام ناعمة (300) مايكرون باستخدام جهاز طحن الصخور نوع (الماني Retch)، وتم أخذ كمية (700) غم من كل عينة من العينات قيد الدراسة، لتشكيلها بطريقة الكبس شبة الجاف ((Semi - dry Pressing) وذلك بإضافة ماء بنسبة

الطابوق [24] وهذه النسبة تعتمد على حجم الحبيبات وتوزيعها، وطريقة تشكيل المواد الأولية الداخلة في صناعة الطابوق، ونسبة المعادن الطينية وغير الطينية، وكذلك تزداد نسبة امتصاص الماء بوجود التشققات والمسامات التي تتكون في جسم الطابوق بعد الحرق حيث تؤدي إلى استيعاب نسبة أعلى من الماء [25]

التزهـر Efflorescence

وهي كمية الأملاح أو البلورات الملحية التي تتجمع على سطح الطابوق بعد الحرق عند تعرضه إلى مصدر الماء كالمطر ومن ثم الجفاف [26]، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في معظم مباني الطابوق وبصورة خاصة خلال موسم الأمطار، حيث تؤدي إلى تشوه منظر البناء وفي بعض الأحيان إلى تقشر الطابوق أو تفتته والذي يؤثر بدوره بصورة مباشرة في متانة البناء وسلامته [27].

مقاومة الانضغاط Compressive Strength

وهي مقياس لمقاومة الجسم للضغط الخارجي المسلط عليه، أو يعبر عنها بمقدار الضغط المسلط بوحدة (نيوتن) على مساحة معينة لمعرفة مدى تحمل الجسم أثناء الاستخدام دون أن يتحطم أو ينكسر، وتعد من الفحوصات التي لها أهمية للمنتج من الطابوق عند الاستعمال [28].

نتائج الفحوصات التقييمية لعينات الطابوق المحضرة بطريقة الكبس

امتصاص الماء Water Absorption

حيث نسبة امتصاص الماء تراوحت ما بين (22% - 19%)، كما في الجدول (5)، بسبب احتواءها على مسامات.

التزهـر Efflorescence

تعدُّ عملية التزهـر من الفحوصات الفيزيائية المهمة في تقييم الطابوق المفخور، لان زيادة نسبتها تؤدي إلى

(8%) إلى العينة، ومن ثم جرى مجانستها جيداً بواسطة اليد وباستخدام مناخل (Sieves) ذات قياس (2 ، 1) ملم، بعدها حفظت العينات في أكياس نايلون محكمة لغرض التخثير ولتجنب فقدان الرطوبة من العينات وأ وضعت في ثلاجة لأكثر من (24) ساعة للحصول على تجانس أفضل للرطوبة في العينة [23]

كبس النماذج Sample Pressing

تم كبس العينات باستخدام جهاز المكبس الهيدروليكي أحادي المحور من نوع أمريكي (X-Press Spex SR: 78044)، وتم أخذ (70) غم من النموذج وضيف له الماء بنسبة (24%) وعمل عجينة من الطين وتخميرها لمدة 24 ساعة وبعد ذلك تم وضعها في قالب Prism وتم كبسها بضغط مقداره (250) كغم/سم² ليكون الشكل الناتج هو متوازي المستطيلات بأبعاد ((8*4*1 سم³ لغرض إجراء الفحوصات التقييمية.

التجفيف Drying

تم تجفيف العينات من الطابوق المختبري أيضاً بعد تشكيلها في فرن التجفيف نوع ألماني (Binder) بدرجة حرارة (110) درجة مئوية ولمدة (24) ساعة وتم أخذ قياس أبعاد للنماذج بعد التجفيف [23]

الحرق Firing

تم حرق العينات من الطابوق المختبري في الفرن العالي الحرارة بدرجة حرارة (950) درجة مئوية وحسب برنامج خاص وبزيادة زمنية مقدارها (4) درجات مئوية لكل دقيقة وبفترة إنضاج (Soaking Time) مقدارها ساعة واحدة فقط.

الفحوصات التقييمية لعينات الطابوق المختبري

Evaluation Test of laboratory brick bodies

امتصاص الماء Water Absorption ..

هو النسبة المئوية للماء الممتص الذي يملأ الفراغات أو المسامات الموجودة في داخل جسم

فشل الطابوق المنتج، حيث كانت كمية التزهر لعينات
الطابوق المحضرة بطريقة الكبس (متوسطة)، كما في
الجدول (5).
مقاومة الانضغاط Compressive Strength
تراوحت نسبة مقاومة الانضغاط للمواقع قيد

الدراسة ما بين (116 - 124) كغم\سم² كما في
الجدول (5)، حيث نلاحظ أن قيم مقاومة الانضغاط
لها عالية نسبياً ويعزى ذلك إلى الضغط المستخدم عند
عملية تشكيل العينات المحضرة بطريقة الكبس الذي
يؤدي إلى تقارب الحبيبات مع بعضها البعض.

الجدول رقم (5) يبين نتائج الفحوصات التقييمية لعينات الطابوق المحضرة بطريقة الكبس.

رقم المحطة	معدل الامتصاص %	معدل تحمل الضغط (كغم\سم ²)	التزهر
1	22	124	متوسط
2	19	116	متوسط

تقييم ترسبات تكوين انجانة لصناعة الطابوق
تم مقارنة نتائج الفحوصات التقييمية (الفيزيائية
والميكانيكية) لعينات الطابوق المخبري المحضرة من
أطيان تكوين إنجانة مع المواصفة القياسية العراقية
رقم (25) لسنة (1993) الجدول (6)، والتي تصنف

الطابوق إلى ثلاثة أصناف اعتماداً على قيم مقاومة
الانضغاط، والنسبة المئوية لامتصاص الماء، ودرجة
التزهر، حيث ان عينات الدراسة تقع ضمن الصنف
(B).

الجدول (6) توزيع العينات المحضرة بطريقة الكبس

حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (25) لسنة (1993) لصناعة الطابوق.

صنف الطابوق	الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمتطلبات الطابوق					توزيع العينات المحضرة بطريقة الكبس والمحروقة بدرجة حرارة (950 °C)
	التزهر	الحد الأعلى لامتصاص الماء (%)		الحد الأدنى لتحمل الضغط (كغم\سم ²)		
		معدل امتصاص لطابوقة واحدة	معدل امتصاص لعشر طابوقات	معدل تحمل الضغط لطابوقة واحدة	معدل تحمل الضغط لعشر طابوقات	
A	خفيف	22	20	160	180	
B	متوسط	26	24	110	130	1 & 2
C	—	28	26	70	90	

العراق.

5. معله، خلدون عباس، جبو، باسم روفائيل، السعدي، نوال أحمد، لفته، أحلام عبد الله وفياض، كواكب حمد، (2001 ب): التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المتطبقة لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في جنوب موصل، محافظة نينوى، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم التقرير (2725)، بغداد، العراق.

6. معله، خلدون عباس، سعود، قيس جاسم، خميس، ضياء بدر ورشيد، نوال أحمد، (2001 ج): التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المنكشفة على نهر داقوق جاي لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في محافظة التأميم، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم التقرير (2715)، بغداد، العراق.

7. معله، خلدون عباس، خميس، ضياء بدر، سعود، قيس جاسم، السعدي، نوال أحمد وعبد الزهرة، عماد كاظم، (2002 د): التقييم الكمي والنوعي الأولي لترب الطينية المتطبقة للأغراض تصنيع طابوق البناء الطيني في الجزء الشمالي من شيخ علاس، محافظة صلاح الدين، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم التقرير (2729)، بغداد، العراق.

8. مصطفى، مازن محمد، محمد، أحمد جاسم وحسين، دلف علي، 2004: دراسة صلاحية أطيان موقعي قره داغ في ججمال لصناعة الطابوق الطيني في تكوين إنجانة، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم التقرير (2918)، بغداد، العراق

9. الياس، جعفر حميد وخميس، ضياء بدر ولفته، أحلام عبد الله ومحمود، زياد كاظم، 2004: التجربة الصناعية لإنتاج الطابوق الفخاري لأطيان منطقة داقوق جاي بطريقة البثق في محافظة التأميم، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي،

الاستنتاجات CONCLUSIONS

1. اظهرت نتائج التحليل الحجمي للأطيان سيادة نسبة الاطيان والغرين ونسبة قليلة من الرمل حيث تراوحت نسبة الاطيان بين (55-64 %) والغرين بين (41-29 %) والرمل ما بين (7-4%).
2. بينت الدراسة المعدنية للأطيان بوساطة تقنية الأشعة السينية الحائدة (XRD) بأنها تتكون من الاكاسيد الرئيسية مثل: اوكسيد الكالسيوم واوكسيد المغنيسيوم واوكسيد الحديد والسيليكا والكبريتات والكلوريد بنسب متفاوتة.
3. بينت نتائج الفحوصات التقييمية لعينات الطابوق المختبري المحضرة بطريقة الكبس والمحروقة بدرجة حرارة (950)م° صلاحيتها لصناعة الطابوق وصنفت ضمن الصنف (B) حسب المواصفة العراقية رقم (25) لسنة (1993).

المصادر REFERENCES

1. الدواف، يوسف، 1972: فحص المواد البنائية، مطبعة الشفيق، فرع بغداد، جامعة بغداد، 266 صفحة.
2. Bates, R.L., 1969: Geology of the Industrial Rocks and Minerals, Dover publications, INC., New York, 459 p.
3. Jassim, Saad Z. & Goff, Jeremy C., 2006: Geology of Iraq, Czech Republic ISBN80-7028-287-8. P25-57.
4. معله، خلدون عباس، سعود، قيس جاسم، خميس، ضياء بدر، السعدي، نوال أحمد ولفته، أحلام عبد الله، (2001 أ): التقييم الكمي والنوعي للترب الطينية المتطبقة لأغراض صناعة طابوق البناء الطيني في شمال شرق تكريت، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم التقرير (2714)، بغداد،

- رقم التقرير (2861)، بغداد، العراق
10. معله، خلدون عباس، سعود، قيس جاسم، خميس، ضياء بدر، جبو، باسم روفائيل، السعدي، نوال أحمد وكاظم، ماجد عبد الأمير، 2007 هـ: التقويم المختبري لاستخدام الرواسب الطينية لتكوين انجانة في تصنيع طابوق البناء، مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية، المجلد (3)، العدد (2)، (15 - 1) صفحة
11. البياتي، حيدر فاضل أكبر محمد، 2011: صلاحية اطيان انجانه لصناعة الطابوق الطيني في منطقة خانوكة / محافظة صلاح الدين، رسالة ماجستير، كلية العلوم - جامعة تكريت 105 ص.
12. ASTM, D 854-02., 2004: Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer.
13. Ryan, W., 1978: Properties of Ceramic Raw Materials, 2nd in SI, Meteoric units Pergamon press, New York, 113 p.
14. Rado, P., 1969: An Introduction to the Technology of Pottery. Pergamon press. Oxford, 258 p.
15. Kingery, W.D., 1967: Introduction to Ceramics, John Wiley and Sons, Inc. New York, 781 p.
16. ASTM-D, 422-63., 2004: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
17. Al-Kass, R.M. and Al-Khalisi, F.Q., 1983: Drying Properties of Brick-Clay in Iraq, Scientific Research Center, Iraq, internal report.
18. Tamar-Agha, M. Y., 1997: Assessment of Some Kaolinite Clays from Western Iraq for Ceramic and Refractory Industries Processes Second Jordanian Conference on Mining, 26 - 29 April, 1997, pp. 316 - 333.
19. البصام، خلدون صبحي، 2004: تقييم المواصفات الفيزيائية والكيميائية للمواد الأولية المستعملة في صناعة الطابوق المفخور (الآجر)، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، تقرير داخلي، رقم
- التقرير (2873)، بغداد، 45 صفحة.
20. ثابت، كنانة محمد، العشو، محمد عمر، 1993: اسس الجيولوجيا للمهندسين، دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل، 338 ص.
21. Keystone, 2003: Silt and Soils-Atterberg Limit, Keystone Retaining wall system, (www.keystone walls.com).
22. ASTM- D, 4318- 00., 2004: Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.
23. الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، 1989: المواصفة القياسية العراقية رقم (41) لفحص السحج (التآكل) بأستعمال جهاز لوس انجلوس 5 ص.
24. Singer, F, and Singer, S., 1979: Industrial Ceramics, Chapman and Hall Ltd., Published, 1455 p.
25. Sandoval, F., Ibanez. A., Beltran, V., Conzales, J., Amoros, J.L., 1990: Dolomite Marl for Fast Fired Earthen Ware, Interceram, Vol. 39, No. 4/5, pp. 432- 456.
26. Bain, J.A., 1986: Composition and Properties of Clay use in various Fields of Ceramics part 1-2, DKG, pp. 11-12.
27. الحديشي، عادل إبراهيم، والرمضاني، خيرية عبد الله، 1987: صناعة الطابوق الطيني من التراب الملحية، مجلة مركز بحوث البناء، مجلس البحث العلمي - بغداد، العدد (1)، (31 - 1) صفحة، برنامج تطوير كفاية الاداء، كراس الكيمياء (3)، 101 ص.
28. Oberat, L. and Durall, W.I., 1967: Rock Mechanics and Design of Structure in Rocks, John Wiley and Sons, Inc, New York, 560 p.