

## تأثير التلبييد على بعض الخواص الفيزيائية للمترافق (المنيوم - نيكيل - زنك) المحضر بطريقة المساحيق

مؤيد عبدالرزاق طه حمود ، أ.م. د ابراهيم خلف سلمان  
قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت. العراق

### مستخلص:

يهدف هذا البحث الى تحضير و دراسة النظام (Al-Ni-Zn) والمحضر بطريقة ميتالورجيا المساحيق وتضمن البحث دراسة تأثير التلبييد على الخصائص الفيزيائية للمترافق ، حيث تم في هذه الدراسة استعمال المساحيق المعدنية بنقاوة (99)%. حيث ان نسب الالミニوم المادة الاساس (85, 88, 91, 94, 97)%. اما النيكيل بنسبة ثابتة (3)%. اذ تم خلطها بشكل جيد ومن ثم اضافة مادة الزنك بالنسبة الوزنية (12, 9, 6, 3, 0)%. ومنزج المساحيق لضمانت تجانسها . بعدها تم اجراء عملية الكبس على البارد عند (6 Ton) وب قالب خاص ، ولبدت العينات بدرجة حرارة (600°C) لمدة ساعتين داخل فرن كهربائي . ثم حضرت العينات للفحص بإجراء عملية الصقل والتنعيم. يبيّن النتائج ان زيادة نسبة مسحوق الزنك تؤدي الى انخفاض قيم الكثافة وزيادة المسامية حيث تعمل درجة الحرارة على زيادة انتشار الجزيئات بشكل واسع.

الكلمات المفتاحية: ميتالورجيا المساحيق ، المنيوم - نيكيل ، السبائك المعدنية.

### The effect of sintering on some physical properties of the composite (aluminum-nickel-zinc) prepared by the powder method

Moayed Abdel Razzaq Taha Hammoud, A.P.Dr Ibrahim Khalaf Salman

Department of Physics, College of Education for Pure Sciences/Tikrit University. Iraq

#### Abstract :

This research aims to prepare and study the system (Al-Ni-Zn), prepared by the powder metallurgy method. The research included studying the effect of sintering on the physical properties of the composite,. In this study, work is conducted using metal powders with a purity of (99%), where the percentages of aluminum which is the base material are ((97, 94, 91, 88, 85)%. As for nickel, it is at a fixed percentage (3)%, as it is mixed well and then zinc is added in weight percentages (12, 9, 6, 3, 0)% and the powders are mixed to ensure their homogeneity. Then, the cold pressing process is performed at (6 Ton) and in a special mold, and the samples are annealed at a temperature of (600°C) for two hours in an electric oven. After that, the samples are prepared for examination by performing a polishing and smoothing process. The results show that increasing the percentage of zinc powder leads to a decrease in density values and an increase in porosity, as the temperature increases the spread of the particles widely.

**Keywords:** powder metallurgy, aluminum, nickel, metal alloys.

كمواد صناعية نظراً لمقاومتها للتأكل والكتافة المنخفضة والليونة العالية والتوصيل الحراري والكهربائي مقارنة بالسبائك التقليدية وهذه الخصائص جعلتها أفضل أنواع السبائك كون الالミニوم مادة قابلة للتدوير [5].

وتستخدم سبائك الالミニوم في الكثير من التطبيقات الهندسية كالتروس والصمامات والمسامير وهيأكال الكومبيوترات [6]، وفي الآونة الأخيرة تم إجراء محاولات لتعديل التركيب الكيميائي لسبائك الالミニوم بإضافة عناصر أخرى كالنيكل والخارصين باستخدام تقنية ميتالورجيا المساحيق واجراء معالجات حرارية جديدة لزيادة الخصائص المرغوبة في البيئة [7,8].

## 2- الجزء العملي

### 1- المواد المستخدمة

في هذه المرحلة تم استخدام ثلاثة مساحيق للمتراكمب وهي الالミニوم والنيكل والزنك وبنقاوة (99) %. وتم تجهيرها من شركة Thomas Baker وتم تحضيرها بالنسبة كما موضح في الجدول (1).

### 1- المقدمة Introduction

ان تطور المواد المتراكبة composite Materi als بالإضافة إلى تقنيات التصميم والتصنيع أحد اهم التطورات في علم المواد المتراكبة لها خصائص ميكانيكية وفiziائية يمكن تصميمها لتلبية متطلبات تطبيق معين [1] واستحداث مواد متراكبة تحمل درجات الحرارة العالية وذات مواصفات مميزة ضد التأكل والتهشم [2] ويتم انتاج هذه المتراكبات بطريقة تكنولوجيا المساحيق.

وتعتبر تقنية ميتالورجيا المساحيق هي تكنولوجيا اعداد المتراكبات والسبائك المعدنية ويتم من خلالها انتاج اجزاء بأشكال مختلفة من مساحيق معدنية ويتم كبسها بقوالب خاصة ، ثم يتم تلدينهما لإحداث الترابط بين الجسيمات والحصول على كتلة متماسكة وللحصول على الخواص المطلوبة [3].

جذبت السبائك المعدنية الكثير من الاهتمام لخصائصها وتطبيقاتها الهندسية والهيكلية المحتملة للمواد المكونة بسبب قوتها الفائقة وتكلفتها المنخفضة كسبائك الالミニوم والنيكل [4].

واستخدمت سبائك مساحيق الالミニوم لدى واسع

جدول (1) النسب الحجمية للمواد الداخلة في تركيب المركب

	% S <sub>1</sub>	% S <sub>2</sub>	% S <sub>3</sub>	% S <sub>4</sub>	% S <sub>5</sub>
Al	97	94	91	88	85
Ni	3	3	3	3	3
Zn	0	3	6	9	12

بشكل جيد مما يؤدي إلى تجانس المساحيق ثم تتم عملية التشكيل بواسطة مكبس هيدروليكي ذو سعة (Ton 15) وب قالب اسطواني وتم الكبس على البارد بقوة ضغط (Ton 6) لمدة دقيقة واحدة لضمان

### 2- تحضير العينات

تم وزن المساحيق بميزان كهربائي حساس ووضعت في آلة الطحن محلية الصنع لمدة ساعة مع وضع كرات فولاذية وتمت عملية المزج والطحن


<sup>3</sup> الظاهرية قبل التلبييد من (17.6-15.2) غم/سم عند محتوى الزنك من (0-12) %. وهذا يعود الى دور التدعيم لسحوق الزنك الذي يعتبر الاكثر لدونة اثناء الكبس ولو وجود مساحات سطحية كبيرة بين المساحيق [9] .

اما بعد التلبييد نلاحظ إن الكثافة الظاهرية انخفضت من (17.7-15.9) غم/سم <sup>3</sup> وذلك يعود الى درجة الحرارة التي تساهم في التمدد الحراري وتمدد المسامات بزيادة محتوى التقوية من الزنك وحصول تكتلات مما يعيق الاندماج التام وحصل على المسامات [10] وهذه النتيجة مشابه لما توصلت اليه الدراسة [11] .

تماسك المكبوسات. وبعدها لبدت المكبوسات بواسطة فرن كهربائي وبدرجة حرارة (600°C) لمدة ساعتين في جو مفرغ من الهواء لمنع تأكسد النهاذج. ثم نتركها لتبرد بشكل جيد عند درجة حرارة الغرفة وبعدها يتم اجراء علمي التنعيم والصقل لغرض تجهيزها للفحوصات.

### 3- النتائج والمناقشة

3-1. الكثافة الظاهرية **Density Apparent** يبين الشكل (1) العلاقة بين التغيير في النسب الحجمية لمحتوى الزنك والكثافة الظاهرية قبل وبعد عملية التلبييد بدرجة حرارة (600°C) لمدة ساعتين. اذ يلاحظ حصول انخفاض الكثافة




الشكل (1) العلاقة بين التغيير بالنسبة الحجمية لمحتوى الزنك والكثافة الظاهرية قبل وبعد عملية التلبييد

إلى ان اضافة Zn للمتراكب (Al-Ni) تقلل بشكل كبير من انتشار حدود الحبيبات مما يقلل من قيمة الكثافة [12] .

اما عند ملاحظة الكثافة بعد التلبييد نجد أيضاً حصول انخفاض في الكثافة الحجمية من (-15.3-17.1) غم/سم <sup>3</sup> لمحتوى الزنك من (0-12) %. وهذا

3-2. الكثافة الحجمية **Density Bulk** يبين الشكل (2) العلاقة بين الكثافة الحجمية والتغيير بالنسبة الحجمية للزنك Zn قبل وبعد التلبييد اذ نلاحظ حصول انخفاض في الكثافة الحجمية قبل التلبييد من (17.04-14.8) غم/سم <sup>3</sup> لمحتوى الزنك من (0-12) %. وهذا يعزى

يعود الى تأثير درجة الحرارة على تكوين الجسيمات مليء المسام غير مكتملة والتي بدورها تساهم في خفض الكثافة كما توصلت اليه الدراسة [13].




الشكل (2) العلاقة بين التغيير بالنسب الحجمية لمحتوى الزنك والكثافة الحجمية قبل وبعد عملية التلبييد

لسامة نتيجة عكسية للكثافة وبما ان الكثافة تتناقص بزيادة النسب الحجمية للزنك فهذا يدل على ان نسبة المسamas عالية.

اما بعد التلبييد فنجد انها تزداد من (36.3-37.3)% وهذا يدل على دور درجة الحرارة في زيادة نسبة المسamas وتوسيع المسamas الغازية وفصل الغازات [14] وهذه النتيجة تتفق مع الدراسة [15].

### 3-3. المسامية True Porosity

يبين الشكل (3) العلاقة بين التغيير في النسب الحجمية لمحتوى الزنك والمسامية الحقيقة قبل وبعد التلبييد إذ نلاحظ حصول زيادة في المسامية من (26.7-33.4)% لمحتوى الزنك من (0-12%). قبل التلبييد وهذا يعود لعدم توفر الترطيب بين المعدن الاساس وجسيمات التقوية . وكذلك تعتبر



الشكل (3) العلاقة بين التغيير بالنسب الحجمية لمحتوى الزنك والمسامية الحقيقة قبل وبعد عملية التلبييد

- Polzunovskiy vestnik, 4(2), 7-13.,
- 6-Ming Liu (2008)" Calculated phase diagrams and the corrosion of die-cast Mg-Al alloys ".
- 7-Huang L., K. Chen, and S. Li, (2012) "Influence of grain-boundary pre-precipitation and corrosion characteristics of inter-granular phases on corrosion behaviors of an Al-Zn-Mg-Cu alloy," Materials Science and Engineering B, vol. 177, no. 11, pp. 862–868,
- 8-Feng C., Z. Liu, A. Ning, and S. Zeng,( 2006). "Effect of low temperature aging on microstructure and mechanical properties of superhigh strength aluminum alloy," Journal of Central South University of Technology, vol. 13, no. 5, pp. 461–467,
- 9-Rosenberger .M.R ,Ares .AE .Gatti ,I.P and Schvezov ,C.E. (2010) Wear resistance of dilute Zn-Al-Alloys" wear,vol 268.pp.1533-1536.
- 10-Arputhavalli . J,Agilan.s, Jebasingh.s,joseph.V.S.(2020) Effect sintering Temperature on the mechanical properties of vacuum sintered Co-Zn-Ni-Al Alloys. Science of sintering ,52 .pp 329-338.
- 11- حسن، نرمين احمد غزال (2022) دراسة بعض الخصائص التركيبية والمغناطيسية والميكانيكية لنظام (Al-Cu-Mn) بطريقة المساحيق . رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة تكريت.
- 12-Zaid.H.R,Hatab.A.M,Ibrahim .A.M.A (2010) Properties enhancement of Al-Zn-Mg alloy by retrogression and re-aging heat treatment , Journal mining and metallurgy. Sect-B-metal .47 B(2011) pp 31-35.
- 13-Rudianto.H, Jang. G.J , Yang.S.S,Kim.Y.J,

### الاستنتاجات Conclusion

تم تحضير المترافق (Al-Ni) وتدعمه ببادرة الزنك بطريقة ميتالورجيا المساحيق ودراسة تأثير التدعيم بالزنك على الخصائص الفيزيائية (الكتافة، المسامية، امتصاصية الماء) قبل وبعد التلبيد . حيث اظهرت النتائج انخفاض الكثافة وزيادة المسامية وزيادة امتصاصية الماء) قبل وبعد التلبيد بزيادة محتوى الزنك من ( 0 - 12 ) %. حيث لعبت عملية التلبيد دوراً كبيراً في الترابط بين المادة الاساس والتقوية وحسنت خصائص المترافق وتقليل تشوه الألミニوم المبد.

### المصادر

- 1-Joh wiley &sons (2015)Mechanical Engineers handbook ,fourth Edition , edited by Myer Kutz .chapter 10 composites materials.
- 2- عباس، رولا عبد الخضر (2007) "دراسة التأثير الحراري على الخواص الميكانيكية لمترافق هجيني " ، مجلة جامعة النهرین، المجلد (10)، 1 حزيران .
- 3- Groover M.P. (2002)"Fundamentals of modern manufacturing materials, processes and system",Second Edition, John Wiley and Sons,.
- 4-Huang, L and Li, S(2013) Glass Formation in Ni-Zr-(Al) Alloy Systems, Hindawi Publishing Corporation, Journal of Materials Volume, Article ID 575640, 5 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2013/575640>
- 5- Mahan, H. M., S. V. Konovalov, I.V. Panchenko, & D.D. Pashkova, (2022)Study of the properties and structure of aluminum matrix composites reinforced with TiO<sub>2</sub> particles.

Dlouhy.I (2015) Evalution of sintering behavior of premix Al-Zn-Mg-Cu alloy powder . Hindawi publishing corporation advances in materials science and Engineering .Article ID987687. 8 pages.

14-Suarez O,M. Estehera E.G , Solar R, Declet A, Arturo J,Maldondo H(2014).Fabrication of pours and Nano pours Aluminum via selective Dissolution of Al-Zn alloys .Hindawi publishing corporation ,Advances in materials science and Engineering .Article ID 963042, (6 pages).

15- احمد، مروان صدام حموي (2022) دراسة تأثير ازمان الطحن المختلفة على الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية للنظام الثلاثي (Al-Ni-(Mg) بطريقة المساحيق . رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت.