

تحضير وتشخيص أوكسيد الكرافين النانوي ومشتقات أوكسيد الكرافين النانوية

حسين جمال الدين محمود ، أ.د. غزوان حسن عبد الوهاب الصميدعي،
أ.م.د. أنس قحطان حمدي
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة - قسم الكيمياء

الخلاصة:

تم في هذا البحث تحضير أوكسيد الكرافين النانوي من خلال عملية تفاعل الكرافيت مع حامض الكبريتيك وبوجود عوامل مختزلة ومؤكسدة قوية وكذلك حضر أوكسيد الكرافين المطعم بالنيتروجين من خلال المعاملة بهيدروكسيد الامونيوم وبأستخدام الأوتوكليف. الكلمات المفتاحية : الكرافيت ، متراكبات الكربون النانوية ، الكرافين ، كربون نانوي ، الأوتوكليف.

Preparation and diagnosis of nanographene oxide and nanographene oxide derivatives

*Hussein Gamal Aldin Mahmood, Ghazwan Hassan Abdul-Wahhab Al-Sumaida'i,
*Anas Qahtan Hamdi
*Department of Chemistry, College of Education for Pure Sciences, Tikrit University

ABSTRACT :

In this research, Nano-graphene oxide was prepared by the process of reaction of graphite with sulfuric acid and in the presence of strong reducing and oxidizing agents, as well as nitrogen-decorated graphene oxide was prepared by treatment with ammonium hydroxide and using autoclave.

Key words: graphite, carbon nanocomposites, graphene, nano carbon, autoclave.

فيزيائية وكيميائية ، وبصرية و ميكانيكية وحرارية ، هذه الصفات جعلت منه مادة كثيرة الاستخدام في الصناعات المعتمدة على المتراكبات النانوية⁽⁶⁾.

1-3: أوكسيد الكرافين Graphene Oxide

هو مركب متكون من الكربون والأوكسجين والهيدروجين بنسب متفاوتة، يمكن الحصول عليه عن طريق معالجة الجرافيت بمؤكسدات وأحماض قوية، حيث يرجع اكتشاف أوكسيد الكرافين الى العالم الألماني (Schafhauert) الذي لاحظ تكون الكرافين الازرق (blue graphene) عند تفاعل حامض الكبريتيك وحامض النتريك⁽⁷⁾، وكان الكيميائي (Benjamin Brody) اول من أعد أوكسيد الكرافين عن طريق معالجة الكرافين بمزيج أكسدة من دخان حامض النتريك وكلورات البوتاسيوم⁽⁸⁾. وان أوكسيد الكرافين عبارة عن طبقة واحدة من شبكة هيدروكربون متعدد الحلقات، وله مجموعة أوكسجين وظيفية وكذلك أيبوكسي حيث تكون مجموعة الايبوكسي والهيدروكسيل على سطح الصفيحة plate surface، بينما مجموعة الكربونيل والكاربوكسيل على حافات الصفيحة⁽⁹⁾، ونتيجة لوجود هذه المجاميع فأن صفائح أوكسيد الكرافين تمتاز بكونها محبة للماء (hydrophilic)، أذ يحضر أوكسيد الكرافين بسهولة ولكن بغض النظر عن سهولة التحضير، فإن المجاميع التي تحتوي على الاوكسجين والتي تكون مسؤولة عن العديد من المزايا التي تتفوق على الكرافين، بما في ذلك قابلية الذوبان العالية، وامتلاء السطح بهذه المجاميع جعلت له القدرة للتفاعل مع المركبات الاخرى فيزيائياً أو كيميائياً وتكوين مواد متراكبة نانوية، ويتم إنتاج أوكسيد الكرافين (graphene oxide) من الكرافيت من خلال تفاعل الكرافيت مع محلول حامض الكبريتيك و نترات الصوديوم وبرمنكنات البوتاسيوم

1-1 : المقدمة

Introduction

الكرافيت هو من صور الكربون المتنوعة، بحيث ان كل ذرة كربون ترتبط بشكل ثلاثي مع ثلاث ذرات كربون أخرى ضمن المستوى الفراغي، ويكون الشكل النهائي له على شكل حلقات سداسية الاضلاع⁽¹⁾، وذراته تكون اصره تساهمية بثلاثة الكترونات، تكافؤ اما الالكتران الاخير يبقى بشكل حر، وهذا ما يفسر التوصيلية العالية له. وترتبط الطبقات فيما بينها بواسطة قوة فاندرفالز والتي تجعل من السهولة الفصل بين طبقاته⁽²⁾، وان التطورات التي حدثت لمعالجة دقائق الكرافيت النانوية، فتح مجال واسع لتقوية مركبات متعددة ومن ضمنها الاسمنت، حيث ان التعزيزات النانوية ساهمت لتقليل مسامات مركبات الاسمنت، وبالتالي نتج عنه بنية مجهرية ذات كثافة عالية⁽³⁾

1-2 : الكرافين Graphene

هو إحدى الصور الكربونية المكتشفة حديثاً لصفيحة كربون ثنائية الأبعاد عالية الكثافة ذات شكل مشابه لقرص العسل، لها خصائص فريدة تجعلها مادة مثيرة للاهتمام في العديد من التطبيقات الصناعية⁽⁴⁾، حيث أن تهجين جميع صفائح الكرافين النانوية بجميع أنواعها هو (SP^2) ، وذلك لأنه يحتوي على روابط مزدوجة في بعض مواقع الارتباط، ومما يجعل الكرافين النانوي موصلًا جيدًا بسبب أن فجوة الطاقة تساوي صفرًا⁽⁵⁾ ، لهذا السبب يمتلك الكرافين توصيلية أعلى مقارنة بجميع المواد النانوية وغير النانوية الأخرى وهو أفضل حتى من توصيلية المعادن نظرًا لأن الكربون الذي يستند على الكرافين هو أخف وأقوى مادة حيث يسمى (carbon super)، بالإضافة أن للكرافين خصائص

حسب طريقة همز المعدلة⁽¹⁰⁾.


The Method of Work

وضع في دورق مناسب (46 مل) من حامض الكبريتيك المركز داخل حمام ثلجي لحين تجانس الحرارة ثم أضيف اليه (0.0176 مول ، 1.5 غم) من نترات الصوديوم بشكل تدريجي لمدة 15 دقيقة مع التحريك عند درجة حرارة صفر مئوي، ثم أضيف (1 غم) من غبار الكرافيت الى المزيج بشكل تدريجي لمدة 10 دقائق، وبعدها أضيف للمزيج (0.042 مول، 6 غم) من برمنغنات البوتاسيوم تدريجيا خلال 15 دقيقة مع



2-3: تحضير اوكسيد الكرافين المطعم بالنتروجين

أضيف كمية (30 مل) من اوكسيد الكرافين المشتت خلال 30 دقيقة في الماء المنزوع الايونات في كمية (50 مل) من هيدروكسيد الامونيوم (NH_4OH)، بعد ذلك حرك المزيج لمدة 30 دقيقة، ثم بعدها نقل

الشكل (2) أوكسيد الكرافين المطعم بالنروجين H_2

1-3: النتائج والمناقشة

Results and Discussion

الجدول (1) نتائج قياس الاشعة السينية للمركبات ($2\text{H}, 1\text{H}$)

Compd No.	2θ	المسافة بين الطبقات d[Å]	Δdobs (Å°)	الحجم الجبسي D	ΔDcal nm	عدد الطبقات n	nΔ
H ₁	11.746	7.5275	0	9.9109	0	1.31660	0
H ₂	27.1474	6.5284	-0.9991	6.3512	-3.5597	9.7285	8.4119

الجدول (2) معاملات السطح للصفحة للمركبات ($2\text{H}, 1\text{H}$)


Compd No.	جذر مربع متوسط الارتفاع	متوسط الارتفاع الحسابي	ارتفاع ذروة أقصى	أقصى عمق حفرة	أقصى ارتفاع	انحراف الخشونة	التقوس	المساحة السطحية m ² g ⁻¹
	Sq(nm)	Sa(nm)	Sp(nm)	Sv(nm)	Sz(nm)	Ssk	Sku	BET
H1	140.597	109.058	620.800	202.729	823.529	1.44111	+1.01228	0
H2	114.578	84.030	427.938	332.846	760.784	0.549992	+1.24400	0.52626

2-3: مناقشة المركب H1

الكاربونيل الكاربوكسيلية (C=O, C-O) على التوالي، كذلك ظهور حزمتين عند المدى (1485، 1593) سم⁻¹ والتي تعود الى مط الأصرة المزدوجة (C=C)، وظهر في الطيف حزمة مجموعة (C-H) الأروماتية عند المدى (3055) سم⁻¹، وحزم المط والانحناء لمجموعة (C-H) الأليفاتية عند المدى (1157، 2950) سم⁻¹، وظهر حزمة لمجموعة (C-O) عند (1257) سم⁻¹، وكانت النتائج مقارنة لما موجود في الأدبيات⁽¹³⁾.

أظهر طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) للمركب H1:GO في الشكل (3) حزمة مميزة تعود لمجموعة الهيدروكسيل الكحولية (OH) عند (3425) سم⁻¹، وحزمة عريضة مميزة وواضحة تعود لمجموعة الهيدروكسيل الكاربوكسيلية (OH) عند المدى (2400-3425) سم⁻¹، كما ظهرت حزمتين عند المدى (1278، 1718) سم⁻¹ والتي تعود الى مط أصرة


الشكل (3)
طيف FT-IR للمركب H1



بين الطبقات للكرافيت $d = 0.33$ nm وهذا يشير إلى حدوث أكسدة جيدة وتكوين مجاميع فعالة مثل OH, COCH₃, COOH وهذا ما يدعمه طيف XRD في الشكل (4).


اظهر طيف الأشعة السينية للمركب H₁ قيمة زاوية (2θ) عند 11.746° ولسافات $d = 7.5275$ وبحجم حبيبي 9.9109 وعدد طبقات $n = 1.3166$ وقد لوحظ ان هذه القيم متقاربة مع الأدبيات، مع ملاحظة وجود تفسير مقارنة مع الكرافيت إذ كانت قيمة المسافة

الشكل (4)
طيف الأشعة السينية
XRD للمركب H1




شكل (a) مع ملاحظة قيمة تشخن لها عند الحافات الخارجية والداخلية بمعدل 6.74 نم (b-) وكذلك وجود عيوب (تشققات في الصفيحة) بمعدل 5.899 نم وكانت قيمة الخشونة للعينة هي 100 نانومتر، وكما موضح في (c ، d) الشكل (5).


من الصور المورفولوجية للمركب (H1) (GO) وجد ان قيمة المسافة السطحية للفئة 1×1 مايكرومتر بمقياس 1 مايكرومتر، تكون 11.746 um^2 مقارنة مع 1 um^2 للعينة المسطحة الافتراضية يلاحظ الجدول (2)، وهذا يدل على وجود مساحة سطحية جيدة للعينة




A



B



C



D


الشكل (5) a, b, c, d تمثل صور FESEM للمركب H1

2-3: مناقشة المركب H2

الأزوميثين (C=N)، كذلك ظهور حزمتين عند المدى (1595، 1485) سم⁻¹ والتي تعود الى مط الأصرة المزدوجة (C=C)، وظهر في الطيف حزمة مجموعة (C-H) الأروماتية عند المدى (3047) سم⁻¹، وكانت النتائج مقارنة لما موجود في الأدبيات .

أظهر طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) للمركب H3 في الشكل (6) حزمة مميزة تعود لمجاميع (NH) عند (3197) سم⁻¹، كما ظهرت حزمة عند المدى (1649) سم⁻¹ والتي تعود الى مط أصرة


الشكل (6)
طيف الاشعة تحت الحمراء
FT-IR للمركب H3



وقد لوحظ ان الحجم الحبيبي $D = 6.3512$ nm وهو ما يفسر زيادة عدد الطبقات $n = 9.7285$ وهو يمثل زيادة واضحة مقارنة بال GO مشيراً إلى وجود تكدس للطبقات كما يبين ذلك اختفاء قمة (2θ) عند 11.746 لـ GO، كما موضح في الشكل (7) لطيف XRD.


اظهر طيف الأشعة السينية للمركب H2 قيمة زاوية $(2\theta) = 27.1474$ مع وجود مسافات بين الطبقات $d = 6.5284$ Å وهذا يشير إلى حدوث تقارب بين الطبقات مقارنة بحالة الأكسدة في GO ويؤشر وجود اختزال وبخاصة على سطح الصفائح النانوية،

الشكل (7) طيف الأشعة
السينية XRD للمركب H2




شكل (24-3 b)، مع زيادة في التشنج على حافات الصفیحة 25.0785 نم (8 c) وهذا یفسره وجود زیادة فی التشققات وصلت إلى 42.4194 نم (8 d).


من الصور المورفولوجية FESEM للعینة H2 لوحظ وجود خشونة مرتفعة جدا تصل إلى 300 نانومتر یلاحظ الجدول (2) والشكل (8 a) وهذا یتناسب مع الزیادة الحاصلة فی المساحة السطحية 27.5859 um^2




A



B



C



D

الشكل (8) a, b, c, d صور FESEM للمركب

9. L.Cunci, Velez, C. A., Perez, I., Suleiman, A., Larios, E., José-Yacamán, M., & Cabrera, C. R. Platinum electrodeposition at unsupported (2014).
10. Kour, D., Sasan, S., & Kapoor, K. K. Graphene oxide: an efficient carbocatalyst for the solvent-free synthesis of 2-(substituted benzoyl)-3-(substituted phenyl)imidazo [1, 2-a] pyridines. *Journal of Chemical Sciences*, 132(1), 1-12, (2020).
11. L. Tang, Z. Yang, F. Duan, and M. Chen, "Fabrication of graphene sheets/polyaniline nanofibers composite for enhanced supercapacitor properties," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 520, 184-192, (2017).
12. Manousi, N., Rosenberg, E., Deliyanni, E. A., & Zachariadis, G. A. Sample preparation using graphene-oxide-derived nanomaterials for the extraction of metals. *Molecules*, 25(10), 2411, (2020).
13. Rasheed, M., Shihab, S., & Sabah, O. W. An investigation of the Structural, Electrical and Optical Properties of Graphene-Oxide Thin Films Using Different Solvents. In *Journal of Physics: Conference Series* 1795(1) , 012052, (2021).

4 - الاستنتاجات Conclusions

تم الحصول على أوكسيد الكرافين النانوي من خلال الكرافيت بناتج و بمساحة سطحية جيدة وكذلك تم الحصول على مشتقات الكرافين المزينة بالنتروجين عن طريق أوكسيد الكرافين .

5- المصادر References

1. غزوان حسن عبدالوهاب، احمد منذر جبير، ترايازولات اوكسيد الكرافين والكرافين النانوية كمضادات للتآكل الحامضي، دار امجد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، عمان ، الاردن (2021).
2. S. Drewniak, T. Pusteln, R. Muzyka, A. Stolarczyk, G. Konieczny, *Photonics Letters of Poland*, 7, 47-49, (2015).
3. Raki, Laila, et al. "Cement and concrete nanoscience and nanotechnolog." *Materials*, 3, 2918-942, (2010).
4. M. Rasheed¹, S. Shihab², Omniea Wissam Sabah³, an investigation of the Structural, Electrical and Optical Properties of Graphene-Oxide Thin Films Using Different Solvents, University of Technology, Applied Sciences Department, Iraq ,2021.
5. L. Dhiman, D, *Int J Adv Res Electr Electron Instrum Eng*, 3, 11807- 11811, (2014).
6. De Silva, K. K. H. "Chemical reduction of graphene oxide using green reductants." *Carbon* 119, 190-199, (2017).
7. Schafhaeutl, C. Ueber die Verbindungen des Kohlenstoffes mit Silicium, Eisen und anderen Metallen, welche die verschiedenen Gattungen von Roheisen, Stahl und Schmiedeeisen bilden. *Journal für Praktische Chemie*, 20(1), 465-485, (1840).
8. Brodie, B. C. XIII. On the atomic weight of graphite. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 149, 249-259 , (1859).

