

تحضير وتشخيص

مشتقات أوكسيد الكرافين النانوي المحضر

من كربنة الكتلة الحيوية لبتلات *Rosaceae Rosales*

زهراء زكريا سلمان* ، غزوان حسن عبد الوهاب* ، جاليفا لطيف**
* جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة - قسم الكيمياء
** جامعة الوطنية الماليزيا ukm, ماليزيا

الخلاصة:

تم في هذا البحث تحضير اوكسيد الكرافين النانوي المتعدد PNRGO:Z1 من خلال عملية الحرق الابتدائي للمادة الحيوية لبتلات الورد الجوري المتساقطة Ordar: Rosales / Family: Rosaceae ، ثم الحرق بمعزل عن الهواء وبطريقة الدفن عند درجة حرارة 700 م° ، حيث تكون اوكسيد الكرافين النانوي المتعدد PNRGO. شخّصت العينة بالتقنيات التالية IR XRD, SEM, AFM. كما تم تحضير مترابكات ثنائي ايمين (ازينات) وذلك لزيادة فعالية الصفائح المحضرة من PNRGO عبر تفاعل التصعيد الحراري لها مع الازينات (Z3-Z4). كما حضر مشتق ثنائي السن PNRGO من خلال تفاعل الصهر الحراري لثايوكاربوازيد المحضر TCH مع PNRGO للحصول على PNRGOTZ كمشتق للترايزول 1,2,4. (Z2) اوضحت نتائج القياسات النانوية تكون اوكسيد الكرافين النانوي المتعدد PNRGO بساحة سطحية جيدة بسبب التعرجات النانوية.

Preparation and characterization of graphene oxide nano-derivatives prepared from carbonation of petals biomass

Rosaceae Rosales

Zahra Zakaria Salman* ، Ghazwan Hassan Abdel-Wahhab* ، Galifa Latif**
Tikrit University / College of Education for Pure Sciences, Chemistry Department, *
National University of Malaysia (UKM), Malaysia **

Abstract:

In this research, polygraphene oxide (PNRGO: Z1) was prepared through the primary biobiotic burning process of fallen rose petals Ordar: Rosales / Family: Rosaceae, and then burning without air and by burial at a temperature of 700 ° C, to form graphene oxide. Diagnosed by the following techniques: IR XRD, SEM, AFM. Also, diimine complexes (azines) were prepared to increase the activity of the prepared plates of PNRGO through sublimation reaction with the (Z3-Z4). The two-age derivative PNRGO was also prepared by melting the prepared thiocarboside TCH with PNRGO to obtain PNRGOTZ as a 1,2,4-triazole derivative. (Z2) The results of the nanoscale measurements showed the formation of PNRGO polygraphene oxide with good tolerance due to nucleolar aliasing.


المقدمة:

الحيوي الجيد، والسمية المنخفضة، والعمر الطويل. تركز هذه الدراسة على تحويل نفايات الكتلة الحيوية من خلال طرق عدة سهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة وقابلة للتطوير⁽²⁾. هذه الطريقة تتجنب استخدام المواد الكيميائية الخطرة وتستفيد من المواد الطبيعية الرخيص كمصدر كربون وبالتالي يبرز ليكون صديقاً للبيئة واقتصادياً⁽³⁾. وبناءً على ذلك تم تحضير اوكسيد الكرافين المتعدد من بتلات الورد الجوري ومعالمتها مع عدد من مركبات العضوية.

الجزء العملي:

التكرين هو عبارة عن تحول المواد العضوية إلى كربون أو ترسبات تحتوي على كربون عن طريق التحلل الحراري أو التقطير الإتلافي. تنتج عندما تترك الأنسجة المتحللة خلفها آثاراً من الكربون⁽¹⁾. اذ جذبت المواد النانوية القائمة على الكربون ، وخاصة الجرافين والجرافين الكمومية (GQDs)، اهتماماً واسعاً مؤخراً بامتلاكها لخصائصها المثيرة للاهتمام، مثل الموصلية العالية، ومساحة السطح الواسعة، والتوافق

المخطط العام (1)
لتحضير المركبات
Z1-4



1. تحضير اوكسيد الكرافين النانوي المتعدد Z₁
تم تهيئة و حرق بتلات ورد الجوري المتساقطة وذلك من خلال جمع بتلات وغسله عدة مرات (لكل 10 غرام ماء مقطر 500 مل) لإزالة السيلكا (الغبار) والملوثات الأخرى العالقة، ثم وضع في اواني كبيرة نظيفة وجافة وترك للتجفيف في الظل بدرجة حرارة الغرفة (35م°) ولحين ثبات الوزن ثم استخدم بوضعه في بودقة خزفية صغيرة ومن ثم وضعت البودقة داخل بودقة اكبر وغطيت بكمية وافية من الكرافيت (لتوفير

2. تحضير مشتقات الترايزول

(Z2) ArPNRGO-Tz:

صهر 1 غم من أوكسيد الكرافين المحضر PNRGO مع 1 غم من ثايوكاربوهيدرازيد (TCH) في بيكر مقاوم للحرارة، بعدها سخن المزيج في حمام زيتي مع التحريك بمحرك زجاجي لمدة 5 دقائق عند درجة حرارة 165 م°

برد الناتج إلى درجة حرارة الغرفة وغسل 3 مرات بالماء المقطر (20 مل لكل مرة) وترك للتجفيف لحين ثبات الوزن⁽⁶⁾.

3- تحضير معوضات الازينات - اوكسيد الكرافين النانوي المتعدد PNRGOAZ ($Z_{3,4}$)

اذيب 0.1 غم من أوكسيد الكرافين النانوي المتعدد المحضر PNRGO في 10 مل من الأيثانول المطلق وتمت مجانسة المحلول في حمام الموجات فوق الصوتية لحين حصول محلول رائق، ثم إضافة 0.01 غم من معوضي الازينات المحضرة حسب المصدر⁽⁷⁾، ثم صعد التفاعل لمدة 1:30 ساعة مع التحريك المستمر، غسل الراسب 3 مرات بالماء المقطر (20 مل لكل مرة) وجمع وجفف لحين ثبات الوزن⁽⁸⁾.

الجزء التطبيقي (التآكل)

تحضير عينة التآكل

القطع : تم تحضير قطع العينات من فولاذ متوسط الكربون وعلى هيئة مكعبات منتظمة الأبعاد الطول 2.4 cm والعرض 2 cm والسلك 0.4 cm.

التنعيم: تم تنعيمها باستعمال اوراق التجليخ (500,1000) لكل القطع لحين تساوي السطوح بشكل

كامل

تحضير حامض الكبريتيك المستخدم (H_2SO_4):

حضر 1 مولاري من حامض الكبريتيك بتركيز 98% بعد التخفيف (5.4 مل من حامض الكبريتيك مقابل 94.6 مل من الماء المقطر) اعتماداً على قانون التخفيف $M_1V_1=M_2V_2$.


تحضير العينات المراد اختبارها ضد التآكل ($W1-W2$):
تم تحضير العينات بوجود المثبط وعدم وجوده بالإضافة إلى عينة الأيوكسي التي اعتبرت أيضاً blank
1. عينة الأيوكسي (Blank) ($W1$): خلط 2.5 مل من الأيوكسي و 1.25 مل من المصلب وأضيف إلى الفولاذ وترك بدرجة حرارة الغرفة لحين تصلب.

2. عينة الأيوكسي مع ($W2$) Z_1 : تم إذابة 0.25 غم من أوكسيد الكرافين النانوي المحضر Z_1 في خليط من (2.5 مل من الأيوكسي و 1.25 مل من المصلب R.E.Cryst-B21) وأضيف إلى الفولاذ وترك بدرجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة للتصلب.

3. النتائج والمناقشة :

جدول (1) قياسات الاشعة السينية للمركبات (Z_1-Z_4)


$n\Delta$	الحجم الحبيبي n	ΔD cal nm	عدد الطبقات D	Δd obs (A°)	الفواصل بين الطبقات $d[A^\circ]$	2θ	Cd. No.
0	17.75	0	56.02	0	3.6933	24.0966	Z_1
10.73	28.48	-9.03	46.99	-2.0339	1.6594	23.4813	Z_2
-10.84	6.91	-33.07	22.95	-0.371	3.3223	26.8283	Z_3
19.45	37.20	56.11	112.13	-0.6795	3.0138	26.0719	Z_4



الشكل (1)
علاقة بين عدد
الطبقات D
والحجم الحبيبي n

الحبيبي وهذا يشير الى ان الحرق الاولي للببتلات يؤدي الى حفاظ جيد على التباعد بين الطبقات المتكونه.

من الشكل (1) لوحظ ان العلاقة طردية بين عاملي الحجم الحبيبي وعدد الطبقات عدا العينة Z1 التي اظهرت انخفاض في عدد الطبقات رغم ارتفاع الحجم



الشكل (2)
علاقة بين عدد
طبقات n ومسافة
بين الطبقات d

الطبقات وهذا يشير الى ان كفاءة التقشير في حينة Z3 .

من الشكل (2) لوحظ ان زيادة عدد الطبقات داخل الدقائق النانوية يكون مصحوب بانخفاض بالمسافة بين


جدول (2) قياسات مجهر الالكتروني الماسح SEM المظهرية والاحصائية للمركبات (Z1-4)

squared roughness	Maximum peak height	Maximum pit depth	Surface slope	terminal thickening rate	Nano filament cracking	Cd. No.
(Sq) (nm) RMS	height nm	depth nm	(Sdq) μ m	TTR (nm)	NFC (nm)	
198.209	621.533	378.467	12.7560	7.034	8.983	Z ₁
101.492	439.268	208.905	5.64657	10.425	6.0110	Z ₂
170.334	596.573	403.427	8.38005	176.528	33.770	Z ₃
145.768	526.609	473.391	7.64434	15.123	7.683	Z ₄

مناقشة العلاقات بين العوامل المختلفة:

الشكل (3)


علاقة بين متوسط الخشونة
التربيعية (sq) واعلى قمة
height واوطى قعر depth



يوضح الشكل (3) وجود علاقة طردية بين الخشونة السطحية واعلى قمة ارتفاع لكل العينات بينما شذ المركب Z4 في قيمة اوطأ قعر وقد يعزى ذلك الى اختلاف المجموعة المعوضة بالدفع الالكتروني.

الشكل (4)


علاقة بين متوسط الخشونة
التربيعية (sq) RMS ومعدل
التشنج الطرقي TTR




من الشكل (4) لوحظ ان الخشونة لا تمتلك علاقة مباشرة بين التشنجات على الحافات للصفحة وبين مقدار الخشونة .

الشكل (5)

علاقة بين الحجم
الحبيبي D وتشقق
الصفحة NFC




من الشكل (5) لوحظ ان التشقق للصفحة النانوية لا يرتبط بشكل مباشر بالحجم الحبيبي احصائيا.




الشكل (6)
علاقة بين متوسط خشونة التريبيقي (sq)
RMS
وتشقق الصفيحة NFC

من الشكل (6) لوحظ ان الخشونة للسطح في جميع العينات تتناسب طرديا مع مقدرا التشققات الموجودة فيها.



الشكل (7)
علاقة بين الحجم الحبيبي D
ومتوسط الخشونة التريبيقي RMS

ناعم من الكرافيت، بذلك تكونت صفائح متعرجة من أكسيد الكرافين النانوي المتعدد كما في الالية الموضحه بشكل (8):



(Z1:PNRGO)

من الشكل (7) لوحظ ان الخشونة للعينه Z1 هي الاعلى وهذا يشير الى ان الصفائح المتكونه ذات تباعد جيد مع الحفاظ على حجم حبيبي نانوي وعدد طبقات منخفض نسبيا.

مناقشة المركبات Z1-4


مناقشة المركب Z1:PNRGO:

تكونت صفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد Z1 من المعاملة الحرارية لبتللات الورد الجوري عن طريق تلدينها عند درجة الحرارة 700°C وذلك بوضعها في بودقة وفي منتصف بودقة خزفية أكبر كما موضح في مخطط (1) وكأنت المساحة حول البودقة الصغيرة مغطاة بالكامل بكمية وافية من مسحوق

كما اظهر طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لصفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد الجزئية للمركب (Z_1 :PNRGO) في شكل (9) حزمة مميزة وعريضة تعود لمجموعة الهيدروكسيل الكحولية والكاربوكسيلية عند ($3493-3394$) سم^{-1} على التوالي. كما اظهرت حزمة عند (1267) سم^{-1} تعود إلى مط اصرة (C-O) سم^{-1} على التوالي، وعند (1618)

(1429) سم^{-1} التي تعزى إلى مط الأصرة المزدوجة ($C=CV$)، كما ظهرت حزمة عريضة عند (1030) سم^{-1} المتمثلة بمط (C-O) وظهر في الطيف حزمة واضحة لمجموعة (ν C-H) الأورماتية عند (2920) سم^{-1} وحزم مط وأنحاء لمجموعة (C-H) الليفاتية عند المدى ($1163-2951$) سم^{-1} ، وظهر مط غير متماثل (C-O) عند (2366) سم^{-1} .


شكل (9)
طيف الأشعة
تحت الحمراء
للمركب
Z2




من ملاحظة الصور السطحية للعينة الام Z1 شكل (10 a) تظهر تراكم الطيات الشبه أنبوبية وقد تقلصت المسافات بينها b مع ظهور تعرجات وتجمعات واضحة على السطوح الكربونية المتكونه من الطيات للبتلة الزهرية المتفحمة c وهي عبارة عن بقايا التجمعات الأنبوبية المتحللة حراريا وهذا يشير إلى أن هذه البتلات عالية المساحة السطحية وهو ما ينسجم مع نتائج الخشونة للعينات يلاحظ جدول (2)، وأن التقارب بين المكونات يفسر إمكانية التجمع وزيادة الحجم الحبيبي (D) وبالتالي زيادة عدد الطبقات (n) وهذا ينسجم مع نتائج XRD. كما لوحظ وجود تشققات سطحية في الصفائح المتموجة المتكونه c, d.




B



A



D




C

شكل (10) صور الماسح الضوئي SEM للمركب Z2


قيمة ارتفاع عند 6.662 nm و تشير الصورة إلى وجود فجوات بنية متغلبة تنسجم مع بيانات منحني الجذر التربيعي للارتفاع RMS يلاحظ شكل (11) .

من ملاحظة صورة مجهر القوة الذرية للعينة Z1 تبين أن المساحة السطحية كبيرة بسبب خشونة السطح تبين القيمة الأعلى للعينة المستهدفة بالقياس اقصى



شكل (11)
قياس مجهر القوة الذرية
(AFM) للمركب Z2


أظهر طيف الأشعة السينية للمركب Z1 قيمة زاوية 2θ عند 24.0966 ولمسافات بين الطبقات $d=3.6933$ وبحجم حبيبي $D=56.02$ وعدد طبقات $n=17.75$ وقد لوحظ أن هذه القيم متقاربة مع الأدبيات⁽⁹⁾ يلاحظ شكل (12).




شكل (12) قياس الأشعة السينية XRD للمركب Z2

مناقشة للمركب Z2: المختزل النانوي المتعدد في بيكر مقاوم للحرارة وفي حمام زيتي وعند درجة حرارة 164 م° وفق ميكانيكية التالية، المخطط (2).


مخطط (2)
ميكانيكية
تحضير مشتقات
الترايذولات



كما اظهر طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) للمركب Z2 في شكل (13) حزمًا متداخلة عند المدى (3408-3375) سم⁻¹ تعود إلى مجاميع (OH) الهيدروكسيل الكاربوكسيلي والكحولي وكذلك الامين (NH)، ظهور حزم عند المدى (1458-1508) تعود إلى مط الأصرة المزدوجة (C=C)، حزم عند المدى (1398) سم⁻¹ تعزى إلى مط الأصرة (C=N)، وحزمة (783) سم⁻¹ تعود إلى (C-S)، كذلك ظهور حزمة (N-N) عند المدى (920) سم⁻¹.




شكل (13) طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب Z2




شكل (14) توضيحي للمركب Z2


أن الصور السطحية للعينة Z2 شكل (15) تشير إلى حصول تجمعات بابعاد نانوية على الصفائح a تعزى إلى تكون ترابطات هيدروجينية بين الحلقات غير المتجانسة المعوضة ادت الى ظهور زيادة متوقعة للحجم الحبيبي b ، مع بقاء نمط التشقق c واضح على السطح وبقيمة 6.011 nm مع خشونة منخفضة d مقارنة بالمركب الام Z1 وكذلك انخفاض المسافة بين الطبقات، وهذا يتناسب مع بيانات XRD للعينة حيث أنخفاض القمم والقعور والميل لسطح العينة مما يشير إلى عدم حصول تقشر اضافي للعينة، نلاحظ الشكل (14).




B



A



D




C

شكل (15) صور مجهر الماسح الضوئي SEM للمركب Z2

وقد لوحظ أن هذه القيم متقاربة مع الأدبيات⁽⁹⁾ يلاحظ شكل (16).

أظهر طيف الأشعة السينية للمركب Z2 قيمة زاوية 2θ عند 23.48 13 و لمساافات بين الطبقات d=1.6594 وبحجم حبيبي D=46.99 وعدد طبقات =28.48n




شكل (16) الأشعة السينية للمركب Z2

مناقشة المركب Z3:





الموجات فوق الصوتية ثم إضافة الأزيئات عند درجات حرارة ضمن مدى (0 - 5) م°، تصعيد لمدة 30 دقيقة مع التحريك المستمر وفق ميكانيكية المخطط (3).

تم التحضير من مجأسة محلول صفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد المذابة في الايتانول في حمام

مخطط (3) الترابط البيني للمركب Z₃₋₄

الصفائح ايضا b ، كما يلاحظ تقوس التجمعات مع صفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد المتكونه c مع ارتفاع في الخشونة مما يشير إلى متلازمة التزوين القطبي وزيادة الخشونة مقارنة بالعينات d Z4 , Z2.


حيث اظهرت الصور السطحية للعينة Z3، شكل (17)، تشير إلى حصول تجمعات للمترابك على حافات بشكل واضح و بأعلى قيمة تتخن بين العينات المحضرة 176.528nm a مع وجود الازين على سطوح



شكل (١٧) صور مجهر الماسح الضوئي للمركب Z_3

أظهر طيف الأشعة السينية للمركب Z_3 قيمة زاوية 2θ عند 26.8283° ولمسافات بين الطبقات $d=3.3223$ وبحجم حبيبي $D=22.95$ وعدد طبقات $n=6.91$ وقد لوحظ أن هذه القيم متقاربة مع الأدبيات ⁽⁹⁾ يلاحظ شكل (18).

شكل (18)
الأشعة السينية
للمركب Z_3




مناقشة المركب Z4:


تم التحضير من مجانسة محلول صفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد النانوية المذابة في الإيثانول في حمام الموجات فوق الصوتية ثم اضافة الأزيئات عند درجات حرارة ضمن مدى (0 - 5) م°، ثم تصعيد لمدة 30 دقيقة مع التحريك المستمر.

حيث اظهرت الصور السطحية للعينة Z4، شكل


(91)، تشير إلى حصول تجمعات للمترابك على حافات بشكل أقل وضوحا مقارنة ب Z3 a حيث أن التشن كآن 15.123nm مع وجود الازين على سطوح الصفائح ايضا b، كما يلاحظ بقاء نمط التشقق المشابه للعينة الام Z1 c ويلاحظ تقوس التجمعات مع صفائح أكسيد الكرافين النانوي المتعدد المتكونة d.




B



A



D




C

شكل (19) صور المجهر الماسح الضوئي للمركب Z4

طبقات 37.20n = وقد لوحظ أن هذه القيم متقاربة مع الأدبيات⁽⁹⁾ يلاحظ شكل (20).

أظهر طيف الأشعة السينية للمركب Z4 قيمة زاوية 2θ عند 26.0719 ولسافات بين الطبقات d=3.0138 وبحجم حبيبي D=112.13 وعدد



كما تم اختبار معدلات التآكل على العينتين والتي تكون عينه (Blank) هي أيوكسي فقط ((W1 وعينة الأخرى أيوكسي مع صفائح أكسيد الكرافين النانوي (W2) وبكميات متشابهة وبفترات متفاوتة كما في شكل (21).

مناقشة نتائج قيم التآكل

Corrosion Rate (gm)

قياس فقدان الوزن WeightLossMeasurements

تم تحديد معدلات التآكل (CR) Corrosion Rate في وجود وعدم وجود المثبط باستخدام الصيغة التالية⁽¹⁰⁾:

$$(CR) = \frac{\Delta W}{A \times t} \dots\dots\dots (1.3)$$

حيث (Δ W) معدل فقدان الوزن (gm) A، المساحة السطحية للعينة (cm²)، t: وقت تعرض العينة للغمر (day).

كما يمكن حساب كفاءة التثبيط باستخدام المعادلة التالية:

$$\% IE = \frac{W_u - W_i}{W_u} \times 100 \dots\dots\dots (2.3)$$

حيث: Wu و Wi هو الوزن المفقود (μg/cm².h) بوجود وبغياب المثبطات على التوالي.



عينة الفولاذ المغلفة
بالأيوكسي / المثبط + أيوكسي



عينة الفولاذ لوحده

شكل (21) العينات (عينة الفولاذ-عينة الأيوكسي المغلفة) قبل الغمر في الحامض المركز

حيث كانت النتائج توضح أن نسبة الغمر في المحلول بزيادة الوقت يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل لعينة الايبوكسي فقط بالمقابل عدم تأثر عينة الايبوكسي


الممزوجة بصفائح الكرافين بمرور الوقت وكانت نتائج جيدة ، وكما موضح في الجدول (3) ادناه:

الجدول (3) يوضح نتائج قيم التآكل للعتتين بفترة متفاوتة

NO.	W1	W2	T55	CR _{w1}	IE _{w1} %	CR _{w2}	IE _{w2} %
1	15.43	16.87	1	0	%100	0	%100
2	15.32	16.87	15	0.0046	%99.29	0	%100
3	14.18	16.87	20	0.039	%91.9	0	%100
4	12.75	16.87	25	0.067	%82.63	0	%100
5	11.32	16.87	30	0.086	%73.36	0	%100

الاعمدة باللون الاحمر حيث اظهرت قيمة انخفاض (99.29 %) بينما في يوم 30 كانت قيمة تثبيطية (73.36 %) وهذا يتناسب مع تغيرات الوزن الموضحة بالمنحني باللون الازرق كأن للمادة الأولى والمنحني باللون الاخضر كأن للمادة الثانية .

كما في شكل (22) تبين لنا أن كفاءة التثبيط للمادة المضاف لها العامل للمادة النانوية كما في شكل (14) ذا قيمة تثبيط عالية ضد الحامض المركز بتركيز 98 % للفترة الزمنية من 1-30 يوم كما موضح في شكل (23) بينما تكون مادة الايبوكسي التي لم يضاف لها عامل التدعيم كانت بقيم وزنية تنازلية حسب



شكل (22) تغيرات عوامل تثبيط التآكل ضد الحامض



شكل (23) عينات التآكل لأول 30 يوماً

المصادر:

1. Journal of Materials Chemistry A. Issue 6, Retransformed graphitic activated carbon from ionic liquid-derived carbon containing nitrogen (2015).
2. N.R. Nirala, G. Khandelwal, B. Kumar, Vinita, R. Prakash, V. Kumar, One step electrooxidative preparation of graphene quantum dots from wood charcoal as a peroxidase mimetic, Talanta 173 (2017) 36-43.
3. Ioannis (Yiannis) Karapanagiotis, A comparative study of the wetting properties of a superhydrophobic siloxane material and rose petal, (2017).
4. G.Martínez-García, L. Agüí, P. Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón, Procedia Technology, 27, 187-189.(2017).
5. M. Brahmayya, S. Suen, S. A. Dai, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 83, 174-183, (2018).
6. N. A. Rasheed, B. I. Al-Abdali, Journal of Global Pharma Technology, 10(03):417-430, (2018).
7. T.M. Bhagat, S. P. Rathod, D .K .Swamy and S.V ,Kuberkar ,Inte .Jour. Chem.Tech ,Res, 4(1), 272-276 (201

الاستنتاجات :

1. بالامكان الحصول على صفائح أوكسيد الكرافين النانوي المتعدد النانوية من كربنة الكتلة الحيوية بنسبة منتج جيدة.
2. يمكن الحصول مشتقات اورماتية ثنائية الفينيل بالطريقة الكهربائية.
3. يمكن تزيين حافات الصفائح النانوية الكاربوكسيلية بحلقات تريايزولية بمنتج جيد بتفاعل الصهر الحراري.
4. بالامكان الحصول على متراكبات نانوية عن طريق مشتقات الازينات.
5. ان الصفائح المشتقة من البتلات الزهرية تعطي الايبوكسي الصناعي زيادة قوة وصلابة بالاضافة الى نعومة للسطح ومقاومة المادة للحامض لفترة طويلة لذلك بالامكان الحصول على مثبطات ضد تآكل الحامضي لفولاذ متوسط الكربون من صفائح الكرافين المحضرة.

- 2).
8. L. Issam, T. M. AL-Saad, E. AL-Abodi, T. A. AL-Dhair, Seventh Scientific Conference of the Faculty of Education/University of Tikrit Nanotube of Anything Industrial. (2011) .
9. Al Nafiey, A. “Green synthesis of reduced graphene oxide-silver nanoparticles using environmentally friendly L-arginine for H₂O₂ detection.” 5(8): M3060-M3066. (2016).
10. Vinayan, B. P. & Zhao-Karger, Z.& Diemant, T. & Chakravadhanula, V. S. K.& SchwarZ2urger, N. I.& Cambaz,M. A. & Behm, R. J. & Kübel, C. & Fichtner, M. Performance study of magnesium-sulfur battery using a graphene based sulfur composite cathode electrode and a non-nucleophilic Mg electrolyte. University Ulm. Thr Royal Society of Chemistry Journal. (Published research paper).(2015).
11. GABE, D.R., “The centenary of Tafel’s equation” Transactions of the Institute of Metal Finishing, 83 (3), pp. 121-124. (2005).