

دراسة أمتصاصية مادة فيرايت الكوبلت للأشعة الرادارية

هاشم علي يسر عباس فاضل عيسى المعموري هادي دويج زرزور
كلية العلوم - جامعة واسط كلية العلوم - جامعة واسط كلية العلوم - جامعة واسط

الخلاصة

تهدف هذه الدراسة الى تحضير عينة من فيرايت الكوبلت CoFe_2O_4 وهو نوع من فيرايت السبنل spinel باستخدام الطريقة السيراميكية من مواد اولية وهي أكاسيد CoO و Fe_2O_3 ومن ثم قياس معامل التوهين والأمتصاصية للأشعة الرادارية (او الموجات الدقيقة microwaves) بترددات (8 - 12) GHz ولقد وجد أن أعلى أمتصاصية هي عند التردد (10) GHz.

Abstract

This study aim to Preparation a Sample of Cobalt ferrite CoFe_2O_4 and this ferrite is a kind of spinel ferrite by using ceramic method from a raw material , CoO and Fe_2O_3 Oxides then the absorption for microwave was Studied with (8 – 12) GHz . The result was showed that the maximum apsrption at (10) GHz.

المقدمة

فيرايت السبنل spinel مركبات اوكسيدية تتبلور بتركيب مكعبي تماثل تركيب معدن السبنل MgAl_2O_4 (ويطلق عليه سبنل فيريمغناطيسي وهي مركبات أوكسيدية معقدة تتشكل من ارتباط نوعين من الأيونات الموجبة Cations مع ايون الاوكسجين السالب anion وصيغتها العامة MOFe_2O_3 وتكتب اختصاراً MFe_2O_4 حيث M تمثل أيون فلزي موجب ثنائي التكافؤ مثل Co , Mg , Cd وغيرها. (Clarricoats, 1961) , يمتلك فيرايت السبنل مقاومة عالية ونفاذية وتأثرية مغناطيسية عاليتين وبسبب هذه المواصفات تم استخدامها بشكل كبير في مجال امتصاصية الموجات الدقيقة وخاصة كمادة ماصة للأشعة الرادارية (RAM). (Auloch , 1965). ومن ضمن الأكاسيد التي تستخدم لتكوين فيرايت السبنل هو أكسيد الكوبلت CoO مع أكسيد الحديد Fe_2O_3 لتكوين فيرايت الكوبلت CoFe_2O_4 . (Reitz & Milford, 1966).

الجزء النظري

تستخدم مواد الفيرايت كمادة ماصة للأشعة الرادارية (RAM) (Naito *et al.*, 1988) . وسبب ذلك أنها تمتلك سماحية كهربائية ϵ ونفاذية مغناطيسية μ عاليتين ، وتكون ممانعة الموجة في الفيرايت $Z = (\mu/\epsilon)^{1/2}$ بسرعة انتشار $v = (\mu \epsilon)^{1/2}$ لذا فإن معامل أنكسار هذه المواد $n = (\mu_r \epsilon_r)^{1/2}$ (Knott & Trans, 1979) .

إذا تساوى ثابت العزل ϵ_r مع النفاذية المغناطيسية النسبية μ_r في الفيرايت فإن الموجة الكهرومغناطيسية سوف تمتص داخل الفيرايت بدون انعكاس . أن أمتصاص الموجات الكهرومغناطيسية داخل مادة الفيرايت تتم باليوتي فقد الاومي والمغناطيسي حيث تتمثل الية الامتصاص بالجزء الخيالي للسماحية الكهربائية $\epsilon'' = \epsilon' - i\epsilon^*$ والنفاذية المغناطيسية

$\mu'' = \mu' - i\mu^*$ وهما دالتان للتردد (Hippel , 1961) . للحصول على أمتصاصية تامة ومعامل انعكاس يساوي صفر ($R=0$) يجب أن تكون ممانعة الفضاء الحر $Z_0 = (\mu_0/\epsilon_0)^{1/2}$ تساوي ممانعة الفيرايت $Z = (\mu/\epsilon)^{1/2}$ أي أن $Z_0 = Z$ وكذلك $\epsilon_r = \mu_r$ (Vinoy & Jha, 1996) .

الجانب العملي

تم استخدام الطريقة السيراميكية لتحضير عينات الفيراييت من المواد الأولية اوكسيد الكوبلت CoO واوكسيد الحديد Fe₂O₃ لتكوين فيرايت الكوبلت CoFe₂O₄ وحسبت نسبة الاكاسيد لتكوين الفيراييت عن طريق الوزن الجزيئي وكالاتي :


لحساب مول واحد من فيرايت CoFe₂O₄

$$\text{CoO} = 59 + 16 = 75 \text{ gm}$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2 \times 55.8 + 3 \times 16 = 159.6 \text{ gm}$$

واستخدم ميزان حساس تصل حساسيته 0.01 غرام للحصول على كتل ألكاسيد . مزجت المواد الأولية من الاكاسيد باستخدام ماء مقطر أثناء زجاجي وحركت لعدة ساعات للحصول على خليط متجانس ومن ثم جفف المسحوق وطحن يدويا بشكل جيد . اخذت عشر غرامات من المسحوق المتجانس لانتاج العينة وبسمك (5mm) وتم كبسها بمكبس هايدروليكي بقالب ذي قطر (3cm) وبضغط 2 ton/cm² ثم لبدت Sintering العينة بالتلبيد الاولي عند درجة 950 م للحصول على تفاعل جزئي ولمدة عشرين ساعة ثم تركت لتبرد داخل الفرن وطحنت العينات ثم كبست بالمكبس الهايدروليكي ولبدت بدرجة حرارة 1100 C ولمدة عشرين ساعة ثم تركت العينات لتبرد داخل الفرن وبشكل حر .

ويوضح الشكل 1- منظومة قياس الامتصاصية للاشعة الرادارية او الموجات الدقيقة



يتم قياس معامل التوهين للموجات الدقيقة Microwaves بطريقة قياس نسبة فولتية الموجة الواقعة VSWR ومن ثم نحسب معامل التوهين كالاتي . (Al-Jenabiy , 1999) :

$$\text{Atten . Coeff.} = 20 \log R \quad (1)$$

حيث ان R هو معامل الانعكاس ويساوي . (Al-Jenabiy , 1999) :

$$R = \frac{\text{Vswr} - 1}{\text{Vswr} + 1} \quad (2)$$

وتكون طريقة القياس كالاتي :

توضع العينة في فجوة الدليل الموجي Waveguide ثم يتم تشغيل المذبذب للنطاق السيني من الموجات الدقيقة X-Band Oscillator ثم يحرك الكاشف للحصول على اقل قراءة وتضبط عند القيمة (1) في المقياس ثم يحرك الكاشف الى احد الاتجاهين للحصول على اعلى قراءة يشير اليها المقياس والتي تمثل قراءة VSWR ثم يتم حساب معامل

الانعكاس من المعادلة (2) ثم نحسب قيمة معامل التوهين من المعادلة (1) , ومن العلاقات المهمة المستخدمة في هذه المنظومة , العلاقة الآتية : (Al-Jenabiy , 1999).

$$R^2 + A^2 = 1 \quad \dots\dots\dots (3)$$


حيث ان A هو معامل الامتصاص .

R هو معامل الانعكاس .


النتائج والاستنتاجات

جدول (1). الحسابات الخاصة بامتصاصية العينة CoFe_2O_4

التردد (GHz)	مقياس VSWR	معامل الانعكاس R	معامل التوهين Atten. Coeff. (dB)	الامتصاصية $A^2\%$
8	11.05	0.834	-1.577	30.4
8.5	7.99	0.777	-2.192	39.6
9	11.33	0.838	-1.535	29.8
9.5	3.78	0.582	-4.702	66.1
10	2.97	0.496	-6.090	75.4
10.5	5.69	0.701	-3.086	50.9
11	3.69	0.574	-4.822	67.1
11.5	3.78	0.582	-4.702	66.1
12	3.87	0.589	-4.598	65.3



شكل-1-1- منحنى معامل التوهين كدالة للتردد



نلاحظ من الجدول والرسم البياني لمعامل التوهين والامتصاصية لفيراييت الكوبلت أن هنالك أمتصاص للأشعة الرادارية قد حدث داخل مادة الفيراييت وأن أعلى أمتصاصية عند التردد 10 GHz ونلاحظ كذلك أن هنالك أمتصاصية لكل النطاق السيني X-band وذلك لأن فيراييت الكوبلت هو من نوع فيراييت السبيل الذي يقع تردده النيني ضمن النطاق السيني فعند دخول الموجة مادة الفيراييت فإن الأمتصاص يتم باليتين هما آلية فقد العازل الذي يعتمد على ثابت العزل المركب $\epsilon^* = \epsilon' - i\epsilon''$ والية فقد المغناطيسي الذي يعتمد على النفاذية المغناطيسية المركبة $\mu^* = \mu' - i\mu''$ وتتم هذه الآلية بعملية رنين دوران الحقل المغناطيسي ورنين حركة جدار الحقل المغناطيسي.

المصادر

- Al-Jenabiy , A. (1999). M.Sc. Thesis ,Al-Mustansiriya Uni. Eng. Coll.
 Auloch W.H.V. (1965). "Hand book of microwave ferrite materials," Acad. press , New York . Cambridge.
 Clarricoats P.J.B. (1961). "Microwave Ferrite ," Chapman & Hall Ltd., London.
 Hippel , V. (1961). "Dielectric Materials and Applications," M.I.I. Press
 Knott, E.K. Trans. IEEE (1979). Antenna & propagation ,Vol. A ,P-27,No. 5, P-698,Sep.
 Naito Y.; Yin J. and Mizumoto, T. (1988). "Electronics and Communication in Japan", Part 2 ,Vol. 71 ,No. 7 ,P-77 .
 Reitz J.R. & Milford, F.J. (1966). "Foundation of Electromagnetic theory," Add. Wesley PUB. Com. 2nd Ed.
 Vinoy K.J. & Jha , R.M (1996). "Radar Absorbing Materials," National Aerospace Lab. India ,1996.